

การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพแร่แมงกานีสโดยวิธีทางเคมี


จากการศึกษาลักษณะเบื้องต้นของแร่แมงกานีส ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการหาส่วนประกอบทางเคมีของแร่แมงกานีส จะพบว่าในบางแห่งจะมีธาตุมลทินเจือปนอยู่ในปริมาณที่มากเกินกว่ามาตรฐานในการซื้อขาย แม้จะมีการแต่งแร่ทางกายภาพ แยกเอาแร่มลทินเจือปนบางส่วนออกไปได้ แต่ก็ยังไม่อาจลดปริมาณธาตุมลทินได้ตามความต้องการ ซึ่งที่พบส่วนใหญ่มักจะได้แก่เหล็กและทองแดง ส่วนแร่บางแห่งที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่เหมาะสม แต่ขาดความว่องไว ทำให้เกิดการทดลองปรับปรุงคุณภาพของแร่โดยวิธีทางเคมีขึ้น โดยมีจุดประสงค์ที่จะลดปริมาณธาตุมลทินที่เจือปนอยู่ (30) (31) (32) (33) ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา นั้น ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของมลทินที่เกิดร่วม ซึ่งจะช่วยให้มีแนวทางในการทดลองได้สมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทดลอง สร้างผลิตภัณฑ์จากแร่แมงกานีสในรูปสารประกอบต่างๆ (1) (2) (3) (29) (34) ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย ได้แก่ EMD และ CMD ซึ่งได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว และในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ $MnSO_4$ เป็นต้น (28) ส่วนการศึกษาการปรับปรุงสภาพของผิวแร่ในแบบ AMD ในแง่ของเฟสและคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ยังไม่มีการศึกษากันมากนัก ซึ่งได้ทำการทดลองเบื้องต้นกับแร่แมงกานีส จากแหล่งแร่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง คือ HM, HT และ PK เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพแร่แมงกานีสจากแหล่งอื่นๆ ได้อีกวิธีหนึ่ง

ข้อมูลการกำจัดธาตุมลทินโดยวิธีทางเคมี


แร่แมงกานีสเกรดแบดเคอร์ ที่มีคุณภาพซื้อขายกันทั่วไปนั้น จะต้องมียุทปริมาณเล็กน้อยกว่า 5 % และ ทองแดงน้อยกว่า 0.02 % ซึ่งการกำจัดธาตุมลทินในแร่จำเป็นต้องมีการศึกษาลักษณะของธาตุที่เกิดร่วม หากธาตุนั้นเกิดอยู่ในรูปของแร่อิสระ ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่พอที่จะแยกตัวออกมาได้ในทางกายภาพ ก็อาจใช้การแต่งแร่แยกออกไปได้ หากมีขนาดเล็กเกินกว่าจะแยกตัวออกมาได้ ก็อาจใช้การกำจัดธาตุมลทิน โดยการละลายทางเคมีและคงสภาพของแร่อยู่ได้ แต่หากธาตุนั้นเกิดเป็นองค์ประกอบ (Solid Solution) อยู่ในเนื้อแร่แมงกานีส ซึ่งจะวิเคราะห์ได้โดยวิธีเอเอ็มเอ เช่น ในแหล่งห้วยเทียน ก็ไม่อาจกำจัดธาตุนั้นโดยการคงสภาพของแร่ได้ นอกจากจะทำการละลายแร่ให้อยู่ในรูปของสารละลาย แล้วจึงทำการกำจัดมลทินออกตามวิธีทางเคมี จึงตกตะกอนสารประกอบของแร่ที่ต้องการออกมา ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายและมีความยุ่งยากมากกว่า

สำหรับในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิธีการกำจัดธาตุมลทิน ที่สำคัญคือ เหล็ก และ ทองแดง โดยวิธีการทางเคมี จากแหล่งแร่ในประเทศไทย ซึ่งมีผลการทดลองพอสรุปได้ดังนี้ คือ

- การกำจัดเหล็กออกจากแร่แมงกานีส (30)(32) เนื่องจากเหล็กมีปรากฏอยู่บนผิวโลกอยู่มาก (46.37%) จึงมักพบปรากฏอยู่ในแหล่งแร่ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งแร่แมงกานีส ซึ่งมักพบอยู่ในรูปของออกไซด์ในรูปของ Fe_2O_3 และ FeO การที่มีเหล็กปนในปริมาณมาก ทำให้ $\%MnO_2$ ในสินแร่ลดน้อยลง และเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการอีกด้วย ในการกำจัดเหล็กโดยทั่วไปมักใช้วิธีละลายด้วยกรด (Acid Leaching) ซึ่งมักจะใช้กรดกำมะถัน เนื่องจากออกไซด์ของเหล็กสามารถทำปฏิกิริยาได้ ดังสมการ



และ $FeSO_4$ เมื่อ ถูกทำให้ร้อนกับ H_2SO_4 จะได้เป็น $Fe(SO_4)_3$ ดังสมการ



จากผลการทดลอง(30)(31)พบว่า กรดกำมะถันความเข้มข้น 1:1 นำมาละลายตัวอย่างแร่ ที่อุณหภูมิ 80-100°ซ ในระยะเวลาประมาณ 2.5 - 3.5 ชม. จะให้ผลดี โดยการละลายของเหล็กจะขึ้นกับปริมาณกรดตั้งต้นที่ใช้ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องใช้กรด 27.6 กรัม ต่อแร่ 50 กรัม เพื่อกำจัดเหล็กจากแหล่งแร่ที่มีเหล็กปนอยู่ 15% ลดลงจนเหลือ 5% หากใช้ในการละลายแร่ดิบโดยตรง แต่หากทำการแต่งแร่ด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กในน้ำไปก่อนแล้ว ก็จะช่วยให้ปริมาณกรดที่จะใช้ลดลงไปได้เหลือเพียง 18.4 กรัม

- การกำจัดทองแดงออกจากแร่แมงกานีส(33) ได้มีการศึกษาทดลองวิธีการกำจัดทองแดงโดยวิธีทางเคมีออกจากแร่แมงกานีส จากแหล่งห้วยเทียน ซึ่งครั้งนั้น สันนิษฐานว่า พบทองแดงเจือปนในรูปของแร่แคลโคไซด์(Cu_2S) เกิดเป็นเส้นเล็กๆ แทรกอยู่ในแร่คิริปโตมีเลน โดยทดลอง 3 วิธี วิธีแรกทำการละลายแร่ด้วย กรดกำมะถันความเข้มข้นอย่างน้อย 40% ปริมาตร 50 มล.กับแร่ขนาด -100 เมช จำนวน 50 กรัม ที่อุณหภูมิ 90°ซ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณทองแดงได้น้อยมาก วิธีที่ 2 นำแร่บดละเอียดขนาด -200 เมช จำนวน 50 กรัมไปเผาที่ 600°ซ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาละลายด้วย กรดกำมะถัน 40% ผลที่ได้สามารถลดปริมาณทองแดง ได้จาก 0.11 เหลือ 0.01 แต่ปริมาณเหล็กไม่ลดลง ซึ่งเป็นแนวทางคล้ายคลึงกับ การกระตุ่นผิวแร่แบบ AMD และวิธีที่ 3 เป็นการใช่วิธีแรกร่วมกับวิธีที่ 2

โดยเริ่มจากการนำแร่ขนาด -200 เมช มาละลายด้วยกรดกำมะถัน 40% ที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ได้ ปริมาณเหล็กลดลงจาก 10.20% เหลือเพียง 2.71% และทองแดงลดลงจาก 0.11% เหลือ 0.07% จากนั้น นำแร่มาเผาที่ 600°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำไปละลายซ้ำอีกครั้ง ทำให้ได้ปริมาณของเหล็กลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.23% และทองแดงลดลงเหลือ 0.01% ซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้ผลหากทองแดงเกิดในรูปที่แยกตัวออกมาเป็นแร่อิสระ

การศึกษาขบวนการกระตุ้นผิวแร่แมงกานีสทางเคมี (AMD)

จากข้อมูลการศึกษาเฟสของแร่แมงกานีสในต่างประเทศ พบว่า แอคติวิตีของแร่จะสัมพันธ์กับเฟสของแร่ดังได้กล่าวมาแล้ว จึงได้มีการศึกษา วิธีการเปลี่ยนเฟสของ MnO_2 โดยกรรมวิธีต่างๆกันมาตลอด ทำให้สามารถเลือกขบวนการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเฟสของแร่ได้ คาฮูน (Cahoon, N.C.) (42) ได้ทำการรวบรวมขบวนการที่เผยแพร่ ดังแสดงในแผนผังภาพที่ 5.1 ขบวนการที่สนใจในการศึกษาคั้งนี้คือการเปลี่ยนเฟสของแร่ให้อยู่ในรูปของแกมมาเฟส ซึ่งจะกระทำต่อผิวของแร่ ที่เรียกว่า "การกระตุ้นผิวแร่ทางเคมีแบบ AMD"


ขบวนการกระตุ้นผิวแร่แมงกานีสทางเคมี มีการศึกษาเผยแพร่ครั้งแรก โดย ชาร์ล เบอร์กัส (Charles F. Burgess) ในปี ค.ศ. 1919 (100) ซึ่งได้พบว่า ความว่องไวของแร่แมงกานีสไม่ขึ้นแต่ เฉพาะ $\gamma-MnO_2$ เท่านั้น แต่ขึ้นกับลักษณะทางกายภาพด้วย แร่ที่มีเนื้อแน่นและแข็งจะให้ความว่องไวน้อยกว่าแร่ที่อ่อนและนูน ซึ่งสภาพผิวแร่เช่นนี้อาจมาจากการเปลี่ยนรูปแมงกานีสให้อยู่ในรูปออกไซด์ต่ำ แล้วจึงนำไปทำปฏิกิริยากับกรดเพื่อละลายเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไป และทำให้แมงกานีสออกไซด์เปลี่ยนรูปกลับมา และมีผิวที่มีความนูนตัวสูงขึ้น ในการศึกษาคั้งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษา การเปลี่ยนแปลงในรูปของเฟสของแร่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแอคติวิตี ว่าแร่จากแหล่งต่างๆกันอาจใช้กรรมวิธี คล้ายคลึง ในการเปลี่ยนเฟสของแร่ได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่ ขบวนการนี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ที่สำคัญ คือ การเผาแร่เพื่อเปลี่ยนเฟสของแร่ให้อยู่ในรูปออกไซด์ต่ำลง (Mn_2O_3) และการละลายผิวแร่ด้วยกรดกำมะถัน เพื่อเปลี่ยนเฟสของแร่ให้อยู่ในรูปที่มีความว่องไวขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยละลายธาตุมลทินที่เจือปน และทำให้แร่มีความนูนตัวขึ้นด้วย

1. การเผาแร่เพื่อเปลี่ยนเฟสของแร่แมงกานีส

ทำการศึกษาจากตัวอย่างหัวแร่แมงกานีส จากตัวอย่าง HM, HT และ PK ซึ่งผ่านการแต่งด้วยเครื่องแยกแร่แม่เหล็กไฟฟ้า คิดแม่เหล็กปานกลาง แล้วนำไปเผาที่ อุณหภูมิประมาณ 600-700°C ในระยะเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนแร่ให้อยู่ในเฟส Mn_2O_3 นำไปวิเคราะห์ด้วย XRD ซึ่งรูปแบบของรังสีเอ็กซ์ที่ได้ นำมาเปรียบเทียบกับ Mn_2O_3 สังเคราะห์ของ บริษัท

เวทกรอน แสดงในภาพที่ 5.2 พบว่าแร่จากทุกแหล่งสามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ Mn_2O_3 ได้

ภาพที่ 5.1 ขบวนการเปลี่ยนผลึกของ MnO_2 (42)



| การเปลี่ยนแปลง | หมายเลข | ขบวนการที่จำ |
|-------------------------|---------|--|
| เลดดา เป็น ฮิลฟา | 1 | ก. อุณหภูมิอากาศหรือออกซิเจน ที่ 350-500°ซ ข. อุณหภูมิในน้ำหรือในสารละลายเกลือ ค. ดินกับสารละลายกรดเจือจาง |
| เลดดา เป็น เบตา | 2 | อุณหภูมิอากาศ ที่ 350-400°ซ |
| เลดดา เป็น แมกนมา | 3 | ก. อุณหภูมิอากาศ ที่ 120°ซ ข. ดินกับน้ำหรือกรดในดินกรดเจือจาง |
| ฮิลฟา เป็น แมกนมา | 4 | ก. ดินกับกรดในดินกรดเจือจาง ข. สลายตัวของผลึกเป็น Mn_2O_3 แล้วทำปฏิกิริยากับกรด |
| แมกนมา เป็น ฮิลฟา | 4' | ก. อุณหภูมิอากาศ ที่ 350-450°ซ ข. อุณหภูมิในน้ำหรือในสารละลายเกลือ |
| แมกนมา เป็น เบตา | 5 | ก. อุณหภูมิอากาศ ที่ 350-450°ซ ข. อุณหภูมิในสารละลายเกลือกับตัวออกซิเจน |
| เบตา เป็น แมกนมา | 5' | สลายตัวของผลึกเป็น Mn_2O_3 แล้วทำปฏิกิริยากับกรด |
| ฮิลฟา เป็น เบตา | 6 | อุณหภูมิอากาศ ที่ 420-500°ซ |
| เบตา เป็น ฮิลฟา | 6' | ก. อุณหภูมิในสารละลายเกลือ ข. สลายตัวของผลึกเป็น Mn_2O_3 แล้วทำปฏิกิริยากับกรด |



ภาพที่ 5.2 ผลวิเคราะห์ XRD ของตัวอย่างแร่แมงกานีสที่คืดแม่เหล็กปานกลาง (WMag.) หลังการเผาที่ 600-700°ซ

2. การละลายผิวแร่ด้วยกรดกำมะถัน


จากการศึกษา การละลายแร่ด้วยกรดกำมะถัน (30) ทำให้ทราบว่า กรดกำมะถัน ความเข้มข้น 1:1 ปริมาตร 20 มล. จะมีความเหมาะสมในการใช้มากที่สุด โดยทำการละลายแร่ 20 กรัม ที่อุณหภูมิ 100 °C ในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง จึงนำตัวอย่างแร่ส่วนหนึ่งที่ได้จากการเผาในขั้นแรก ประมาณ 40 กรัม มาละลายในกรดกำมะถันเข้มข้น 1:1 จำนวน 40 มล. ที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนำไปล้างกรดออกให้สะอาด กรองแยกทำให้แห้ง ส่งไปวิเคราะห์ด้วย XRD รูปแบบทางรังสีเอ็กซ์ของผลวิเคราะห์ แสดงอยู่ในภาพที่ 5.3 โดยจะพบแร่ Mn_2O_3 จากการเผาแร่ได้ถูกออกซิไดซ์ กลับมาอยู่ในรูป MnO_2 อีกครั้ง โดยอยู่ในแกมมาและเดลตาเฟส ตามลักษณะธาตุมูลที่ที่เจือปน เมื่อทดสอบแอกติวิตี ให้ผลแสดงใน ตารางที่ 5.1 พบว่าแร่มีแอกติวิตีดีขึ้น

3. ผลสรุปและข้อคิดเห็นในการทดลอง

กรรมวิธี AMD นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับแร่แมงกานีสในประเทศไทยได้ ซึ่งทำให้ได้แร่ที่มีแอกติวิตีสูงขึ้นตามความต้องการ แต่จะมีแร่สูญเสียไปในขั้นตอนการค้อนข้างมาก ซึ่งต้องศึกษาหาจุดที่เหมาะสมของกรรมวิธีในแต่ละขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ยังมีข้อควรคำนึงในปัญหาเกี่ยวกับแอกติวิตี (102) ที่ต้องศึกษาต่อไป

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบหาค่าสมบัติแอกติวิตีของตัวอย่างภายใต้ขบวนการแอกติเวต (หน่วย : วัตต์)

| สภาวะการทดลอง | ก่อนขบวนการแอกติเวต | | | หลังขบวนการแอกติเวต | | |
|--|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
| | HM1 | HT | PX | ABM | ABT | APK |
| ความต่างศักย์ของวงจรปิด | 1.61 | 1.60 | 1.43 | 1.71 | 1.72 | 1.60 |
| ความต่างศักย์ของวงจรเปิด (ช่วงละ 30 นาที) | | | | | | |
| ช่วงเวลา | | | | | | |
| 0 | 1.44 | 1.48 | 1.29 | 1.50 | 1.51 | 1.43 |
| 1 | 1.30 | 1.33 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | 1.28 |
| 2 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.35 | 1.35 | 1.25 |
| 3 | 1.24 | 1.26 | 1.20 | 1.31 | 1.31 | 1.22 |
| 4 | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.29 | 1.29 | 1.20 |
| 5 | 1.19 | 1.22 | 1.16 | 1.27 | 1.27 | 1.18 |
| 6 | 1.17 | 1.20 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | 1.15 |
| 7 | 1.15 | 1.18 | 0.98 | 1.22 | 1.22 | 1.13 |



ภาพที่ 5.3 ผลวิเคราะห์ XRD ของตัวอย่างแร่แมงกานีสหลังจากผ่านกระบวนการ AMD ของตัวอย่างห้วยม่วง, ห้วยเทียน และผาขาว ประกอบด้วย ควิปโตมีเลน เอนธาไนด์ อวอเทนธาไนด์ เวอร์นาโคไซด์ โชนโรไซด์ และบิซซิมิโคไซด์