



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญ และที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตแร่ดีบุกมากแห่งหนึ่งของโลก ผลจากการทำเหมือง และการแยกแร่ดีบุก จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นหางแร่ หรือมูลแร่ (Amang) นอกเหนือจากหัวแร่ดีบุก ที่ได้ ซึ่งในส่วนของมูลแร่ ยังมีแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปะปนอยู่ในปริมาณที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีโรงแต่งแร่จากมูลแร่ดีบุกเกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย แร่เหล่านี้ได้แก่ โมนาไซต์ (Monazite), ซีโนไทม์ (Xenotime), เซอร์คอน (Zircon) เป็นต้น และในมูลแร่จากการแต่งแร่ดีบุกหลายแห่งพบว่า มีวุลแฟรมไต์ (Wolframite) โคลัมไบต์-แทนทาลิต์ (Columbite-tantalite) เกิดปะปนกันอยู่ในปริมาณที่น่าสนใจ แต่การแต่งแร่ในปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแยกแร่โคลัมไบต์-แทนทาลิต์ ออกจากแร่วุลแฟรมไต์ได้ (1) ทำให้ผู้ประกอบการต้องขายหัวแร่ที่แต่งได้ปนกันไป ระหว่าง โคลัมไบต์-แทนทาลิต์ กับวุลแฟรมไต์ ซึ่งทำให้ขายแร่ได้ในราคาค่อนข้างต่ำ ดังนั้นถ้าสามารถหาวิธีการแยกแร่ทั้งสองชนิดออกจากกันได้ ก็จะสามารถทำให้ขายแร่แต่ละชนิดได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งก็จะเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และเป็นการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า

โคลัมไบต์-แทนทาลิต์ (2) เป็นแร่ในตระกูลออกไซด์เชิงซ้อน (Multiple - Oxides) ที่มีส่วนประกอบเป็น เหล็ก แมงกานีส นีโอเบียม (Niobium) และแทนทาลัม (Tantalum) หรือจัดเป็นพวกโคลัมเบต-แทนทาลิต์ (Columbate-tantalate) มีสูตรเคมี คือ $(Fe, Mn)(Nb, Ta)_2O_6$ มีค่าความแข็ง (Mohs' scale of hardness) เท่ากับ 6.0 - 6.5 ค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) เท่ากับ 5.2 - 7.9 โคลัมไบต์-แทนทาลิต์เป็นสินแร่ที่ให้โลหะแทนทาลัม และนีโอเบียม โลหะนีโอเบียมที่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเฟอร์โรไนโอเบียม ซึ่งใช้เป็นตัวเติมเข้าไปในการผลิต

เหล็กกล้า ในโอเบียมเป็นโลหะสำคัญชนิดหนึ่งในสองสามชนิด ที่นำมาใช้ในการทำนึ่งกัน
 ภายในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู สำหรับโลหะแทนทาลัม ปริมาณเกินกว่าครึ่งหนึ่งนำไปใช้ใน
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ในการผลิตโลหะผสมชนิดพิเศษที่ทนความร้อนสูง ทนต่อการ
 กัดกร่อนนำไปใช้ในยานอวกาศ เครื่องยนต์ไอพ่น ท่อนำแก๊ส นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตอวัยวะ
 เทียมในทางศัลยกรรม และทำเครื่องมือทางเคมี

วุลแฟรมไนด์ (2) เป็นแร่ในตระกูลทังสเตน (Tungstate) มีสูตรเคมี คือ
 $(Fe, Mn)WO_4$ มีค่าความแข็งเท่ากับ 4.0 - 4.5 ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ
 7.0 - 7.5 วุลแฟรมไนด์เป็นสินแร่ทังสเตน (Tungsten ore) ที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะ
 ทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแรง และสารประกอบของทังสเตนจะ
 นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสีสำหรับอ้อมไหม ตกแต่งผสมแก้ว และเครื่องปั้นดินเผา

จากคุณสมบัติต่างๆ ที่นำมาใช้ในการแยกแร่ เช่น ความถ่วงจำเพาะ การดูดคิด
 แม่เหล็ก การเป็นตัวนำไฟฟ้า และการลอยแร่ ที่ใกล้เคียงกันของโคลัมไบต์-แทนทาลอไซด์
 และวุลแฟรมไนด์ จึงทำให้การแยกแร่ทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
 คุณสมบัติบางประการของโคลัมไบต์-แทนทาลอไซด์ วุลแฟรมไนด์ และวิธีการแยกแร่ แสดงไว้
 ในตารางที่ 1.1 จากการศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสาร พบว่า วุลแฟรมไนด์ สามารถละลาย
 ได้ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และกรดไฮโดรคลอริก (HCl) แต่โคลัมไบต์-
 แทนทาลอไซด์ไม่ละลาย (3,4) ดังนั้นจึงได้กำหนดวิธีการชะละลาย (Leaching) วุลแฟรมไนด์
 ออกจากโคลัมไบต์-แทนทาลอไซด์ เป็นวิธีการทดลองในการวิจัยครั้งนี้

จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นพบว่า โคลัมไบต์-แทนทาลอไซด์ และวุลแฟรมไนด์เกิด
 ร่วมกันแบบเป็นเม็ดอิสระต่อกัน และยังมีแร่ชนิดอื่นๆ เกิดร่วมด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้อง
 มีการศึกษาทางด้านแร่วิทยาของโคลัมไบต์-แทนทาลอไซด์ วุลแฟรมไนด์ และแร่อื่นๆ ที่เกิดร่วมด้วย
 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการชะละลายให้เหมาะสม และให้ผลคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์

ตารางที่ 1.1 คุณสมบัติบางประการของโคลัมไบต์-แทนทาลอ์ วุลแฟรม์ และวิธีการแยกแร่ (1)

คุณสมบัติด้าน	แร่		การแยกแร่โดยอาศัยคุณสมบัติต่างๆ
	วุลแฟรม์	โคลัมไบต์ - แทนทาลอ์	
ความถ่วงจำเพาะ	7.0-7.5	5.2-7.9	<p>นิกัดการแยกแร่ได้</p> <p>= <u>ถ.พ. แร่หนัก-1</u></p> <p>ถ.พ. แร่เบา-1</p> <p>= <u>7.2-1</u> = 1.11</p> <p>6.6-1</p> <p>(ปกติควรอย่างน้อย 1.25)</p> <p>แสดงว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้</p> <p>อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยคุณสมบัติ</p> <p>ทางด้านความถ่วงจำเพาะ</p>
การดูดคิดแม่เหล็ก	ติดแม่เหล็ก	ติดแม่เหล็ก	<p>แร่ทั้งสองดูดคิดแม่เหล็กใกล้เคียงกัน</p> <p>ไม่สามารถอาศัยคุณสมบัติทางด้าน</p> <p>แม่เหล็กแยกแร่ทั้งสองออกจากกันได้</p>
การนำไฟฟ้า	ตัวนำที่ดี	ตัวนำที่ดี	<p>แร่ทั้งสองชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี</p> <p>เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถแยก</p> <p>ออกจากกันได้โดยอาศัยคุณสมบัติทาง</p> <p>ด้านการเป็นตัวนำไฟฟ้า</p>
การลอยแร่	ลอยได้ยาก	ลอยได้ยาก	<p>วุลแฟรม์ เป็นแร่ชนิดทั้งสเฟด</p> <p>ลอยแร่ได้ยาก และโคลัมไบต์-</p> <p>แทนทาลอ์ เป็นแร่ชนิดออกไซด์เชิง</p> <p>ซ้อนลอยแร่ได้ยากเช่นเดียวกัน</p>

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิทยานิพนธ์

1.2.1 เพื่อศึกษาแร่วิฑาและส่วนประกอบทางเคมีของวุลแฟรมไต์ และ โคลัมไบต์-แทนทาลไต์

1.2.2 เพื่อศึกษาทดลองแยกวุลแฟรมไต์ ออกจากโคลัมไบต์-แทนทาลไต์ โดยวิธีการชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิทยานิพนธ์

1.3.1 ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแทนทาลไต์-โคลัมไบต์

1.3.2 ได้ทราบข้อมูลทางเทคนิคของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากรรมวิธีการแต่งแร่โคลัมไบต์-แทนทาลไต์ที่เหมาะสม

1.3.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวุลแฟรมไต์ และโคลัมไบต์-แทนทาลไต์

1.4.2 ศึกษาแร่วิฑาของวุลแฟรมไต์ โคลัมไบต์-แทนทาลไต์ และแร่ที่เกิดร่วมด้วย โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (Instrumental analysis)

1.4.3 ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของแร่โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Wet analysis)

1.4.4 ศึกษาการแยกวุลแฟรมไต์ออกจากโคลัมไบต์-แทนทาลไต์ โดยวิธีการชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก

1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย

1.5.1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวูลแฟรมไมต์ โคลัมไบต์ - แทนทาลาไลต์ ที่มีในประเทศไทย และบางส่วนจากต่างประเทศ

1.5.2 เก็บตัวอย่างหัวแร่ที่ปนกันระหว่างโคลัมไบต์-แทนทาลาไลต์ และวูลแฟรมไมต์ จากโรงแต่งแร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดนังงา

1.5.3 ศึกษาแร่วิเศษของวูลแฟรมไมต์ โคลัมไบต์-แทนทาลาไลต์ และแร่อื่นๆที่เกิดร่วมด้วย เพื่อศึกษาชนิด และคุณสมบัติทางนิลิกส์ของแร่แต่ละชนิด จากตัวอย่างแร่เม็ดภาสได้ กล้องขยายสองตา (Binocular microscope) จากตัวอย่างขัดมัน (Polished section) ภาสได้กล้องจุลทรรศน์แบบสะท้อนแสง (Reflected light Microscope) กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง (Scanning electron microscope) หรือ SEM ร่วมกับการ วิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์เรือง (Electron Probe Microanalysis) หรือ EPMA และจากตัวอย่างแร่ผงด้วยเครื่องรังสีเอกซ์เลี้ยวเบน (X-ray diffractometer) หรือ XRD

1.5.4 ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของแร่ตัวอย่าง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์ ด้วยเครื่องเรืองรังสีเอกซ์ (X - ray Fluorescent spectrophotometer) หรือ XRF

1.5.5 ศึกษา และทดลองแยกวูลแฟรมไมต์ ออกจากโคลัมไบต์-แทนทาลาไลต์ โดยวิธีการชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

1.5.6 ศึกษา และทดลองแยกวูลแฟรมไมต์ ออกจากโคลัมไบต์-แทนทาลาไลต์ โดยวิธีการชะละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก

1.5.7 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิทยานิพนธ์

1.6 แนวเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์

โครงการวิจัยนี้เป็นการนำเอาตัวอย่างที่ปนกัน ระหว่างโคลัมไบต์-แทนทาลาไลต์ และ วูลแฟรมไมต์ที่ผ่านการแต่งมาแล้ว แต่ไม่สามารถที่จะแยกแร่ทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันได้ มาทำ การวิจัยทดลองเพื่อแยกเอาโคลัมไบต์-แทนทาลาไลต์ ออกจากวูลแฟรมไมต์ โดยวิธีการชะละลาย

1.6.1 การชะละลายด้วยด่าง (3) นำตัวอย่างมาชะละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อชะละลายวุลแฟรมไนด์ ออกจากโคลัมไบต์-แทนทาลไซด์ ดังปฏิกิริยา

Heat




จะได้ $(Fe, Mn)(OH)_2$ เป็นสารแขวนลอย (Colloidal particles) หรือเป็น Ultrafine particles และ Na_2WO_4 จะละลายอยู่ในส่วนที่เป็นสารละลาย ส่วนโคลัมไบต์-แทนทาลไซด์ จะเหลือเป็นของแข็งเช่นเดิมโดยไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังนั้นจึงสามารถแยกออกจากสารละลายได้

1.6.2 การชะละลายด้วยกรด (4) นำตัวอย่างมาชะละลายด้วยไฮโดรคลอริก (HCl) เพื่อชะละลายเอวุลแฟรมไนด์ออกจากโคลัมไบต์-แทนทาลไซด์ เช่นเดียวกับข้อ

1.6.1 ดังปฏิกิริยา

Heat



จะได้ H_2WO_4 เป็นตะกอน หรือตะกอนแขวนลอย ปนอยู่กับโคลัมไบต์-แทนทาลไซด์ ซึ่งไม่ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นเติมสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (NH_4OH) เพื่อละลายตะกอน H_2WO_4 ให้เป็นสารละลาย ดังปฏิกิริยา



แล้วจึงทำการแยกโคลัมไบต์-แทนทาลไซด์ ที่เป็นของแข็งออกจากสารละลาย