

การผลิตน้ำมันมีน้ระดับขยายส่วนจากนิตโดยคาร์บอนไอแซน  
และการกระตุ่นด้วยไอน้ำในฟลูอิดส์เบต



นาย จักริน นิธิจันทร์

ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชาเคมีเทคนิค


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2537

ISBN 974-583-903-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LARGE SCALE PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON  
FROM PEAT BY CARBONIZATION AND STEAM  
ACTIVATION IN FLUIDIZED BED



Mr. Chakrin Nithechan

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements  
for the Degree of Master of Science

Department of Chemical Technology

Graduate school


Chulalongkorn University

1994


ISBN 974-583-903-5


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การผลิตน้ำมันก๊าดระดับขยายส่วนโดยคาร์บอนในเข้ช้แและการกระตุ้นด้วย  
ไอ้ไน้ในเฟลอิโด้เบด  
โดย นายจ้กริน นี้อ้จ้เทร์  
ภาควิชา เคมีเทคนิค  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิติตศานต์  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยกับเป็นส่วนหนึ่งของ  
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต


  
..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชรภักย์)


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพรณ ประศาสน์สารกิจ)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิติตศานต์)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ)

  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอสรวง เมฆสุต)

  
..... กรรมการ  
(ดร.เกศรา นุดาลัย)

พิมพ์ต้นฉบับบนกระดาษอ๊อฟเซตสีเทาในกรอบสี่เหลี่ยมที่พิมพ์มาแล้วด้วย

จักริน นิธิจันทร์ : การผลิตถ่านกัมมันต์ระดับขยายส่วนจากพีตโดยคาร์บอนไนเซชันและการกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิดไธซ์เบด (LARGE SCALE PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON FROM PEAT BY CARBONIZATION AND STEAM ACTIVATION IN FLUIDIZED BED) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธราพงษ์ วิฑิตกานต์, อ.ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.สมศักดิ์ ตำรงค์เลิศ, 147 หน้า. ISBN 974-583-903-5

พีตจากพรุมาเจาะ จ.นราธิวาส นำมาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์โดยคาร์บอนไนเซชันและการกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิดไธซ์เบด การทดลองแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรก คาร์บอนไนซ์ในฟลูอิดไธซ์เบด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ความสูง 1,100 มิลลิเมตร มีตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเร็วอากาศ 1.2-2.1 เท่าของความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิดไธซ์เบด หรือ 0.94-1.64 เมตรต่อวินาที (ที่ 200 องศาเซลเซียส) เวลาในการคาร์บอนไนซ์ 3-8 นาที พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการคาร์บอนไนซ์ในฟลูอิดไธซ์เบด คือ ขนาดของเม็ดพีต 0.5-2.0 มิลลิเมตร ความเร็วอากาศ 0.94 เมตรต่อวินาที หรือ 1.2 เท่าของความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิดไธซ์เบด ปริมาณการป้อนเม็ดพีต 2.0 กิโลกรัม อุณหภูมิเริ่มต้นของเบด 400 องศาเซลเซียส เวลาในการคาร์บอนไนซ์ 5 นาที ได้ผลิตถ่านเป็นถ่านชาร์ร้อยละ 34.0 มีปริมาณคาร์บอนคงตัวร้อยละ 83.6 สารระเหยร้อยละ 10.9 เถ้าร้อยละ 4.0

ขั้นตอนที่สอง การกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิดไธซ์เบดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตร ความสูง 770 มิลลิเมตร มีตัวแปรที่ศึกษา คือ ร้อยละของสารระเหยในวัตถุดิบ 3.6, 16.2, 31.3, 41.9 และ 61.9 ขนาดถ่านที่ 0.5-1.0, 1.0-1.4 และ 1.4-2.0 มิลลิเมตร เวลาในการกระตุ้นด้วยไอน้ำ 3, 5, 7, 9 และ 10 นาที อุณหภูมิของเบดขณะเริ่มป้อนไอน้ำ 700-925 องศาเซลเซียส ปริมาณการป้อนถ่านที่ 0.5-2.0 กิโลกรัม พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นด้วยไอน้ำในฟลูอิดไธซ์เบด คือ ถ่านที่ขนาด 1.0-2.0 มิลลิเมตร ปริมาณการป้อนถ่านที่ 2.0 กิโลกรัม ความเร็วอากาศ 3.21 เมตรต่อวินาที หรือ 1.4 เท่าของความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิดไธซ์เบด อุณหภูมิเบดขณะเริ่มป้อนไอน้ำ 700 องศาเซลเซียส ก๊าซออกซิไดซ์เป็นของผสมระหว่างไอน้ำกับอากาศ โดยมีอัตราส่วนระหว่างไอน้ำกับอากาศ 7.6 เปอร์เซ็นต์ เวลากระตุ้นด้วยไอน้ำ 7 นาที ได้ผลิตถ่านเป็นถ่านกัมมันต์ร้อยละ 59.1 ของน้ำหนักถ่านที่ 20.1 ของน้ำหนักที่ติดแห้ง มีค่าที่สัมพันธ์จำเพาะ 1,023 ตารางเมตรต่อกรัม ค่าไอโอดีนเน็มเบอร์ 1,053 มิลลิกรัมต่อกรัม ค่าการดูดซับเมทิลีนบลู 354.5 มิลลิกรัมต่อกรัม

ภาควิชา.....เคมีเทคนิค  
สาขาวิชา.....เคมีเทคนิค  
ปีการศึกษา.....2536.....

ลายมือชื่อนิสิต.....จักริน นิธิจันทร์.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....



## C225506 : MAJOR CHEMICAL TECHNOLOGY

KEY WORD : LARGE SCALE PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON/ PEAT/  
CARBONIZATION/ STEAM ACTIVATION/ FLUIDIZED BED

CHAKRIN NITHECHAN : LARGE SCALE PRODUCTION OF ACTIVATED CARBON  
FROM PEAT BY CARBONIZATION AND ACTIVATION IN FLUIDIZED BED

THESIS ADVISOR : ASST. PROF. THARAPONG VITIDSANT, Ph.D.,

THESIS COADVISOR : PROF. SOMSAK DAMRONGLERD, Ph.D., 147 pp.

ISBN 974-583-903-5

Peat soil from Bacho swamp in Narathiwat Province was used to produce activated carbon by carbonization and steam activation in fluidized bed. The experiments consisted of two steps. In step one, Peat soil was carbonized in fluidized bed having inside diameter 150 mm. and 1,100 mm. high. The air velocity was 1.2-2.1 times that of minimum fluidizing velocity or 0.94-1.64 m/sec. (at 200 °C). The time of carbonization was 3-8 min. The result showed that the suitable condition for fluidized bed carbonization of peat was as follows : 0.5-2.0 mm. size., air velocity 0.94 m/sec. or 1.2 times that of minimum fluidization, feed 2.0 Kg., temperature of bed before feed 400 °C, carbonization time 5 min., The yield of char was 34.0 (%W). The proximate analysis of char were fixed carbon 83.6 %, volatile matter 10.9 %, ash content 4.0 %

In step two, it was activated with steam in fluidized bed having inside diameter 120 mm. and 770 mm. high. The volatile matter of raw materials was 3.6-61.9 %. The particle size was 0.5-1.0, 1.0-1.4 and 1.4-2.0 mm. The temperature for feed was 700-925 °C. The feed of char was 0.5-2.0 Kg. The result showed that the suitable condition for fluidized bed activation peat char was as follows : 1.0-2.0 mm. size., feed 2.0 Kg., air velocity 3.21 m/sec. or 1.4 times that of minimum fluidizing velocity (at 700 °C)., feed steam at 700 °C., Oxidizing gas was a mixture of steam and air (steam / air 7.6 % )., activation time 7 min., The yield was 59.1 (%Weight of char) or 20.1 % by weight of dry peat. The specific surface area was 1,023 m<sup>2</sup>/g. The Iodine number was 1,053 mg/g. The methylene blue adsorption was 354.5 mg/g.

ภาควิชา.....เคมีเทคนิค.....

สาขาวิชา.....เคมีเทคนิค.....

ปีการศึกษา.....2536.....

ลายมือชื่อนิสิต.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....



## กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธราพงษ์ วิฑิตสานต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ศ.ดร.สมศักดิ์ คำรงค์เลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ ดร.เกศรา นุตาลัย ที่กรุณาให้คำปรึกษา  
แนะนำตักเตือน และช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านใน  
ภาควิชาเคมีเทคนิคที่ได้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่กรุณาสนับสนุนทุน  
วิจัย ตลอดจนให้ความเอื้อนื้อในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการวิจัยและ  
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในงานวิจัย

ขอขอบคุณ คุณสังข์ ช่มชื่น ที่ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ในการทำวิจัยครั้งนี้จนสามารถดำเนิน  
การวิจัยได้ดี

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ บุคลากรในภาควิชาเคมีเทคนิคทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการ  
การใช้ห้องปฏิบัติการ และขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ในภาควิชาเคมีเทคนิคที่ให้การสนับสนุน  
ช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด

ทุนในงานวิจัยครั้งนี้บางส่วนได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยจึงขอขอบคุณ  
บัณฑิตวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และให้  
การสนับสนุนเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	จ
กิตติกรรมประกาศ .....	ฉ
สารบัญตาราง .....	ฅ
สารบัญภาพ .....	ฉ
สัญลักษณ์ .....	ค
<b>บทที่</b>	
1. บทนำ .....	1
2. วารสารปริทัศน์ .....	4
2.1 นวัตกรรม .....	4
2.1.1 การจำแนกประเภทของนวัตกรรม .....	4
2.1.2 องค์ประกอบของนวัตกรรม .....	5
2.2 ด้านกัมมันต์ .....	7
2.2.1 โครงสร้างของด้านกัมมันต์ .....	7
2.2.2 ชนิดของด้านกัมมันต์ .....	13
2.2.3 คุณสมบัติในการดูดซับของด้านกัมมันต์ .....	14
2.2.4 การทดสอบคุณสมบัติการดูดซับของด้านกัมมันต์ .....	15
2.2.5 คุณลักษณะของด้านกัมมันต์ .....	16
2.2.6 การนำคุณภาพด้านกัมมันต์ .....	20
2.2.7 ประโยชน์ของด้านกัมมันต์ .....	23
2.3 กระบวนการผลิตด้านกัมมันต์ .....	24
2.3.1 การเตรียมวัตถุดิบ .....	24
2.3.2 คาร์บอนไอเซน .....	25
2.3.3 การกระตุ้น หรือแอคติเวชัน .....	31
2.4 การถ่ายเทความร้อนในฟลูอิด์เบด .....	36
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	38
3. อุปกรณ์และวิธีทดลอง .....	46



สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3.1 อุปกรณ์ทดลอง .....	46
3.1.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ .....	46
3.1.2 ขั้นตอนการคาร์บอนไนซ์ .....	46
3.1.3 ขั้นตอนการกระตุ้น หรือแอคติเวชัน .....	48
3.2 การเตรียมวัตถุดิบ .....	50
3.3 วิธีดำเนินการทดลอง .....	62
3.3.1 ขั้นตอนคาร์บอนไนซ์ขั้น .....	62
3.3.2 ขั้นตอนการกระตุ้น .....	62
4. ผลกการทดลอง .....	64
4.1 ผลการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของพืชที่ใช้ในการทดลอง .....	64
4.2 การคาร์บอนไนซ์ในฟลูอิด์เบด .....	68
4.2.1 อิทธิพลของอัตราป้อนอากาศที่มีต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ .....	68
4.2.2 อิทธิพลของเวลาที่มีต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ .....	69
4.2.3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ระหว่างการคาร์บอนไนซ์ .....	70
4.3 การกระตุ้นในฟลูอิด์เบด .....	71
4.3.1 คุณสมบัติของวัตถุดิบ .....	71
4.3.2 อิทธิพลของปริมาณสารระเหยในวัตถุดิบที่มีต่อคุณสมบัติการดูดซับของ ถ่านกัมมันต์ .....	72
4.3.3 อิทธิพลของขนาดวัตถุดิบและเวลาที่ได้รับไอน้ำที่มีต่อค่าพื้นที่ผิวจำเพาะ .....	74
4.3.4 อิทธิพลของขนาดวัตถุดิบและเวลาได้รับไอน้ำที่มีต่อไอโอดีนเน็่ม เบอร์ .....	75
4.3.5 อิทธิพลของขนาดวัตถุดิบและเวลาได้รับไอน้ำที่มีต่อการดูดซับเมทิลีนบลู .....	76
4.3.6 อิทธิพลของขนาดวัตถุดิบและเวลาได้รับไอน้ำที่มีต่อผลที่ได้ของผลิตภัณฑ์ .....	77
4.3.7 อิทธิพลของอุณหภูมิเริ่มป้อนไอน้ำที่มีต่อคุณสมบัติการดูดซับของถ่านกัมมันต์ .....	78
4.3.8 อิทธิพลของปริมาณวัตถุดิบที่มีต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ .....	80
4.3.9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเบด .....	82
4.3.10 การกระจายขนาดของผลิตภัณฑ์หลังการกระตุ้น .....	83
4.3.11 การศึกษาลักษณะของถ่านกัมมันต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ...	83



## สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5. วิจัยรณผลการทดลอง .....	96
5.1 การคาร์บอนไนต์ด .....	96
5.1.1 ขนาดของวัตตุดิบ หรือนิต .....	96
5.1.2 ตัวกลางในการคาร์บอนไนต์ .....	97
5.1.3 อุณหภูมิในการคาร์บอนไนต์ .....	97
5.1.4 ผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ .....	99
5.1.5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเบต .....	103
5.2 การกระตุ่น .....	104
5.2.1 ตัวกลางในการทำปฏิกิริยา .....	105
5.2.2 อัตราการไหลอากาศ .....	106
5.2.3 ปริมาณไอน้ำ .....	106
5.2.4 อิทธิพลของปริมาณสารระเหยของวัตตุดิบที่มีต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ..	107
5.2.5 เวลาในการกระตุ่นด้วยไอน้ำ .....	108
5.2.6 อุณหภูมิเริ่มให้ไอน้ำ .....	116
5.2.7 ปริมาณการบ้อนวัตตุดิบ .....	118
5.2.8 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเบต .....	120
5.2.9 การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน .....	120
5.2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวจำเพาะกับค่าไอโอดีนแ่มเบอร์ .....	120
5.2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวจำเพาะกับค่าการดูดซับเมทิลีนบลู .....	121
6. สรุป และข้อเสนอแนะ .....	124
รายการอ้างอิง .....	129
ภาคผนวก .....	132
ประวัติผู้เขียน .....	147

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงธาตุองค์ประกอบของพืช .....	6
2.2 แสดงองค์ประกอบหลักของพืชตามระดับของการสลายตัว .....	6
2.3 ตารางแสดง เส้นผ่าศูนย์กลางที่น้อยที่สุดสำหรับตัวถูกดูด .....	15
2.4 แสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวกับค่าการดูดซับ .....	16
2.5 ตารางแสดงคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตขายในท้องตลาด .....	17
2.6 แสดงคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตในประเทศไทย .....	18
2.7 แสดงชนิดต่างๆ ของถ่านกัมมันต์ .....	18
2.8 แสดงผลของอัตราการเพิ่มอุณหภูมิต่อคุณสมบัติของเม็ดถ่าน .....	30
2.9 แสดงการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ตัวกระตุ้นต่างกัน .....	32
2.10 แสดงผลกาทดลองของ Ninomiya et al. ....	38
2.11 แสดงคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์จากวัตถุดิบที่ล้างด้วยกรด .....	40
2.12 แสดงคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์จากวัตถุดิบที่สกัดด้วยกรด .....	40
2.13 แสดงผลของอุณหภูมิและเวลาต่อคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ .....	41
2.14 แสดงคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการกระตุ้นด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เวลา 10, 20, 30 และ 40 นาที .....	43
2.15 แสดงคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการกระตุ้นด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส เวลา 10, 20, 30 และ 40 นาที .....	44
2.16 แสดงผลของเวลาที่มิตต่อคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ในการกระตุ้นด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส .....	45
4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของความชื้นกับเวลาที่ใช้ในการอบ .....	65
4.2 แสดงการกระจายของพืชที่แยกขนาดแล้ว .....	67
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของพืช .....	67
4.4 แสดงการกระจายขนาดของถ่านพืชจากการคาร์บอนไนซ์ 5 นาที .....	71
4.5 แสดงค่าการวิเคราะห์โดยประมาณของถ่านพืชขนาดต่างๆ .....	72

## สารบัญ

รูปที่	หน้า
2.1 การจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนในผลึกแกรไฟต์ .....	8
2.2 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบภาพสามมิติผลึกแกรไฟต์กับลักษณะโครงสร้าง เทอร์โบสแตติก .....	8
2.3 แผนภาพอธิบายโครงสร้างด้านกัมมันต์ โครงสร้างที่เป็นแกรไฟต์ได้ง่ายกับ โครงสร้างที่มีลักษณะแกรไฟต์เล็กน้อย .....	9
2.4 กราฟแสดงการกระจายความแตกต่างของปริมาตรกับรัศมีรูพรุน .....	10
2.5 การดูดซับโมเลกุลของสิ่งสกปรกโดยด้านกัมมันต์ .....	11
2.6 รูปแสดงชนิดของหมุ่ฟังก์ชันนัลที่เป็นกรด .....	12
2.7 รูปแสดงชนิดของหมุ่ฟังก์ชันนัลที่เป็นเบส .....	13
2.8 แสดงแบบจำลองของผิวคาร์บอนที่ผูกออกซิไดซ์ .....	13
2.9 รูปแสดงโมเลกุลของเมทิลีนบลู .....	15
2.10 แผนภาพแสดงระบบการนำเสนูปัญหาการดูดซับของด้านกัมมันต์ .....	21
2.11 แสดงการนำสารละลายกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ด้านกัมมันต์โคลัมเบีย .....	22
2.12 แสดงกระบวนการผลิตด้านกัมมันต์ .....	25
2.13 การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของชีวมวล .....	26
2.14 อุณหภูมิของปฏิกิริยาแบบอะเดียบาติกของชีวมวล .....	27
2.15 แสดงเครื่องปฏิกรณ์การทดลองของ Ninomiya et. al. ....	39
2.16 แสดงเตากระตุ้นแบบพลูอิโดซ์เบด .....	42
3.1 แสดงอุปกรณ์ และขนาดของเครื่องคาร์บอนไนซ์ .....	51
3.2 แสดงแผนผังการทำงานของเครื่องคาร์บอนไนซ์ .....	52
3.3 แสดงอุปกรณ์ และขนาดของเครื่องกระตุ้น .....	53
3.4 แสดงแผนผังการทำงานของเครื่องกระตุ้น .....	54
3.5 แสดงเครื่องคาร์บอนไนซ์ และเครื่องกระตุ้น .....	55
3.6 แสดงเครื่องคาร์บอนไนซ์ .....	56
3.7 แสดงเครื่องกระตุ้น .....	57
3.8 แสดงระบบเพิ่มความร้อนของก๊าซ และไอน้ำ .....	58
3.9 แสดงระบบกำจัดก๊าซแบบดูดซับ .....	59



## สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.10 แสดงเครื่องดูดสูญญากาศ .....	60
3.11 แสดงเครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะ .....	61
4.1 แสดงแหล่งของนิตที่พบรูปร่างเจาะ จ.นราธิวาส .....	64
4.2 แสดงลักษณะของนิตก่อนการบด .....	65
4.3 แสดงลักษณะของนิตที่คัดขนาดแล้ว และเส้นใยที่ต้องแยกออก .....	66
4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้พลังงานกับคุณสมบัติของนิต .....	68
4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ .....	69
4.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ระหว่างคาร์บอนไนซ์ .....	70
4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละสารระเหยของวัตถุดิบกับคุณสมบัติการดูดซับ ของถ่านกัมมันต์ .....	73
4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาได้รับไอน้ำกับค่าพื้นที่ผิวจำเพาะที่วัตถุดิบขนาดต่างๆ .....	74
4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาได้รับไอน้ำกับไอโอดีนัม เบอร์ที่วัตถุดิบขนาดต่างๆ .....	75
4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาได้รับไอน้ำกับค่าการดูดซับ เมทิลีนบลูที่วัตถุดิบ ขนาดต่างๆ .....	76
4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาได้รับไอน้ำที่มีต่อผลที่ได้ของผลิตภัณฑ์ที่วัตถุดิบ ขนาดต่างๆ .....	77
4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มป้อนไอน้ำกับคุณสมบัติการดูดซับ .....	78
4.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มป้อนไอน้ำกับผลที่ได้ของผลิตภัณฑ์ .....	79
4.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวัตถุดิบกับคุณสมบัติการดูดซับ .....	80
4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณวัตถุดิบกับผลที่ได้ของผลิตภัณฑ์ .....	81
4.16 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเบด .....	82
4.17 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 100 เท่าของถ่านที่ ยังไม่ได้กระตุ้น .....	84
4.18 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 500 เท่าของถ่านที่ ยังไม่ได้กระตุ้น .....	85
4.19 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 1000 เท่าของถ่านที่ ยังไม่ได้กระตุ้น .....	86

## สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.20 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 100 เท่า ของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 746.8 ตารางเมตรต่อกรัม .....	87
4.21 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 1,000 เท่าของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 746.8 ตารางเมตรต่อกรัม .....	88
4.22 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 100 เท่า ของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 796.7 ตารางเมตรต่อกรัม .....	89
4.23 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 1,000 เท่าของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 796.7 ตารางเมตรต่อกรัม .....	90
4.24 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 100 เท่า ของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 891.5 ตารางเมตรต่อกรัม .....	91
4.25 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 1,000 เท่าของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 891.5 ตารางเมตรต่อกรัม .....	92
4.26 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 100 เท่า ของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 1,091 ตารางเมตรต่อกรัม .....	93
4.27 แสดงภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกำลังขยาย 1,000 เท่าของตัวอย่าง ที่มันที่ผิวจำเพาะ 1,091 ตารางเมตรต่อกรัม .....	94
4.28 แสดงด้านกัมมันต์ที่ผลิตได้ .....	95
5.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้ของผลิตภัณฑ์กับเวลาที่อุณหภูมิต่างๆ .....	98
5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละสารระเหยกับเวลาที่อุณหภูมิต่างๆ .....	99
5.3 แสดงความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้ำหนักกับอุณหภูมิ .....	104
5.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวจำเพาะกับค่าไอโอคีนัมเบอร์ .....	121
5.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวจำเพาะกับค่าการดูดซับเมทิลีนบลู .....	123

## สัญลักษณ์

- $dp$  = ความดันลด (เซนติเมตรน้ำ)  
 $FC$  = ค่าคาร์บอนคงตัว (เปอร์เซ็นต์)  
 $\Delta H$  = เอนทาลปีของปฏิกิริยา  
 $I.A., I$  = ค่าไอโอดีนิ่มเบอร์ (มิลลิกรัมต่อกรัม)  
 $M.B., MB$  = ค่าการดูดซับเมทิลีนบลู (มิลลิกรัมต่อกรัม)  
 $S.A., S, SA$  = พื้นที่ผิวจำเพาะ (ตารางเมตรต่อกรัม)  
 $t$  = เวลา (นาที)  
 $T$  = อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  
 $Temp.$  = อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  
 $T_b$  = อุณหภูมิภายในเบด (องศาเซลเซียส)  
 $U$  = อัตราการไหลก๊าซ (เมตรต่อวินาที)  
 $U_{mf}$  = ความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิดเซชัน (เมตรต่อวินาที)  
 $v$  = อัตราเร็วของปฏิกิริยา  
 $VM$  = ปริมาณสารระเหย (เปอร์เซ็นต์)

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย