

**บทที่ 5**  
**สรุปผลการทดลอง**

สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์ ในกรณีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์บนอลูมินา ( $\text{CuO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ที่มีปริมาณคอปเปอร์ออกไซด์ ( $\text{CuO}$ ) ค่าต่างๆ กัน

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อ 1 พบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์บนอลูมินา ที่มีปริมาณคอปเปอร์ออกไซด์ 10% จะให้สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์สูงที่สุด ในทุกอุณหภูมิที่ทำการทดลอง โดยมีค่าสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์ต่ำสุดและสูงสุดเท่ากับ 0.7786 และ 0.9613 ที่อุณหภูมิ 200 และ 400 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

สภาวะขจัดผลความต้านทานการถ่ายเทมวลและความร้อน ระหว่างบรรยากาศของของไหลกับผิวด้านนอกตัวเร่งปฏิกิริยา

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อ 2 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์กับตัวประกอบเวลามีลักษณะเป็นเส้นโค้ง โดยการทดลอง 2 ชุดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานักไม่เท่ากัน พบว่าการทดลองทั้ง 2 ชุดให้ความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้งทับกันในช่วงตัวประกอบเวลาเท่ากับ 0 ถึง 0.31 g cat. hr. / mole feed และเส้นโค้งไม่ทับกันที่ช่วงตัวประกอบเวลามากกว่า 0.31 g cat. hr. / mole feed โดยการทดลองในชุดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาน้ำหนักมาก มีสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์มากกว่าการทดลองชุดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาน้อยที่ตัวประกอบเวลาเท่ากัน เนื่องจากที่ตัวประกอบเวลามาก ความต้านทานการถ่ายเทมวลและความร้อนมีค่ามาก จึงมีผลกระทบต่อการเกิดปฏิกิริยาของสารตั้งต้น และเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาน้อย อัตราการไหลของสารตั้งต้นต่ำ ให้ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารตั้งต้นระหว่างบรรยากาศของของไหลกับผิวด้านนอกตัวเร่งปฏิกิริยามีมากขึ้น ในไนโตรเจนออกไซด์จึงทำปฏิกิริยาได้น้อย สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์จึงต่ำกว่าการทดลองชุดที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยามาก ที่ตัวประกอบเวลาเท่ากับ 0.31 g cat. hr. / mole feed เป็นตัวประกอบเวลาที่สูงสุดที่ทำให้เกิดสภาวะขจัดผลของความต้านทานการถ่ายเทมวลและความร้อนระหว่างบรรยากาศของของไหลกับผิวด้านนอกตัวเร่งปฏิกิริยา คิดเป็นอัตราการไหลของสารตั้ง

คืนเท่ากับ 135.7501 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที สำหรับปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาหนัก 0.1003 กรัม และคำนวณเป็นเวลาที่สามารถได้เท่ากับ 0.0348 วินาที หรือเป็นความเร็วเชิงสเปซได้เท่ากับ 28.7356 วินาที<sup>1</sup>

จากการทดลองของ Shelef, M และ Gandhi, H.S. (43) ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจน ที่อุณหภูมิ 100 ถึง 800 องศาเซลเซียส และช่วงความเร็วเชิงสเปซ 5000 ถึง 40000 ชั่วโมง<sup>1</sup> โดยมีคอปเปอร์โครไมต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์มีค่าขึ้นกับความเร็วเชิงสเปซที่เพิ่มขึ้น โดยการศึกษาที่อุณหภูมิ 673 องศาเซลเซียส พบว่าสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์มีค่าลดลงเมื่อความเร็วเชิงสเปซเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองในหัวข้อ 2 ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส พบว่าสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์จะลดลงเมื่อความเร็วเชิงสเปซเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับผลการทดลองของนักวิจัยข้างต้น

สถานะขจัดผลความต้านทานการถ่ายเทมวลและความร้อน จากสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ผ่านรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อ 3 ได้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับขนาดตัวเร่งปฏิกิริยา โดยแบ่งพิจารณาเป็น 2 ช่วง โดยการทดลองที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดตั้งแต่  $165 \times 10^{-6}$  เมตร ถึง  $337.5 \times 10^{-6}$  เมตร ได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาคงที่ที่สถานะการทดลองเหมือนกัน และเมื่อตัวเร่งปฏิกิริยามีขนาดใหญ่กว่า  $337.5 \times 10^{-6}$  เมตร อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงอย่างมาก ดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีขนาดเล็กกว่า  $337.5 \times 10^{-6}$  เมตร เป็นขนาดที่ทำให้เกิดสถานะขจัดผลความต้านทานการถ่ายเทมวลและความร้อนของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ผ่านรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### สัดส่วนการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนออกไซด์และอัตราการเกิดปฏิกิริยาในกรณีที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อ 4 พบว่าปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา โดยสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในลักษณะเป็นเส้นตรง โดยมีสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์สูงสุดเท่ากับ 0.4208 ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอุณหภูมิก็นมีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุดเท่ากับ  $0.3018 \times 10^{-3}$  Mole NO Reacted / hr ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส

### อายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในการทดลอง

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อ 5 พบว่าเมื่อให้ปฏิกิริยาเกิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ชั่วโมง สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์มีค่าลดลงอย่างคงที่เพียงเล็กน้อย โดยมีค่าลดลงเท่ากับ 0.0388 คิดเป็น 4.2078% เมื่อเทียบกับสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์เมื่อเริ่มเกิดปฏิกิริยา ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้แอกติวิตีของตัวเร่งปฏิกิริยาลดลง อาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ การถูกรีดิวซ์ด้วยไฮโดรเจนที่มีในระบบ ทำให้ CuO เปลี่ยนสภาพไปเป็น  $\text{Cu}^{2+}$  และผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา

### สมการอัตราการเกิดปฏิกิริยา

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อ 6 ถึง 9 สามารถหาค่าคงที่ต่างๆสำหรับสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่สนใจได้ ดังนี้

$$-r_A = 1.0499 \times 10^{-18} \times e^{-538.9680/T} \times C_{\text{NO}}^{1.71} \times C_{\text{H}_2}^{1.09}$$

แสดงว่าปฏิกิริยามีอันดับของปฏิกิริยาเท่ากับ 1.71 เมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไนโตรเจน ออกไซด์ และเท่ากับ 1.09 เมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไฮโดรเจน โดยมีอันดับรวมของปฏิกิริยาเท่ากับ 2.80 มีแฟกเตอร์แห่งความถี่เท่ากับ  $1.0499 \times 10^{-18}$  และพลังงานกระตุ้นเท่ากับ 4.4812 kJ / mole และเมื่อนำความเข้มข้นของสารตั้งต้นและอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา มาแทนค่าในสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยา สามารถคำนวณเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยา





ได้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ได้จากการทดลอง พบว่ามีความผิดพลาดมากที่สุดเท่ากับ 9.7385% ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส และมีสัดส่วนของไนโตรเจนออกไซด์ในสารตั้งต้นเท่ากับ 0.1181% โดยปริมาตร

จากการทดลองของ Bauerle, G.L. และ Nobe.K (39) พบว่า ปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจน จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น ซึ่งทำการทดลองโดยใช้  $Ru/Al_2O_3$  และ  $SrRuO_3$  เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากผลการทดลอง กรณีตัวเร่งปฏิกิริยา  $Ru/Al_2O_3$  ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส จะได้สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์เท่ากับ 0.1 แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 ที่อุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส และกรณีตัวเร่งปฏิกิริยา  $SrRuO_3$  ได้สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์ต่ำสุดเท่ากับ 0.2 ที่อุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส และสูงสุดเท่ากับ 0.79 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในหัวข้อ 6.1 และ 6.2 โดยเมื่ออุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์จะมีค่ามากขึ้น

จากข้อมูลของ Newman, D.J. (44) ซึ่งได้ทำการศึกษาปฏิกิริยาไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจน บนตัวเร่งปฏิกิริยาหลายชนิด เช่น Pt, Cr, Ag, CuO, CeO เป็นต้น พบว่า สัดส่วนจำนวนโมลของไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจน ( $NO:H_2$ ) ในสารตั้งต้น ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ดีที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 : 0.5 ถึง 1 : 1.5 ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในหัวข้อ 6.1 และ 6.2 ที่ให้สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์ต่ำ กรณีสัดส่วนจำนวนโมลของไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจนมีค่า 1 : 9 ถึง 1 : 36 และให้สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์สูง กรณีสัดส่วนจำนวนโมลของไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจนมีค่า 1 : 1 ถึง 1 : 2.5

จากข้อมูลของ Hinshelwood, C.N. (45) พบว่าปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจน มีอันดับรวมของปฏิกิริยาเท่ากับ 3 และอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์มากกว่า โดยอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ มีค่าเท่ากับ 2 และอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไฮโดรเจน มีค่าเท่ากับ 1 และสมการเคมี  $2NO + 2H_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$  เป็นสมการแสดงผลรวมของปฏิกิริยา และได้เสนอถึงกลไกของปฏิกิริยา ได้ดังนี้



จากผลการทดลองในหัวข้อ 6.1 และ 6.2 ได้อันดับรวมของปฏิกิริยาเท่ากับ 2.80 โดยมีอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์และความเข้มข้นของไฮโดรเจน เท่ากับ 1.71 และ 1.09 ตามลำดับ แสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าขึ้นกับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์เป็นหลัก โดยพิจารณาจากอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์มีค่ามากกว่าอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไฮโดรเจน

จากการทดสอบโดยสมการ Thiel Modulus พบว่าค่า  $\Phi_s = (-r)_P^2 / D_{\text{eff}} C_s < 1 / |\eta|$  นั่นคือไม่มีความแตกต่างของความเข้มข้น อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์การถ่ายเทมวลในเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยา และจากค่า Thiel Modulus แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นขั้นตอนกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา และยังพบอีกว่าผลของความแตกต่างของอุณหภูมิภายในตัวเร่งปฏิกิริยา ไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เมื่อทดสอบแล้วพบว่า  $|\Delta H| (-r)_P^2 / \lambda T_s < T_s R / E$

#### แนวทางการศึกษาในอนาคต

สำหรับแนวทางการศึกษาในอนาคต ควรจะเป็นการศึกษาถึงกลไก (Mechanism) ของปฏิกิริยา ว่าขั้นตอนใดใน 3 ขั้นตอน อันได้แก่ Adsorption, Surface Reaction และ Desorption เป็นขั้นตอนกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา รวมทั้งศึกษาถึงสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาของขั้นตอนดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาปฏิกิริยาในกรณีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดอื่นๆ ได้ เช่น  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$  เป็นต้น