

2.1 คุณสมบัติของแอสฟัลต์คอนกรีตที่เหมาะสม

ในการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องให้มีคุณสมบัติ และคุณภาพเหมาะสม สำหรับการใช้งานเป็นเฉพาะงานไป การออกแบบใช้วิธีกำหนดสูตรส่วนผสมเฉพาะกิจ (Job Mix Formular) คุณสมบัติแอสฟัลต์คอนกรีตที่เหมาะสม Mcleod (1970) ได้กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้

2.1.1 เสถียรภาพ (Stability) หมายถึง ความสามารถต้านทานต่อการแอ่นตัว เสี่ยงรูปของแอสฟัลต์คอนกรีต เมื่อมีน้ำหนักจากการจราจรมาทำ หรือกล่าวได้ว่าเสถียรภาพของแอสฟัลต์คอนกรีต เกิดจากความฝืด (Friction), การยึดกัน (Interlocking) ของมวลรวมและแรง ยึดเหนี่ยว (Cohesion) ของแอสฟัลต์คอนกรีต ค่าเสถียรภาพจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อมวลรวมมีลักษณะเป็นเหลี่ยม เป็นมุม ผิวขรุขระและความสามารถในการเรียงตัวจะให้ความแน่นที่ดี สำหรับแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่เป็นตัวประสานระหว่างขนาดคละของมวลรวม จะต้องมีค่าความแข็งแรงที่เหมาะสมและปริมาณของแอสฟัลต์ซีเมนต์ เพียงพอที่จะเคลือบมวลรวม เพื่อให้เกิดการยึดเกาะระหว่างขนาดคละของมวลรวมได้ดี

2.1.2 ความคงทน (Durability) หมายถึง ความต้านทานต่อการเสื่อมคุณภาพของแอสฟัลต์คอนกรีต อันเป็นสาเหตุจากความเสียหายของผิวทางภายใต้น้ำหนักจราจร ความต้านทานของแอสฟัลต์คอนกรีตจะลดลงเนื่องมาจากผลกระทำของสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น อากาศและแสงแดดจะทำให้ออกซิเจนสันดาปกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ เกิดการแข็งตัวขึ้น ทำให้ความต้านทานของผิวลดลง น้ำเป็นสาเหตุทำให้การยึดเกาะระหว่างมวลรวมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ไม่ดี ทำให้เกิดการแตกร้าวของผิวทาง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทำให้เกิดการขยายตัวและหดตัวในโครงสร้างชั้นทางต่าง ๆ ของถนน ซึ่งทำให้เกิดแรงเค้น (Stress) ในโครงสร้างจะทำให้ความต้านทานของแอสฟัลต์คอนกรีตลดลงเป็นต้น

2.1.3 ความสามารถในการยืดหยุ่นตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการทรุดตัวและแอ่นตัวของโครงสร้างผิวทาง โดยปราศจากความเสียหาย และการเสียรูปของผิวทางเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำหนักจราจรกดชั่วขณะเวลาหนึ่ง ชั้นผิวทางจะเกิดแรงอัดและแรงดึงซ้ำ ๆ สลับกันที่ด้านบน และด้านล่างของชั้นผิวทาง ดังนั้น แอสฟัลต์คอนกรีตที่ดีจะต้องมีความสามารถในการยืดหยุ่นตัวได้ดี ส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ที่มีค่าเสถียรภาพสูงและปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์สูงจะสามารถต้านทานต่อการเสียรูปร่าง (Deformation) ได้สูง

2.1.4 ความสามารถต่อการลื่นไถล (Skid Resistance) หมายถึง ความต้านทานต่อการลื่นไถลของผิวทางกับยางล้อรถ ซึ่งมีความสำคัญมากต่อความปลอดภัยของยานยนต์ เป็นผลทำให้เกิดอุบัติเหตุในการหยุดรถ เมื่อความสามารถต่อการลื่นไถลของผิวทางลดลง ความต้านทานต่อการลื่นไถลจะลดลง เมื่อวัสดุรวมรวมลงไปในชั้นผิวทางแล้วแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่ทะลักขึ้นมาบนผิวทางทำให้ผิวทางเป็นมันลื่น ดังนั้นแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงต่ำ จะทำให้เกิดการทะลักขึ้นมาบนผิวทางได้ง่าย

2.1.5 ความสามารถในการใช้งาน (Workability) หมายถึง ความสามารถในการปูลาดและบดอัดได้ง่าย หรือส่วนผสมที่จะสามารถทำงานง่าย ในกรณีที่ส่วนผสมมีความสามารถในการทำงานยากสามารถแก้ไขให้ได้ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงส่วนผสม เปลี่ยนวัสดุและขนาดของมวลรวมใหม่ ส่วนผสมที่ทำงานได้ยาก โดยมีแนวโน้มว่าจะเกิดการแยกตัวออกจากกันทั้งในระหว่างการขนส่งและการปูลาดบดทับส่วนปริมาณฝุ่นมากเกินไปอาจมีผลทำให้บดอัดได้ยากเพราะจะมีการเคลื่อนตัวของส่วนผสมตลอดเวลาที่มีการบดอัด ทำให้ได้ค่าความหนาแน่นต่ำ

2.1.6 ความสามารถในการต้านทานซึมผ่าน (Impermeability) หมายถึง การที่แอสฟัลท์คอนกรีตมีความแน่นทึบมีช่องว่างของอากาศพอที่จะทำให้น้ำซึมเข้าไปในตัวไม่ได้ ทำให้มีค่าความทนทานสูง

ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 การยึดเกาะของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต

การยึดเกาะ (Adhesion) ของแอสฟัลท์ซีเมนต์ กับมวลรวม เป็นปรากฏการณ์ทางด้านฟิสิกส์และเคมี (Physicochemical properties) ที่เกิดขึ้นบนผิวสัมผัสของวัตถุทั้งสองภายใต้ระบบสองเฟส (Two Phase System) ซึ่งเป็นระบบที่มวลรวมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้ด้วย มีแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นตัวประสาน


Majidzadeh and Brovold (1968) สรุปว่า ปัจจัยที่ทำให้ยึดเกาะได้ดีนั้น ไม่ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ดีเพียงอย่างเดียว ยังต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น กรรมวิธีการผสมและสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย เช่น ความสะอาดของมวลรวม อุณหภูมิ และความชื้น เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของการยึดเกาะของส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต สรุปได้ดังนี้

2.2.1 คุณสมบัติของแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Asphalt Cement Properties)


แอสฟัลท์ซีเมนต์มีคุณสมบัติที่มีอิทธิพลต่อการยึดเกาะ ดังนี้

2.2.1.1 แรงตึงผิว (Surface Tension) เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดึงดูดกันระหว่างโมเลกุลที่ผิวของของเหลวขาดสมดุลย์ ตามรูปที่ 2.1 แสดงให้เห็นโมเลกุลของของเหลวที่อยู่ด้านในซึ่งจะมีแรงดึงดูดกันทุกทิศทางจากโมเลกุล ที่อยู่ด้านผิวจะดึงดูดกันเฉพาะด้านในเท่านั้น มีหน่วยพลังงานที่ผิว (Surface Energy) ซึ่งเมื่อพื้นที่ผิวแผ่ออกไปในขณะที่เข้า สัมผัสกับของแข็ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ กับค่าแรงตึงผิว




รูปที่ 2.1 แรงตึงผิวระหว่างโมเลกุลที่ผิว และภายในของเหลว

แรงตึงผิวมีผลต่อการเคลือบและการแผ่ (Wetting and Spreading) ของแอสฟัลท์ซีเมนต์บนผิวมวลรวม ซึ่งของเหลวที่มีแรงตึงผิวสูง จะทำให้ความสามารถในการเคลือบต่ำและของเหลวที่มีแรงตึงผิวต่ำก็จะมีความสามารถในการเคลือบ และการแผ่สูง ตามรูปที่ 2.2



ก) แรงตึงผิวสูง




ข) แรงตึงผิวต่ำ

รูปที่ 2.2


ความสามารถในการเปียก หรือการแผ่กระจายของของเหลว บนผิวของแข็ง

2.2.1.2 ความหนืด (Viscosity) เป็นคุณสมบัติของแอสฟัลท์ซีเมนต์ ที่แสดง การเคลื่อนตัวของโมเลกุล และขนาดของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล อุณหภูมิจะมีผลต่อค่าความ หนืดการเคลือบผิวรวมด้วยแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูง จะสามารถเคลือบได้ดีกว่า รูปที่ 2.3 ผลของความหนืดสูงจะแผ่ขยายแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่มีความหนืดต่ำ



รูปที่ 2.3 ผลของความหนืดของแอสฟัลท์ ต่อความสามารถในการแผ่กระจาย

2.2.1.3 ความหนาของฟิล์มที่เคลือบ (Film Thickness) เป็นพฤติกรรม การยึดเกาะตัวของแอสฟัลท์ซีเมนต์กับมวลรวม ความแข็งแรงของแอสฟัลท์คอนกรีตจะแปรเปลี่ยน ไปตามความหนาของแผ่นฟิล์มที่เคลือบ ฟิล์มของแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่เคลือบบาง ๆ ทำให้ให้เกิด การแตกเปราะฉีกขาดได้ง่าย ส่วนฟิล์มของซีเมนต์ที่หนามาก จะเกิดความเสียหาย เพราะการยึด ตัวจนขาดของแอสฟัลท์เอง



Classification of aggregates (13)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 2.4 การแบ่งมวลรวมตามปริมาณ Silica (SiO₂)

2.2.1.4 องค์ประกอบและแหล่งที่มาของแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Composition and Source) แอสฟัลท์ซีเมนต์ประกอบด้วยสารของไฮโดคาร์บอน มีคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติของโมเลกุล (Molecular Property) ที่แตกต่างกัน โมเลกุลบางส่วนมีพฤติกรรมเป็นไดโพล (Dipolar Molecular) ซึ่งทำให้เกิดสถานะสมดุขั้วทางพลังงานที่ผิวของมวลรวมได้ในการเข้าสัมผัสกัน พบว่าองค์ประกอบของแอสฟัลท์ซีเมนต์จากแหล่งที่ต่างกันจะมีความอ่อนไหวต่อการหลุดลอกและมีคุณสมบัติต่อการยึดเกาะที่แตกต่างกันด้วย

2.2.1.5 ความทนทาน (Durability) เป็นคุณสมบัติในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทำให้แอสฟัลท์ซีเมนต์มีการเปลี่ยนแปลง ค่าความหนืด แรงตึงผิว ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความแข็งแรงของผิวสัมผัส เมื่อมีน้ำหนักมากกระทำในอุณหภูมิที่ต่ำ แอสฟัลท์ซีเมนต์ที่แข็งจะแตกเปราะเสียหายได้ ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเมื่อมีน้ำหนักมากกระทำจะทำให้เกิดการไหลตัว (Viscous Flow) มีมากทำให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนรูปร่างได้

2.2.2 คุณสมบัติของมวลรวม (Aggregate Properties)

คุณสมบัติของมวลรวมที่มีผลต่อการยึดเกาะของแอสฟัลท์คอนกรีตมีดังต่อไปนี้

2.2.2.1 ส่วนประกอบด้านแร่ (Mineralogy Composition)

มวลรวมทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าที่ผิวขาดสมดุขั้ว (Unbalanced Surface Charge) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดแรงตึงผิวเมื่อเข้าสัมผัสกับของเหลวที่มีประจุไฟตรงกันข้าม จะทำให้เกิดสมดุขั้วของพลังงานที่ผิวสัมผัสเกิดเป็นแรงยึดเกาะขึ้น โดยทั่วไปมวลรวมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งเป็นพวกที่เกาะยึดกับแอสฟัลท์ซีเมนต์ได้ดีกว่าน้ำ (Hydrophobic) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมวลรวมประเภทเบสิก (Basic Type) จะมีปริมาณของ SiO_2 ต่ำ แต่มีส่วนประกอบของ Al_2O_3 , FeO , MgO , CaO , Na_2O และ K_2O เป็นส่วนประกอบอยู่มาก ประเภทที่สอง เป็นพวกที่เกาะยึดกับน้ำได้ดีกว่าแอสฟัลท์คอนกรีต ซึ่งมักจะเป็นมวลประเภทแอซิดิก (Acidic Type) จะมีปริมาณของ SiO_2 และ CO_2 เป็นสัดส่วนอยู่มากตามตารางที่ 2.1 และ 2.2 ตามรูปที่ 2.4

2.2.2.2 ความหยาบของผิว (Surface Roughness)

ความหยาบของผิวมวลรวม ทำให้เกิดแรงยึดเกาะระหว่างแอสฟัลท์ซีเมนต์กับมวลรวมโดยที่ ถ้าผิวมวลรวมหยาบมากขึ้นเท่าใด ก็จะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับแอสฟัลท์ซีเมนต์มากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ น้ำและอากาศที่แทรกอยู่ในรอยแยกของผิวมวลรวมจะมีผลทำให้การยึดเกาะของแอสฟัลท์ซีเมนต์ไม่สมบูรณ์ ทำให้มีผลต่อกำลังความแข็งแรงในการยึดเกาะของระบบด้วย

ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทมวลรวม ตามปริมาณ SiO₂

2

ACIDIC CLASSIFICATION BASED ON SiO₂ CONTENT

Classification	Percentage SiO ₂	
	Knight	KraUB
Acidic rocks	66 or more	65 to 80
Intermediate rocks	55 to 66	52 to 65
Basaltic rocks	Less than 55	Less than 52
Ultra-basaltic rocks	No maximum specified	--

ตารางที่ 2.2 เปอร์เซนต์เฉลี่ยส่วนประกอบเนื้อแร่ของมวลรวม

AVERAGE PERCENTAGE MINERALOGICAL COMPOSITION

Rock	Quartz	Orthoclase	Plagioclase	Amphibole	Hornblende	Biotite	Muscovite	Epidote	Rock Glass
Igneous Rocks									
Granite	30	41	8	-	-	3	3	1	-
Diorite	8	7	20	3	27	4	0.1	5	-
Gabbro	0.5	-	44	29	9	2	-	1	-
Diorite	-	-	44	46	-	-	-	-	2
Rhyolite	37	45	3	-	0.7	3	2	2	0.4
Trachyte	3	42	1	2	6	0.5	-	8	9
Andesite	0.6	-	48	14	3	-	-	3	13
Diorite	-	-	38	35	-	-	-	-	21
Metamorphic Rocks									
Quartzite	84	3	-	-	1	2	2	2	-
Feldspathic-quartzite	48	27	1	-	-	2	5	1	-
Hornblende-gneiss	10	18	15	3	45	3	1	2	-
Granite-gneiss	37	32	3	-	-	7	11	2	-
Biotite-schist	34	13	3	-	1	38	3	2	-
Mica-schist	37	16	1	-	-	13	16	2	-
Slate	39	4	-	-	-	-	35	2	-
Marble	3	0.2	0.2	-	-	-	-	96	-
Amphibolite	3	1	8	-	70	1	0.2	17	-
Sedimentary Rocks									
Sandstone	78	5	0.3	-	-	0.2	1	-	-
Feldspathic-sandstone	35	28	2	-	-	0.6	2	1	-
Calcarenaceous-sandstone	46	3	2	-	-	-	-	42	-
Chert	93	-	-	-	-	-	-	1	-
Limestone	8	-	-	-	-	0	-	83	-
Dolomite	5	-	-	-	-	92	-	11	-

2.2.2.3 ความพรุน (Porosity)

รูพรุน (Pores) รอยแยก (Crevice) และรูเล็ก ๆ (Capillaries) ที่ผิวของมวลรวมมีผลทำให้การยึดเกาะของแอสฟัลท์ซีเมนต์ดีขึ้น และช่วยให้เกิดการเกาะเกี่ยวกัน (Interlocking) ที่ยิ่งขึ้น เนื่องมาจากอากาศที่แทรกอยู่ภายในรูเหล่านั้น เมื่อถูกความร้อนจะทำให้อากาศภายในขยายตัวเมื่อเสร็จขั้นตอนการผสมแล้วอุณหภูมิลดลง ทำให้อากาศเย็นตัวลงเป็นผลให้แอสฟัลท์ซีเมนต์เคลื่อนตัวเข้าไปแทนที่ได้ง่าย


2.2.2.4 สิ่งติดปนที่ผิว (Surface Coating)

ผิวมวลรวมอาจมีฝุ่นละอองและน้ำติดอยู่ โดยที่สิ่งติดปนเหล่านี้ทำให้เกิดการยึดเกาะของแอสฟัลท์ซีเมนต์เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ ดังนั้นมวลรวมที่สะอาดและมีความแห้งจะช่วยให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้น

2.2.3 คุณสมบัติของน้ำ

น้ำมีขงเหลวที่มีขั้วประจุ 2 ขั้ว (Dipole) ซึ่งมีประจุบวกตรงกลาง และมีประจุลบไม่สมดุขั้วดังรูปที่ 2.5 ในสนามไฟฟ้าสถิตโมเลกุลของน้ำสามารถดึงดูดผิวของมวลรวมประเภท Acidic ได้เพียงพอกับประจุที่ผิวไม่สมดุขั้วค่า pH ของน้ำก็มีผลต่อการยึดเกาะ Gzemski (1948) พบว่า สารละลายที่มีค่า pH สูงจะจับกับมวลรวมประเภท Basic ได้ดีกว่า ส่วนสารละลายที่มี pH ต่ำจะจับกับมวลรวมประเภท Acidic ได้ดีกว่า

น้ำในรูปของขงเหลว และไอ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตเกิดความเสียหาย โดยที่น้ำจะซึมผ่านเข้าไปโพรงอากาศ (Voids) ภายในส่วนผสมและแทรกตัวเข้าไปที่หน้าสัมผัสระหว่างแอสฟัลท์ซีเมนต์กับมวลรวม ทางรอยแยกของแผ่นแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่เคลือบมวลรวมอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดการยึดเกาะที่ไม่แข็งแรงและนำไปสู่การหลุดลอกในที่สุด



รูปที่ 2.5 ขั้วประจุโมเลกุลของน้ำ

2.3 กลวิธีการยึดเกาะ (Mechanical of Adhesion)

Rice (1958) ได้สรุปทฤษฎีหลัก ๆ ไว้ดังนี้

2.3.1 ทฤษฎีทางกล (Mechanical Theory)

ลักษณะของผิว (Surface Texture) ของมวลรวม และการเกาะเกี่ยวกันเชิงกล (Mechanical Interlocking) ระหว่างแอสฟัลท์ซีเมนต์กับมวลรวม เป็นปัจจัยสำคัญต่อการยึดเกาะ Mc.Bain and Hopkins (1926) ได้เสนอทฤษฎีนี้เพื่อใช้อธิบาย พฤติกรรมการยึดเกาะระหว่างของเหลวที่แผ่กระจายบนผิวของมวลรวม กล่าวว่า การเกาะติดในรูปพรุน และความหยาบของผิวจะทำให้เกิดการเกาะเกี่ยวกันเชิงกล และการแผ่กระจายเคลือบที่สมบูรณ์สามารถทำให้เกิดการยึดเกาะแข็งแรงกว่าผิวที่เรียบ

2.3.2 ทฤษฎีการจัดเรียงตัวของโมเลกุล (Molecular Orientation)

จากนิยาม ได้อธิบายเกี่ยวกับโมเลกุลของแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่อยู่ใกล้บริเวณผิวสัมผัสจะเรียงตัวกันอย่างมีระบบ และเกาะกันกับผิวของมวลรวมอย่างแนบแน่น การจัดเรียงตัวของโมเลกุลของแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่ผิวมวลรวมเกิดจาก อิทธิพลของประจุไฟฟ้าโดยแรงนี้สามารถส่งผลไปยังโมเลกุลของแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่อยู่ในช่วง 0-100 อังสตรอมจากผิวสัมผัส

2.3.3 ทฤษฎีแรงปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction Theory)

การยึดเกาะระหว่างแอสฟัลท์ซีเมนต์กับมวลรวมเป็นผลมาจาก การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบบางตัวในมวลรวมและแอสฟัลท์ซีเมนต์จากการที่แบ่งมวลรวมออกเป็น 2 ประเภท ตามอัตราส่วนของ SiO_2 คือ Acidic และ Basic จากการทดลองที่ผ่านมาพบว่าการหลุดลอกของแอสฟัลท์ซีเมนต์ จะเกิดขึ้นในมวลรวมประเภท Acidic มากกว่า Basic

2.3.4 ทฤษฎีพลังงานระหว่างผิวสัมผัส (Theory of Interfacial Energy)

ทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุด ในการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ การยึดเกาะระหว่างของเหลวกับของแข็ง เมื่อของเหลวแผ่กระจายไปบนผิวของแข็ง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระที่ผิว

หลักการที่ว่า ที่ผิวของแข็งจะมีแรงที่ขาดสมดุลอยู่ (Unbalanced Force) ซึ่งทำให้เกิดแรงดึงผิวพลังงานที่ผิว การที่ของเหลวแผ่กระจายบนผิวของแข็งจึงทำให้เกิดความสมดุลของพลังขึ้น ทำให้เกิดการยึดเกาะเพิ่มมากขึ้น เป็นปรากฏการณ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่ผิวของวัตถุ

ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญของการเกิดขั้วประจุไฟฟ้า (Polarity) ในโมเลกุลของของเหลว กล่าวคือโมเลกุลเป็นแบบมีขั้วประจุไฟฟ้าจะสามารถเกาะติดกับผิวของแข็งได้ดีกว่า โมเลกุลที่ไม่มีขั้วประจุไฟฟ้างดสามารถนำมาอธิบาย พฤติกรรมของการหลุดลอกของแอสฟัลท์ซีเมนต์ได้ โดยให้เหตุผลที่ว่าน้ำเป็นของเหลวที่มีประจุไฟฟ้า จึงสามารถเกาะติดกับผิวมวลรวมได้ดีกว่ายางแอสฟัลท์ที่เป็นของเหลว แบบไม่มีขั้วประจุไฟฟ้า

2.4 รูปแบบของความเสียหาย (Mode of Failure)

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือความยึดเหนี่ยวของแรงยึดเหนี่ยว (Cohesion Failure) และความเสียหายของแรงยึดเกาะ (Adhesion Failure)

โดยที่ความเสียหายของแรงยึดเหนี่ยว จะเกิดขึ้นที่ระนาบหรือภายในเนื้อแอสฟัลท์ซีเมนต์ จนเกิดการแยกตัว จนมวลรวมหลุดร่อน เพราะขาดแรงเกาะติด (Adhesive Bond) ซึ่งสาเหตุมาจากคุณสมบัติการหดตัว (Rheological) ของแอสฟัลท์ซีเมนต์เอง ส่วนความเสียหายของแรงยึดเกาะจะเกิดขึ้นที่ระนาบของผิวสัมผัสของแอสฟัลท์กับมวลรวม เมื่อมวลรวมมีความชื้นและสภาพไม่ปกติทำให้แอสฟัลท์ซีเมนต์ หลุดลอกออกจากผิวมวลรวมโดยมีสาเหตุจากน้ำ, การจราจร, อุณหภูมิ, ช่องว่างในแอสฟัลท์คอนกรีต เป็นต้น


ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.5 กลไกการหลุดลอก (Mechanism fo Stripping)

ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ระนาบสัมผัสของแอสฟัลท์ซีเมนต์กับมวลรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

2.5.1 การถูกแทนที่ (Displacement Concept)

Blott (1954) กล่าวว่า การถูกแทนที่ที่มีความสัมพันธ์กับความตึงของผิวสัมผัสร่วม (Interfacial Tension) ระหว่างแอสฟัลท์ซีเมนต์ น้ำ และผิวของมวลรวม ดังรูปที่ 2.6 ที่จุด A แสดงความสมดุลย์ของตำแหน่งสัมผัสของแอสฟัลท์กับมวลรวมในสภาพแห้ง เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสภาพเปียกขึ้น ความตึงผิวสัมผัสร่วมจะเปลี่ยนแปลงระบบจะปรับสภาพสมดุลใหม่โดยเคลื่อนตัวมาที่จุด B พบว่าระดับของการถูกแทนที่จะขึ้นอยู่กับความหนืดของแอสฟัลท์ซีเมนต์ถ้าแอสฟัลท์ซีเมนต์ มีความหนืดสูงในขณะที่ใช้งานพบว่ามีความต้านทานต่อการแทนที่สูงกว่า ดังนั้นการที่น้ำท่วมขังผิวทางที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ ๆ แอสฟัลท์คอนกรีตจะมีระดับของการถูกแทนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากความหนืดของแอสฟัลท์ซีเมนต์ยังพัฒนาไม่เต็มที่



รูปที่ 2.6 การร่นตัวของจุดสัมผัส แอสฟัลท์-มวลรวม เมื่อมีน้ำกระทำ

2.5.2 การชำรุดของแผ่นฟิล์มแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Film Rupture Theory)

แผ่นฟิล์มแอสฟัลท์ซีเมนต์ที่เคลือบตรงเหลี่ยมขอบของมวลรวมจะบางกว่าบริเวณอื่นมีโอกาสที่จะเสียหาย ในระหว่างขั้นตอนของการบดอัด หรือภายใต้น้ำหนักกระทำจากยวดยาน ทำให้แผ่นฟิล์มเกิดการขั้ตสี ฉีกขาดได้ง่าย และน้ำสามารถเข้าไปในรอยชำรุดเหล่านั้นทำลายการยึดเกาะจนเกิดการหลุดลอกในที่สุด

2.5.3 การเกิดออสโมซิส (Osmosis Process)

เกิดจากน้ำสามารถกระจายผ่านเยื่อบาง (Membrane) ของแอสฟัลท์ซีเมนต์ เข้าไปได้ Mack (1964) กล่าวว่า ขบวนการออสโมซิสจะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องอย่างช้า ๆ ผ่านเยื่อบางที่สามารถดูดซับน้ำเข้าโพรง (Pores) ที่มีอยู่ตามผิวมวลรวม ซึ่งมีสารประกอบจำพวกเกลือตกค้างอยู่ด้วยความกดดันออสโมติก (Osmotic Pressure)

2.5.4 ความดันโพรง (Pour Pressure)


Lottman (1971) กล่าวว่า น้ำสามารถหมุนเวียนได้อิสระภายในช่องว่างของแอสฟัลท์คอนกรีตและมีน้ำหนักจากยวดยานกระทำด้วยแล้ว น้ำจะหมุนเวียนในช่องว่างด้วยความเค้น (Stress) ทำให้เกิดความดันขึ้นตรงโพรงที่ผิวของมวลรวม น้ำจะเข้าออกและแทรกเข้าไปตามรอยต่อ ผิวสัมผัสระหว่างแอสฟัลท์ซีเมนต์กับมวลรวม ตามรูปที่ 2.7

2.5.5 รูพรุนที่ฟิล์มแอสฟัลท์ซีเมนต์ (Pinholes)

Thelen (1958) กล่าวว่า รูพรุนที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มแอสฟัลท์ซีเมนต์ เกิดจากฝุ่นหรือวัสดุอื่น ๆ ขนาดเล็กมาเกาะอยู่ตามผิวของมวลรวมก่อนถูกเคลือบด้วยแอสฟัลท์ น้ำสามารถผ่านเข้าไปตามรูพรุนเหล่านี้ได้

2.5.6 การเกิดอิมัลชัน (Emulsion Formation)

สารประกอบ Sodium Napthenate ในแอสฟัลท์ซีเมนต์สามารถรวมตัวกับน้ำกลายเป็นอิมัลชันด้วยกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีทางกล (Mechanical Process) และการเกิดอิมัลชันนี้ จะทำให้แรงยึดเกาะของมวลรวมกับแอสฟัลท์ซีเมนต์ลดลง



รูปที่ 2.7

การเกิดความดันโพรงในส่วนผสม