

## บทที่ 2

### วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

#### วิถีไคเร้คบอนด์ทางทันตกรรมจัดฟัน

วิถีไคเร้คบอนด์ เป็นวิธีการติดเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นบนผิวเคลือบฟันโดยตรง เช่น การติดแบร็กเก็ตบนผิวเคลือบฟัน กระทำได้โดยเปลี่ยนสภาพผิวเคลือบฟัน ให้เกิดรูพรุนเล็ก ๆ มากมาย จากกรดบางชนิด จากนั้นจึงติดเครื่องมือบนผิวฟันโดยอาศัยเรซินเป็นวัสดุเชื่อม

Bounocore (1975) เป็นคนแรกที่ทดลองใช้กรดกัดผิวฟัน และติดเรซินลงบนผิวเคลือบฟันที่ถูกกรดกัด เขาพบว่าเรซินติดบนผิวเคลือบฟันได้นานกว่าการติดเรซินบนผิวเคลือบฟันปกติที่ไม่ถูกกรดกัด

Newman (1969) เป็นคนแรกที่ใช้กรดกัดผิวฟันในทางทันตกรรมจัดฟัน และเรียกการติดแบร็กเก็ตกับฟันโดยวิถีใช้กรดกัดผิวเคลือบฟันนี้ว่าวิถีไคเร้คบอนด์



จะเห็นว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแบร็กเก็ต, วัสดุยึดและผิวเคลือบฟัน

#### แบร็กเก็ต


เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน ชนิดติดแน่น ทำหน้าที่ยึดลวดให้ติดกับตัวฟัน มีส่วนประกอบของแบร็กเก็ต (รูปที่ 1) ดังต่อไปนี้

1. ปีกแบร็กเก็ต เป็นตำแหน่งที่ใช้ผูกลวดมัด หรือ คล้องยางรัด เพื่อยึดให้ติดกับตัวฟัน ซึ่งต้องการให้เคลื่อนที่ไปตามร่อง โดยแรงของเครื่องมือ

2. ร่องใส่ลวดเป็นร่องสำหรับวางลวดมีขนาด .018 นิ้ว และ .022 นิ้ว ทั้งนี้ขนาดของร่องและลวดควรกระชับพอดี เพื่อป้องกันแรงเสียดทานที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขอบของร่องกับลวด
3. ฐาน เป็นส่วนรองรับปีกแบรคเก็ตและร่องใส่ลวดเพื่อให้เชื่อมติดกับปลอกโลหะหรือ แผ่นยึด
4. แผ่นยึด แผ่นยึดมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมนด้านบน เชื่อมติดกับส่วนฐานของแบรคเก็ต ด้านหลังทำเป็นตะแกรง หรือเจาะเป็นร่องด้วยแสง หรือทำเป็นอินเดอรัดด้วยเครื่องจักรเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะเชิงกล กับเรซินในการติดแบรคเก็ตกับตัวฟันโดยวิธีไดเรคบอนด์



แผ่นยึดแบบอินเดอรัด



แผ่นยึดแบบตะแกรง

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของแบรคเก็ต

ในปัจจุบันแบรกกี้ที่ใช้ในวิธีโคเร็คบอนด์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

### 1. แบรกกี้เกิดพลาสติก

แบรกกี้เกิดพลาสติกมีข้อดีในด้านให้ความสวยงาม และสามารถสร้างพื้นระเคมีกับวัสดุอื่นได้ ทำให้มีความแข็งแรงในการยึดสูงกว่าแบรกกี้โลหะ แต่แบรกกี้เกิดพลาสติกก็มีข้อเสียบางประการ เช่น มีความแข็งแรงน้อยมักจะบิดหรือแตกหักในระหว่างการรักษา Aird และ Durning (1987) ได้ทำการศึกษาการแตกหักของแบรกกี้เกิดพลาสติกโดยการใช้ลวดและขนาดแรงที่ใช้ในการจัดฟัน พบว่าการใส่ลวดลงในร่องแบรกกี้ไม่ว่าจะเป็น ลวดกลม หรือลวดสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแม้แต่การผูกแบรกกี้ด้วยลวดโลหะไร้สนิม สามารถเป็นปัจจัยทำให้เกิดการแตกหักของแบรกกี้เกิดพลาสติกได้ นอกจากนี้แบรกกี้ยังมีการสึกกร่อนของร่องแบรกกี้ทำให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมแนวแกนฟันของแบรกกี้ เปลี่ยนสีได้ และต้องใช้วัสดุอื่นโดยเฉพาะ

### 2. แบรกกี้เกิดเซรามิก

แบรกกี้เกิดเซรามิกถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรวมเอาข้อดีของแบรกกี้เกิดพลาสติกในด้านความสวยงาม กับความแข็งแรงของแบรกกี้โลหะเข้าด้วยกัน เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง ทนต่อความร้อนและการเสื่อมสภาพทางเคมีได้ดี แต่ก็มีจุดอ่อนที่คือขรุขระกว่าโลหะอยู่ประการเดียวคือ เซรามิกมีความเปราะสูง เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลที่ต่างกัน เมื่อโลหะมีความเค้นเกิดขึ้นโมเลกุลของโลหะซึ่งยึดกันอยู่ด้วยพันธะโลหะสามารถที่จะบิดเบือนตำแหน่งไปเพื่อลดความเค้นลง แต่โครงสร้างโมเลกุลของเซรามิกมีตำแหน่งที่แน่นอนและยึดกันอยู่ในลักษณะสามมิติไม่สามารถบิดเบือนได้ เมื่อมีความเค้นเกิดขึ้นจนถึงจุดวิกฤต พันธะระหว่างโมเลกุลของเซรามิกก็จะแตกออกทำให้เกิดการแตกหักของเซรามิก

ดังนั้นหากมีรอยขีดข่วนหรือตำหนิบนพื้นเซรามิกแล้ว เซรามิกมีโอกาที่จะแตกออกจากกันได้ง่ายกว่าโลหะ

เมื่อมีแรงกระแทกที่ทันโตบริเวณที่จะได้รับความเสียหายก็คือบริเวณที่มีความเปราะมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเซรามิกหรือไม่ก็เป็นผิวเคลือบฟัน นอกจากนี้ความแข็งแรงของแบรกกี้เกิดเซรามิกที่สูงมากสามารถทำให้ฟันคู่สบสึกได้ จึงควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้แบรกกี้ชนิดนี้กับการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันลึก

ถึงแม้ว่าแบรกเก็ตเซรามิกจะให้ความแข็งแรงสูงกว่าแบรกเก็ตโลหะแต่ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผิวเคลือบฟันได้มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีแรงกระทำกับตัวแบรกเก็ต แบรกเก็ตโลหะจะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งไปในรูปของการบิดเบือนรูปร่างของโลหะทำให้ความล้มเหลวของการยึดเกิดขึ้นระหว่างฐานแบรกเก็ตกับวัสดุยึด ส่วนในแบรกเก็ตเซรามิกซึ่งมีความแข็งแรงสูงแบรกเก็ตจึงสามารถรับแรงได้สูงและส่งผ่านแรงทั้งหมดผ่านวัสดุยึดไปยังผิวเคลือบฟัน ซึ่งหากความแข็งแรงในการยึดระหว่างฐานแบรกเก็ตและวัสดุยึดดีมาก การแตกหักก็จะเกิดขึ้นในตัวแบรกเก็ตเองหรือในวัสดุยึดหรือภายในผิวเคลือบฟัน

### 3. แบรกเก็ตโลหะ

แบรกเก็ตโลหะที่ใช้ในเทคนิคโคเร็คบอนด์ ได้ถูกดัดแปลงมาจากแบรกเก็ตแบบเดิมที่ใช้เชื่อมติดกับปลอกโลหะรัดฟัน

ในปี ค.ศ. 1967 Mitchell ได้เสนอรายงานการทดลองใช้แบรกเก็ตทางทันตกรรมจัดฟันติดเข้ากับฟันโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ปลอกโลหะรัดฟัน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเปรียบเทียบแรงยึดของซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อแบรกเก็ตดังกล่าวในการเคลื่อนฟันธรรมชาติ แบรกเก็ตที่นำมาใช้เป็นแบรกเก็ตที่ใช้ในวิธี เอจไวส์ (Edgewise Technic)

แบรกเก็ตโลหะที่มีการนำมาใช้กับวิธีโคเร็คบอนด์อย่างจริงจังในระยะแรกทำโดยการดัดแปลงจากแถบโลหะที่ใช้ทำปลอกโลหะรัดฟัน โดยการเชื่อมแถบโลหะขนาดเล็กเข้ากับตัวแบรกเก็ตด้วยไฟฟ้า และเจาะรูเล็ก ๆ จำนวน 7-8 รูลงบนแถบโลหะดังกล่าวเพื่อช่วยในการยึดเกาะกับวัสดุยึด จากนั้นได้มีการผลิตแบรกเก็ตที่มีฐานมีลักษณะเป็นรูพรุนโดยรอบตามขอบของฐานแบรกเก็ตเพื่อนำมาใช้กับวัสดุยึดซึ่งสามารถบ่มตัวได้ด้วยแสงเหนือม่วง ในช่วงต้นศตวรรษ 1970 ด้วยหวังว่าวัสดุยึดจะสามารถบ่มตัวได้ด้วยแสงเหนือม่วงจากรูเล็ก ๆ ที่มีอยู่ตามขอบของฐานแบรกเก็ต ต่อมาได้มีการปรับปรุงแบรกเก็ตดังกล่าวมาเป็นแบรกเก็ตที่มีรูพรุนทั่วบริเวณฐานแบรกเก็ต วัสดุที่เกินออกมานี้เมื่อแข็งตัวจะเป็นส่วนที่ขัดขวางการผูกมัดรอบปีกของแบรกเก็ต อีกทั้งยังทำให้เกิดฟันผุหยาบซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย และเมื่อวัสดุที่อยู่ตามรูพรุนเหล่านี้แตกออกก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้น้ำลาย เศษอาหาร และคราบจุลินทรีย์ หลุดลอดเข้าไปสะสมอยู่ระหว่างฐานแบรกเก็ตและวัสดุยึด

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อเสียดังกล่าวที่เกิดจากแบร็กเก็ตที่ฐานมีลักษณะ รูปทรงจึงทำให้มีการพัฒนาแบร็กเก็ตที่ด้านล่างของฐานมีลักษณะเป็นตะแกรงโลหะขึ้นมา ซึ่งฐาน แบร็กเก็ตแบบนั้นจะมีส่วนเกาะเกี่ยว เป็นตะแกรงโลหะอยู่บริเวณส่วนล่างของฐานแบร็กเก็ตที่จะ สัมผัสกับผิวพื้น ส่วนของฐานที่เชื่อมติดกับตัวแบร็กเก็ตจะเป็นแผ่นเหล็กไร้สนิมซึ่งเรียบและบาง ทั้งสองส่วนนี้จะถูกเชื่อมติดกันด้วยวิธีเชื่อมด้วยความร้อนที่เกิดจากไฟฟ้า หรือใช้วิธีบัดกรีให้ติดกัน โดยที่โลหะผสมเป็นตัวกลางส่วนที่เป็นแผ่นโลหะไร้สนิมจะป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นส่วนเกินทะลักออกมา ทางด้านหน้า และตะแกรงโลหะที่อยู่ทางด้านหลังก็สามารถให้ความแข็งแรงในการยึดที่ดี

## วัสดุยึด

ปัจจุบันวัสดุยึดที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่มคือ

1. เรซินชนิดบ่มตัวได้เองซึ่งมีเมทิลเมตาคริเลต เป็นโมโนเมอร์ หรือเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า อะคริลิกเรซิน ซึ่งเรซินชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในการอุดฟันเป็นเวลานานมาแล้ว ต่อมาได้ถูกนำ มาใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อยึดเครื่องมือชนิดติดแน่นเข้ากับผิวเคลือบฟัน วัสดุชนิดนี้ให้ผลดีใน การยึดติดกับแบร็กเก็ตพลาสติก เรซินชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของผงและน้ำซึ่งมีความเหลวเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องใช้ซิลแลนต์ทาลงบนผิวฟันก่อน

อะคริลิกเรซินที่ใช้ในงานทันตกรรมจัดฟัน มีหลายบริษัทผลิต เช่น

บริษัท จี เอ ซี

บริษัท ออมโก้

บริษัท ร็อกกี เมาท์เทน

บริษัท ที พี

บริษัท ฮุนิเทค

2. โดอะคริเลตเรซิน เป็นเรซินที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากบางประการของ อะคริลิกเรซินพัฒนาขึ้นมาจากรเรซินของโอบเวน มีความแตกต่างจากอะคริลิกเรซินคือเป็นโพลีเมอร์ ที่มีโครงสร้าง 3 มิติ ในขณะที่อะคริลิกเรซินมีโพลีเมอร์เป็นชนิดเส้นตรง จึงทำให้มีความแข็งแรง

สูงกว่า การหดตัวและการคูดซึมน้ำเมื่อแห้งตัวเต็มที่ น้อยกว่าอะคริลิกเรซิน

ในปัจจุบันวัสดุชนิดที่นำมาใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน นอกจากใช้ในลักษณะการผสมส่วนเบสกับส่วนแคตาลีสต์เข้าด้วยกันแล้ว ได้มีการผลิตวัสดุชนิดใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้อีก 2 ระบบกล่าวคือ

1. วัสดุชนิดนี้ไม่ต้องผสม วัสดุนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของเบสซึ่งมีลักษณะเป็นเพสต์ และส่วนของสารเริ่มหรือเร่งปฏิกิริยาซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือเป็นเพสต์ วัสดุจะแห้งตัวเมื่อส่วนที่เป็นเพสต์ถูกกดด้วยแรงพอสมควรเป็นผลให้ส่วนของสารเริ่มปฏิกิริยาที่เป็นของเหลวซึ่งจะต้องทาลงบนผิวเคลือบฟันซึ่งใช้กรัดกัดไว้แล้ว ในบริเวณด้านล่างของฐานแบรคเก็ตเข้าผสมและทำปฏิกิริยากับส่วนเพสต์ เช่น Unique, Right-on, System 1+, Unite ฯลฯ หรือสัมผัสกับเพสต์อีกส่วนหนึ่งที่อยู่บนผิวเคลือบฟันที่ได้เตรียมไว้แล้ว เช่น Secure-on-touch ฯลฯ เมื่อจัดตำแหน่งเครื่องมือเข้าที่แล้วก็ดึงออกแรงกดเครื่องมือให้อยู่กับที่ โดยปกติวัสดุก็จะแห้งตัวภายในเวลา 30-60 วินาที

ถึงแม้ว่าการติดแบรคเก็ตกับตัวฟันด้วยวัสดุชนิดนี้จะไม่ยุ่งยากแต่ความแข็งแรงที่ได้จะน้อยกว่าวัสดุชนิดเพสต์สองส่วนผสมกัน และปริมาณของวัสดุที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยาไม่สามารถตรวจสอบได้

Evans และ Powers (1985) ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงในการยึดของแบรคเก็ตเมื่อใช้วัสดุชนิดไม่ต้องผสมสามชนิด คือ Mono-Lok (บริษัทล็อกกีเมาท์เทน) System 1+ (บริษัทลอมโก้) และ Unite (บริษัทยูนิตเทค) เปรียบเทียบกับวัสดุชนิดเพสต์สองส่วน คือ Concise (บริษัทสามเอ็ม) เมื่อใช้กับแบรคเก็ตที่ฐานมีลักษณะเป็นตะแกรงโลหะพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง ความข้นหนืดของวัสดุส่วนที่เป็นเพสต์ และความหนาของวัสดุที่ใช้กับความต้านทานต่อแรงดึงของวัสดุชนิดไม่ต้องผสม โดย System 1+ เป็นวัสดุที่มีความข้นหนืดสูงที่สุด และให้ความต้านทานต่อแรงดึงสูงที่สุดเมื่อมีความหนาของวัสดุน้อยมาก (น้อยกว่า 0.25 มิลลิเมตร) แต่เมื่อวัสดุมีความหนาเพิ่มขึ้น System 1+ จะเป็นวัสดุชนิดแรกที่มีความล้มเหลวของการยึดเกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุ ส่วน Mono-Lok และ Unite เป็นวัสดุที่มีความข้นหนืดและความต้านทานต่อแรงดึงน้อยกว่า System 1+ เมื่อความหนาของวัสดุน้อยมากแต่เมื่อความหนาของวัสดุเพิ่มขึ้นกลับมีความต้านทานต่อแรงดึงสูงกว่า โดยเฉพาะ Unite สามารถต้านทานต่อแรงดึงจน

กระทั่งวัสดุมีความหนาถึง 0.38 มิลลิเมตร

2. วัสดุที่บ่มตัวด้วยแสงที่มองเห็นได้ วัสดุประเภทนี้บ่มตัวได้โดยแสงที่ส่องผ่าน โครงสร้างของฟัน เช่น Fotofil, Durafil ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันของ ไดอะครีเลตเรซินสามารถเกิดได้ใน 3 ลักษณะ คือ

2.1 โดยปฏิกิริยาเคมี ในการใช้วัสดุประเภทนี้เวลาในการทำงานจะถูกจำกัด และสามารถติดแนบรทเกิดได้จำนวนน้อยต่อการพสม 1 ครั้ง

2.2 โดยพลังงานที่ได้จากแสงเหนือม่วงที่มีความยาวคลื่น 364-367 นาโนเมตร วัสดุประเภทนี้เคยได้รับความนิยมอยู่ระยะหนึ่งเนื่องจากทันตแพทย์สามารถควบคุมเวลาการบ่มตัวของวัสดุได้

2.3 โดยการใช้ตัวกระตุ้นปฏิกิริยา ซึ่งอาศัยแสงที่มองเห็นได้ (ความยาวคลื่น 440-480 นาโนเมตร) ในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา ระบบนี้เป็นระบบที่มีข้อได้เปรียบมาก โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยเนื่องจากช่วงของความยาวคลื่นที่ใช้จะไม่มีการเปล่งรังสีเหนือม่วงออกมา นอกจากนี้วัสดุส่วนที่เกินยังสามารถกำจัดออกได้ง่าย เวลาที่ใช้ต่อซี่ก็น้อยกว่าเวลาที่ใช้ด้วยแสงเหนือม่วง วัสดุชนิดสามารถบ่มตัวได้ภายใต้ฐานแนบรทเกิดโลหะ

Tavas และ Watts (1984) พบว่าวัสดุชนิดชนิดบ่มตัวด้วยแสงที่ให้ความต้านทานแรงเฉือน/ลอกเท่าเทียมกับวัสดุที่บ่มตัวด้วยปฏิกิริยาเคมี แต่มีข้อได้เปรียบในกรณีที่สามารถควบคุมการบ่มตัวและทาววัสดุไวบนแนบรทเกิดก่อนนำไปใช้ได้ จากการทดลองพบว่าการทาววัสดุไวบนแนบรทเกิดก่อนเป็นเวลานาน 48 ชั่วโมง ไม่มีผลในการลดความแข็งแรงในการยึดของวัสดุชนิดนี้

### ผิวเคลือบฟัน

เคลือบฟัน จัดว่าเป็นอวัยวะส่วนที่ประกอบด้วยแร่ธาตุมากที่สุด คือร้อยละ 96 เป็นสารประกอบอนินทรีย์ อีกร้อยละ 4 เป็นสารประกอบอินทรีย์และน้ำในส่วนของสารประกอบอนินทรีย์ของเคลือบฟัน จะประกอบด้วยผลึกแคลเซียมฟอสเฟต ที่เรียกว่า ไฮดรอกซีอะพาไทต์ แบบที่พบในกระดูก กระดูกอ่อน เนื้อฟัน และเคลือบรากฟัน ส่วนอนุภาคของสารชนิดอื่น เช่น สตรอนเทียม


แมกนีเซียม คาร์บอนเตตระไฮไดรด์ และฟลูออไรด์ ถ้ามีอยู่ระหว่างการสร้างเคลือบฟัน จะถูกดูดซึมเข้าไปในผลึกไฮดรอกซีอะปาทิตนี้ด้วย ผลึกของไฮดรอกซีอะปาทิตที่เรียงตัวกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียกว่าอีนาเมล ปริซึม (รูปที่ 2) ด้วยลักษณะดังกล่าวเมื่อใช้กรดอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นพอเหมาะกัดผิวเคลือบฟัน (ในปัจจุบันนิยมใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือ ร้อยละ 50) ผลึกของไฮดรอกซีอะปาทิตส่วนที่เรียงตัวตั้งฉากกับผิวเคลือบฟันจะมีการละลายตัวออกไปเกิดเป็นช่องว่างขนาดเล็กขึ้น เราจึงสามารถยึดแบรกเกิดติดกับผิวเคลือบฟันได้โดยใช้วัสดุยึด ส่วนของวัสดุยึดจะแทรกตัวลงไปช่องว่างขนาดเล็กเหล่านี้ ทำหน้าที่ยึดบริเวณฐานของแบรกเกิดติดกับผิวเคลือบฟันอย่างไรก็ตามผิวของเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดนี้ อาจจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ

1. การเรียงตัวของผลึกไฮดรอกซีอะปาทิตในผิวเคลือบฟัน
2. ส่วนประกอบและรูปร่างของฟันแต่ละซี่
3. ความแตกต่างในส่วนประกอบของเคลือบฟันในแต่ละตำแหน่งบนตัวฟัน
4. ปริมาณของผิวเคลือบฟันที่ปราศจากปริซึมบนผิวฟันของฟันแต่ละซี่
5. ความผิดปกติของโครงสร้างทั้งในส่วนประกอบที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์ของผิว

เคลือบฟัน

6. ปริมาณของคราบฟันที่ปกคลุมผิวเคลือบฟันอยู่





รูปที่ 2 อินาเมลปริซึมตัดตามขวาง เมื่อตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีลักษณะคล้ายรูปกุญแจ ส่วนหัวแทรกอยู่ระหว่างส่วนหางของปริซึมข้างเคียง และเมื่อตัดตามยาวจะเห็นทั้งส่วนหัวและส่วนหางเป็นแถบกว้าง และแถบตามลำดับ การเรียงตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ กลุ่มที่อยู่ตรงกลาง (ก) จะขนานกับแกนกลางของแท่งส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอก (ข) จะเรียงตัวแผ่ออกด้านข้างไปยังบริเวณขอบ

Bounocore (1955) กล่าวว่าการศึกษาการยึดเกาะระหว่างเรซินและฟันจะเพิ่มขึ้นได้จาก

1. การพัฒนาเรซินชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะดี
2. ปรับปรุงเรซินที่มีอยู่ให้มีการยึดเกาะดีขึ้น
3. ใช้สารยึดเกาะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรซินและฟัน
4. เปลี่ยนผิวเคลือบฟันโดยการใช้น้ำยาเคลือบฟันเพื่อให้ได้ฟันผิวที่เพิ่มการยึดเกาะ

Diedrich (1981) ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่า ผิวเคลือบฟันภายหลังจากการกัดด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 50 มีความแตกต่างกัน 4 ลักษณะได้แก่

1. ชนิดที่มีการกัดเซาะตรงกลาง

เกิดจากการละลายตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่อยู่ในบริเวณแกนกลางของปริซึมทำให้เกิดลักษณะคล้ายวงแหวนบนผิวเคลือบฟัน

2. ชนิดที่มีการกัดเซาะรอบ ๆ

ผลจากการกัดของกรดต่อบริเวณกึ่งกลางของปริซึมน้อยมาก การละลายตัวของผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณขอบของปริซึม Diedrich ได้ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะเช่นนี้อาจจะเกิดจากการกัดของกรดในส่วนของปริซึมที่วางตัวอยู่ลึกลงไปบนผิวเคลือบฟันซึ่งเป็นผลมาจากความไวต่อการกัดของกรดที่ไม่เท่ากันของบริเวณบนผิวเคลือบฟัน

3. ชนิดที่มีการกัดเซาะทั่ว ๆ ไป

มักจะพบลักษณะเช่นนี้ในบริเวณผิวเคลือบฟันที่มีปริซึมน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ขึ้นใหม่และส่วนคอฟันของฟันที่มีอายุมาก โดยผิวเคลือบฟันจะมีลักษณะเป็นรูพรุนปะปนไปกับปุ่มเล็ก ๆ ที่ขึ้นขึ้นมา

4. มีลักษณะคล้ายดาวหรือต้นเฟิร์น

เป็นลักษณะที่พบได้น้อย เป็นผลเนื่องมาจากการเรียงตัวที่ผิดปกติของกลุ่มปริซึมซึ่งแตกต่างจากลักษณะของผิวเคลือบฟันดังกล่าวมาแล้ว

ในข้อ 1 และ 2 เป็นชนิดที่มีการกัดเซาะตรงกลางกับรอบ ๆ จะเป็นลักษณะที่สามารถยึดกับวัสดุยึดได้ดี ส่วนลักษณะในข้อ 3 และ 4 เป็นลักษณะที่ให้แรงยึดเกาะต่ำ

Sheykholeslam และ Brandt (1977) ได้ชี้ให้เห็นว่ามีปัจจัยอยู่สองกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการละลายตัวของผิวเคลือบฟัน และ รูปแบบที่เกิดจากการกัดกร่อนของผิวฟันด้วยกรดคือ

1. ปัจจัยก่อนฟันขึ้น (Pre-eruptive factor) ที่อาจมีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและจุลกายวิภาคของฟันซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ฟันยังมีการพัฒนาหรือก่อนที่จะขึ้นมาในช่องปาก เช่น การเกิดแร่ธาตุน้อย หรือรูปร่างผิดปกติ ของฟันแท้ เนื่องมาจากการติดเชื้อของรากฟันน้ำนม หรือการดูดซึมสารฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำมาสะสมไว้มากเกินไปจนเกิดภาวะฟลูออโรซิส ขึ้นในผิวเคลือบฟัน และการได้รับฟลูออไรด์ที่เพียงพอจะมีผลให้ฟันอ้อมตัวด้วยฟลูออไรด์ สภาวะเช่นนี้จะเพิ่มความต้านทานของตัวฟันต่อการกัดกร่อนของกรด

2. ปัจจัยหลังฟันขึ้น (Post-eruptive factor) ได้แก่ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายตัวของผิวเคลือบฟันหลังจากที่ฟันได้ขึ้นมาในช่องปากแล้ว เช่น การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ จะเป็นสาเหตุให้ผิวเคลือบฟันมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนของกรดได้มากขึ้น นอกจากนี้การมีคราบจุลินทรีย์และ คราบฟันจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้กรดแพร่ไปสู่ผิวเคลือบฟันได้

Fejerkov และคณะ (1984) รายงานว่าในขณะที่ฟันกำลังขึ้นนั้นผิวเคลือบฟันบริเวณกึ่งกลางและบริเวณเหนือคอฟันจะมีความพรุนมาก Oliver (1986) ได้ทำการทดลองยึดแบรคเก็ตเข้ากับผิวเคลือบฟันของฟันถาวรที่ยังไม่ขึ้นเปรียบเทียบกับการยึดแบรคเก็ตเข้ากับฟันถาวรที่ขึ้นมาในช่องปากแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

Nordenvall, Brannstrom และ Malmgren (1980) พบว่าไม่มีความแตกต่างของผิวฟันน้ำนมที่กัดด้วยกรดเป็นเวลา 15 วินาที และ 60 วินาที ส่วนในฟันแท้ที่มีอายุน้อย (อายุเฉลี่ย 13 ปี) ผิวฟันที่กัดด้วยกรดเป็นเวลา 15 วินาที จะมีลักษณะของผิวที่ซึบเกาะกับวัสดุยึดได้ดีกว่าผิวฟันที่กัดด้วยกรดเป็นเวลา 60 วินาที ส่วนในฟันแท้ที่มีอายุมากจะให้ผลกลับกับฟันแท้ที่มีอายุน้อย และหากไม่คำนึงถึงเวลาที่ใช้การกัดผิวเคลือบฟันด้วยกรดพบว่าฟันน้ำนมจะมีลักษณะของผิวเคลือบฟันที่สามารถยึดกับวัสดุยึดได้ดีที่สุด

Zidan และ Hill (1986) พบว่า

1. การสูญเสียผิวเคลือบฟันขึ้นกับความเข้มข้นของกรดซึ่งการสูญเสียที่มากที่สุดอยู่ในช่วงความเข้มข้นร้อยละ 20 - 50

2. ผิวเคลือบฟันที่ถูกกัดด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นต่ำจะให้แรงยึดที่พอเพียง

3. ความยาวของหางของเรซินที่สั้นเข้าไปในเคลือบฟันภายหลังกรดกัดแล้วไม่มีผลต่อแรงยึดเกาะของเรซินในที่นี้ 1 - 2 ไมครอน ก็เพียงพอ

4. การใช้กรดที่ความเข้มข้นต่ำจะทำให้สูญเสียผิวเคลือบฟันน้อยแต่ยังให้แรงยึดที่พอเพียง

### ฟลูออไรด์

ได้มีการศึกษาถึงฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุโดยศึกษาถึงฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุได้อย่างไร องค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการป้องกันฟันผุนั้น มีการศึกษาถึงองค์ประกอบที่มีผลในการป้องกันฟันผุได้แก่ อาหาร, เชื้อแบคทีเรีย และตัวฟัน ฟลูออไรด์เป็นตัวหนึ่งที่มีผลต่อองค์ประกอบดังกล่าว ทำให้ฟันผุช้าลงอันเนื่องมาจากกลไกการป้องกันฟันผุของฟลูออไรด์ที่ได้รับทางระบบ และเฉพาะที่ซึ่งจะช่วยให้มี


กลไกการป้องกันฟันผุของฟลูออไรด์ ได้แก่

1. การเพิ่มความต้านทานของเคลือบฟัน
2. การเพิ่มอัตราการเจริญของฟัน
3. การเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนในรอกโรค
4. การรบกวนความเป็นอยู่ของเชื้อแบคทีเรีย
5. การพัฒนารูปร่างของฟัน


### การเพิ่มความต้านทานของเคลือบฟัน

ฟันผุเป็นโรคที่เกิดการละลายของเคลือบฟันโดยกรดที่เกิดจากคราบจุลินทรีย์การละลายนี้ถูกหยุดยั้งโดยฟลูออไรด์ในรูปของ ฟลูอออะปาไทด์ซึ่งเป็นสารที่คงทนต่อการละลายตัว การละลายตัวของเคลือบฟันเป็นขบวนการที่ซับซ้อนเพราะตัวไฮดรอกซีอะปาไทด์เป็นแร่ธาตุเชิงซ้อนและการละลายตัวขึ้นกับส่วนประกอบของตัวทำละลายซึ่งซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อ

เคลือบฟันอยู่ในสารละลายที่มีความเป็นกรด pH = 5.5 หรือต่ำกว่า (McCann และ Brudevold, 1966) จะเกิดการแตกตัวดังสมการนี้



ปรากฏการณ์นี้เกิดได้เมื่ออยู่ภายใต้คราบจุลินทรีย์ ซึ่งประจุของแคลเซียม, ฟอสเฟต และสารอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อคราบจุลินทรีย์หยุดการเกิดกรด ความเป็นกรดต่ำ (pH) จะเพิ่มขึ้นและการละลายของสารอินทรีย์จะลดลงและเกิดการตกตะกอนของสารเหล่านี้ แคลเซียม, ฟอสเฟต และประจุอื่น ๆ ที่เกิดในสารละลายแผ่นคราบจุลินทรีย์จะเริ่มตกตะกอนจับเป็นสารประกอบชั้น ซึ่งการเกิดปรากฏการณ์นี้มีลักษณะเป็นวงจรโคจรขึ้นกับความเปลี่ยนแปลงกรดต่ำ ที่อยู่ในคราบจุลินทรีย์ การมีฟลูออไรด์ในสารละลายดังกล่าวจะลดการละลายตัวของชั้นเคลือบฟัน โดยกระตุ้นให้เกิดการตกตะกอนของไฮดรอกซีอะปาทิต และป้องกันการละลายของแคลเซียม, ฟอสเฟต และทำให้เกิดสารประกอบที่เรียกว่าฟลูอออะปาทิตตามสมการ



เมื่อไฮดรอกซีอะปาทิตสัมผัสกับจำนวนฟลูออไรด์ ในปริมาณต่ำ (ประมาณ 1 ppm) จะเกิดผิวของฟลูอออะปาทิตบนผลึกไฮดรอกซีอะปาทิต ผิวนี้จะควบคุมไม่ให้เกิดการละลายของชั้นเคลือบฟันได้ (Brown, Gregory และ Chow, 1977) ในการศึกษาของ Moreno และคณะ (1974) พบว่ากลุ่มไฮดรอกซิลจะถูกแทนที่ประมาณร้อยละ 58 เท่านั้น และเกิดการละลายตัวน้อยที่สุด ซึ่งตัวฟลูออไรด์ก็จะรวมกับกลุ่มไฮดรอกซิลบางตัวในโครงสร้างของอะปาทิตที่เกิดขึ้นใหม่อีก

ฟลูออไรด์จะลดฟันผุได้ 3 ทาง

- ก. สามารถสะสมในรอกโรคเริ่มต้นในความเข้มข้นที่สูงเพียงพอที่จะลดการละลาย
- ข. ลดคาร์บอนเนตของเคลือบฟันซึ่งเป็นไอออนที่เพิ่มการละลาย
- ค. หลังจากละลายโดยกรดก็จะมีฟลูออไรด์ไอออนรวมกับแคลเซียม, ฟอสฟอรัสจากแผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลายจะทำให้เกิดการดึงแร่ธาตุกลับคืน

### ก. การเพิ่มฟลูออไรด์บนผิวเคลือบฟัน

มีการศึกษาวิจัยหลายฉบับที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่า ผิวเคลือบฟันที่มีฟลูออไรด์สูง จะมีอัตราการละลายต่ำกว่าผิวเคลือบฟันที่มีฟลูออไรด์ต่ำ อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยและไม่มีความสำคัญทางสถิติ

Deatherage (1943) พบว่า ผู้ที่ย้ายถิ่นจากแหล่งน้ำที่มีฟลูออไรด์ ผิวเคลือบฟันจะมีความต้านทานต่อฟันผุได้ถึง 20 ปี

Isaac และคณะ (1958) รายงานฟันผิวเคลือบฟัน 2 ชั้นที่มีฟลูออไรด์ 460 และ 1080 ppm. มีการละลายแตกต่างกันเพียงร้อยละ 1.9 ในขณะที่ได้ผิวเคลือบฟัน 2 กลุ่มที่มีความเข้มข้นฟลูออไรด์ 198 และ 219 ppm. มีการละลายแตกต่างกันร้อยละ 5.5

Mellberg, Englander และ Nicholson (1967) พบว่ามีการลดของดัชนีผุถอน (DMFT Index) โดยการใช้ฟัน APF (Acidulated phosphate fluoride) เคลือบฟันทุกวันเป็นเวลา 2 ปี มีฟลูออไรด์ที่ผิว 4200 ppm DMFT ลดลงร้อยละ 80 ในขณะที่ถ้าใช้ฟันฟอสเฟตฟลูออไรด์ที่เป็นกลาง พบว่ามีฟลูออไรด์ที่ผิว 1700 ppm DMFT ลดลงร้อยละ 75 แต่การลดลงของ DMFT ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Koch (1969) พบว่าฟันผุไม่ลดลง ถ้าใช้ 0.5% โซเดียมฟลูออไรด์บ้วนปากทุก 2 อาทิตย์เป็นเวลา 3 ปี แต่ฟันผุจะลดลงเมื่อใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ร้อยละ 0.1 แปรงฟันทุกวันเป็นเวลา 3 ปี

แม้ว่าการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่จะทำให้ฟันผุน้อยลงไม่มากนัก เพราะต้องขึ้นกับการสัมผัสฟลูออไรด์บ่อย ๆ แต่จะมีประโยชน์ในแง่จะเกิดการตกผลึกของฟลูออไรด์จำนวนมากบนผิวเคลือบฟัน

Englander และคณะ (1969) พบว่าถ้าใช้ฟัน APF 0.5% ทุกวันเป็นเวลา 2 ปี จะมีชั้นของฟลูออไรด์มาเคลือบและฟันผุจะลดลงมาก

Houwink และคณะ (1974) ใช้ 1% สแตนนัสฟลูออไรด์ 2 ครั้งต่อปีเป็นเวลา 9 ปี พบว่าจะช่วยป้องกันฟันผุในเวลา 5 ปี

Larson, Mellberg, Englander และ Senning (1976) ได้ทดลองในหนูพบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณฟลูออไรด์ 150 ppm แล้ว ฟันจะลดลงอย่างมาก

Tyler, Poole, Stack และ Dowell (1986) ศึกษาความเข้มข้นของฟลูออไรด์ และการละลายของผิวเคลือบฟันของฟันน้ำนมในเด็กชาวอังกฤษ 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกรวบรวมจาก บริสตอลก่อนปี 1960 กลุ่มที่สองจากบริสตอล หลังจากปี 1975 ส่วนกลุ่มที่สามรวบรวมจากเบอร์มิงแฮมในเวลา 10 ปี หลังจากให้ฟลูออไรด์พบว่า 2 กลุ่มหลังมีฟลูออไรด์ที่ผิวมากกว่ากลุ่มที่ 1 พบว่าในบริสตอล ฟลูออไรด์สูงกว่า 3 เท่า เป็นฟลูออไรด์ที่ได้จากยาสีฟัน ส่วนในเบอร์มิงแฮม ฟลูออไรด์สูงกว่า 3.4 เท่า เป็นฟลูออไรด์ที่ได้จากยาสีฟันและน้ำ ซึ่งในฟันของพวกเบอร์มิงแฮม จะแสดงการเพิ่มความต้านทานต่อการกัดแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ เพียงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบ การละลายโดยการวัดความลึกของรอยที่เกิดการละลายเมื่อฟันถูกกรด

ความหนาของชั้นเคลือบฟัน ประมาณ  $1000\mu$  (1 มม) หรือมากกว่าแต่จะพบปริมาณ ความเข้มข้นของฟลูออไรด์มากที่สุดในพื้นที่ 30 ถึง  $50\mu$  ซึ่งพบในฟันที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฟลูออไรด์ สูง และใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ หลังจากฟันขึ้นแล้ว ดังนั้นจะพบปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นผิวนอกสุดของ เคลือบฟันเท่านั้น และความลึกเกิน 30 ถึง  $50\mu$  จะเกิดการสูญเสียแร่ธาตุในระหว่างเกิดฟันผุ

เป็นการยากที่จะเปรียบเทียบการละลายของผิวเคลือบฟันในฟันแต่ละซี่ของคนเดียวกัน หรือแม้แต่ส่วนหนึ่ง ๆ ของฟันซี่เดียวกัน เนื่องจากการกระจายของฟลูออไรด์ที่ไม่สม่ำเสมอ และมี ส่วนประกอบอื่น ๆ บนผิวเคลือบฟัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยทุกคนได้สรุปว่า จะลดการละลายของผิว เคลือบฟันในบริเวณที่มีฟลูออไรด์สูง แม้ว่าจะมีการกระจายของฟันที่สูงและการวัดการละลายใช้ วิธีต่างกัน ก็สรุปได้ว่าการลดการละลายเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันจากฟลูออไรด์

ดังนั้น ระดับของฟลูออไรด์ที่มีอยู่ในชั้นผิวฟันนั้น เชื่อว่าจะช่วยป้องกันฟันผุได้โดยวัดจาก การละลายตัวของผิวเคลือบฟัน มีหลักฐานชี้ชัดว่าฟันที่อยู่ในแหล่งน้ำที่มีฟลูออไรด์จะมีฟันผุต่ำกว่าที่ ไม่มีฟลูออไรด์ และยิ่งเชื่อว่าการทาฟลูออไรด์เป็นการเพิ่มระดับฟลูออไรด์ และลดการละลายตัว ของผิวเคลือบฟัน

## ข. การลดคาร์บอนเนต

ปัจจัยการละลายอื่น ๆ นั้นขึ้นกับความเข้มข้นของคาร์บอนเนตและฟลูออไรด์ในเคลือบฟัน เหมือนกับในกระดูก คาร์บอนเนตเป็นแร่ธาตุที่สูญเสียในระยะแรกของฟันผุในสัดส่วนที่สูง (และ แมกนีเซียม) มากกว่าในส่วนประกอบของเคลือบฟันที่สมบูรณ์ (Hallsworth, Weatherell และ Robinson, 1973) แสดงว่าไอออนนี้เป็นไอออนที่พร้อมจะละลายออกจากเคลือบฟันมากที่สุด

Ingram (1973) กล่าวว่าเมื่อใช้ครอกซี่อะปาไทด์ ถูกสร้างขึ้นในสิ่งมีชีวิตที่มีระดับ ฟลูออไรด์น้อย คาร์บอนเนตไอออนมีแนวโน้มที่จะคิดเข้าไปในการเกิดผลึกและกั้นการจับของฟอสเฟต ทำให้ลดการเจริญของผลึกและทำให้ผลึกนั้นไม่บริสุทธิ์จึงมีการละลายตัวมากขึ้น จากผลึกขนาดเล็ก และผลึกที่ไม่สมบูรณ์ ความเข้มข้นที่สูงขึ้นของฟลูออไรด์กลับมีผลตรงข้ามคือ เร่งการเจริญของผลึก และลดปริมาณของคาร์บอนเนต

Nikiforuk, McLeod, Burgess, Grainger และ Brown (1962) แสดงให้เห็นว่าเคลือบฟันที่มีฟลูออไรด์สูงจะมีคาร์บอนเนตต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้านทานฟันผุ

สัดส่วนคาร์บอนเนตต่อฟลูออไรด์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญมากในกลุ่มที่มีฟลูออไรด์ สูง และเคลือบฟันไม่ผุเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ สมมติฐานนี้ไม่ได้สรุปว่าฟลูออไรด์เป็นตัวที่ ป้องกันเคลือบฟันแต่ผลโดยอ้อมของฟลูออไรด์ทำให้ลดคาร์บอนเนตซึ่งมีผลต่อการละลายและการสร้าง ผลึกไฮดรอกซีอะปาไทด์

Cutress (1972) สนับสนุนสมมติฐานนี้เมื่อพบว่าระหว่างกลุ่มของฟันที่ได้จากพื้นที่ ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ที่ต่ำ ( $P$  ระหว่าง 0.1-0.5) ระหว่างการละลายและฟลูออไรด์ที่ผิว เคลือบฟัน และมีความสัมพันธ์ที่สูง ( $P < 0.001$ ) ระหว่างการละลายของเคลือบฟันและ คาร์บอนเนต

Larsen และ Jensen (1989) ได้ทดลองกับผิวเคลือบฟัน (ที่มีคาร์บอนเนตด้วย) ที่มี ความเข้มข้นของฟลูออไรด์อยู่ในช่วง 2000-3000 ppm พบว่าผลของฟลูออไรด์ต่อการละลายน้อย มากเช่นเดียวกับผลที่ได้ของ Nelson, Featherstone, Duncan และ Cutress (1983) ที่ เปรียบเทียบการละลายของก้อนอะปาไทด์ที่มีคาร์บอนเนตและมีฟลูออไรด์อยู่ 0, 76 และ 713 ppm.



ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่า เมื่อผิวเคลือบฟันมีคาร์บอนเนตน้อย จะทำให้มีการละลายตัวของผิวเคลือบฟันน้อยลง เนื่องจากการสร้างผลิตภัณฑ์ครอกซ์อะปาทิตจะสมบูรณ์

### ค. ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลเพิ่มความต้านทานของเคลือบฟัน

ของเหลวที่ถูรอบ ๆ ฟัน เช่น น้ำลายและของเหลวของแผ่นคราบจุลินทรีย์จะมีฟลูออไรด์ และขณะที่ pH ลดต่ำลงเมื่อเกิดฟันผุ ความเข้มข้นของไอออนฟลูออไรด์อิสระจะมากขึ้น โดยมาจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ (Birkeland และ Charlton, 1976)

การทดลองโดย Margolis และ Moreno (1990) พบว่าเมื่อ ไซครอกซ์อะปาทิตละลายในน้ำลายที่เป็นกรด ส่วนของเหลวของแผ่นคราบจุลินทรีย์จะปล่อยแคลเซียม ฟอสฟอรัส และฟลูออไรด์ออกมาเพิ่มขึ้นทำให้เกิดสารละลายอิมิตัวของฟลูอออะปาทิตซึ่งจะตกตะกอน เมื่อถึงแคลเซียมและฟอสฟอรัสออกจากสารละลายจะลดความอิ่มตัวลง ทำให้ไซครอกซ์อะปาทิตละลายมากขึ้น จึงเกิดการสูญเสียผิวเคลือบฟัน แต่จะทดแทนโดยการตกตะกอนของฟลูอออะปาทิต นั่นคือผลของฟลูออไรด์ในการลดการละลายโดยขบวนการย้อนกลับ

เมื่อเคลือบฟันละลายจะมีการปล่อยฟลูออไรด์เข้าสู่สิ่งแวดล้อม แต่ฟลูออไรด์ไอออนส่วนใหญ่มาจากแผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลายซึ่งมาจากการคั่งน้ำและยาสีฟัน จึงทำให้ฟลูออไรด์มีการหมุนเวียนตลอดเวลา และเป็นการอธิบายว่าฟันหลุดลงได้ถ้าได้รับฟลูออไรด์แม้จะหลังจากฟันขึ้นเต็มที่แล้ว โดยธรรมชาติปัจจัยที่เพิ่มระดับความอิ่มตัวของอะปาทิตในสารละลายแผ่นคราบจุลินทรีย์ (เช่นการเพิ่มความเข้มข้นของแคลเซียม หรือฟอสเฟตไอออน) หรือลดความเข้มข้นของกรดที่มากกระทำจะช่วยเพิ่มผลของฟลูออไรด์

### การเพิ่มอัตราการเจริญของฟัน

ฟันที่ขึ้นใหม่จะสามารถรับฟลูออไรด์ได้ง่ายและดีกว่าฟันที่ขึ้นมาเป็นเวลานานและเชื่อว่า

พื้นที่หินใหม่ผิวเคลือบพื้น ยังมีแร่ธาตุไม่สมบูรณ์ ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการสะสมแร่ธาตุให้สมบูรณ์ ฟลูออไรด์จะช่วยให้เกิดการตกตะกอนของแร่ธาตุได้เร็วขึ้น

จากการศึกษาปรากฏการณ์ของฟลูออไรด์ในน้ำดื่มพบว่า การได้รับฟลูออไรด์หลังอายุ 6 ขวบ จะมีประสิทธิภาพป้องกันฟันผุได้น้อยกว่าการได้รับฟลูออไรด์ก่อนอายุ 6 ขวบ และจากการศึกษาปรากฏการณ์ของฟลูออไรด์เฉพาะที่ Harris (1959) ได้สรุปว่าการใช้โซเดียมฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในช่วง 3, 7, 11, 13 ปีต่อพื้นน้ำนมและฟันแท่งจะทำให้ฟันคุดซึ่มสารฟลูออไรด์ได้มาก เพราะเป็นระยะฟันกำลังขึ้น ช่วยให้ฟันแข็งแรงขึ้นเพราะฟลูออไรด์ จะตกตะกอนในพื้นผิวที่ยังมีลักษณะแร่ธาตุน้อยอยู่และยังช่วยเพิ่มอัตราการเจริญของฟันด้วย

#### การเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนในรอสโตรค

G.V. Black ได้กล่าวว่า ความสำคัญของโรคฟันผุคือจุลชีพซึ่งมีลักษณะทึบแสง มีแร่ธาตุหายไปประมาณ  $30-50\mu$  จากผิวบนของเคลือบฟัน เมื่อสภาพทั่วไปเป็นกรดการละลายของแร่ธาตุจะเกิดขึ้นจนเป็นโพรง ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมีน้ำลายมากขึ้น ตำแหน่งดังกล่าวจะหยุดการละลาย เพราะเริ่มมีการตกตะกอนของแร่ธาตุในตำแหน่งนั้น น้ำตาลซึ่งเป็นผลของสารอินทรีย์จะหายไป ถึงแม้ว่าน้ำลายจะเป็นสารละลายที่เสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนตามธรรมชาติแต่ก็พบว่า ฟลูออไรด์และสารละลายสังเคราะห์จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

Head (1912) เป็นผู้กล่าวคนแรกเกี่ยวกับการดึงแร่ธาตุคืนกลับโดยน้ำลาย

Myers, Hamilton และ Becks (1952) แสดงให้เห็นว่าเมื่อฟันสัมผัสกับสารละลาย  $\text{Na}^{18}\text{F}$  แล้ว  $^{18}\text{F}$  จะติดกับผิวเคลือบฟันเป็นชั้นบาง ๆ ถ้าความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูงจะสามารถลงลึกไปในตำแหน่งที่เป็นรอสโตรคขาวหรือผิวเคลือบฟันที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งแสดงว่าฟลูออไรด์จะเข้าสู่ผิวเคลือบฟันที่เริ่มผุได้ในสิ่งมีชีวิต

Dowse และ Jenkins (1957) ได้วิเคราะห์เคลือบฟันที่ผุออกจากฟันที่เริ่มผุจากพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์สูงและต่ำ พบว่ามีความเข้มข้นของฟลูออไรด์บริเวณพื้นผุสูงกว่าเคลือบฟันปกติที่ผุออกมาที่ความลึกเท่ากันจากพื้นที่เดียวกันถึง 2-3 เท่า

Hallsworth และ Whetherell (1969) ได้ยืนยันว่ามีฟลูออไรด์สูงในพื้นที่เริ่มหุบ  
Koulourides, Keller, Mansson-Hing และ Lilley (1980) ได้เสนอว่า  
การรับฟลูออไรด์หลังจากกักกรดเป็นการปรับตัวต่อการเกิดฟันผุ

มีข้อสรุปที่เป็นไปได้หลายอย่างเกี่ยวกับความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในเคลือบฟันที่หุบ ดังนี้

1. การละลายของผลึกอะปาทิตไปทำให้เคลือบฟันส่วนนั้นพรุนและทำให้ฟลูออไรด์จาก  
น้ำลายและแผ่นคราบจุลินทรีย์เข้าไปในเคลือบฟันชั้นใน
2. ผลึกที่ละลายง่ายกว่ามีฟลูออไรด์ต่ำได้ละลายไปก่อนเหลือแต่พวกละลายยากจึงมี  
ฟลูออไรด์สูง
3. ในช่วงที่มีการกักของกรด มีการเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนมีการสะสมอะปาทิต  
ใหม่และได้รับฟลูออไรด์มากขึ้นจากสิ่งแวดล้อมของฟันที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูงกว่า (อย่าง  
น้อย 0.05 ppm.) ในน้ำของเนื้อเยื่อ (0.01 ppm.) จากที่ผลึกสร้างขึ้นในตอนแรก

Backer Dirks (1966) ให้ความสนใจและรายงานว่า รอยโรคสีขาวยในฟันของ  
เด็ก 8 ขวบไม่เกิดเป็นรูปผุและหายไปในเมื่ออายุ 15 ปี ซึ่งคล้าย ๆ กับการศึกษาของ (von der  
Fehr, Loe และ Theilade, 1970; Edgar, Geddes, Jenkins, Rugg-Gunn และ  
Howell, 1978) เมื่อหยุดแปรงฟัน 23 วัน (Vonder Fehr และผู้ร่วมงาน) หรือแม้แต่ 9  
วัน (Edgar และคณะ, 1978) ระหว่างนั้นอมบ้วนปากด้วย 10% โซโครวันละ 6 ครั้ง จะมี  
รอยโรคสีเทาซึ่งเป็นฟันผุระยะแรกเมื่อตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์ (กำลังขยาย 15 เท่า) เมื่อ  
ให้รักษาสุขภาพในช่องปากและบ้วนปากด้วยน้ำยาฟลูออไรด์หลายอาทิตย์รอยโรคสีเทาาก็หายไป

Hyde (1973) ใช้ 8% สแตนเนสฟลูออไรด์และ APF (1.2% ฟลูออไรด์) บริเวณที่  
เริ่มหุบของฟันกรามซี่แรก ติดตามผลด้วยเอกซเรย์ ตรวจ ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี ผลที่ได้  
ค่อนข้างดีถ้าอึ่งทาฟลูออไรด์มากเท่าไร โอกาสป้องกันฟันผุยิ่งมาก ไม่ว่าจะใช้ฟลูออไรด์ในรูป  
แบบใดก็ตาม

Koulourides, Cueto และ Pigman (1961) พบว่าสารละลายแคลเซียมฟอสเฟต  
จะทำให้ผิวฟันที่โดนกรดกัดแข็งขึ้น อัตราการแข็งขึ้นนี้ขึ้นกับระดับของการอ้อมตัวในสารละลายและ  
ภาวะกรดค้าง ถ้าภาวะการอ้อมตัวมาก, ภาวะกรดค้างมากจะเกิดการเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืน  
รวดเร็วแต่ไม่สมบูรณ์ เพราะการตกตะกอนบนผิวมีขีดจำกัดคือ การกระจายของไอออนจะน้อยลง

ดังนั้นในผิวที่ค่อนข้างลึกลงจะเกิดการเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนในอัตราต่ำ

Silverstone (1972) รายงานว่าจะเกิดการตกตะกอนที่ผิวและคอรู ๗ ซิมซึบลงไป  
ในส่วนลึก การเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนจะประกอบไปด้วย แคลเซียม 1-5 มิลลิโมล ฟอสเฟต  
1-3 มิลลิโมล และมีแคลเซียมต่อฟอสเฟตในอัตราส่วน 1.67 คล้ายกับไฮดรอกซีอะพาไทต์  
ซึ่งอาจเตรียมจากการละลายไฮดรอกซีอะพาไทต์ ด้วยกรดและปรับสภาวะให้เป็นด่างใน pH 6-7  
ด้วยโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์

สารละลายไดแคลเซียมฟอสเฟต ( $Ca/P = 1.0$ ) ใช้ในการเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืน  
ของจุดต่างขาเวติเม กลีอและฟลูออไรด์เข้าไปช่วยทำให้เกิดสมดุ และปรับระดับภาวะกรดต่างให้  
สารละลาย ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำลายก็ทำให้เกิดการเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนได้ แต่  
ให้ผลไม่ทันถึงแม้ความเข้มข้นของแคลเซียม และฟอสเฟตในน้ำลาย จะมีประสิทธิภาพ แต่ส่วน  
ใหญ่จะรวมกับโปรตีนในน้ำลาย ดังนั้นการเกิดการเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนในน้ำลายจึงมีข้อจำกัด

ตัวเร่งให้เกิดการเสริมสร้างแร่ธาตุกลับคืนบนผิวที่ถูกกรดกัดคือฟลูออไรด์พบว่ามี 1  
ppm. จะถูกกระตุ้นเป็น 4 ถึง 5 เท่า ส่วนบริเวณจุดขาวจะเป็น 2 เท่าและพบการตกตะกอน  
แร่ธาตุบนผิวปกติ

### การรบกวนความเป็นอยู่ของเชื้อแบคทีเรีย

ฟลูออไรด์ปริมาณต่ำจะป้องกันการเกิดกรดของจุลินทรีย์ ปริมาณสูงจะระงับการเจริญ  
เติบโตและเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ ถ้ามีปริมาณของฟลูออไรด์สูงมาก จะทำให้จุลินทรีย์ตาย

Jenkin (1959) พบว่า ปริมาณฟลูออไรด์ต่ำป้องกันการเกิดกรดได้ เมื่อ pH 5  
ฟลูออไรด์ 6 ppm จะป้องกันการเกิดกรดจากกลูโคส เมื่อฟลูออไรด์ 8 ถึง 10 ppm pH จะ  
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดภาวะด่างในน้ำลาย โซเดียมฟลูออไรด์กลับไม่มีผล เนื่องจากไม่มีการแตกตัว  
ของฟลูออไรด์ในด่าง

การใช้ฟลูออไรด์โดยเฉพาะที่จะทำให้เกิดการสะสมแผ่นคราบจุลินทรีย์น้อยลง การบ้วนปาก  
ด้วยโซเดียมฟลูออไรด์ หรือ เอมินฟลูออไรด์จะทำให้แผ่นคราบจุลินทรีย์ลดลงร้อยละ 20 ถึง 30

Tinanoff, Brady และ Gross (1976) พบว่าการบ้วนปากด้วยน้ำยาฟลูออไรด์จะลดบักเตรีลงสแตนท์ฟลูออไรด์จะมีประสิทธิภาพมากและจะลดการยึดติดของบักเตรีด้วยกัน และกับผิวเคลือบฟัน

ฟลูออไรด์ไม่สามารถคงอยู่ในแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ได้นอกจากจะเกาะอยู่โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง และทำให้มีผลต่อการยับยั้งการสร้างกรด

ส่วนประกอบของแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่อาจจับฟลูออไรด์ได้ คือ

1. โปรตีนและโพลีแซคคาไรด์
2. แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส ที่เข้มข้นสูง ถ้าอยู่ในรูปของอะพาไทต์ (apatite)

จะจับอย่างแน่นในรูปของฟลูออโรไฮดรอกซีอะพาไทต์

3. บักเตรี

การเข้าสู่เซลล์บักเตรีของฟลูออไรด์ (Murray และคณะ, 1991)

โดยปกติ pH ในเซลล์ของบักเตรีจะสูงกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก ถ้า pH ของตัวกลางที่มีฟลูออไรด์ต่ำลง (เมื่อความเข้มข้นของ  $H^+$  สูงขึ้น) บางส่วนของฟลูออไรด์ ไอออนจะเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนฟลูออไรด์ โมเลกุลซึ่งจะเข้าไปในเซลล์ของบักเตรีเพราะผนังเซลล์จะยอมให้ผ่านได้ (แต่ไม่ให้ฟลูออไรด์ไอออนอิสระผ่าน) เป็นการอธิบายว่าบักเตรีไวต่อฟลูออไรด์ที่ pH ต่ำ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ เมื่อเข้าสู่ภาวะ pH สูงในเซลล์ก็จะแตกตัวอีกครั้งเป็นไฮโดรเจน และฟลูออไรด์ไอออน ทำให้เกิดผลตามมา 3 อย่าง


1. จะลดความเข้มข้นของไฮโดรเจนฟลูออไรด์ในเซลล์ลงเพื่อคงสภาพความแตกต่างในและนอกเซลล์และเพิ่มให้มีการเข้าสู่เซลล์มากขึ้น
2. เพิ่มความเข้มข้นของฟลูออไรด์ไอออนในเซลล์ซึ่งคิดว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้ง เอนไซม์
3. เพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (pH ต่ำลง) ในเซลล์อาจจะถึงระดับที่ pH ไม่เหมาะสมในการสร้างกรดของเอนไซม์ ดังนั้นอาจจะลดลงจนถึงหยุดในสภาวะนี้ การ

หยุดยั้งไม่ได้เกิดจากฟลูออไรด์ไอออนโดยตรงแต่ฟลูออไรด์ (โดยไฮโดรเจนฟลูออไรด์) เป็นตัวเพิ่มไฮโดรเจนไอออนในเซลล์

ปัจจัย 2 อย่างที่ควบคุมการเข้าสู่เซลล์ของฟลูออไรด์ คือความเข้มข้นของฟลูออไรด์นอกเซลล์และความแตกต่างของ pH การเข้าสู่เซลล์ไม่ขึ้นอยู่กับการเมตาบอลิซึม คือจะเกิดขึ้นแม้ว่าขาดน้ำตาล (แม้ว่ามีน้ำตาลก็เพิ่มการได้รับโดยการลดลงของ pH) และไม่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิช่วง 22-37 ° C

ตำแหน่งหลักของการยับยั้งของฟลูออไรด์ใน Emden-Meyerhof pathway (รูปที่ 3) ของการสร้างกรดคือ เอนไซม์ อีโนเลส ซึ่งเปลี่ยนกรดฟอสโฟไกลีซีริก (PG) เป็นกรดฟอสโฟอินโทรวูด (PEP) เมื่อปฏิกิริยานี้ถูกขัดขวางกรด PG จะรวมตัวกันและผลผลิตที่ตามมาเช่น PEP และ กรดแลคติกจะไม่เกิดขึ้นทำให้มีผลตามมาหลายอย่างในแผ่นคราบจุลินทรีย์ ได้แก่

1. การสร้างแลคเตตลดลง จะทำให้ความสามารถของแบคทีเรียในแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดฟันผุลดลง
2. แบคทีเรียจำนวนมาก ต้องการใช้กรด PEP ในการดึงกลูโคส (the PEP phosphotransferase system) ดังนั้นการดึงกลูโคสจะลดลงโดยฟลูออไรด์
3. แบคทีเรียหลายชนิดรวมทั้งสเตรป มิวแทน รับกลูโคส (และสารอาหารบางชนิดด้วย) โดย "proton motive force" ขบวนการนี้ขึ้นกับความสามารถของตัวเชื่อมในการขับโปรตอน ซึ่งควบคุมโดยเอนไซม์ซึ่งไวต่อฟลูออไรด์ คือ proton translocating ATP ases ว่ายับยั้งได้ โดยความเข้มข้นของฟลูออไรด์ที่ต่ำเท่ากับในสารละลายของแผ่นคราบจุลินทรีย์ ดังนั้นการลดการผลิต PEP และยับยั้ง การปล่อยโปรตอนเป็นกลไกของฟลูออไรด์ที่รบกวนการรับกลูโคสของแบคทีเรีย
4. การรับกลูโคสที่ลดลงก็จะป้องกันการสังเคราะห์ไกลโคเจน (แป้งในเซลล์ที่เก็บคาร์โบไฮเดรต) ซึ่งมีหน้าที่ทำให้แบคทีเรียในปากสามารถสร้างกรดต่อเนื่องหลังจากอาหารที่เป็นน้ำตาลถูกชะล้างออกโดยน้ำลาย
5. ผลของฟลูออไรด์ในการลด pH ภายในแบคทีเรียจากการแตกตัวของไฮโดรเจนฟลูออไรด์ดังกล่าวมาแล้ว



รูปที่ 3 โคอะกกรม แสดงวงจรการรับกลูโคสโดยบัคเตรี และตำแหน่งของการยับยั้งโดยฟลูออไรด์ (Murray และคณะ, 1991)

### การพัฒนารูปร่างของฟัน

การใช้ฟลูออไรด์ทางระบบ จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟัน Forrest (1956) กล่าวว่า ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์สูงของประเทศอังกฤษ และแอฟริกาใต้มักพบฟันที่มีลักษณะยอดฟันกลมมน และร่องฟันตื้น

Waellelius (1959) รายงานว่า จากการวัดแบบจำลองพื้น 10,000 ที่ของ เด็ก 419 คน พบว่าในกลุ่มที่มีฟลูออไรด์ในน้ำ 0.5-1.0 ppm. ฟันจะกว้างกว่ากลุ่มที่มีฟลูออไรด์ น้อยกว่า 0.5 ppm อษฐ์ร้อยละ 1.7 แต่ส่วนใหญ่จะเห็นชัดในฟันล่างของเด็กผู้ชายและในฟันเด็ก ผู้หญิง ส่วนในฟันบนของเด็กผู้ชายนั้นแตกต่างกันเพียงร้อยละ 1

Simpson และ Castaldi (1969) รายงานว่าฟันในบริเวณที่มีฟลูออไรด์ 1.2 ppm ในแคนาดา จะมีขนาดใหญ่กว่าฟันในบริเวณที่มีปริมาณฟลูออไรด์น้อยและมีร่องฟันตื้นกว่าด้วย ความแตกต่างจะเห็นชัดเจนในฟันกรามล่าง นอกจากนั้นมุมระหว่างยอดฟันกว้างกว่าอีกด้วย

Lovius และ Goose (1969) ได้วัดยอดฟันจากกลุ่มเด็ก 100 คนจากพื้นที่ที่มี ฟลูออไรด์และไม่มีฟลูออไรด์ของ anglesey และสรุปว่าฟันกรามจะเล็กลงเล็กน้อยและยอดฟัน ๕ เด็กลง แต่ไม่มีนัยสำคัญ

Aasenden และ Peebles (1974) ศึกษาในเด็ก 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเด็กที่อยู่ ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำดื่มฟลูออไรด์ แต่ให้ทานฟลูออไรด์ช่วงสั้น ๆ หลังจากเกิดโดยให้ฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัม จนถึง 3 ขวบ และต่อมาให้ 1.0 มิลลิกรัม กลุ่มที่สองเป็นเด็กมาจากที่เดียวกันแต่ไม่ได้ รับฟลูออไรด์ กลุ่มที่สามมาจากเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำดื่มฟลูออไรด์ลักษณะของ หลุมและร่องฟันในฟัน ถูกสังเกตเห็นชัด และพบว่ากลุ่มที่ได้รับฟลูออไรด์กลุ่มแรกมีปริมาณ ฟันตกกระมากที่สุด มีร่องตื้นที่สุด ฟันผุน้อยที่สุด

ปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมฟลูออไรด์ในฟัน (Mellberg และคณะ, 1983)

องค์ประกอบจัดแบ่งไว้ 3 อย่าง

1. ปัจจัยทางฟัน
2. รูปแบบของการให้
3. ขบวนการให้



## 1. ปัจจัยทางฟัน

1.1 อายุของฟัน ฟันที่เริ่มขึ้นในช่องปากจะมีแร่ธาตุน้อย แร่ธาตุของเคลือบฟันจะสมบูรณ์หลังจากระยะเวลาหนึ่ง เมื่อแคลเซียม, ฟอสเฟต และสารแร่ธาตุบางอย่างบรรจุเต็มที่ว่างระหว่างไฮดรอกซีอะปาทาइट เมื่อรุกรานลดลงจำนวนฟลูออไรด์จะซึมเข้าสู่เคลือบฟันก็ลดลง

1.2 ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ตามธรรมชาติ เนื่องจากฟลูอออะปาทาइटละลายได้น้อยกว่าไฮดรอกซีอะปาทาइट ดังนั้นเคลือบฟันที่มีฟลูออไรด์ตามธรรมชาติสูงจะละลายตัวช้าและต้องการฟลูออไรด์น้อย

1.3 ตำหนิของเคลือบฟัน เช่นการเกิดฟันผุ, จุดขาวขุ่น, ส่วนแตกเล็ก ๆ, บริเวณแร่ธาตุน้อย ขอบของวัสดุอุด ผิวเคลือบฟันซึ่งมีการเสียดสี การสึกและผิวเคลือบฟันที่ถูกรัด ต้องการปริมาณฟลูออไรด์มากกว่าผิวเคลือบฟันปกติ

1.4 เนื้อฟัน/เคลือบรากฟัน ในชั้นเนื้อฟันและเคลือบรากฟันจะรับฟลูออไรด์ได้มากกว่าเคลือบฟัน

## 2. รูปแบบของการให้ฟลูออไรด์

2.1 ชนิดของฟลูออไรด์ จะพบว่าสแตนท์ฟลูออไรด์จะช่วยลดการละลายตัวของเคลือบฟันมากกว่า APF แต่ APF ดูซึมได้ดีกว่า

2.2 pH pHต่ำผิวเคลือบฟันจะถูกละลาย แคลเซียมจะรวมกับฟลูออไรด์ เป็นแคลเซียมฟลูออไรด์ และมีการครุซึมฟลูออไรด์เกิดขึ้น

2.3 ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ ในแง่การใช้เฉพาะที่ฟลูออไรด์ยิ่งมีความเข้มข้นสูงจะทำให้มีการสะสมมากขึ้น


2.4 ส่วนผสม ของสารละลายฟลูออไรด์ ได้แก่

2.4.1 สารเพิ่มความข้น สารไฮดรอกซีเอทิวเซลลูโลสจะลดการครุซึมของฟลูออไรด์ ดังนั้นต้องเพิ่มปริมาณฟลูออไรด์ให้สูงขึ้น แต่ถ้าความหนืดยังมีมากการครุซึมฟลูออไรด์จะ

ลดลง

2.4.2 สารให้ความชื้น ประกอบไปด้วยกลีเซอรอล, ซอร์บิทอลและ โพรไพลีนไกลคอล ป้องกันความแห้งซึ่งจะลดการดูดซึมฟลูออไรด์ได้

2.4.3 สารขัดสี บางตัวก็ทำปฏิกิริยากับฟลูออไรด์อย่างรวดเร็วเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต บางตัวก็ช้า เช่น ซินเตอร์ อลูมิเนียมออกไซด์ และบางตัวไม่ทำปฏิกิริยาเช่นโซเดียมเมตาฟอสเฟต สารประกอบซิลิกาจะทำปฏิกิริยากับฟลูออไรด์



แต่ตัว  $\text{H}_2\text{SiF}_6$  เป็นฟลูออไรด์ที่แตกที่ฟที่อยู่น้ำคั้นนั้นประสิทธิภาพก็ไม่ลดลง

### 3. ขบวนการให้ฟลูออไรด์

3.1 ความสะอาดของผิวเคลือบฟัน - การทำความสะอาดผิวเคลือบฟันจะช่วยให้ฟลูออไรด์ถูกดูดซึมได้ดีจากการทา การทำความสะอาดโดยวิธีขัดด้วยผงขัดจะกำจัดชั้นของน้ำลายซึ่งเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมของฟลูออไรด์

3.2 ผลของเวลา - การใช้เวลาสัมผัสฟลูออไรด์นานจะมีผลของการแพร่ของฟลูออไรด์เข้าไปในเคลือบฟันนั้นมากขึ้น บางส่วนจะแพร่กลับออกมาใน 24 ชม. ในปริมาณฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้นสูงการซึมผ่านเข้าสู่เคลือบฟันจะเร็วในช่วงแรกและจะช้าในเวลาต่อมา ยิ่งต้องการฟลูออไรด์ซึมเข้าไปลึกเท่าไรต้องใช้เวลามากเท่านั้น

3.3 อุณหภูมิ การตกตะกอนของฟลูออไรด์ในเคลือบฟันมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

3.4 จำนวนครั้งของการให้ การสัมผัสกับฟลูออไรด์บ่อยมากจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.5 การให้ APF และสแตนนัสฟลูออไรด์ มีการทดสอบโดยให้ฟลูออไรด์ทั้ง 2 ชนิดรวมกันพบว่าเมื่อใช้ APF และตามด้วย  $\text{SnF}_2$  ช่วยทำให้ผิวฟันบริเวณรากและเคลือบฟันละลายได้น้อยกว่าที่ใช้ตัวใด ตัวหนึ่งและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะล้างออกด้วยน้ำได้ยาก

3.6 การกระทำผิวเคลือบฟันก่อน ผิวเคลือบฟันที่ถูกกรด 0.01 ถึง 0.1 N กรดฟอสฟอริก ใน 1 นาที จะดูดซึมฟลูออไรด์ได้มากกว่า ผิวเคลือบฟันที่ไม่ถูกกรดกัด

3.7 การใช้เคลือบฟันป้องกัน การกระจายกลับออกมาจากเคลือบฟันของฟลูออไรด์จะละลายไปกับน้ำลาย การป้องกันการละลายกลับและการเพิ่มเวลาในการดูดซึมฟลูออไรด์ การใช้สารบางอย่างเคลือบไปบนผิวเคลือบฟันเช่น ไซซาโนอะควิเทล, ซีนแลนท์ หรือ เลคเกอร์ จะป้องกันการละลายไปกับน้ำลาย

3.8 การเป็นประจุไฟฟ้า - เนื่องจากฟลูออไรด์เป็นตัวไอออนและเคลื่อนที่ในวงจรไฟฟ้าจึงเชื่อว่าถ้ามีวงจรไฟฟ้าในฟันจะช่วยให้ฟลูออไรด์ดูดซึมได้ดีขึ้น แต่การทดลองยังไม่ชัดเจนนัก

### ขบวนการใช้ฟลูออไรด์ในผู้ป่วยจัดฟัน

#### 1. ผงขัดฟันผสมฟลูออไรด์

การใช้ผงทำความสะอาดและขัดฟัน (pumice, zircate และผงขัดอื่น ๆ) ก่อนการยึดแบร็กเกิดในการจัดฟันอาจทำให้สูญเสียผิวของเคลือบฟัน ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยปกติผิวนอกของเคลือบฟันมีระดับของฟลูออไรด์สูงและต้านทานต่อฟันผุได้มากกว่าเคลือบฟันที่ถัดลงไป การสูญเสียฟลูออไรด์อาจแก้ไขโดยใช้ผงขัดฟลูออไรด์อาจจะกระจาย ซึ่งสามารถลดปริมาณฟันผุลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อใช้ขัดทุก 6 เดือน ขณะที่ผลการใช้ผงขัดธรรมดาไม่มีนัยสำคัญ แม้ว่าผงขัดฟลูออไรด์จะดีกว่าผงขัดไม่มีฟลูออไรด์ในการป้องกันตามปกติ แต่ไม่สามารถจะให้ทดแทนการให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้

ในการค้นพบต่อมาชี้ว่าฟันผุลดลงหลังจากการใช้ผงขัดฟลูออไรด์ 2 อาทิตย์ต่อครั้ง แต่การให้ฟลูออไรด์โดยการขัดด้วยเครื่องมือหมุนไม่เหมาะกับการรักษาทางจัดฟัน

การใช้ผงขัดฟลูออไรด์ร่วมกับการให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ปรากฏว่ามีผลเพิ่มเพียงเล็กน้อย ตั้งแต่ที่พบว่าการใช้ผงขัดฟลูออไรด์ร่วมกับการให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ไม่มีผลมากกว่าการให้

ฟลูออไรด์เฉพาะที่อย่างระมัดระวังร่วมกับ ฟงซิดที่ไม่มีฟลูออไรด์

## 2. สารละลายฟลูออไรด์สำหรับใช้เฉพาะที่

สารละลายฟลูออไรด์เฉพาะที่ที่ใช้โดยทั่วไปคือ

2% neutral sodium fluoride (NaF)

acidulated phosphate fluoride (APF) ที่ pH ประมาณ 3 และมี  
ฟลูออไรด์ ร้อยละ 1.2

และ 8-10% Stannous fluoride ( $\text{SnF}_2$ )

APF เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน สารละลายนี้มีความเป็นกรดจะช่วยให้เคลือบฟันได้รับฟลูออไรด์เพิ่มขึ้นและฟอสเฟตที่เกินจะมีผลลดการละลายของเคลือบฟันและการสร้างแคลเซียมฟลูออไรด์ เหตุผลในการเลือก APF คือมีการสะสมฟลูออไรด์ในผิวเคลือบฟันปกติมากกว่าสารตัวอื่น คล้ายกับว่าผลต้านฟันผุของฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงทำให้ไม่บ่อสัมผัสกับการเพิ่มระดับฟลูออไรด์ในเคลือบฟัน แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนัก ตามทฤษฎีว่าฟลูออไรด์มีผลในการลดฟันผุและเพิ่มการสะสมแร่ธาตุของเคลือบฟันที่มีแร่ธาตุต่ำ Jeansonne และ Feagin (1972) พบว่า NaF ให้ผลที่ต้องการมากที่สุด แม้ว่ากรดลดลงส่วนใหญ่ใช้  $\text{SnF}_2$  แต่ยังใช้น้อยกว่า NaF เนื่องจาก  $\text{SnF}_2$  ทำให้เกิดสีในฟัน นอกจากนั้นยังไม่คงสภาพในสารละลาย และรสไม่อร่อยด้วย

การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่โดยทำความสะอาดและทำฟันให้แห้งแล้วทาฟันให้ชุ่มด้วยสารละลายฟลูออไรด์เป็นเวลา 4 นาที และใช้สำลีขู่มสารละลายทาบ่อย ๆ การใช้สารละลายอาจจะทำเพียง 1 ใน 4 ของปาก หรือครึ่งปากแล้วแต่บริเวณที่กินน้ำลายได้ในผู้ป่วยแต่ละคน ต้องไม่มีน้ำลายเข้ามาระหว่างการทา งดบ้วนปากหรือรับประทานอาหารหลังจากทาสองข้างน้อย 1/2 ชั่วโมง

การใช้สารละลายฟลูออไรด์ในเด็ก อาจพัฒนาวิธีการโดยใส่สารละลายในถาด หรือใช้ในรูปแบบของวุ้น ต่อมาได้มีการพัฒนาในการเพิ่มการคงอยู่และการแทรกซึมของการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่โดยการทากรดฟอสฟอริกเจือจางที่ฟันก่อนใช้ฟลูออไรด์จะเป็นการกัดเคลือบฟันอย่างอ่อน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการรับฟลูออไรด์อีกทางคือให้ฟลูออไรด์สัมผัสกับฟันนานขึ้น

ในการป้องกันหรือลดพิษผู้ข้างใต้และรอบ ๆ ปลูกโลหะรัดฟันของการรักษาทางจัดฟันมีหลายรายงานซึ่งถึงประสิทธิภาพของการใช้สารละลายฟลูออไรด์เฉพาะที่หลายชนิดรวมทั้ง  $\text{SnF}_2$ , NaF และ APF Muhler (1970) รายงานว่ามีผลด้านฟันผุอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 2 ปี ของการทดลองในผู้ป่วยที่รักษาทางทันตกรรมจัดฟันด้วยหมักฟัน  $\text{SnF}_2$  และทาด้วยสารละลาย 10%  $\text{SnF}_2$  1 ครั้งแล้วให้ใช้ยาสีฟัน  $\text{SnF}_2$

Dimitriadis และ Sassouni (1973) รายงานว่าการใช้ APF เฉพาะที่ลดการสูญเสียแร่ธาตุของเคลือบฟันใต้ปลูกโลหะรัดฟันในการจัดฟันอย่างน้อย 6 อาทิตย์ในร้อยละ 70 ของผู้ป่วย

สรุป การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่โดยการทำความสะอาดและทำฟันให้แห้งอาจจะเป็นประโยชน์ก่อนการใส่เครื่องมือจัดฟัน การใช้สารละลาย NaF ที่เป็นกลางหรือกรด ต้องทำก่อนใส่เครื่องมือหลายวันและเมื่อปลูกโลหะรัดฟันต้องยึดคิดใหม่ อย่างไรก็ตามสารละลายฟลูออไรด์นั้นอาจให้ซากจึงควรใช้วันฟลูออไรด์จะเหมาะสมกว่าเมื่อใช้เป็นประจำ

### 3. วันฟลูออไรด์

การใช้ฟลูออไรด์ในรูปวัน อาจจะเป็นการให้โดยทันตแพทย์โดยภาคเฉพาะบุคคลและ/หรือการใช้เองโดยใช้牙膏หรือแปรงฟัน (ตารางที่ 1) มีรายงานของผลสำเร็จของวัน (ตารางที่ 2) ไม่มากเท่ากับการใช้สารละลายฟลูออไรด์ แต่วิธีการได้ยอมรับมากขึ้นเพราะง่ายกว่าเมื่อเทียบกับขบวนการให้ปกติ เนื่องจากการกระจายตัวของวัน คือ การที่เคลือบฟันจะได้รับฟลูออไรด์อาจจะน้อยกว่าการใช้สารละลาย (Mellburg, Nicholson และ Trubmen, 1973) อย่างไรก็ตามก็มีข้อมูลว่าวัน APF มีความดีเทียบเท่า (Wei, 1973) หรือสูงกว่าฟลูออไรด์เฉพาะที่อื่น ๆ รวมทั้งสารละลาย APF ในการสะสมระดับของฟลูออไรด์ที่สูงกว่าในผิวเคลือบฟันและลดการเริ่มเกิด รวมทั้งการกระจายของรอยฟันผุในหลอดทดลอง (Silverstone, 1974) วันอาจจะคงอยู่บนเคลือบฟันเป็นระยะเวลานานกว่าสารละลายและไม่ถูกล้างออก ดังนั้นวันจะช่วยคงสภาพแหล่งของฟลูออไรด์ไลออน บนผิวเคลือบฟันทำให้ได้รับต่อไป (Silverstone, 1974)

ฟันฟลูออไรด์อาจจะมีทั้ง  $\text{SnF}_2$  และ  $\text{NaF}$  แต่การศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ APF และ  $\text{SnF}_2$  ฟัน APF สำหรับการไว้ของทันตแพทย์มี 1.2% ฟลูออไรด์จากโซเดียมฟลูออไรด์ใน 0.1M กรดฟอสฟอริกที่เป็นวันมี pH 3 เมื่อการไว้เป็นประจำที่บ้าน ฟัน APF จะมีฟลูออไรด์ต่ำลง และมีความเป็นกรดต่างสูงขึ้น ฟัน APF มีหลายบริษัท และมีรสต่าง ๆ กันตามความชอบ

การไว้ฟัน APF ในคลินิกให้โดยวิธีพิมพ์ฟันหรือทา การจะให้ผลดีที่สุดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของฟันและผิวฟัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการสะสมฟลูออไรด์วิธีการพิมพ์ฟันขึ้นกับ การไว้กรดสำหรับแต่ละคน ซึ่งมีหลายชนิด (กรดพลาสติกซึ่งใช้ครั้งเดียวทิ้ง, กรดโพน, ผงพิมพ์ฟัน, กรดขี้ผึ้ง และอื่น ๆ) ซึ่งควรจะกระชับพอดีรอบ ๆ ฟันในซากรไรกร หลังจากการขัดและเป่าแห้งของฟัน ใส่วัน 2-3 มิลลิลิตรในภาควิชาในปากคลุมฟันในแต่ละซากรไรกร 4 นาที ปัจจุบันมีกรดที่สามารถให้พร้อมกันทั้ง 2 ซากรไรกร ฟันส่วนเกินและน้ำลายถูกกำจัดออกระหว่างการไว้ เมื่อเอากรดออกแล้วใช้สำลีเช็ดฟันผู้ป่วยควรรับประทานอาหารและบ้วนปาก 30 นาที

ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การไว้ฟันฟลูออไรด์จะสะดวกขึ้นเมื่อใช้ในวันที่พิมพ์ปาก ทำแบบจำลองฟันเพื่อการศึกษา โดยอาจจะใช้กรดโพนที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือแบบพิมพ์ฟันจากผงพิมพ์ฟันที่ปิดเฉพาะตัวฟัน ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถให้ฟลูออไรด์ทั้ง 2 ซากรไรกร (โดยมีขอบกรดสั้นลง) ช่วยลดเวลาการไว้ฟลูออไรด์ลงเหลือ 4 นาที ประโยชน์ของการไว้ฟัน APF โดยการใช้แบบพิมพ์ฟันคือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในผงพิมพ์ฟันอาจรวมกับฟลูออไรด์ตามผิวของผงพิมพ์ฟันและฟันฟลูออไรด์แต่ชั้นของฟันที่แตะกับฟันจะไม่มีผล (Silverstone, 1974) อาจจะมีฟันเพิ่มอีกเพราะว่าเป็นการขาก ที่จะล้างฟันที่เหลือออกจากแบบพิมพ์ฟันก่อนเทปูน

การไว้ฟัน  $\text{SnF}_2$  ไม่กว้างขวางเพราะไม่อยู่ตัวในตัวกลางที่เป็นน้ำซึ่งแก้ปัญหาโดยให้  $\text{SnF}_2$  อยู่ตัวในสารละลายกลีเซอริน

Landry และ Shannon (1973) รายงานการไว้ฟันฟลูออไรด์ในผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟัน เป็นการทดลองระยะสั้น ซึ่งพบว่าการลดลงของการละลายของเคลือบฟันอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อไว้ฟัน 0.4%  $\text{SnF}_2$  ทุกวัน โดยวิธีใส่ฟันใส่ที่แปรงฟันแล้วทาที่ฟันทุกซี่ แล้วขยับแปรงเป็นเวลา 10 วินาที หลังจากแปรงฟันนอนทันที มีการศึกษาของ Shannon (1973) แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 58 ของผู้ป่วยจัดฟันที่ไม่ไว้ฟัน มีการสูญเสียแร่ธาตุ เมื่อถอดปลอกโลหะรัดฟันออกหลังจาก 18-24 เดือนและมีเด็กน้อยเพียงร้อยละ 2 ของผู้ป่วย 51 คนที่ไว้ฟัน  $\text{SnF}_2$  ทุกวัน มีการสูญเสียแร่ธาตุ

ของฟันในภาวะเดียวกัน เมื่อสของฟัน  $\text{SnF}_2$  ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นและความเข้มข้นของสนตนนี้สไลออนที่ไม่ติดสีส่วนผิวนอกของฟัน (Landry, 1973; Shannon, 1972) วิธีนี้จะเป็นประโยชน์มากขึ้นในผู้ป่วยจัดฟัน

สรุป ฟันฟลูออไรด์เฉพาะที่มีการใช้ที่สะดวกในคลินิกจึงใช้แทนที่สารละลายฟลูออไรด์ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน การใช้ฟัน APF ควรจะทำเป็นประจำในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ตาราง 1 การใช้โดยทั่วไปของฟันฟลูออไรด์เฉพาะที่

Fluoride compound	Fluoride		Application method
	%	ppm	
Professional-applied			
APF	1.2	12.300	mouthtray
NaF	0.9	9.040	mouthtray
Self-applied			
APF	0.5	5.000	mouthtray
NaF	0.5	5.000	mouthtray toothbrush
$\text{SnF}_2$	0.1	1.000	toothbrush

The percent concentration on a product label may apply to the concentration of either the fluoride ion or the fluoride compound [from Ripa, 1989].

ตารางที่ 2 การศึกษาการใช้ฟันปลอมไร้โดยทันตแพทย์ในเด็กนักเรียนของชุมชน  
ที่ขาดฟันปลอมไร้

Authors	Number of applications per year	Study duration years	% DMFS (DFS) reduction
Szwejda et al. [1967]	1	1	4
Szwejda [1971]	1	2	3
Horowitz [1969]	1	2	22
Horowitz and Doyle [1971]	1	3	24
Bryan and Williams [1968]	1	1	28
Ingraham and Williams [1970]	1	2	41
Cons et al. [1970]	1	4	18
Mainwaring and Naylor [1978]	2	3	14
Cobb et al. [1980]	2	2	35
Hagen and Bowden [1985]	2	2	30

Adapted from Ripa [1989].



#### 4. น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์

ในเด็กที่รักษาทางทันตกรรมจัดฟัน อาจจะใช้ทั้งน้ำยาบ้วนปากและชาเม็ดเพื่อผลเฉพาะที่หรือผลทางระบบของฟลูออไรด์ ความสัมพันธ์ของผลของน้ำยาบ้วนปากและชาเม็ดยังไม่ได้ศึกษาอย่างสมบูรณ์ แต่พบว่าน้ำยาบ้วนปากอาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้ฟลูออไรด์ (Aasenden, DePaola และ Brudevold, 1972) ประโยชน์อีกอย่างของการใช้น้ำยาบ้วนปากคือกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจสุขภาพในช่องปาก (Koch และ Lindhe, 1969)

การศึกษาน้ำยาบ้วนปากในระยะแรกโดย Bibby, Zander, McKellegaet และ Labunsky (1946) โดยใช้สารละลายกรดโซเดียมฟลูออไรด์ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการยับยั้งฟันผุของน้ำยาบ้วนปากที่มีสารละลายฟลูออไรด์เจือจางขึ้นอยู่กับความบ่อยในการบ้วนและความเข้มข้นของฟลูออไรด์ควรจะมีการบ้วนทุกวันมากกว่าทุกสัปดาห์ นอกจากมีผลในการต้านฟันผุอย่างสูง สารที่ใช้บ้วนทุกวันโดยทั่วไปคือ 0.05% NaF (250 ppmF), APF ที่มี 0.1 M ฟอสเฟตที่ pH 3-4 (200 ppmF) และ 0.1% SnF<sub>2</sub> (250 ppmF)

Torell และ Ericsson (1965) พบว่ามีการลด DMFTS ประมาณ ร้อยละ 50 ในเด็กอายุ 10 ขวบที่บ้วนปากทุกวันเป็นเวลา 2 ปี ด้วย 10 มิลลิลิตรของ 0.05% NaF

Aasenden และคณะ (1972) รายงานว่า ผลการต้านฟันผุของ NaF และ APF เหมือนกันแม้ว่าจะมีการสะสมฟลูออไรด์ในเคลือบฟันจาก APF มากกว่า ดังนั้นความบ่อยในการใช้ของความเข้มข้นฟลูออไรด์ต่ำจะมีผลจากกลไกไม่สัมพันธ์กับเพิ่มระดับของฟลูออไรด์ในเคลือบฟัน (Aasenden และคณะ, 1972)

ส่วนหนึ่งของฟลูออไรด์ถูกดูดซึมในช่องปากบางส่วนฟลูออไรด์จะเกาะในแผ่นคราบฟัน ทำให้มีผลต้านฟันผุ การใช้ SnF<sub>2</sub> บ้วนปากจะทำให้ฟันผุลดลงแม้แต่ในเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์ในน้ำซึ่งจะทำให้เกิดสีเหลืองในฟันในผู้ป่วยที่ทำความสะอาดในช่องปากไม่ดี

ระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การบ้วนปากหลังการแปรงฟันครั้งสุดท้ายทุกวันเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อสารละลายสามารถสัมผัสกับผิวฟันโดยตรง เด็กควรจะใช้สารละลาย 5-10 มิลลิลิตร (ขึ้นกับสารและการใช้) อมกลั้วในปาก 1-2 นาที แล้วบ้วนทิ้ง

น้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ให้ผลในการลดฟันผุอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่ซึ่งน้ำดื่มใช้ระยะเวลาพอสมควรและผลของฟลูออไรด์จะมีมากที่สุดในพื้นที่ซึ่งหลังจากเริ่มมีการบ้วนปาก จะมีปฏิกิริยาที่ผิวฟันอื่นเนื่องมาจากการสะสมแร่ธาตุของพลิกยังไม่สมบูรณ์ จึงมีขนาดโตไม่เต็มที่และเป็นระยะสะสมแร่ธาตุ ซึ่งเปลี่ยนจากละลายง่ายและมีรูปร่างไม่แน่นอนเป็นละลายยากขึ้นและมีพลิกที่ค้ำขึ้น (Navia, 1972) การใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นต่ำทุกวันระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันมีความจำเป็นการใช้น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์ทุกวันจะช่วยให้ด้านทันตกรรมสูญเสียแร่ธาตุได้ปลดปล่อยแร่ธาตุที่มั่นคงและเพิ่มการสะสมแร่ธาตุของเคลือบฟันที่สูญเสียแร่ธาตุบางส่วนในบริเวณที่ติดกับปลดปล่อยแร่ธาตุที่มั่นคงนอกจากนั้น Wisth (1972) ยังพบว่าสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เช่นฟลูออไรด์ในน้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์จะแทรกซึมผ่านซีเมนต์และป้องกันฟันผุอาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าเคลือบฟันจะถูกปิดด้วยปลดปล่อยแร่ธาตุในวิธีโคเรคบอนด์ ซึ่งการทำความสะดวกฟันอาจถูกขัดขวางโดยลวด แต่การใช้ฟลูออไรด์จะให้ผลป้องกันฟันผุได้

การกลืนน้ำยาบ้วนปากอาจจะมีประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งไม่ขึ้น แม้ว่าจะเป็นช่วงสั้น ๆ ก่อนฟันขึ้น (Aasenden, 1972) จากการทดลองในเด็กอายุ 8-11 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีฟลูออไรด์ในน้ำประปาโดยให้ฟลูออไรด์ 1 มิลลิกรัมทุกวันในน้ำยาบ้วนปาก 5 มิลลิกรัมแล้วกลืนเมื่อต้องการผลต่อฟันที่กำลังจะขึ้นของการใช้ฟลูออไรด์ การใช้ฟลูออไรด์ขนาด 2 มิลลิกรัมทุกวันในผู้ป่วยจัดฟันที่เริ่มรักษาเมื่ออายุ 10-12 ปี นั้น ต้องมีการควบคุมปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มและแหล่งอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากผลข้างเคียงจากการกลืนน้ำยาบ้วนปาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรจะให้ฟลูออไรด์เม็ดร่วมกับฟลูออไรด์บ้วนปากโดยหวังผลรวมทั้งเฉพาะที่และทางระบบต่อพื้นที่ซึ่งไม่ขึ้น

von der Fehr, Loe และ Theilade (1970) พบว่าการสูญเสียแร่ธาตุของฟันด้านใกล้แก้มและใกล้ลิ้นสามารถแก้โดยการบ้วนปากทุกวันเป็นเวลา 2 เดือนด้วยสารละลาย 0.2% โซเดียมฟลูออไรด์และการรักษาสุขภาพช่องปากที่ดี คล้าย ๆ กัน ภายหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีการสูญเสียแร่ธาตุทำให้ มีการดึงแร่ธาตุกลับอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งของรอยโรคจะเกิดจากการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มี 0.2% โซเดียมฟลูออไรด์ทุกวันเป็นเวลา 2-4 เดือน หลังจากเอาเครื่องมือออก

ดังนั้นการบ้วนปากทุกวันด้วยสารละลาย NaF หรือ APF เจือจางจะมีผลในการยับยั้งฟันผุและกระตุ้นความสนใจในสุขภาพช่องปาก ซึ่งควรจะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้เป็นประจำทั้งระหว่างการรักษาและระยะคงสภาพฟัน การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์ การที่จะมีผลต่อฟันกำลังขึ้นอาจจะได้รับจากการรับประทานน้ำชาบ้วนปาก หรือใช้น้ำชาบ้วนปากร่วมกับชาเมล็ดฟลูออไรด์

ในศตวรรษที่ 50 และ 60 มีการศึกษาทางห้องปฏิบัติการและทางคลินิกถึงผลของสารละลายที่เป็นกลางของ 0.2% โซเดียมฟลูออไรด์ เมื่อใช้ทุกอาทิตย์หรือทุกคืนและอาจใช้ร่วมกับฟลูออไรด์วิชั่นในพื้นที่ที่ไม่มีฟลูออไรด์ โดยทั่วไปน้ำชาบ้วนปากฟลูออไรด์มีผลในเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มและในเด็กที่ได้รับฟลูออไรด์ไม่เพียงพอ ต่อมาพบว่าน้ำชาบ้วนปากฟลูออไรด์มีประโยชน์เพิ่มขึ้นในชุมชนที่มีฟลูออไรด์พอเพียงและในเด็กที่ฟันผุน้อยด้วย

น้ำชาบ้วนปากฟลูออไรด์ที่ใช้เป็นประจำเหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนของประโยชน์และราคาต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะการลดลงของฟันผุในประเทศอุตสาหกรรม

การใช้น้ำชาบ้วนปากฟลูออไรด์ร่วมกับการใช้ฟลูออไรด์วิชั่น ๆ

Blinkhorn, Holloway และ Davis (1983) แสดงการใช้ชาสีพื้นที่มีฟลูออไรด์และน้ำชาบ้วนปากร่วมกันมีผลมากกว่าการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับ Heifetz, Horowitz, Meyers และ Shou-Hua (1987) พบว่าการลดลงของฟันผุลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่างจากชาเมล็ด Horowitz และคณะ (1986) ศึกษาการป้องกันโดยใช้น้ำชาเมล็ดฟลูออไรด์และบ้วนปากทุกอาทิตย์กับชาสีพื้นที่มีฟลูออไรด์ พบว่ามีการลดลงของฟันผุหลังจาก 11 ปี โดยเฉพาะด้านประชิด ประมาณร้อยละ 90 อย่างไรก็ตามในประชากรที่มีฟันผุต่ำ Ruiken และคณะ (1987) พบว่าอัตราเกิดฟันผุลดลงเฉพาะในเด็กที่ไม่ใช้น้ำชาเมล็ดฟลูออไรด์ Stephen, Kay และ Tullis (1990) รายงานในการทดลองว่ากลุ่มที่ใช้น้ำชาบ้วนปากฟลูออไรด์มีพื้นที่ค้ำหรือช่องว่างน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้น้ำชาเมล็ดฟลูออไรด์และน้ำชาบ้วนปากหรือกลุ่มที่ใช้น้ำชาเมล็ดฟลูออไรด์

การศึกษาที่เปรียบเทียบผลของน้ำยาเคลือบฟันฟลูออไรด์และน้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์ Koch, Peterson และ Ryden (1979) พบว่าการใช้ Duraphat® ทุก 6 เดือนได้ผลดีกว่า บ้วนปากทุกอาทิตย์ด้วยสารละลาย 0.2% โซเดียมฟลูออไรด์

Seppa และ Pollanen (1987) รายงานผลการศึกษาทางคลินิกว่า Duraphat มีผลมากกว่าน้ำยาบ้วนปากสารละลาย 0.2% โซเดียมฟลูออไรด์ แต่จะดีกว่า Fluor Protector อย่างไรก็ตามทั้ง Kirkegaard, Petersen, Poulsens, Holm and Heidmann (1986) แสดงให้เห็นว่าผลของน้ำยาเคลือบฟันดีกว่าน้ำยาบ้วนปาก ต่อมาบ้วนปากด้วย APF และสารละลาย  $\text{SnF}_2$  เพื่อให้ผลเพิ่มขึ้น แม้ว่าในทางห้องปฏิบัติการจะลดการละลายลง และเพิ่มการได้รับ ฟลูออไรด์ซึ่งมีผลต่อแผ่นคราบจุลินทรีย์ แต่ยังไม่เห็นผลทางคลินิกขึ้นทันที (Ripa, 1990)

จากการทดลองแสดงว่าฟลูออไรด์มีผลช้าลงและหยุดการยับยั้งฟันเมื่อ pH ของแผ่น คราบจุลินทรีย์ลดลงต่ำมาก การเติมสารต้านแบคทีเรีย เช่น คลอโรฟิลลิน และไลออลของโลหะ ( $\text{Sn}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$ ) ลงในน้ำยาบ้วนปาก (Rolla and Saxegaard, 1990)

ในทางคลินิกการใช้ฟลูออไรด์และสารต้านแบคทีเรียร่วมกันให้ผลดี Luoma, Murtomaa และ Nuuja (1978) ทดลองใช้ 0.05% คลอโรฟิลลินและสารละลาย 0.04% โซเดียมฟลูออไรด์ พบว่าลดฟันผุร้อยละ 42 ในเด็กที่บ้านทุกวัน Spets-Happonen, Luoma และ Forss (1991) พบว่าน้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์-คลอโรฟิลลิน-สตรอนเตียมจะช่วยควบคุมฟันผุในเด็กที่มีความถี่ฟันผุสูงแม้ว่าจะไม่มีนัยสำคัญ

น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์ที่เติมเอมัลฟลูออไรด์ (125 ppmF) และสแตนนัสฟลูออไรด์ (125 ppmF, 420 ppm  $\text{Sn}^{2+}$ ) ให้แผ่นคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการเพิ่มเข้าไปในการทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำ

## 5. ชาเม็ดฟลูออไรด์

การทดลองพบว่า การได้รับชาเม็ดฟลูออไรด์ทุกวัน (NaF หรือ APF) ทำให้เกิดการรับฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอก่อนฟันขึ้นโดยไม่มีผลข้างเคียง (Pardins, 1972) แต่อาจจะเป็น



ราชที่มีขนาดของฟลูออไรด์ที่ได้รับทางระบบอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ที่ไม่มีฟลูออไรด์

การศึกษาการให้ธาไมด์ฟลูออไรด์ (0.5-1 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นกับอายุ) แสดงว่าลดฟันผุในฟันแท้ร้อยละ 20-40 เมื่อเริ่มที่อายุ 6-9 ปี (Poulsen และ Moller, 1969) การยับยั้งฟันผุอาจจะเป็นผลจากผลเฉพาะที่ต่อฟันที่ขึ้นแล้ว แล้วหลังจากกลืนก็มีผลทางระบบต่อการพัฒนาโครงสร้างของฟัน ความสัมพันธ์ระหว่างผลด้านฟันผุของเฉพาะที่และระบบยังไม่ทราบแน่นอน Bibby, Wilkins และ Witol (1955) พบว่าฟันผุที่ลดลง จากการให้ธาไมด์ฟลูออไรด์ละลายในปากโดยต้องกลืนทั้งหมด จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าการป้องกันฟันผุโดยธาไมด์ที่เคี้ยวในส่วนใหญ่เป็นผลจากการได้รับฟลูออไรด์ก่อนฟันขึ้นหรือเริ่มขึ้นไม่นาน

## 6. ธาไมด์ผสมฟลูออไรด์

ในท้องตลาดมีธาไมด์ผสมฟลูออไรด์หลายชนิด ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟต ( $\text{NaPO}_3\text{F}$ ), โซเดียมฟลูออไรด์, สแตนนัสฟลูออไรด์ หรือเอมีนฟลูออไรด์ มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ไอออนประมาณ 0.1% ฟลูออไรด์จะไม่จับกับส่วนประกอบอื่นแต่จะมีประสิทธิภาพในการลดฟันผุ ในการศึกษาที่ต่างกันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้จึงไม่สามารถชี้ได้ว่าธาไมด์ผสมฟลูออไรด์ชนิดใดดีกว่ากัน แต่การวัดสีนั้นขึ้นกับส่วนประกอบของธาไมด์ การให้ธาไมด์ผสมฟลูออไรด์อาจจะใช้ร่วมกับการให้ฟลูออไรด์ทางอื่นด้วยเนื่องจากเคลือบฟัน ขณะแปรงฟันจะได้รับฟลูออไรด์ในบริเวณจำกัดแม้แต่ในพื้นที่ที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มอาจจะทำให้การลดลงของฟันผุอย่างมีนัยสำคัญในการเพิ่มผลการต้านฟันผุจากน้ำดื่มผสมฟลูออไรด์

การให้ธาไมด์ผสมฟลูออไรด์ประจำในผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันควารใช้ร่วมกับฟลูออไรด์รูปแบบอื่น Harthaler (1971) ได้ตีพิมพ์ผลของธาไมด์ผสมฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุทางคลินิก Rolla, Ogaard และ de Almeida Cruz (1991) สรุปว่ามีวิธีที่ง่ายที่สุดในการป้องกันฟันผุ คือ การแนะนำให้ใช้ธาไมด์ผสมฟลูออไรด์

## 7. ซีเมนต์ผสมฟลูออไรด์

ซิลิเกตซีเมนต์ที่ใช้ในการบูรณะฟันจะค่อย ๆ ปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมาช้า ๆ และป้องกันเคลือบฟันรอบ ๆ จากฟันผุ ผู้วิจัยจึงพยายามเติมฟลูออไรด์ (ส่วนใหญ่  $\text{SnF}_2$  หรือ  $\text{Na}_2\text{PO}_3\text{F}$ ) ในน้ำหรือผงของซีเมนต์ที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับซิงค์ฟอสเฟต ซิลิโคฟอสเฟต ซิงค์ออกไซด์ สตรูจีนอล และ คาร์บอกซิเลต ซีเมนต์ การเติมฟลูออไรด์อาจจะมีประโยชน์เพราะกรดในส่วนน้ำของซีเมนต์จะมีการกัดผิวเคลือบฟันแต่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่ามีซีเมนต์ทางจัดฟันที่ใช้เป็นประจำทำให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุ จากผลในหลอดทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับซีเมนต์ฟลูออไรด์เพิ่มการได้รับและแทรกเข้าไปลึกขึ้นของฟลูออไรด์เข้าสู่เคลือบฟันได้ซีเมนต์ของปลอกโลหะรัดฟัน

## 8. เทคนิคการเคลือบและน้ำยาเคลือบฟันผสมฟลูออไรด์

การให้ฟลูออไรด์เฉพาะที่จะเกิดผลึกแคลเซียมฟลูออไรด์ที่ละลายได้บนผิวเคลือบฟัน เนื่องจากความชื้น บางส่วนของ  $\text{CaF}_2$  ถูกกำจัดไป (ใน 24 ชั่วโมง) ส่วนของ  $\text{CaF}_2$  ที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นฟลูอออะปาไทต์ที่คงสภาพ ปฏิกริยานี้เกิดที่ผิวบาง ๆ ของเคลือบฟันเท่านั้นดังนั้นการให้เฉพาะที่ต้องทำซ้ำเพราะการแลกเปลี่ยนไอออนจะลดลงอย่างรวดเร็ว

เทคนิคในการเคลือบใหม่เพื่อให้ฟลูออไรด์สัมผัสพื้นนานขึ้นและให้มีการได้รับและแทรกซึมฟลูออไรด์มากขึ้นและเพื่อให้มีการเปลี่ยนไฮดรอกซีอะปาไทต์เป็นฟลูอออะปาไทต์มากขึ้น

วิธีการเคลือบฟันมีดังต่อไปนี้

1) การเคลือบด้วย sealing สึคฟลูออไรด์ติดที่ด้านบดเคี้ยวและ/หรือผิวเรียบด้วยซีแลนท์ที่ติดติดได้นานหลังจากทาฟลูออไรด์เฉพาะที่

2) เคลือบด้วยวานิชที่ปล่อยฟลูออไรด์ได้ช่วง 24 ชั่วโมงถึงหลายอาทิตย์

Newman และ Cimasoni (1971) พบว่า เมื่อเคลือบฟันได้รับ APF 1 นาที แล้วปิดด้วย สารสึคที่มี  $\text{NaPO}_3\text{F}$  2-3 เดือนจะมีการได้รับฟลูออไรด์อย่างมีนัยสำคัญเข้าไปลึกอย่างน้อย 60 ไมครอน การใช้ฟลูออไรด์วานิชไม่มีรายงานในผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟัน อย่างไรก็ตามการใช้

วานิชที่ไม่มีฟลูออไรด์เคลือบที่เคลือบฟันก่อนการฉีดปลูกโลหะรัดฟัน พบว่ามีการป้องกันบ้าง

วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่คือการรักษาผิวฟันที่แข็งเพื่อให้ฟันผุช้าลง, หยุด หรือกลับสู่สภาพเดิม น้ำยาเคลือบฟันผสมฟลูออไรด์ที่ทำนายชนิดแรกโดย Schmidt (1964) โดยใช้ชื่อว่า Duraphat<sup>®</sup> (Woelm Pharma Co., Eschwege, FRG) Duraphat ประกอบด้วย 5% น้ำหนัก โซเดียมฟลูออไรด์ หรือ 2.26% ฟลูออไรด์ในโคโคโพลิเอเธนที่เป็นกลาง

ใน 1975 มีน้ำยาเคลือบฟันผสมฟลูออไรด์ชนิดที่ 2 Fluor Protector<sup>®</sup> (Vivadent, Schaan, Liechtenstein) แนะนำโดย Arends และ Schuthof (1975) Fluor Protector เป็นกรดและแข็งในอากาศเป็นชั้นบาง ๆ สีใส การใช้เคลือบโดยแปรงเล็ก ๆ หรือหลอดฉีด น้ำยาเคลือบฟันฟลูออไรด์ทั้งสองเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในยุโรปและเพิ่มขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะพิสูจน์โดยอเมริกันเคนต์ล แอสโซซิเอชั่น คลอดิจ ในการรักษาทางฟัน แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสหรัฐ

## 9. วิธีอื่น ๆ

การให้ฟลูออไรด์ในผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟัน วิธีอื่น ๆ (ตาราง 3, 4) รวมทั้งการใช้ยางที่มี 10% โซเดียมฟลูออไรด์ (Wei and Bitner, 1973) ต้องมีการศึกษาถึงผลของการใช้ฟลูออไรด์ต่าง ๆ ต่อไป

ตารางที่ 3 รายงานของวัสดุทางทันตกรรมที่ปล่อยฟลูออไรด์อย่างช้า ๆ  
จาก Toumba และ Curzon (1993)

Study	System	Effect
Fazzi et al. [1977]	amalgam	released fluoride, decreased with time;affects properties
Harary and Friedman [1984]	acrylic plates (orthodontic)	released fluoride, but frequent applications required
Masuhara et al. [1985]	cements	variable rate of fluoride release, short- term
Cooley et al. [1988]	composite resin	burst effect only
Cooley et al. [1989]	orthodontic cements	doubtful
Cooley et al. [1990]	fissure sealants	release for 7 days



---

Study	System	Effect
McCourt et al. [1990]	liners and bases	transitory
Hatibovic-Kofman and Koch [1991]	glass ionomer cements	release up to 1 year

---

ตารางที่ 4 ผลของเครื่องมือในปากที่ปล่อยฟลูออไรด์อย่างช้า ๆ  
จาก Toumba และ Curzon (1993)

Study	System	Duration	Finding
Cowsar et al. [1976]	copolymer	30-180 days	salivary F increase
Mirth [1980]	tablets/ capsules	16 H	salivary F increase
Mirth [1980]	acrosol	270 min	5 times salivary F increase
Mirth et al. [1982]	copolymer	1 month	salivary F increase
Kula et al. [1987]	copolymer	6 month	salivary F increase
Bashir [1988]	glass	up to 2 years	salivary F increase

---

Study	System	Duration	Finding
Toumba and Curzon [1992]	glass	6 month	salivary F increase

---

ตารางที่ 5 ขบวนการให้ฟลูออไรด์สำหรับผู้ป่วยจัดฟันติดแน่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน (มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มต่ำกว่า 0.1 ppm)

I. before insertion of fixed appliances

- 1) apf-gel treatment (associated with impression taking), and
- 2) daily mouth rinsing with 0.05% NaF  
(caries prone patients should rinse twice daily)

II. throughout period of active treatment

- daily rinsing with 0.05% NaF  
(caries prone patients should rinse twice daily)

III. after removal of fixed appliances

- A) routine patients:  
daily rinsing with 0.05% NaF
- B) patients having received demineralizations during treatment:  
daily rinsing with 0.2% NaF for 2-4 months, followed by  
daily rinsing with 0.05% NaF in addition to F-mouth rinses  
all patients should use a F-dentrifice throughout the  
treatment period

ผลเสียของฟลูออไรด์จากการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ (Kaminsky และคณะ, 1990)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

อาการเฉียบพลันของการได้รับฟลูออไรด์ คือมีนงงอย่างรุนแรง, อาเจียน, มีน้ำลายมาก, ปวดท้องและท้องเสีย ในรายที่รุนแรงหรือเสียชีวิต จะมีอาการตามมาคือชัก, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะและโคม่า ปริมาณที่ทำให้เกิดพิษเฉียบพลันอยู่ระหว่าง 1-5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณ 15-30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อาจทำให้ถึงตาย ผลเฉียบพลันในสัตว์ทดลองก็ปริมาณเดียวกับในคนค่า LD<sub>50</sub> ของสารประกอบฟลูออไรด์ในสัตว์ทดลองในช่วงระหว่าง 20-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม


ปริมาณที่เป็นพิษของ 5 มิลลิกรัมฟลูออไรด์/กิโลกรัม อาจได้ถึง 10 กิโลกรัมได้ ถ้าเด็ก 1 ขวบกินชาเม็ดฟลูออไรด์ขนาด 1 มิลลิกรัมเป็นจำนวน 50 เม็ด, 50 กรัมของชาสีฟันฟลูออไรด์ 1000 ppm หรือน้ำชาบ้วนปาก 0.2% โซเดียมฟลูออไรด์ จำนวน 50 มิลลิกรัม หรือน้ำชาบ้วนปาก 0.4% สแตนนัสฟลูออไรด์ กิน 2 เท่าของปริมาณนี้ก็จะเป็พิษในเด็กอายุ 5 ขวบ อาการทางระบบทางเดินอาหารเล็กน้อยของอาการเฉียบพลันอาจจะเกิดที่ปริมาณต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมฟลูออไรด์/กิโลกรัม หรืออาจจะประมาณ 1 ใน 5 ของปริมาณที่เป็นพิษ น้ำชาบ้วนปากฟลูออไรด์ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถควบคุมการกลืนได้ดีพอ

การแพ้

มีอาการผื่นที่ผิวหนัง, อักเสบของเยื่อช่องปาก, ระคายเคืองระบบทางเดินอาหารและปวดหัว ซึ่งอาการจะดีขึ้นถ้าหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออไรด์ ปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับฟลูออไรด์ 0.5 - 1 mg. ใช้ น้ำชาฟลูออไรด์, ชาเม็ดฟลูออไรด์หรือชาสีฟัน ในการศึกษาของ Grmbergen (1974) พบปฏิกิริยาจากการดื่มน้ำที่มีฟลูออไรด์ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ในกลุ่มตัวอย่าง 60 คนจาก 300 คนที่คิดว่าแพ้ต่อฟลูออไรด์ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้รายงานอัตราของปฏิกิริยาบวกปลอมหรือลบปลอมของตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างนั้นเชื่อว่าการแพ้ฟลูออไรด์เองอาจมีผลต่อผลลัพธ์ทำให้ต้องมีการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ของการแพ้ฟลูออไรด์และอัตราอาการเกิดการแพ้ในกลุ่มประชากรทั่วไป

### บทบาทของฟลูออไรด์ต่อแรงยึดของเรซินกับผิวเคลือบฟัน

ได้มีการศึกษาบทบาทของฟลูออไรด์ต่อแรงยึดของเรซินกับผิวเคลือบฟันหลายฉบับ เช่น Sheykholeslam และคณะ (1972) ศึกษาแรงยึดของเรซินบนผิวเคลือบฟันหลังจากผิวเคลือบฟันที่ถูกกรดกัดแล้วทาดัวยฟลูออไรด์หลายชนิด เช่น โซเดียมฟลูออไรด์ สแตนนัสฟลูออไรด์ พบว่ามีการลดลงของแรงยึดอย่างมีนัยสำคัญจากรูปที่ 4 ซึ่งเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบฟันวัวที่กัดด้วยกรดฟอสฟอริก 50% เป็นเวลา 60 วินาที พบว่ารอบ ๆ ปริซึมจะถูกกัดออกมากกว่าแกนของปริซึม




รูปที่ 4 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบฟันวัว  
ที่กัดด้วยกรดฟอสฟอริก 50% เป็นเวลา 60 วินาที

เมื่อนำฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแล้ว มาทาดัวย 8% สแตนนัสฟลูออไรด์ พบว่าไม่มีความแตกต่าง (รูปที่ 5) จากผิวที่ถูกกรดฟอสฟอริกกัด 50% เป็นเวลา 60 วินาที


บทบาทของฟลูออไรด์ต่อแรงยึดของเรซินกับผิวเคลือบฟัน

ได้มีการศึกษาบทบาทของฟลูออไรด์ต่อแรงยึดของเรซินกับผิวเคลือบฟันหลายฉบับ เช่น Sheykholeslam และคณะ (1972) ศึกษาแรงยึดของเรซินบนผิวเคลือบฟันหลังจากผิวเคลือบฟันที่ถูกกรดกัดแล้วทำด้วยฟลูออไรด์หลายชนิด เช่น โซเดียมฟลูออไรด์ สแตนนัสฟลูออไรด์ พบว่ามีการลดลงของแรงยึดอย่างมีนัยสำคัญจากรูปที่ 4 ซึ่งเป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบฟันวัวที่กัดด้วยกรดฟอสฟอริก 50% เป็นเวลา 60 วินาที พบว่ารอบ ๆ ปริซึมจะถูกกัดออกมากกว่าแกนของปริซึม




รูปที่ 4 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบฟันวัวที่กัดด้วยกรดฟอสฟอริก 50% เป็นเวลา 60 วินาที

เมื่อนำฟันที่ถูกกัดด้วยกรดแล้ว มาทำด้วย 8% สแตนนัสฟลูออไรด์ พบว่าไม่มีความแตกต่าง (รูปที่ 5) จากผิวที่ถูกกรดฟอสฟอริกกัด 50% เป็นเวลา 60 วินาที



รูปที่ 5 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบพื้นผิวที่ทำด้วย 8% สแตนนีส์ฟลูออไรด์ภายหลังการกัด้วยกรด


เมื่อนำพื้นที่กัด้วยกรดแล้วมาทำด้วย 2% โซเดียมฟลูออไรด์พบว่าการสะสมก้อนกลม ๆ ซึ่งคิดว่าเป็นแคลเซียมฟลูออไรด์บนผิว (รูปที่ 6)



รูปที่ 6 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบพื้นผิวที่ทำด้วย 2% โซเดียมฟลูออไรด์ ภายหลังการกัด้วยกรด


เมื่อนำพื้นที่กัด้วยกรดแล้วมาทำด้วยอะซิเตด โซเดียมฟลูออไรด์พบว่าการสะสมเป็น แผ่นบนผิว (รูปที่ 7)






รูปที่ 7 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบพื้นผิวที่ทำด้วยอะซิเตต โพรไคสมฟลูออไรด์ภายหลังการกัดด้วยกรด

เมื่อนำพื้นที่กัดด้วยกรดแล้วมาทำด้วย 2% เซอร์โคเนียม เตตราฟลูออไรด์ พบว่า มีการสะสมก้อนกลม ๆ และลักษณะคล้ายเห็ดอย่างแน่นหนาบนผิวเคลือบพื้น (รูปที่ 8)



รูปที่ 8 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบพื้นผิวที่ทำด้วย 2% เซอร์โคเนียม เตตราฟลูออไรด์ภายหลังการกัดด้วยกรด

เมื่อนำพื้นที่กัดด้วยกรดแล้วมาทำด้วย 1% ดิเตเนียม เตตราฟลูออไรด์ พบว่ามีการสะสมก้อนกลม ๆ บนผิว (รูปที่ 9)



รูปที่ 9 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเคลือบพื้นผิว  
ที่ทาด้วย 1% ดิเตเนียม เตตราฟลูออไรด์ ภายหลังจากการกัดด้วยกรด

จากภาพถ่ายที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงให้เห็นว่าการทา  
ฟลูออไรด์ทำให้เกิดการตกตะกอน ปิดผิวเคลือบพื้นซึ่งบางส่วนลงไปอุดช่องว่างระหว่างปริซึม  
ทำให้ขัดขวางการแทรกของเรซิน และการสร้างหางของเรซิน นอกจากนี้ผลของฟลูออไรด์ทำให้  
ลดคุณสมบัติการเปียกของเคลือบพื้น

Low และคณะ (1975) ศึกษาแรงยึดของเรซินบนผิวเคลือบพื้นที่ทาสารละลาย APF  
ก่อนและหลังการกัดของกรดพบว่า แรงยึดลดลงจาก  $36.6 \pm 9.0$  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  
เป็น  $4.9 \pm 3.3$  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และ  $23.8 \pm 6.3$  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  
ส่วนการทาด้วยสารละลาย 8% สแตนนิสฟลูออไรด์ บนผิวเคลือบพื้นที่ถูกกรดกัดแล้วพบว่า แรงยึด  
ของเรซินเพิ่มขึ้นเป็น  $55.7 \pm 17.1$  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร เขาจึงแนะนำว่าไม่ควรใช้  
สารละลาย APF ก่อนการติดแบร็กเก็ตในวิธึไดเร็คบอนด์

Bryant และคณะ (1985) ศึกษาผลของการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่บนผิวเคลือบพื้นต่อ  
แรงยึดของเรซินทางทันตกรรมจัดฟัน โดยให้ APF สแตนนิสฟลูออไรด์ คิวราแพทและฟลูอร์โทเรเทค  
เตอร์ พบว่า การใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ต่อผิวเคลือบพื้นก่อนการติดแบร็กเก็ต 7 วัน ไม่มีผลเสียต่อ  
แรงยึด เนื่องจากการกัดของกรดฟอสฟอริกภายหลังการทาฟลูออไรด์เฉพาะที่จะทำให้มีการสูญเสีย  
ผิวเคลือบพื้นที่มีฟลูออไรด์สูงไป

Thronton และคณะ (1986) ศึกษาผลของฟลูออไรด์ในกรดฟอสฟอริกต่อแรงยึดของเรซินทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งพบว่าไม่มีผลต่อแรงยึดของเรซินเขาได้สรุปว่าการเติมฟลูออไรด์ลงไปในการฟอสฟอริคไม่ขัดขวาง ผลการกัดของกรดบนผิวเคลือบฟัน


Opinya และคณะ (1986) ศึกษาแรงยึดของแบร็กเก็ตบนฟันฟลูออไรซีของชาวเคนยา ในวิธึโคเร็คบอนด์ พบว่าแรงยึดของฟันปกติของชาวเคนยา  $41.52 \pm 14.55$  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในขณะที่ฟันที่เป็นฟลูออไรซีมีแรงยึดของแบร็กเก็ต  $49.20 \pm 17.67$  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร แต่เป็นฟันที่ได้กำจัดผิวหน้าของเคลือบฟันออกไปแล้ว เขาสรุปว่าการจะเพิ่มแรงยึดเป็นผลเนื่องมาจากการกำจัดผิวเคลือบฟันที่มีฟลูออไรด์สูงออกก่อนการใช้กรดกัด

Nan และ Sheen (1990) ศึกษาผลการใช้ฟลูออไรด์ต่อแรงยึดของแบร็กเก็ตโดยเปรียบเทียบแรงยึดระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 1.23% APF เป็นเวลา 4 นาที กับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ฟลูออไรด์ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของแรงยึดโดยในกลุ่มที่ให้ฟลูออไรด์มีค่า  $0.71 \pm 0.13$  กิโลกรัม/ตารางมิลลิเมตร และในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ฟลูออไรด์ มีค่า  $0.72 \pm 0.11$  กิโลกรัม/ตารางมิลลิเมตร


Ng'ang'a และคณะ (1992) ศึกษาแรงยึดของแบร็กเก็ตต่อฟันที่เป็นฟลูออไรซี มีฟลูออไรด์  $2888.5 \pm 1081.7$  ppm. และฟันปกติมีฟลูออไรด์  $1227.1 \pm 526.3$  ppm. โดยติดแบร็กเก็ตด้วยเรซินหลังจากกัดด้วย 40% กรดฟอสฟอริก เป็นเวลา 60 วินาที วัดแรงยึดด้วยเครื่องมือทดสอบทั่วไป ได้ค่าเฉลี่ยของแรงยึดในฟันฟลูออไรซี 7.8 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ในฟันปกติ 8.6 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ สรุปได้ว่าการติดแบร็กเก็ตด้วยเรซินในฟันที่มีฟลูออไรด์สูง ก็ให้แรงยึดพอเพียงสำหรับงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของฟันที่เป็นฟลูออไรซีที่กัดด้วยกรดฟอสฟอริก 40% เป็นเวลา 60 วินาที พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันต่างกันโดย ในรูปที่ 10 ก. จะมีลักษณะการกัดของกรดตรงกลางปริซึม และในรูปที่ 10 ข. มีลักษณะการกัดของกรดรอบ ๆ ปริซึม

7.




8.



รูปที่ 10 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของพื้นที่เป็นฟลูออโรซิส  
 คนละชิ้นหลังจากกัดด้วยกรดฟอสฟอริก 40% เป็นเวลา 60 วินาที (กำลังขยาย  
 ข้างซ้าย 1300 เท่า, ข้างขวา 3800 เท่า)

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของพื้นปกติที่กัดด้วยกรดฟอสฟอริก 40% เป็นเวลา 60 วินาที พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของผิวเคลือบฟันต่างกันในรูปแบบที่ 11 ก. จะมีลักษณะการกัดของกรดบริเวณรอบ ๆ ปริซึม และหลงเหลือปริซึมไว้ค่อนข้างหนาแน่น ส่วนในรูปแบบที่ 11 ข. จะมีลักษณะการกัดของกรดรอบ ๆ ปริซึมเช่นกันแต่แยกปริซึมได้ยาก



ก.

ข.

รูปที่ 11 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของพื้นปกติคนละซี่ หลังจากกัดด้วยกรดฟอสฟอริก 40% เป็นเวลา 60 วินาที (กำลังขยายข้างซ้าย 1300 เท่า, ข้างขวา 3800 เท่า)

จากงานวิจัยหลาย ๆ ฉบับที่กล่าวถึงบทบาทของฟลูออไรด์ต่อแรงยึดของเรซินในวิธ  
โคเร็คบอนด์นั้น ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีผลต่อแรงยึดของเรซินในวิธโคเร็คบอนด์ ด้วยเหตุ  
นี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาปริมาณของฟลูออไรด์บนผิวเคลือบฟันที่มีผลต่อแรงเงื่อน/ปก และกำลังแรง  
เงื่อน/ปกของแบร็กเก็ตโลหะในวิธโคเร็คบอนด์