

การแยกไอออนแบบแลกเปลี่ยน โดยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน

3.1 หลักการทั่วไป

เรซิน (resin) เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่พวกโพลีเมอร์ (polymer) แบบสามมิติ (three dimensional network) ที่ได้จากการรวมตัวกันทางเคมีของ สารประกอบโมโนเมอร์ (monomer) แบ่งได้เป็นสองประเภทคือ cation exchange resin สำหรับแยกไอออนบวก cation exchange group ได้แก่ sulfonic acid group, phenolic group และ carboxylic acid group ประเภทที่สองได้ แก่ anion exchange resin ซึ่งมี anion exchange group สำหรับแยกไอออนลบ เช่น quaternary ammonium group เป็นต้น

คุณสมบัติที่สำคัญของเรซิน คือจะต้องมีโครงสร้างที่ชอบน้ำ และคงตัว มีรูปแบบที่แน่นอน มีอัตราการแลกเปลี่ยนไอออนที่เร็วมาก มีความคงทนต่อสารเคมี มีความคงทนต่อแรงกระแทก และการเสียดสี สามารถควบคุมและมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน ไอออน มีขนาดคงที่ และมีพื้นที่ผิวที่มีประสิทธิภาพเมื่ออยู่รวมกันมาก ๆ หรือเมื่อถูกแรงอัด จากน้ำ

องค์ประกอบที่สำคัญที่ต้องพิจารณาในการใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนไอออนคือ (3)

3.1.1 คุณสมบัติของไอออนที่แลกเปลี่ยน (properties of exchanging ions)

สิ่งแรกคือประจุในสารละลายที่เจือจาง ไอออนที่มีประจุมากจะถูกดูดซับได้ดีกว่า ไอออนที่มีประจุต่ำกว่า เช่น ไอออนที่มี oxidation state 2^+ จะถูกดูดซับโดยเรซินได้ดี กว่าไอออนที่มี oxidation state 1^+

ประการที่สอง คือขนาด ไอออนที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะไอออนของสารอินทรีย์

จะถูกดูดซับได้ดีและแน่นกว่าอ็อนขนาดเล็กกว่า แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มที่ ถ้าโมเลกุลที่ใหญ่มาก เช่น โปรตีน จะถูกดูดซับไว้บนผิวของเรซินเท่านั้น จะไม่สามารถผ่าน (penetrate) เข้าไปในโครงสร้างของเรซินได้

ประการสุดท้ายคือสารที่แสดงควมมีขั้วสูง (high polarizability) และมีอันตบการคุดน้ำ (degree of hydration) คำ จะถูกดูดซับได้ดีกว่า

3.1.2 คุณสมบัติของเรซินแลกเปลี่ยนอ็อน

คุณสมบัติของเรซินในการแลกเปลี่ยนอ็อนขึ้นกับอันตบไขว้โยง (degree of cross linking) เรซินจะเล็ดจับอ็อนได้ดีขึ้น เมื่ออ็อนมีขนาดต่างกัน เมื่ออันตบการไขว้โยงเพิ่มขึ้น การพองตัว (swelling) ก็ลดลงน้อยลง อ็อนที่มีปริมาณของน้ำเข้าไปล้อมรอบ (hydrate volume) น้อย จะถูกดูดซับได้ดีกว่า

3.1.3 คุณสมบัติของสารละลาย

ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อการกระจายตัวของอ็อนระหว่างเรซินกับสารละลายอย่างมาก ถ้าอ็อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการแลกเปลี่ยนอ็อนมีประจุต่างกัน

3.1.4 สมดุลของการแลกเปลี่ยนอ็อน

การศึกษาสมดุลของการแลกเปลี่ยนอ็อน (K) ทั้งหลายนั้น มักทำในระบบธรรมดา คือการกระจายตัวของอ็อนที่แลกเปลี่ยนระหว่างเรซินกับสารละลาย โดยคิดจากความเข้มข้นของอ็อนในเรซิน ต่อความเข้มข้นของอ็อนในสารละลาย และปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนอ็อนนั้น จะต้องเป็นปฏิกิริยาผันกลับจนเข้าสู่สมดุล

3.1.5 ความจุของการแลกเปลี่ยนอ็อน (ion exchange capacity)

ความจุของการแลกเปลี่ยนอ็อน คือจำนวนสมมูลของอ็อนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ต่อหน่วยน้ำหนัก หรือหน่วยปริมาตรของเรซิน หรือเป็นจำนวนกรัมสมมูลของอ็อนที่แลกเปลี่ยนต่อน้ำหนักของเรซินแห้งหนึ่งกรัม

3.1.6 ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายตัว (distribution coefficient) (D)

$$D = \frac{\text{ปริมาณของไอออนในเรซินต่อกรัมของเรซิน}}{\text{ปริมาณของไอออนในสารละลายต่อลูกบาศก์เซนติเมตร}}$$

จากค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของไอออนนี้ มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการเลือกสารละลายชะล้างไอออนจากเรซิน (eluant) ได้

3.2 หลักการหาปริมาณสารละลายชะล้าง ที่ชะล้างเอาธาตุที่ต้องการออกมาจากรีซันมากที่สุด (8, 9)

การพยากรณ์ปริมาณของสารละลายชะล้างที่ใช้ ที่จะทำให้ธาตุที่ต้องการถูกชะล้างออกมามากที่สุด โดยอาศัยค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของธาตุในสารละลายชะล้าง ดังสมการต่อไปนี้

$$V_{\max} = \rho D + i \text{ ----- } 1$$

$$V_{\max} = \text{คือปริมาณ (ใน bed-volumes) ที่ถูกชะล้างออกมา เมื่อธาตุที่ต้องการถูกชะล้างออกมามากที่สุด}$$

$$\rho = \text{คือความหนาแน่นของ Resin Bed (กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)}$$

$$D = \text{คือสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของธาตุระหว่างเรซินกับสารละลาย}$$

$$i = \text{คือปริมาณ (ใน bed volumes) ของสารละลายในคอลัมน์ (หมายถึงปริมาณของสารละลายที่อยู่ในคอลัมน์ และระหว่างเม็ดเรซิน และ particles ต่าง ๆ ตลอดทั้งปริมาณของสารละลายทั้งด้านบนและด้านล่างของ resin bed ด้วย)}$$

$$V_{\max} = \frac{V_1}{V_b}, \quad \rho = \frac{W}{V_b}, \quad i = \frac{i_1}{V_b}$$

ดังนั้นสมการ (1) จะเขียนใหม่ได้ดังนี้

$$V_1 = WD + i_1 \text{ ----- } 2$$



เมื่อ w = คือน้ำหนัก (กรัม) ของเรซินแห้งในคอลัมน์
 V_1 = คือปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ที่ถูกชะล้างออกมาเมือชาकु
นั้น ๆ ถูกชะล้างออกมามากที่สุดในการละลายชะล้าง
 i_1 = คือปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ของสารละลายในคอลัมน์
 V_b = คือปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ของเรซินเบด
ค่าน้ำหนักของเรซินแห้งที่ใช้กับ resin bed มักให้เป็นหนึ่งกรัมเสมอ และ
 i_1 จะประมาณ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้นจำได้สมการง่าย ๆ ดังนี้

$$V_1 = D + 2$$

D = ลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายที่ผ่านลงในคอลัมน์ ที่จะทำ
ชาकुนั้น ๆ แยก หรือค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของสารละลาย = D

ถ้า V = ลูกบาศก์เซนติเมตรของสารละลายที่ผ่านลงในคอลัมน์ (V D) แล้ว
 $\frac{V}{D}$ จะเป็นปริมาตรช่วงหนึ่ง (fraction) ที่ผ่านลงมาแล้วมาเอาชาकु
นั้น ๆ ออกมามากที่สุด ถ้าปริมาตรช่วงนี้ถูกคำนวณสำหรับชาकुนั้น ๆ
ในแต่ละขั้นตอนของการชะล้าง พิกของการกระจายตัวของชาकु จำทำได้
โดยการเพิ่มแต่ละ fraction เข้าไป ผลบวกของ fraction
ต่าง ๆ อาจจะเป็น $\frac{V}{D}$ สำหรับชาकुนั้น ๆ $\frac{V}{D}$ จะต้องน้อยกว่า 1

3.3 เทคนิคการแยกไนโอเปียม และแทนทาลัม โดยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน (2, 6, 8)

พบวาระบบ HCl-HF เป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ในการแยกชาकुไนโอเปียม
และแทนทาลัมในแร่ต่าง ๆ โดยวิธีแลกเปลี่ยนไอออนในสารละลายฟลูออโรอิกไดออน จะทำ
ให้ไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) และส่วนผสมของ HCl กับ HF ทำให้
แทนทาลัม และไนโอเปียม ละลายได้ดีขึ้น⁽²⁾ และความสามารถในการดูดซับ (adsor-
bability) ของเรซินที่มีคอสารประกอบเชิงซ้อน ขึ้นกับความเข้มข้นของคลอไรด์ด้วย
กลไกของการแลกเปลี่ยนไอออนในสารละลายผสมของ HCl-HF ขึ้นกับสารประกอบเชิง-
ซ้อนที่เกิดขึ้นของแทนทาลัม ไนโอเปียม และชาकुอื่น ๆ สารประกอบเชิงซ้อนของไนโอ-

เปี่ยมยังคงมีออกซิเจนอยู่เป็นแบบ NbOC_4^- , NbOC_5^{2-} , $\text{NbOC}_3\text{F}_2^{2-}$, NbOF_5^{2-} ถ้ามีฟลูออไรด์อิออนมากขึ้น ออกซิเจนในสารประกอบเชิงซ้อนของ NbOX_5^{2-} จะถูกฟลูออไรด์อิออนเข้าแทนที่ ส่วนสารประกอบเชิงซ้อนของแทนทาลัม เมื่อเติมกรดไฮโดรฟลูออริก จะเปลี่ยนจากสารประกอบเชิงซ้อนที่มีคุณสมบัติเป็นเบส (basic complex) ซึ่งมี O_2 หรือ OH^- ไปเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของคลอโรฟลูออโร (chlorofluoro complexes) เช่น TaCl_5F^- , $\text{TaCl}_5\text{F}_2^{2-}$, TaF_7^{2-} และอื่น ๆ ซึ่งสามารถถูกจับโดยเรซินชนิดแลกเปลี่ยนอิออนลบได้มากกว่าสารประกอบไนโอเปี่ยม ทั้งนี้เพราะความเป็นกรดของสารประกอบไนโอเปี่ยม และแทนทาลัมลดลงตามลำดับดังนี้ H_2MXF_7 , $\text{H}_2\text{MOX}_5 \dots \dots \text{M}(\text{OH})_5$ การเลือกการถูกจับโดยเรซิน สามารถอธิบายได้โดยอาศัยหลักที่ว่า การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของสารประกอบเชิงซ้อนต่าง ๆ นั้น เช่นในการชะล้างแทนทาลัม ตัวชะล้าง (elute) ปกติใช้ชนิดที่เป็นกรดน้อย และมีฟลูออไรด์มาก เช่นใช้ $4\text{M NH}_4\text{Cl}-1\text{M HF}$ หรือจะให้ดีกว่านี้ใช้ $3-4 \text{ M NH}_4\text{Cl}-1\text{M NH}_4\text{F}$ นั่นก็ถือเป็นการเพิ่มประจุลบ หรือเป็นการเพิ่มฟลูออไรด์ให้แก่อะตอมของแทนทาลัม ส่วนธาตุอื่น ๆ ที่เจือปนอยู่กับไนโอเปี่ยม และแทนทาลัม จะแสดงคุณสมบัติลักษณะของการถูกจับต่าง ๆ ออกไป เพราะสารประกอบเชิงซ้อนของคลอโรฟลูออโร (chloro-fluoro complexes) จะต่างกันไปและมีความเสถียร (stability) ต่างกัน

การเลือกสารละลายที่จะใช้เป็นตัวชะล้างการจับบนเรซินนั้น ดูได้จากค่า

$$S = \frac{\text{สัมประสิทธิ์การกระจายตัวของอิออน 1}}{\text{สัมประสิทธิ์การกระจายตัวของอิออน 2}}$$

โดยให้ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจายตัวของอิออนอื่นมีค่าสูง ส่วนของอิออนที่จะหาให้มีค่าต่ำมาก ๆ