


บทที่ 5

การเตรียมและประกอบคานไม้ประกับ

5.1 การดำเนินงานทั่วไป

ไม้แผ่นที่ใช้ในการก่อสร้างในอาคารวัสดุทั่วไปนั้นมีความหนาตั้งแต่ $\frac{1}{2}$ " , 1" , $1\frac{1}{2}$ " , 2" ฯลฯ และมีขนาดกว้างตั้งแต่ 3" ถึง 10" จึงเลือกไม้แผ่นขนาด 1" \times 7" ยาว 4.50 เมตร แล้วนำไปอบและไสให้เรียบจนมีขนาด $\frac{3}{4}$ " \times 7" ยาว 4.50 เมตร และนำมาประกอบเป็นคานไม้ประกับของไม้แคง ไม้ยาง และ ไม้แคงผสมไม้ยางดังแสดงในรูปที่ 15 คานไม้ประกับทั้งหมด เมื่อเสร็จจากการไสด้านข้างให้เรียบแล้วจะมีขนาดประมาณ $6\frac{1}{2}$ " \times 9" ยาว 4.50 เมตร



รูปที่ 15 การจัดเตรียมคานไม้ประกับแบบต่างๆ

5.2 การเตรียมและคัดเลือกวัสดุ



ไม้แผ่นที่จะนำมาใช้ทำคานไม้ประกับจะต้องผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี โดยการตรวจสอบชนิดของไม้, ปริมาณความชื้นภายในเนื้อไม้, ความเรียบของผิวหน้าไม้, ตาไม้, รอยแตก ให้อันที่ คุณสมบัติเหล่านี้จะมีผลต่อการติดแน่นของกาวที่จะยึดติดกันระหว่างเนื้อไม้ที่จะประกอบเป็นคานไม้ประกับ

ไม้แผ่นที่มีปริมาณความชื้นมากจะลดความแข็งแรงของกาวลงมาก เช่นเดียวกับผิวหน้าไม้ที่ขรุขระเป็นคลื่น หรือมีตาไม้อยู่มากจะลดการยึดแน่นของกาวจากการคั่นควาของกรรมป่าไม้ได้แนะนำปริมาณความชื้นที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำคานไม้ประกับควรอยู่ในช่วง 7 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ในการคั่นควาครั้งนี้ ได้ซื้อไม้มาจากโรงเลื่อยสองชนิด คือ ไม้แดงและไม้ยาง หลังจากนั้นได้นำไปอบและไสผิวหน้าไม้ให้เรียบ ไม้ที่อบและไสแล้วมีขนาด $\frac{3}{4}$ " x 7" ยาว 4.50 เมตร และมีปริมาณความชื้นประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ กาวที่ใช้ในการทำคานไม้ประกับ คือ กาวยูเรีย ฟอรัลดีไฮด์ (Urea formaldehyde)

5.3 การเตรียมเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการทำคานไม้ประกับครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สามารถทำคานไม้ประกับเป็นแนวตรง, แนวโค้ง และรูปอื่น ๆ ตามความต้องการได้เป็นอย่างดี ดังรูปที่ 16



รูปที่ 16 เครื่องมือสำหรับประกอบคานไม้ประกบ

เครื่องมือที่ใช้ชักไม้ชนิดนี้ใช้ ฤดูแจปอนักในการขึ้นเนื้อไม้ให้บด เนื้อไม้ที่ทา
 กาวแล้วติดเป็นเนื้อไม้เดียวกัน จากการทดลองหาแรงที่ใช้ชักไม้ซึ่งให้ค่าหน่วยแรง
 เฉือนระหว่างเนื้อไม้ที่ชักกาวแน่นที่สุด ผลปรากฏว่าแรงอัดที่เหมาะสมมีค่าประมาณ
 250 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว



ในโรงงานอุตสาหกรรมทำคานไม้ประเภทขนาดใหญ่ อาจใช้เครื่องไฮดรอลิก
 แจ็ค ในการอัดไม้ประเภทค้ำยกาว ซึ่งสามารถทำคานไม้ประเภทให้เป็นแนวตรงและ
 รูปอื่น ๆ ได้ตามต้องการ แต่ราคาเสียค่ายเครื่องมือเหล่านี้มีราคาแพงมาก ซึ่งไม่
 เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม





5.4 การประกอบคานไม้ประเภท

ทำความสะอาดผิวหน้าไม้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไม้ไปทากาว, จัดเรียง
 ไม้แฉกที่จะประกอบคานไม้ประเภทให้เป็นแบบตามที่ต้องการ แล้วผสมกาวยูเรีย
 พอร์มัลดีไฮด์ ด้วยอัตราส่วน RESIN : HARDENER A : WATER : HARDENER B
 เท่ากับ 100 : 20 : 10 : 1 โดยน้ำหนัก, กวนเนื้อกาวให้เข้ากันดีแล้วจึงใช้
 แปรงทากาวลงบนผิวหน้าไม้ให้เรียบทั้งสองหน้าที่จะประกบติดกันตั้งในรูปที่ 17
 โดยทากาวให้มีปริมาณเนื้อกาวติดอยู่บนผิวหน้าไม้ประมาณ 300 กรัม ต่อตารางเมตร
 และใช้เวลาในการทากาวจนเสร็จเป็นคานภายใน 30 นาที นำคานไม้ที่ทากาวแล้ว
 ไปวางบนเครื่องอัดตามรูปที่ 18 ใช้ฤดูแจปอนักขึ้นเนื้อไม้ให้บดด้วยแรงดันขนาด
 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ใช้เวลาทำการอัดคานไม้ประเภท 1 วัน ในอุณหภูมิของ
 ห้องประมาณ 20 องศาเซลเซียส หลังจากกาวแข็งตัวแล้วก็ปลดคานไม้ประเภท


ออกจากเครื่องอัด หึ่งคานไม้ประกบให้แข็งตัวจริง ๆ ประมาณ 10 วัน แล้วจึง
ทำการไสผิวด้านข้างของคานไม้เรียบ คานไม้ประกบที่ไสเสร็จเรียบร้อยแล้วมี
ขนาดหน้าตัดประมาณ $6\frac{1}{2}$ " x 9" ยาว 4.50 เมตร กิ่งแสดงในรูปที่ 19



รูปที่ 17 การพักการของไม้ประกับ



รูปที่ 18 การประกอบคานไม้ระเก็ง



รูปที่ 19 คานไม้ประตัมที่ประกอบเสร็จแล้ว