

บรรณานุกรม

- ทรัพยากรธรณี, กรม. เอกสารสำหรับประชาชนฉบับที่ 23. หน้า 38-56.
- ทรัพยากรธรณี, กรม. กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีในประเทศไทย. อนุสรณ์วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณีครบรอบ 80 ปี, 1 มกราคม 2514.
- นารา ศิพิกซ์อรรถพ. การใช้ประโยชน์ของถ่านหินลิกไนท์. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, รายงานฉบับที่ 1.
- วิทยาศาสตร์, กรม. รายงานกิจกรรมฉบับที่ 16. หน้า 51-53, พ.ศ. 2494=2495.
- สำนักงานพลังงานแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตร. เชื้อเพลิงและพลังงานของประเทศไทย. American Society for Testing and Materials (1973). Annual Book of ASTM Standards. Part 19. (Philadelphia).
- Davis, J. D., Reynolds, D. A., Brewer, R. E., Walfson, D. E., Naugle, B. W., Frederic, W. H., and Birge. Carbonizing Properties. USPM., Bulletin 511.
- Goodman, John B., Gomez, Manuel., and Parry, V. F. Laboratory Carbonization Assay of Low-rank Coals at Low, medium, and high Temperatures. USBM., RI. 5383. 1958.
- Harold, Dr., Rose, J. (Vice President and Director of Research, Bituminous Coal Research, Inc. Coal. Reprinted from Encyclopedia of Chemical Technology. Vol. 4, pp.86-134. New York: The Interscience Encyclopedia, Inc. 1949.
- Hoepfner, J. J., Opland, M.L., and Fowkers, W.W. Carbonization Characteristics of some North-central United States Lignites. USCM., RI. 5260.

- Hood, O. P., and Odell, W. W. Investigations of The Preparation and Use of Lignite. (1918-1925). USEM., Bulletin 255.
- Karn, F. S., Sharkey, A. G. Jr., Logar, A. F., and Friedel, R. A. Coal Investigations Using Laser Irradiation. USEM., RI. 7328.
- Landers, W. S., Gomez, Manuel., and Wagner, E. O. Entrainment Carbonization of Texas Lignite. USEM., Bulletin 639. 1968.
- Parry, V. F., Goodman, J. E., Landers, W. S., Wagner, E. O., and Allen R. R. Utilization of South Arcot, India Lignite. USEM., RI. 5351.
- Staff, Office of the Director of Coal Research. Methods of Analyzing and Testing Coal and Coke. USEM., Bulletin 638.
- The committee on Chemistry of Coal, division of Chemistry and Chemical Technology, National Academy of Sciences-National Research Council. Chemistry of Coal Utilization, supplementary vol. Edited by H. F. Lowry. New York: John Wiley & Son Inc. 1963.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

คุณสมบัติของลิกไนท์และถ่านสุก (Air-dried basis)

ตารางที่ 13 คุณสมบัติของลิกไนท์ในประเทศไทย (Air-dried basis)

| คุณสมบัติ | ลิกไนท์จากแหล่ง | | |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|
| | สี | แม่เมาะ | บางปุดำ |
| ความชื้น, % | 11.4 | 12.3 | 13.8 |
| เถ้า, % | 4.9 | 7.6 | 13.4 |
| ถ่านคงตัว, % | 43.2 | 39.8 | 35.3 |
| สารระเหิด, % | 40.5 | 40.3 | 37.5 |
| กำมะถัน, % | 1.7 | 1.9 | 4.1 |
| ไนโตรเจน, % | 1.2 | 2.1 | 1.6 |
| heating value, Btu/lb | 9,280 | 8,200 | 7,320 |

ตารางที่ 14 ตารางที่ 15 และตารางที่ 16 แสดงคุณสมบัติของถ่านสุกของลิกไนท์จากแหล่งสี แม่เมาะ และบางปุดำ (Air-dried basis) ตามลำดับ

ตารางที่ 14 คุณสมบัติของถ่านสุกของลิกไนต์จากแหล่งลี้ (Air-dried basis)

| คุณสมบัติ | อุณหภูมิของถ่านสุก, °C | | | | | |
|-------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| ความชื้น,% | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 6.3 |
| เถ้า,% | 7.2 | 7.6 | 9.6 | 9.4 | 10.2 | 11.4 |
| ถ่านคงตัว,% | 65.1 | 66.9 | 72.1 | 75.2 | 77.3 | 77.8 |
| สารระเหิด,% | 22.5 | 20.1 | 14.5 | 11.0 | 7.1 | 4.5 |
| กำมะถัน,% | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| ไนโตรเจน,% | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.0 |



ตารางที่ 15 คุณสมบัติของถ่านสุกของลิกไนต์จากแหล่งแม่เมาะ (Air-dried basis)

| คุณสมบัติ | อุณหภูมิของถ่านสุก, °C | | | | | |
|-------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| ความชื้น,% | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.5 |
| เถ้า,% | 13.0 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 16.7 | 15.3 |
| ถ่านคงตัว,% | 53.2 | 56.7 | 64.3 | 70.7 | 72.1 | 74.6 |
| สารระเหิด,% | 29.5 | 25.8 | 18.3 | 11.2 | 7.3 | 5.6 |
| กำมะถัน,% | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
| ไนโตรเจน,% | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1.0 |

ตารางที่ 16 คุณสมบัติของถ่านสุกของลิกไนท์จากแหล่งบางปูลำ (Air-dried basis)

| คุณสมบัติ | อุณหภูมิของถ่านสุก, °ซ | | | | | |
|-------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| ความชื้น,% | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 2.8 |
| เถ้า,% | 20.1 | 19.6 | 22.1 | 23.5 | 25.5 | 24.2 |
| ถ่านคงตัว,% | 50.7 | 54.3 | 59.8 | 59.8 | 64.5 | 66.3 |
| สารระเหิด,% | 24.9 | 22.0 | 14.9 | 14.0 | 8.0 | 6.7 |
| กำมะถัน,% | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 |
| ไนโตรเจน,% | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |

การคำนวณหาปริมาณความชื้น, เถ้า, ถ่านคงตัว, สารระเหิด, กำมะถัน และ ไนโตรเจนของถ่านหิน และถ่านสุก มีดังนี้คือ:

$$\begin{aligned}
 \text{ความชื้น, \%} &= \frac{\text{น.น.ที่หายไปเมื่ออบ} \times 100}{\text{น.น.ตัวอย่าง}} \\
 &= \frac{0.1226 \times 100}{1.0735} = 11.4 \\
 \\
 \text{เถ้า, \%} &= \frac{\text{น.น.ของเถ้า} \times 100}{\text{น.น.ตัวอย่าง}} \\
 &= \frac{0.0522 \times 100}{1.0735} = 4.9 \\
 \\
 \text{สารระเหิด, \%} &= \frac{\text{น.น.สารระเหิด} \times 100}{\text{น.น.ตัวอย่าง}} \\
 &= \frac{0.4014 \times 100}{0.9912} = 40.5 \\
 \\
 \text{ถ่านคงตัว, \%} &= 100 - (\% \text{ความชื้น} + \% \text{เถ้า} + \% \text{สารระเหิด}) \\
 &= 100 - (11.4 + 4.9 + 40.5) = 43.2 \\
 \\
 \text{กำมะถัน, \%} &= \frac{(\text{น.น.แบบเรียงซิลเฟท} - \text{blank}) \times 13.74}{\text{น.น.ตัวอย่าง}} \\
 &= \frac{0.1242 \times 13.74}{1.0042} = 1.7 \\
 \\
 \text{ไนโตรเจน, \%} &= \frac{[(\text{จำนวนช.ช.ของกรค} \times \text{ความเข้มข้นของกรค}) - (\text{จำนวนช.ช.ของค่าง} \times \text{ความเข้มข้นของค่าง})] \times 1.4}{\text{น.น.ตัวอย่าง}} \\
 &= \frac{0.8527 \times 1.4}{0.9948} = 1.2
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างการคำนวณ Air-dried basis เป็น MAF basis

$$\begin{aligned}
 \text{ถ่านคองตัว (MAF), \%} &= \frac{\% \text{ถ่านคองตัว} \times 100}{100 - \% \text{ความชื้น} - \% \text{เถ้า}} \\
 &= \frac{43.2 \times 100}{100 - 11.4 - 4.9} = 51.6 \\
 \\
 \text{สารระเหิด (MAF), \%} &= \frac{\% \text{สารระเหิด} \times 100}{100 - \% \text{ความชื้น} - \% \text{เถ้า}} \\
 &= \frac{40.5 \times 100}{100 - 11.4 - 4.9} = 48.4 \\
 \\
 \text{กำมะถัน (MAF), \%} &= \frac{\% \text{กำมะถัน} \times 100}{100 - \% \text{ความชื้น} - \% \text{เถ้า}} \\
 &= \frac{1.7 \times 100}{100 - 11.4 - 4.9} = 2.0 \\
 \\
 \text{ไนโตรเจน (MAF), \%} &= \frac{\% \text{ไนโตรเจน} \times 100}{100 - \% \text{ความชื้น} - \% \text{เถ้า}} \\
 &= \frac{1.2 \times 100}{100 - 11.4 - 4.9} = 1.4
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างการคำนวณทั้งหมดใช้ค่าคุณสมบัติของลิกไนท์และถ่านสุกจากแหล่งสี



ภาคผนวก ข.

ผลิตผลของการกลั่นสลาย
โดยน้ำหนัก %Yield และ %AF basis

ตารางที่ 17 ตารางที่ 18 และตารางที่ 19 แสดงผลิตผลของการกลั่นสลายที่ อุณหภูมิ 400° ซ - 900° ซ ของลิกไนท์จากแหล่งสี แม่เมาะ และบางปูดำ ตามลำดับ

การคำนวณ Material Balance

ในการทดลองใช้ลิกไนท์เพื่อกลั่นสลายครั้งละ 200 กรัม โดยการสมมติให้ปริมาณ การสูญเสียเป็น 0.1 %

ในที่นี้ใช้ตัวอย่างจากผลิตผลของการกลั่นสลายที่ 400° ซ ของลิกไนท์จากแหล่งสี ดังนี้คือ:-

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|------|
| น้ำที่ได้จากการกลั่นสลาย | = | 37.3 | กรัม |
| น้ำมันดิน | = | 11.7 | " |
| น้ำมันเบา | = | 1.3 | " |
| ถ่านสุก | = | 112.2 | " |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | = | 0.7 | " |
| ก๊าซ | = | <u>36.6</u> | " |
| | | <u>199.8</u> | กรัม |

ตารางที่ 17 ผลผลิตของการกลั่นสลายลิกไนต์จากแหล่งลี้ โดยน้ำหนัก %Yield และ %MAF

| อุณหภูมิของการกลั่นสลาย, °ซ | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) |
| ผลผลิตของการกลั่นสลาย : | | | | | | | | | |
| ความชื้นจากผิวานอกของลิกไนต์ | 22.8 | 11.4 | - | 22.8 | 11.4 | - | 22.8 | 11.4 | - |
| น้ำภายในโมเลกุลของลิกไนต์ | 14.5 | 7.3 | 8.7 | 17.2 | 8.6 | 10.3 | 15.8 | 7.9 | 9.4 |
| น้ำมันดิน | 11.7 | 5.9 | 7.0 | 13.1 | 6.6 | 7.8 | 10.9 | 5.5 | 6.5 |
| น้ำมันเบา | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 1.5 | 1.7 |
| ถ่านสุก | 112.2 | 56.2 | 61.3 | 107.4 | 53.8 | 58.4 | 105.1 | 52.6 | 57.0 |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ก๊าซ | 36.6 | 18.3 | 21.9 | 37.2 | 18.6 | 22.2 | 42.1 | 21.1 | 25.2 |

ตารางที่ 17 ผลผลิตของการกลั่นสลายลิกไนท์จากแหล่งดี โดยน้ำหนัก %Yield และ %MAF (ต่อ)

| คุณสมบัติของการกลั่นสลาย, °ซ | 700 | | | 800 | | | 900 | | |
|------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) |
| ผลผลิตของการกลั่นสลาย | | | | | | | | | |
| ความชื้นจากผิวนอกของลิกไนท์ | 22.8 | 11.4 | - | 22.8 | 11.4 | - | 22.8 | 11.4 | - |
| น้ำภายในโมเลกุลของลิกไนท์ | 20.2 | 10.0 | 12.0 | 22.4 | 11.2 | 13.4 | 22.6 | 11.3 | 13.5 |
| น้ำมันดิน | 14.1 | 7.1 | 8.4 | 13.8 | 6.9 | 8.3 | 13.0 | 6.5 | 7.8 |
| น้ำมันเบา | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
| ถ่านสุก | 98.3 | 49.2 | 53.0 | 93.3 | 46.7 | 49.9 | 91.3 | 45.7 | 48.8 |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.1 |
| ก๊าซ | 41.4 | 20.7 | 24.8 | 44.3 | 22.2 | 26.5 | 46.3 | 23.2 | 27.7 |

ตารางที่ 18 ผลผลิตของการกลั่นสลายลิกไนท์จากแหล่งแม่เมาะ โดยน้ำหนัก %Yield และ %MAF

| อุณหภูมิของการกลั่นสลาย, °ซ | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) |
| ผลผลิตของการกลั่นสลาย : | | | | | | | | | |
| ความชื้นจากผิวนอกของลิกไนท์ | 24.7 | 12.4 | - | 24.7 | 12.4 | - | 24.7 | 12.4 | - |
| น้ำภายในโมเลกุลของลิกไนท์ | 26.1 | 13.1 | 16.3 | 29.7 | 14.9 | 18.6 | 30.0 | 15.0 | 18.8 |
| น้ำมันดิน | 5.7 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| น้ำมันเบา | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| ถ่านสุก | 119.9 | 60.0 | 65.5 | 112.9 | 56.5 | 61.1 | 105.6 | 52.8 | 56.5 |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ก๊าซ | 22.4 | 11.2 | 14.0 | 28.6 | 14.3 | 17.9 | 37.6 | 18.8 | 23.5 |

ตารางที่ 18 ผลผลิตของการกลั่นสลายลิกไนท์จากแหล่งแม่เมาะ โดยน้ำหนัก %Yield และ %MAF (ต่อ)

| คุณทงุมิของการกลั่นสลาย, ช | 700 | | | 800 | | | 900 | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) |
| ผลิตผลของการกลั่นสลาย : | | | | | | | | | |
| ความชื้นจากผิวนอกของลิกไนท์ | 24.7 | 12.4 | - | 24.7 | 12.7 | - | 24.7 | 12.4 | - |
| น้ำภายในโมเลกุลของลิกไนท์ | 28.2 | 14.3 | 17.8 | 28.2 | 14.4 | 18.0 | 28.1 | 14.1 | 17.6 |
| น้ำมันดิน | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |
| น้ำมันเบา | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| ถ่านสุก | 95.6 | 47.8 | 50.3 | 91.8 | 45.9 | 47.9 | 89.5 | 44.8 | 46.5 |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ก๊าซ | 48.4 | 24.2 | 30.3 | 53.0 | 26.5 | 33.1 | 55.1 | 27.5 | 34.4 |

ตารางที่ 19 ผลผลิตของการกลั่นสลายลิกไนท์จากแหล่งบางปุดำ โดยน้ำหนัก %Yield และ %MAF

| คุณสมบัติของการกลั่นสลาย, °ซ | 400 | | | 500 | | | 600 | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) |
| ผลผลิตของการกลั่นสลาย : | | | | | | | | | |
| ความชื้นจากผิวนอกของลิกไนท์ | 27.5 | 13.8 | - | 27.5 | 13.8 | - | 27.5 | 13.8 | - |
| น้ำภายในโมเลกุลของลิกไนท์ | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 11.0 | 5.5 | 7.6 | 7.4 | 3.7 | 5.1 |
| น้ำบนดิน | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1.2 |
| น้ำบนเขา | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
| ถ่านสุก | 127.7 | 63.9 | 69.3 | 122.3 | 61.2 | 65.6 | 112.6 | 56.4 | 59.0 |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| ก๊าซ | 37.9 | 19.0 | 26.0 | 33.3 | 16.7 | 22.9 | 48.9 | 24.5 | 33.6 |

ตารางที่ 19 ผลผลิตของการกลั่นสลายลิกไนท์จากแหล่งบางปูดำ โดยน้ำหนัก %Yield และ %MAF (ต่อ)

| อุณหภูมิของการกลั่นสลาย, °ซ | 700 | | | 800 | | | 900 | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
| | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) | Weight (gm.) | Yield (%) | MAF (%) |
| ผลผลิตของการกลั่นสลาย : | | | | | | | | | |
| ความชื้นจากผิวภายนอกของลิกไนท์ | 27.5 | 13.8 | - | 27.5 | 13.8 | - | 27.5 | 13.8 | - |
| น้ำภายในโมเลกุลของลิกไนท์ | 7.5 | 3.8 | 5.2 | 7.0 | 3.5 | 4.8 | 13.7 | 6.9 | 9.4 |
| น้ำมันดิน | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.0 |
| น้ำมันเบา | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| ถ่านสุก | 113.0 | 56.6 | 59.2 | 103.2 | 51.7 | 52.5 | 101.8 | 51.0 | 51.5 |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| ก๊าซ | 47.4 | 23.7 | 32.6 | 59.4 | 29.7 | 40.8 | 53.8 | 26.9 | 37.0 |

คุณสมบัติของลิกไนท์จากแหล่งลี้:-

| | <u>เปอร์เซ็นต์</u> | <u>กัมมของการกลั่นสลาย</u> |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| ความชื้น (น้ำจากผิวของลิกไนท์) | 11.4 | 22.8 |
| สารระเหิด | 40.5 | 81.0 |
| ถ่านคงตัว | 43.2 | 86.3 |
| เถ้า | <u>4.9</u> | <u>9.7</u> |
| | <u>100.0</u> | <u>199.8</u> |

$$\text{น้ำที่อยู่ภายในโมเลกุลของลิกไนท์} = 37.3 - 22.8 = 14.5$$

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์

$$\begin{aligned} \text{ความชื้นจากผิวของลิกไนท์, \%} &= \frac{\text{น.น. ความชื้นที่ผิว} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น}} \\ &= \frac{22.8 \times 100}{199.8} = 11.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำที่อยู่ในโมเลกุลของลิกไนท์, \%} &= \frac{\text{น.น. น้ำในโมเลกุล} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น}} \\ &= \frac{14.5 \times 100}{199.8} = 7.3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำมันดิน, \%} &= \frac{\text{น.น. น้ำมันดิน} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น}} \\ &= \frac{11.7 \times 100}{199.8} = 5.9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำมันเบา, \%} &= \frac{\text{น.น. น้ำมันเบา} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น}} \\ &= \frac{1.3 \times 100}{199.8} = 0.7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ถ่านสุก, \%} &= \frac{\text{น.น. ถ่านสุก} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น}} \\ &= \frac{112.2 \times 100}{199.8} = 56.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ไฮโดรเจนซัลไฟด์, \%} &= \frac{\text{น.น. ไฮโดรเจนซัลไฟด์} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น}} \\ &= \frac{0.7 \times 100}{199.8} = 0.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ก๊าซ, \%} &= \frac{\text{น.น. ก๊าซ} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น}} \\ &= \frac{36.6 \times 100}{199.8} = 18.3 \end{aligned}$$

การคำนวณเปอร์เซนต์ MAF

$$\begin{aligned} \text{น้ำที่อยู่ในโมเลกุล, \%} &= \frac{\text{น.น. น้ำในโมเลกุล} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น} - \text{น.น. ความชื้น} - \text{น.น. เถ้า}} \\ &= \frac{14.5 \times 100}{199.79 - 22.81 - 9.71} = 8.7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำมันหิน, \%} &= \frac{\text{น.น. น้ำมันหิน} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น} - \text{น.น. ความชื้น} - \text{น.น. เถ้า}} \\ &= \frac{11.7 \times 100}{199.79 - 22.81 - 9.71} = 7.0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำมันเบา, \%} &= \frac{\text{น.น. น้ำมันเบา} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น} - \text{น.น. ความชื้น} - \text{น.น. เถ้า}} \\ &= \frac{1.3 \times 100}{199.79 - 22.81 - 9.71} = 0.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ถ่านสุก, \%} &= \frac{(\text{น.น. ถ่านสุก} - \text{น.น. เถ้า}) \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น} - \text{น.น. ความชื้น} - \text{น.น. เถ้า}} \\ &= \frac{(11.2 - 9.71) \times 100}{199.79 - 22.81 - 9.71} = 61.3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ไฮโดรเจนซัลไฟด์, \%} &= \frac{\text{น.น. ไฮโดรเจนซัลไฟด์} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น} - \text{น.น. ความชื้น} - \text{น.น. เถ้า}} \\ &= \frac{0.7 \times 100}{199.79 - 22.81 - 9.71} = 0.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{กำมะถัน, \%} &= \frac{\text{น.น. กำมะถัน} \times 100}{\text{น.น. รวมหลังจากกลั่น} - \text{น.น. ความชื้น} - \text{น.น. เถ้า}} \\ &= \frac{36.6 \times 100}{199.79 - 22.81 - 9.71} = 21.9 \end{aligned}$$

ประวัติ

นางสาวกามาศ ภูวัตนานุสรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2513
จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยครูพระนคร
กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

