

การศึกษาผลของการเฉลี่ย และแอมป์ลิจูดภาระที่มีต่ออัตราการเดินโดยของรอยร้าว
เนื่องจากความล้า สำหรับวัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ. 4140



นาย จิรพงษ์ กลิวิทย์ อำนวย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาเครื่องกล

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2539

ISBN 974-633-340-2

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF THE EFFECT OF MEAN LOAD AND LOAD AMPLITUDE
ON THE FATIGUE CRACK GROWTH RATE
FOR THE AISI 4140 STEEL



Mr. Jirapong Kasivitamnuay

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering
Department of Mechanical Engineering
Graduate School
Chulalongkorn University
1996
ISBN 974-633-340-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่มีต่ออัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าสำหรับวัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ. 4140
โดย นาย จิรพงษ์ กสิวิทย์อำนวย
ภาควิชา เครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่อเกียรติ บุญชุกุล



บังคับพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บังคับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

นัน พ.ศ.๔๖

คณบดีบังคับพิเศษวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถุงสุวรรณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

Mr. 6.

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพล ปางงาม)

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่อเกียรติ บุญชุกุล)

กรรมการ

.....
(อาจารย์ ชินเทพ เพ็ญชาติ)

พิมพ์ต้นฉบับที่ด้วยวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

จิรพงศ์ กลิวิทย์ อำนวย : การศึกษาผลของภาระเฉลี่ย และแอมป์ลิจูดภาระที่มีต่ออัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้า สำหรับวัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ. 4140 (A STUDY OF THE EFFECT OF MEAN LOAD AND LOAD AMPLITUDE ON THE FATIGUE CRACK GROWTH RATE FOR THE AISI 4140 STEEL) อ.พรีกษา : ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชุกุล, 129 หน้า. ISBN 974-633-340-2

วัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ.4140 ได้ถูกนำมาทดสอบภายใต้ภาระเปลี่ยนแปลงแบบแอมป์ลิจูดคงที่ ณ สถาบันของภาระเฉลี่ย และแอมป์ลิจูดภาระต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ASTM E 647-93 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้า เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขของการจำลองสภาพของภาระที่เกิดขึ้นจริงมา�ังสภาพทดสอบที่กระทำต่อชิ้นงานทดสอบ และหาสมการอัตราการเติบโตของรอยร้าว

การทดสอบในช่วงค่าอัตราส่วนภาระตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.8 พบว่าพุ่มดิกรรມการเติบโตของรอยร้าวไม่ขึ้นกับอัตราส่วนภาระ นอกจากนี้ที่อัตราส่วนภาระเดียวที่กันการทดสอบที่ค่าภาระสูงสุดตั้งแต่ 1.600 ตันถึง 4.000 ตัน พบรุ่มดิกรรມการเติบโตของรอยร้าวไม่ขึ้นกับค่าภาระสูงสุด ตั้งนั้นจึงสามารถใช้อัตราส่วนภาระเป็นพารามิเตอร์ในการกำหนดทดสอบที่สอดคล้องกับสภาพของภาระที่เกิดขึ้นจริง มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถของเครื่องทดสอบ และขนาดของชิ้นงานทดสอบได้

สมการอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าที่ได้จากการทดสอบคือ $da/dN = 5.32 \times 10^{-9} (\Delta K)^{3.06}$ มีค่าสัมประสิทธิ์ของการบ่งชี้เท่ากับ 0.97 สมการที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการคำนวณอายุความล้า และการออกแบบชิ้นส่วน นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณอายุความล้าของเพลากรณีรั้งภาระตัดแบบกระทำเป็นรอบได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อแสดงการนำเอาสมการอัตราการเติบโตของรอยร้าวที่ได้จากการทดสอบไปประยุกต์ใช้



ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา เครื่องกล
ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่อนิสิต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



C716176 : MAJOR MECHANICAL ENGINEERING

KEY WORD: MEAN LOAD / LOAD AMPLITUDE / FATIGUE

JIRAPONG KASIVITAMNUAY : A STUDY OF THE EFFECT OF MEAN LOAD AND LOAD

AMPLITUDE ON THE FATIGUE CRACK GROWTH RATE FOR THE AISI 4140 STEEL.

THESIS ADVISOR : ASST. PROF. KAUKEART BOONCHUKOSOL, Ph.D. 129 pp.

ISBN 974-633-340-2

AISI 4140 steel was tested under constant amplitude cyclic loading at various conditions of mean load and load amplitude, based on ASTM E 647-93 standard. The objectives of this research are to study the fatigue crack growth behavior, to analyse the condition of load simulation from actual loading to testing condition and to find the fatigue crack growth rate equation.

From the experiment under conditions of load ratio range from 0.3 to 0.8 show that the crack growth behavior is independent of load ratio. Moreover, at the same load ratio, tests at different value of maximum load range from 1.600 tons to 4.000 tons show that crack growth behavior is independent of maximum load. Thus load ratio can be used as a parameter for setting the testing condition which the result can be applied to any component under actual loading. Additionally testing condition can be specified to give suitable for the capacity of testing machine and specimen size.

Fatigue crack growth rate equation, obtained from the experiment, is expressed by $da/dN = 5.32 \times 10^{-9} (\Delta K)^{3.06}$ and has the coefficient of determination equals to 0.97. This equation is an important data for calculating the fatigue life and designing any component. Computer program for calculating the fatigue life of a circular shaft under cyclic bending moment was also written to present the application of crack growth rate equation.

ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล

ลายมือชื่อนิสิต

สาขาวิชา เครื่องกล

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีอิงของบุคคลหลายท่านดังนี้ ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูศุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยมาโดยตลอด รศ.ดร. อิทธิพล ปานงาม และอาจารย์ชนเทพ เพ็ญชาติ ที่ได้ให้โอกาสผู้วิจัยร่วมงานกับสถาบันพานิชยนาวีทำให้มีการเกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายของการทำวิจัยลดลงอย่างมาก รวมทั้งยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณบริษัทโน้อร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งสำหรับตัวผู้วิจัยเอง และงานวิจัยต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์ ที่ได้ให้คำแนะนำถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความอนุเคราะห์ และช่วยสืบค้นเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ไฟบูลย์ ศรีภคาก ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดเตรียม และการใช้งานเครื่องมือวัดต่าง ๆ นางสาวปิยมณี โภกลวิชญ์ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ทางโลหะวิทยา อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมโลหะฯ และช่วยสืบค้นเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ คุณเนิน ลีชิน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาค และคุณศิริรัตน์ สมพันธุ์ ที่ให้ความช่วยเหลือจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยต้องการอย่างเต็มใจยิ่ง

ผู้วิจัยขอขอบคุณพี่ยุทธนา เจริญวงศ์ และพี่ภาณุ ประทุมพรัตน์ ที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องทดสอบ และความรู้ด้านกลศาสตร์การแตกหักบางส่วนให้กับผู้วิจัย ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว

ท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยขอรบกวนขอบพระคุณมิດ้า มารดา ที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยทั้งในด้านค่าใช้จ่าย และกำลังใจมาโดยตลอด ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิตติกรรมประกาศ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญภาพ	๕
รายการสัญลักษณ์	๖

บทที่

1. บทนำ	1
2. กลศาสตร์การແຕກหักยีดหยุ่นเชิงเส้น	6
3. การประยุกต์แนวทางของกลศาสตร์การແຕກหักกับปัญหาความล้า	20
4. วิธีดำเนินการวิจัย	32
5. ผลการทดสอบ	44
6. การอภิปรายผลการวิจัย	57
7. ข้อสรุป และข้อเสนอแนะ	78
รายการอ้างอิง	82
ภาคผนวก	85
ประวัติผู้เขียน	129

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1 แสดงลักษณะของการทดสอบของงานวิจัยนี้	42	
4.2 แสดงสภาวะทดสอบที่ทำการศึกษา	43	
6.1 แสดงความยาวรอยร้าวในตำแหน่งสุดท้ายของการสร้างรอยร้าวก่อนหน้า และความยาวรอยร้าว ณ ตำแหน่งเริ่มต้นการทดสอบอัตราการเดินโดยรอยร้าวในชั้นงานทดสอบชั้นที่ 1 และ 2 ณ สภาวะทดสอบคือ 1.200 ± 0.400 ตัน	60	
6.2 แสดงภาระสูงสุด และขนาดของบริเวณเสียรูปแบบพลาสติกที่จุด A ..	61	
6.3 แสดงอัตราส่วนของระยะทางระหว่างตำแหน่งสุดท้ายของการสร้างรอยร้าวกับหน้า และตำแหน่งแรกของการทดสอบหาอัตราการเดินโดยรอยร้าวกับขนาดของบริเวณเสียรูปแบบพลาสติก	61	
6.4 แสดงผลของแรงกดที่เกิดจาก plastic wake (closure force)	62	
ก.1 แสดงส่วนประกอบของวัสดุ AISI 4140	86	
ก.2 แสดงสมบัติทางกลของวัสดุ AISI 4140	87	
ข.1 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.3 และสภาวะของการเท่ากับ 1.040 ± 0.560 ตัน	88	
ข.2 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.3 และสภาวะของการเท่ากับ 2.166 ± 1.167 ตัน	90	
ข.3 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และสภาวะของการเท่ากับ 1.200 ± 0.400 ตัน	91	
ข.4 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และสภาวะของการเท่ากับ 1.500 ± 0.500 ตัน	93	
ข.5 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และสภาวะของการเท่ากับ 2.000 ± 0.667 ตัน	97	
ข.6 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และสภาวะของการเท่ากับ 2.500 ± 0.833 ตัน	99	
ข.7 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และสภาวะของการเท่ากับ 3.000 ± 1.000 ตัน	101	

ข.8 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.7 และสภาวะของภาระ ^{เท่ากับ 1.360+0.240 ตัน}	103
ข.9 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.7 และสภาวะของภาระ ^{เท่ากับ 2.000+0.353 ตัน}	105
ข.10 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.7 และสภาวะของภาระ ^{เท่ากับ 2.833+0.500 ตัน}	107
ข.11 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.8 และสภาวะของภาระ ^{เท่ากับ 1.440+0.160 ตัน}	110
ข.12 ข้อมูลการทดสอบที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.8 และสภาวะของภาระ ^{เท่ากับ 3.000+0.333 ตัน}	112

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเพลาส่งกำลังที่สภาพสถานะคงตัว	2
2.1 แสดงรูปแบบของภาวะที่กระทำต่อรอยร้าว	7
2.2 แสดงระบบพิกัด และสนามความเค้นในบริเวณใกล้ ๆ กับปลายรอยร้าว	8
2.3 แสดงการกระจายความเค้นที่ได้จากการพิจารณาเทอมแรกของสมการ ที่ 2.1 และที่ได้จากการพิจารณาทุก ๆ เทอม	9
2.4 ก แสดงแผ่นแบบขนาดใหญ่ที่มีรอยร้าวขนาด 2a และรับความเค้นระยะ ใกล้ๆ เท่ากับ σ บน z-coordinate	11
2.4ข แสดงภาพขยายบริเวณปลายรอยร้าว และการกำหนดระบบโคออร์ดิเนต ใหม่ โดยให้จุดกำเนิดอยู่ที่ปลายรอยร้าว	11
2.5 แสดงชิ้นงานทดสอบที่นิยมใช้ในการทดสอบหาอัตราการเดินโดยของรอย ร้าวเนื่องจากความล้า	14
2.6 แสดงรูปร่างของบริเวณเสียรูปแบบพลาสติกที่คำนวณด้วยวิธีด่าง ๆ	15
2.7 แสดงการกระจายความเค้น และขนาดของบริเวณเสียรูปแบบพลาสติก	16
2.8 แสดงหลักการซ้อนทับของ Rice เพื่อหาสนามความเค้นบริเวณรอยร้าว	18
2.9 แสดงมิติของชิ้นงานที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขในการประยุกต์ใช้งาน กลศาสตร์การแตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น	19
3.1 แสดงเส้นโค้งการเดินโดยของรอยร้าวนеื่องจากความล้า	23
3.2 แสดงลักษณะทั่วไปของเส้นโค้งอัตราการเดินโดยของรอยร้าวนеื่องจาก ความล้า	24
3.3 แสดงความหมายทางกายภาพของอายุความล้าซึ่งคำนวณจากความสัม พันธ์ที่เขียนอยู่ในรูปสมการที่ (3.20x)	27
3.4 แสดงการคำนวณพื้นที่ที่ได้เส้นกราฟโดยใช้กฎของซิมป์สัน	28
3.5 แสดงมิติของชิ้นงานทดสอบแบบ CT ตามมาตรฐาน ASTM E647-93	30
3.6 แสดงรายละเอียดของรอยร้าว	31
4.1 ก แสดงการวางแผนตัวของชิ้นงานทดสอบในปัญหาที่ตั้งขึ้น	33
4.1ข แสดงการวางแผนตัวของชิ้นงานทดสอบในทิศทาง L-R	33
4.2 แสดงมิติของชิ้นงานทดสอบแบบ CT ที่ใช้ในงานวิจัยนี้	34

รูปที่ (ต่อ)	หน้า
4.3 แสดงท่อนเหล็กก่อนนำไปทำการแปรรูป	34
4.4 แสดงลักษณะของชิ้นงานทดสอบที่ผ่านการกลึงใส่ได้รูปทรงที่ต้องการ และเจาะรูเรียบร้อยแล้ว	35
4.5 แสดงการจัดวางชิ้นงานบนเครื่อง wire cut	35
4.6 แสดงภาพขยาย 200 เท่าที่ปลายรอยปาก	35
4.7ก แสดงลักษณะการจัดวางชิ้นงานบนแท่นเจีย	36
4.7ข แสดงชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว	36
4.8ก แสดงส่วนควบคุมหลัก(main controller)	37
4.8ข แสดงภาพขยายบริเวณปุ่มปรับตั้งสภาพทดสอบ และหน้าปัดแสดงผล	37
4.9 แสดงชุดไฮดรอลิก	37
4.10ก แสดง actuator และ grip device	38
4.10ข แสดงภาพขยายบริเวณ grip device	38
4.11 แสดงระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมแบบอัตโนมัติ	38
4.12 แสดงกล้องไมโครสโคป	39
4.13 แสดงอุปกรณ์ช่วยเหลือ	39
4.14 แสดงลักษณะการจัดวางชิ้นงานทดสอบบนแท่นเลื่อนของกล้องไมโคร สโคป	41
4.15 แสดงสเกลเวอร์เนยบกล้องไมโครสโคป และไดอัลเกจ	41
5.1 กราฟแสดงอัตราการเดินโดยของรอยร้าวนีองจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.3 และภาระ ^{สูงสุดเท่ากับ 1.600 ตัน(1.040+0.560 ตัน)}	45
5.2 กราฟแสดงอัตราการเดินโดยของรอยร้าวนีองจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.3 และภาระ ^{สูงสุดเท่ากับ 3.333 ตัน(2.166+1.167 ตัน)}	46
5.3 กราฟแสดงอัตราการเดินโดยของรอยร้าวนีองจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และภาระ ^{สูงสุดเท่ากับ 1.600 ตัน(1.200+0.400 ตัน)}	47
5.4 กราฟแสดงอัตราการเดินโดยของรอยร้าวนีองจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และภาระ	

รูปที่ (ต่อ)	หน้า
5.5 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และภาระสูงสุดเท่ากับ 2.667 ตัน($2.000+0.6670$ ตัน)	49
5.6 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และภาระสูงสุดเท่ากับ 3.333 ตัน($2.500+0.833$ ตัน)	50
5.7 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และภาระสูงสุดเท่ากับ 4.000 ตัน($3.000+1.000$ ตัน)	51
5.8 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.7 และภาระสูงสุดเท่ากับ 1.600 ตัน($1.360+0.240$ ตัน)	52
5.9 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.7 และภาระสูงสุดเท่ากับ 2.353 ตัน($2.000+0.353$ ตัน)	53
5.10 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.7 และภาระสูงสุดเท่ากับ 3.333 ตัน($2.833+0.500$ ตัน)	54
5.11 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.8 และภาระสูงสุดเท่ากับ 1.600 ตัน($1.440+0.160$ ตัน)	55
5.12 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.8 และภาระสูงสุดเท่ากับ 3.333 ตัน($3.000+0.333$ ตัน)	56
6.1 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5 และภาระสูงสุดเท่ากับ 1.600 ตัน($1.200+0.400$ ตัน)	58
6.2 แสดงบริเวณเสียรูปแบบพลาสติกที่จุดสิ้นสุดการสร้างรอยร้าวก่อนหน้า	59
6.3 แสดง plastic wake ที่เกิดขึ้นล้อมรอบรอยร้าว	59
6.4 แสดงความหมายของจุด A,B และระยะที่ใช้สำหรับคำนวณเพื่อเปรียบเทียบผลของบริเวณเสียรูปแบบพลาสติก	60

รูปที่ (ต่อ)	หน้า
6.5 แสดงผลของแรงกดที่เกิดจาก Plastic wake	62
6.6 กราฟแสดงอัตราการเดินโดยของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI 4140 ณ สภาวะทดสอบ อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.3 และภาระสูงสุดเท่ากับ 3.333 ตัน ($2.166 + 1.167$ ตัน)	64
6.7 แสดงผลของความแตกต่างของความຍາຍอยร้าวที่ผิวหั้งสองต่อความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเดินโดยของรอยร้าวโดยรวมในบริเวณใกล้ขีดเริ่ม	65
6.8 กราฟแสดงอัตราการเดินโดยของรอยร้าวเนื่องจากความล้าที่ผิวหั้งสองข้าง และอัตราการเดินโดยเฉลี่ย สำหรับวัสดุ AISI 4140 ที่สภาวะของภาระเท่ากับ $2.166 + 1.167$ ตัน	66
6.9 แสดงขั้นตอนในการใช้พารามิเตอร์ไร้หน่วยอัตราส่วนภาระในการจำลองสภาวะของภาระที่เกิดขึ้นจริงในชั้นส่วนโครงสร้างมายังสภาวะของภาระที่กระทำต่อชั้นงานทดสอบ	67
6.10 กราฟแสดงผลของภาระสูงสุดที่มีต่ออัตราการเดินโดยของรอยร้าวนี้เมื่อจากความล้าของวัสดุ AISI 4140 ที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.3	68
6.11 กราฟแสดงผลของภาระสูงสุดที่มีต่ออัตราการเดินโดยของรอยร้าวนี้เมื่อจากความล้าของวัสดุ AISI 4140 ที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.5	69
6.12 กราฟแสดงผลของภาระสูงสุดที่มีต่ออัตราการเดินโดยของรอยร้าวนี้เมื่อจากความล้าของวัสดุ AISI 4140 ที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.7	70
6.13 กราฟแสดงผลของภาระสูงสุดที่มีต่ออัตราการเดินโดยของรอยร้าวนี้เมื่อจากความล้าของวัสดุ AISI 4140 ที่อัตราส่วนภาระเท่ากับ 0.8	71
6.14 กราฟแสดงผลของอัตราส่วนภาระที่มีต่ออัตราการเดินโดยของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI 4140 ที่ภาระสูงสุดเท่ากับ 1.600 ตัน ..	73
6.15 กราฟแสดงผลของอัตราส่วนภาระที่มีต่ออัตราการเดินโดยของรอยร้าวเนื่องจากความล้าของวัสดุ AISI 4140 ที่ภาระสูงสุดเท่ากับ 3.333 ตัน ..	74
6.16 กราฟแสดงจุดข้อมูลที่ได้จากทุก ๆ สภาวะทดสอบ	75
6.17 แสดงเส้นขอบเขตบน และล่างของจุดข้อมูลอัตราการเดินโดยของรอยร้าวนี้เมื่อจากความล้าสำหรับวัสดุ AISI 4140	76



รายการสัญลักษณ์

A	อัตราส่วนแอมปลิจูด
a	ความยาวรอยร้าว, mm ระยะทางจากฐานชิ้นงานทดสอบถึงปลายรอยร้าว, mm
B	ความหนาของชิ้นงานทดสอบ, mm
da/dN	อัตราการเติบโตของรอยร้าว, mm/cycle
F	ตัวประกอบเรขาคณิต
f	ตัวประกอบเรขาคณิต
K	ค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้น, MPa \sqrt{m}
K _c	ค่าความเข้มของความเค้นวิกฤติ, MPa \sqrt{m}
K _{IC}	ค่าความต้านทานการแตกหักในสถานะความเค้นแบบความเครียดระนาบ, MPa \sqrt{m}
N	อายุความล้า, cycle
P	ภาระที่กระทำต่อชิ้นงานทดสอบ, Newton
R	อัตราส่วนภาระ [†] อัตราส่วนความเค้น
r	ระยะทางในแนวรัศมี, mm อัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิต
r _c	ขนาดของบริเวณเสียรูปแบบพลาสติกภายใต้ภาระกระทำเป็นรอบ, mm
r _p	ขนาดของบริเวณเสียรูปแบบพลาสติกภายใต้ภาระสถิตย์, mm
W	ระยะทางจากฐานชิ้นงานทดสอบถึงขอบด้านตรงข้าม mm
Z	ฟังก์ชันความเค้นเชิงช้อน
\bar{Z}	อินทิกรอลันดับที่หนึ่งของ Z
$\bar{\bar{Z}}$	อินทิกรอลันดับที่สองของ Z

อักษรกรีก

σ_y	ความต้านแรงดึงคราก, MPa
σ_m	ความเค้นเฉลี่ย, MPa
σ_a	แอมปลิจูดความเค้น, MPa
θ	มุมที่วัดจากแกนนอนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา, deg
Φ	ฟังก์ชันความเค้นของ Westergaard

Δ พิสัย

ตัวห้อย

max สูงสุด

min ต่ำสุด

avg ค่าเฉลี่ย