



ภาชนะพลาสติก

พลาสติก เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้น และนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทุกวงการ พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์หรือใหญ่ หรือที่เรียกว่า โพลีเมอร์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันเป็นสายของหน่วยอะตอมเล็กที่เรียกว่า โมเลกุลโมโนเมอร์ จำนวนนับไม่ถ้วน แต่ละโมเลกุลโมโนเมอร์เป็นผลจากการเรียงตัวของอะตอม ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาเชื่อมติดต่อกันเป็นสายโซ่<sup>4</sup> พลาสติกมีเนื้อแข็งในอุณหภูมิปกติ แต่เมื่อได้รับความร้อนและกำลังอัดจะอ่อนตัวและสามารถไหลเข้าไปอยู่ในเนื้อที่ว่างในแบบหล่อได้ ครั้นเมื่อออกความร้อนและคลายกำลังอัดพลาสติกที่อ่อนตัวจะกลับแข็งดั้งเดิมและสามารถนำออกมาใช้ลักษณะเหมือนแบบที่ทำการหล่อ<sup>5</sup> พลาสติกบางชนิดได้จากการรวมตัวทางเคมีจากสารที่มีโมเลกุลเล็ก เช่น จากกาชกลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้น บางชนิดได้จากการปฏิกิริยาทางเคมีของสารที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ฝ้าย และคาเชอีน<sup>6</sup>

พลาสติกมีอยู่ด้วยกันมากมายแต่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมีประมาณ 16 ชนิด โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งพลาสติกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้<sup>6</sup>

1. Thermo-plastic materials สารชนิดนี้เมื่อให้ความร้อนจะอ่อนตัวและจะกลับแข็งอีกเมื่อเย็นลง
2. Thermo-setting materials สารชนิดนี้เมื่อให้ความร้อนครั้งแรกจะอ่อนตัว แต่ถายังให้ความร้อนต่อไปอีกจะกลับแข็งตัว และคงสภาพเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอีก


ปัจจุบันพลาสติกมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์แทบทุกคน สำหรับด้านเภสัชกรรม พลาสติกนำมาใน 3 ลักษณะ คือ<sup>7</sup>

1. ใช้เป็นภาชนะบรรจุยา
2. ใช้ทำหีบห่อ
3. ใช้เป็นภาชนะสำหรับแบ่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย

พลาสติกที่นิยมใช้ทำภาชนะบรรจุยาในประเทศไทยมี

1. โพลีเอทิลีน (Polyethylene)
2. โพลีโพรพิลีน (Polypropylene)
3. โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือ พีวีซี (Polyvinylchloride or PVC)
4. โพลีสไตรีน (Polystyrene)

(1) โพลีเอทิลีน หรือ โพลีซีน มีชื่อทางเคมีว่า Ethene homopolymer<sup>8</sup> เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาให้เกิดการรวมตัวเป็นสารอนุใหญ่ หรือที่เรียกว่า Polymerization ของเอทิลีนเหลวที่อุณหภูมิและความกดดันที่กำหนด<sup>9</sup> โพลีเอทิลีน มีสูตรทางเคมีดังนี้<sup>8</sup>



เคลเลอร์ได้แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างโมเลกุลของโพลีเอทิลีนมีลักษณะเป็นสายโซ่ต่อกันตามยาว แต่อาจมีแขนงแยกบ้างเล็กน้อย<sup>18</sup> โพลีเอทิลีน เป็นพลาสติกที่เรารู้จักกันดี เพราะใช้ทำถุงพลาสติกธรรมดาที่ซื้อขายกันในท้องตลาด รวมทั้งที่ขายเป็นภาชนะแบบต่าง ๆ<sup>10</sup> มีความแข็งแรงดีและมีความใสมากสามารถทนสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำมากได้ และจะแตกออกเป็นผลึกเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า  $-50^{\circ}$  เซลเซียส<sup>8</sup> คุณสมบัติของโพลีเอทิลีนจะแปรไปตามน้ำหนักโมเลกุลและชนิด<sup>11</sup> โพลีเอทิลีน เหมาะในการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำ สามารถเก็บในอุณหภูมิต่ำได้ถึง  $-40^{\circ}$  เซลเซียส และสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ถึง  $80^{\circ}-100^{\circ}$  และบางชนิดสามารถทนได้ถึง  $120^{\circ}$  เซลเซียส หรือสูงกว่านั้น<sup>4</sup> จึงมีการนำโพลีเอทิลีนมาใช้ร่วมกับวัสดุอื่น เช่น โพลีเอสเตอร์ ทำให้สามารถนำมาทำนมได้ หรือใช้ร่วมกับโมลาร์และอะลูมิเนียมทำให้ทนต่อความเป็น<sup>10</sup>

คุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของโพลีเอทิลีน มีดังนี้<sup>8, 11, 12, 13, 14</sup>

1. มีความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ
2. ไม่ดูดน้ำ

3. ทนทานต่อสารเคมีในอุณหภูมิปกติ เช่น พวก non oxidising acids และ alkalines, alcohols, ethers, ketones, esters ถูกทำลายโดย oxidising acids เช่น กรดไนตริกและกรดเปอร์คลอริก, petroleum ether, free halogens, เบนซีน, ก๊าซโซลีน, น้ำมันหล่อลื่น, aromatic and chlorinated hydrocarbons

4. ความชื้นและก๊าซทั่วไปซึมเข้าและผ่านออกได้น้อยมาก
5. ทำให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ง่าย
6. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำให้โค้ง งอ ได้ตามความประสงค์
7. มีผิวเรียบ
8. ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาก ๆ ได้ดีพอควร และสามารถเพิ่มความต้านทานอันนี้โดยการเติมสารประกอบอื่น ๆ ลงไป
9. สามารถแต่งสีได้ตามชอบ
10. เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี
11. ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

โพลีเอทิลีน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ<sup>4, 12</sup>


1. Low density หรือ High pressure polyethylene ได้จากการทำให้เกิดการรวมตัวเป็นสารอนุใหญ่ของเอทิลีนด้วยความกดดันสูง โดยวิธี PE-process ของ ไอซีไอ ใช้อุณหภูมิ  $100^{\circ}-140^{\circ}$  เซลเซียส ความกดดัน 1000 บรรยากาศ<sup>15</sup> พลาสติกชนิดนี้จะมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ  $3 \times 10^5$  มีค่า Permeability const. water ที่อุณหภูมิ  $25^{\circ}$  เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 90 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  $800 \times 10^{10}$  ซีซี/ซม.<sup>2</sup>/วินาที/ซม.ปรอท<sup>16</sup> มีจุดหลอมเหลวที่  $110^{\circ}-115^{\circ}$  เซลเซียส

2. Medium density polyethylene ได้จากการคัดแปลงวิธี PE-process หรือโดยการผสมกันระหว่าง Low และ High density polyethylene จะมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ  $2 \times 10^5$  <sup>12</sup>มีความหนาแน่น  $0.926-0.940$ <sup>16</sup>

3. High density หรือ Low pressure polyethylene ได้จากการทำให้เกิดการรวมตัวเป็นสารอัญใหญ่ของเอธิลีนโดยวิธีของ ไชเกลอร์ ใช้อุณหภูมิ 50°-70° เซลเซียส ที่ความกดดันของบรรยากาศ<sup>15</sup> พลาสติกชนิดนี้จะมีน้ำหนักแน่น 0.941-0.965 มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ  $1.25 \times 10^5$  มีค่า Permeability const. water ที่อุณหภูมิ 25° เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 90 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  $130 \times 10^{10}$  ซีซี/ซม.<sup>2</sup>/มม./วินาที/ซม.ปรอท<sup>16</sup> มีจุดหลอมเหลวที่ 135° เซลเซียส<sup>15</sup>

โพลีเอธิลีนเริ่มค้นพบในปี 1937 และเริ่มมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมในปี 1942<sup>14</sup> จากนั้นก็มีการนำมาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และนำมาใช้ทางเภสัชกรรมอย่างมากภายหลังจากที่มีการค้นพบว่า วิธีนี้ อาจทำให้เกิดมะเร็งได้

(2) โพลีโพรพิลีน มีชื่อทางเคมีว่า Propene polymer<sup>8</sup> เป็นพลาสติกที่แสงผ่านได้ชนิดหนึ่ง<sup>10</sup> โพลีโพรพิลีนถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1954<sup>12</sup> โดย นัตตา<sup>15</sup> ซึ่งเป็นผลมาจากการค้นคว้าวิธีการที่จะเตรียมสารอัญใหญ่โดยการใช้ความกดดันต่ำ ๆ<sup>9</sup> โพลีโพรพิลีนมีสูตรทางเคมีดังนี้<sup>8</sup>



การที่มีโมเลกุลมีอะตอมของไฮโดรเจนเกาะอยู่ที่ Tertiary C-atom ทำให้ออกซิโคซ์ไค่ง่ายกว่าพวกโพลีเอธิลีนจึงจำเป็นต้องใช้สารกันการออกซิโคซ์ไค่ง่ายไปด้วย โพลีโพรพิลีนมีน้ำหนักแน่น 0.90-0.92 มีจุดหลอมเหลวสูงถึง 165° เซลเซียส มีค่า Permeability const. water ที่อุณหภูมิ 25° เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 90 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  $680 \times 10^{10}$  ซีซี/ซม.<sup>2</sup>/มม./วินาที/ซม.ปรอท<sup>16</sup>

คุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของโพลีโพรพิลีน มีดังนี้คือ<sup>8, 14, 16</sup>

1. มีความแข็งที่บริเวณผิวสูงและมีความต้านทานต่อการขีดข่วน
2. มีความคงตัวดี


3. ทนทานต่อการเสียดสี และสามารถหักพังงอไปมาได้
4. เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีแม้ในขณะที่มีอุณหภูมิสูง
5. สารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนสามารถทำให้เกิดการอ่อนตัวและเกิดการขยายตัว
6. ในอุณหภูมิระหว่าง  $15^{\circ}$  ถึง  $105^{\circ}$  ฟาเรนไฮต์ จะมีความเหนียวมาก แต่จะเริ่มเปราะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า  $0^{\circ}$  ฟาเรนไฮต์
7. ใช้ประโยชน์ได้ดีในอุณหภูมิระหว่าง  $0^{\circ}$  ถึง  $100^{\circ}$  เซลเซียสหรือสูงกว่า
8. ก๊าซทั่วไปและความชื้นผ่านเข้าออกได้น้อยมาก
9. ทนทานต่อสารเคมี
10. สามารถทำการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ  $100^{\circ}$  เซลเซียส ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
11. แต่งสีได้ตามชอบ
12. ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส

โพลีไพรอปีลีนทำออกเป็นการค้าในปี 1958 ในปี 1964 ผลิตออกมาเป็นมูลค่า 80 ล้านปอนด์ และเพิ่มเป็น 425 ล้านปอนด์ ในปี 1965<sup>12</sup> เป็นสารประกอบที่กำลังเข้ามา มีบทบาทอย่างมากในการบรรจุทางเภสัชกรรม<sup>7</sup> สาเหตุเพราะมีความเบากว่าโพลีเอทิลีน<sup>11</sup> และต้านทานความร้อนได้สูง<sup>4</sup> โดยที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ใกล้เคียงกัน ในประเทศสวีเดนมีการนำมาใช้เป็นภาชนะบรรจุที่ต้องการความใสและสามารถฝังด้วยความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโดยไม่จำเป็นต้องจุ่มหรือเกิดปัญหา<sup>7</sup>

(3) โพลีไวนิลคลอไรด์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พีวีซี ซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า Chloroethylene polymer<sup>8</sup> พีวีซี มีวิวัฒนาการมาจากการค้นพบก๊าซไวนิลคลอไรด์ โดยเรคโนลท์ได้นำมาเตรียม พีวีซี ในปี 1835<sup>5</sup> ต่อมาในปี 1875 โบมานน์ได้นำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้และแนะนำ พีวีซี ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป จนกล่าวกันได้ว่า คำจำกัดความที่ โบมานน์ให้ไว้และ Baumann's preparation ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการทางเคมีวิทยาการใหม่ ๆ ของ พีวีซี<sup>17</sup> โพลีไวนิลคลอไรด์ได้จากการนำก๊าซไวนิลคลอไรด์มา



ทำเป็นสารอัญใหญ่ โดยมีสารประกอบอินทรีย์พวกเปอร์ออกไซด์หรือสารประกอบอินทรีย์  
พวกเปอร์ซัลเฟตเป็นสารเริ่มต้น การใช้ชนิดของสารเริ่มต้นหรือความแตกต่างกันของ  
อุณหภูมิและความกดดันที่ใช้จะมีผลต่อขนาดความยาวของโมเลกุล<sup>16</sup> พีวีซี มีสูตรทางเคมี  
ดังนี้คือ<sup>8</sup>



โดยมาก พีวีซี มีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 60,000 ถึง 150,000<sup>8</sup> ทนทานต่อสารเคมีและ  
เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี มีค่า Permeability const. water ที่อุณหภูมิ 25° เซลเซียส  
และความชื้นสัมพัทธ์ 90 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  $1,560 \times 10^{10}$  ซีซี/ซม.<sup>2</sup>/มม./วินาที/ซม.  
ปรอท<sup>16</sup>

โพลีไวนิลคลอไรด์แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ


1. Unmodified Polyvinyl Chloride มีความถ่วงจำเพาะ 1.16-  
1.35<sup>4</sup> มีลักษณะแข็ง โปร่งใส เปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนหรือถูกแสง<sup>8</sup> จึงจำเป็นต้อง  
ผสมสารที่ทำให้เกิดความคงตัวประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์<sup>16</sup> พีวีซีที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่  
สามารถละลายได้ใน Cyclohexanone, methyl cyclohexanone, dimethyl  
formamide, nitrobenzene, tetrahydrofuran, isophorone, mesityl  
oxide ส่วนพวกที่มีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายได้ใน dipropyl ketone,  
methyl amyl ketone, methyl isobutyl ketone, acetylacetone,  
methyl ethyl ketone, dioxane, methylene chloride

2. Modified Polyvinyl Chloride มีความถ่วงจำเพาะ 1.35 -  
1.45<sup>4</sup> ชนิดนี้มีการผสมพลาสติกไซค์เพื่อทำให้มีความอ่อนตัวหรือเพื่ออำนวยความสะดวก  
ในการทำเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น สารหล่อลื่นแบบพิมพ์<sup>16</sup> เมลเลนให้คำนิยามถึง สาร  
ที่จะถึงเป็นพลาสติกไซค์ไว้ว่า เป็นสารที่ไม่ระเหย มีจุดเดือดสูง และไม่สามารถแยกออก

จากตัวพลาสติกเมื่อมีการนำไปผสม นอกจากนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของสารที่ผสม

กล่าวกันว่า พีวีซี เป็นพลาสติกที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางมากที่สุดในปัจจุบัน

(4) โพลีสไตรีน ได้จากการให้ความร้อนแก่อไตรีนจนถึง 200° เซลเซียส โมเลกุลของสไตรีนจะรวมตัวกันเป็นสารอัญใหญ่<sup>8</sup> โพลีสไตรีนเป็นพลาสติกที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งและมีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง<sup>11</sup> มีการนำโพลีสไตรีนมาผสมกับ Polycyclohexylmethacrylate ใช้ทำเลนส์แอกโครแมติกชนิดพลาสติก<sup>14</sup> โพลีสไตรีนมีสูตรเคมีดังนี้<sup>12</sup>



คุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของโพลีสไตรีน<sup>4, 10, 14</sup>

1. มีความแข็งมาก
2. เมื่อทำให้มีรูปร่างจะเปราะ นอกจากจะทำการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมก่อน
3. เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี
4. เก็บประจุไฟฟ้าสถิตไว้ในตัวได้
5. ผิวเรียบมากและมีความใสมากกว่าชนิดอื่น ๆ
6. ยอมให้ความร้อนผ่านได้บ้างจึงนิยมนำมาใช้บรรจุ ผักและผลไม้สด
7. ราคาถูกกว่าชนิดอื่น ๆ
8. สะดวกในการทำเป็นรูปแบบต่าง ๆ
9. ใสและไม่มีสี สามารถแต่งสีต่าง ๆ รวมทั้งทำให้มีสภาพที่โปร่งแสง โปร่งใส หรือขุ่นได้
10. ไม่ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศภายนอก

11. หน้ทอสารเกมีทัวไปค้ค้พอควร แต่จะอนตัวเมือถูกสารพวกแลกเกอร์  
หรือหินเนอร์ ละลายได้ในตัวทำละลาย

โพลีไทรีนมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ  $1.04-1.08^4$  มีค่า Permeability  
const. water ที่อุณหภูมิ  $25^\circ$  เซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์  $90$  เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ  
 $12,000 \times 10^{10}$  ซีซี/ซม.<sup>2</sup>/มม./วินาที/ซม.ปรอท<sup>16</sup> ใช้ได้ในอุณหภูมิระหว่าง  $0^\circ-90^\circ$   
เซลเซียส<sup>4</sup> โพลีไทรีนนำมาใช้แพร่หลายตั้งแต่ปี  $1938^{14}$  ในปี  $1962$  สหิการสูงถึง  
 $922$  ล้านปอนด์ นำมาใช้ในทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะด้านการบรรจยาเพราะมีราคา  
ถูกมาก และมีความต้านทานต่อแรงอัดภายในรวมทั้งมีความต้านทานต่อแรงบีบสูง<sup>7</sup> สำหรับ  
ในปัจจุบัน นำโพลีไทรีนมาใช้ในแง่ที่มีความแข็งและความใสสูง<sup>12</sup>