

รายการอ้างอิง

1. อภิชาติ สนธิสมบัติ และ สมประสงค์ ภาษาประเทศ. เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง วิทยาศาสตร์เส้นใย. โครงการตำราเรียนของสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ. ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, (2547): 52-61.
2. โมโตอิ มินากาวะ, อีอิชิ คาวาอิ และเข็มชัย เหมะจันทร์. วิทยาการไหม เล่ม 1. คณะกรรมการ ส่งเสริมสินค้าไหมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, (2530): 4-38.
3. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา. วิทยาศาสตร์เส้นใย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2542): 87-96.
4. พิมพ์ร ลีลาพรพิสิฐ. เครื่องสำอางธรรมชาติสำหรับผิวหน้า. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, (2547): 133-135.
5. Hiroshi, Y., Hiroshi, N., Yoko, T., and Kozo, T. Preparation of undegradation native molecular fibroin solution from silkworm cocoons. Materials Science and Engineering C 14 (2001): 41-46.
6. Park, K.J., Jin, H.H., and Hyun, C.K. Antigenotoxicity of peptides produced from silk fibroin. Process Biochemistry 38 (2002): 411- 418.
7. Kosuke, O., Chenhua, Z., Mistuhiro, K., and Testsua, A. Preparation of non-woven nanofibers of *Bombyx mori* silk, *Samia cynthia ricini* silk and recombinant hybrid silk with electrospinning method. Polymer 44 (2003): 841-846.
8. Yeo, J.H., Lee, K.G., Lee, Y.W., and Kim, S.Y. Simple preparation and characteristics of silk fibroin microsphere. European polymer Journal 39 (2003): 1195-1199.
9. Mingzhong, L., Masayo, O., and Norihiko, M. Enzymatic degradation behavior of porous silk fibroin sheets. Biomaterials 24 (2003): 357-365.
10. Ying, X., and Yaopeng, Z. Solubility and rheological behavior of silk fibroin (*Bombyx mori*) in N-methy morpholine N-oxide. International Journal of Biological Macromolecule (2005)
11. Gregory, H., Altman F.D., Caroline, J., Tara, C., Rebecca, L.H., Jingsong. C., Helen ,L., and, David L. Silks-based biomaterials. biomaterials 24 (2003): 401-416.
12. Shukla, S.R., Patel, R.S., and Saligram, A.N. Silk Degumming Process a comparison of efficiencies. American dyestuff reporter September (1992): 22-24.

13. Anna, S.B., and Gain, M.C. Developments in the de-gumming of silk. Translation of melliand textilberichte 73(1992): 68-70.
14. Taketani, I., Nakayama, S., Nagare, S., and Senna, M. The secondary structure control of silk fibroin thin films by post treatment. Applied Surface Science 244 (2005): 623-626.
15. Freddi, G., Mossotti, R., and Innocenti, R. Degumming of silk fabric with several proteases. Journal of Biotechnology 106 (2003): 101-112.
16. Zhao, H.P., Feng, X.Q., Yu, S.W., Cui, W.Z., and Zou, F.Z. Mechanical properties of silkworm cocoons. Polymer 46 (2005): 9192-9201.
17. Zhang Y.Q., Application of natural protein sericin in biomaterials. Biotechnology advances 20 (2002): 91-100.
18. Iroda, N., Bakhtiyar, S., Makhfuza, K., Khalima, A., Kaisa, K., and John, Pearson., Preparation of natural silk waste solutions by high frequency heating. Autex Research journal 4 (2004): 143-146.
19. Fabiani, C., Pizzichini, M., Spadoni, M., and Zeddita, G. Treatment of waste from silk degumming processes for protein recovery and water reuse. Desalination 105 (1996): 1-9.
20. Kwang, Y.C., Jae, Y.M., Yong, W.L., Kwang, G.L., Joo, H.Y., Hae, Y.K., Ki, H.K., and Chong, S.C. Preparation of self-assembled silk sericin nanoparticles. International Journal of Biological Macromolecules 32 (2003): 36-42.
21. ศิริพร เวชเศรษฐนันท์ และมิลินทรา โพธิ์แก้ว. การสกัดโปรตีนจากไหม. โครงการการเรียนการสอนเพื่อเสริมประสบการณ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2534.

ภาคผนวก

การหาค่าร้อยละของน้ำหนัที่หายไป

1. เครื่องมือ และ อุปกรณ์

- 1.1 ขวดก้นกลมสามคอ ขนาด 100 มิลลิลิตร
- 1.2 รีฟลักซ์คอนเดนเซอร์ (Reflux condenser) ยาว 30 เซนติเมตร
- 1.3 ไบพัตควนพร้อมมอเตอร์
- 1.4 หม้ออั้งไอน้ำ (Heating mantle)
- 1.5 เทอร์โมมิเตอร์

2. วิธีทดลอง

ก.) การลอกกาวยใหม่ด้วยน้ำ

1. ชั่งรังไหมที่ผ่านการตัดให้มีขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร 10 กรัม ใส่ขวดก้นกลมขนาด 1000 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร โดยใช้กระบอกตวง
2. รีฟลักซ์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
3. นำรังไหมที่ผ่านการต้ม ล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งลมให้แห้งในที่ร่มภายใต้อุณหภูมิต่ำ แล้วอบให้แห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วเก็บให้เย็นในเดซิเคเตอร์
4. ชั่งให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอน
5. คำนวณหาค่าร้อยละของน้ำหนัที่หายไป

ข.) การลอกกาวยใหม่ด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต

1. นำเส้นไหมที่ผ่านการต้มลอกกากับน้ำมาต้มกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 0.5 % โดยน้ำหนัก
2. รีฟลักซ์เป็นเวลา 90 นาทีและ 2 ชั่วโมง
3. นำรังไหมที่ผ่านการต้มมาล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งลมให้แห้งในที่ร่มภายใต้อุณหภูมิต่ำ แล้วอบให้แห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วเก็บให้เย็นในเดซิเคเตอร์
4. ชั่งให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอน
5. คำนวณหาร้อยละของน้ำหนัที่หายไป

3. การคำนวณ

ร้อยละของน้ำหนักที่หายไป คือ ร้อยละของน้ำหนักของรังไหมที่หายไปหลังการลอกกาวโดยเทียบกับ น้ำหนักของรังไหมก่อนการลอกกาว และร้อยละของน้ำหนักที่หายไปเป็นค่าที่บอกร้อยละของการลอกกาวของไหมและยังเป็นค่าที่บอกร้อยละของเซรีซินของรังไหมด้วย

$$\begin{aligned}\text{น้ำหนักของรังไหมก่อนการลอกกาวไหม} &= 10.02 \text{ กรัม} \\ \text{น้ำหนักของรังไหมหลังลอกกาวไหม} &= 9.80 \text{ กรัม}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\%weight \text{ loss} &= \frac{w_1 - w_2}{w_1} \times 100 \\ &= \frac{10.02 - 9.80}{10.02} \times 100 \\ &= 2.19\end{aligned}$$

4. การคำนวณความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต

หน่วยความเข้มข้นนี้บอกความเข้มข้นเป็นหน่วยมวลของตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร ถ้ามวลของตัวละลายเป็นกรัม หน่วยปริมาตรของสารละลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

$$\text{ร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตร} = \frac{\text{มวลของตัวละลาย}}{\text{ปริมาตรของสารละลาย}} \times 100$$

5. การคำนวณร้อยละของผงไหม

$$\begin{aligned}\text{น้ำหนักรังไหมหลังการลอกกาว} &= 0.90 \text{ กรัม} \\ \text{น้ำหนักรังไหมที่เตรียมได้} &= 0.72 \text{ กรัม}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\%silk \text{ powder} &= \frac{w_1}{w_2} \times 100 \\ &= \frac{0.72}{0.90} \times 100 \\ &= 80.12\end{aligned}$$

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาว พุทธิตา คงจังหวัด เกิดวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2546 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค ที่ภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2546