

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

1. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเรซิน โมลด์ทั้ง 3 องค์ประกอบด้วยเทคนิคฟูเรียร์ ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์และแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี พบว่าสาร P (ของแข็ง) คือพอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) ส่วนสาร A มีองค์ประกอบ 3 ชนิดคือ เมทิลเมทาคริเลต (Methyl methacrylate) เอทิลเบนซีน (Ethylbenzene) และ เบนซีนนาไมด์ (Benzenamine) สาร X มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ชนิด คือ 1-2 เมทอกซีโพรพอกซี 1-(2-methoxypropoxy) 2-โพรพานอล (2-Propanal) แบบ CIS และ TRANS ไดไอโซออกทิล มาลิกเอท (Diisooctyl maleate) และ 2-เอทิลเฮกซิล ฟูมาเรท (2 ethylhexyl fumarate) เมทิลเมทาคริเลต มอนอเมอร์

2. จากการทดสอบสมบัติและหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบของเรซิน โมลด์ และพิจารณาถึงปริมาณสารในแต่ละองค์ประกอบของเรซิน โมลด์ ในงานวิจัยนี้จึงได้จัดหาสารเทียบเคียงที่นำมาใช้แทนสาร P และสาร A คือ พอลิเมทิลเมทาคริเลต ชนิดเกล็ดและโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิเมทิลเมทาคริเลต กับพอลิสไตรีน (MOW LDM 7760) ตามลำดับซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดสามารถจัดหาได้ภายในประเทศ

3. จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และพลาสติกทั้ง 2 ชนิด คือแอลฟาและบีตา พบว่าอัตราส่วนที่มีสมบัติทางกายภาพและเชิงกลดีและเหมาะสมที่สุด คือ วัสดุเชิงประกอบที่มีปริมาณของพอลิเมอร์เท่ากับ 30-40 % โดยน้ำหนัก

4. จากการทดสอบสมบัติด้านการใช้งานของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และพลาสติก พบว่าวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และพลาสติกชนิดแอลฟาที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ที่ปริมาณพอลิเมอร์ร้อยละ 30 โดยน้ำหนักให้สมบัติด้านการใช้งานสูงสุด ได้แก่ ความทนแรงขดงู ปริมาณการดูดซึมน้ำ และความสามารถในการทนแรงอัดอากาศ และมีสมบัติเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์มากที่สุด เนื่องจากสมบัติทั้งด้านกายภาพ เชิงกลและการใช้งาน มีค่าตามมาตรฐานการใช้งาน และมีค่าอยู่ระหว่างสมบัติดังกล่าวของเรซิน โมลด์และพลาสติกโมลด์ ดังแสดงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติด้านการใช้งานของเรซินโมลด์ พลาสติกอร์โมลด์ และวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และพลาสติกอร์โมลด์

สมบัติ	เรซินโมลด์	พลาสติกอร์ชนิดแอลฟาอนุภาคขนาดใหญ่	ค่ามาตรฐาน	วัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และพลาสติกอร์ชนิดแอลฟาอนุภาคขนาดใหญ่(30:70)
สมบัติทางกายภาพ				
-เวลาในการก่อตัว (นาที)	1.30	8.30	7.30-15.00	8.45
- การไหลตัว (มิลลิเมตร)	120	250.2	80-160	94
สมบัติเชิงกล				
-ความต้านทานแรงค้ำโค้ง (MPa)	23.88	10.22	4	8.62
-ความทนแรงกด (MPa)	มากกว่า 40	12.61	10	24.39
สมบัติด้านการใช้งาน				
-ความทนแรงขีดดู (%)	0.4800	0.0536	-	0.0498
-อัตราการดูดซึมน้ำ (cm/second)	0.0600	0.0009	-	0.0005
-ปริมาตรการดูดซึมน้ำ (g/cm ³)	0.1620	0.2780	-	0.253
-ความสามารถในการทนแรงอัดอากาศ (บาร์)	มากกว่า 6	4	-	5

5. จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปสูตรการผลิตของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และพลาสติกอร์เพื่อเป็นแบบหล่อเครื่องสุกภัณฑ์ ได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 สูตรในการผลิตของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเมอร์และพลาสติกอร์เพื่อเป็นแบบหล่อเครื่องสุกภัณฑ์

วัตถุดิบ		ปริมาณ (ร้อยละ)
พอลิเมอร์	พอลิเมทิลเมทาคริเลต ชนิดแข็ง	23.73
	โคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิเมทิลเมทาคริเลตกับพอลิสไตรีน (MOW LDM 7760)	6.27
พลาสติกอร์	ชนิด	แอลฟา
	ขนาดอนุภาค	
	น้ำ	20
พารามิเตอร์ในขั้นตอนการผลิต		
1.	อุณหภูมิในการขึ้นรูป (องศาเซลเซียส)	20-25
2.	อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส)	20-25
3.	เวลาในการเตรียมพลาสติกอร์เฟด (วินาที)	30
4.	เวลาที่ใช้ในการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ (นาที)	3
5.	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	300

5.2 ข้อเสนอแนะ

สำหรับงานวิจัยนี้ยังต้องเพิ่มความสามารถในการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องสูดกัญชาโดยเฉพาะเรื่องความทนแรงอัดอากาศของแม่แบบให้มากกว่า 5 บาร์ หรือใกล้เคียงกับเรซิน โมลด์มากที่สุด เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้งาน และอายุในการใช้งาน