

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล



4.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างวัสดุของถ่านกระดูกก่อนการทดลอง


การศึกษากำจัดโลหะหนัก 2 ชนิด คือ ตะกั่ว และแคดเมียม ด้วยกระดูกที่เตรียมโดยนำกระดูกป่นมาเผาที่สภาวะการเผาต่างๆ ทั้งหมด 3 สภาวะ คือ ใช้อุณหภูมิการเผาที่ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นนำมาบดและคัดขนาดให้มีขนาดระหว่างตะแกรงเบอร์ 20-40 ขนาดกระดูก 0.42-0.84 มิลลิเมตร แล้วนำมาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพแล้วจึงนำไปศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ กระดูกป่นก่อนทำการเผามีสีเหลืองและน้ำตาลอ่อนปะปนกันและมีลักษณะกระดูกหลายแบบ เนื่องจากเป็นกระดูกจากหลาย ๆ ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่ต่างกัน ส่วนถ่านกระดูกที่เผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ จะเห็นว่า ถ่านที่เผาที่ 600 องศาจะมีสีเทาปนดำ ส่วนถ่านที่เผาที่ 400 และ 500 องศา มีสีคล้ำกว่า ดังแสดงในรูปที่ 4.1, 4.2 และ 4.3



รูปที่ 4.1 กระดูกป่นที่เตรียมโดยเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.2 กระดาษกรองที่เตรียมโดยเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.3 กระดาษกรองที่เตรียมโดยเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส


4.1.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างวัสดุของถ่านกระดุกโดยใช้เครื่อง Specific Surface Area Analyzer

ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพด้วยเครื่อง Specific Surface Area Analyzer ด้วยวิธี BET (Brunauer-Emmett-Teller) ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิการเตรียมถ่านกระดุกเพิ่มขึ้นจะทำให้พื้นที่ผิว ปริมาตรโพรง ลดลงซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อปฏิกิริยาการดูดซับเป็นอย่างมากดังแสดงในรูปที่ 4.4 เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของถ่านกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิ 400 และ 500 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่าใกล้เคียงกับถ่านกระดุกการค้า Brimac 216 ซึ่งมีค่าพื้นที่ผิวทั้งหมด 100 ตารางเมตรต่อกรัม (Irvine G.D. และ Knowles M.J., 1997) และจากการศึกษาของวรรณชนี ศรีโพธิ์งาม(2544) ซึ่งทำการทดลองเกี่ยวกับตะแกรงโลหะหนักได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำให้พื้นที่ผิวมากขึ้นโดยการฉีบน้ำเพื่อลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วภายหลังการเผาไหม้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ผิวสารดูดซับมีค่าเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะกับกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิสูง

ตารางที่ 4.1 ผลการวัดพื้นที่ผิว ปริมาตรโพรง และขนาดของโพรงของถ่านกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิที่เผา กระดุก (°C)	Surface Area (m ² /g)	Pore Volume (cm ³ /g)	Average Pore Diameter (Å)
400	120.007	0.362513	120.83
500	85.1261	0.327682	153.69
600	43.453	0.199848	183.97
800	2.1507	0.006131	114.02
1000	1.8423	0.003006	65.27


ซึ่งผลการตรวจวัดพื้นที่ผิวและปริมาตรโพรงของถ่านกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าถ่านกระดุกที่เผาที่ 400 และ 500 องศาเซลเซียสมีพื้นที่ผิวและขนาดโพรงสูงกว่าที่เตรียมที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส




รูปที่ 4.4 ผลการวัดพื้นที่ผิวของถ่านกระดูกที่เตรียมที่อุณหภูมิต่างๆ

4.1.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างวัสดุของถ่านกระดูกโดยใช้เครื่อง FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)


ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพด้วยเครื่อง FTIR เมื่อพิจารณาจากรูปกราฟแล้ว ความเข้มข้นของหมู่ฟังก์ชัน OH ที่อุณหภูมิในการเผาต่ำ ๆ จะมีพีคที่กว้างและค่าที่สูงกว่าเนื่องจากองค์ประกอบภายในของถ่านกระดูกเองและเกิดความชื้นเข้าไปในตัวดูดซับแม้ว่าจะเก็บไว้ในตู้ดูดความชื้นแล้ว ความเข้มข้นของ CO_3^{2-} จะลดลงเมื่ออุณหภูมิในการเผาเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามความเข้มข้นของ PO_4^{3-} มีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อถูกเตรียมที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น การที่สัดส่วนของ CO_3^{2-} ต่อ PO_4^{3-} มีค่าลดลงแสดงให้เห็นว่าปริมาณ CO_3^{2-} กระดูกมีค่าลดลงและปริมาณ PO_4^{3-} ในกระดูกมีค่าเพิ่มขึ้นทำให้ผลึกของกระดูก (ไฮดรอกซีอะพาไทต์) มีความชัดเจนมากขึ้น




400°C




500°C



600°C



800°C




1000°C






รูปที่ 4.5 ผลวิเคราะห์ FTIR ของถ่านกระดูกก่อนการทดลอง

4.1.3 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างวัสดุของถ่านกระดุกโดยใช้เครื่อง X-Ray Diffraction Spectrometer (XRD)

จากผลการศึกษาแสดงในรูปที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิในการเผามีความสัมพันธ์กับโครงสร้างผลึกภายในของถ่านกระดุกซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ โดยจากผลวิเคราะห์ XRD สามารถเปรียบเทียบปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยจะเปรียบเทียบความสูงของกราฟที่มากที่สุด 7 พีค จากผลการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิที่เผาสูงขึ้นปริมาณผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ก็จะยิ่งสูงตามไปด้วย ปริมาณของไฮดรอกซีอะพาไทต์ของกระดุกที่เตรียมที่ 400 และ 500 องศาเซลเซียสจะมีความแตกต่างของปริมาณผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ใกล้เคียงกัน และกระดุกที่เตรียมที่ 600 องศาเซลเซียสมีปริมาณผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์สูงกว่ากระดุกที่เตรียมที่ 400 และ 500 องศาเซลเซียสซึ่งสามารถยืนยันผลการทดลอง FTIR ที่ว่าปริมาณคาร์บอนจะไปขัดขวางการเป็นผลึกของไฮดรอกซีอะพาไทต์ และผลการทดลองสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Phatumvanit และ Legeros, 1997 ซึ่งทำการเตรียมกระดุกที่อุณหภูมิต่างๆ คือ ผลึกของกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสจะมีผลึกที่มากกว่ากระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิ 400 และ 600 องศาเป็นอย่างมาก



รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการเตรียมถ่านกระดุกและปริมาณไฮดรอกซีอะพาไทต์ในถ่านกระดุก



รูปที่ 4.7 ผลวิเคราะห์ XRD ของถ่านกระดูกก่อนการทดลอง

4.2 การศึกษาสภาวะการเตรียมถ่านกระดุกที่เหมาะสมในการกำจัดโลหะหนัก

4.2.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วด้วยถ่านกระดุก

จากผลการศึกษาการนำถ่านกระดุกที่เผาที่อุณหภูมิต่างกัน 3 ค่า คือ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส มาทดลองกำจัดตะกั่วในน้ำที่ความเข้มข้นตะกั่วเริ่มต้นเท่ากับ 10 และ 50 มก./ล. โดยใช้ถ่านกระดุกปริมาณ 0.2 ก./ล. แล้วทำการกวนผสมด้วยความเร็วรอบ 125 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้

1) น้ำเสียที่มีตะกั่วเริ่มต้น 10 มก./ล.

จากผลการทดลองพบว่าถ่านกระดุกมีประสิทธิภาพในการกำจัดตะกั่วได้สูงมากโดยพบว่าการกำจัดตะกั่วในน้ำได้ร้อยละ 100 ภายในเวลา 6 ชั่วโมงดังแสดงรายละเอียดปริมาณตะกั่วที่เหลือในน้ำที่ระยะเวลาต่าง ๆ และประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วในรูปที่ 4.8 และ 4.9 ตามลำดับ


เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิที่ใช้เผากระดุก 3 ค่า คือ ถ่านกระดุกที่เผาที่ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส ที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดพบว่า อุณหภูมิมีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วในน้ำโดยที่อุณหภูมิการเตรียมต่ำกว่า 400 และ 500 องศาเซลเซียส สามารถกำจัดตะกั่วได้ดีกว่าถ่านกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส โดยกระดุกที่เผาที่อุณหภูมิ 400 และ 500 องศาเซลเซียสสามารถกำจัดตะกั่วได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น และ สำหรับกระดุกที่เผาที่ 600 องศาเซลเซียสสามารถกำจัดตะกั่วได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาค่าพีเอชของน้ำก่อนและหลังการทดลองพบว่ากระดุกที่เผาที่อุณหภูมิ 400 และ 500 องศาเซลเซียส พีเอชของน้ำหลังการทดลองมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นและมีค่าไม่แตกต่างกันมาก คือ พีเอชเริ่มต้นเป็น 5 และเปลี่ยนแปลงเป็น 5.31-5.35 ดังแสดงในรูปที่ 4.10 สำหรับกระดุกที่เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสเปลี่ยนแปลงจากพีเอช 5 เป็น 5.24

เมื่อพิจารณาค่า adsorption capacity ของถ่านกระดุกพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 50-51.5 มก./ก. ถ่านกระดุก ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วของถ่านกระดุกทั้ง 3 ได้อย่างเด่นชัดทั้งนี้เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วต่ำเกินไปจึงทำการทดลองอีกครั้งโดยเพิ่มความเข้มข้นของตะกั่วเป็น 50 มก./ล.


2) น้ำเสียที่มีตะกั่วเริ่มต้น 50 มก./ล.

ผลการทดลองการกำจัดตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. ด้วยถ่านกระดุกที่เผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ แสดงในกราฟรูปที่ 4.11 และ 4.12 และสามารถสรุปได้ว่า แม้ว่าจะเพิ่มความเข้มข้น


ชั้นตะกั่วในน้ำเป็น 50 มก./ล. ถ่านกระดูกก็ยังสามารถกำจัดตะกั่วได้ดี โดยมีประสิทธิภาพการกำจัด




รูปที่ 4.8 ความเข้มข้นของตะกั่วที่เหลือในน้ำเสียหลังการทดลองการกำจัดตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิการเตรียมต่าง ๆ




รูปที่ 4.9 ร้อยละการกำจัดของตะกั่วหลังการทดลองการกำจัดตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิการเตรียมต่าง ๆ



รูปที่ 4.10 ค่าพีเอชของน้ำเสียหลังการทดลองการกำจัดตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิ การเตรียมต่าง ๆ




รูปที่ 4.11 ความเข้มข้นของตะกั่วที่เหลือในน้ำเสียหลังการทดลองการกำจัดตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิ การเตรียมต่าง ๆ



รูปที่ 4.12 ร้อยละการกำจัดของตะกั่วหลังการทดลองการกำจัดตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิการเตรียมต่าง ๆ

สูงกว่าร้อยละ 98 แต่ปริมาณตะกั่วที่เหลืออยู่ในน้ำยังคงมีค่าเกินมาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม (0.3 มก./ล.)

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดด้วยถ่านกระดูกที่เผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบว่า การทดลองที่ความเข้มข้นของตะกั่วเป็น 50 มก./ล. ด้วยถ่านกระดูกที่เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสมีประสิทธิภาพการกำจัดต่ำที่สุดในเวลา 6 ชั่วโมงแรก แต่ก็สามารถกำจัดตะกั่วได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 6 ชั่วโมง ส่วนถ่านกระดูกที่เผาที่อุณหภูมิที่ 400 และ 500 องศาเซลเซียสมีประสิทธิภาพในการกำจัดตะกั่วสูงใกล้เคียงกัน โดยสามารถกำจัดตะกั่วได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 4 ชั่วโมง แต่กระดูกที่เผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสเซลเซียสจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเล็กน้อย พีเอชของน้ำหลังจากการทดลองแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือพีเอชของน้ำหลังการทดลองมีค่า 5.16-5.27 ดังแสดงในรูปที่ 4.13 และกระดูกที่เผาที่อุณหภูมิที่เผาต่ำกว่าจะทำให้พีเอชของน้ำหลังทำการทดลองมีค่าสูงกว่า เมื่อพิจารณาค่า adsorption capacity พบว่ามีค่าสูงสุดใกล้เคียงกันทั้ง 3 สภาวะการทดลอง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 238-249 มก./ก. ถ่านกระดูก




รูปที่ 4.13 ค่าพีเอชของน้ำเสียหลังการทดลองการกำจัดตะกั่วความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิ การเตรียมต่าง ๆ


4.2.2 ผลการศึกษาสภาวะการเตรียมถ่านกระดูกในการกำจัดแคดเมียม

จากผลการศึกษาการนำถ่านกระดูกที่เผาที่อุณหภูมิต่างกัน 3 ค่า คือ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส มาทดลองกำจัดแคดเมียมในน้ำที่ความเข้มข้นตะกั่วเริ่มต้นเท่ากับ 10 มก./ล. โดยใช้ถ่านกระดูกปริมาณ 1 ก./ล. แล้วทำการกวนผสมด้วยความเร็วรอบ 125 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้

จากผลการทดลองการกำจัดแคดเมียมพบว่า ถ่านกระดูกมีประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมต่ำกว่าตะกั่วแต่ยังสามารถกำจัดแคดเมียมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 48 ชั่วโมง ดังแสดงรายละเอียดปริมาณแคดเมียมที่เหลือในน้ำที่ระยะเวลาต่าง ๆ และประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมในรูปที่ 4.14 และ 4.15 ตามลำดับ




รูปที่ 4.14 ความเข้มข้นของคลอโรไมนัมที่เหลือในน้ำเสี้ยวหลังการทดลองการกำจัด คลอโรไมนัม ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิการเตรียมต่าง ๆ



รูปที่ 4.15 ร้อยละการกำจัดของคลอโรไมนัมที่เหลือในน้ำเสี้ยวหลังการทดลองการกำจัดคลอโรไมนัม ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านกระดูก ปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิการเตรียมต่าง ๆ


เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิที่ใช้เฝาระดุก 3 ค่า คือ ถ่านระดุกที่เฝาที 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส ที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัด โดยพบว่าอุณหภูมิมีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมในน้ำ โดยที่อุณหภูมิที่เตรียมที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าสามารถกำจัดแคดเมียมได้ดีกว่า โดยกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิเฝาที 400 อัตราเร็วในการกำจัดแคดเมียมได้เร็วที่สุด กระดุกที่เฝาที 500 องศาเซลเซียสแม้ว่าจะสามารถกำจัดแคดเมียมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ใน 48 ชั่วโมงแต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 7 และ 8 แล้วจะเห็นได้ว่าอัตราการกำจัดด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกระดุกที่เฝาที 400 องศาเซลเซียส ส่วนกระดุกที่เฝาที 600 องศาเซลเซียสสามารถกำจัดได้ 97.76 เปอร์เซ็นต์ใน 48 ชั่วโมงซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำที่สุดเมื่อพิจารณาพีเอชของน้ำก่อนและหลังการทดลองพบว่าพีเอชของน้ำหลังการทดลองมีค่าสูงขึ้นมาก คือพีเอชเริ่มต้นเป็น 5 และเปลี่ยนแปลงเป็น 5.61-5.90 ดังแสดงในรูปที่ 4.16 และกระดุกที่เฝาทีอุณหภูมิที่เฝาทีต่ำกว่าจะทำให้พีเอชของน้ำหลังทำการทดลองมีค่าสูงกว่า เมื่อพิจารณาค่า adsorption capacity พบว่าพบว่ามีค่าสูงที่สุดใกล้เคียงกันทั้ง 3 สภาวะการทดลอง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 9.72-10.02 มก./ก. ถ่านระดุก



รูปที่ 4.16 ค่าพีเอชของน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดแคดเมียมความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 5 ด้วยถ่านระดุกปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่สภาวะอุณหภูมิการเตรียมต่าง ๆ

4.2.3 สรุปผลการศึกษาสภาวะการเตรียมถ่านกระดูกที่เหมาะสม

จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าถ่านกระดูกที่เผาที่สภาวะแตกต่างกันดังกล่าวสามารถกำจัดตะกั่วและแคดเมียมได้ดีใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการกำจัดสูงสุดจะได้ว่าถ่านกระดูกที่เผาที่ 400 และ 500 องศาเซลเซียสใช้เวลาการกวนในการกำจัดตะกั่วสูงสุดต่ำกว่าที่อุณหภูมิเผาที่ 600 องศาเซลเซียส และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดที่เวลาเดียวกัน ถ่านกระดูกที่สภาวะการเตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 500 องศาเซลเซียสมีประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วได้สูงกว่าที่อุณหภูมิการเผาที่ 400 และ 600 องศาเซลเซียสเล็กน้อย ส่วนถ่านกระดูกที่สภาวะการเตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 400 องศาเซลเซียสสามารถกำจัดแคดเมียมได้สูงกว่าที่อุณหภูมิการเผาที่ 500 และ 600 องศาเซลเซียส และจากการทดลองจะเห็นได้ว่าถ่านกระดูกที่เตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 400 และ 500 องศาเซลเซียสสามารถกำจัดโลหะหนักได้มากกว่าถ่านกระดูกที่สภาวะการเตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 600 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ Phantumvanit P. และ Legeros RZ (1997) ที่สรุปว่าเมื่ออุณหภูมิในการเผาสูงขึ้นจะทำให้ผลึกขององค์ประกอบถ่านกระดูก (Crystallinity) มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากไม่มีคาร์บอนเข้าไปขัดขวางการเกิดผลึกทำให้มี ซึ่งจะทำให้ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการกำจัดลดลง ดังนั้นจึงเลือกสภาวะดังกล่าวทำการทดลองศึกษาในขั้นต่อไป เมื่อพิจารณาพีเอชหลังการทดลองพบว่าพีเอชเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากเกิดการละลายของถ่านกระดูกซึ่ง Kaplan, Knox และ Coffey (2002) กล่าวไว้ว่าสมการการละลายของถ่านกระดูกไว้ดังนี้



และพีเอชหลังการทดลองพบว่าที่ความเข้มข้นที่มากกว่า (ที่ 50 มก./ล. ตะกั่ว) มีพีเอชหลังการทดลองต่ำกว่าที่ความเข้มข้นที่น้อยกว่า เนื่องจากเกิดการตกตะกอนร่วมด้วยของตะกั่วซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการ



จากสมการที่ 2 จะเห็นได้ว่าการกำจัดโลหะหนักที่มากขึ้นเป็นผลทำให้เกิด H^+ ขึ้นทำให้พีเอชของน้ำเสียลดลง

4.3 ผลการศึกษาของพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียที่มีต่อการกำจัดโลหะหนัก


การศึกษาผลของพีเอชต่อการดูดซับจะเริ่มที่พีเอช 3 เนื่องจากถ่านกระดุกไม่เหมาะสมที่จะดูดซับสารที่มีพีเอชต่ำกว่านี้เนื่องจากจะเกิดการละลายของตัวดูดซับ และ คีชันนี้จึงปรับเปลี่ยนค่าพีเอชของน้ำจากพีเอช 3 ถึงพีเอช 6 สำหรับการทดลองกำจัดตะกั่ว และปรับเปลี่ยนพีเอชจาก 3 ถึงพีเอช 8 สำหรับการทดลองกำจัดแคดเมียมเนื่องจากเมื่อเพิ่มพีเอชของน้ำสูงกว่านี้ จะเกิดการตกตะกอนของโลหะหนักขึ้นมากซึ่งจะมีผลต่อการดูดซับของถ่านกระดุก ถ้าพีเอชของน้ำมากกว่านี้จนไม่สามารถศึกษาได้

4.3.1 ผลการศึกษาของพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียที่มีต่อการกำจัดตะกั่ว


1) น้ำเสียที่มีตะกั่วเริ่มต้น 10 มก./ล.

การทดลองจะใช้น้ำเสียสังเคราะห์ตะกั่วที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. แล้วทดลองปรับเปลี่ยนค่าพีเอชเริ่มต้นตั้งแต่ 3 ถึง 6 ในการทดสอบการดูดซับด้วยถ่านกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 500 องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการเผา 1 ชั่วโมง โดยที่พีเอชแต่ละพีเอชจะทำ 3 ซ้ำ และทำชุดควบคุมอีก 1 ชุด ทำการรวนผสมด้วยความเร็วรอบ 125 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้


จากผลการทดลองที่น้ำเสียสังเคราะห์ตะกั่วที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ที่พีเอช 3 ถ่านกระดุกมีประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วต่ำที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงถึง 8.52 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดลองที่พีเอช 4, 5 และ 6 พบว่าสามารถบำบัดได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงรายละเอียดในกราฟรูปที่ 4.17 และ 4.18 ซึ่งจากการทดลองนี้ได้ทำแบลนด์โดยใช้ น้ำเสียโลหะตะกั่วมาปรับพีเอชอย่างเดียวยังไม่ได้เติมถ่านกระดุก พบว่าที่พีเอช 5 และ 6 จะมีการตกตะกอนของตะกั่วเนื่องจากพีเอชอย่างเดียวด้วยมีค่าร้อยละการตกตะกอนเท่ากับ 2.65 และ 4.28 ที่พีเอช 5 และ 6 ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.19 พีเอชของน้ำเสียหลังจากทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นมากที่พีเอชต่าง ๆ adsorption capacity มีค่าต่ำ ที่สุดที่พีเอช 3 ที่ 45.48 มก./ก. ถ่านกระดุก และที่พีเอช 4, 5 และ 6 มี adsorption capacity อยู่ระหว่าง 49.25 ถึง 51.45 และเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองในกราฟรูปที่ 4.18 พบว่าความแตกต่างของพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับได้ โดยถ่านกระดุกมีประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วสูงสุดที่พีเอช 4-5



รูปที่ 4.17 ความเข้มข้นของโลหะหนักที่เหลือน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดตะกั่ว ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชเริ่มต้นต่าง ๆ



รูปที่ 4.18 ร้อยละการกำจัด(จากการดูดซับ+การตกตะกอน)ในน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดตะกั่ว ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชเริ่มต้นต่าง ๆ




รูปที่ 4.19 ความสามารถในการดูดซับของถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ความเข้มข้น ตะกั่ว 10 มก./ล. ที่พีเอชต่าง ๆ


2) น้ำเสียที่มีตะกั่วเริ่มต้น 50 มก./ล.

การทดลองจะใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. แล้วทดลองปรับเปลี่ยนค่าพีเอชเริ่มต้นตั้งแต่ 3 ถึง 6 ในการทดสอบการดูดซับด้วยถ่านกระดูกที่เตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 500 องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการเผา 1 ชั่วโมง โดยที่พีเอชแต่ละพีเอชจะทำ 3 ซ้ำ และทำชุดควบคุมอีก 1 ชุด ทำการกวนผสมด้วยความเร็วรอบ 125 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้


จากผลการทดลองที่น้ำเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. ถ่านกระดูกมีประสิทธิภาพการกำจัดต่ำที่สุดที่พีเอช 3 โดยสามารถกำจัดได้ร้อยละ 43.12 และเมื่อทดลองการดูดซับที่พีเอช 4 ถึง 6 พบว่าถ่านกระดูกสามารถกำจัดได้ในปริมาณที่สูงใกล้เคียงกันโดยมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 96.35 ถึง 98.98 ดังแสดงในรูปที่ 4.20 และ 4.21 เมื่อพิจารณาพีเอชหลังทำการทดลองเปรียบเทียบกับผลของพีเอชที่ 10 มก./ล. จะเห็นได้ว่าพีเอชที่เพิ่มขึ้นไม่มากเท่ากับการทดลองก่อน จึงสอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้สรุปไปแล้วในหัวข้อ 4.2.3



รูปที่ 4.20 ความเข้มข้นของโลหะหนักที่เหลือในน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดตะกั่ว ความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. ด้วยถ่านกระดุกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชเริ่มต้นต่าง ๆ



รูปที่ 4.21 ร้อยละการกำจัด(จากการดูดซับ+การตกตะกอน)ในน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดตะกั่ว ความเข้มข้นเริ่มต้น 50 มก./ล. ด้วยถ่านกระดุกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชเริ่มต้นต่าง ๆ



รูปที่ 4.22 ความสามารถในการดูดซับของถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ความเข้มข้น ตะกั่ว 50 มก./ล. ที่พีเอชต่าง ๆ

พิจารณาค่า adsorption capacity ที่พีเอช 3 พบว่ามีค่าเท่ากับ 104 มก./ก. ถ่านกระดูก ซึ่งต่ำที่สุด รองลงมา คือ ที่พีเอช 6 มีค่าเท่ากับ 215.92 มก./ก. ถ่านกระดูก และที่พีเอช 4 และ 5 มีค่าการดูดซับเท่ากับ 230.8 และ 224.77 มก./ก. ถ่านกระดูก ตามลำดับ แม้ว่าที่พีเอช 5 จะมี เปอร์เซ็นต์การดูดซับที่น้อยกว่าที่พีเอช 4 แต่จะสามารถกำจัดโลหะหนักได้ในปริมาณที่สูงกว่า เนื่องจากโลหะตะกั่วบางส่วนถูกกำจัดโดยการตกตะกอนเนื่องจากพีเอชของน้ำสูงขึ้น

จากการทดลอง ผลของพีเอชต่อประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียที่ความเข้มข้น ตะกั่ว 10 มก./ล. สรุปได้ว่าถ่านกระดูกสามารถกำจัดตะกั่วได้ดีที่พีเอชตั้งแต่ 4 ถึง 6 โดยมีประสิทธิภาพการกำจัดสูงมากถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วโดยถ่าน กระดูก โดยพีเอชน้ำเสียเท่ากับ 4 ถ่านกระดูกจะมีความสามารถในการดูดซับตะกั่วสูงที่สุดร้อยละ 100 แต่เมื่อพีเอชของน้ำเสียเพิ่มขึ้นพบว่าประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วโดยถ่านกระดูกจะเกิดจาก ปฏิกริยาการดูดซับเป็นส่วนใหญ่โดยมีการตกตะกอนร่วมด้วย ซึ่งที่ค่าพีเอชเท่ากับ 5 การกำจัด ตะกั่วจะเป็นการดูดซับและการตกตะกอนร้อยละ 98.35 และ 1.35 ตามลำดับ ส่วนที่พีเอช 6 การ กำจัดตะกั่วจะเป็นการดูดซับและการตกตะกอนร้อยละ 95.72 และ 4.28 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพีเอช เริ่มต้นเท่ากับ 7 พบว่าปฏิกริยาการกำจัดส่วนใหญ่เป็นการตกตะกอนจึงไม่ได้ทดลองในละเอียด

ดังนั้นปฏิกริยาการดูดซับจึงเกิดดีที่สุดที่พีเอชของน้ำเริ่มต้นเท่ากับ 4 แต่ประสิทธิภาพการ กำจัดรวมพบว่าสูงมากตั้งแต่พีเอช 4-6

จากการทดลอง ผลของพีเอชต่อประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียที่ความเข้มข้น ตะกั่ว 50 มก./ล. สรุปได้ว่าถ่านกระดูกสามารถกำจัดตะกั่วได้ดีที่พีเอชตั้งแต่ 4 ถึง 6 โดยมีประสิทธิภาพการกำจัดสูงมากถึงร้อยละ 96.35-98.98 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วโดยถ่านกระดูก พบว่าเป็นปฏิกิริยาการดูดซับ โดยพีเอชน้ำเสียเท่ากับ 4 ถ่านกระดูกจะมีความสามารถในการดูดซับตะกั่วสูงที่สุดร้อยละ 91.59 และมีการตกตะกอนเล็กน้อยที่ร้อยละ 4.76 ซึ่งที่ค่าพีเอชเท่ากับ 5 การกำจัดตะกั่วจะเป็นการดูดซับและการตกตะกอนร้อยละ 89.19 และ 9.72 ตามลำดับ ส่วนที่พีเอช 6 การกำจัดตะกั่วจะเป็นการดูดซับและการตกตะกอนร้อยละ 85.68 และ 13.3 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพีเอชเริ่มต้นเท่ากับ 7 พบว่าปฏิกิริยาการกำจัดส่วนใหญ่เป็นการตกตะกอนจึงไม่ได้ทดลองในละเอียด


ดังนั้นปฏิกิริยาการดูดซับจึงเกิดดีที่สุดที่พีเอชของน้ำเริ่มต้นเท่ากับ 4 แต่ประสิทธิภาพการกำจัดรวมพบว่าสูงมากตั้งแต่พีเอช 4-6 และจะเลือกพีเอชที่ 5 ทำการทดลองในขั้นต่อไป

4.3.2 ผลการศึกษาของพีเอชเริ่มต้นของน้ำเสียที่มีต่อการกำจัดแคดเมียม


1) น้ำเสียที่มีแคดเมียมเริ่มต้น 10 มก./ล.

การทดลองจะใช้น้ำเสียสังเคราะห์แคดเมียมที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. แล้วทดลองปรับเปลี่ยนค่าพีเอชเริ่มต้นตั้งแต่ 3 ถึง 8 ในการทดสอบการดูดซับด้วยถ่านกระดูกที่เตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 400 องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการเผา 1 ชั่วโมง โดยที่พีเอชแต่ละพีเอชจะทำ 3 ซ้ำ และทำชุดควบคุมอีก 1 ชุด ทำการกวนผสมด้วยความเร็วรอบ 125 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้


จากผลการทดลองที่น้ำเสียสังเคราะห์แคดเมียมที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ที่พีเอช 3 ถ่านกระดูกมีประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมต่ำที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงถึง 76.84 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดลองที่กำจัดแคดเมียมได้สูงที่สุดที่พีเอช 8 ประสิทธิภาพ 97.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีการตกตะกอนด้วยพีเอชอย่างเดียรร่วมด้วย ดังแสดงรายละเอียดในกราฟรูปที่ 4.23 และ 4.24 ซึ่งจากการทดลองนี้ได้ทำแบบลงค์โดยใช้น้ำเสียโลหะแคดเมียมมาปรับพีเอชอย่างเดียรร่วมด้วยไม่ได้เติมถ่านกระดูก พบว่าที่พีเอช 4,5,6,7 และ 8 จะมีการตกตะกอนของแคดเมียมเนื่องจากพีเอชอย่างเดียรร่วมด้วยมีค่าร้อยละการตกตะกอนเท่ากับ 1.25,3.12,1.49,8.44 และ 9.8 ตามลำดับดังแสดงในรูปที่ 4.24 ค่า adsorption capacity มีค่าต่ำที่สุดที่พีเอช 3 ที่ 7.38 มก./ก. ถ่านกระดูก และมากที่สุดที่พีเอช 6 มี adsorption capacity 8.92 และค่าความสามารถในการดูดซับต่าง ๆ ดังแสดงในรูปกราฟที่ 4.25 และจากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าพีเอชที่เหมาะสมที่สุดคือที่พีเอช 6



รูปที่ 4.23 ความเข้มข้นของโลหะหนักที่เหลือในน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดแคดเมียม ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ด้วยถ่านกระตุ้นปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชต่าง ๆ



รูปที่ 4.24 ร้อยละการกำจัด (จากการดูดซับ+การตกตะกอน) ในน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดแคดเมียมความเข้มข้นเริ่มต้น 10 มก./ล. ด้วยถ่านกระตุ้นปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชเริ่มต้นต่าง ๆ




รูปที่ 4.25 ความสามารถในการดูดซับของถ่านกระดุกปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ความเข้มข้น แคลเดียม 10 มก./ล. ที่พีเอชต่าง ๆ


2) น้ำเสียที่มีแคลเดียมเริ่มต้น 40 มก./ล.

การทดลองจะใช้น้ำเสียสังเคราะห์แคลเดียมที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 40 มก./ล. แล้วทดลองปรับเปลี่ยนค่าพีเอชเริ่มต้นตั้งแต่ 3 ถึง 8 ในการทดสอบการดูดซับด้วยถ่านกระดุกที่เตรียมที่อุณหภูมิการเผาที่ 400 องศาเซลเซียสและระยะเวลาในการเผา 1 ชั่วโมง โดยที่พีเอชแต่ละพีเอชจะทำ 3 ซ้ำ และทำชุดควบคุมอีก 1 ชุด ทำการกวนผสมด้วยความเร็วรอบ 125 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้


จากผลการทดลองที่น้ำเสียสังเคราะห์แคลเดียมที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 40 มก./ล. ถ่านกระดุกมีประสิทธิภาพการกำจัดต่ำที่สุดที่พีเอช 3 และ 4 มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันโดยสามารถกำจัดได้ร้อยละ 63.93 และ 72.09 ตามลำดับ และประสิทธิภาพการกำจัดสูงที่สุดที่พีเอช 7 ประสิทธิภาพการกำจัด 92.41 ดังแสดงในรูปที่ 4.26 และ 4.27 พิจารณาว่า adsorption capacity ที่พีเอช 3 และ 4 พบว่ามีค่าเท่ากับ 24.1 และ 24.55 มก./ก. ถ่านกระดุก ซึ่งต่ำที่สุด โดยที่ค่าที่สูงที่สุดจะใกล้เคียงกันได้แก่ ที่พีเอช 5 และ 6 ความสามารถในการดูดซับ 30.32 และ 30.91 มก./ก. ถ่านกระดุก ดังแสดงในรูปที่ 4.28



รูปที่ 4.26 ความเข้มข้นของโลหะหนักที่เหลือน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดแคดเมียม ความเข้มข้นเริ่มต้น 40 มก./ล. ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชเริ่มต้นต่าง ๆ




รูปที่ 4.27 การกำจัด(จากการดูดซับ+การตกตะกอน)ในน้ำเสียหลังการทดลองกำจัดแคดเมียม ความเข้มข้นเริ่มต้น 40 มก./ล. ด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ที่พีเอชเริ่มต้นต่าง ๆ



รูปที่ 4.28 ความสามารถในการดูดซับของถ่านกระดูกปริมาณ 1 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ความเข้มข้น แคดเมียม 40 มก./ล. ที่พีเอชต่าง ๆ

4.3.3 สรุปผลการศึกษาพีเอชเริ่มต้นที่เหมาะสม

จากผลการศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าที่ความเข้มข้นที่ต่ำเกินไปจะมี H^+ ไปรบกวนสมดุลการตกตะกอนของโลหะหนักจากสมการที่ 2



ยังมี H^+ มากยังมีการกำจัดโลหะหนักน้อยลงและที่ความเข้มข้นโลหะหนักสูง ๆ จะสามารถกำจัดโลหะหนักได้ดีเช่นกัน แต่จะมีการตกตะกอนไฮดรอกไซด์ร่วมอยู่ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของการกำจัดจึงไม่สามารถศึกษาได้ที่พีเอชสูง ๆ


4.4 ผลการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับ (Adsorption Isotherm) ในการกำจัดโลหะหนัก

4.4.1 ผลการศึกษาเวลาในการดูดซับตะกั่วที่เหมาะสมกับการศึกษาไอโซเทอม


การทดลองนี้จะทำโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ตะกั่วที่ความเข้มข้น 100 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้น 5 ซึ่งเป็นพีเอชที่มีประสิทธิภาพการกำจัดสูงที่สุด โดยทดสอบการดูดติดผิวด้วยถ่านกระดุกปริมาณ 0.04 และ 0.2 ก./ล. โดยจะเก็บน้ำตัวอย่างที่ระยะเวลาต่าง ๆ

ซึ่งจากผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.29 และ 4.30 และข้อมูลตารางที่ ค1 พบว่าที่ปริมาณถ่านกระดุกต่ำ ๆ (0.04 ก./ล.) จะเข้าสู่สมดุลในช่วง 24 ชั่วโมงแรกที่ปริมาณถ่านกระดุกมาก (0.2 ก./ล.) จะเริ่มเข้าสู่สมดุลที่ 8 ชั่วโมง เวลาที่สภาวะสมดุลในการกำจัดตะกั่วคือ 24 ชั่วโมง

จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มปริมาณสารดูดซับทำให้สารละลายเข้าสู่สภาวะสมดุลเร็วขึ้นเนื่องจากที่ปริมาณสารดูดซับน้อยประสิทธิภาพจะต่ำทำให้สารละลายมีโลหะหนักละลายเหลืออยู่สูงกว่าทำให้มีแนวโน้มในการเปลี่ยนความเข้มข้นมากกว่า



รูปที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเขย่ากับร้อยละการกำจัดตะกั่วด้วยถ่านกระดุกปริมาณ 0.04 ก./ล. โดยใช้ น้ำเสียสังเคราะห์ตะกั่วความเข้มข้น 100 มก./ล. พีเอช 5




รูปที่ 4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเขย่ากับร้อยละการกำจัดตะกั่วด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.2 ก./ล. โดยใช้ น้ำเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 100 มก./ล. พีเอช 5


4.4.2 ผลการศึกษาเวลาในการดูดซับแคดเมียมที่เหมาะสมกับการศึกษาไอโซเทอม

การทดลองนี้จะทำโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์แคดเมียมที่ความเข้มข้น 40 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้น 6 โดยทดสอบการดูดติดผิวด้วยถ่านกระดูกปริมาณ 0.1 และ 1.5 ก./ล. โดยจะเก็บน้ำตัวอย่างที่ระยะเวลาต่าง ๆ

ซึ่งจากผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.31 และ 4.32 และข้อมูลตารางที่ ค2 พบว่าที่ปริมาณถ่านกระดูกต่ำ ๆ (0.1 ก./ล.) จะเข้าสู่สมดุลในช่วง 48 ชั่วโมงแรก ที่ปริมาณถ่านกระดูกมาก (1.5 ก./ล.) จะเริ่มเข้าสู่สมดุลที่ 24 ชั่วโมง เวลาที่สภาวะสมดุลในการกำจัดแคดเมียม คือ 48 ชั่วโมง



รูปที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเขย่ากับร้อยละการกำจัดแคดเมียมด้วยถ่านกระดุก ปริมาณ 0.1 ก./ล. โดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์แคดเมียมความเข้มข้น 40 มก./ล. พีเอช 6




รูปที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการเขย่ากับร้อยละการกำจัดแคดเมียมด้วยถ่านกระดุก ปริมาณ 1.5 ก./ล. โดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์แคดเมียมความเข้มข้น 40 มก./ล. พีเอช 6


4.4.3 ผลการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับในการกำจัดตะกั่ว

การทดลองทำโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ตะกั่วที่มีความเข้มข้น 100 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้น 5 ซึ่งเป็นพีเอชที่จะทำการเลือกทดลอง ในการทดสอบการดูดติดผิวด้วยถ่านกระดูกโดยแปรเปลี่ยนปริมาณเป็น 0.04, 0.08, 0.12, 0.16 และ 0.2 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ ค1 และเมื่อนำข้อมูลมาทำกราฟไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงมัวร์และฟรุนดลิช ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.33 และ 4.34 เมื่อพิจารณาถึงค่า R-square พบว่ามีค่าไม่ต่างกันมาก คือ ค่า R-square ของไอโซเทอมแบบแลงมัวร์และฟรุนดลิชมีค่าเท่ากับ 0.8976 และ 0.8494 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อทำการทดลองแล้วจะเห็นตะกอนสีขาวเกิดขึ้นร่วมด้วยทั้งนี้เนื่องจากมีกลไกการตกตะกอนร่วมด้วยดังที่กล่าวไปแล้วในการทดลองขั้นต้น จึงสามารถใช้สมการไอโซเทอมในการทำนายความสามารถในการดูดซับได้ตามสมมติฐานดังนี้

1. โมเลกุลตะกั่วจะดูดติดบนพื้นผิวที่เจาะจง
2. แต่ละพื้นที่ที่ถูกดูดติดผิวจะเกิดการดูดติดผิวเพียงชั้นเดียว
3. พื้นที่ในแต่ละแห่งจะถูกจำกัดปริมาณของสารที่ถูกดูดติดผิวด้วยสมการทางเรขาคณิตของพื้นที่ผิวนั้น
4. โมเลกุลตะกั่วจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตลอดพื้นที่ผิวของสารดูดติดผิว



รูปที่ 4.33 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงมัวร์ของถ่านกระดูกที่ 500 องศาเซลเซียสในการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียตะกั่วสังเคราะห์ความเข้มข้น 100 มก./ล. พีเอช 5



รูปที่ 4.34 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิชของถ่านกระดูกที่ 500 องศาเซลเซียสในการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียตะกั่วสังเคราะห์ความเข้มข้น 100 มก./ล. ที่พีเอช 5

4.4.4 ผลการศึกษาไอโซเทอมการดูดซับในการกำจัดแคดเมียม

การทดลองจะทำโดยใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่ตะกั่วที่ความเข้มข้น 40 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเป็น 6 ซึ่งเป็นพีเอชที่มีประสิทธิภาพการกำจัดสูงที่สุด ในการทดสอบการดูดติดผิวด้วยถ่านกระดูกโดยแปรเปลี่ยนปริมาณเป็น 0.1, 0.2, 0.5, 1 และ 1.5 ก./ล. น้ำตัวอย่าง ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ ค6 และเมื่อนำข้อมูลมาทำกราฟไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงมัวร์และฟรุนดลิช ซึ่งแสดงในรูปที่ 4.35 และ 4.36 เมื่อพิจารณาที่ค่า R-square ของไอโซเทอมทั้ง 2 แบบ พบว่ามีค่าสูงใกล้เคียงกันโดยมีค่าเท่ากับ 0.99 และ 0.98 สำหรับ R-square ของการดูดซับแบบแลงมัวร์และฟรุนดลิชตามลำดับ และ เมื่อทำการทดลองพบตะกอนสีขาวน้อยมากจึงสรุปได้ว่าเกิดกลไกการดูดติดผิวเพียงอย่างเดียวและสามารถทำนายค่าการดูดซับได้ทั้งจากสมการแลงมัวร์และฟรุนดลิชดังนี้

สมการ Langmuir

$$1/(x/m) = 0.0653(1/C_e) + 0.0128$$

และมีสมมติฐานดังนี้


1. โมเลกุลตะกั่วจะดูดติดบนพื้นผิวที่เจาะจง
2. แต่ละพื้นที่ที่ถูกดูดติดผิวจะเกิดการดูดติดผิวเพียงชั้นเดียว
3. พื้นที่ในแต่ละแห่งจะถูกจำกัดปริมาณของสารที่ถูกดูดติดผิวด้วยสมการทางเรขาคณิตของพื้นที่ผิวนั้น
4. โมเลกุลตะกั่วจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตลอดพื้นที่ผิวของสารดูดติดผิว

สมการ Freundlich


$$x/m = 17.83C_e^{0.4145}$$

และมีสมมติฐานดังนี้

1. พื้นที่ผิวตัวดูดซับไม่สม่ำเสมอ
2. พลังงานในการดูดซับและพื้นที่ผิวมีการกระจายตัวไม่เท่ากัน



รูปที่ 4.35 ไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงมัวร์ของถ่านกระดูกที่ 400 องศาเซลเซียสในการกำจัดแคดเมียมในน้ำเสียแคดเมียมสังเคราะห์ความเข้มข้น 40 มก./ล. ที่พีเอช 6



รูปที่ 4.36 ไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรอนดิชของถ่านกระดุกที่ 400 องศาเซลเซียสในการกำจัดแคดเมียมในน้ำเสียแคดเมียมสังเคราะห์ความเข้มข้น 40 มก./ล. ที่พีเอช 6

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองของอุบลรัตน์(2544) ซึ่งได้สมการแลงมัวร์

$$1/(x/m) = 0.0737(1/Ce) + 0.0177$$

และสมการฟรอนดิช

$$x/m = 15.98C_e^{0.3437}$$

พบว่ามีความใกล้เคียงกันทั้งค่า R-Square และค่าคงที่ต่าง ๆ ในสมการจึงสามารถใช้สมการทั้ง 2 ในการคำนวณความสามารถในการดูดซับได้เป็นอย่างดี

จากผลการทดลองของ Xu, Y. et.al. (1994) ได้ทำการทดลองโดยใช้สารดูดซับเป็นไฮดรอกซีพาไทรท์สังเคราะห์ผลไอโซเทอมในการกำจัดแคดเมียมที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานของ Langmuir และความสามารถในการดูดซับสูงสุดเป็น 66 มก./ก. ไฮดรอกซีพาไทรท์

จากการทดลองผลการศึกษาค้นหาสมการไอโซเทอมสรุปได้ว่าสามารถทำนายความสามารถในการดูดซับได้จากสมการไอโซเทอมข้างต้นและค่า R-square ของ Isotherm ของตัวที่มีค่าไม่สูงมากนักเนื่องจากเกิดการตกตะกอนร่วมด้วยซึ่งยากต่อการทำนาย ส่วนการทดลองไอโซเทอมของแคดเมียมเป็นไปได้ดีกับทั้ง 2 สมมติฐานคือ แลงมัวร์และฟรอนดิช และค่าความสามารถในการดูด

ชั้นสูงสุดของถ่านกระดุกเท่ากับ 617.5 มก./ก. ถ่านกระดุก และ 68 มก./ก. ถ่านกระดุก สำหรับ ตะกั่วและแคดเมียม ในการทดลองนี้

Babel, S. and Kurniawan, T.A. (2003) ได้ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่ใช้สารดูดซับชนิดต่าง ๆ ในการกำจัดโลหะหนักได้สรุปได้ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ความสามารถในการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมสูงสุดของสารดูดซับชนิดต่าง ๆ

(Babel, S. and Kurniawan, T.A., 2003)

ชนิดของสารดูดซับ	ตะกั่ว (มก./ก.)	แคดเมียม(มก./ก.)
Chitosan Beads	-	250
Zeolite	175	137
Waste Slurry	1030	15
Lignin	1865	-
Blast Furnace Slag	40	-
GAC	20-150	3-150
Ferric Oxide	230	72
ถ่านกระดุก *	617.5	68

*หมายเหตุ ค่าที่ได้จากการทดลองวิจัยฉบับนี้

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสูงสุดของถ่านกระดุกในการทดลองนี้กับสารดูดซับชนิดต่าง ๆ พบว่าถ่านกระดุกเป็นสารดูดซับที่มีความสามารถในการดูดติดผิวกับตะกั่วได้ดี

4.5 การศึกษาการกำจัดตะกั่วโดยใช้ถ่านกระดูก โดยทดสอบการทดลองแบบคอลัมน์

ทำการทดลองโดยใช้น้ำเสียจริง ตะกั่วจากโรงงานผลิตหลอดภาพที่ความเข้มข้น 1 มก./ล. และน้ำเสียสังเคราะห์ตะกั่วที่ความเข้มข้น 1 มก./ล. ที่พีเอชที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลอง 4.4.3 คือ พีเอช เท่ากับ 5 ไหลผ่านคอลัมน์อะครีลิกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ซึ่งบรรจุถ่านกระดูกสูง 30 เซนติเมตร มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ 10 และ 20 เซนติเมตร มีน้ำหนักกระดูกเท่ากับ 60 กรัม และทำการทดลองที่อัตราการไหลของน้ำเสียตะกั่ว 2.8 ลิตรต่อชั่วโมงเก็บน้ำเสียที่ผ่านคอลัมน์ทุก 12 ชั่วโมงและนำไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันเก็บตัวอย่างจนกระทั่งน้ำเสียที่ผ่านคอลัมน์มีปริมาณตะกั่วสูงเท่ากับน้ำเสียเริ่มต้น


ผลการทดลองพบว่าตะกั่วที่ไหลผ่านคอลัมน์จะเกิดการอุดตันบนผิวของถ่านกระดูกภายในคอลัมน์ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านคอลัมน์ต่อไปได้ เมื่อปริมาณน้ำได้เพียง 100.8 ลิตร หรือ 1072.34 BV คิดเป็นความสามารถในการดูดซับ 1.68 มก./ก. ถ่านกระดูก สำหรับน้ำเสียจริงตะกั่วจากโรงงานหลอดภาพ และ 134.4 ลิตร หรือ 1429.79 BV คิดเป็นความสามารถในการดูดซับ 2.24 มก./ก. ถ่านกระดูก น้ำเสียสังเคราะห์ตะกั่ว จากการเก็บตัวอย่างน้ำที่ระยะต่าง ๆ เมื่อเกิดการอุดตันพบว่าที่ระยะ 10 เซนติเมตรก็ไม่พบตะกั่วเลยแสดงว่าตะกั่วถูกกำจัดที่ด้านบนของคอลัมน์ การที่ตะกั่วอุดตันที่บนผิวของถ่านกระดูกในคอลัมน์ คาดว่าจะเกิดจากปฏิกิริยาการตกตะกอนร่วมระหว่างตะกั่วในน้ำเสียดกับไฮดรอกไซด์พาไธท์ของกระดูกดังปฏิกิริยา




ซึ่งไม่ใช้การตกตะกอนไฮดรอกไซด์ โดยยืนยันได้จากผลการทดลองชุดควบคุมแบบแบตช์ที่ปรับพีเอชน้ำเสียเท่ากับ 6 และพบว่าเกิดการตกตะกอนตะกั่วเพียงร้อยละ 4.28 ที่ความเข้มข้นตะกั่ว 10 มก./ล.

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของอุบลรัตน์(2544) ซึ่งใช้เมื่อเริ่มระบบที่พีเอช 5 ก็เกิดปัญหาการอุดตันเช่นกัน แต่เมื่อลดพีเอชน้ำที่เข้าระบบเป็น 4 ปัญหาการอุดตันจะไม่เกิด และสามารถกรองน้ำได้ถึง 4937.14 BV คิดเป็นความสามารถในการดูดซับ 85.28 มก./ก. ถ่านกระดูก


โดยรูปคอลัมน์แสดงในรูปที่ 4.41 และ รูปจุดเก็บตัวอย่างในรูปที่ 4.42




รูปที่ 4.37 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำเสียที่ผ่านคอลัมน์กับร้อยละการกักตุนน้ำเสีย
สังเคราะห์ความเข้มข้น 1 มก./ล. พีเอชเริ่มต้น 5



รูปที่ 4.38 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำเสียที่ผ่านคอลัมน์พีเอชน้ำเสียที่จุดเก็บต่าง ๆ ในน้ำ
เสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 1 มก./ล. พีเอชเริ่มต้น 5




รูปที่ 4.39 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำเสียที่ผ่านคอลัมน์กับร้อยละการกำจัดตะกั่วในน้ำเสียจริงเข้มข้น 1 มก./ล. พีเอชเริ่มต้น 5



รูปที่ 4.40 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำเสียที่ผ่านคอลัมน์พีเอชน้ำเสียที่จุดเก็บต่างๆ ในน้ำเสียจริงเข้มข้น 1 มก./ล. พีเอชเริ่มต้น 5



รูปที่ 4.41 รูปคอลัมน์







รูปที่ 4.42 จุดเก็บตัวอย่าง

4.6 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างวัสดุของถ่านกระดุกหลังการทดลอง กำจัดตะกั่วและแคดเมียม

4.6.1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างวัสดุของถ่านกระดุกหลังการทดลอง โดยใช้เครื่องFTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)


เมื่อเปรียบเทียบรูปก่อนและหลังการทดลองกำจัดตะกั่วและแคดเมียมแล้วพบว่าองค์ประกอบที่วัดได้คล้ายคลึงกันดังแสดงในรูปที่ 4.43, 4.44 และ 4.45 และพบว่าพีคของฟอสเฟตมีความคมชัดมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากตะกอนที่ตกกลับมีความเสถียรมากกว่าและแสดงว่าผลึกมีแนวโน้มที่จะจับกับฟอสเฟตมากกว่าคาร์บอนเนต






(a)

(b)

รูปที่ 4.43 ผลวิเคราะห์ FTIR ของถ่านกระดูกก่อนและหลังการทดลอง (a) 400°C (b) 500°C



รูปที่ 4.44 ผลวิเคราะห์ FTIR ของถ่านกระดูกก่อนและหลังการทดลอง (a) 600°C (b) 800°C



รูปที่ 4.45 ผลวิเคราะห์ FTIR ของถ่านกระดูกก่อนและหลังการทดลอง 1000°C

4.6.2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างวัสดุของถ่านกระดูกหลังการทดลอง โดยใช้เครื่อง XRD

1) ถ่านกระดูกหลังนำไปทดลองกำจัดตะกั่ว

จากผลการศึกษาถ่านกระดูกหลังนำไปทดลองกำจัดตะกั่วที่สภาวะที่เหมาะสมได้แสดงในรูปที่ 4.46 ผลึกที่ตรวจวัดได้เกิดสารประกอบ เลดฟอสเฟสไฮดรอกไซด์ และไฮดรอกซีอพาไตต์ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัดกระดูกก่อนการทดลองโดยพบว่าที่เผาที่อุณหภูมิต่ำซึ่งมีผลึกของไฮดรอกซีอพาไตต์ บางพีคเข้ากันได้ดีกับไฮดรอกซีอพาไตต์ที่มีตะกั่วในโมเลกุล ดังเช่นพีคของ $Pb_{10}(OH)_2(PO_4)_6$

คาร์บอนเติมมาแทนที่ในตำแหน่งของฟอสเฟตทำให้พันธะของไฮดรอกซีอพาไตต์อ่อนทำให้ความพรุนเพิ่มขึ้น (ตุจตุย พงษ์เก่า, 2537) อีกทั้งยังทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรงละลายน้ำได้มากกว่า ปฏิกริยาการตกตะกอนกลับจะเกิดได้ง่ายขึ้น






2) ถ่านกระดูกหลังนำไปทดลองกำจัดแคดเมียม

จากการนำถ่านกระดูกไปตรวจด้วยเครื่อง XRD หลังการทดลองกำจัดแคดเมียมพบว่าไม่สามารถหาได้เนื่องจากไม่เกิดผลึก (Amorphous) เนื่องจากเกิดการตกผลึกที่ไม่สมบูรณ์ จากการศึกษาของถ้าเกิดผลึกที่สมบูรณ์จะสามารถไปตรวจสอบได้เนื่องจากจะมี 4% ซึ่งสามารถตรวจสอบจากเครื่อง XRD ได้ อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปฏิกริยามากมายทั้งกับไฮดรอกไซด์ คาร์บอนและอพาไตต์จนไม่สามารถเกิดผลึกสมบูรณ์ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Ma, Q.Y et.al.(1994) ตรวจตะกอนซึ่งคาดว่าจะมีเปอร์เซ็นต์แคดเมียมในผลึกอพาไตต์ 6% ก็ไม่สามารถตรวจพบได้เช่นกัน และสรุปว่าไม่สามารถเกิดอพาไตต์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากแคลเซียมและตะกั่วแล้วอาจไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือใด ๆ Chen X. et.al. (1997) ทำการศึกษาพบว่าแคดเมียมสามารถเกิดผลึก $Cd(OH)_2$ และ $CdCO_3$ ได้ในสารละลายที่เป็นเบส (เมื่อสารละลายเริ่มต้นมีพีเอช 8) ดังสมการ



และการศึกษาของ Xu Y. et.al. (1994) ได้เสนอสมการการกำจัดดังนี้





รูปที่ 4.46 ผลวิเคราะห์ XRD ของถ่านกระดูกหลังการทดลอง


4.7 การคำนวณเพื่อยืนยันสมมติฐานการกำจัดโลหะหนักของถ่านกระดุกเนื่องจากการตะกอนกลับของผลึกของเลดไฮดรอกซีฟอสเฟต

สมมติฐานการกำจัดโลหะหนักของถ่านกระดุกไว้ 3 ประการดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนไอออน (อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ 2544)




2. การละลายของถ่านกระดุกและการตกตะกอนกลับ (Ma, Q.Y., et.al., 1994)



3. การดูดติดผิว

เนื่องจากการกำจัดด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออนจะไม่มีการลดลงของพีเอชหลังปฏิกิริยาการกำจัดซึ่งต่างจากการกำจัดด้วยวิธีตกตะกอนกลับที่มีการเพิ่ม H^+ ให้กับสารละลายทำให้พีเอชลดลงเมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนไอออนโดยเนื่องจากหัวข้อ 4.2.1, 4.3.1 และ 4.3.2 เมื่อเปรียบเทียบพีเอชของน้ำหลังการกำจัดโลหะหนักแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่ความเข้มข้นโลหะหนักที่มากกว่าพีเอชของน้ำหลังการทดลองจะมีค่าน้อยกว่าจึงจะตั้งสมมติฐานว่าเกิดการตกตะกอนกลับของถ่านกระดุกโดยที่จะคำนวณโดยใช้หัวข้อ 4.2.1 เนื่องจากได้ทำการเก็บน้ำเสียเป็นช่วงเวลา จากการทดลองที่ 4.2.1 ได้ซึ่งทำการทดลองที่ 10 และ 50 มก./ล. ตะกั่ว ซึ่งมีค่าความแตกต่างความเข้มข้น 40 มก./ล. (การคำนวณนี้เป็นการคำนวณคร่าว ๆ จึงให้การกำจัดหมดเหมือนกัน) โดยจากสมการ



คำนวณ H^+ ที่เกิดขึ้นโดยได้ $2.7 \times 10^{-4} \text{ mol/l}$ เมื่อแทนค่า M^{2+} ซึ่งเป็นตะกั่วที่ 40 มก./ล.

และจะคำนวณ H^+ เนื่องจากการทดลองที่ 4.2.1 เลือกช่วงเวลาที่กำจัดได้คงที่โดยจะเลือกค่าดังนี้

ตารางที่ ก1 และ ก4 เลือกที่เวลา 4 ชั่วโมง พีเอช 5.2 และ 5.07 ตามลำดับ
 ตารางที่ ก2 และ ก5 เลือกที่เวลา 4 ชั่วโมง พีเอช 5.2 และ 5.01 ตามลำดับ
 ตารางที่ ก3 และ ก6 เลือกที่เวลา 6 ชั่วโมง พีเอช 5.12 และ 5.06 ตามลำดับ
 ได้ค่าพีเอชเฉลี่ย 5.17 และ 5.04

โดยคิดว่าเมื่อ H^+ เกิดขึ้นแล้วจะอาศัยอยู่ใน 2 ส่วนคือ

1. อยู่เป็น H^+ ซึ่งจะลดพีเอชของสารละลายโดยตรงซึ่งเท่ากับ $10^{-5.04} - 10^{-5.17} = 1.75 \times 10^{-6} \text{ mol/l}$
2. ทำปฏิกิริยากับ CH_3COO^- เป็น CH_3COOH โดยจะคำนวณโดยใช้สูตร

$$pH - pK_a = \log[A]/[HA] \quad \text{โดยที่ HA คือ } CH_3COOH \text{ (ค่า } pK_a = 4.76)$$

เมื่อนำค่าคงที่ต่าง ๆ มาแทนค่าจะได้ $H^+ = 5.9 \times 10^{-4} \text{ mol/l}$ เมื่อบวกกับ H^+ ในข้อ 1 จะ
 ได้ $5.92 \times 10^{-4} \text{ mol/l}$

จากการคำนวณสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลักในการกำจัดตะกั่วเกิดปฏิกิริยาการตก
 ตะกอนเนื่องจากค่าทดลองจากการวัดพีเอชได้จริงเมื่อแปลงเป็น H^+ มีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการ
 คำนวณอย่างคร่าว ๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกรกำจัดแคดเมียมแล้วพบการลดลงของพีเอชของพี
 เอชหลังการทดลองแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปฏิกิริยาใดเนื่องจากการวิเคราะห์ XRD หลัง
 การทดลองกำจัดแคดเมียมไม่พบแคดเมียมที่จับเป็นผลึกอพาไทต์

4.8 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเผากระดูกโดยใช้เตาไฟฟ้า

ทำการทดลองโดยใช้เตาเผาฮีทอ Carbolite รุ่น ESF 12/23 ซึ่งมีกำลังไฟฟ้าเป็น 6 กิโล
 วัตต์ ซึ่งคิดเป็นราคาค่าใช้ไฟฟ้า 1.357 บาทต่อชั่วโมง และการเผา 1 ครั้งสามารถเผาได้ 0.33
 กิโลกรัม จะมีค่าใช้จ่ายในการเผากระดูกต่อ 1 กิโลกรัมเท่ากับ $1.357 \times 3 = 4.071$ บาทต่อ 1
 กิโลกรัม และกระดูกต้นทุนราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม เผาแล้วเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมด
 เนื่องจากเกิดการสูญหายไปเป็นก๊าซ ฉะนั้นราคาผลิตต่อ 1 กิโลกรัม คือ $(4.071 + 5) \times 2 = 18.142$
 บาทต่อกิโลกรัม

4.9 ข้อเสนอแนะการนำถ่านกระดุกไปกำจัดตะกั่วในน้ำเสีย

น้ำเสียที่เหมาะสมกับการนำถ่านกระดุกไปกำจัดน้ำเสีย คือ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นแรกมาแล้วหรือน้ำเสียที่มีความเข้มข้นต่ำ เพื่อให้เหมาะสมกับราคาและคุณภาพน้ำเสียที่ได้โดยทั่วไปจะสามารถใช้ถ่านกระดุกได้ 2 ลักษณะ คือ นำไปทำเป็นผง และแบบเป็นเม็ด

โดยจากการทดลองนี้ถ่านกระดุกสามารถกำจัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้น 10 มก./ล. ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลา 4 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่าเหมาะสมที่จะกำจัดน้ำเสียโดยนำถ่านกระดุกมาบดเป็นผง

การทดลองนี้ได้ศึกษาการกำจัดตะกั่วโดยใช้คอลัมน์ซึ่งเกิดการอุดตันขึ้นเนื่องจากเกิดการตกตะกอนของถ่านกระดุกร่วมกับตะกั่ว การใช้ถ่านกระดุกในคอลัมน์จะสามารถทำได้ถ้าได้รับการล้างย้อนบ่อยครั้งเมื่อเกิดการอุดตันหรืออาจดำเนินการโดยใช้ระบบน้ำไหลขึ้น เนื่องจากการล้างย้อนทำให้อนุภาคเรียงตัวใหม่โดยอนุภาคเล็ก ๆ จะอยู่ด้านบนและอนุภาคใหญ่ ๆ จะอยู่ด้านล่าง อีกทั้งตัวกลางยังขยายตัวเล็กน้อยด้วยการอุดตันจึงเกิดขึ้นช้าลง และจากการศึกษาของ

และจากหัวข้อ 4.5 จากการทดลองของอุบลรัตน์ไม่สามารถทดลองคอลัมน์ที่พีเอช 5 ได้เช่นกันเนื่องจากเกิดการอุดตันเมื่อเปลี่ยนพีเอชที่ทำการทดลองเป็น 4 ปรากฏว่าสามารถดำเนินระบบได้จนถึงจุดยุติโดยไม่มีการอุดตันเกิดขึ้น