

# บทที่ 1

## บทนำ



### 1.1 บทนำ

ประเทศไทยได้มีการขยายตัวและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลที่ตามมา คือ ทำให้เกิดปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การระบายน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารเคมี สารอินทรีย์ รวมถึงโลหะหนักต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สำหรับน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อน ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทการชุบโลหะ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตท่อเหล็ก และการขัดผิวโลหะ เป็นต้น วิธีการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก ที่นิยมใช้กันมาก คือ การตกผลึก (Precipitation) ด้วยสารเคมี โดยจะเหมาะกับน้ำเสียที่มีโลหะหนักในปริมาณมาก (มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในกรณีที่น้ำเสียมีปริมาณโลหะหนักในปริมาณน้อย วิธีการตกผลึกจะไม่สามารถลดปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น วิธีการที่นิยมใช้ในกรณีที่น้ำเสียมีโลหะหนักอยู่ในปริมาณน้อย คือ การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักสูง แต่ต้นทุนในการบำบัดค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้เรซินที่สังเคราะห์โดยกระบวนการทางเคมี จากสาเหตุดังกล่าว จึงได้มีการนำวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออนเหมือนกับเรซินแบบสังเคราะห์มาใช้ทดแทน เพื่อลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย โดยแนวทางหนึ่ง คือ การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ทำเป็นสารแลกเปลี่ยนไอออน

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีการนำมาใช้เป็นเรซินแลกเปลี่ยนไอออน เช่น เปลือกไม้ เปลือกผลไม้ ชี้อ้อย และผักตบชวา เป็นต้น เนื่องจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ เซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออน ทั้งนี้เพราะโครงสร้างของเซลลูโลส ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชัน คือ carboxylic, phenolic และ hydroxylic ที่เป็นส่วนทำให้เซลลูโลสมีคุณสมบัติคล้ายกับเรซินที่สังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมี แต่มีลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน เช่น โครงสร้างของเซลลูโลสเป็นแบบ hydrophilic แต่โครงสร้างของเรซินที่สังเคราะห์เป็น hydrophobic เนื่องจากเซลลูโลสมีคุณสมบัติเป็นไฟเบอร์ การยึดเกาะกันของโครงร่างตาข่ายจะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน โดยมีหมู่ไอออนอยู่ตามตำแหน่งต่างๆบนโครงร่างตาข่ายโมเลกุลของเซลลูโลสที่มีกลุ่ม hydroxylic ที่คาร์บอนอะตอมตำแหน่งที่ 2, 3 และ 6 จะเป็นส่วนที่เกิดการทำปฏิกิริยามากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงลักษณะของโครงสร้าง และหมู่ฟังก์ชัน

ในเซลล์โลส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ โดยการปรับสภาพวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยสารเคมี

จากคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ ช้างข้าวโพด เปลือก ถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน มาใช้เป็นสารเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งองค์ประกอบของวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบของช้างข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน

องค์ประกอบ	ช้างข้าวโพด (จันทนา, 2538)	เปลือกถั่วเหลือง (Allan, 1978)	ก้านดอกทานตะวัน (Sun, 1997)
เซลล์โลส	36.5 %	49.3 – 64 %	71 %
เฮมิเซลล์โลส	-	16 – 16.6 %	-
ลิกนิน	10.4 %	4.5 – 8 %	-
เพนโตเซน	28.1 %	22.6	-
ซีเถ้า	-	4.9 – 5.7 %	-

- หมายถึง ไม่มีการศึกษา

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) ศึกษาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการ กำจัดโลหะหนักของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากช้างข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอก ทานตะวัน ชนิดไม่ได้ปรับสภาพ ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก ปรับสภาพด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ 5% และปรับสภาพด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ 37% ในน้ำเสียสังเคราะห์

- 2) ศึกษาการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจริง โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน
- 3) ศึกษาโครงสร้างและลักษณะทางกายภาพ ของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
- 4) ศึกษาค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก โดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน

### 1.3 ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยนี้กระทำในห้องปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดโลหะหนัก โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจาก ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน ขนาดวัสดุที่ใช้ในการทดลองมีค่า Effective size น้อยกว่า 0.177 มิลลิเมตร หรือเล็กกว่า 80 ไมครอน และชนิดการปรับสภาพที่ทำการศึกษามี 4 ชนิด คือ ไม่ได้ปรับสภาพ ปรับสภาพด้วยกรดไฮโดรคลอริก ปรับสภาพด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ 5% และปรับสภาพด้วยฟอร์มาลดีไฮด์ 37%

โลหะหนักที่ทำการศึกษได้แก่ นิกเกิล ทองแดง และสังกะสี ที่ระดับความเข้มข้น 5 10 20 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่พีเอช เท่ากับ 5 และทำการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- 2) เป็นแนวทางที่จะใช้ในการลดต้นทุนในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสีย
- 3) ทำให้ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการนำเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจาก ซังข้าวโพด เปลือกถั่วเหลือง และก้านดอกทานตะวัน ไปใช้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสีย
- 4) เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร