



บทที่ 4


ผลทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 สมบัติของพอลิเมอร์ผสม

4.1.1 สมบัติทางความร้อน


4.1.1.1 อุณหภูมิการสลายตัว

ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการสลายตัวด้วยการวิเคราะห์น้ำหนักภายใต้ความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.1 พบว่าพอลิแล็กติกแอซิดเกิดการสลายตัวก่อน โดยมีอุณหภูมิเริ่มการสลายตัว (onset degradation temperature, T_g onset) ประมาณ 344 องศาเซลเซียส พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวที่ประมาณ 377 องศาเซลเซียส โดยพอลิเมอร์ผสมจะมีอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวอยู่ระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสอง โดยอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วน 75/25 50/50 และ 25/75 นั้นเกิดการสลายตัวที่ประมาณ 350 355 และ 361 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่อยู่ระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด การที่พอลิเมอร์ผสมมีอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อนให้กับพอลิเมอร์ผสมได้




รูปที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการสลายตัวด้วยการวิเคราะห์น้ำหนักภายใต้ความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวของพอลิเมอร์ผสมที่เติมออร์แกนิกเคลย์ที่ปริมาณ 0.5 และ 1 phr พบว่าอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วน 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 และ 0/100 เมื่อเติมออร์แกนิกเคลย์ในปริมาณ 0.5 phr พบว่ามีค่าอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวที่ 353 352 352 360 และ 375 องศาเซลเซียสตามลำดับ และที่เมื่อเติมออร์แกนิกเคลย์ในปริมาณ 1 phr มีอุณหภูมิเริ่มการสลายตัวที่ 356 347 352 359 และ 369 องศาเซลเซียสตามลำดับ และเมื่อเติมออร์แกนิกเคลย์ในปริมาณ 1 phr พบว่าอุณหภูมิการเริ่มสลายตัวมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสารที่ใช้ทำตัวเติมออร์แกนิกเคลย์มีหมู่ไฮดรอกซิล เมื่อโดนความร้อนจึงเกิดการแตกตัวออกมา ทำให้สายโซ่พอลิเมอร์บางส่วนเกิดการเสื่อมสลายขาดออกจากกัน




รูปที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการสลายตัวด้วยการวิเคราะห์น้ำหนักภายใต้ความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซักซิเนตที่มีการเติมออร์แกนไคลด์ 0.5 phr



รูปที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการสลายตัวด้วยการวิเคราะห์น้ำหนักภายใต้ความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซักซิเนตที่มีการเติมออร์แกนไคลด์ 1 phr

4.1.1.2 อุณหภูมิทรานซิชันและอุณหภูมิการหลอมเหลว

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน (T_g) และอุณหภูมิการหลอมเหลว (T_m) ของพอลิเมอร์ผสมทำการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคดีฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลอริเมทรี ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.4 จากการทดลองพบว่าปริมาณช่วงการดูดกลืนความร้อนในส่วนของพอลิแล็กติกแอซิดมีปริมาณลดลงตามปริมาณของพอลิแล็กติกแอซิดลดลงที่อุณหภูมิประมาณ 150 องศาเซลเซียส ขณะที่ช่วงการดูดกลืนความร้อนในส่วนของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามอัตราส่วนพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เพิ่มขึ้น



รูปที่ 4.4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลาสทรานซิชันและอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพบว่ามีความลดลงเมื่อเทียบกับค่าของพอลิแล็กติกแอซิดเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดมีความเข้ากันได้บางส่วน ส่งผลให้ค่าอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอร์ผสมมีค่าลดลง และเมื่อพิจารณาปริมาณการตกผลึกของพอลิเมอร์ผสมพบว่าปริมาณผลึกของพอลิแล็กติกแอซิดลดลง เนื่องจากปริมาณของพอลิแล็กติกแอซิดลดลง และด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ จึงไม่สามารถหาค่าอุณหภูมิกลาสทรานซิชัน


ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตได้ เนื่องจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีค่าอุณหภูมิกลาสทรานซิชันที่ค่อนข้างต่ำมากอยู่ในช่วงอุณหภูมิ -45 ถึง -55 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลาสทรานซิชันและอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

	PLA100	PLA75/PBS25	PLA50/PBS50	PLA25/PBS75	PBS100
T_m (°C)	151.5	110.4	110.5	111	111.5
ΔH_m (J/g)	21.34	12.08	12.48	5.19	-
T_g (°C)	58.0	53.2	53.7	53.1	-
% Crystallinity	22.7	12.9	13.3	5.5	-

*** $\Delta H_m^0 = 94$ J/g (melt enthalpy for 100% crystallized PLA) [28]

เมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิหลอมเหลวของพอลิแล็กติกแอซิดที่เติมออร์แกโนเคลย์ 1 phr ดังแสดงในรูปที่ 4.5 พบว่าพอลิแล็กติกแอซิดจะเกิดอุณหภูมิการหลอมเหลวสองค่า (double melting point temperature) ซึ่งเกิดจากการใช้อัตราการให้ความร้อนที่เร็วเกินไป จึงทำให้พอลิแล็กติกแอซิดเกิดเป็นผลึกที่ไม่สมบูรณ์และผลึกที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เห็นอุณหภูมิหลอมเหลวสองค่า



รูปที่ 4.5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลาสทรานซิชันและอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซ็อกซิเนตที่มีการเติมออร์แกโนเคลย์ดัดแปรในปริมาณ 1 phr

ตารางที่ 4.2 ผลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกลาสทรานซิชันและอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่มีการเติมออร์แกนอเคลย์ดัดแปรในปริมาณ 1 phr


	PLA100/ MMT1	PLA75/PBS25/ MMT1	PLA50/PBS50/ MMT1	PLA25/PBS75/ MMT1	PBS100/ MMT1
T_m (°C)	149.3 155.7	110.4 147.2	111.0 147.3	111.1 146.8	111.8
ΔH_m (J/g)	28.47	23.3	18.16	9.05	60.65
T_g (°C)	56.0	51.4	48.8	47.7	-
% crystallinity	30.3	24.8	19.3	9.6	-

*** $\Delta H_m^\circ = 94$ J/g (melt enthalpy for 100% crystallized PLA) [28]

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์เปรียบเทียบกับพอลิแล็กติกแอซิดเพียงอย่างเดียวที่ทำการเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ พบว่าค่าอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของพอลิเมอร์ผสมเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์มีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องมาจากออร์แกนอเคลย์สามารถเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสองเนื่องจากสารที่ใช้ดัดแปรมีหมู่ไฮดรอกซิล

4.1.2 ดรชนีการหลอมไหลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเล็กทิกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์

ความสัมพันธ์ของค่าดรชนีการหลอมไหลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเล็กทิกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ใส่และไม่ใส่ออร์แกนอเคลย์ดัดแปรเป็นสารตัวเติม ดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 ดรชนีการหลอมไหลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเล็กทิกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์

จากการทดลองพบว่า พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเล็กทิกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีค่าดรชนีการหลอมไหลเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปริมาณพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเพิ่มขึ้น เนื่องจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีอุณหภูมิการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิเล็กทิกแอซิด ณ อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบดรชนีการหลอมไหลของพอลิเมอร์ผสมมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิการหลอมเหลวของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตส่งผลให้สายโซ่ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเกิดการขาดออกบางส่วน ทำให้ความหนืดของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตลดลง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อค่าดรชนีการหลอมไหลของพอลิเมอร์ผสมมีค่าเพิ่มสูงขึ้น


เมื่อเติมออร์แกนอเคลย์ลงไปพบว่าค่าครรชนีการหลอมไหลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าพอลิเมอร์ผสมที่ไม่ได้ใส่ออร์แกนอเคลย์ เนื่องจากในปริมาณเท่ากันพอลิเมอร์ผสมที่เติมออร์แกนอเคลย์จะมีน้ำหนักมากกว่าพอลิเมอร์ผสมที่ไม่ได้เติมออร์แกนอเคลย์ ดังนั้นพอลิเมอร์ผสมที่เติมออร์แกนอเคลย์จึงมีครรชนีการหลอมไหลที่สูงกว่า เพราะค่าความหนาแน่นของออร์แกนอเคลย์นั้นสูงกว่าพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด

4.2 สมบัติเชิงกลของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราชั้น


4.2.1 สมบัติด้านแรงดึง

4.2.1.1 ฟิล์มชั้นเดียว


สมบัติความทนแรงดึง มอดุลัสดึง และความยืดสูงสุด ณ จุดขาดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เติมออร์แกนอเคลย์ในปริมาณ 0.5 1 และ 3 phr แสดงในรูปที่ 4.7 รูปที่ 4.8 และรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.7 ความทนแรงดึงของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต เสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ที่อัตราส่วนต่างๆ



รูปที่ 4.8 มอดุลัสดึงของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทีลีนซัคซิเนต เสริมแรงด้วยออร์แกนไคลย์ที่อัตราส่วนต่างๆ




รูปที่ 4.9 ความยืดสูงสุด ณ จุดขาดของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทีลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนไคลย์ที่อัตราส่วนต่างๆ


จากผลการทดลองพบว่าความทนแรงดึง และมอดุลัสดึงของพอลิเมอร์ผสมมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเพิ่มขึ้น เนื่องจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีความทนแรงดึง และมอดุลัสดึงที่ต่ำกว่าพอลิแล็กติกแอซิด แต่พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สุด ณ จุดขาดที่มากกว่าพอลิแล็กติกแอซิด ดังนั้นเมื่อเติมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในปริมาณที่มากขึ้นจึงส่งผลให้พอลิเมอร์ผสมมีความยืดหยุ่นสูงที่สุด ณ จุดขาดสูงขึ้น แต่พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในอัตราส่วน 50/50 มีความยืดหยุ่นสูงที่สุด ณ จุดขาดสูงที่สุด โดยมีความยืดหยุ่นสูงที่สุด ณ จุดขาดคิดเป็นร้อยละ 160 ซึ่งสูงกว่าฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดถึง 40 เท่า การที่อัตราส่วนนี้ให้ความยืดหยุ่นสูงที่สุด ณ จุดขาดสูงที่สุดอาจเนื่องมาจากที่ปริมาณอัตราส่วนระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเท่ากันทำให้พอลิเมอร์ผสมเกิดเป็นเฟสต่อเนื่อง (co-continuous phase)

เมื่อพิจารณาปริมาณออร์แกนอเคลย์ที่เป็นตัวเติมในพอลิเมอร์ผสมพบว่าเมื่อปริมาณออร์แกนอเคลย์ในพอลิเมอร์ผสมเพิ่มมากขึ้นถึง 1 phr ความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดเพียงอย่างเดียว เนื่องมาจากออร์แกนอเคลย์ทำหน้าที่ช่วยรับแรงที่ถ่ายโอนมาจากพอลิเมอร์เมทริกซ์ และความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงของพอลิเมอร์ผสมจะมีค่าลดลงเมื่อมีการเติมออร์แกนอเคลย์ในปริมาณ 3 phr อาจเนื่องมาจากการเติมออร์แกนอเคลย์ในปริมาณที่มากจะทำให้ออร์แกนอเคลย์เกิดการเกาะกลุ่มกัน (agglomerate) ทำให้การกระจายแรงจากเมทริกซ์ไปที่ตัวเติมเสริมแรงไม่ดีนัก จึงทำให้ความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงลดลง ในขณะที่ความยืดหยุ่นสูงที่สุด ณ จุดขาดไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อพิจารณาฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่อัตราส่วน PLA50/PBS50 พบว่าเมื่อปริมาณออร์แกนอเคลย์มากขึ้นความยืดหยุ่นสูงที่สุด ณ จุดขาดจะลดลง เนื่องมาจากออร์แกนอเคลย์ไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของสายโซ่พอลิเมอร์ทำให้พอลิเมอร์ผสมเกิดการยึดตัวได้น้อยลง


เมื่อพิจารณาจากสมบัติเชิงกลพบว่าการเติมออร์แกโนเคลย์ที่ปริมาณ 1 phr ในพอลิเมอร์ผสมนั้นแสดงค่าสมบัติเชิงกลที่ดีที่สุด ในงานวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้ออร์แกโนเคลย์ที่กราฟต์ขอบของชั้นเคลย์ด้วยไกลซิโดอกซีโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลนซึ่งเป็นสารที่มีปลายด้านหนึ่งเป็นไซเลนที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลที่ขอบของชั้นเคลย์ และมีปลายอีกด้านหนึ่งเป็นหมู่อีพอกซีซึ่งจะสามารถเกิดอันตรกิริยากับหมู่คาร์บอกซิลิกและหมู่ไฮดรอกซิลที่ปลายสายโซ่ของพอลิเอสเทอร์ได้ ออร์แกโนเคลย์ดัดแปรดังกล่าวจะเรียกว่า twice functionalized organoclay (TFC) โดยจะใช้ที่ปริมาณ 1 phr มาใช้เป็นตัวเติมเสริมแรงในพอลิเมอร์ผสม โดยความทนแรงดึง มอดุลัสดึง และความยืดสูงสุด ณ จุดขาดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเสริมแรงด้วยออร์แกโนเคลย์ดัดแปรในปริมาณ ที่ 4.10 รูปที่ 4.11 และรูปที่ 4.12 ตามลำดับ



รูปที่ 4.10 ความทนแรงดึงของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกโนเคลย์และออร์แกโนเคลย์ดัดแปรในปริมาณ 1 phr



รูปที่ 4.11 โมดูลัสดึงของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต เสริมแรงด้วยออร์แกนोเคลย์และออร์แกนอเคลย์ดัดแปรที่ปริมาณ 1 phr




รูปที่ 4.12 ความยืดสูงสุด ณ จุดขาดของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์และออร์แกนอเคลย์ดัดแปรที่ปริมาณ 1 phr


เมื่อพิจารณาฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์และออร์แกนอเคลย์ดัดแปร พบว่าฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่เติมออร์แกนอเคลย์ดัดแปรที่ปริมาณ 1 phr มีความทนแรงดึง มอดุลัสดึง และความยืดสูงสุด ณ จุดขาดต่ำกว่าฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่เติมออร์แกนอเคลย์ที่ปริมาณ 1 phr เนื่องจากออร์แกนอเคลย์ดัดแปรมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าออร์แกนอเคลย์ทางการค้า ทำให้ออร์แกนอเคลย์ดัดแปรรับแรงที่ถ่ายโอนมาจากพอลิเมอร์เมทริกซ์ได้ไม่ดีนัก ด้วยเหตุนี้จึงเลือกใช้พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ที่ไม่ดัดแปร ในปริมาณ 0.5 และ 1 phr มาขึ้นรูปเป็นฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันกับพอลิแล็กติกแอซิด

4.2.1.2 ฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชัน


สมบัติความทนแรงดึง มอดุลัสดึงและความยืดสูงสุด ณ จุดขาดของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันที่มีพอลิเมอร์ผสมเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ที่ปริมาณ 0.5 และ 1 phr เป็นชั้นกลางระหว่างพอลิแล็กติกแอซิด แสดงในรูปที่ 4.13 รูปที่ 4.14 และรูปที่ 4.15



รูปที่ 4.13 ความทนแรงดึงของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันที่อัตราส่วนต่างๆ



รูปที่ 4.14 มอดุลัสดึงของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราชนที่อัตราส่วนต่างๆ




รูปที่ 4.15 ความยืดสูงสุด ณ จุดขาดของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราชนที่อัตราส่วนต่างๆ

จากผลการทดลองพบว่าฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันจะให้ความทนแรงดึง และมอดุลัสดึงที่สูงกว่าฟิล์มพอลิเล็กทิกแอซิดเพียงอย่างเดียว แม้ว่าฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันจะมีความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงลดลงตามปริมาณพอลิไบิวทิลีนซัคซิเนตที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันที่เตรียมได้มีค่าความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงที่สูงกว่าฟิล์มพอลิเล็กทิกแอซิด ฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันที่เสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์จะให้มีความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงสูงกว่าฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันของพอลิเมอร์ผสมที่ไม่ได้ทำการเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ โดยความทนแรงดึงและมอดุลัสดึงของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันจะมีค่ามากขึ้นเมื่อปริมาณออร์แกนอเคลย์มากขึ้น เนื่องจากออร์แกนอเคลย์สามารถช่วยรับแรงที่กระจายมาจากพอลิเมอร์เมทริกซ์ ฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันที่มีชั้นกลางเป็นพอลิเมอร์ผสมที่อัตราส่วน 50/50 ที่ปริมาณออร์แกนอเคลย์ 0 0.5 และ 1 phr จะมีความยืดสูงสุด ณ จุดขาดลดลงด้วย เนื่องจากอิทธิพลของพอลิเล็กทิกแอซิดที่ประกอบอยู่ด้านนอกมีความยืดต่ำ

4.2.2 สมบัติด้านทานแรงฉีกขาด


4.2.2.1 ฟิล์มชั้นเดียว

สมบัติด้านทานแรงฉีกขาดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเล็กทิกแอซิดและพอลิไบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ที่ปริมาณ 0 0.5 1 และ 3 phr แสดงดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 फिल्मพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วย ออร์แกนोเคลย์ที่อัตราส่วนต่างๆ


จากการทดสอบค่าความต้านทานแรงฉีกขาดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ในปริมาณ 0 0.5 1 และ 3 phr พบว่าค่าความต้านทานแรงฉีกขาดของพอลิเมอร์ผสมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดเพียงอย่างเดียว เนื่องจากพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเป็นพอลิเมอร์ที่มีความเหนียวสูงกว่าพอลิแล็กติกแอซิดจึงมีค่าความต้านทานแรงฉีกขาดสูงกว่า เมื่อนำมาขึ้นรูปเป็นฟิล์มพอลิเมอร์ผสมจึงช่วยเพิ่มความต้านทานแรงฉีกขาดให้กับพอลิแล็กติกแอซิดได้ เมื่อพิจารณาฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่มีการเติมออร์แกนอเคลย์พบว่า ความต้านทานแรงฉีกขาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณออร์แกนอเคลย์เพิ่มขึ้นจนถึงปริมาณ 1 phr และมีค่าลดลงที่ปริมาณ 3 phr เนื่องจากเหตุผลเดียวกับสมบัติด้านแรงดึงคือเกิดจากออร์แกนอเคลย์มาเกาะกลุ่มกัน ทำให้รับแรงที่กระจายมาจากเมทริกซ์ได้ไม่ดีนัก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างออร์แกนอเคลย์และออร์แกนอเคลย์ดัดแปรที่ปริมาณ 1 phr เท่ากันพบว่าความต้านทานแรงฉีกขาดของฟิล์มเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ดัดแปรมีค่าต่ำกว่าฟิล์มเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ ดังแสดงในรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 ความต้านทานแรงฉีกขาดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเสริมแรงระหว่างพอลิเล็กทิกแอซิด และพอลิวิวิทิลีนซัคซิเนตด้วยออร์แกนอเคลย์ที่ดัดแปรและไม่ได้ดัดแปร

4.2.2.2 ฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชัน

จากการทดลองพบว่าฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันจะให้ค่าความต้านทานแรงฉีกขาดที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิเล็กทิกแอซิดเพียงอย่างเดียว และให้ค่าสูงกว่าฟิล์มชั้นเดียวในอัตราส่วนที่เท่ากันอีกด้วย เนื่องจากความแข็งแรงของพอลิเล็กทิกแอซิดที่ประกอบอยู่ด้านนอกของฟิล์มช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชัน




รูปที่ 4.18 ค่าความต้านทานแรงฉีกขาดของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันที่อัตราส่วนต่างๆ

จากการทดลองพบว่าฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันจะให้ค่าความต้านทานแรงฉีกขาดที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดที่ไม่ได้เสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ และให้ค่าสูงกว่าฟิล์มชั้นเดียวในอัตราส่วนที่เท่ากันอีกด้วย เนื่องจากความแข็งแรงของพอลิแล็กติกแอซิดที่ประกอบอยู่ด้านนอกของฟิล์มช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มโคเอ็กซ์ทรู และฟิล์มชั้นกลางที่เติมออร์แกนอเคลย์จะช่วยรับแรงที่กระจายมาจากเมทริกซ์ได้อีกด้วยจึงทำให้ฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันมีความแข็งแรงกว่าฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดที่ไม่ได้เติมออร์แกนอเคลย์ นอกจากนี้อนุภาคของออร์แกนอเคลย์จะช่วยขัดขวางการฉีกขาดของฟิล์มได้อีกด้วย

4.3 สันฐานวิทยาของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์

รูปที่ 4.19 แสดงสันฐานวิทยาของพื้นที่หน้าตัดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิด/พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วนร้อยละ 75/25


(รูปที่ 4.19 (a))พบว่า พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตปรากฏในลักษณะของเป็นดิสเพอร์สเฟส มีลักษณะเป็นแท่งในเมทริกซ์ของพอลิแล็กติกแอซิด [29] แต่ในอัตราส่วนร้อยละ 50/50 ของพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (รูปที่ 4.19 (b))ไม่เห็นการแยกเฟสกันอย่างชัดเจน เนื่องจากเกิดเป็นเฟสต่อเนื่อง (co-continuous phase) และรูปที่ 4.19 (c) แสดงพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิด/ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วนร้อยละ 25/75 จะเห็นการแยกเฟสอย่างชัดเจน



รูปที่ 4.19 สัณฐานวิทยาของพื้นที่หน้าตัดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในอัตราส่วน (a) 75/25 (b) 50/50 และ (c) 25/75 ตามลำดับ

รูปที่ 4.20 แสดงสัณฐานวิทยาของพื้นที่หน้าตัดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่มีการเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ที่ไม่ได้ดัดแปรในปริมาณ 1 phr พอลิแล็กติกแอซิด/พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วนร้อยละ 75/25 ที่มีการเติมออร์แกนอเคลย์ที่ไม่ได้ดัดแปรในปริมาณ 1 phrพบว่าไม่เห็นการแยกเฟสกันอย่างชัดเจน (รูปที่ 4.20 (a))เมื่อเทียบกับการไม่ได้เติมออร์แกนอเคลย์ (รูปที่ 4.19 (a)) ที่ไม่ได้เติมออร์แกนอเคลย์ดัดแปร ในขณะที่พอลิแล็กติกแอซิด/พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วนร้อยละ 50/50 ที่มีการเติมออร์แกน

เคลย์ที่ไม่ได้ดัดแปรในปริมาณ 1 phr ยังคงเห็นเป็นเฟสต่อเนื่อง (รูปที่ 4.20 (b)) และรูปที่ 4.20 (c) แสดงให้เห็นว่าพอลิเล็กทิกแอซิด/พอลิบิวทิลีนซัลไฟด์ในอัตราส่วนร้อยละ 25/75 ที่มีการเติมออร์แกนอเคลย์ที่ไม่ได้ดัดแปรในปริมาณ 1 phr นั้นยังคงเห็นมีการแยกเฟสอยู่ แต่จะเห็นว่าดิสเพอร์สเฟสมีขนาดเล็กลง เนื่องจากการเติมออร์แกนอเคลย์จะช่วยลดแรงระหว่างผิว (interfacial tension) ของเฟสที่กระจายตัว โดยออร์แกนอเคลย์จะไปยับยั้งการรวมตัวกันของพอลิเมอร์ที่เป็นดิสเพอร์สเฟส [30]




รูปที่ 4.20 สัณฐานวิทยาของพื้นที่หน้าตัดของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเล็กทิกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัลไฟด์ในอัตราส่วน (a) 75/25 (b) 50/50 และ (c) 25/75 ตามลำดับโดยมีการเติมออร์แกนอเคลย์ที่ไม่ได้ดัดแปรในปริมาณ 1 phr


4.4 อัตราการซึมผ่านไอน้ำและก๊าซออกซิเจน

4.4.1 फिल्मชั้นเดียว

อัตราการซึมผ่านไอน้ำและก๊าซออกซิเจนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 4.21 และรูปที่ 4.22



รูปที่ 4.21 อัตราการซึมผ่านไอน้ำของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต



รูปที่ 4.22 อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต


จากผลการทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำพบว่าค่าอัตราการซึมผ่านของฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดมีค่า 38.3 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ในขณะที่ฟิล์มพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีค่า 59.0 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน และอัตราการซึมผ่านไอน้ำของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในอัตราส่วน 50/50 มีค่า 41.4 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน แสดงให้เห็นว่าพอลิแล็กติกแอซิดมีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้ำได้ดีกว่าพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Randel Shogen ที่พบว่าอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตมีค่าสูงกว่าพอลิแล็กติกแอซิด [31] และจากการทดสอบพบว่าอัตราการซึมผ่านของพอลิเมอร์ผสมมีค่าอัตราการซึมผ่านของไอน้ำอยู่ระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด

เมื่อพิจารณาอัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนพบว่าอัตราการซึมผ่านของฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิด พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตในอัตราส่วน 50/50 มีค่า 122 69.1 และ 79.4 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตต้านทานการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนได้ดีกว่าพอลิ


ลิเล็กทิกแอซิด และการเติมพอลิวิวิตลินซึกซิเนตเพิ่มความสามารถในการสกัดกั้นก๊าซออกซิเจนให้กับฟิล์มพอลิเมอร์ผสมได้

4.4.2 ฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชัน

อัตราการซึมผ่านของไอน้ำและก๊าซออกซิเจนของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันแสดงในรูปที่ 4.23 และรูปที่ 4.24



รูปที่ 4.23 อัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชัน




รูปที่ 4.24 อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชัน


อัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันพบว่าอัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วน 50/50 ประกอบด้วยพอลิแล็กติกแอซิดมีค่าอัตราการซึมผ่านไอน้ำ 38.5 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิด พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกัน แต่จะช่วยลดอัตราการซึมผ่านไอน้ำให้กับฟิล์มพอลิเมอร์ผสมชั้นเดียวที่อัตราส่วนเท่ากัน แสดงให้เห็นว่าการทำฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานไอน้ำให้กับฟิล์มได้

อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันพบว่าฟิล์มโคเอ็กซ์ทรูชันที่มีชั้นกลางเป็นพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแล็กติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่อัตราส่วน 50/50 โดยประกอบด้วยพอลิแล็กติกแอซิดมีค่า 87.4 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตารางเมตรต่อวัน โดยมีอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนที่สูงกว่าฟิล์มพอลิเมอร์ผสมเพียงอย่างเดียว แต่มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซที่ต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิด แสดงให้เห็นว่าฟิล์มพอลิเมอร์ผสมมีความสามารถในการสกัดกั้นก๊าซออกซิเจนที่ดีกว่าฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิด

อัตราการซึมผ่านไอน้ำและก๊าซออกซิเจนของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราซันเสริมแรงด้วย
ออร์แกนอเคลย์ 0.5 phr แสดงในรูปที่ 4.25 และ รูปที่ 4.26



รูปที่ 4.25 อัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราซันเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ที่ปริมาณ 0.5
phr



รูปที่ 4.26 อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราซันเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ที่
ปริมาณ 0.5 phr

เมื่อพิจารณาอัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราซันเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์ ในอัตราส่วน P/50-50-0.5/P พบว่ามีอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ 36.6 กรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับฟิล์มพอลิเมอร์ผสมชั้นเดียวและฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มโคเอ็กซ์ทราซันเสริมแรงด้วยออร์แกนอเคลย์มีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิเมอร์ผสมชั้นเดียว และฟิล์มพอลิแล็กติกแอซิดเพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าการเติมออร์แกนอเคลย์สามารถเพิ่มความสามารถในการสกัดกั้นก๊าซออกซิเจนให้แก่ฟิล์มได้ เนื่องจากการเติมออร์แกนอเคลย์จะช่วยเพิ่มระยะทางการเคลื่อนที่ของก๊าซ [24]