



ผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 ผลของขนาดและการเตรียมกากมันสำปะหลัง

4.1.1 ปริมาณแป้งในกากมันสำปะหลัง

จากตารางที่ 4.1 ซึ่งแสดงปริมาณแป้งในกากมันสำปะหลัง เมื่อเปรียบเทียบกากมันสำปะหลังที่มีขนาดใหญ่กว่าตะแกรง 25 เมช (U25) และเล็กกว่าตะแกรง 25 เมช (L25) พบว่ากากมันสำปะหลังที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรง 25 เมช จะมีปริมาณแป้งมากกว่า เนื่องจากขนาดของแป้งมีขนาดเล็กกว่าตะแกรง ดังนั้นอาจจะทำให้แป้งผ่านตะแกรงไปได้มากกว่าติดอยู่ด้านบน และเมื่อเปรียบเทียบกากมันสำปะหลังที่ผ่านการตี (B) และไม่ผ่านการตี พบว่ากากมันสำปะหลังที่ไม่ผ่านการตี จะมีปริมาณแป้งมากกว่าเนื่องจากการตีกากจะทำให้แป้งหลุดออกมาจากกากได้และเมื่อทำการร่อนกากมันสำปะหลังอาจจะทำให้แป้งละลายไปกับน้ำขณะทำการร่อนกาก เนื่องจาก การร่อนกากนี้เป็นการร่อนกากในน้ำ

ตารางที่ 4.1 ปริมาณแป้งในกากมันสำปะหลัง

ลักษณะกากมันสำปะหลัง	ปริมาณแป้งในกากมันสำปะหลัง (ร้อยละ)
OD	21.6
U25-OD	18.78
L25-OD	31.88
B-U25-OD	14.21
B-L25-OD	16.63

* OD = อบแห้ง, U25 = บน 25 เมช, L25 = ล่าง 25 เมช, B = ตีกาก

4.1.2 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง

จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.1 ซึ่งแสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ผสมกากมันแบบต่างๆ พบว่าเมื่อมีปริมาณกากมันสำปะหลังกับในแผ่นกระดาษมากขึ้นจะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลงและมีค่าต่ำกว่ากระดาษภาวะควบคุม (control) คือกระดาษที่ไม่ผสมกากมันสำปะหลังเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเส้นใยของกากมันสำปะหลัง


อาจจะมีความยืดหยุ่นที่ไม่เหมาะสมและแข็งแรงพอต่อการสร้างพันธะของเส้นใยได้ดีเท่ากับเส้นใยที่เป็นเยื่อใยสั้น ถึงแม้ว่าในกากมันสำปะหลังยังคงมีปริมาณแป้งที่หลงเหลืออยู่ แต่แป้งที่อยู่ในกากมันสำปะหลังอาจจะมีความเสถียรภาพที่ไม่ดีพอต่อการนำมาใช้ ซึ่งเห็นได้จากภาพที่ 4.2 พบว่ากากมันสำปะหลังยังคงจับตัวกันเป็นก้อน ทำให้แป้งอาจจะละลายออกมาช่วยสร้างพันธะของเส้นใยได้น้อยมาก อีกทั้งแป้งยังสามารถละลายในน้ำเย็นได้น้อย จึงทำให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมีค่าลดลง

เมื่อเปรียบเทียบขนาดของกากมันสำปะหลังที่ใช้ พบว่ากากมันสำปะหลังที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรง 25 เมช ทั้งที่ผ่านการตีกากและไม่ผ่านการตีกากจะให้กระดาษที่มีค่าความต้านทานแรงดึงสูงกว่ากากที่ติดอยู่บนตะแกรง เนื่องจากกากที่มีขนาดเล็กกว่า 25 เมช มีปริมาณแป้งมากกว่า เส้นใยจึงเกิดการสร้างพันธะได้มากกว่า ส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่า และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกากมันสำปะหลังที่ผ่านการตีกากและไม่ผ่านการตีกาก พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกากมันสำปะหลังที่ไม่ผ่านการตีกากจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงกว่ากากมันสำปะหลังที่ผ่านการตีกาก ซึ่งเป็นผลจากปริมาณแป้งที่ติดอยู่กับกากเช่นเดียวกัน

ตารางที่ 4.2 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากมันสำปะหลังแบบต่างๆ


กากมัน- สำปะหลัง (ร้อยละ)	OD	U25-OD	L25-OD	B-U25-OD	B-L25-OD
0	43.97	43.97	43.97	43.97	43.97
5	36.91	31.93	34.75	30.77	33.66
10	33.73	26.78	31.56	28.74	32.92
15	31.20	25.70	26.81	24.80	26.23

* OD = อบแห้ง, U25 = บน 25 เมช, L25 = ล้าง 25 เมช, B = ตีกาก



* OD = อบแห้ง, U25 = บน 25 เมช, L25 = ล่าง 25 เมช, B = ตีกาก

ภาพที่ 4.1 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ (N·m/g) กับปริมาณกากมันสำปะหลังที่ใช้



ภาพที่ 4.2 ลักษณะของกากมันสำปะหลัง

4.1.3 ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีก

จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.3 ซึ่งแสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ผสมกากมันแบบต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างขนาดของกากมันสำปะหลังที่ใช้ พบว่ากากมันสำปะหลังที่มีขนาดใหญ่กว่าตะแกรง 25 เมช ทั้งที่ผ่านการตีกากและไม่ผ่านการตีกากจะมีค่าดัชนี

ความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษมากกว่ากาทที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรง 25 เมช เนื่องจากค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ จะขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นใยและความแข็งแรงของเส้นใย ซึ่งพบว่ากาทที่มีขนาดใหญ่จะมีความยาวของเส้นใยที่ยาวกว่า ดังนั้นจึงส่งผลให้มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษมากกว่า


เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกาทมันสำปะหลังที่ผ่านการตีกากและไม่ผ่านการตีกาก พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษของกาทมันสำปะหลังที่ผ่านการตีกากมีค่ามากกว่า เนื่องจากการตีกากจะทำให้แป้งที่ติดอยู่กับกาทหลุดออกมาได้ทำให้เส้นใยยึดติดเป็นกระจุกมากขึ้น เมื่อทำการอบแห้งจึงทำให้เส้นใยเป็นกลุ่มก้อน เมื่อทำการขึ้นแผ่นกระดาษจะพบว่ากระดาษมีลักษณะผิวขรุขระ เนื่องจากกาทจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนกระจายทั่วกระดาษ ดังนั้นเมื่อนำกระดาษมาทดสอบความต้านทานแรงฉีก ขณะที่กระดาษฉีกเมื่อฉีกเจอกาทที่เป็นก้อนอาจจะทำให้เครื่องออกแรงฉีกมากขึ้นส่งผลให้ค่าของกาทที่ผ่านการตีกากมีค่าความต้านทานแรงฉีกขาดมากกว่า

ดังนั้น จากผลการทดลองข้างต้นจึงเลือกใช้กาทมันสำปะหลังที่มีขนาดเล็กกว่า 25 เมช ในการทดลองขั้นต่อไป เนื่องจากกาทชนิดนี้เมื่อผสมกับเยื่อใยสั้นแล้วจะให้กระดาษที่มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงดีที่สุด กอปรกับกาทที่ใช้มีปริมาณแป้งอยู่มากที่สุดจึงเหมาะสมกับการนำไปปรับปรุงต่อไป สำหรับการตีกาก เนื่องจากพบว่าส่งผลให้ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงน้อยกว่า ดังนั้นจึงไม่นำไปใช้ในการทดลองในขั้นต่อไป โดยในการทดลองในขั้นต่อไปจะนำกาทมันสำปะหลังมาดัดแปรเพื่อให้มีประจุเช่นเดียวกับการดัดแปรแป้ง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงในกระดาษ

ตารางที่ 4.3 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ที่ผสมด้วยกาทมันสำปะหลังแบบต่างๆ

% กาทมัน สำปะหลัง	OD	U25-OD	L25-OD	B-U25-OD	B-L25-OD
0	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
5	5.71	6.19	5.46	7.03	5.71
10	6.02	5.22	5.27	7.00	5.79
15	5.51	5.06	5.09	5.40	5.88

* OD = อบแห้ง, U25 = บน 25 เมช, L25 = ล่าง 25 เมช, B = ตีกาก



* OD = อบแห้ง, U25 = บน 25 เมช, L25 = ล่าง 25 เมช, B = ตีกาก

ภาพที่ 4.3 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ (mN·m²/g) กับปริมาณกากมันสำปะหลังที่ใช้

4.2 ผลการดัดแปรกากมันสำปะหลัง

4.2.1 คุณสมบัติต่างๆของแป้งและกากมันสำปะหลัง

4.2.1.1 ค่า alkalinity

จากตารางที่ 4.4 ค่า alkalinity เป็นค่าที่ใช้ตรวจสอบความเป็นด่างของแป้ง ที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยามีแนวโน้มในการเกิดปฏิกิริยาหรือไม่ พบว่าในส่วนของแป้งจะสามารถทำการตรวจสอบได้ว่าแป้งมีแนวโน้มในการเกิดปฏิกิริยาได้ ส่วนกากพบว่าไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ เนื่องจากกากเมื่อนำมาละลายน้ำจะพบว่ามีกากไม่ละลายน้ำและน้ำที่ละลายอยู่มีสีน้ำตาลเหลือง เมื่อนำมาหยดฟีนอล์ฟทาลีน จะพบว่าไม่ทำให้สีของน้ำเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ทดสอบค่า alkalinity ไม่ได้

4.2.1.2 ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

จากตารางที่ 4.4 พบว่าเมื่อทำการดัดแปรแป้งและกากมันสำปะหลังเพื่อให้ได้แป้งและกากชนิดประจุบวก และเมื่อนำมาหาปริมาณไนโตรเจนที่ติดอยู่กับแป้งและกาก พบว่า

แป้งและกากจะมีไนโตรเจนติดอยู่ แสดงว่า ปฏิกิริยาแทนที่ในการตัดแปรร ทำให้โมเลกุลของไนโตรเจนที่ได้จากหมู่แอมโมเนียม (NH_2) สามารถเข้าไปแทนที่หมู่ไฮดรอกซิล (OH) ของโมเลกุลของแป้งได้ ดังนั้นจึงทำให้แป้งและกากมีประจุบวกติดอยู่ที่โมเลกุลของแป้ง และเมื่อเพิ่มปริมาณ (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีไพโรฟิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม (CHPT) ที่ใช้เพื่อให้แป้งและกากมีประจุบวกเพิ่มมากขึ้น จะพบว่าแป้งและกากมันสำปะหลังจะมีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเช่นกัน แสดงว่าหมู่แอมโมเนียมสามารถเข้าไปแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลได้มากขึ้น ดังนั้นการที่มีประจุบวกเพิ่มมากขึ้นเมื่อนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดาษก็น่าจะทำให้เส้นใยสามารถสร้างพันธะให้กับกระดาษได้มากขึ้น และส่งผลให้กระดาษมีความแข็งแรงมากขึ้น

ส่วนแป้งและกากตัดแปรรชนิดแอมโฟเทอริก พบว่าแป้งและกากมีโมเลกุลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสติดอยู่เช่นกัน ดังนั้นจึงทำให้แป้งและกากที่ทำการตัดแปรรมีทั้งประจุบวกที่ได้จากโมเลกุลของไนโตรเจน และประจุลบเป็นประจุที่ได้จากโมเลกุลของฟอสฟอรัสติดอยู่ที่โมเลกุลของแป้ง และเมื่อเพิ่มปริมาณ CHPT ที่ใช้เพื่อให้แป้งและกากมีประจุบวกเพิ่มขึ้นจะพบว่าปริมาณไนโตรเจนที่ได้จะมากขึ้นเช่นเดียวกับการตัดแปรรแป้งและกากประจุบวก

ตารางที่ 4.4 สมบัติของแป้งมันสำปะหลัง แป้งดัดแปร กากมันสำปะหลังและกากดัดแปร

ชนิดของแป้ง	alkalinity	ไนโตรเจน (ร้อยละ)		ฟอสฟอรัส(ร้อยละ)	
		bound	total	total	bound
native st	-	-	-	-	-
cat st 1%CHPT	0.11	0.033	0.083	-	-
cat st 2%CHPT	0.206	0.05	0.1	-	-
cat st 5%CHPT	0.24	0.15	0.22	-	-
cat st 8%CHPT	0.27	0.29	0.32	-	-
am st 1% CHPT	0.22	0.02	0.06	2.45	0.12
am st 2%CHPT	0.106	0.07	0.12	1.97	0.4
am st 5%CHPT	0.17	0.15	0.26	2.4	0.17
am st 8%CHPT	0.35	0.36	0.44	2.39	0.2
CR	-	-	-	-	-
cat CR 1%CHPT	0	0.21	0.26	-	-
cat CR 2%CHPT	0	0.23	0.33	-	-
cat CR 5%CHPT	0	0.25	0.48	-	-
cat CR 8%CHPT	0	0.32	0.62	-	-
am CR 1% CHPT	0	0.292	0.338	5.61	2.94
am CR 2%CHPT	0	0.299	0.388	6.25	2
am CR 5%CHPT	0	0.33	0.59	4.07	2.94
am CR 8%CHPT	0	0.41	0.777	3.86	3.04

* bound หมายถึง ปริมาณไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่ติดอยู่กับแป้งและกาก

total หมายถึง ปริมาณไนโตรเจนหรือฟอสฟอรัสทั้งหมดที่วัดได้

cat หมายถึง ประจุบวก, am หมายถึง แอมโฟเทอริก

st หมายถึง แป้ง, CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง

native หมายถึง แป้งดิบ

DS หมายถึง ค่าระดับการแทนที่ของหมู่ไนโตรเจนในหนึ่งหน่วยกลูโคส


%CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล

แอมโมเนียม


- หมายถึง ไม่ได้ทำการทดลอง

4.2.1.3 ลักษณะของแป้งและกากมันสำปะหลัง


ภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นลักษณะของเม็ดแป้งมันสำปะหลัง ที่กำลังขยาย 1,000 เท่า พบว่ารูปร่างของเม็ดแป้ง เป็นรูปไข่ ตัดปลายข้างหนึ่ง โดยผิวบริเวณที่ตัดจะเว้าเข้าข้างในหรือมีรอยบุ๋ม เมื่อทำการส่องดูเม็ดแป้งที่ผ่านการตัดแปรเป็นแป้งประจวบก ดังภาพที่ 4.4 (ข) พบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงและยังคงสภาพของเม็ดแป้งและรูปร่างเหมือนแป้งมันสำปะหลังดิบ ดังภาพที่ 4.4 (ก) แต่แป้งแอมโฟเทอริกนั้นมีรูปทรงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ดังภาพที่ 4.4 (ค)) อาจเนื่องมาจากในการทำปฏิกิริยาจะทำที่สภาวะที่ใช้อุณหภูมิสูงและปริมาณน้ำน้อย ดังนั้นอาจเกิดการทำลายโครงสร้างบางส่วนของเม็ดแป้ง นอกจากนี้อาจเกิดจากแรงกลในกระบวนการเตรียมแป้งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลักษณะของเม็ดแป้งภายหลังการทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป [20]



(ก)




(ข)




(ค)

ภาพที่ 4.4 ลักษณะของเม็ดแป้งมันสำปะหลังเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ กำลังขยาย 1,000 เท่า (ก) แป้งมันสำปะหลังดิบ (ข) แป้งประจวบก (ค) แป้งแอมโฟเทอริก


ภาพที่ 4.5 (ก) แสดงให้เห็นลักษณะของกากมันสำปะหลังที่ไม่ได้ทำการตัดแปร เมื่อมองด้วยตาเปล่า พบว่ากากจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายเม็ดทราย แต่เมื่อนำมาส่องด้วยเครื่อง SEM ที่กำลังขยาย 100 เท่า ดังภาพที่ 4.5 (ข) พบว่ากากมันสำปะหลังจะมีลักษณะเป็นก้อนแตกต่างกันและมีขนาดที่ไม่เท่ากัน เมื่อทำการขยายกำลังขนาดของภาพให้มีขนาด 200 เท่า พบว่า มีส่วนที่เป็นเม็ดแบ่งอยู่ภายในและภายนอกกากมันสำปะหลัง และพบว่าส่วนที่เป็นเส้นใยมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไป อาจเนื่องจากในกระบวนการร่อนกากจะมีการปั่นกากเพื่อให้ได้กากที่มีขนาดเล็กกว่ารูตะแกรง 25 เมช จึงส่งผลเส้นใยมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันและผิวของเส้นใยของกากมีลักษณะที่ฉีกขาดไม่สมบูรณ์ เมื่อพิจารณาที่เม็ดแบ่งจะพบว่าเม็ดแบ่งมีลักษณะเป็นรูปไข่ และมีรอยบุ๋มที่ปลายข้างหนึ่งเช่นเดียวกับแบ่งมันสำปะหลังดิบ ดังภาพขยาย 200 เท่า (ภาพที่ 4.5 (ค)) และเมื่อนำกากประจวบมาทำการส่องที่กำลังขนาด 200 เท่า (ภาพที่ 4.5 (ง)) พบว่ากากประจวบมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกากมันสำปะหลังที่ไม่ได้ทำการตัดแปร คือพบวากากมีลักษณะแตกต่างกันออกไป และพบว่ามีแบ่งติดอยู่ที่บริเวณภายในกากมันสำปะหลังและภายนอกกากมันสำปะหลัง ส่วนลักษณะของเม็ดแบ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบ่งดิบ เช่นเดียวกับกากมันสำปะหลังดิบ และเมื่อนำกากแอมโฟเทอริกมาส่องที่กำลังขยาย 1,000 เท่า ดังภาพที่ 4.5 (จ) พบว่าส่วนที่เป็นเม็ดแบ่งจะมีส่วนที่ยึดติดกับส่วนที่เป็นเส้นใยของกากมันสำปะหลังและอยู่ภายนอกเส้นใยกากมันสำปะหลัง ซึ่งก็คือมีลักษณะเป็นกลุ่มของเม็ดแบ่งเกาะกันอยู่ และพบว่าลักษณะของเม็ดแบ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับเม็ดแบ่งที่ได้จากการตัดแปรแบ่งแอมโฟเทอริก




(ก)




(ข)



(ค)



(ง)




(จ)

เส้นใย
กากมัน
สำปะหลัง


แป้ง

ภาพที่ 4.5 ลักษณะของกากมันสำปะหลังเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยาย
ต่างๆ (ก) มองด้วยตาเปล่า (ข) กากมันสำปะหลังที่ X100 เท่า
(ค) กากมันสำปะหลังที่ X200 เท่า (ง) กากประจุบวกที่ X 200 เท่า
(จ) กากแอมโฟเทอริกที่ X1,000 เท่า

จากภาพที่ 4.6 (ก) แสดงให้เห็นลักษณะของกระดาษภาวะควบคุมที่มีเยื่อเยื่อ
 กล่องลูกฟูกพบว่าเส้นใยของเยื่อกล่องลูกฟูกจะมีการสร้างพันธะระหว่างกันเอง และเมื่อนำแป้ง
 และกากมันสำปะหลังมาผสมกับเยื่อกล่องลูกฟูก จากนั้นนำมาขึ้นเป็นแผ่นกระดาษ พบว่าเมื่อใช้
 แป้งเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดาษ แป้งที่เติมลงไปจะไปช่วยยึดติดระหว่างเส้นใยดัง
 ภาพที่ 4.6 (ข) ส่วนกากมันสำปะหลังที่ใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรง พบว่าจะมีส่วนที่เป็นเส้นใย
 กากมันสำปะหลังและแป้งแทรกอยู่ระหว่างเส้นใยของเยื่อกล่องลูกฟูก ดังภาพที่ 4.6 (ค)



(ก)



(ข)

(ค)

ภาพที่ 4.6 ลักษณะของกระดาษเมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยาย

ต่างๆ (ก) กระดาษควบคุมที่ X200 เท่า

(ข) กระดาษที่ผสมด้วยแป้ง ที่ X750 เท่า

(ค) กระดาษที่ผสมด้วยกากมันสำปะหลัง ที่ X200 เท่า

4.2.2 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile strength)

4.2.2.1 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใส่แป้ง

ตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.7 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใส่แป้งประจุบวก ส่วนตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.8 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใส่แป้งแอมโฟเทอริก โดยปกติความแข็งแรงต่อแรงดึงเป็นค่าความแข็งแรงที่ขึ้นอยู่กับพันธะของเส้นใยเป็นสำคัญ ซึ่งพบว่าเมื่อใช้แป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริกเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดหนึ่งในกระดาษ จะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่ากระดาษภาวะควบคุม (กระดาษที่ไม่เติมแป้ง) และกระดาษที่ผสมด้วยแป้งดิบ เนื่องจากแป้งทั้ง 2 ชนิดเป็นแป้งดัดแปรที่มีประจุบวก ซึ่งประจุบวกของแป้งจะไปช่วยจับประจุลบของเส้นใยทำให้เส้นใยสร้างพันธะได้มากกว่ากระดาษที่ไม่ได้เติมแป้ง และกระดาษที่ใช้แป้งดิบที่ไม่มีประจุ จึงทำให้กระดาษมีค่าความต้านทานแรงดึงมากกว่า และค่าความต้านทานแรงดึงจะมีค่าสูงขึ้นถึงจุดๆ หนึ่งแล้วจะมีค่าลดลง เนื่องจากการมีปริมาณแป้งในระบบมากเกินไป แป้งจะทำให้เส้นใยเกิดการรวมตัวกัน (flocculation) จึงส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึงลดลง

นอกจากนี้ยังพบว่ากระดาษที่มีแป้งประจุบวกที่มีปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล) ไตรเมทิล แอมโมเนียม (CHPT) ที่ระดับต่างๆ กันจะส่งผลต่อปริมาณในการเติมแป้งเพื่อให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงสุดต่างกัน ดังนี้ คือ ร้อยละของ CHPT ที่ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากที่สุดเมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 1, 2, 1 และ 1.5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 35.96 ± 0.76 , 37.19 ± 2.61 , 36.43 ± 1.01 และ 34.74 ± 1.33 N·m/g ตามลำดับ และพบว่า การเติมแป้งประจุบวกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 เป็นปริมาณร้อยละ 2 ของน้ำหนักแผ่นกระดาษจะทำให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงสุด


ส่วนกระดาษที่ใช้แป้งแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากที่สุดเมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 3, 1, 0.5 และ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 37.1 ± 2.04 , 37.25 ± 0.49 , 36.39 ± 1.33 และ 36.48 ± 1.34 N·m/g ตามลำดับ และพบว่า การเติมแป้งแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 ในปริมาณร้อยละ 1 ของน้ำหนักแผ่นกระดาษ จะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแป้งทั้ง 2 ชนิด จะพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของแป้งแอมโฟเทอริกจะมีค่ามากกว่าแป้งประจุบวก

ตารางที่ 4.5 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้ง
ประจุบวกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	native
0	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99
0.50	35.41 \pm 1.41	34.33 \pm 1.31	35.78 \pm 0.38	32.16 \pm 2.15	32.24 \pm 1.76
1	35.96 \pm 0.76	34.78 \pm 1.02	36.43 \pm 1.01	34.41 \pm 0.91	34.87 \pm 1.05
1.5	34.20 \pm 1.20	34.84 \pm 0.61	34.8 \pm 0.76	34.74 \pm 1.33	32.44 \pm 1.95
2	34.87 \pm 0.83	37.19 \pm 2.61	33.54 \pm 0.81	33.47 \pm 0.82	32.93 \pm 3.58
3	33.91 \pm 1.33	33.5 \pm 0.9	35.77 \pm 2.08	33.54 \pm 1.07	32.61 \pm 2.19

* native หมายถึง แป้งดิบ

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.7 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วย
แป้งประจุบวก ที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ กับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

ตารางที่ 4.6 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	native
0	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99	33.85 \pm 1.99
0.50	34.85 \pm 1.37	36.16 \pm 1.45	36.39 \pm 1.33	35.57 \pm 0.33	32.24 \pm 1.76
1	35.28 \pm 1.26	37.25 \pm 0.49	34.83 \pm 1.55	33.97 \pm 1.70	34.87 \pm 1.05
1.5	36.79 \pm 2.33	36.02 \pm 0.93	32.46 \pm 1.94	34.66 \pm 1.17	32.44 \pm 1.95
2	36.29 \pm 1.29	35.27 \pm 1.63	34.4 \pm 1.17	36.01 \pm 0.99	32.93 \pm 3.58
3	37.1 \pm 2.04	36.93 \pm 3.31	34.21 \pm 1.16	36.48 \pm 1.34	32.61 \pm 2.19

* native หมายถึง แป้งดิบ

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีไพโรฟิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม



ภาพที่ 4.8 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ กับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

4.2.2.2 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใส่กาก

ตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.9 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใส่กากประจุบวก ส่วนตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.10 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใส่กากแอมโฟเทอริก พบว่า ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจะมีค่าลดลงเมื่อใช้กากมันสำปะหลังมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากตัวเส้นใยกากมันสำปะหลังที่อยู่ในระบบอาจจะไปสร้างพันธะกับเส้นใยของกระดาษกล่อกผูกไม่ดีเท่ากับการสร้างพันธะระหว่างเส้นใยด้วยกันเอง เมื่อใส่กากมากเกินไปจึงทำให้ไปเป็นตัวขัดขวางการสร้างพันธะของเส้นใย ส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึงของกระดาษลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้กากติดแปรกับกากมันสำปะหลังธรรมดา พบว่า กระดาษที่ผสมกากติดแปรจะมีค่าความต้านทานแรงดึงมากกว่า แสดงว่าประจุที่เกิดจากการติดแปรจะทำให้มีประจุติดอยู่ที่แบ่งที่อยู่ในกากมันสำปะหลัง ซึ่งจะไปช่วยจับกับประจุของเส้นใยทำให้เส้นใยสร้างพันธะต่อกันได้มากกว่ากากที่ไม่มีประจุ

เมื่อเปรียบเทียบกระดาษที่มีกากประจุบวกผสมอยู่กับกระดาษภาวะควบคุม พบว่ากระดาษที่มีกากประจุบวกผสมอยู่ทั้งหมดจะมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงน้อยกว่ากระดาษภาวะควบคุม และกระดาษที่ใช้กากประจุบวกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากที่สุดเมื่อมีสัดส่วนแบ่งในปริมาณร้อยละ 0.5, 1.5, 1 และ 0.5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 32.59 ± 1.45 , 33.73 ± 1.91 , 30.06 ± 2.99 และ 29.34 ± 1.44 N·m/g ตามลำดับ ซึ่งพบว่าการเติมกากที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 และมีสัดส่วนแบ่งร้อยละ 1.5 ของน้ำหนักกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงที่สุด

ส่วนกระดาษที่ใช้กากแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากที่สุดเมื่อมีสัดส่วนแบ่งในปริมาณร้อยละ 0.5 ทั้งหมด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 31.89 ± 1.68 , 31.81 ± 0.75 , 33.98 ± 1.28 และ 34.22 ± 0.51 N·m/g ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษภาวะควบคุม พบว่าแบ่งที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 5 และ 8 และมีสัดส่วนแบ่งร้อยละ 0.5 จะมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่ากระดาษควบคุม ซึ่งค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่มีค่าสูงที่สุดคือกากที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 8 และมีสัดส่วนแบ่งร้อยละ 0.5 ของน้ำหนักแผ่นกระดาษและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกากทั้ง 2 ชนิด จะพบว่ากากแอมโฟเทอริกจะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่ากากประจุบวก

เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใช้แบ่งและกากมันสำปะหลังเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดหนึ่งในกระดาษ พบว่าการใช้แบ่งเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงจะให้ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่าการใช้กาก ถึงแม้ว่าจะมีการติดแปรกาก


มันสำปะหลังเพื่อให้แป้งที่อยู่ในกากมันสำปะหลังมีคุณสมบัติในการสร้างพันธะกับเส้นใยได้มากขึ้น เมื่อพิจารณาจากค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จากตารางที่ 4.4 พบว่า กากมันสำปะหลังดัดแปรจะมีค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากกว่าแป้งดัดแปร ดังนั้นเมื่อนำมาใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดแห้งให้กับกระดาษก็น่าจะให้ค่าความแข็งแรงที่มากกว่า เนื่องจากการมีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจะช่วยให้กากมันสำปะหลังมีประจุมากขึ้น ดังนั้นน่าจะส่งผลให้เส้นใยของกระดาษสามารถสร้างพันธะกันได้มากขึ้น แสดงว่าในการใช้กากมันสำปะหลัง ตัวที่เป็นเส้นใยในกากมันสำปะหลังอาจจะเป็นตัวที่เข้าไปขัดขวางการสร้างพันธะของเส้นใยกระดาษ จึงส่งผลทำให้ความแข็งแรงของกระดาษที่ใช้กากมันสำปะหลังดัดแปรมีความแข็งแรงน้อยกว่าการใช้แป้งเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดแห้ง

ตารางที่ 4.7 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

%แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ± SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	CR
0	33.85± 1.99	33.85± 1.99	33.85±1.99	33.85±1.99	33.85±1.99
0.50	32.59±1.45	31.18±1.53	29.85±2.23	29.34±1.44	28.24±2.34
1	29.55±2.39	31.57±1.88	30.06±2.99	27.83±0.92	25.5±1.92
1.5	29.51±1.46	33.73±1.91	27.23±2.46	27.91±1.27	26.44±0.47
2	28.03±1.14	29.33±2.72	26.43±0.85	27.05±1.05	25.3±1.08
3	26.03±1.02	25.6±2.10	24.34±1.14	26.57±1.22	22.21±0.79

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.9 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวก ที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ กับสัดส่วนแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

ตารางที่ 4.8 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

%แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ± SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	CR
0	33.85 ± 1.99	33.85 ± 1.99	33.85 ± 1.99	33.85 ± 1.99	33.85 ± 1.99
0.50	31.89 ± 1.68	31.81 ± 0.75	33.98 ± 1.28	34.22 ± 0.51	28.24 ± 2.34
1	29.11 ± 1.60	23.18 ± 1.90	32.16 ± 0.89	32.65 ± 1.27	25.50 ± 1.92
1.5	28.62 ± 1.14	27.39 ± 0.47	29.89 ± 2.62	31.91 ± 1.02	26.44 ± 0.47
2	28.16 ± 1.07	29.3 ± 0.78	29.74 ± 1	31.22 ± 0.63	25.3 ± 1.08
3	26.3 ± 0.93	26.41 ± 1.25	28.53 ± 1.16	30.33 ± 1.47	22.21 ± 0.79

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม



ภาพที่ 4.10 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (tensile index, N·m/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ กับสัดส่วนแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

4.2.3 ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear strength)

4.2.3.1 ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใส่แป้ง

ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับตัวของเส้นใย คือ ความยาวของเส้นใย และความแข็งแรงของเส้นใยเป็นหลัก จากผลการทดลองดังตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.11 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใส่แป้งประจุบวก ส่วนตารางที่ 4.10 และภาพที่ 4.12 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใส่แป้งแอมโฟเทอริก พบว่าค่าความต้านทานแรงฉีกของกระดาษมีความแปรปรวนสูง เนื่องจากในการใส่แป้งประจุที่เกิดจากการดัดแปรที่ติดอยู่ที่แป้งจะส่งผลให้เส้นใยเกิดการรวมตัวกันเป็นกระจุก (flocculation) เมื่อมีการทดสอบความแข็งแรงต่อแรงฉีก ในกรณีที่ทดสอบฉีกโดนบริเวณที่มีกระจุกมากจะส่งผลให้มีค่าความแข็งแรงมาก แต่เมื่อฉีกโดนบริเวณที่มีเส้นใยกระจุกอยู่น้อยจะส่งผลให้ค่าความแข็งแรงลดลง

เมื่อเปรียบเทียบกระดาษที่มีแป้งประจุบวกในแต่ละชุด กล่าวคือในแต่ละปริมาณร้อยละ CHPT ที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมากที่สุดเมื่อ

ใช้แบ่งในปริมาณร้อยละ 1.5, 2, 1 และ 0.5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.56 ± 0.36 , 6.49 ± 0.3 , 6.42 ± 0.43 และ 7.56 ± 0.15 $\text{mN} \cdot \text{m}^2/\text{g}$ ตามลำดับ ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่มีการเติมแบ่งที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 8 ในปริมาณร้อยละ 0.5 ของน้ำหนักแผ่นกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกสูงสุด


ส่วนกระดาษที่ใช้แบ่งแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมากที่สุดเมื่อใช้แบ่งในปริมาณร้อยละ 2, 1, 1 และ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.93 ± 0.56 , 6.58 ± 0.54 , 7.52 ± 0.58 และ 6.85 ± 0.94 $\text{mN} \cdot \text{m}^2/\text{g}$ ตามลำดับ ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่มีการเติมแบ่งที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 5 ในปริมาณร้อยละ 1 ของน้ำหนักแผ่นกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกสูงสุด และเมื่อเปรียบเทียบการใช้แบ่งประจุบวกและแบ่งแอมโฟเทอริก พบว่าแบ่งแอมโฟเทอริกจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษมากกว่า

ตารางที่ 4.9 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN} \cdot \text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยแบ่งประจุบวกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แบ่ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN} \cdot \text{m}^2/\text{g}$) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	native
0	6.15 ± 0.23	6.15 ± 0.23	6.15 ± 0.23	6.15 ± 0.23	6.15 ± 0.23
0.50	6.50 ± 0.26	5.85 ± 0.25	5.95 ± 0.33	7.56 ± 0.15	6.22 ± 0.40
1	6.37 ± 0.23	6.20 ± 0.23	6.42 ± 0.43	7.06 ± 0.59	6.53 ± 0.74
1.5	6.56 ± 0.36	5.99 ± 0.27	6.17 ± 0.27	6.38 ± 0.71	6.14 ± 0.25
2	6.05 ± 0.19	6.49 ± 0.31	6.22 ± 0.45	5.87 ± 0.46	6.94 ± 0.71
3	6.24 ± 0.17	5.89 ± 0.32	5.92 ± 0.37	4.91 ± 0.22	6.64 ± 0.48

* native หมายถึง แบ่งดิบ

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.11 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวก ที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆกับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

ตารางที่ 4.10 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งแอมไฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	native
0	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23
0.50	6.09 \pm 0.18	6.42 \pm 0.29	6.44 \pm 0.27	6.36 \pm 0.33	6.22 \pm 0.40
1	6.3 \pm 0.33	6.58 \pm 0.54	7.52 \pm 0.58	6.55 \pm 0.21	6.53 \pm 0.74
1.5	6.66 \pm 2.98	6.1 \pm 0.27	5.75 \pm 0.55	6.45 \pm 0.39	6.14 \pm 0.25
2	6.93 \pm 0.56	6.15 \pm 0.41	5.56 \pm 0.34	6.62 \pm 0.91	6.94 \pm 0.71
3	6.47 \pm 0.16	6.39 \pm 0.34	6.6 \pm 1.25	6.85 \pm 0.94	6.64 \pm 0.48

* native หมายถึง แป้งดิบ

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม



ภาพที่ 4.12 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วย แป้งแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆกับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

4.2.3.2 ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใส่กาก

ตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.13 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใส่กากประจวบ ส่วนตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.14 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใส่กากแอมโฟเทอริก พบว่าค่าความต้านทานแรงฉีกของกระดาษมีความแปรปรวนสูง เช่นเดียวกับการใช้แป้งเป็นสารเพิ่มความแข็งแรง เนื่องจากอิทธิพลของแป้งจะส่งผลให้เส้นใยมีการรวมตัวกันเป็นกระจุกเช่นเดียวกัน

เมื่อเปรียบเทียบกระดาษที่มีกากประจวบในปริมาณร้อยละ CHPT ที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมากที่สุดเมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 0.5, 1.5, 2 และ 0.5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.31 ± 0.51 , 6.68 ± 0.36 , 6.37 ± 0.31 และ 6.99 ± 0.53 $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$ ตามลำดับ ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่มีกากที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 8 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 0.5 ของน้ำหนักกระดาษ จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกสูงสุด ดังตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.13

ส่วนค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่เติมกากแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมากที่สุดเมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 2, 1, 1 และ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 7.36 ± 0.63 , 7.27 ± 0.65 , 6.56 ± 0.76 และ 5.78 ± 0.59 $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$ ตามลำดับ ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใช้กากที่มี

ปริมาณ CHPT ร้อยละ 1 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 2 ของน้ำหนักกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกสูงที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบการใช้กากระหว่างกากประจุบวกและกากแอมไฟเทอริก พบว่ากากแอมไฟเทอริกจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษมากกว่ากากประจุบวก เช่นเดียวกับการใช้แป้งเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดแห้ง


เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกระหว่างกระดาษที่ผสมด้วยแป้งดัดแปรและกากดัดแปร พบว่า แป้งดัดแปรจะส่งผลให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษมากกว่าการใช้กากดัดแปร เนื่องจากการใช้แป้งจะส่งผลให้เส้นใยของกระดาษสร้างพันธะกันได้มากกว่าและรวมตัวเป็นกระจุกได้มากกว่าการใช้กาก อาจเป็นเพราะว่าส่วนที่เป็นเส้นใยของกากมันสำปะหลังไม่ได้ไปสร้างพันธะกับเส้นใยของกระดาษ จึงส่งผลให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของแป้งมีค่ามากกว่า

ตารางที่ 4.11 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	CR
0	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23
0.50	6.31 \pm 0.51	6.11 \pm 0.28	5.99 \pm 0.46	6.99 \pm 0.53	6.69 \pm 0.4
1	5.8 \pm 0.78	6.23 \pm 0.32	6.33 \pm 0.67	6.59 \pm 0.3	5.96 \pm 0.12
1.5	6.01 \pm 0.4	6.68 \pm 0.36	5.8 \pm 0.31	6.55 \pm 0.49	6.28 \pm 0.29
2	5.75 \pm 0.26	6.09 \pm 0.34	6.37 \pm 0.31	6.53 \pm 0.29	6.14 \pm 0.33
3	5.63 \pm 0.18	5.88 \pm 0.56	6.13 \pm 0.36	6.38 \pm 0.42	5.94 \pm 0.19

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.13 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวก ที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ กับสัดส่วนแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

ตารางที่ 4.12 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าความต้านทานแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	CR
0	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23	6.15 \pm 0.23
0.50	7.36 \pm 0.63	7.22 \pm 0.7	6.03 \pm 0.67	5.78 \pm 0.59	6.69 \pm 0.4
1	7.34 \pm 0.59	7.27 \pm 0.65	5.08 \pm 0.52	5.29 \pm 0.35	5.96 \pm 0.12
1.5	6.75 \pm 0.59	5.68 \pm 0.61	6.56 \pm 0.76	5.22 \pm 0.54	6.28 \pm 0.29
2	7.22 \pm 0.48	6.18 \pm 0.97	6.4 \pm 0.69	5.14 \pm 0.4	6.14 \pm 0.33
3	6.87 \pm 0.22	5.91 \pm 0.4	5.62 \pm 0.28	5.06 \pm 0.43	5.94 \pm 0.19

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม



ภาพที่ 4.14 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (tear index, $\text{mN}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ กับสัดส่วนแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

4.2.4 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst strength)

4.2.4.1 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใส่แป้ง

ค่าความต้านทานแรงดันทะลุเป็นค่าความแข็งแรงของกระดาษที่ขึ้นอยู่กับพันธะของเส้นใยเป็นหลัก จากตารางที่ 4.13 และภาพที่ 4.15 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใส่แป้งประจุบวก ส่วนตารางที่ 4.14 และภาพที่ 4.16 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใส่แป้งแอมโฟเทอริก เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แป้งดิบ พบว่าแป้งดัดแปรทั้ง 2 ชนิดจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุที่มากกว่า แสดงว่าประจุบวกที่เกิดจากการดัดแปรแป้งจะช่วยจับประจุลบของเส้นใยทำให้เส้นใยของกระดาษสร้างพันธะกันได้มากขึ้น จึงทำให้มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุสูงกว่า

นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อใช้ปริมาณแป้งประจุบวกในระบบมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก และพบว่ากระดาษที่มีแป้งที่มีปริมาณร้อยละของสาร CHPT เท่ากับ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมากที่สุดเมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 2, 3, 2 และ 2 และมีค่าเท่ากับ 1.97 ± 0.05 , 1.98 ± 0.04 , 1.81 ± 0.2

และ 1.72 ± 0.04 kPa·m²/g ตามลำดับ ซึ่งพบว่ากระดาษที่เติมแป้งที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 ในปริมาณร้อยละ 3 ของน้ำหนักแผ่นกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุสูงที่สุด


ส่วนกระดาษกล่องที่ใช้แป้งแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมากที่สุด เมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 2, 1.5, 2 และ 3 และมีค่าเท่ากับ 2.01 ± 0.06 , 1.84 ± 0.02 , 1.85 ± 0.07 และ 1.93 ± 0.15 kPa·m²/g ตามลำดับ ซึ่งพบว่ากระดาษที่เติมแป้งที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 ในปริมาณร้อยละ 1.5 ของน้ำหนักแผ่นกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุสูงที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแป้งทั้ง 2 ชนิด จะพบว่าแป้งแอมโฟเทอริกจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษกล่องสูงกว่าแป้งประจุบวก

ตารางที่ 4.13 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, kPa·m²/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, kPa·m ² /g) ± SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	Native
0	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13
0.50	1.92 ± 0.03	1.83 ± 0.11	1.75 ± 0.05	1.65 ± 0.05	1.49 ± 0.67
1	1.94 ± 0.03	1.83 ± 0.05	1.77 ± 0.1	1.65 ± 0.05	1.8 ± 0.14
1.5	1.92 ± 0.08	1.8 ± 0.05	1.73 ± 0.03	1.67 ± 0.05	1.7 ± 0.1
2	1.92 ± 0.16	1.98 ± 0.04	1.69 ± 0.05	1.72 ± 0.04	1.79 ± 0.11
3	1.97 ± 0.05	1.8 ± 0.11	1.81 ± 0.2	1.69 ± 0.05	1.58 ± 0.31

* native หมายถึง แป้งดิบ

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล) ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.15 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, $\text{kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆกับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

ตารางที่ 4.14 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, $\text{kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, $\text{kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	Native
0	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13
0.50	1.59 \pm 0.19	1.84 \pm 0.04	1.81 \pm 0.04	1.86 \pm 0.04	1.49 \pm 0.67
1	1.68 \pm 0.13	1.7 \pm 0.2	1.68 \pm 0.08	1.83 \pm 0.05	1.8 \pm 0.14
1.5	1.97 \pm 0.88	1.84 \pm 0.02	1.58 \pm 0.14	1.83 \pm 0.05	1.7 \pm 0.1
2	2.01 \pm 0.06	1.77 \pm 0.05	1.85 \pm 0.07	1.92 \pm 0.1	1.79 \pm 0.11
3	1.87 \pm 0.09	1.8 \pm 0.24	1.61 \pm 0.34	1.93 \pm 0.15	1.58 \pm 0.31

* native หมายถึง แป้งดิบ

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีไพโรฟิด)ไตรเมทิล แอมโมเนียม



ภาพที่ 4.16 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, $\text{kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งแอมไฟเทอริกที่มีCHPTในปริมาณร้อยละต่างๆกับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

4.2.4.1 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใส่กาก

ตารางที่ 4.15 และภาพที่ 4.17 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใส่กากประจุบวก ส่วนตารางที่ 4.16 และภาพที่ 4.18 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใส่กากแอมไฟเทอริกจากตารางที่ พบว่า ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษจะมีค่าลดลงเมื่อใช้กากมันสำปะหลังมากขึ้น เนื่องจากกากมันสำปะหลังที่มีอยู่ในระบบมากเกินไปจะไปขัดขวางการสร้างพันธะของเส้นใย ทำให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้กากดัดแปรกับกากมันสำปะหลังธรรมดา พบว่ากระดาษที่ผสมกากดัดแปรจะมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมากกว่า แสดงว่าประจุบวกที่เกิดจากการดัดแปรจะไปช่วยจับกับประจุลบของเส้นใยของกระดาษทำให้เส้นใยสร้างพันธะต่อกันได้มากกว่ากากที่ไม่มีประจุ

เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษกล่องที่มีกากประจุบวกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมากที่สุดเมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 0.5, 1.5, 0.5 และ 1.5 และมีค่าเท่ากับ 1.61 ± 0.09 , 1.68 ± 0.18 , 1.47 ± 0.12 และ $1.44\pm 0.11 \text{ kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$ ตามลำดับ ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 1.5 ของน้ำหนักกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุสูงที่สุด

ส่วนกากแอมไฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1, 2, 5 และ 8 จะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมากที่สุดเมื่อใช้แป้งในปริมาณร้อยละ 0.5, 0.5, 0.5 และ 1.5 และมีค่าเท่ากับ 1.73 ± 0.2 , 1.56 ± 0.03 , 1.65 ± 0.02 และ 1.62 ± 0.1 kPa·m²/g ตามลำดับ ซึ่งพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษกล่องลูกฟูกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 1 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 0.5 ของน้ำหนักกระดาษจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุสูงที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกากทั้ง 2 ชนิด จะพบว่ากากแอมไฟเทอริกจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษมากกว่ากากประจวบ


เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ เมื่อใช้แป้งและกากมันสำปะหลังเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดแห้ง พบว่าการใช้แป้งจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมากกว่า เนื่องจากการใช้กากมันสำปะหลังส่วนที่เป็นตัวกากมันอาจจะทำให้กระดาษมีความแข็งแรงลดลงกว่าการใช้แป้งเพียงอย่างเดียว

ตารางที่ 4.15 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, kPa·m²/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจวบที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, kPa·m ² /g) ± SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	CR
0	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13	1.97 ± 0.13
0.50	1.61 ± 0.09	1.55 ± 0.09	1.47 ± 0.12	1.42 ± 0.13	1.34 ± 0.09
1	1.46 ± 0.12	1.54 ± 0.08	1.46 ± 0.12	1.42 ± 0.13	1.3 ± 0.03
1.5	1.49 ± 0.09	1.68 ± 0.18	1.38 ± 0.08	1.44 ± 0.11	1.3 ± 0.14
2	1.41 ± 0.05	1.45 ± 0.11	1.36 ± 0.03	1.29 ± 0.07	1.31 ± 0.15
3	1.32 ± 0.05	1.35 ± 0.11	1.24 ± 0.06	1.31 ± 0.05	1.12 ± 0.04

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.17 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, $\text{kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆกับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

ตารางที่ 4.16 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, $\text{kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, $\text{kPa}\cdot\text{m}^2/\text{g}$) \pm SD				
	1% CHPT	2% CHPT	5% CHPT	8% CHPT	CR
0	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13	1.97 \pm 0.13
0.50	1.73 \pm 0.2	1.56 \pm 0.03	1.65 \pm 0.02	1.55 \pm 0.15	1.34 \pm 0.09
1	1.5 \pm 0.05	1.5 \pm 0.02	1.56 \pm 0.06	1.61 \pm 0.02	1.3 \pm 0.03
1.5	1.43 \pm 0.04	1.49 \pm 0.07	1.52 \pm 0.07	1.62 \pm 0.1	1.3 \pm 0.14
2	1.45 \pm 0.05	1.49 \pm 0.11	1.49 \pm 0.06	1.53 \pm 0.05	1.31 \pm 0.15
3	1.29 \pm 0.06	1.31 \pm 0.06	1.37 \pm 0.03	1.5 \pm 0.07	1.12 \pm 0.04

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีโพรพิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม



ภาพที่ 4.18 ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ (burst index, kPa·m²/g) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากแอมไฟเทอริกที่มีCHPTในปริมาณร้อยละต่าง ๆ กับปริมาณแป้ง (ร้อยละ) ที่ใช้

4.2.5 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก

ในการทดลองค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก จะเลือกกระดาษที่มีความแข็งแรงสูงสุด จากผลการทดลองที่ 4.2.2 และ 4.2.4 ซึ่งเป็นผลการทดลองที่แสดงความต้านทานแรงดึงและความต้านทานแรงดันทะลุ ตามลำดับ เนื่องจากความแข็งแรง 2 ชนิดนี้เป็นค่าที่ใช้วัดความแข็งแรงที่ส่วนมากใช้ทดสอบความแข็งแรงของกระดาษลอนลูกฟูก โดยการทดลองนี้จะเลือกกระดาษที่ใช้กากดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงที่ทำให้กระดาษมีความแข็งแรงมากที่สุด ได้แก่ กระดาษที่มีกากดัดแปรที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 และ 8 และมีปริมาณแป้งผสมอยู่ร้อยละ 0.5-1.5 มาทำการทดสอบความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก ได้ดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบกระดาษลอนลูกฟูกที่มีกากดัดแปรผสมอยู่กับกากที่ไม่ได้ทำการดัดแปร และกระดาษภาวะควบคุม พบว่ากระดาษลอนลูกฟูกที่มีกากดัดแปรผสมจะให้ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกมากกว่ากากที่ไม่ได้ทำการดัดแปรและกระดาษภาวะควบคุม เนื่องจากการมีประจุบวกติดอยู่ที่บริเวณผิวของแป้งจะไปช่วยจับประจุลบของเส้นใยทำให้เส้นใยสร้างพันธะกันได้มากขึ้น ส่งผลให้พันธะระหว่างเส้นใยมีมากขึ้น กระดาษมีความแข็งแรงมากขึ้น จึงทำให้ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกสูงกว่า

เมื่อเปรียบเทียบค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกระหว่างกากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT เท่ากัน พบว่า กากแอมโฟเทอริกจะส่งผลให้กระดาศมีค่าความต้านทานกดลอนลูกฟูกมากกว่ากากประจุบวก และเมื่อเรียงลำดับค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกที่มีกากแอมโฟเทอริกและกากประจุบวกผสมอยู่ พบว่ากากแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 8 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 1 ของน้ำหนักกระดาศจะให้ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกสูงที่สุด (157 ± 10.8 N) รองลงมาคือกากประจุบวกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 1 ของน้ำหนักกระดาศ (155 ± 2.36 N) กากแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 2 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 1.5 ของน้ำหนักกระดาศ (154 ± 4.71 N) และกากประจุบวกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 8 และมีสัดส่วนแป้งร้อยละ 1.5 ของน้ำหนักกระดาศ (123 ± 6.6 N) ตามลำดับดังตารางที่ 4.17 และภาพที่ 4.19 ซึ่งแสดงค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาศที่ผสมด้วยกากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ และพบว่าผลที่ได้มีแนวโน้มไปในทางเดียวกับค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง


ตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.20 แสดงค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาศที่ใช้แป้งดัดแปรชนิดแป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริกที่มีปริมาณ CHPT ร้อยละ 8 พบว่าแป้งแอมโฟเทอริกจะให้กระดาศมีค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงเช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาศที่ใช้แป้งและกากดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดแห้ง พบว่า แป้งดัดแปรทั้ง 2 ชนิดจะให้ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกสูงกว่าการใช้กากดัดแปร เนื่องจากตัวกากอาจจะมีการสร้างพันธะกับเส้นใยได้ไม่ดีและอาจจะเป็นตัวขัดขวางการสร้างพันธะของเส้นใย จึงส่งผลให้มีค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกน้อยกว่าการใช้แป้งดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรง ดังตารางที่ 4.19 และภาพที่ 4.21 แต่ถึงแม้ว่าค่าความต้านทานแรงดึงของกระดาศที่ใช้กากจะน้อยกว่าการใช้แป้ง แต่ก็ยังพบว่าค่าที่สูงกว่ากระดาศภาวะควบคุม ดังนั้นในการทดลองนี้แสดงว่ากระดาศที่ผลิตได้โดยใช้กากมันสำปะหลังดัดแปรเหมาะแก่การนำไปทำกระดาศลอนลูกฟูก

ตารางที่ 4.17 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก(N) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละต่างๆ

% แป้ง	ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก(N) \pm SD				
	cat2% CHPT	cat8% CHPT	am2% CHPT	am8% CHPT	CR
0	118 \pm 0	118 \pm 0	118 \pm 0	118 \pm 0	118 \pm 0
0.50	149 \pm 17	118 \pm 0	131 \pm 11.31	144 \pm 4.71	96 \pm 2.31
1	155 \pm 2.36	103 \pm 4.04	144 \pm 13.12	157 \pm 10.8	108 \pm 0
1.5	144 \pm 16.67	123 \pm 6.6	154 \pm 4.71	157 \pm 12.25	108 \pm 8.12

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง, cat หมายถึง ประจุบวก, am หมายถึง แอมโฟเทอริก
% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีไพโรฟิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.19 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (N) ของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริก

ตารางที่ 4.18 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก(N) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริกที่มี CHPT ในปริมาณร้อยละ 8

% แป้ง	ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก(N) \pm SD	
	cat8% CHPT	am8% CHPT
0	118 \pm 0	118 \pm 0
0.50	159 \pm 10.27	196 \pm 8.16
1	149 \pm 16.5	199 \pm 4.71
1.5	160 \pm 4.71	196 \pm 14.14

* cat หมายถึง ประจุบวก, am หมายถึง แอมโฟเทอริก

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีไพโรฟิด)ไตรเมทิล แอมโมเนียม




ภาพที่ 4.20 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (N) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริก

ตารางที่ 4.19 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (N) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวก แป้งแอมโฟเทอริก กากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริก

% แป้ง	ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก(N) \pm SD				CR
	starch		CR		
	cat8% CHPT	am8% CHPT	cat8% CHPT	am8% CHPT	
0	118 \pm 0	118 \pm 0	118 \pm 0	118 \pm 0	118 \pm 0
0.50	159 \pm 10.27	196 \pm 8.16	118 \pm 0	144 \pm 4.71	96 \pm 2.31
1	149 \pm 16.5	199 \pm 4.71	103 \pm 4.04	157 \pm 10.8	108 \pm 0
1.5	160 \pm 4.71	196 \pm 14.14	123 \pm 6.6	157 \pm 12.25	108 \pm 8.12

* CR หมายถึง กากมันสำปะหลัง, cat หมายถึง ประจุบวก, am หมายถึง แอมโฟเทอริก

% CHPT หมายถึง ปริมาณร้อยละของสาร (3-คลอโร-2-ไฮดรอกซีไพโรฟิล)ไตรเมทิล แอมโมเนียม



ภาพที่ 4.21 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (N) ของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวก แป้งแอมโฟเทอริก กากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริก

4.2.6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

นำค่าที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ two - way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อหาความสัมพันธ์ของปริมาณการเติมแป้ง ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้สารละลาย CHPT (ร้อยละ) และความสัมพันธ์ของปริมาณการเติมแป้งและปริมาณการใช้สารละลาย CHPT (ร้อยละ) ในแต่ละกลุ่มการทดลอง ที่มีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ

4.2.6.1 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง

ตารางที่ 4.20 ค่า p-value สำหรับค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง

กระดาษตัวอย่างที่ผสมด้วยแป้ง/กากดัดแปร	ปริมาณการเติมแป้ง (A)	ปริมาณการใช้สารละลาย CHPT (B)	ความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B
แป้งประจุบวก	0.3053	0.0048	0.6377
แป้งแอมโฟเทอริก	0.7640	0.0000	0.6634
กากประจุบวก	0.0000	0.0000	0.0604
กากแอมโฟเทอริก	0.0000	0.0000	0.0031

จากตารางที่ 4.20 แสดงค่า p-value ของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง พบว่ากระดาษที่ใช้กากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริกที่มีการเติมแป้งในปริมาณต่างๆ จะส่งผลให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) ส่วนการใช้ปริมาณสารละลาย CHPT ที่ระดับต่างๆ พบว่าแป้งดัดแปรและกากดัดแปรทุกประเภทจะให้ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) และที่ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเติมแป้งและปริมาณการใช้สารละลาย CHPT พบว่ากากแอมโฟเทอริกจะมีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) แสดงว่าการใช้กากแอมโฟเทอริกเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงที่มีปริมาณ CHPT ต่างๆ และใช้ในปริมาณสัดส่วนต่างๆ จะส่งผลให้มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงแตกต่างกัน

เมื่อนำค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ใช้แป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริกมาทำการวิเคราะห์โดยใช้ one-way ANOVA ดังตารางแสดงไว้ที่ภาคผนวก ข พบว่า

ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริก จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการใช้แป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริกส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกากทั้ง 2 ชนิด คือกากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริก จะพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการใช้กากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริกส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงแตกต่างกัน เช่นกัน

ส่วนค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบการใช้แป้งดัดแปรและกากมันสำปะหลังดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดหนึ่งในกระดาษ พบว่า ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการใช้แป้งดัดแปรและกากดัดแปรส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงแตกต่างกัน

4.2.6.2 ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีก

ตารางที่ 4.21 ค่า p-value สำหรับค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีก

กระดาษตัวอย่างที่ผสมด้วยแป้ง/กากดัดแปร	ปริมาณการเติมแป้ง (A)	ปริมาณการใช้สารละลาย CHPT (B)	ความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B
แป้งประจุบวก	0.0015	0.0206	0.0000
แป้งแอมโฟเทอริก	0.0384	0.1067	0.0020
กากประจุบวก	0.0340	0.0000	0.1221
กากแอมโฟเทอริก	0.0011	0.0000	0.0002

จากตารางที่ 4.21 แสดงค่า p-value ของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก พบว่าการเติมแป้งดัดแปรและกากดัดแปรทุกประเภทในปริมาณต่างๆ จะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) เมื่อพิจารณาการใช้ปริมาณสารละลาย CHPT ที่ระดับต่างๆ พบว่าแป้งแอมโฟเทอริกจะให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} > 0.05$) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเติมแป้งและปริมาณการใช้สารละลาย CHPT พบว่ากระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวกจะมีค่าความ

แข็งแรงต่อแรงฉีกแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} > 0.05$) แสดงว่าการใช้กากประจุบวกเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงที่มีปริมาณ CHPT ต่างๆ และ ใช้ในปริมาณสัดส่วนต่างๆ จะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกใกล้เคียงกัน

เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกระหว่างกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริก โดยใช้ one-way ANOVA ดังตารางแสดงไว้ที่ภาคผนวก ข จะพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการใช้แป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริกส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกากทั้ง 2 ชนิด คือ กากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริก พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกากแอมโฟเทอริกและกากประจุบวกมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ผสมด้วยกากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริกมีค่าที่ใกล้เคียงกัน

ส่วนการเปรียบเทียบค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใช้แป้งดัดแปรและกากมันสำปะหลังดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดหนึ่งในกระดาษ พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ใช้กากดัดแปรมีค่าที่ใกล้เคียงกับการใช้แป้งเป็นสารเพิ่มความแข็งแรง

4.2.6.2 ค่าความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ

ตารางที่ 4.22 ค่า p-value สำหรับค่าความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ

กระดาษตัวอย่างที่ผสมด้วยแป้ง/กากดัดแปร	ปริมาณการเติมแป้ง (A)	ปริมาณการใช้สารละลาย CHPT (ร้อยละ) (B)	ความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B
แป้งประจุบวก	0.1613	0.0000	0.0888
แป้งแอมโฟเทอริก	0.0283	0.0000	0.0022
กากประจุบวก	0.0000	0.0000	0.2271
กากแอมโฟเทอริก	0.0000	0.0000	0.0119

จากตารางที่ 4.22 แสดงค่า p-value ของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ พบว่า ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ผสมด้วยแป้งประจุบวกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} > 0.05$) เมื่อเติมแป้งในปริมาณต่างๆ กัน ส่วนการใช้ปริมาณสารละลาย CHPT ที่ระดับต่างๆ พบว่าการเติมแป้งดัดแปรและกากดัดแปรทุกประเภท จะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเติมแป้งและปริมาณการใช้สารละลาย CHPT พบว่าการใช้แป้งแอมโฟเทอริกและกากแอมโฟเทอริกจะส่งผลให้กระดาษมีค่าความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) แสดงว่าการใช้กากแอมโฟเทอริกเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงที่มีปริมาณ CHPT ต่างๆ และใช้ในปริมาณสัดส่วนต่างๆ จะส่งผลให้มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุแตกต่างกัน

เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษระหว่างเติมแป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริก โดยใช้ one-way ANOVA ดังตารางแสดงไว้ที่ภาคผนวก ข พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของแป้งทั้ง 2 ชนิดจะไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใช้แป้งประจุบวกและแป้งแอมโฟเทอริกมีค่าใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกากทั้ง 2 ชนิด จะพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการใช้กากประจุบวกและกากแอมโฟเทอริกจะส่งผลให้มีกระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุแตกต่างกัน

ส่วนค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษที่ใช้แป้งดัดแปรและกากมันสำปะหลังดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดหนึ่งในกระดาษ พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุของกระดาษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการใช้แป้งดัดแปรและกากดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงภายในกระดาษจะส่งผลให้กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุแตกต่างกัน

4.2.6.2 ค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก

ตารางที่ 4.23 ค่า p-value สำหรับค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก

กระดาษตัวอย่างที่ ผสมด้วยแป้ง/กากดัด แปร	ปริมาณการเติมแป้ง (A)	ปริมาณการใช้ สารละลาย CHPT (ร้อยละ) (B)	ความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B
กากประจวบ	0.7409	0.0000	0.1102
กากแอมโฟเทอริก	0.0106	0.0000	0.5204

จากตารางที่ 4.22 แสดงค่า p-value ของค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก พบว่า การใช้กากแอมโฟเทอริกเป็นสารเพิ่มความแข็งโดยมีการเติมแป้งในระดับต่างๆ จะส่งผลให้กระดาษมีค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้สารละลาย CHPT ที่ระดับต่างๆ พบว่าค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาษเมื่อผสมด้วยกากประจวบและกากแอมโฟเทอริกจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเติมแป้งและปริมาณการใช้สารละลาย CHPT พบว่าการใช้กากประจวบและกากแอมโฟเทอริกส่งผลให้กระดาษมีค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ($p\text{-value} \leq 0.05$) แสดงว่าการใช้กากประจวบและกากแอมโฟเทอริกส่งผลให้มีกระดาษมีค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกแตกต่างกัน

เมื่อเปรียบเทียบค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาษของกากประจวบและกากแอมโฟเทอริก โดยใช้ one-way ANOVA ดังตารางแสดงไว้ที่ภาคผนวก ข จะพบว่าค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาษมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าการใช้การใช้กากประจวบและกากแอมโฟเทอริกจะส่งผลให้กระดาษมีค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาษที่ใช้แป้งดัดแปรและกากมันสำปะหลังดัดแปรเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงชนิดหนึ่งในกระดาษ พบว่าค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของกระดาษจะมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เช่นเดียวกัน แสดงว่าการใช้แป้งดัดแปรและกากดัดแปรจะส่งผลให้มีกระดาษมีค่าความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกแตกต่างกัน