


วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย


- ก. อะลูมิเนียม แผ่นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร ความหนา 11.5 , 46.5, 61.5, 89.5, 137.0, 240.0, 297.0, 394.3, 434.1, 551.4 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร
- ข. แผ่นคาร์บอน อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ความหนาประมาณ 250 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป
- ค. โลหะผสมตะกั่ว -ดีบุก 29 ตัวอย่าง ทองแดง-สังกะสี 4 ตัวอย่าง ความหนาประมาณ 250 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป
- ง. ต้นกำเนิดรังสีเบตา สตรอนเชียม-90/อิตเทรียม-90, 3.29 ไมโครคูรี (121.8 MBq) แบบวงแหวนและหน้ากาก (MASK)
- จ. หัววัดไกเกอร์-มุลเลอร์ (Geiger Muller Tube) Philips ZP 1431 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร แบบหน้าต่างอยู่ด้านปลาย หัววัด (end-window tube)
- ฉ. ชุดวัดรังสีเบตา แผนผังการจัดอุปกรณ์รูปที่ 3.1 และภาพการจัดอุปกรณ์รูปที่ 3.2
 - ORTEC 546 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
 - CANBERRA 814 FAD & POMONA ELECTRONICS 2417 R-C NETWORK
 - CANBERRA 1772 COUNTER/TIMER
 - NUCLEAR TECHNOLOGY NT.2602 PRINTER INTERFACE WITH CASIO HR-8 PRINTER

- ORTEC 541 RATEMETER

- ซ. เครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรือง (XRF Spectrometer) ที่ใช้หัววัดรังสี
เจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง (high purity germanium detector, HPGe)



รูปที่ 3.1 แผนผังการจับคู่อุปกรณ์วัดรังสีเบตากระเจิงกลับ



รูปที่ 3.2 ภาพการจัดอุปกรณ์วัดรังสีเบตากระเจิงกลับ

1 = โพรบ (PROBE) ประกอบด้วยโลหะตัวอย่างหน้ากาก (MASK) ต้นกำเนิดรังสี
 สตรอนเชียม-90/อิตเทรียม -90 แบบวงแหวน แผ่นกรองรังสี หัววัดไกเกอร์-มุลเลอร์ (GM TUBE)

2 = R-C NETWORK

3 = HV POWER SUPPLY

4 = PAD

5 = COUNTER/TIMER

6 = INTERFACE with PRINTER

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย

3.2.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มของรังสีเบตากระเจิงกลับกับความหนาของ อะลูมิเนียมชั้นตอนตั้งนี้

- จัดอุปกรณ์ ดังรูปที่ 3.1
- ใช้อะลูมิเนียมแผ่นกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร ความหนา 0, 61.5, 89.5, 137.0, 240.0, 394.3, 434.1, 551.4, 985.5 และ 1379.8 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร เป็นตัวอย่างสำหรับ ศึกษาความเข้มรังสีกับความหนา และใช้เวลานับรังสีตัวอย่างละ 120 วินาที
- ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 4.1 และกราฟรูปที่ 4.1

3.2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเบตากระเจิงกลับกับเลขอะตอม ของธาตุต่าง ๆ

มีชั้นตอนตั้งนี้

- จัดอุปกรณ์เช่นเดียวกับหัวข้อ 3.2.1
- ใช้ธาตุ 6 ชนิด ความหนาประมาณ 250 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป ได้แก่ คาร์บอน ($Z = 6$), อะลูมิเนียม ($Z = 13$), ทองแดง ($Z = 29$), สังกะสี ($Z = 30$), แคดเมียม ($Z = 48$) และตะกั่ว ($Z = 82$) เป็น ตัวอย่างในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีกับเลขอะตอม และใช้เวลา นับตัวอย่างละ 120 วินาที
- ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 4.2 และกราฟรูปที่ 4.2

3.2.3 การหาพิสัยสูงสุดและพลังงานสูงสุดของรังสีเบตากระเจิงกลับจากตะกั่วและดีบุก เนื่องจากการกระเจิงกลับของรังสีเบตา มีผลทำให้เกิดการเลื่อนสเปกตรัม-พลังงานของรังสีเบตา ดังรูปที่ 2.8 การเลื่อนของสเปกตรัมพลังงานเช่นนี้มีประโยชน์ในการเพิ่มความไวในการใช้เทคนิคนี้ จึงได้ทำการหาพลังงานสูงสุดของรังสีเบตา เพื่อศึกษาความแตกต่างของพลังงานของรังสีเบตากระเจิงกลับจากตะกั่วและดีบุก โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมกรองรังสีเบตากระเจิงกลับ และเปรียบเทียบความเข้มรังสีของแต่ละพลังงาน สำหรับเป็นแนวทางการใช้เทคนิคนี้ต่อไป

ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้

- จัดอุปกรณ์วิจัยเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.2.1
- นับรังสีเบตากระเจิงกลับจากตะกั่ว (99.99%Pb) โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมกรองรังสี ความหนา ดังนี้ 0, 46.5, 61.5, 89.5, 137.0, 151.0 183.5, 240.0, 394.3, 434.1, 551.4, 985.5, 1047.0, 1123.0, 1126.0, 1256.0, 1380.0 และ 1619.8 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรวางไว้หน้าหัววัดรังสี ใช้เวลานับรังสีตัวอย่างละ 120 วินาที
- เปลี่ยนจากตะกั่วเป็นดีบุก (99.9%Sn) และทำเหมือนหัวข้อที่ผ่านมา
- สร้างกราฟระหว่างจำนวนนับรังสีกับความหนาของอะลูมิเนียมในกราฟ Semi-log
- หาพิสัยของรังสีเบตากระเจิงกลับจากตะกั่ว และดีบุก
- คำนวณหาพลังงานสูงสุดของรังสีเบตากระเจิงกลับจากตะกั่ว และดีบุก
- หาอัตราส่วนจำนวนนับรังสีของตะกั่วต่อดีบุก

ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.3 และกราฟในรูปที่ 4.3

3.2.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเบตากระเจิงกลับกับส่วนผสมของโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก เมื่อใช้แผ่นกรองรังสีความหนาต่าง ๆ กัน

การวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสีเบตากระเจิงกลับกับส่วนผสมของโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก โดยไม่ใช้แผ่นกรองรังสี เปรียบเทียบกับการใช้แผ่นกรองรังสีความหนาต่าง ๆ กัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนับรังสี และความไวในการวัดเพื่อนำเทคนิคนี้ไปใช้ประโยชน์ให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำต่อไป

ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้

- จัดอุปกรณ์เช่นเดียวกับหัวข้อที่ผ่านมา
 - ใช้โลหะตะกั่ว(99.99%) ดีบุก(99.9%Sn) และโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุกส่วนผสมต่าง ๆ กันคือ 63% Sn/37% Pb, 60% Sn/40% Pb, 49%Sn/51% Pb, 40% Sn/60% Pb เป็นตัวอย่าง
 - นับรังสีเบตากระเจิงกลับจากแต่ละตัวอย่าง โดยไม่มีแผ่นกรองรังสี เป็นเวลา 60 วินาที
 - ทำซ้ำขั้นตอนที่ผ่านมา โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมหนา 11.15, 89.5, 297.0, 386.51, 540.0, 652.4 และ 730.51 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร กรองรังสีกระเจิงกลับ สำหรับการใช้แผ่นกรองรังสีที่มีความหนาตั้งแต่ 89.51 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป ได้เพิ่มเวลานับรังสีให้นานขึ้น เนื่องจากอัตรานับรังสี (count rate) มีค่าลดลง เพื่อให้ได้จำนวนนับรังสีไม่น้อยกว่าประมาณ 15000
 - หาอัตราส่วนจำนวนนับรังสีของโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก ต่อจำนวนนับรังสีของดีบุก
- ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.4 และกราฟในรูปที่ 4.4

3.2.5 สร้งกราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มของรังสีเบตากระเจิงกลับกับ ปริมาณตะกั่วในโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก

จากผลการวิจัยในหัวข้อ 3.2.4 ได้เลือกใช้แผ่นอะลูมิเนียมหนาประมาณ 540 มิลลิกรัม ต่อตารางเซนติเมตรสำหรับกรองรังสี เพื่อนำไปใช้หาปริมาณตะกั่ว และดีบุก ในโลหะผสมตะกั่ว-ดีบุกต่อไป เหตุที่เลือกใช้แผ่นกรองรังสีความหนาชั้น เพราะให้อัตราส่วนจํานวน นับรังสีของตะกั่วต่อดีบุกสูงพอ คือ 2 : 1 และสามารถแยกความแตกต่างของจํานวนรังสีได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผลการนับรังสีมีความเที่ยงตรงสูงอยู่ในช่วงแปรปรวนไม่เกิน $\pm 0.5\%$ จึงใช้เวลานับรังสีเพิ่มขึ้นจาก 3000 วินาที เป็น 12000 วินาที ซึ่งจะได้อัตรานับรังสีไม่น้อยกว่า 10^5 ต่อเวลา 12000 วินาที

ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้

- จัดอุปกรณ์เช่นเดียวกับหัวข้อ 3.2.4 โดยวางแผ่นอะลูมิเนียมหนา 540 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร ไว้หน้าหัววัดรังสีไกเกอร์-มูลเลอร์ เพื่อเป็นตัวกรองรังสีเบตากระเจิงกลับ
- ใช้ตัวอย่างมาตรฐาน 6 ตัวอย่าง คือ โลหะตะกั่ว (99.99%), ดีบุก (99.9% Sn) และ โลหะผสมตะกั่ว-ดีบุก ส่วนผสมต่าง ๆ กัน 63% Sn/37% Pb, 60% Sn/40% Pb, 49% Sn/51% Pb และ 40% Sn/60% Pb
- ใช้เวลานับตัวอย่างละ 12000 วินาที
- หาอัตราส่วนจํานวนนับรังสีของโลหะผสมตะกั่ว - ดีบุกต่อจํานวนนับรังสีของดีบุก

ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.5 และกราฟในรูปที่ 4.5

3.2.6 การทดสอบหาปริมาณตะกั่ว-ดีบุก ในตัวอย่างตะกั่วบัดกรีชุด A จำนวน 6 ตัวอย่าง การวิจัยขั้นนี้เป็นการทดลองใช้เทคนิคการกระเจิงกลับของรังสีเบตาตามเงื่อนไขที่ได้จากการวิจัยที่ผ่านมาในการหาปริมาณตะกั่วในตัวอย่างตะกั่วบัดกรี ที่ได้จาก โรงงานผลิตแห่งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะห์โดยการกระเจิงกลับของรังสีเบตา กับผลวิเคราะห์โดยวิธีอะตอมมิก แอมซอร์ปชัน (Atomic Absorption, AA) ของโรงงาน และผลวิเคราะห์ที่ได้จากวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence, XRF) ที่ใช้หัวขั้วรังสีเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง (High Purity Germanium, HPGe) ของภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี

ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้

- จัดอุปกรณ์เช่นเดียวกับหัวข้อ 3.2.5 โดยใช้แผ่นกรองรังสีที่มีความหนาประมาณ 540 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร และตะกั่วบัดกรี 6 ตัวอย่างแลรังสีเบตา กระเจิงกลับตัวอย่างละ 12000 วินาที
- นำผลการนับรังสีของแต่ละตัวอย่างไปอ่านจากกราฟปรับเทียบในรูปที่ 4.5 เพื่อหาปริมาณตะกั่ว เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์โดยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์และวิธีอะตอมมิกแอมซอร์ปชัน

ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.6

3.2.7 การทดสอบหาปริมาณตะกั่ว-ดีบุก ในตัวอย่างตะกั่วบัดกรีชุด B จำนวน 16 ตัวอย่าง การวิจัยขั้นนี้เป็นการทดลองใช้เทคนิคการกระเจิงกลับของรังสีเบตา ในการหาปริมาณตะกั่วในตะกั่วบัดกรี จากโรงงานผลิตแห่งหนึ่ง เพื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะห์โดยวิธีการกระเจิงกลับของรังสีเบตา กับผลวิเคราะห์โดยวิธีหาคความถ่วงจำเพาะของโรงงาน และวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ที่ใช้หัวขั้วเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง ของภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี

ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้

- จัดอุปกรณ์วิจัยเช่นเดียวกับในข้อ 3.2.5 และ 3.2.6
- ใช้แผ่นกรองรังสีมีความหนาประมาณ 540 มิลลิกรัม ต่อตารางเซนติเมตร และ ตะกั่วบัดกรี 16 ตัวอย่าง
- นับรังสีเบตากระเจิงกลับตัวอย่างละ 12000 วินาที
- นำผลการนับรังสีของแต่ละตัวอย่างไปอ่านจากกราฟปรับเทียบในรูปที่ 4.5 เพื่อหา ปริมาณตะกั่ว เปรียบเทียบผลโดยวิธีการกระเจิงกลับของรังสีเบตาผลวิเคราะห์ โดย วิธีการเรืองรังสีเอกซ์ และ วิเคราะห์ความถ่วงจำเพาะ

ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.7

3.2.8 การหาปริมาณทองแดงและสังกะสีในทองเหลือง

การวิจัยนี้เป็นการทดลองวัดความเข้มรังสีเบตากระเจิงกลับจากโลหะผสมทองแดงกับ สังกะสีที่มีส่วนผสมต่างกัน 4 ตัวอย่าง คือ 95.06% Cu/4.94% Zn, 70.06% Cu/30.0% Zn, 60.56 % Cu/39.5% Zn และ 2.75% Cu/97.25% Zn เพื่อตรวจสอบความไวของเทคนิคการกระเจิงกลับ ของรังสีเบตาสำหรับหาส่วนผสมโลหะในโลหะผสมสองธาตุที่มีเลขอะตอมใกล้เคียงกัน

ขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้

- จัดอุปกรณ์ดังรูปที่ 3.1
- ทำการนับรังสีเบตากระเจิงกลับจากโลหะผสมทองแดง-สังกะสี 4 ตัวอย่าง ใช้เวลานับตัวอย่างละ 240 วินาที
- หาอัตราส่วนจำนวนนับรังสีของสังกะสีต่อทองแดง

ผลการวิจัยแสดงไว้ในตารางที่ 4.8