

## เอกสารอ้างอิง

- 1 กิตติ จันทรตรี "การหาปริมาณถ่านในลิกไนต์โดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- 2 ประเสริฐ ชุ่มชุม "ถ่านลิกไนต์ฝ้ายเหมืองลิกไนต์ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย" พิมพ์ที่แผนกภาพและการพิมพ์การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (2518) : 67-68.
- 3 ประสพ ธงรัช "การพัฒนาระบบวัดน้ำในถังเก็บโดยใช้รังสีแกมมา" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
- 4 BOYE, I.S., CLAYTON, C.G., PAGE, D., "Some Considerations Relating to the Accuracy of Measuring the Ash Content of Coal by Backscattering "Nuclear Techniques and Mineral Resources" (Proc. Symp. Nienna, 1977), IAEA, Vienna (1977) : 135-165.
- 5 FOOKES, R.A., GRAVITIS, V.L., WATT, J.S., "Determination of Ash content of Coal by Mass Absorption Coefficient Measurement at Two X-ray Energies" IAEA-SM-216/5, 1977.
- 6 GLENN F. KNOLL Radiation Detection and Measurement John Wiley and Sons, New York, 1979.
- 7 JOHN R. LAMARSH Introduction to Nuclear Engineering Massachusetts, addition-Wesley Publishing Co., 1975.
- 8 MORSTON, K., WOZNIAK, J., "Hydrogen in Coal : the Feasibility of Determination by Neutron Methods" IAEA-SM-216/33, 1977.
- 9 ROBIN P. GARDNER and RALPH L. ELY, Jr "Radioisotope Measurement Applications in Engineering" Reinhold Publishing Corporation, New York, 1967 : P29, 318, 343-345.
- 10 WATT, J.S. "Determination of Ash Content of Coal On-Line on Conveyors and In-Steam in Coal Slurries" Gamma, X-Ray and Neutron Technique in the Coal Industry, 1984.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

วิธีคำนวณค่า Z effective และ A effective

$$Z \text{ effective} = \frac{\sum_{i=1}^n W_i Z_i^2 / A_i}{\sum_{i=1}^n W_i Z_i / A_i} \dots\dots\dots (ก.1)$$

โดยที่ Z effective คือ เลขอะตอมยังผล

W<sub>i</sub> คือ สัดส่วนมวล (weight fraction)

A<sub>i</sub> คือ เลขมวลของแต่ละธาตุ

การผสมสารเคมี เพื่อให้ได้ความเข้มข้นสี่เอ็กซ์กระเจิงกลับเท่ากับปริมาณแก้วใน  
 ลิกไนต์ 14 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้บอแรกซ์ (Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>) 65 เปอร์เซ็นต์ผสมกับอะลูมิเนียมออกไซด์  
 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 35% โดยน้ำหนัก

จำนวนอะตอมของธาตุต่าง ๆ

0.65x2Na	0.65x4B	(0.65x7+0.35x3) O	0.35x2Al
1.3Na	2.6B	5.60	0.7A1

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ (ก.1) } Z(\text{effective}) &= \frac{1.3 \times 11^2 + 2.6 \times 5^2 + 5.6 \times 8^2 + 0.7 \times 13^2}{1.3 \times 11 + 2.6 \times 5 + 5.6 \times 8 + 0.7 \times 13} \\ &= \frac{699}{81.2} \\ &= 8.61 \end{aligned}$$

การคำนวณค่าเลขมวลยังผล (A effective)

$$\sqrt{A \text{ effective}} = \frac{n_1 A_1 + n_2 A_2 + n_3 A_3}{n_1 \sqrt{A_1} + n_2 \sqrt{A_2} + n_3 \sqrt{A_3}} \dots\dots\dots (ก.2)$$

โดยที่ n คือ จำนวนอะตอมธาตุในโมเลกุลผสม

A คือ เลขมวลของธาตุต่าง ๆ ในสารผสม

แทนค่าสมการ (ก.2) โดยที่ n กับ W มีค่าเท่ากัน

$$\begin{aligned} \sqrt{A \text{ effective}} &= \frac{1.3 \times 22.99 + 2.6 \times 10.811 + 5.6 \times 15.999 + 0.7 \times 26.982}{1.3 \times \sqrt{22.9} + 2.6 \times \sqrt{10.811} + 5.6 \times \sqrt{15.999} + 0.7 \times \sqrt{26.982}} \\ &= \frac{166.48}{40.82} \\ &= 4.08 \end{aligned}$$

$$A \text{ effective} = 16.63$$

หมายเหตุ เลขมวลเลขอะตอมธาตุต่าง ๆ ดูในตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 ค่าเลขมวลและเลขอะตอมของธาตุที่ใช้ผสม


ธาตุ	เลขมวล	เลขอะตอม
H	1.008	1
B	10.811	5
O	15.999	8
Na	22.99	11
Al	26.982	13
Cl	35.453	17

ตารางที่ ก.2 การผสมสารเคมีเพื่อให้ได้ความเข้มรังสีเท่ากับปริมาณแก้วต่าง ๆ

ปริมาณแก้วใน ลิกไนต์ (เปอร์เซ็นต์)	สารประกอบที่ผสม	ปริมาณสาร ประกอบที่ผสม (เปอร์เซ็นต์)	สารประกอบที่ผสม	ปริมาณสาร ประกอบที่ผสม (เปอร์เซ็นต์)
16	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	50	$\text{Al}_2\text{O}_3$	50
23	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	20	$\text{Al}_2\text{O}_3$	80
25	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	5	$\text{Al}_2\text{O}_3$	95
37	NaCl	20	$\text{Al}_2\text{O}_3$	80
68	NaCl	50	$\text{Al}_2\text{O}_3$	50

ตารางที่ ก.3 ค่าเลขอะตอมยังผลและค่าเลขมวลยังผล


ปริมาณเท่าในลิทไนต์ (เปอร์เซ็นต์)	เลขอะตอมยังผล (Z effective)	เลขมวลยังผล (A effective)	จำนวนนับต่อเวลา 100 วินาที
14	8.61	16.63	82130
16	8.92	17.19	73496
23	9.77	18.85	56657
25	10.36	20.17	50651
37	11.10	21.16	39732
68	12.05	23.43	30413



รูปที่ ก.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขมวลยังผล (A effective) กับความเข้มรังสีเอกซ์-  
กระเจิงกลับ

$$y = 535.56X^2 - 28763.25X + 410838.71$$

$$r = 0.9930$$



รูปที่ ก.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขอะตอมยังผล (Z effective) กับความเข้มรังสีเอกซ์-  
กระเจิงกลับ

$$y = 2181.06X^2 - 59675.82X + 433161.43$$

$$r = 0.9959$$

ตารางที่ ก.4 ผลการวิเคราะห์หาธาตุแคลเซียมและเหล็กโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์

ตัวอย่างลิกันต์ (ลำดับที่)	ปริมาณแคลเซียม (เปอร์เซ็นต์)		ปริมาณเหล็ก (เปอร์เซ็นต์)		
	วิธี EDX	วิธี WDX	วิธี EDX	วิธี WDX	EDX
			1		2
1	9.02	8.08	3.43	3.87	2.25
2	5.29	6.43	3.71	3.60	2.12
3	6.47	7.28	3.20	2.91	1.63
4	5.71	7.27	3.65	4.54	2.87
5	9.45	8.39	3.99	4.09	2.94
6	9.86	10.97	3.82	3.61	2.79
7	11.25	11.69	4.90	4.46	3.69
8	8.60	8.87	4.14	4.23	3.04
9	1.67	1.52	6.97	6.65	6.04
10	9.28	9.33	5.12	4.70	3.38
11	1.70	1.69	6.24	6.57	4.71
12	4.10	4.50	4.08	4.86	4.57
13	15.22	14.72	2.79	3.40	3.46
14	14.96	14.79	3.36	3.44	2.30
15	16.12	15.24	3.20	3.19	5.64
16	14.88	14.84	3.47	3.58	3.41
17	12.89	12.61	5.55	4.40	4.65
18	12.71	13.02	5.12	4.30	4.40
19	15.67	15.48	4.34	3.21	3.49
20	-	-	-	-	3.41



ตัวอย่างลิกไนต์ (ลำดับที่)	ปริมาณแคลเซียม (เปอร์เซ็นต์)		ปริมาณเหล็ก (เปอร์เซ็นต์)		
	วิธี EDX	วิธี WDX	วิธี EDX 1	วิธี WDX	วิธี EDX 2
21	14.64	15.56	4.84	3.72	3.91
22	9.82	10.19	5.40	5.35	5.22
23	9.52	9.69	6.95	3.67	4.82
34	10.90	10.90	4.30	4.93	7.04
25	6.96	6.98	8.95	8.79	7.63
26	6.11	6.21	7.82	9.01	8.83
27	7.10	6.98	8.27	8.09	7.44
28	6.36	6.29	6.58	6.65	6.34
29	11.28	11.69	7.46	6.34	6.11
30	7.55	7.82	7.56	6.65	6.89
31	5.43	5.86	6.44	6.86	7.26
32	2.00	1.85	6.47	6.56	7.95
33	1.64	1.28	7.24	7.57	7.82
34	1.31	0.81	4.52	5.37	7.43

ตารางที่ ก.5 ผลการวิเคราะห์ธาตุอะลูมิเนียม สตรอนเตียม เซอร์โคเนียม และไทเทเนียม โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์

ตัวอย่างลิกไนต์ (ลำดับที่)	ปริมาณธาตุ			
	Al วิธี WDX (%)	Sr วิธี EDX ( $\mu\text{g/g}$ )	Zr วิธี EDX ( $\mu\text{g/g}$ )	Ti วิธี EDX (%)
1	0.90	16	37	-
2	0.87	-	-	-
3	0.95	-	-	-
4	1.12	-	-	-
5	0.67	49	-	-
6	1.12	-	-	-
7	1.45	168	14	-
8	1.97	-	-	-
9	4.13	64	-	0.12
10	1.88	82	-	-
11	3.56	59	29	0.09
12	2.80	-	-	-
13	0.86	403	46	-
14	0.89	472	91	-
15	0.43	454	-	-
16	0.80	494	48	-
17	1.08	484	-	-
18	1.02	401	27	-

ตารางที่ ก.5 (ต่อ)

ตัวอย่างลิแกนด์ (ลำดับที่)	ปริมาณธาตุ			
	Al วิธี WDX(%)	Sr วิธี EDX( $\mu\text{g/g}$ )	Zr วิธี EDX( $\mu\text{g/g}$ )	Ti วิธี EDX(%)
19	0.64	497	15	-
20	-	-	-	-
21	1.04	424	-	-
22	1.96	355	-	-
23	7.16	273	8	-
24	7.33	291	-	-
25	7.30	181	-	-
26	1.21	123	-	-
27	1.44	206	59	-
28	2.17	251	49	-
29	1.57	324	84	-
30	2.81	243	97	0.05
31	3.36	102	136	0.17
32	5.61	185	77	0.14
33	6.01	117	116	0.19
34	8.09	67	129	0.24

ประวัติผู้เขียน

นายสมเกียรติ อุ่นางษ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2505 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิสิิกส์ ภาควิชานิสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2527

