


บทที่ 2

ทฤษฎี


2.1 การสกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction)

การสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นเทคนิคการสกัดพื้นฐานที่อาศัยความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้แตกต่างกันหรือเกิดปฏิกิริยา เป็นกลไกในการแยกการสกัดซึ่งเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายนี้เป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากในทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสกัดแยกไอออนโลหะ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการปฏิบัติการ และไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีกำลังการผลิตสูง โดยกระบวนการจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการปฏิบัติการหลักอย่างน้อย 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการสกัดและขั้นตอนการนำกลับ (Tavlarides, Bae and Lee, 1987: 581-617) ดังรูปที่ 2-1



รูปที่ 2-1 แสดงขั้นตอนการสกัดและขั้นตอนการนำกลับ ในการสกัดแยกด้วยตัวทำละลาย

จากรูปที่ 2-1 เป็นลักษณะโดยทั่วไปของกระบวนการสกัดแยกด้วยตัวทำละลาย ซึ่งแสดงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขั้นตอนการสกัดเริ่มด้วยวัตถุดิบของสารป้อน (Feed) ซึ่งเข้มข้นไปด้วยไอออนของตัวถูกละลายที่ต้องการสกัดถูกป้อนเข้าสู่หน่วยสกัด วัตถุดิบของสารป้อนจะสัมผัสกับวัตถุดิบของตัวทำละลาย (Solvent) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่ละลายซึ่งกันและกัน ในสัดส่วนที่เหมาะสมเกิดการถ่ายโอนมวลของตัวถูกละลายอันเนื่องมาจากความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้แตกต่างกันของสารหรือเกิดปฏิกิริยา สกัดผ่านพื้นที่ผิวสัมผัสซึ่งเป็นพื้นที่การถ่ายโอนมวลข้ามวัตถุดิบ และเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดด้วยการเพิ่มพื้นที่การถ่ายโอนมวลด้วยเทคนิคต่างๆ จนกระทั่งตัวทำละลายอิ่มตัวไปด้วยตัวถูกละลาย และถูกแยกออกมาจากสารป้อนซึ่งมีความเข้มข้นของตัวถูกละลายลดต่ำลง (Raffinate) โดยตัวทำละลายที่อิ่มตัวไปด้วยตัวถูกละลาย (Extract) จะถูกป้อนเข้าสู่หน่วยการนำกลับ และเกิดการถ่ายโอนมวลของตัวถูกละลายออกจากวัตถุดิบของตัวทำละลายผ่านพื้นที่ผิวสัมผัสเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการสกัดไปสู่สารละลายสดริป (Stripping solution) โดยตัวทำละลายที่ผ่านการนำกลับซึ่งถูกสดริปสารที่ต้องการออกไปแล้วจะถูกป้อนไหลเวียนกลับเข้าสู่ขั้นตอนการสกัดเพื่อนำกลับไปใช้ต่อไป โดยกระบวนการโดยทั่วไปสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2-2



รูปที่ 2-2 แสดงขั้นตอนการสกัดด้วยตัวทำละลายแบบอิมัลชัน

จากรูปที่ 2-2 เป็นกระบวนการสกัดแยกด้วยตัวทำละลายแบบอิมัลชันชนิด W/O ซึ่งมีวัฏภาคภายในเป็นวัฏภาคของสารละลาย (Aqueous Phase) กระบวนการเริ่มต้นโดยป้อนสารป้อนซึ่งเป็นวัฏภาคของสารละลายเข้าสู่ขั้นตอนการสกัดผสมกับตัวทำละลายซึ่งเป็นวัฏภาคของสารอินทรีย์ (Organic Phase) ที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันในดังปฏิกรณ์การสกัด ภายในดังปฏิกรณ์วัฏภาคทั้งสองจะถูกตีความให้เกิดเป็นอิมัลชัน ซึ่งเป็นหยดของสารป้อนที่มีขนาดเล็กๆ โดยมีวัฏภาคของสารอินทรีย์ห่อหุ้มหยดของสารป้อนที่มีขนาดเล็กๆ นั้นเอาไว้ พื้นที่ผิวสัมผัสของวัฏภาคทั้งสองที่สัมผัสกันรอบเม็ดอิมัลชันจะเป็นพื้นที่ในการถ่ายโอนมวล ซึ่งเป็นพื้นที่ผิวทรงกลมของหยดอิมัลชันนั่นเอง ตัวถูกละลายในสารป้อนจะเกิดการถ่ายโอนมวลสกัดผ่านพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาคทั้งสองที่เกิดขึ้นรอบเม็ดอิมัลชัน จนกระทั่งวัฏภาคของสารอินทรีย์อิมัลชันไปด้วยตัวถูกละลาย จากนั้นวัฏภาคทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันโดยที่วัฏภาคของสารอินทรีย์ที่อิมัลชันไปด้วยตัวถูกละลายนั้น จะถูกป้อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำกลับผสมกับสารละลายสตรีปซึ่งเป็นวัฏภาคของสารละลายที่ไม่ละลายซึ่งกันและกันในดังปฏิกรณ์การนำกลับ ภายในดังปฏิกรณ์วัฏภาคทั้งสองจะถูกตีความให้เกิดเป็นอิมัลชันและเกิดการถ่ายโอนมวลของตัวถูกละลายจากวัฏภาคของสารอินทรีย์ ไปสู่วัฏภาคของสารละลายสตรีป จนกระทั่งวัฏภาคของสารละลายสตรีปอิมัลชันไปด้วยตัวถูกละลาย จากนั้นวัฏภาคของสารละลายสตรีปซึ่งเข้มข้นไปด้วยตัวถูกละลาย จะถูกแยกออกจากวัฏภาคของสารอินทรีย์ซึ่งมีความเข้มข้นของตัวถูกละลายเจือจางลง โดยที่วัฏภาคของสารอินทรีย์จะถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยการกำจัดตัวประสานและส่งกลับเข้าสู่ขั้นตอนการสกัดเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ต่อไป

จากกระบวนการข้างต้นพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาคมีความสำคัญต่อการถ่ายโอนมวลอย่างมาก ดังนั้นเสถียรภาพของอิมัลชันจึงถูกควบคุมไว้ด้วยสารลดแรงตึงผิวเพื่อให้คงสภาพการเป็นอิมัลชันและเกิดถ่ายโอนมวลผ่านพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาคจนอิมัลชัน โดยในกระบวนการวัฏภาคของสารอินทรีย์จะเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง มีวัฏภาคภายในเป็นสารละลาย (W/O) ดังนั้นสารลดแรงตึงผิวที่ใช้จึงเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic Surfactant) ในทางกลับกันหากกระบวนการมีวัฏภาคของสารละลายเป็นวัฏภาคต่อเนื่อง และมีวัฏภาคภายในเป็นวัฏภาคของสารอินทรีย์ ดังนั้นสารลดแรงตึงผิวที่ใช้จึงเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดชอบน้ำ (Hydrophilic Surfactant) (Plucinski and Nitsh, 1988: 43-59; Loiacono et al., 1986:123-138)


แม้ว่าสารลดแรงตึงผิวจะมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของการเกิดอิมัลชัน โดยการเกิดเป็นอิมัลชันจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาคอันมากมายรอบหอยอิมัลชันที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่ในการถ่ายโอนมวล แต่สารลดแรงตึงผิวที่ผสมผิวสัมผัสระหว่างวัฏภาคให้อิมัลชันมีเสถียรภาพอยู่นั้น จะก่อตัวกลายเป็นชั้นฟิล์มขวางกั้นการถ่ายโอนมวลข้ามวัฏภาค อีกทั้งในขั้นตอนการแยกวัฏภาคออกจากกัน และขั้นตอนการบำบัดสารอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ก็ยังคงมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการดำเนินการโดยทั่วไปมีวิธีการบำบัดอยู่ 2 วิธีคือวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี ซึ่งวิธีทางเคมีสามารถกระทำได้โดยเติมสารลดการประสาน (Demulsifier) สามารถลดการประสานได้ดีแต่สารเคมีในกระบวนการจะมีคุณสมบัติที่ค้ำยคุณภาพลงทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนวิธีทางกายภาพเป็นการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง วิธีการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงนี้จะให้ผลในการบำบัดที่ดีมาก สามารถแยกวัฏภาคและทำลายโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวได้ดี อีกทั้งสารเคมีในกระบวนการก็มีคุณภาพค้ำยลงเพียงเล็กน้อย แต่อุปกรณ์ที่ใช้มีความยุ่งยากซับซ้อน มีอันตรายสูง อีกทั้งยังมีราคาสูงอีกด้วย

จะเห็นว่ากระบวนการสกัดแยกด้วยตัวทำละลายถึงแม้จะเป็นเทคนิคที่ง่ายต่อการปฏิบัติแล้วยังพบว่ากระบวนการมีกำลังการผลิตสูงซึ่งเหมาะสมในการพัฒนาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม แต่ก็มีข้อด้อยอยู่เช่นกันนั่นก็คือ กระบวนการมีหลายขั้นตอน ทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดถูกจำกัดไว้ด้วยสมดุลระหว่างวัฏภาคที่ผิวสัมผัส โดยมากแล้วกระบวนการจะมีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก และยังมีคุณสมบัติในการเลือกสกัดต่ำ อีกทั้งยังใช้สารเคมีและพลังงานในปริมาณสูงอีกด้วย (Rautenbach and Machhammer, 1988: 425-444; Sengupta, Basu and Sirka, 1988: 1698-1708)

กลไกการถ่ายโอนมวลของเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายได้ถูกจำกัดไว้ด้วยสมดุลระหว่างวัฏภาคที่ผิวสัมผัส ได้ถูกพัฒนาขยายขีดจำกัดในการถ่ายโอนมวลให้เกิดกลไกการสกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสกัดเกิดขึ้นตามกลไกตลอดเวลา จึงเป็นจุดเริ่มของการรวมขั้นตอนการสกัดและการนำกลับจากเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายไปสู่เทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลว

2.2 การสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลว (Liquid Membrane)

เทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวเป็นเทคนิคการสกัดที่รับการพัฒนาจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยรวมขั้นตอนการสกัดและขั้นตอนการนำกลับให้อยู่ในขั้นตอนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนมวลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในวิทยาของเยื่อแผ่นเหลวจะมีสารสกัดผสมอยู่ในสารละลายอินทรีย์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการเลือกสกัด เมื่อสารป้อนเป็นสารละลายที่มีหลายองค์ประกอบ (Yang, Guha and Sirkar, 1996: 1383-1394; Saito, 1994: 1335-13346; Nakashio, 1993: 123-133; Schulz, 1988: 191-202) โดยกลไกการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2-3 แสดงกลไกการสกัดแยกไอออนโลหะด้วยเยื่อแผ่นเหลว

จากรูปที่ 2-3 แสดงกลไกการสกัดแยกไอออนโลหะผ่านเยื่อแผ่นเหลวมีขั้นตอนการเกิดกลไก 5 ขั้นตอนนั่นคือ

① ไอออนโลหะจากกระแสการไหลในภูมิภาคของสารป้อนแพร่ผ่านชั้นฟิล์มบางไปยังบริเวณผิวสัมผัสระหว่างภูมิภาคของสารป้อนกับภูมิภาคของเยื่อแผ่นเหลว เนื่องจากความแตกต่างของความเข้มข้นของไอออนโลหะ (Concentration Gradient) ไปสู่บริเวณผิวสัมผัสที่ I

② ไอออนโลหะที่บริเวณผิวสัมผัสที่ I จะเกิดปฏิกิริยาการสกัด เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างสารสกัดกับไอออนโลหะ (MR_n) และไฮโดรเนียมไอออน (nH^+) ปฏิกิริยาการสกัด ที่บริเวณผิวสัมผัสที่ I (Interface I.) สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 1



โดยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาการสกัดดำเนินไปข้างหน้าเท่ากับ

$$r_{ex,forward} = k_{1ex} [M^{n+} [\overline{RH}]^n \quad \text{--- ②}$$

และสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาการสกัดดำเนินย้อนกลับเท่ากับ

$$-r_{ex,reverse} = k_{2ex} [\overline{MR}_n] [H^+]^n \quad \text{--- ③}$$


โดยที่ \overline{RH} = สารสกัดในตัวทำละลายอินทรีย์

k_{1ex} = ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาการสกัดไปข้างหน้า

k_{2ex} = ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาการสกัดย้อนกลับ

③ สารประกอบเชิงซ้อนของสารสกัดกับไอออนโลหะ (\overline{MR}_n) ที่เกิดจากปฏิกิริยาบริเวณผิวสัมผัสที่ I จะแพร่ผ่านชั้นความหนาของเยื่อแผ่นเหลว อันเนื่องมาจากความแตกต่างของความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อน (Concentration Gradient) ไปสู่บริเวณผิวสัมผัสที่ II

④ สารประกอบเชิงซ้อนบริเวณผิวสัมผัสที่ II จะเกิดปฏิกิริยาการนำกลับทำให้ไอออนโลหะถูกตริปออกมาที่ผิวสัมผัสที่ II (Interface II) ดังสมการ



โดยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาการนำกลับดำเนินไปข้างหน้าเท่ากับ

$$r_{re,forward} = k_{1re} [\overline{MR}_n] [H^+]^n \quad \text{--- (5)}$$

และสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาการนำกลับดำเนินย้อนกลับเท่ากับ

$$-r_{re,reverse} = k_{2re} [M^{n+}] [RH]^n \quad \text{--- (6)}$$

โดยที่

k_{1re} = ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาการนำกลับ ไปข้างหน้า

k_{2re} = ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาการนำกลับย้อนกลับ

⑤ ไอออนโลหะที่บริเวณผิวสัมผัสที่ II จะแพร่ออกจากบริเวณผิวสัมผัสที่ II ผ่านชั้นฟิล์มบางไปสู่กระแสนของสารละลายตริปด้วยความแตกต่างของความเข้มข้นของไอออนโลหะ (Concentration Gradient) ที่ถูกตริปออกมา


จากกลไกข้างต้นเมื่อไอออนเชิงซ้อนของสารสกัดกับไอออนโลหะบริเวณผิวสัมผัสที่ II เกิดปฏิกิริยาการนำกลับ ทำให้ไอออนโลหะถูกตริปด้วยไฮโดรเนียมไอออนออกจากภูมิภาคของเยื่อแผ่นเหลวแล้ว จะเกิดสารสกัดกลับคืนสู่ภูมิภาคของเยื่อแผ่นเหลวซึ่งสารสกัดจะแพร่ย้อนกลับจากบริเวณผิวสัมผัสที่ I ไปสู่ผิวสัมผัสที่ II ดังเดิมด้วยแรงขับของความแตกต่างของความเข้มข้นของ

สารสกัดนั้น และจะเกิดปรากฏการณ์เดิมซ้ำไปด้วยแรงขับของความแตกต่างของความเป็นกรด-ด่าง (pH Gradient) ซึ่งเป็นสถานะของกระบวนการและความแตกต่างของความเข้มข้น (Concentration Gradient) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวสามารถจำแนกได้เป็น 3 ชนิดคือ เยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน (Emulsion Liquid Membrane, (ELM) หรือ Liquid Surfactant Membrane), เยื่อแผ่นเหลวที่ได้รับการพองไว้ (Supported Liquid Membrane, (SLM) หรือ Immobilized Liquid Membrane) และเยื่อแผ่นเหลวชนิดไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Pseudo Liquid Membranes, ESPLIM) โดยเยื่อแผ่นเหลวทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะรายละเอียดโดยทั่วไปดังนี้

2.2.1 เยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน (Emulsion Liquid Membrane, ELM)

เยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน หรือ Liquid Surfactant Membrane หรือ Mobilized Liquid Membrane เป็นเยื่อแผ่นเหลวที่มีลักษณะการปฏิบัติการเช่นเดียวกับการสกัดแยกด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดอิมัลชันแควรมั่นตอนการสกัดและขั้นตอนการนำกลับไว้เป็นขั้นตอนเดียวกัน ทำให้เกิดอิมัลชันซ้อน (Double Emulsion) จึงเกิดการสกัดและการนำกลับในขั้นตอนเดียวกัน ซึ่งลดขั้นตอนการปฏิบัติการและทำให้กระบวนการสกัดแยกมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Draxler, Furst and Marr, 1988: 281-293) โดยระบบจะประกอบไปด้วย 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคของสารป้อน ซึ่งเป็นสารละลายที่เข้มข้นไปด้วยองค์ประกอบของสารที่ต้องการสกัด, ภูมิภาคของเยื่อแผ่นเหลวเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการผสมระหว่างสารสกัดกับตัวทำละลายอินทรีย์ที่ความเข้มข้นของสารสกัดที่เหมาะสม และภูมิภาคของสารละลายสคริปเป็นภูมิภาคของสารละลายที่ใช้สคริปองค์ประกอบที่ต้องการสกัดออกจากเยื่อแผ่นเหลว โดยขั้นตอนการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชันแสดงได้ดังรูปที่ 2-4

สารสกัดในตัวทำละลายอินทรีย์ + ตัวประสาน



รูปที่ 2-4 แสดงขั้นตอนการสกัดแยกด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน


จากรูปที่ 2-4 เป็นกระบวนการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชันแบบ W/O/W นั่นคือมี วัฏภาคภายในเป็นวัฏภาคของสารละลาย โดยมีวัฏภาคของสารอินทรีย์เป็นวัฏภาคต่อเนื่อง ขั้นตอน การสกัดเริ่มด้วยป้อนสารละลายสกัดผสมกับสารอินทรีย์ ซึ่งวัฏภาคทั้งสองชนิดไม่ละลายซึ่งกันและ กัน ตีควมให้เกิดอิมัลชัน และเพิ่มเสถียรภาพของอิมัลชันด้วยสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) (Nakashio, 1993: 123-133; Jianhan et al., 1987: 315-321) จากนั้นจะป้อนกลุ่มอิมัลชันที่ได้ผสมกับสารป้อน และ ตีควมเพิ่มขึ้นที่การถ่ายโอนมวลเกิดการสกัดและการนำกลับพร้อม ๆ กันตามกลไกการสกัด ซึ่งจาก การปั่นควมเยื่อแผ่นเหลวให้เป็นอิมัลชัน ทำให้เยื่อแผ่นเหลวมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้ เรียกวัฏภาคของเยื่อแผ่นเหลวว่าเป็น วัฏภาคต่อเนื่อง (Continuous Phase) และในขบวนการสกัด จำเป็นต้องใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อรักษาเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลว ดังนั้นจึงสามารถเรียกการสกัด ด้วยเยื่อแผ่นเหลวแบบอิมัลชันได้เป็น Mobilized Liquid Membrane และ Liquid Surfactant Membrane ตามลำดับนั่นเอง (Nakashio, 1993: 123-133; Jianhan et al., 1987: 315-321) จากนั้นกลุ่มอิมัลชันเมื่อ เกิดการสกัดและการนำกลับตามกลไกการถ่ายโอนมวลผ่านเยื่อแผ่นเหลวแล้ว จะถูกป้อนเข้าสู่

ถึงแยกวิภาคเพื่อแยกวิภาคของสารป้อนที่ถูกสกัดองค์ประกอบที่ต้องการสกัดออกไปแล้ว ซึ่งเรียกว่าราฟฟิเนตออก และแยกวิภาคของสารอินทรีย์ที่เป็นกลุ่มของอิมัลชันของสารละลายสเตรียซึ่งเข้มข้นไปด้วยองค์ประกอบที่ต้องการสกัดป้อนเข้าสู่ขั้นตอนการกำจัดตัวประสาน เพื่อแยกสารละลายสเตรียซึ่งเข้มข้นไปด้วยองค์ประกอบที่ต้องการสกัดแยกออกจากสารอินทรีย์ และป้อนกลับสารอินทรีย์กลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการต่อไป (Nakashii, 1993: 123-133; Draxler et al., 1988: 281-293; Jianhn et al., 1987: 315-321) ในขั้นตอนการสกัดและการนำกลับ ลักษณะการเกิดอิมัลชันซ้อน แสดงได้ดังรูป 2-5



รูปที่ 2-5 แสดงลักษณะของอิมัลชันซ้อน (Double Emulsion) และกลไกการถ่ายโอนมวลในอิมัลชันซ้อน

จากรูปที่ 2-5 ลักษณะของอิมัลชันซ้อนจะเป็นหยดเล็กๆ ของวิภาคภายใน (Internal Phase) ซึ่งเป็นวิภาคของสารละลายและถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเยื่อแผ่นเหลวซึ่งเป็นวิภาคของสารอินทรีย์ (W/O) ที่ไม่ละลายซึ่งกันและกัน โดยมีสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่ชอบน้ำผานพื้นที่ผิวระหว่างวิภาคให้อิมัลชันมีเสถียรภาพและป้อนกลุ่มของอิมัลชันนี้ลงในวิภาคของป้อนซึ่งเป็นวิภาคของสารละลาย โดยที่กลุ่มของอิมัลชันจะถูกห่อหุ้มไว้ด้วยสารละลาย (O/W) และมีสารลดแรงตึงผิวชนิดชอบน้ำผานพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวิภาคให้เกิดเสถียรภาพของอิมัลชันไว้เกิดเป็นอิมัลชันซ้อนอิมัลชันนั่นเอง โดยลักษณะการใช้ตัวประสานในการรักษาเสถียรภาพของเม็ดอิมัลชันแสดงได้ดังรูปที่ 2-6



รูปที่ 2-6 แสดงลักษณะการใช้ตัวประสานในขบวนการเกิดอิมัลชันซ้อนแบบ W/O/W และ O/W/O

จากรูปที่ 2-6 ลักษณะการเกิดอิมัลชันซ้อนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด (Ho and Li, 1992: 597-610) คือ ชนิดที่วัฏภาคภายในเป็นวัฏภาคของสารละลาย โดยมีวัฏภาคของเยื่อแผ่นเหลวเป็นวัฏภาคของสารอินทรีย์ห่อหุ้มเอาไว้ (Water in Oil, (W/O) Emulsion) และถูกทำให้กระจายตัวในสารป้อนซึ่งเป็นวัฏภาคของสารละลายน้ำ ซึ่งจะห่อหุ้มกลุ่มของอิมัลชันอีกลำดับหนึ่งเกิดเป็นอิมัลชันซ้อน ดังนั้นระบบการสกัดจะมีการเรียงลำดับของวัฏภาคเป็น Water-Oil-Water (W/O/W) โดยมีขั้นตอนการสกัดและลักษณะการเกิดอิมัลชันซ้อนดังรูปที่ 2-4 และ 2-6 ตามลำดับ

อิมัลชันซ้อนชนิดที่สองเป็นชนิดที่วัฏภาคภายในเป็นวัฏภาคของสารอินทรีย์ (O/W) ดังนั้นกระบวนการจะมีการเรียงลำดับของวัฏภาคเป็น Oil-Water-Oil (O/W/O) และสารลดแรงตึงผิวซึ่งเป็นตัวประสานเพื่อรักษาเสถียรภาพอิมัลชันจึงมีด้วยกัน 2 ชนิดเช่นเดียวกัน คือ ชนิดที่ชอบน้ำ (Hydrophilic Surfactant) สำหรับอิมัลชันชนิด O/W และสารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic Surfactant) สำหรับอิมัลชันชนิด W/O โดยกระบวนการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชันจะมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีสัดส่วนของพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรสูงนั่นเอง แต่โดยทั่วไปแล้วการคงรูปเป็นอิมัลชันของกระบวนการจะมีเสถียรภาพต่ำ ดังนั้นในขบวนการจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อรักษาเสถียรภาพของการเกิดเป็นอิมัลชันเอาไว้ (Balics et al., 1976: 239-246)

ถึงแม้ว่าในกระบวนการการสกัดสารลดแรงตึงผิวหรือ ตัวประสานจะช่วยรักษาเสถียรภาพของหยดวิภาคต่างๆ ให้คงรูปอยู่เป็นอิมัลชันไว้ แต่พบว่าสารลดแรงตึงผิวหรือตัวประสานที่ใช้ จะก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มที่ผิวสัมผัสระหว่างวิภาคของหยดอิมัลชันโดยรอบดังรูปที่ 2-6 ซึ่งชั้นฟิล์มที่เกิดจากตัวประสานดังกล่าวนี้จะขวางกั้นและต้านทานการถ่ายโอนมวล ทำให้อัตราการถ่ายโอนมวลต่ำ ถึงแม้ว่าสัดส่วนของพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรจะมีค่าสูงมากก็ตาม อีกทั้งขั้นตอนการแยกวิภาคออกจากกัน กระทำได้ยาก ซึ่งต้องใช้วิธีการกำจัดตัวประสาน (Demulsifier) โดยการกำจัดสามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธีแรกกำจัดตัวประสานด้วยวิธีทางเคมี สามารถกระทำได้โดยเดิมสารลดทการประสานซึ่งวิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงแต่ทำให้คุณสมบัติของของเหลวในระบบเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เยื่อแผ่นเหลวมีคุณภาพต่ำลงและไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ วิธีที่สองกำจัดตัวประสานด้วยวิธีทางกายภาพโดยใช้ประจุไฟฟ้าความต่างศักย์สูงซึ่งวิธีนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี คุณสมบัติของของเหลวเปลี่ยนแปลงน้อย แต่อุปกรณ์มีความยุ่งยากซับซ้อน อุปกรณ์มีราคาสูง อีกทั้งยังมีอันตรายสูงอีกด้วย (Mark, 1990: 547-552) ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารลดแรงตึงผิวในการรักษาเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลวจึงพัฒนากระบวนการสกัดให้วิภาคของเยื่อแผ่นเหลวถูกยึดตรึงไว้ ทำให้เยื่อแผ่นเหลวมีเสถียรภาพสูงขึ้นนั่นเอง

2.2.2 เยื่อแผ่นเหลวที่ได้รับการพุง (Supported Liquid Membrane)

เยื่อแผ่นเหลวชนิดนี้วิภาคของเยื่อแผ่นเหลวจะเป็นวิภาคที่ไม่เคลื่อนที่ และจะถูกยึดตรึงในรูพรุนจุลภาคของตัวรองรับ ดังนั้นจึงสามารถเรียกเยื่อแผ่นเหลวชนิดนี้ได้ชื่อว่า Immobilized Liquid Membrane (Schulz, 1988: 191-202) ซึ่งการยึดตรึงเยื่อแผ่นเหลวไว้ในรูพรุนจุลภาคนี้เพื่อที่จะให้เยื่อแผ่นเหลวไม่มีการเคลื่อนที่ ทำให้เยื่อแผ่นเหลวมีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นเหตุให้สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ตัวประสาน ซึ่งเป็นปัญหาของกระบวนการสกัด (Fernandez, Aparicio and Muhammed, 1987: 1575-1593) โดยรูพรุนจุลภาคของตัวรองรับสำหรับยึดตรึงเยื่อแผ่นเหลวนี้โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ รูพรุนจุลภาคชนิดชอบน้ำ (Hydrophilic Microporous) ซึ่งเป็นรูพรุนจุลภาคที่ขอมให้เฉพาะวิภาคของสารละลายเท่านั้น เคลื่อนผ่านหรือฝังยึดอยู่ภายในรูพรุนจุลภาคได้และรูพรุนจุลภาค

อีกชนิดหนึ่งเป็นรูพรุนจุลภาคที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic Microporous) เป็นรูพรุนจุลภาคที่ยอมให้เฉพาะโมเลกุลของสารละลายอินทรีย์เท่านั้น เคลื่อนผ่านหรือฝังยึดยู่ภายในรูพรุนได้

โดยเยื่อแผ่นเหลวที่ได้รับการพองนี้ยังสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ ตามชนิดของตัวรองรับซึ่งได้แก่ ตัวรองรับชนิดแผ่นบาง (Flat Sheet) ตัวรองรับชนิดเกลียววน (Spiral-Wound Module) และตัวรองรับชนิดเส้นใยกลวง (Hollow Fiber)


(1) ตัวรองรับชนิดแผ่นบาง (Flat Sheet)

ตัวรองรับชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ความพรุน (Porosity) สูง ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุประเภทโพลีเมอร์ อาทิเช่น โพลีโพรพิลีน (PP), โพลีซัลโฟน (PS), โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) เป็นต้น โดยมีลักษณะของรูพรุนจุลภาคดังรูปที่ 2-7



รูปที่ 2-7 แสดงรูพรุนจุลภาคของตัวรองรับชนิดแผ่นบางที่ทำจาก PTFE

จากรูปที่ 2-7 รูปทรงจุลภาคซึ่งเป็นโครงสร้างของตัวรองรับชนิดแผ่นบางนี้จะเป็นแหล่งรองรับและยึดตรึงเยื่อแผ่นเหลวไว้ด้วยสัมพรรคภาพของอิเล็กตรอน (Electro Affinity), แรงแคปิลลารี (Capillary Force) และชนิดของรูปทรงจุลภาค (Hydrophilic or Hydrophobic Microporous) ซึ่งขึ้นกับชนิดของวัสดุที่ใช้ผลิต (Schulz, 1988: 191-202; Huang and Juang, 1987: 209-226) โดยแผ่นตัวรองรับซึ่งยึดพุงเยื่อแผ่นเหลวจะกั้นกลางระหว่างวฏภาคของสารป้อนและวฏภาคของสารละลายสตรีป เกิดการสกัดตามกลไกการสกัดดังรูปที่ 2-8



รูปที่ 2-8 แสดงลักษณะโดยทั่วไปของกระบวนการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พุงด้วยตัวรองรับชนิดแผ่นบาง


จากรูปที่ 2-8 เป็นลักษณะโดยทั่วไปของกระบวนการสกัดแยกไอออนโลหะด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พุงด้วยตัวรองรับชนิดแผ่นบางโดยที่เยื่อแผ่นเหลวเป็นวฏภาคของสารอินทรีย์ ในกระบวนการประกอบไปด้วย 3 วฏภาคนั้นคือวฏภาคของสารป้อนซึ่งเป็นวฏภาคของสารละลาย, วฏภาคของเยื่อแผ่นเหลวซึ่งเป็นวฏภาคของสารอินทรีย์ และวฏภาคของสารละลายสตรีปซึ่งเป็นวฏภาคของสารละลาย โดยมีแผ่นตัวรองรับที่มีความพรุนสูงกั้นกลางระหว่างวฏภาคของสารป้อนกับวฏภาคของ

สารละลายสตริป รุพรูปจุลภาคของตัวรองรับจะเป็นแหล่งยึดพุงเยื่อแผ่นเหลวซึ่งเป็นวิฎภาคของสารอินทรีย์ โดยที่ผิวสัมผัสระหว่างวิฎภาคที่เกิดขึ้นทั้งในฝั่งของสารป้อนกับฝั่งของสารละลายสตริปที่สัมผัสกับเยื่อแผ่นเหลวจะเกิดการถ่ายโอนมวลตามกลไกการสกัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดจากการเพิ่มอัตราการถ่ายโอนมวลด้วยการปั่นกววนวิฎภาคของสารป้อนและวิฎภาคของสารละลายสตริป

จากกระบวนการเยื่อแผ่นเหลวจะถูกยึดพุงไว้ในรุพรูปจุลภาคของตัวรองรับ ทำให้เยื่อแผ่นเหลวมีเสถียรภาพสูงกว่าเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ตัวประสานซึ่งขวางกั้นและด้านทานการถ่ายโอนมวลของไอออน โทหะผ่านเยื่อแผ่นเหลวในกระบวนการสกัดและยากต่อการบำบัดอีกด้วย ถึงแม้ว่ากระบวนการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พุงด้วยตัวรองรับชนิดแผ่นบางจะมีข้อคืออยู่หลายประการ แต่ก็ยังพบว่าเยื่อแผ่นเหลวที่พุงด้วยตัวรองรับชนิดแผ่นบางก็ยังมีข้อดีอยู่หลายประการอาทิเช่น มีพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่ำกว่าเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชันหลายเท่า มีความยุ่งยากในการเตรียม และเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลวมีขอบเขตจำกัดเช่นกัน

(2) ตัวรองรับชนิดเกลียววน (Spiral-Wound Module)

ตัวรองรับชนิดเกลียววนเป็นตัวรองรับที่พัฒนามาจากตัวรองรับชนิดแผ่นบางโดยการม้วนห่อตัวรองรับชนิดแผ่นบางเป็นเกลียววน เพื่อเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรให้สูงขึ้น และลดการตกวนโดยเปลี่ยนทิศทางการไหลของสารละลายให้ไหลขนานไปกับผิวสัมผัสของตัวรองรับ ซึ่งทำให้แรงจากการไหลของของไหลไม่ส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลว ทำให้เยื่อแผ่นเหลวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น (Teramoto et al., 1987: 2175-2201; Schulz, 1988: 191-202) ลักษณะของตัวรองรับชนิดเกลียววนและลักษณะการไหลของวิฎภาคต่างๆ แสดงดังรูปที่ 2-9



รูปที่ 2 - 9 แสดงลักษณะของตัวรองรับชนิดเกลียววนและแสดงการแบ่งชั้นการไหลของวัสดุภาคต่างๆ โดยที่ a) เป็นรูปแสดงการม้วนห่อตัวรองรับ 1.คือตัวรองรับแบบแผ่นบางที่มีรูพรุนจุภาค, 2.คือตะแกรงกัน, 3.ท่อของสารป้อนไหลเข้า, 4.ท่อของสารละลายสตริปไหลเข้า, 5.ท่อของเยื่อแผ่นเหลวไหลเข้า, 6.ทิศทางการไหลของสารป้อน, 7.ทิศทางการไหลของเยื่อแผ่นเหลว, 8.ทิศทางการไหลของสารละลายสตริป และ b) เป็นรูปแสดงภาพตัดขวางแสดงชั้นของวัสดุภาคต่าง ๆ โดยที่

-  คือชั้นของสารป้อน
-  คือชั้นของสารละลายสตริป
-  คือชั้นของเยื่อแผ่นเหลว

เมื่อ F_i คือท่อของสารป้อนไหลเข้า, S_i คือท่อของสารละลายสตริปไหลเข้า, M_i คือท่อของเยื่อแผ่นเหลวไหลเข้า, F_o คือท่อของสารป้อนไหลออก, S_o คือท่อของสารละลายสตริปไหลออก และ M_o คือท่อของเยื่อแผ่นเหลวไหลออก


จากรูปที่ 2-9 การเรียงและม้วนห่อตัวรองรับเป็นเกลียววนนอกจากจะทำให้ความยาวของตัวรองรับเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่การถ่ายโอนมวลแล้ว ยังสามารถเรียงซ้อนตัวรองรับเป็นชั้นๆ โดยการเรียงสลับกันเพื่อแบ่งชั้นวัสดุภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนเขตติดต่อการสกัก ทำให้ประสิทธิภาพในการสกักและการนำกลับเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (Teramoto et al., 1987: 2175-2201) ถึงแม้ว่ากระบวนการสกักด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พองด้วยตัวรองรับชนิดเกลียววนนอกจากจะมีเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลวได้ดีกว่าเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน เนื่องจากเยื่อแผ่นเหลวได้รับการพองไว้และหลีกเลี่ยง

การใช้สารลดแรงตึงผิว และมีสัดส่วนของพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรสูงกว่าเยื่อแผ่นเหลวที่พองด้วยตัวรองรับชนิดแผ่นบางก็ตาม ยังพบว่ากระบวนการสกัดแยกด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พองด้วยตัวรองรับชนิดเกลียววนก็ยังมีข้อดีอยู่หลายประการ อาทิเช่น มีสัดส่วนของพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรต่ำกว่าเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชันมาก การเตรียมเยื่อแผ่นเหลวมีความยุ่งยากซับซ้อนและตรวจสอบเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลวได้ยากกว่าเยื่อแผ่นเหลวชนิดแผ่นบาง อีกทั้งเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลวก็มีอายุการใช้งานจำกัดเช่นเดียวกับเยื่อแผ่นเหลวชนิดแผ่นบาง

(3) ตัวรองรับชนิดเส้นใยกลวง (Hollow Fiber)


ตัวรองรับชนิดเส้นใยกลวงเป็นตัวรองรับอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนามาจากตัวรองรับชนิดแผ่นบาง เริ่มแรกจะเป็นการม้วนท่อตัวรองรับให้มีลักษณะเป็นท่อกลม (Tubular Tube) แต่พบว่าสัดส่วนของพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรมีค่าต่ำจึงมีการพัฒนาเป็นการใช้เส้นใยกลวงซึ่งมีขนาดเล็ก แต่ใช้เส้นใยจำนวนมากประกอบกันเป็นหน่วยเดียวกันทำให้มีสัดส่วนพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรสูง ตัวรองรับชนิดเส้นใยกลวงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุประเภทโพลีเมอร์ ซึ่งมีความพรุนสูง โดยรูพรุนจุทภาคมีลักษณะดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 2-10 แสดงรูปพจนาดูภาคของด้ารงรับชนิดเส้นใยกลวง

จากรูปที่ 2-10 รูปพจนาดูภาคของด้ารงรับชนิดเส้นใยกลวงจะเป็นแหล่งยึดพวงเยื่อแผ่นเหลวไว้ โดยชุดอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยเส้นใยกลวงจำนวนมากเพื่อเพิ่มพื้นที่การถ่ายโอนมวล ซึ่งชุดอุปกรณ์ชนิดนี้จะมีสัดส่วนของพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรสูงกว่าชุดด้ารงรับชนิดอื่นๆ ที่มีขนาดเท่าๆ กัน (Jianhan and Cangmin, 1988: 87-97; Tanigaki et al., 1988: 1145-1181) แต่กระนั้นระบบการสกัดจำเป็นต้องมีการกรองแยกชั้นต้น (Prefiltration) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการอุดตันภายในเส้นใยกลวงเนื่องจากเส้นใยกลวงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กมากนั่นเอง (Tanigaki et al., 1988: 1145-1181) โดยลักษณะการไหลของวัสดุต่างๆ ลักษณะการเกิดกลไกการสกัด และลักษณะการปฏิบัติการ โดยใช้เส้นใยกลวงแสดงได้ดังรูปที่ 2-11




รูปที่ 2-11 แสดงภาคตัดขวางของเส้นใยกลาง ซึ่งแสดงลักษณะต่างๆ

จากรูปที่ 2-11 เป็นลักษณะของกระบวนการสกัดแยกไอออนโลหะด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พองด้วยเส้นใยกลางที่มีรูพรุนจุลภาคของตัวรองรับเป็นชนิดไม่ชอบน้ำ เยื่อแผ่นเหลวถูกเตรียมให้ยึดพองอยู่ในรูพรุนจุลภาคของตัวรองรับชนิดเส้นใยกลาง สารป้อนซึ่งเป็นวัตถุภาคของสารละลายจะถูกป้อนให้ไหลภายในท่อเส้นใยกลาง และสารละลายสตรีปจะถูกป้อนให้ไหลภายนอกท่อเส้นใยกลาง โดยมีลักษณะการไหลเป็นแบบสวนทางกัน จากกระบวนการจะเห็นว่าเยื่อแผ่นเหลวซึ่งเป็นวัตถุภาคของสารอินทรีย์เมื่อถูกยึดตรึงอยู่ในรูพรุนจุลภาคของตัวรองรับของเส้นใยกลางนั้น จะกั้นระหว่างวัตถุภาคของสารป้อนกับวัตถุภาคของสารละลายสตรีปเช่นเดียวกับตัวรองรับชนิดอื่นๆ และเกิดการสกัดตามกลไกการสกัดผ่านเยื่อแผ่นเหลวที่ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุภาคของสารที่สัมผัสกัน โดยพบว่าข้อดีของเยื่อแผ่นเหลวชนิดนี้คือเยื่อแผ่นเหลวมีเสถียรภาพสูงกว่าเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน, หลีกเลี่ยงการใช้สารลดแรงตึงผิวซึ่งจะก่อตัวเกิดเป็นชั้นฟิล์มขวางกั้นการถ่ายโอนมวลในการสกัด และมีสัดส่วนของพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเยื่อแผ่นเหลวที่พองบนตัวรองรับชนิดอื่นที่มีขนาดเดียวกัน ซึ่งเป็นจุดเด่นของเยื่อแผ่นเหลวชนิดนี้นั่นเอง

2.2.3 เยื่อแผ่นเหลวชนิดไฟฟ้าสถิตย์(Electrostatic Pseudo - Liquid Membrane)

เยื่อแผ่นเหลวชนิดไฟฟ้าสถิตย์มีการพัฒนาจากการรวมเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายแบบคอลลัมน์ (ชนิดหอสกัดแบบหยด), หลักไฟฟ้าสถิตย์ และเทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวรวมเข้าด้วยกันซึ่งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้อาทิเช่น ความยุ่งยากซับซ้อนของกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลาย และระบบการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน, ความเสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลว และการปนเปื้อนผสมกันของวัฏภาคต่างๆ เป็นต้น (Gu, 1992: 867-884, 1990:77-88) โดยลักษณะการปฏิบัติการของการสกัดแยกด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดไฟฟ้าสถิตย์แสดงได้ดังรูปที่ 2-12



รูปที่ 2-12 แสดงลักษณะการปฏิบัติการของเยื่อแผ่นเหลวชนิดไฟฟ้าสถิตย์

จากรูปที่ 2-12 ชุดอุปกรณ์เป็นถังปฏิกรณ์ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนของเซลล์สกัดและส่วนของเซลล์สตรีป มีแผ่นกั้น (Baffle Plate) เป็นโลหะตัวอักษรรูปตัว V ทวีเรียงต่อกัน เว้นช่องว่างและมีระยะห่างระหว่างกันในแต่ละแผ่นเท่ากันโดยมีลวดโลหะร้อยยึดแต่ละแผ่นเอา

ไว้ อีกทั้งยังใช้เป็นขั้วไฟฟ้าอีกด้วย ส่วนด้านล่างจะเป็นแผ่นโลหะที่สำหรับแบ่งกันภูมิภาคระหว่าง ราฟไฟเนต (Raffinate) กับสารละลายเข้มข้น (Concentrated solution) ในเซลล์สกัดและเซลล์ การนำกลับมีแท่งขั้วไฟฟ้า (Electrode) จุ่มแช่อยู่ซึ่งต่อเข้ากับตัวจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงความต่างศักย์สูง เพื่อสร้างสนามไฟฟ้าสถิตย์ ขั้นตอนดำเนินการเริ่มด้วยการเตรียมเยื่อแผ่นเหลว ซึ่งเป็นภูมิภาคของ สารอินทรีย์ในถังปฏิกรณ์จนได้ระดับของปริมาตรที่ต้องการ โดยที่เยื่อแผ่นเหลวนี้อาจเป็นภูมิภาค ต่อเนื่อง จ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าสถิตย์ จากนั้นป้อนสารป้อน และสารละลายสตริปพร้อมกันเป็นหยดเล็กๆ ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสมให้ตกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก และความแตกต่างของความหนาแน่นของภูมิภาค เกิดการสกัดแยกและสตริปออกตามกลไก การสกัดและการนำกลับโดยมีอิทธิพลของสนามไฟฟ้าสถิตย์เป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพให้ มีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งถึงปฏิกรณ์ที่ใช้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อขจัดปัญหาการปนเปื้อนผสมกันของ ภูมิภาคต่างๆ โดยหากมีหยดของสารป้อนหรือสารละลายสตริปหลุดเข้าไปในช่องของแผ่นกันซึ่งกัน ภูมิภาคทั้งสอง หยดของสารละลายเหล่านั้นจะไม่สามารถเคลื่อนไปรวมกันได้ เนื่องจากสนามไฟฟ้า สถิตย์ความต่างศักย์สูงจะส่งผลเหนี่ยวนำให้หยดภูมิภาคของสารละลายมีรูปร่างยืดยาวออก (Elongate) เป็นรูปทรงรี (Ellipsoidal Shape) เนื่องจากความเป็นขั้วไฟฟ้า (Polarization) ของภูมิภาคของสารละลาย โดยเมื่อหยดของภูมิภาคของสารละลายซึ่งอยู่ใกล้กันภายใต้สนามไฟฟ้าสถิตย์จะรวมกันเป็นหยดที่มี ขนาดใหญ่ขึ้น จึงตกลงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและค่าความแตกต่างของความหนาแน่นของภูมิภาค ของสารละลายกับภูมิภาคของเยื่อแผ่นเหลว ซึ่งจะมีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลให้ภูมิภาค ทั้งสองเคลื่อนเข้ามาผสมกันได้ อีกทั้งยังมีแผ่นกันที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งเสริมให้ หยดของภูมิภาคที่หลุดเข้ามาในช่องระหว่างแผ่นกัน ให้รวมตัวกันเองและตกกลับไปยังเซลล์ของมัน ตามเดิม (Gu, 1990: 77-88)

ถึงแม้ว่าเทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวแบบไฟฟ้าสถิตย์จะมีข้อดีอยู่มากมายอาทิเช่น มี ประสิทธิภาพในการสกัดและการนำกลับสูง, ปัญหาการปนเปื้อนของภูมิภาคต่างๆ ต่ำ, เยื่อแผ่นเหลว มีเสถียรภาพสูงมาก และหลีกเลี่ยงการใช้สารลดแรงตึงผิวซึ่งจะก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มขวางกั้นและ ด้านทานการถ่ายโอนมวลผ่านเยื่อแผ่นเหลว แต่ก็ยังพบว่าเยื่อแผ่นเหลวชนิดไฟฟ้าสถิตย์ยังมีข้อจำกัด อยู่หลายประการอาทิเช่น ขนาดและการกระจายตัวของหยดภูมิภาคซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนตัวผ่าน

เยื่อแผ่นเหลว, อัตราส่วนพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรไม่สูง, ภูมิภาคของสารอินทรีย์ต้องมีความเป็นขั้วต่ำ (Low Polarisation) และใช้กับกระบวนการที่ภูมิภาคของสารอินทรีย์เป็นภูมิภาคต่อเนื่องได้เท่านั้น อีกทั้งยังพบว่าระบบการสกัดยังมีอัตราการไหลของภูมิภาคต่างๆ ในขบวนการต่ำ อันเป็นข้อจำกัดทางด้านเวลาที่ใช้ในขบวนการ และปัญหาอันตรายจากกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูง เป็นต้น (Gu, 1992: 867-884) เทคนิคการสกัดแยกด้วยเทคนิคต่างๆ ก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานใช้งานและพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายกับเทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลว สามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 2-1 ดังนี้

การสกัดด้วยตัวทำละลาย		การสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลว	
ข้อดี	ข้อด้อย	ข้อดี	ข้อด้อย
- กระบวนการไม่ยุ่งยากซับซ้อน	- ใช้พลังงานสูง	- ใช้พลังงานต่ำ	- เสถียรภาพของเยื่อแผ่นเหลวต่ำ
- มีกำลังการผลิตสูง	- ใช้สารเคมีปริมาณมาก	- เกิดการสกัดและการนำกลับอย่างต่อเนื่อง	- อายุการใช้งานต่ำ
- ปัญหาการปนเปื้อนต่ำ	- ประสิทธิภาพไม่สูง	- เพราะรวมขั้นตอนไว้เป็นขั้นตอนเดียวกัน	- มีการปนเปื้อนของภูมิภาคต่างๆ ง่าย
- ราคาถูก	- มีข้อจำกัดของสมมูลระหว่างภูมิภาค	- มีคุณสมบัติในการเลือกสกัดสูง	- ราคาสูง
	- มีคุณสมบัติในการเลือกสกัดต่ำ	- ใช้สารเคมีปริมาณต่ำ	- มีกำลังการผลิตต่ำ
	- มีหลายขั้นตอน	- มีประสิทธิภาพสูง	

ตารางที่ 2-1 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายกับเทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลว

และเมื่อเปรียบเทียบข้อดีกับข้อด้อยระหว่างเทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดต่างๆ สามารถพิจารณาได้ดังตารางที่ 2-2

เยื่อแผ่นเหลวชนิดอิมัลชัน		เยื่อแผ่นเหลวที่ได้รับการพอง		เยื่อแผ่นเหลวชนิดไฟฟ้าสถิตย์	
ข้อดี	ข้อด้อย	ข้อดี	ข้อด้อย	ข้อดี	ข้อด้อย
<ul style="list-style-type: none"> - มีสัดส่วนพื้นที่ต่อปริมาตรสูงมาก - มีกำลังการผลิตมาก - มีกระบวนการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาการใช้สารลดแรงดึงผิวและการบำบัด - ปัญหาการปนเปื้อน - ใช้สารอินทรีย์ในปริมาณสูง - ใช้พลังงานสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสิทธิภาพสูง - ไม่ใช้สารลดแรงดึงผิว - ใช้สารอินทรีย์ในปริมาณต่ำ - ใช้พลังงานต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีสัดส่วนพื้นที่ต่อปริมาตรต่ำ - เยื่อแผ่นเหลวมีประสิทธิภาพต่ำ - ปัญหาทางด้านอายุการใช้งานของเยื่อแผ่นเหลว 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นเยื่อแผ่นเหลวมีเสถียรภาพสูง - มีประสิทธิภาพสูงมาก - ปัญหาการปนเปื้อนต่ำ - ไม่ใช้สารลดแรงดึงผิว 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังการผลิตต่ำ - สารอินทรีย์ต้องมีความเป็นขี้ด้า - ใช้กับกระบวนการที่สารอินทรีย์เป็นวัฏภาคต่อเนื่องเท่านั้น - ปัญหาอันตรายทางด้านไฟฟ้า - ใช้สารอินทรีย์ในปริมาณมาก

ตารางที่ 2-2 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของเทคนิคการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวชนิดต่างๆ

โดยในงานวิจัยนี้เลือกศึกษาเทคนิคการสกัดแยกด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พองด้วยเส้นใยกลวงเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ อาทิเช่น ใช้สารสกัดและตัวทำละลายปริมาณเพียงเล็กน้อย มีอัตราส่วนพื้นที่การถ่ายโอนมวลต่อปริมาตรสูง อีกทั้งยังมีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการสกัดเพื่อสกัดแยกแร่หายาก (Rare Earth) ซึ่งเป็นโลหะวัสดุที่ทรงพลาคุณภาพแต่มีปริมาณต่ำในธรรมชาติ โดยในงานวิจัยจะศึกษาการสกัดแยกไอออนสังกะสีที่ความเข้มข้นต่ำ และพิจารณาถึงอิทธิพลของการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นสารละลายผสมระหว่างกรดอะซิติกกับโซเดียมอะซิเตดที่มีผลต่อการสกัดแยก อันเป็นข้อมูลความเป็นไปได้ในการศึกษาการสกัดแยกแร่หายากต่อไป


2.3 สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution)

สารละลายบัฟเฟอร์เป็นสารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเมื่อเติมกรดแก่หรือด่างแก่จำนวนเล็กน้อย หรือทำให้สารละลายดังกล่าวเจือจางลง จะพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายนี้จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (Dean, 1992; ประพิจ ผลิตพันธ์, 2528: 95-106; Lange and Forker, 1967) โดยในสารละลายบัฟเฟอร์จะมีองค์ประกอบหนึ่งทำหน้าที่เป็นกรดอ่อน และอีกองค์ประกอบหนึ่งทำหน้าที่เป็นเบสอ่อน ดังนั้นสารละลายบัฟเฟอร์ส่วนมากจึงประกอบไปด้วยกรดอ่อนและคู่เบสของมันละลายผสมกันอยู่เป็นสารละลายในอัตราส่วนที่แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าต่าง ๆ โดยสารละลายบัฟเฟอร์สามารถจำแนกได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. บัฟเฟอร์ที่มีสภาพเป็นกรด (Acidic buffer) สารละลายบัฟเฟอร์นี้ประกอบด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน สารละลายที่ได้จะมีสภาพเป็นกรด

2. บัฟเฟอร์ที่มีสภาพเป็นด่าง (Basic buffer) สารละลายบัฟเฟอร์นี้ประกอบด้วยด่างอ่อนกับเกลือของด่างอ่อน สารละลายที่ได้จะมีสภาพเป็นด่าง

ซึ่งสารละลายบัฟเฟอร์ทั้งสองประเภทจะมีความสามารถในการรับปริมาณการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างจากการเติมกรดแก่หรือด่างแก่ได้จำนวนจำกัดโดยไม่ทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับปริมาณกรดแก่หรือด่างแก่ที่เติม, ความเข้มข้นของกรด-ด่างและเกลือที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายบัฟเฟอร์ (ประพิจ ผลิตพันธ์, 2528: 95-106) โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาอิทธิพลของการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ต่อการสกัดแยกไอออนสังกะสีด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พองด้วยเส้นใยกลวง โดยสารละลายบัฟเฟอร์ที่ใช้เป็นสารละลายผสมระหว่างกรดอะซิติกซึ่งเป็นกรดอ่อนกับโซเดียมอะซิเตตซึ่งเป็นคู่เบสของมัน โดยจะเกิดการแตกตัวดังสมการ



โดยสมการที่ 9 มีโอกาสเกิดน้อยมาก

เมื่อทำสมดุลประจุจะได้



โดยให้ M_{NaA} เป็นความเข้มข้นของ $[\text{CH}_3\text{COONa}]$ มีหน่วยเป็น โมลต่อลิตร

M_{HA} เป็นความเข้มข้นของ $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ มีหน่วยเป็น โมลต่อลิตร

จากสมดุลมวลสาร



เนื่องจาก $M_{\text{NaA}} = [\text{Na}^+]$ ดังนั้นจากสมการที่ 11 จะได้ว่า



นำสมการที่ 12 ลบด้วยสมการที่ 13 จะได้



จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น $[\text{OH}^-]$ น้อยมากเมื่อเทียบกับ $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ หรือ $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ ทั้งนี้ เพราะ OH^- เกิดจากการแตกตัวของน้ำเพียงอย่างเดียว ส่วน OH^- ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสมการที่ 9 มีน้อยมากๆ ทั้งนี้เพราะปฏิกิริยาถูกกด (Suppress) ไว้ ถ้าในสารละลายมีกรดอะซิติกอยู่เป็นจำนวนมาก

$$\text{จากสมการที่ 13 จะได้ } [\text{CH}_3\text{COO}^-] = M_{\text{NaA}} + [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{จากสมการที่ 14 จะได้ } [\text{CH}_3\text{COOH}] = M_{\text{HA}} - [\text{H}_3\text{O}^+]$$

และจากปฏิกิริยาตามสมการที่ 7 ค่าคงที่ของสมดุลปฏิกิริยา (K_a) จะเท่ากับ

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad \text{————— (15)}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+](M_{\text{NaA}} + [\text{H}_3\text{O}^+])}{M_{\text{HA}} - [\text{H}_3\text{O}^+]} \quad \text{————— (16)}$$

$[\text{H}_3\text{O}^+]$ น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับ M_{NaA} และ $[\text{H}_3\text{O}^+]$ น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับ M_{HA} จากสมการที่ 16 จะได้ว่า

$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] \frac{M_{\text{NaA}}}{M_{\text{HA}}} \quad \text{————— (17)}$$

$$K_a = [\text{H}_3\text{O}^+] \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]} \quad \text{————— (18)}$$

นั่นคือ


$$K_a = pK_a + \log \frac{[\text{Salt}]}{[\text{Acid}]} \quad \text{————— (19)}$$

โดยสมการที่ 19 เป็นสมการของเฮนเดอร์สัน ฮาเซลแบช (Henderson Hasselbach) ซึ่งเป็นสมการที่ใช้ในการคำนวณค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีสภาพเป็นกรดได้โดยตรง จากสมการจะเห็นได้ว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายบัฟเฟอร์จะขึ้นอยู่กับค่าลอการิทึมของอัตราส่วนความเข้มข้นระหว่างเกลือของกรดอ่อนซึ่งเป็นคู่เบสของกรดอ่อนและกรดอ่อนนั้น ดังนั้นหากปริมาณของกรดหรือด่างที่เพิ่มขึ้นในระบบ มีปริมาณไม่สูงเกินกว่าจะส่งผลให้อัตราส่วนความเข้มข้นของเกลือและกรดอ่อนเปลี่ยนแปลงไป ก็ยังผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายในระบบไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนั่นเอง (Dean, 1992, ประพันธ์ ผลอนันต์, 2528: 95-106; Lange and Forker, 1967)

เมื่อพิจารณาถึงกลไกการสกัดแยกไอออนโลหะด้วยเยื่อแผ่นเหลวพบว่า กลไกการสกัดผ่านเยื่อแผ่นเหลวของไอออนโลหะเป็นแบบสวนทางกันกับไฮโดรเนียมไอออน ทำให้วิฤภาคของสารป้อนมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งเป็นแรงขับของกลไกการสกัดลดลง อีกทั้งปริมาณความเข้มข้นของไอออนโลหะที่ทำการศึกษาวิจัยมีปริมาณต่ำทำให้ปริมาณไฮโดรเนียมไอออนมีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่มาก จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ทำการศึกษาถึงผลของการใช้สารละลายบัฟเฟอร์เพื่อรักษาระดับของค่าความเป็นกรด-ด่างซึ่งเป็นแรงขับของกลไกการสกัด ทำให้ระบบมีแรงขับเพื่อดำเนินการสกัดอย่างต่อเนื่อง โดยกลไกการสกัดแยกไอออนสังกะสีด้วยเยื่อแผ่นเหลวและใช้สารละลายบัฟเฟอร์เข้าร่วมดำเนินการสกัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-13

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างไอออนสังกะสีกับสารสกัดที่เกิดจะแพร่ไปยังผิวสัมผัสที่ II ด้วยความแตกต่างของความเข้มข้น และ ณ ผิวสัมผัสที่ II นี้จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดเป็นไอออนสังกะสีในสารละลายตริปดังสมการที่ 21



จากสมการการนำกลับสารประกอบเชิงซ้อนของไอออนสังกะสีกับสารสกัดในวัฏภาคของเยื่อแผ่นเหลวจะเกิดปฏิกิริยาการนำกลับกับไฮโดรเนียมไอออนในสารละลายตริป เกิดเป็นไอออนสังกะสีในสารละลายตริปและสารสกัดในวัฏภาคของเยื่อแผ่นเหลว จากนั้นสารสกัดในวัฏภาคของเยื่อแผ่นเหลวจะแพร่กลับไปยังผิวสัมผัสที่ I เพื่อดำเนินการสกัดต่อไป โดยไฮโดรเนียมไอออนที่ถูกถ่ายโอนผ่านเยื่อแผ่นเหลวในการสกัดที่ผิวสัมผัสที่ I นั้นจะถูกอะซิดิกไอออนซึ่งเป็นคู่เบสในสารละลายบัฟเฟอร์เข้าทำปฏิกิริยาเพื่อรักษาคุณภาพของสารละลาย ทำให้ระบบยังคงมีระดับของแรงขับในการสกัดอย่างต่อเนื่องเกิดการสกัดตามกลไกผ่านเยื่อแผ่นเหลวอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย