

## สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาผลของความหนาทางด้านล้นต่อแรงด้านการแตกของครอบฟันอินซีแรม ในครั้งนี้สามารถให้ข้อสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ครอบฟันอินซีแรมที่มีความหนาของพอร์ซเลนวีเนียร์ทางด้านล้นตามกำหนดของบริษัทผู้ผลิตคือ 1.0 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ยของแรงด้านการแตกจากการกดทางด้านล้นไม่แตกต่างจากครอบฟันอินซีแรมที่มีพอร์ซเลนวีเนียร์ทางด้านล้น 0.3 มิลลิเมตร แต่มีค่าแรงด้านการแตกมากกว่าครอบฟันอินซีแรมที่ไม่มีพอร์ซเลนวีเนียร์ทางด้านล้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบทางสถิติแบบ Scheffe

2. ครอบฟันอินซีแรมที่มีพอร์ซเลนวีเนียร์ทางด้านล้นจะมีแรงด้านการแตกที่มากกว่าครอบฟันอินซีแรมที่ไม่มีพอร์ซเลนวีเนียร์ทางด้านล้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความหนาของพอร์ซเลนวีเนียร์ทางด้านล้นที่ 0.3 และ 1.0 มิลลิเมตรกับแรงด้านการแตก

### ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

การกรอแต่งฟันธรรมชาติสำหรับการบูรณะด้วยครอบฟันอินซีแรม ทางด้านหน้าจะต้องกรอแต่งให้มีพื้นที่ 1.2-1.5 มิลลิเมตรเพื่อความสวยงามของครอบฟัน ส่วนทางด้านล้นหากไม่มีข้อจำกัดด้านความสวยงามอาจไม่จำเป็นต้องกรอตัดเนื้อฟันเท่ากับด้านหน้าตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต แต่เพื่อความแข็งแรงของครอบฟัน ควรกรอตัดเนื้อฟันให้มีเนื้อที่มากกว่า 0.5 มิลลิเมตรสำหรับแกนอินซีแรมอย่างน้อย 0.5 มิลลิเมตรและส่วนของพอร์ซเลนวีเนียร์เคลือบทับแกนอินซีแรมโดยตลอด ซึ่งการกรอตัดเนื้อฟันทางด้านล้น 0.8 มิลลิเมตรสามารถทำให้ครอบฟันมีแรงด้านการแตกที่ไม่แตกต่างจากการกรอตัดตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต