

การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา
ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม



นางสาวขวัญเนตร สบายใจ

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2542

ISBN 974-334-900-6

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**REMOVAL OF HEAVY METALS BY ION EXCHANGE RESIN
PRODUCED FROM DYE-TREATED WATER HYACINTH**



Miss Kwannet Sabayjai

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Environmental Science
Inter-department of Environmental Science**

Graduate School


Chulalongkorn University

Academic Year 1999


ISBN 974-334-900-6


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา
ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม
โดย นางสาวขวัญเนตร สบายใจ
สหสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพ็งปรีชา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นายพิธิ กระสินธุ์ศรี


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต



.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กิระนันท์)


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่าธร ชีรคุปต์)


.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพ็งปรีชา)


.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(นายพิธิ กระสินธุ์ศรี)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา)


.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์)

ขวัญเนตร สบายใจ : การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม (REMOVAL OF HEAVY METALS BY ION EXCHANGE RESIN PRODUCED FROM DYE-TREATED WATER HYACINTH) อ.ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา, อ.ที่ปรึกษาร่วม : นายพิธิ กระสินธุ์ศรี ; 146 หน้า. ISBN 974-334-900-6.

การศึกษาการกำจัดโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสีออกจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา โดยปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อมผ้า 2 ชนิด คือ Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาก่อนและหลังการปรับสภาพโดยทำการทดลองแบบที่ละเท่ากับน้ำเสียสังเคราะห์ ที่ความเข้มข้นของโลหะหนัก 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองพบว่า การปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวาด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ความเข้มข้น 0.002 และ 0.001 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ทำให้ผักตบชวามีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาถึงผลของความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์ต่อประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียสังเคราะห์พบว่า ความเข้มข้นของโลหะหนักที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผักตบชวาทั้งที่ไม่ได้ปรับสภาพ และที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักลดลง และยังพบอีกว่าผักตบชวาที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับทองแดงมากกว่า สังกะสีและนิกเกิล ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อศึกษาการใช้ผักตบชวาในปริมาณที่แตกต่างกันกำจัดสังกะสีออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของสังกะสี 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด ปริมาณ 1 กรัม สามารถกำจัดสังกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์จนมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ และจากการทดลองบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสีด้วยผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด พบว่าสามารถกำจัดสังกะสีออกจากน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษารกำจัดโลหะหนักดังกล่าวด้วยซีลีอของไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง ซึ่งพบว่าสามารถกำจัดโลหะหนักได้ดีเช่นกัน แต่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าผักตบชวา

สถาบันนวัตกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา.....สทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม...
สาขาวิชา.....วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม.....
ปีการศึกษา.2542.....

ลายมือชื่อนิสิต.....ขวัญเนตร สบายใจ.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

3970175323 : MAJOR ENVIRONMENTAL SCIENCE

KEY WORD: HEAVY METALS REMOVAL / WATER HYACINTH / DYED MATERIAL

KWANNET SABAYJAI : REMOVAL OF HEAVY METALS BY ION EXCHANGE RESIN PRODUCED FROM DYE-TREATED WATER HYACINTH. THESIS ADVISOR : ASSIST. PROF. SOMCHAI PENGPRECHA, Ph.D. THESIS COADVISOR : MR. PITEE KRASINSRI. 146 pp. ISBN 974-334-900-6.

Removal of copper, nickel and zinc by ion exchange resin produced from water hyacinth was studied. The water hyacinth was treated with two dyestuffs, Reactive Red 31 and Direct Blue 71. The ion exchange capacity of untreated and treated water hyacinth was studied with batch experiment under various concentrations of heavy metals in synthetic wastewater, 10, 25 and 50 mg/l, respectively. The results showed that the dye treating of water hyacinth with 0.002% Reactive Red 31 and 0.001% Direct Blue 71 dyestuff could increase in ion exchange capacity of water hyacinth. For the effect of concentration of synthetic wastewater on the efficiency of heavy metals removal it showed that increasing of the heavy metal concentration led to a decreasing of removal efficiency in both treated and untreated water hyacinths and the values of ion exchange of copper were higher than zinc and nickel, respectively. Furthermore, the various quantities of water hyacinth used for the study of zinc removal from synthetic wastewater at concentration of zinc 50 mg/l with 1 g of both dye-treated water hyacinths could decrease the concentration of zinc to a level below the water quality standard. For the experiment on Zn-electroplating wastewater treatment, both dye-treated water hyacinths could remove zinc from the wastewater effectively.

Furthermore, this study was carried out by using sawdust of Iron wood, Siamese sal and Yang and the results showed that the removal of heavy metals by sawdusts were lower than of water hyacinth.

ภาควิชา.....สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม..

สาขาวิชา.....วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม.....

ปีการศึกษา..2542.....

ลายมือชื่อนิสิต..... *ขวัญเพชร สบายใจ*

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... *ส. พิ*

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... *ปิ๊ต น. วัฒนศิริ*

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างดียิ่งของ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพ็งปรีชา และ คุณเพ็ชร์ กระจินธุ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำธร ธีรคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โภษิตานนท์ ที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่องานวิจัย

ขอขอบพระคุณสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ภาควิชาเภสัชเวช คณะเภสัชศาสตร์ และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ ในการวิจัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้สามารถ ดำเนินงานวิจัยจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณบริษัท ไคสตาร์ไทย จำกัด และบริษัท บี เอ เอส เอฟ เอเชียติก จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สีย้อมผ้าเพื่อการทำวิจัยในครั้งนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิ ชินโสภณเพนิช สำหรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย

และท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเพื่อน ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจมาโดยตลอด

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ซ
สารบัญภาพ.....	ฌ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	3
1.3 สมมติฐาน.....	4
1.4 ขอบเขตการศึกษา.....	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
บทที่ 2 การสำรวจเอกสาร.....	6
2.1 โลหะหนัก.....	6
2.2 การแลกเปลี่ยนไอออน.....	8
2.3 สารเซลล์โลสแลกเปลี่ยนไอออน.....	16
2.4 ผักตบชวา.....	18
2.5 สีย้อมผ้า.....	23
2.6 การใช้วัสดุธรรมชาติในการกำจัดโลหะหนัก.....	35
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	42
3.1 สารเคมี.....	42
3.2 เครื่องมือ.....	42
3.3 การเตรียมผักตบชวา.....	43
3.4 การย้อมสี.....	43
3.5 การเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์.....	45

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.6 การศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพ ผักตบชวา.....	45
3.7 การศึกษาปริมาณผักตบชวาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน.....	46
3.8 การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ.....	46
3.9 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน.....	47
3.10 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก.....	47
3.11 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ.....	47
บทที่ 4 ผลการศึกษา และอภิปรายผล.....	48
4.1 การหาความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวา.....	48
4.2 ผลของปริมาณผักตบชวาต่อประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนัก ออกจากน้ำเสีย.....	66
4.3 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี.....	68
4.4 ผลของชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนต่อประสิทธิภาพ ในการปรับสภาพด้วยสีย้อม.....	69
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ.....	76
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	76
5.2 ปัญหาและอุปสรรค.....	78
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	78
รายการอ้างอิง.....	79
ภาคผนวก.....	84
ภาคผนวก ก.....	85
ภาคผนวก ข.....	104
ภาคผนวก ค.....	123
ภาคผนวก ง.....	126
ภาคผนวก จ.....	128
ภาคผนวก ฉ.....	135

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ช.....	142
ประวัติผู้วิจัย.....	146



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	คุณสมบัติของ Serva Cellulose Ion Exchangers.....	18
ตารางที่ 2.2	องค์ประกอบของผักตบชวา.....	22
ตารางที่ 3.1	ปริมาณโลหะหนักที่ใช้ในการเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์.....	45
ตารางที่ 4.1	ปริมาณโลหะทองแดงที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	50
ตารางที่ 4.2	ปริมาณโลหะทองแดงที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....	50
ตารางที่ 4.3	ปริมาณโลหะนิกเกิลที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	52
ตารางที่ 4.4	ปริมาณโลหะนิกเกิลที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....	52
ตารางที่ 4.5	ปริมาณโลหะสังกะสีที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	54
ตารางที่ 4.6	ปริมาณโลหะสังกะสีที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....	54
ตารางที่ 4.7	ปริมาณโลหะทองแดงที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	58
ตารางที่ 4.8	ปริมาณโลหะนิกเกิลที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	59
ตารางที่ 4.9	ปริมาณโลหะสังกะสีที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	60
ตารางที่ 4.10	ปริมาณโลหะทองแดงที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....	63
ตารางที่ 4.11	ปริมาณโลหะนิกเกิลที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....	64

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.12	ปริมาณโลหะสังกะสีที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....65
ตารางที่ 4.13	ผลการกำจัดสังกะสีออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผักตบชวาในปริมาณที่ต่าง ๆ กัน.....67
ตารางที่ 4.14	ผลการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี.....68
ตารางที่ 4.15	ประสิทธิภาพของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในการกำจัดโลหะหนักที่ความเข้มข้น 10 mg/l.....71
ตารางที่ 4.16	ประสิทธิภาพของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในการกำจัดโลหะหนักที่ความเข้มข้น 50 mg/l.....71
ตารางที่ ก-1-18	ผลการทดลองขั้นต้น.....86
ตารางที่ ข-1-18	การกำจัดโลหะหนักโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ.....105
ตารางที่ ค-1-3	การกำจัดสังกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผักตบชวาปริมาณ 1 และ 2 กรัม.....124
ตารางที่ ง-1-2	การกำจัดสังกะสีในน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี.....127
ตารางที่ จ-1-6	การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยขี้เลื่อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง.....129
ตารางที่ ฉ-1-6	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ.....136

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 2.1	ลักษณะโครงสร้างของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน.....	9
ภาพที่ 2.2	การแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแบบกรดแก่.....	11
ภาพที่ 2.3	การทำรีเจนเนอเรชันของเรซินแบบกรดแก่.....	11
ภาพที่ 2.4	การแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแบบกรดอ่อน.....	12
ภาพที่ 2.5	การแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแบบต่างแก่.....	12
ภาพที่ 2.6	การกำจัดไอออนลบและการทำรีเจนเนอเรชันของเรซินแบบต่างอ่อน.....	13
ภาพที่ 2.7	โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส.....	17
ภาพที่ 2.8	ผักตบชวา.....	19
ภาพที่ 2.9	กระบวนการวัด.....	26
ภาพที่ 2.10	การออกซิไดส์สีโซลูบิลส์วัต.....	26
ภาพที่ 2.11	เส้นใยและโมเลกุลของสียไดเรคในน้ำย้อมในภาวะที่ไม่มีเกลือ.....	31
ภาพที่ 2.12	เส้นใยและโมเลกุลของสียไดเรคในน้ำย้อมในภาวะที่มีการเติมเกลือลงไป.....	31
ภาพที่ 2.13	ปฏิกิริยาของสียรีแอคทีฟกับเซลลูโลส.....	32
ภาพที่ 2.14	ปฏิกิริยาของสียรีแอคทีฟที่มีคลอรีนอะตอมเดียว.....	33
ภาพที่ 2.15	ปฏิกิริยาของสียรีแอคทีฟที่มีคลอรีน 2 อะตอม.....	34
ภาพที่ 3.1	โครงสร้างทางเคมีของสีย Reactive Red 31.....	44
ภาพที่ 3.2	โครงสร้างทางเคมีของสีย Direct Blue 71.....	44
ภาพที่ 4.1	ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	51
ภาพที่ 4.2	ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....	51
ภาพที่ 4.3	ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....	53
ภาพที่ 4.4	ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....	53

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.5	ประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งกะสีด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....55
ภาพที่ 4.6	ประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งกะสีด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....55
ภาพที่ 4.7	ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....58
ภาพที่ 4.8	ประสิทธิภาพในการกำจัดนิเกิลด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....59
ภาพที่ 4.9	ประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งกะสีด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Reactive Red 31.....60
ภาพที่ 4.10	ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....63
ภาพที่ 4.11	ประสิทธิภาพในการกำจัดนิเกิลด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....64
ภาพที่ 4.12	ประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งกะสีด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพ ด้วยสีย้อม Direct Blue 71.....65
ภาพที่ 4.13	ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเข้มข้น 10 mg/l.....72
ภาพที่ 4.14	ประสิทธิภาพในการกำจัดนิเกิลโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเข้มข้น 10 mg/l.....72
ภาพที่ 4.15	ประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งกะสีโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเข้มข้น 10 mg/l.....73
ภาพที่ 4.16	ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเข้มข้น 50 mg/l.....73
ภาพที่ 4.17	ประสิทธิภาพในการกำจัดนิเกิลโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเข้มข้น 50 mg/l.....74

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.18	ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ระดับความเข้มข้น 50 mg/l.....74
ภาพที่ 4.19	ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นหลังจากการปรับสภาพ ด้วยสีย้อมของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 10 mg/l.....75
ภาพที่ 4.20	ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นหลังจากการปรับสภาพ ด้วยสีย้อมของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 50 mg/l.....75
ภาพที่ ช-1	ผักตบชวขนาด 180 - 250 μm143
ภาพที่ ช-2	การย้อมสีผักตบชวา.....143
ภาพที่ ช-3	ผักตบชวย้อมสี Reactive Red 31.....144
ภาพที่ ช-4	ผักตบชวย้อมสี Direct Blue 71.....144
ภาพที่ ช-5	ซีลี้อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยางก่อนและหลังการย้อมสี.....145
ภาพที่ ช-6	การทดสอบความสามารถในการกำจัดโลหะหนัก.....145

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ



1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า ที่ถูกนำมาใช้ทั้งเพื่อการยังชีพ และเพื่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม หรือจะเป็นการเกิดมลพิษทั้งในดิน น้ำ และอากาศ เนื่องจากการปนเปื้อนของของเสียต่าง ๆ ที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำก็เป็นปัญหาที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง กิจกรรมของมนุษย์มากมายหลายประเภท เช่น การทำเหมืองแร่ การถลุงโลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะหนัก เป็นแหล่งที่มาของโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมชุบโลหะ จะมีน้ำทิ้งที่มีโลหะหนักอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำเหล่านี้ แม้ว่าบางชนิดจะเป็นแร่ธาตุปริมาณน้อยที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตได้ และถึงแม้ว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักจะมีปริมาณน้อยก็สามารถจะเข้าไปสะสมในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจนอยู่ในปริมาณที่เป็นอันตราย หรือเกิดการถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารจนท้ายที่สุดก็จะถ่ายทอดผ่านมาถึงมนุษย์ได้ (Nato Science Committee Conference on Ecotoxicology, 1974) ทำให้น้ำเป็นห่วงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ดังเช่นในกรณีที่เกิดมลพิษจากสารปรอทที่อ่าวมินามาตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 1952 (เบียมคักดี เมนะเสวต, 2539)

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ในการควบคุมกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุหรือเป็นแหล่งที่มาของโลหะหนักเหล่านั้น โดยเฉพาะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นโลหะหนักที่ใช้มากในอุตสาหกรรมชุบโลหะ และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2525) ได้กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีปริมาณโลหะสังกะสี (Zn) ไม่มากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดง (Cu)

ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ นิกเกิล (Ni) ไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (กองจัดการคุณภาพน้ำ, 2538) ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการที่จะกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วิธีการในการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสามารถทำได้โดยอาศัยกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี กระบวนการทางชีววิทยา หรือกระบวนการทางกายภาพ-เคมี ซึ่งวิธีการที่มีการใช้กันอยู่มีหลายวิธี ได้แก่ การทำให้ตกตะกอน (precipitation) การแลกเปลี่ยนประจุ (ion exchange) การระเหย (evaporation) กระบวนการรีเวออสโมซิส (reverse osmosis) การสกัดด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction) การแยกด้วยกระแสไฟฟ้า (electrolysis) และการทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน (oxidation-reduction) (สุรภี โรจน์อารยานนท์, 2530)

การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยการใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนื่องจากเรซินสังเคราะห์มีราคาแพงมาก และยังมีปัญหาในการจัดการภายหลังจากที่เรซินหมดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนแล้ว เนื่องจากเรซินสังเคราะห์ย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาหาสิ่งที่จะมาทดแทนการใช้เรซินสังเคราะห์ การศึกษาจึงได้มุ่งไปที่ วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูก ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญที่มีอยู่ในพืชก็คือ เซลลูโลส โครงสร้างของเซลลูโลสมีหมู่ฟังก์ชันเป็นตัวทำให้เซลลูโลสมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออน (Dorfner, 1977) วัสดุที่ถูกนำมาศึกษาและพบว่าสามารถใช้เป็นสารเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียอย่างได้ผลมีอยู่มากมายหลายชนิด เช่น เปลือกไม้ ชี้อเลื้อย เปลือกถั่ว เปลือกหัวหอม เปลือกเมล็ดแตงโม กากใบชา กากแอปเปิ้ล กากหัวบีท แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย ชังข้าวโพด กากปาล์ม กาบมะพร้าว เป็นต้น

ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่สามารถพบได้ในแหล่งน้ำทั่วไป บางครั้งเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาในแหล่งน้ำเนื่องจากเป็นพืชที่มีการสืบพันธุ์และเจริญเติบโตแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยจะแพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 8 เปอร์เซ็นต์ หรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในเวลา 11.2 ถึง 15 วัน และในด้านของการเจริญเติบโตจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50

เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 7 ถึง 13 วัน (Gopal, 1987) ก่อให้เกิดปัญหาเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ การชลประทาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ฝักตบชาวจึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจที่จะนำมาใช้กำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสีย การศึกษาการใช้ฝักตบชาเพื่อ การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย มีทั้งการศึกษาในรูปของบ่อเลี้ยงฝักตบชา (สนธิ คชวัฒน์, 2530) และการศึกษาใช้ฝักตบชาเป็น สารเรซินแลกเปลี่ยนไอออน (ขจรศักดิ์ โกศลมนตรี, 2538) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากพืช สามารถทำได้โดยการปรับสภาพทางเคมี ตัวทำปฏิกิริยาที่เหมาะสมจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับ หมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ในโครงสร้างของเซลลูโลส ทำให้เกิดหมู่ฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติในการ แลกเปลี่ยนไอออนได้ (Walton, 1970)

การปรับสภาพเรซินด้วยสีย้อมก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสีย้อมหลาย ชนิดมีโครงสร้างที่เป็นกรดซัลโฟนิก และ/หรือ กรดคาร์บอกซิลิก เช่น สีในกลุ่มแอซิด กลุ่ม ไตเรค และกลุ่มรีแอคทีฟ (Rangnekar and Singh, 1980) ซึ่งหมู่ซัลโฟนิก และหมู่ คาร์บอกซิลิกนี้มีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออน (มันสิน ตันฑุลเวศน์, 2539) ดังนั้นการ ปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนด้วยสีย้อม จึงน่าจะเป็นการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันให้กับเรซิน และ ทำให้เรซินมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนสูงขึ้น การศึกษาในครั้งนี้จึงได้นำสีย้อมใน กลุ่มไตเรค และกลุ่มรีแอคทีฟซึ่งเป็นสีที่เหมาะสมกับการย้อมเส้นใยที่เป็นเซลลูโลส (อัจฉราพร ไชละสุต, 2519) มาทำการย้อมฝักตบชา ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นเรซินแลกเปลี่ยนไอออน เพื่อ การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสีย โดยคาดว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้เรซินที่ได้มีประสิทธิภาพ ในการกำจัดโลหะหนักเพิ่มสูงขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจาก ฝักตบชาด้วยสีย้อมในกลุ่มรีแอคทีฟ และกลุ่มไตเรค

1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียสังเคราะห์ และน้ำเสีย จากโรงงานชุบโลหะ ของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากฝักตบชาที่ผ่านการปรับสภาพด้วย สีย้อม

1.3 สมมติฐาน

1.3.1 สีย้อมในกลุ่มไดเรคสามารถใช้ในการปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวาได้ผลดีเช่นเดียวกับสีย้อมในกลุ่มรีแอคทีฟ

1.3.2 การปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวากับสีย้อม จะทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักเพิ่มขึ้น

1.4 ขอบเขตการศึกษา

1.4.1 ศึกษาประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวา (*Eichhornia crassipes* Solms.) ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม

- ใช้สีย้อม 2 ชนิด คือ Reactive Red 31 และ Direct Blue 71
- แปรเปลี่ยนความเข้มข้นของสีย้อมที่ใช้ 8 ระดับ คือ 0.000, 0.001, 0.002, 0.005, 0.010, 0.020, 0.100 และ 1.000 เปอร์เซ็นต์
- ทำการทดลองกับโลหะหนัก 3 ชนิด คือ ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี
- แปรเปลี่ยนความเข้มข้นของโลหะหนัก 3 ระดับ คือ 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.4.2 ศึกษาผลของปริมาณผักตบชวาต่อประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออน

- ทำการทดลองโดยใช้ผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 และ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีด้วยผักตบชวาปริมาณ 0.5, 1.0 และ 2.0 กรัม
- ทำการทดลองกับโลหะสังกะสี
- ความเข้มข้นของโลหะสังกะสี 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.4.3 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวากับซีลีออย

- ทำการทดลองกับซีลี้อย 3 ชนิด คือ ไม้ตะเคียนทอง (*Hopea odorata* Roxb.) ไม้เต็ง (*Shorea obtusa* Wall.) และไม้อยาง (*Dipterocarpus* sp.)
- ปรับสภาพซีลี้อยโดยใช้สีย้อม Reactive Red 31 ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์
- ทำการทดลองกับโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ที่ความเข้มข้น 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 เป็นแนวทางในการนำวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- 1.5.2 ทำให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวาให้เพิ่มสูงขึ้นได้
- 1.5.3 ทำให้ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวด้วยสีย้อม
- 1.5.4 สามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือพืชชนิดอื่นได้
- 1.5.5 ผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางที่จะใช้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

การสำรวจเอกสาร

2.1 โลหะหนัก

โลหะหนัก (Heavy Metal) หมายถึง โลหะที่มีความหนาแน่นสูงกว่า 4 kg/dm^3 ซึ่งโลหะหนักถูกใช้ประโยชน์อย่างมากในงานอุตสาหกรรม และยังเป็นต้นกำเนิดในการผลิตโลหะผสมอีกหลายชนิดด้วยกัน

2.1.1 ทองแดง

ทองแดง (Copper) เป็นโลหะที่อยู่ในหมู่ IB ในตารางธาตุ เลขอะตอม 29 น้ำหนักอะตอม 63.54 จุดเดือด 2595 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 1083 องศาเซลเซียส ค่าความถ่วงจำเพาะ 8.96 เลขออกซิเดชัน +1 และ +2 มีคุณสมบัติอ่อน ดัดง่าย นำไฟฟ้าได้ดี

การใช้ประโยชน์

ทองแดงมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและความร้อน มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนและง่ายต่อการแปรรูป การใช้ประโยชน์ของทองแดง ได้แก่ การนำไปทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ใช้ในการก่อสร้างอาคาร และเครื่องจักร ใช้เป็นส่วนประกอบของยาปราบศัตรูพืช ทำเม็ดสีในอุตสาหกรรมเส้นใยและเซรามิก

ความเป็นพิษ

ทำให้เกิดโรค Wilson Disease ซึ่งเป็นความผิดปกติเนื่องจากมีระดับทองแดงสะสมอยู่ในร่างกายมาก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร่างกายได้รับทองแดงเข้าไปมากจะเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลัน คือ อาเจียน ท้องร่วง ปัสสาวะเป็นเลือด ความดันโลหิตต่ำ และอาจทำให้เสียชีวิตได้

2.1.2 นิกเกิล

นิกเกิล (Nickel) เป็นโลหะที่อยู่ในหมู่ IIB ในตารางธาตุ เลขอะตอม 28 น้ำหนักอะตอม 58.70 จุดเดือด 2732 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 1453 องศาเซลเซียส

ค่าความถ่วงจำเพาะ 8.908 เลขออกซิเดชัน +2 มีคุณสมบัติทนต่อการผุกร่อนได้ดี สามารถนำไปผสมกับโลหะอื่น ๆ ได้เป็นโลหะอัลลอยด์

การใช้ประโยชน์

นิกเกิลส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยนำไปผสมกับโลหะอื่น เป็นโลหะอัลลอยด์ ส่วนนิกเกิลบริสุทธิ์จะใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ใช้ผสมในน้ำมันเบนซิน ในงานชุบโลหะ ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ความเป็นพิษ

จะเกิดขึ้นเนื่องจากฝุ่นของนิกเกิล และนิกเกิลคาร์บอนิลซึ่งเป็นสารประกอบในการทำนิกเกิลบริสุทธิ์ เป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และสัตว์ การแพร่กระจายของนิกเกิลในแหล่งน้ำจะทำให้เกิดอาการผื่นคันที่ผิวหนัง

2.1.3 สังกะสี

สังกะสี (Zinc) เป็นโลหะที่อยู่ในหมู่ IIB ในตารางธาตุ เลขอะตอม 30 น้ำหนักอะตอม 65.37 จุดเดือด 906 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว 419.5 องศาเซลเซียส ค่าความถ่วงจำเพาะ 7.14 เลขออกซิเดชัน +2 มีคุณสมบัติทนต่อการผุกร่อนได้ดี

การใช้ประโยชน์

สังกะสีมีคุณสมบัติทนต่อการผุกร่อน การใช้ประโยชน์ ได้แก่ การนำสังกะสีมาใช้เคลือบผิวโลหะที่เกิดสนิมง่ายแต่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่า สารประกอบสังกะสีใช้ในการทำสีย้อม กาว และเรยอน

ความเป็นพิษ

สังกะสีจัดเป็นโลหะที่มีความเป็นพิษต่ำ แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากจะเกิดเป็นพิษต่อร่างกายได้ คือ เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เกิดการผุกร่อนของเยื่อบุทางเดินอาหาร ไตไม่ทำงาน โลหิตจาง ช็อก และอาจถึงตายได้ (Bailey, 1986)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.2 การแลกเปลี่ยนไอออน

2.2.1 หน้าที่ของกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน


หน้าที่ของระบบแลกเปลี่ยนไอออนมี 2 ประการซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน คือ

2.2.1.1 กำจัดไอออนต่าง ๆ ออกจากน้ำ เช่น Ca^{++} , Mg^{++} , SO_4^{--} , Cl^- เป็นต้น นอกจากนี้ ในบางครั้งเรซินอาจใช้กำจัดโลหะพิษต่าง ๆ ออกจากน้ำได้ด้วย โลหะพิษที่ใช้เรซินกำจัดออก ได้แก่ อาเซนิก แบเรียม แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ ทองแดง ทองตะกั่ว โมลิบดีนัม เซเลเนียม เงิน แวนาเดียม สังกะสี

2.2.1.2 ทำให้ไอออนต่าง ๆ มีความเข้มข้นสูงมาก ๆ งานส่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากได้น้ำสะอาดแล้ว กล่าวคือ ไอออนที่ถูกกำจัดออกจากสารละลาย จะหลุดออกมากับสารละลายรีเจนเนอแรนต์ (Regenerant) ในระหว่างการทำรีเจนเนอแรชัน (Regeneration) เนื่องจากปริมาณของสารละลายรีเจนเนอแรนต์ ต่ำกว่าปริมาณสารละลายซึ่งเป็นที่อยู่เดิมของไอออน ความเข้มข้นใหม่ของไอออนจึงสูงมาก ลักษณะเช่นนี้เท่ากับเป็นการทำให้ไอออนซึ่งเดิมเจือจางมาก มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นหลายเท่า

2.2.2 โครงสร้างของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน

โครงสร้างของเรซินมีความสำคัญต่อการกำหนดสมรรถภาพในการแลกเปลี่ยนไอออน เรซินมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ โครงร่างที่ไม่มีประจุไฟฟ้าและหมู่ไอออนที่มีประจุไฟฟ้า (Functional Group) โครงร่างของเรซินเป็นส่วนที่ทำให้มันมีรูปร่างเป็นอย่างไรปรากฏ และคงรูปร่างอยู่ได้โดยไม่ละลายน้ำ และไม่แตกหักโดยง่าย โครงร่างนี้สร้างขึ้นจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจำนวนมากที่เป็นชนิดเดียวกันซึ่งต่อกันเป็นเส้นยาว และมีไฮโดรคาร์บอนอีกชนิดหนึ่งมาทำหน้าที่ประสานเพื่อให้เกิดเป็นรูป 3 มิติที่มีความโปร่งหรือความพรุน ความโปร่งของเรซินขึ้นอยู่กับความเหนียวแน่นของการประสาน (Degree of Crosslinkage) ซึ่งวัดได้จากปริมาณของตัวประสาน ขอให้ดูภาพที่ 2.1 เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบาย



ภาพที่ 2.1 ลักษณะโครงสร้างของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน (มันสิน ดันทุลเวศน์, 2535)

ในกรณีนี้ตัวประสานคือ DVB (Divinylbenzene) โพลีสไตรีนจะเกาะจับกันแน่นหนาเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณของ DVB ที่ใช้ กล่าวคือ ถ้าใช้ DVB มาก โครงร่างของเรซินจะแข็งและทึบ แต่ถ้าใช้ DVB น้อย โครงร่างของเรซินจะอ่อนและโปร่ง โดยปกติ มักให้เรซินมี Degree of Crosslinkage ประมาณ 8-12% DVB ซึ่งหมายความว่า มี DVB ประมาณ 8 -12 % ของไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (มีโพลีสไตรีนประมาณ 88-92%)

ความโปร่งหรือความพรุนของเรซิน มีความสำคัญต่อการกำหนดความสามารถในการแลกเปลี่ยน (Exchange Capacity) และกำหนดลักษณะอื่น ๆ ของเรซินด้วย เช่น ความชื้นในเรซิน เป็นต้น กล่าวคือ เรซินจะต้องมีความพรุนพอเพียงที่จะทำให้ไอออนต่าง ๆ เคลื่อนที่เข้าออกได้สะดวกจึงจะมีการแลกเปลี่ยนไอออนได้ เรซินที่มี Degree of

Crosslinkage สูงเกินไป จะมีความพรุนต่ำ ทำให้มีน้ำ (ความชื้น) อยู่ในเรซินน้อย นอกจากนี้ยังแตกหักง่ายอีกด้วย เรซินที่มี Degree of Crosslinkage ต่ำเกินไป จะมีความพรุนมาก ทำให้อ่อนนุ่มได้มากแต่สลายตัวได้ง่ายเนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวหรือแรงประสานต่ำ นอกจากนี้ยังมีข้อเสียคือ ทำให้ไอออนที่มีขนาดใหญ่ (เช่น โมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีประจุไฟฟ้า) สามารถเข้าถึงภายในโครงร่าง และทำให้เรซินเสียได้ในเวลาต่อมา

หมู่ไอออน (Functional Group) ของเรซิน เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมต่างๆ ของเรซิน เช่น ความสามารถหรืออำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออน เป็นต้น หมู่ไอออนเกาะจับอยู่บนโครงร่างไฮโดรคาร์บอน ทำให้เรซินมีประจุบวกหรือลบ การจำแนกประเภทของเรซินออกเป็น 4 ประเภท ก็เป็นไปตามชนิดของหมู่ไอออนนี้เอง ยกตัวอย่าง เช่น หมู่ซัลโฟนิค ($-SO_3^-$) หรือหมู่คาร์บอกซิลิก ($-COO^-$) ทำให้เรซินมีประจุลบประจำตัว และเรียกว่า Cationic Resin ซึ่งใช้ในการกำจัดไอออนบวกออกจากน้ำ ส่วนหมู่อามีน (Amine) ชนิดต่างๆ เช่น $RRNH_2^+$ ทำให้เรซินมีประจุบวกประจำตัวและเรียกว่า Anionic Resin สามารถใช้กำจัดไอออนลบออกจากน้ำได้


โครงร่างไฮโดรคาร์บอนและหมู่ไอออนที่มีประจุไฟฟ้า จับตัวกันเป็นส่วนประกอบถาวรของเรซิน และจำเป็นต้องมีไอออนอิสระที่มีประจุตรงกันข้าม มาทำให้เรซินเป็นกลาง เรซินใหม่นี้จะมี H^+ , Na^+ , Cl^- , OH^- ตัวใดตัวหนึ่งเป็นไอออนอิสระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซินและสิ่งที่ต้องการกำจัดออกจากน้ำ ไอออนอิสระนี้จับอยู่กับหมู่ไอออน (Functional Group) ของเรซิน อย่างชั่วคราว และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับไอออนอื่น ที่ต้องการกำจัดออกจากน้ำ.

2.2.3 การจำแนกประเภทของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน

2.2.3.1 เรซินแบบกรดแก่

หน้าที่ของเรซินแบบกรด (ทั้งแก่ และอ่อน) คือใช้ไอออนบวกของตัวเอง (มักเป็น H^+ หรือ Na^+) แลกกับไอออนที่ต้องการกำจัดออกจากน้ำ เช่น Ca^{+2} , Mg^{+2} เป็นต้น H^+ หรือ Na^+ เป็นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของหมู่ไอออนของเรซิน ยกตัวอย่าง เช่น เรซินแบบกรดแก่ จะมีหมู่ซัลโฟนิค หรือ $-SO_3^-$ เป็นหมู่ไอออน ซึ่งจับติดอยู่กับโครงไฮโดรคาร์บอน

หมู่ซัลโฟนิกนี้อาจอยู่ในรูปของ H^+ ดังเช่น $-SO_3^+ H$ หรืออยู่ในรูปของ Na^+ เช่น $-SO_3^- Na^+$ ก็ได้ $-SO_3^-$ จะเป็นส่วนที่ไม่ใช้ในการแลกเปลี่ยน มีแต่ H^+ หรือ Na^+ เท่านั้น ที่ใช้แลกเปลี่ยน ไอออนบวกที่อยู่ในน้ำ ดังแสดงในภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 การแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแบบกรดแก่ (มันลิน ตัณจุลเวศน์, 2535)

เรซินทุกชนิดต้องหมดอำนาจเมื่อใช้ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่สามารถเรียกอำนาจกลับคืนมาได้อีก โดยการทำรีเจนเนอเรชัน เรซินที่อยู่ในรูปของ Na^+ ต้องรีเจนเนอเรตด้วยเกลือแกง ($NaCl$) ส่วนเรซินที่อยู่ในรูปของ H^+ ต้องรีเจนเนอเรตด้วยกรดแก่ (H^+) ดังแสดงในภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 การทำรีเจนเนอเรชันของเรซินแบบกรดแก่ (มันลิน ตัณจุลเวศน์, 2535)

ประสิทธิภาพในการรีเจนเนอเรชันต่ำประมาณ 25-45% ทำให้ต้องเปลืองสารเคมีในการทำรีเจนเนอเรชัน

2.2.3.2 เรซินแบบกรดอ่อน

เรซินแบบนี้แตกต่างจากเรซินแบบกรดแก่ที่ตัวหมู่ไอออน กล่าวคือ ในขณะที่เรซินแบบกรดแก่มีหมู่ซัลโฟนิก เรซินแบบกรดอ่อนมีหมู่คาร์บอกซิลิก ($-COOH$ หรือ $-COONa$) หมู่ซัลโฟนิกอาจเทียบเท่ากับกรดกำมะถัน (H_2SO_4) ซึ่งเป็นกรดแก่ ส่วนหมู่คาร์บอกซิลิกอาจเทียบเท่ากับกรดคาร์บอนิก (H_2CO_3) ซึ่งเป็นกรดอ่อน ตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนไอออนดังภาพที่ 2.4




ภาพที่ 2.4 การแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแบบกรดอ่อน (มันลิน ดัณฑุลเวศน์, 2535)

ส่วนปฏิกิริยาริเจนเนอเรชั่นของเรซินแบบกรดอ่อนเป็นเช่นเดียวกับของเรซินแบบกรดแก่

2.2.3.3 เรซินแบบต่างแก่

เรซินแบบต่างแก่มีหน้าที่หลักคือ ใช้อิออนลบของตน (มักเป็น OH^- หรือ Cl^-) แลกกับไอออนลบในน้ำที่ต้องการกำจัดออก เช่น HCO_3^- , SO_4^{2-} , Cl^- เป็นต้น หมู่ไอออนของ เรซินแบบต่างแก่มักเป็น Quaternary Amine ตัวอย่างเช่น $(CH_3)_3CH_2N^+$ ไอออนอิสระมักเป็น Cl^- หรืออาจเป็น OH^-

ปฏิกิริยาในการแลกเปลี่ยนไอออนและริเจนเนอเรชั่น เป็นปฏิกิริยาย้อนกลับซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.5 การแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินแบบต่างแก่ (มันลิน ดัณฑุลเวศน์, 2535)

สารริเจนเนอแรนต์อาจเป็น $NaCl$ หรือ HCl หรือ $NaOH$ ทั้งนี้แล้วแต่ว่า เรซินอยู่ในรูปใด เรซินแบบต่างแก่ สามารถใช้ได้ดีที่พีเอชทุกระดับ ประสิทธิภาพในการริเจนเนอเรชั่นต่ำเพียง 18-30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ต้องเปลืองสารริเจนเนอแรนต์มาก นอกจากนี้เรซินแบบต่างแก่มีความคงทนต่ำ ทำให้มีอายุการใช้งานสั้น นอกจากการแลกเปลี่ยนไอออนลบแล้ว เรซินแบบต่างแก่ยังมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนซิลิกา และ คาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

2.2.3.4 เรซินแบบต่างอ่อน

การกำจัดไอออนลบของเรซินแบบนี้ นับว่าแตกต่างจากเรซินอีก 3 ประเภท เนื่องจากไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนไอออน เรซินชนิดนี้กำจัดได้เฉพาะกรดแก่ เช่น HCl, H₂SO₄, HNO₃ ออกจากน้ำ และไม่สามารถกำจัดกรดอ่อน เช่น CO₂, SiO₂ เป็นต้น การกำจัดกรดแก่เกิดขึ้นโดยที่กรดแก่ทั้งโมเลกุลเข้ามาจับกับเรซิน ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 2.6

ดังนั้น เรซินชนิดนี้จึงไม่ต้องมีไอออนอิสระก็ได้ รีเจนเนอเรนต์อาจเป็น NaOH หรือ Na₂CO₃ หรือ NH₄OH ก็ได้ ทั้งนี้เพราะเรซินจับกับกรดไม่แน่นหนา



ภาพที่ 2.6 การกำจัดไอออนลบและการทำรีเจนเนอเรชันของเรซินแบบต่างอ่อน (มันลิน ตันจูลเวศน์, 2535)

โดยปกติเรซินแบบต่างอ่อนมักใช้ในการกำจัด Cl⁻ และ SO₄⁻ ข้อดีมีหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพในการทำรีเจนเนอเรชันสูงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เปลืองสารเคมีน้อย และยังสามารถใช้ Na₂CO₃ ได้ (ราคาถูกกว่า NaOH) ประสิทธิภาพในการกำจัดไอออนสูง (แต่อัตราเร็วของปฏิกิริยาต่ำ)

2.2.4 คุณสมบัติทั่วไปของเรซิน

เพื่อให้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออน เรซินควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ต้องมีไอออนอิสระ ที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกับไอออนในน้ำ
- ต้องไม่ละลายน้ำ
- ต้องมีช่องว่างภายในโครงไฮโดรคาร์บอนอย่างพอเพียง เพื่อให้ไอออนต่าง ๆ เคลื่อนที่ผ่านเข้าและออกได้อย่างสะดวก

2.2.4.1 ความชื้นของเรซิน

ความสามารถในการเก็บกักน้ำไว้ในตัว มีความสำคัญต่ออำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซิน เรซินมีความชื้นสูงถ้าเก็บกักน้ำไว้ในช่องว่างได้มาก และจะมีความชื้นต่ำถ้ามีช่องว่างน้อย ความสามารถในการเก็บกักน้ำจะแสดงให้เห็นได้จากการบวมหรือพองน้ำของเรซินเมื่อดำรงแช่อยู่ในน้ำ การเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเข้าและออกจากช่องว่างของเรซินเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากทำให้ไอออนต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำสามารถซึมเข้าไปแลกเปลี่ยนกับไอออนอิสระของเรซิน

ระดับการบวมน้ำขึ้นอยู่กับระดับหรือองศาแห่งแรงยึดเหนี่ยว (Degree of Crosslinkage) ของโครงไฮโดรคาร์บอน ถ้าไฮโดรคาร์บอนยึดเหนี่ยวกันไม่แน่น ช่องว่างภายในจะมีมาก จึงเก็บกักน้ำได้มาก เป็นผลให้เรซินมีความชื้นภายในสูง และมีโอกาสบวมน้ำได้มากและที่สำคัญคือ ความสามารถ (คิดต่อปริมาตรของเรซิน) ในการแลกเปลี่ยนไอออนต่ำ ในทางตรงกันข้ามเรซินที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไฮโดรคาร์บอนสูง จะมีความสามารถ (คิดต่อปริมาตร) ในการแลกเปลี่ยนสูง มีความชื้นน้อยและพองตัวน้อย อย่างไรก็ตาม ถ้าแรงยึดดังกล่าวสูงเกินไปจนทำให้ช่องว่างภายในเรซินเหลือน้อย การแลกเปลี่ยนไอออนอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดี เนื่องจากไอออนไม่สามารถเคลื่อนที่เข้า-ออกได้สะดวก และยังสามารถทำให้เรซินแตกได้ง่ายอีกด้วย

2.2.4.2 ความหนาแน่นปรากฏ (Bulk Density)

ความหนาแน่นของเรซินเป็นความหนาแน่นปรากฏที่วัดหลังจากผ่านการล้างย้อนตกตะกอน และทิ้งให้สะเด็ดน้ำแล้ว และหมายถึงน้ำหนักของเรซินหารด้วยปริมาตรทั้งหมดของเรซิน ซึ่งรวมความพรุนที่เกิดจากการซ้อนกันของเรซิน ความหนาแน่นปรากฏนี้เรียกว่า Bulk Density หรือ Shipping Weight พารามิเตอร์ที่มีความหมายคล้ายกับความหนาแน่น คือ ความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ.) โดยปกติเรซินจะมี ถ.พ.ประมาณ 1.3 ซึ่งต่ำกว่าถ.พ.ของทรายกรอง (ถ.พ. 2.65) มาก ทั้งนี้เพราะภายในเม็ดเรซินมีน้ำอยู่ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์

2.2.4.3 ขนาดสัมฤทธิ์ (Effective Size) และสัมประสิทธิ์ของความสม่ำเสมอ (Uniformity Coefficient)

ขนาดของเรซิน สามารถบอกได้ด้วยพารามิเตอร์ 2 ตัว คือ ขนาดสัมฤทธิ์ และสัมประสิทธิ์ของความสม่ำเสมอ ซึ่งมีความหมายเหมือนกับที่ใช้กับทรายกรอง ขนาดของเรซินอาจบอกได้โดยอาศัยเบอร์ของตะแกรงร่อน เช่น ผ่านตะแกรงเบอร์ 16 ได้ แต่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 40 เป็นต้น

2.2.4.4 ขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซิน (Ion Exchange Capacity)

ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซิน หมายถึง ปริมาณไอออนที่เรซินแลกเปลี่ยนมาจากน้ำ (มักมีหน่วยสมมูล หรือวัดในหน่วยกิโลเกรนของหินปูน) ต่อหน่วยน้ำหนัก หรือหน่วยปริมาตรของเรซิน หน่วยแสดงขีดความสามารถของเรซินจึงอาจเป็นได้หลายแบบ ดังนี้

- 1) หน่วยสมมูลต่อปริมาตรของเรซิน เช่น meq/ml, eq/l
- 2) หน่วยสมมูลต่อน้ำหนักของเรซิน เช่น meq/g
- 3) หน่วยน้ำหนักในเทอมหินปูน ต่อปริมาตรของเรซิน เช่น กิโลเกรนต่อลิตร หรือกิโลเกรนต่อลูกบาศก์ฟุต

การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักของสารใดให้เป็นหน่วยสมมูล สามารถกระทำได้โดยหารน้ำหนักของสารนั้นด้วยค่าน้ำหนักสมมูล (Equivalent weight) เช่น

แคลเซียมซัลเฟต (CaSO_4) น้ำหนักสมมูลเท่ากับ 68

แคลเซียมซัลเฟต 18 กรัม = $18/68 = 0.26$ สมมูล (eq)

การเปลี่ยนหน่วยสมมูลให้เป็นหน่วยของหินปูน (CaCO_3) กระทำได้โดยคูณด้วย 50 ยกตัวอย่างเช่น

$$0.26 \text{ eq} = 0.26 * 50 = 13 \text{ g. CaCO}_3$$

อำนาจการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนที่อยู่ในเรซิน กล่าวคือ เรซินที่มีไอออนปริมาณสูง ย่อมมีอำนาจในการแลกเปลี่ยน

ไอออนสูงตามไปด้วย แต่ตามปกติ เรซินมักสามารถแสดงอำนาจแลกเปลี่ยนได้น้อยกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการใช้งานมักไม่อำนวยให้

2.2.4.5 การทำงานของระบบแลกเปลี่ยนไอออน

ระบบแลกเปลี่ยนไอออนอาจทำงานแบบ ทีละเท (Batch) หรือ แบบต่อเนื่องก็ได้ การทำงานแบบต่อเนื่องนี้ หมายถึงการทำงานแบบคอลัมน์ซึ่งมีเรซินบรรจุอยู่ถึงและปล่อยให้ น้ำดิบไหลผ่านชั้นเรซินอย่างต่อเนื่องทำให้การแลกเปลี่ยนไอออนเกิดขึ้นตลอดเวลา การทำงานแบบนี้ได้รับความนิยมมากกว่าแบบทีละเทมาก การทำงานแบบต่อเนื่องอาจมี 3 ลักษณะ คือ แบบธรรมดาซึ่งชั้นเรซินอยู่กับที่ แบบชั้นเรซินมีการขยายตัวตลอดเวลา และแบบชั้นเรซินซึ่งเสื่อมคุณภาพแล้วเคลื่อนที่ออกจากถังบรรจุในระหว่างที่มีการแลกเปลี่ยนไอออนเกิดขึ้น


2.3 สารเซลลูโลสแลกเปลี่ยนไอออน (Cellulose Ion Exchanger)

โครงสร้างของเซลลูโลสในธรรมชาติจะมีหมู่คาร์บอกซิลเป็นองค์ประกอบ จึงทำให้เซลลูโลสมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนไอออน การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สามารถทำได้โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ประกอบด้วย Hydroxy celluloses และ COOH-group 15 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะเป็นผง ไม่ละลายน้ำ สามารถนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนได้

เรซินที่ได้จากเซลลูโลส จะมีคุณสมบัติคล้ายกับเรซินสังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมี แต่จะมีลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน เช่น โครงสร้างของเซลลูโลสจะเป็น Hydrophilic แต่โครงสร้างของเรซินสังเคราะห์จะเป็น Hydrophobic ผลจากคุณสมบัติของไฟเบอร์ในเซลลูโลส พบว่ามีการประสานกันด้วยพันธะไฮโดรเจน หมู่ไอออนส่วนมากจะอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ บนตาข่ายของโครงร่างซึ่งมีระยะประมาณ 50°A ซึ่งหมู่ของไอออนไม่สามารถที่จะลอดผ่านรูพรุนของโครงร่างของเรซินได้

จากลักษณะโครงสร้างของเซลลูโลสดังภาพที่ 2.7 พบว่า โมเลกุลของเซลลูโลสมี หมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) ที่คาร์บอนอะตอมตำแหน่งที่ 2, 3 และ 6 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหมู่ไอออนมาเกาะจับอยู่ การจับยึดตำแหน่งที่แน่นอนจะทำได้ยาก แต่จากการศึกษาทางเคมี

ของเซลลูโลสพบว่าคาร์บอนอะตอมที่ 2 และ 6 เป็นส่วนที่จะเกิดปฏิกิริยามากที่สุด อนุภาคของเซลลูโลสมีขนาด 15 - 20 ไมครอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของเซลลูโลส การปรับปรุงลักษณะของโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชัน ในเซลลูโลสสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการทางเคมี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนให้สูงขึ้น การเก็บรักษาสารเซลลูโลสแลกเปลี่ยนไอออน ทำได้โดยการแช่ในสารละลาย NaH_2PO_4 เข้มข้น 0.5 M และ NaOH เข้มข้น 1 N ซึ่งจะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือน ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสัมผัสกับสารละลายที่มีความเป็นกรดสูง ในการทำรีเจนเนอเรชันจะใช้สารละลาย NaOH เข้มข้น 0.5 N หรือ acid buffers หรือ สารละลาย HCl เจือจาง ความสามารถในการใช้งานของสารแลกเปลี่ยนไอออนอยู่ในช่วง 0.25 - 1.00 meq/g dry wt.



ภาพที่ 2.7 โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส (Shore, 1995)

Serva Cellulose Ion Exchangers เป็นสารเซลลูโลสแลกเปลี่ยนไอออนชนิดแรกที่เกิดขึ้นและสามารถจำหน่ายได้ในปริมาณมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปใช้งานของสารเซลลูโลสแลกเปลี่ยนไอออน คุณสมบัติที่สำคัญของ Serva Cellulose Ion Exchangers แสดงในตารางที่ 2.1

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของ Serva Cellulose Ion Exchangers
(CE = cation exchanger, AE = anion exchanger)

Name	Ion Exchanging group	Properties	Capacity (meq/g)	Prevailing particle size (mm)
CM-Cellulose	-CO ₂ COOH	CE, weak acid	0.62 ± 0.1	50 - 200
P-Cellulose	-OPO ₃ H ₂	CE, medium acid	0.8 - 0.9	50 - 200
SE-Cellulose	-CO ₂ H ₂ SO ₃ H	CE, strong acid	0.2 - 0.3	50 - 200
DEAD-Cellulose	-OC ₂ H ₄ N(C ₂ H ₅) ₂	AE, strong base	0.4 - 0.55	50 - 200
TEAE-Cellulose	-OC ₂ H ₅ N ⁺ Br ⁻	AE, medium base	0.55 - 0.75	50 - 200
PAB-Cellulose	-OCH ₂ C ₆ H ₄ NH ₂	AE, weak base	0.15 - 0.2	50 - 200
AE-Cellulose	-OC ₂ H ₄ NH ₂	AE, weak base	0.33 ± 0.1	50 - 200
BD-Cellulose	-CO ₂ H ₄ N(C ₂ H ₅) ₂	AE, medium base	0.8 ± 0.05	50 - 200
GE-Cellulose	-OC ₂ H ₄ NH ⁻ C=NH ₂ ⁺ Cl ⁻	AE, strong base	0.2 - 0.3	50 - 200
BND-Cellulose	-OC ₂ H ₄ N(C ₂ H ₅) ₂	AE, medium base	0.8 ± 0.05	50 - 200

ที่มา : Dorfner, 1977

2.4 ผักตบชวา

ผักตบชวา (Water Hyacinth) จัดอยู่ในวงศ์ผักตบชวา (FAMILY PONTEDERIACEAE) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ *Eichhornia crassipes* Solms. เป็นพืชน้ำพื้เมืองของทวีปอเมริกาใต้ ถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล ชื่อสามัญภาษาอังกฤษของผักตบชวา ถิ่นกำเนิดมาจากดอกที่มีสีสวย และช่อดอกคล้ายกับดอก HYACINTH ด้วยความสวยงามของดอกผักตบชวาเองทำให้มีผู้นำผักตบชวาไปปลูกย่งที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2424 ชาวดัทช์ ที่ปกครองประเทศอินโดนีเซียได้นำผักตบชวา ไปปลูกเลี้ยงไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ที่เมืองโบกอร์ ต่อมาไม่นานก็แพร่กระจายไปตามลำน้ำต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ผักตบชวาเริ่มเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2444 โดยการนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย หรือเมืองชวา จึงได้ตั้งชื่อว่า "ผักตบชวา" ครั้งแรกนำมาปลูกลงใน สระน้ำ

และกระถางบัวในวังสระปทุม ต่อมาเมื่อเกิดน้ำท่วมวังสระปทุม กอผักตบชวาได้หลุดลอยไปสู่ ลำคลองภายนอก และแพร่กระจายไปตามลำน้ำต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีผู้นิยมนำไปปลูกไว้ดูเล่นบ้าง ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์บ้าง ผักตบชวาซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะ แวดล้อมของเมืองไทย จึงได้ระบาดแพร่หลายในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (สุชาติา ศรีเพ็ญ, 2535)

2.4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักตบชวา

ลักษณะทั่วไปของผักตบชวาเป็นพืชที่เจริญอยู่ที่ผิวน้ำ จัดเป็นพืชลอยน้ำ (Floating plant) ชนิดหนึ่ง โดยปกติรากจะไม่ยึดติดกับพื้นดินใต้น้ำ เว้นแต่น้ำนั้นค่อนข้างตื้น รากก็หยั่งถึงพื้นดินได้ ลักษณะของผักตบชวา แสดงในภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 ผักตบชวา (อภิชัย เขียวศิริกุล, 2533)

2.4.1.1 ต้น

ลักษณะเป็นกอประกอบด้วยกลุ่มใบเรียงตัวกันเป็นวง (rosette) กอต้นหนึ่งมีใบตั้งแต่สองใบขึ้นไป กอต้นแต่ละกอจะสร้างลำต้นทอดไปตามผิวน้ำ เรียกว่า ไทล (stolon) จำนวนตั้งแต่หนึ่งถึงหลาย ๆ ไทล เพื่อสร้างกอต้นขึ้นใหม่ โดยมีไทลเกาะติดกับต้นแม่เดิม

2.4.1.2 ราก

เจริญอยู่ทางใต้กอดัน ลักษณะของรากเป็นแบบรากฝอย (fibrous root) คือมีรากย่อย ๆ แดงเป็นกระจุก รากเปล้านี้มีลักษณะอวบอ้วนขาว และเมื่อเจริญมากขึ้นจะมีรากแขนงแตกออกมาอีก รวมทั้งมีขนรากเล็ก ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก ความยาวของรากจะแตกต่างกันไป บางครั้งพบว่ายาวถึง 100 เซนติเมตรก็มี ถ้าผักตบชวาขึ้นในน้ำที่มีธาตุอาหารมารากจะสั้น

2.4.1.3 ใบ

เป็นใบเดี่ยวประกอบด้วยแผ่นใบและก้านใบ ขนาดของแผ่นใบจะขึ้นกับขนาดของลำต้น แผ่นใบมีรูปร่างคล้ายรูปไต หรือรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ระบบเส้นใบแตกแบบขนาน ก้านใบกลมเรียว อวบน้ำ ตามปกติถ้าผักตบชวาเจริญอยู่ในที่เบียดชิดกันมาก ก้านใบจะอ้วนกลมเรียวยาว แต่ถ้าผักตบชวาเจริญอยู่ห่าง ๆ ไม่หนาแน่น ลำต้นจะเล็กเตี้ย ก้านใบพองเป็นกระเปาะใหญ่ทำหน้าที่เป็นท่อน้ำให้ลำต้นลอยน้ำได้อย่างอิสระ ใบอ่อนเกิดที่ตรงกลางกอ โดยในระยะแรกใบอ่อนจะม้วนหุ้มรอบโคนก้านใบที่เกิดก่อน และมีก้านใบบางใสหุ้มรองอีกทีหนึ่ง เมื่อก้านใบเจริญยาวขึ้นจะดันก้านใบที่หุ้มนี้ออกไป แผ่นใบก็จะคลี่ออกเป็นใบใหม่ต่อไป ใบในระยะแรกสีเขียวอ่อนและต่อไปจะมีสีเขียวเข้มขึ้น

2.4.1.4 ดอก

มีสีม่วงคราม ดอกออกเป็นช่อยาว มีดอกย่อยเกิดรอบ ๆ ก้านช่อดอก ขนาดของช่อดอกและจำนวนของดอกย่อยของแต่ละช่อดอกขึ้นอยู่กับขนาดของกอดัน ผักตบชวา อาจเป็นช่อดอกใหญ่มีดอกย่อยถึง 60 ดอก หรือมีดอกย่อยช่อละ 4 - 5 ดอกก็มี ช่อดอกจะเกิดตรงกลาง ๆ ลำต้น โดยช่อดอกอ่อนจะแทงออกมาจากก้านใบ ซึ่งในระยะแรกช่อดอกจะเจริญอยู่ภายในก้านใบ และค่อย ๆ เจริญดันทะลุ ก้านใบบางที่หุ้มเอาไว้ส่งก้านด้านเจริญขึ้นเหนือกลุ่มใบ ดอกย่อยเมื่อแก่จะบานพร้อมกันทั้งช่อ โดยเริ่มบานตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มส่องแสง และบานเต็มที่เมื่อแสงแดดจัด และหุบในเวลาเย็น ดอกจะบานเพียง 1-2 วัน หลังจากนั้นดอกก็จะหุบหมดทั้งช่อ และก้านช่อดอกจะยึดตัวส่งช่อดอกทั้งหมดลงไปเจริญในน้ำ ผักตบชวาต้นหนึ่ง ๆ มีดอกหลายช่อทยอยกันออกดอก และบานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผักตบชวาที่เกิดในบริเวณเดียวกันจะมีดอกบานไล่เลี่ยกัน

ดอกไม้โดยทั่วไปจะมีกลีบสองชั้น คือ ชั้นกลีบเลี้ยงและชั้นกลีบดอก ส่วนดอกผักตบชวานั้นมีกลีบเพียงชั้นเดียว จึงเรียกว่า กลีบรวม ซึ่งแยกได้เป็น 6 กลีบย่อย โดยกลีบย่อยทั้งหมดติดกันเป็นหลอดยาว และติดกับก้านช่อดอกอีกทีหนึ่ง กลีบรวมทั้งหมดมีสีม่วงคราม ขนาดต่างกัน และมีกลีบหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตรงกลางมีแต้มสีเหลือง ตัดขอบด้วยสีม่วงเข้ม มีเกสรตัวผู้ 6 อัน ขนาดสั้น 3 ยาว 3 ติดอยู่ตรงโคนกลีบ ชั้นเกสรตัวผู้สีเหลืองสด เกสรตัวเมียมีส่วนปลายสุดเรียวยอดเกสรตัวเมียสีม่วงอ่อนอยู่บนก้านที่ติดกับรังไข่ รังไข่เมื่อได้รับการผสมพันธุ์แล้วจึงเจริญเป็นผล

2.4.1.5 ผล

มีขนาดเล็กแบบผลแห้ง แก่แล้วแตก ภายในผลมีเมล็ดขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม ปกติแล้วการติดผลจนเจริญเป็นเมล็ดนั้นมีน้อยมาก

2.4.2 ลักษณะการเจริญเติบโตของผักตบชวา

ผักตบชวาเป็นพืชลอยน้ำที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ชอบน้ำและแสงแดดจัด ขยายพันธุ์ได้มากโดยการแตกไหลออกรอบ ๆ กอต้นเดิม มีการแตกใบอ่อนอยู่เสมอ การเกิดใบอ่อนในระยะแรกเป็นตุ่มเล็ก ๆ สีขาวอยู่ภายในโคนด้านในของก้านใบแก่ ซึ่งอยู่ทางด้านนอกของกอต้น มีก้านขนาดเล็กลักษณะบางใส หุ้มรอบพร้อมทั้งมีเมือกสั้น ๆ อยู่ด้วย หลังจากนั้นใบอ่อนจะเริ่มเจริญขึ้นเป็นแผ่นใบขนาดเล็กบนก้านใบสั้น ๆ ต่อมาแผ่นใบจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนก้านใบนี้จะยาวเพียงเล็กน้อย แผ่นใบจะม้วนหุ้มรอบโคนก้านใบที่อยู่ติดกัน ต่อจากนั้นก้านใบจะยาวขึ้นต้นกาบที่หุ้มออกมา พร้อมทั้งแผ่นใบคลี่กางออกไปเมื่อมีอายุมากขึ้นสีใบก็เข้มขึ้นด้วย กาบใบซึ่งมีสีเขียวแกมม่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแกมม่วง ผักตบชวาที่เจริญอยู่กันห่าง ๆ ก้านใบจะพองปองภายในมีช่องอากาศจำนวนมาก แต่ถ้าผักตบชวาเจริญในสภาพที่เบียดชิดกันมาก ๆ ก้านใบจะยาวเรียวยาว

ผักตบชวาออกดอกปีละครั้ง ในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ผักตบชวากอหนึ่งมีดอกได้หลายช่อ ช่อดอกอ่อนจะเกิดอยู่ภายในลำต้นที่ลักษณะเหมือนก้านใบ สังเกตได้ว่าบริเวณนั้นจะบวมพอง และเมื่อช่อดอกเจริญมากขึ้นก็จะแทงทะลุออกมาเจริญข้างนอก ดอกย่อยที่เรียงกันอยู่บนก้านช่อดอกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะบาน

ต่อไป เมื่อดอกเจริญเต็มที่แล้วจะเริ่มรับแสงอาทิตย์ที่ส่องในเวลาเช้า และเมื่อแสงอาทิตย์ส่องเต็มที่ดอกผักตบชวาก็จะบานเต็มที่ตลอดทั้งช่อดอกเช่นกัน ในเวลาเย็นดอกก็จะเริ่มหุบ ส่วนของกลีบดอกหุบปิดตรงไขว้ ต่อมาถ้าช่อดอกจะเริ่มโค้งงอส่งช่อดอกลงไปที่ผิวน้ำหรือใต้ผิวน้ำ แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้วไม่ค่อยพบเมล็ดของผักตบชวา (รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ, 2520)

2.4.3 องค์ประกอบในผักตบชวา

ผักตบชวาประกอบด้วยเซลลูโลส ลิกนิน และแร่ธาตุอื่น ๆ น้ำหนักแห้งโดยเฉลี่ยของผักตบชวาคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักทั้งหมด องค์ประกอบของผักตบชวาแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบของผักตบชวา

องค์ประกอบ	สัดส่วน (เปอร์เซ็นต์)
ลิกนิน	12 - 13
เซลลูโลส	43 - 44
เพนโตเซน	14 - 15
เถ้า	20 - 21
คาร์บอน	32 - 35
ไฮโดรเจน	5.4 - 5.8
ไนโตรเจน	2.8 - 3.5
โซเดียม	1.5 - 2.5
โปแตสเซียม	2.0 - 3.5
แคลเซียม	0.6 - 1.3

ที่มา : นันทนา อธิพรโกวิท, 2538

2.5 สีย้อมผ้า

2.5.1 ประเภทของสีย้อมผ้า

Rangnekar และ Singh (1980) จำแนกประเภทของสีย้อมไว้ 2 แบบ คือ

2.5.1.1 การจำแนกสีย้อมจากลักษณะโครงสร้างทางเคมีของตัวสีย้อม โดยแบ่งตาม chromophoric system ในโมเลกุลของสี สามารถแบ่งประเภทของสีออกได้เป็น 21 กลุ่ม ได้แก่

- 1) Nitro ตัวอย่างเช่น Naphthol Yellow S
- 2) Nitroso ตัวอย่างเช่น Fast Green O
- 3) Azo แบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อย
 - monoazo ตัวอย่างเช่น Acid Orange II
 - bisazo ตัวอย่างเช่น Congo Red
 - trisazo ตัวอย่างเช่น Direct Black EW
 - polyazo
 - mordant azo ตัวอย่างเช่น Eriochrome Black T
 - stilbene azo ตัวอย่างเช่น Chrysophenine G
 - pyrazolone azo ตัวอย่างเช่น Tartrazine
- 4) Diphenylmethane ตัวอย่างเช่น Auramine O
- 5) Triphenylmethane ตัวอย่างเช่น Malachite Green
- 6) Xanthene ตัวอย่างเช่น Fluorescein
- 7) Acridine ตัวอย่างเช่น Acridine Orange NO
- 8) Thiazole ตัวอย่างเช่น Basic Yellow T
- 9) Indamine & Indophenol ตัวอย่างเช่น Toluylene Blue
- 10) Azine ตัวอย่างเช่น Safranine T
- 11) Oxazine ตัวอย่างเช่น Capri Blue GN
- 12) Thiazine ตัวอย่างเช่น Methylene Blue
- 13) Cyanine แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย

- Methine ตัวอย่างเช่น Astrafloxine FF
- Quinoline ตัวอย่างเช่น Kryptocyanine
- 14) Sulphur ตัวอย่างเช่น Sulphur black T
- 15) Lactone ตัวอย่างเช่น Resoflavine W
- 16) Aminoketone ตัวอย่างเช่น Helindon Brown CR
- 17) Hydroxy ketone ตัวอย่างเช่น Alizarin Dark Green W
- 18) Anthraquinonoid ตัวอย่างเช่น Perlon Fast Green 3B
- 19) Indigoid ตัวอย่างเช่น Indigo
- 20) Sulphurized vat dyes ตัวอย่างเช่น Hydron Blue R
- 21) Phthalocyanine ตัวอย่างเช่น Monastral Fast Blue BS

2.5.1.2 การจำแนกสีย้อมจากวิธีการในการย้อมสีติดกับเส้นใย

1) สีย้อมกรด (Acid dyes) ใช้ย้อมเส้นใยขนสัตว์ ไหม และเส้นใยโปรตีนในน้ำย้อมที่เป็นกรด บางตัวใช้ย้อมผ้าใยได้ โครงสร้างทางเคมีของสีในกลุ่มนี้ประกอบด้วยหมู่ของกรดซัลโฟนิก หรือบางตัวมีหมู่กรดคาร์บอกซิลิก สมาชิกของสีย้อมกรดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างทางเคมีแทบทุกกลุ่ม โดยสมาชิกที่สำคัญมาจากกลุ่มอะโซ (azo) กลุ่มไตรเฟนิลมีเทน (triphenyl methane) และกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone)

2) สีย้อมกรดมอแดนต์ (Acid Mordant dyes) เป็นสีในกลุ่มสีย้อมกรดบางตัวที่สามารถปรับปรุงการย้อมติดเส้นใยได้โดยที่โมเลกุลของสีมีหมู่ที่สามารถก่อรูปเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับเกลือของโลหะ เช่น เกลือของโครเมียม บนเส้นใยได้ เกลือโครเมียมจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้สีย้อมติดกับเส้นใยได้ดีขึ้น ด้วยการให้สารช่วยติดที่ต่างกันนี้เองทำให้เกิดกระบวนการย้อมสีที่แตกต่างกันไป และการเรียกวิธีการในการย้อมนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวสารช่วยติดที่ใช้ สมาชิกทั้งหมดของสีย้อมกรดมอแดนต์จัดอยู่ในกลุ่มอะโซ

3) สีย้อมเบสิก (Basic dyes) ใช้ย้อมขนสัตว์ในน้ำย้อมที่เป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อน และใช้ย้อมผ้าใยโดยใช้สารช่วยติด เช่น กรดแทนนิก (tannic acid) และทาเทรีเมตติค (tartaremetic) สีบางตัวในกลุ่มนี้ใช้ย้อมเส้นใยโพลีอะคริไลไนไตรล (polyacrylonitrile) ได้ สีย้อมเบสิกมีสมาชิกมาจากกลุ่มโครงสร้างทางเคมี ไดเฟนิลมีเทน

(diphenylmethane) ไตรฟีนิลมีเทน (triphenylmethane) แซนทีน (xantene) อะซีน (azine) ออกซะซีน (oxazine) ไทอะซีน (thiazine) และ อะโซ (azo)


4) สีไดเร็ค (Direct cotton dyes) หรือสีย้อมฝ้าย เป็นสีที่ย้อมติดเส้นใยฝ้ายได้โดยตรงโดยอาศัยพันธะไฮโดรเจนและแรงวันเดอร์วาล โครงสร้างของสีเป็นตัวก่อให้เกิดการติดของสีได้ สีไดเร็คโดยทั่วไปมีหมู่กรดซัลโฟนิก และบางตัวมีหมู่กรดคาร์บอกซิลิกอยู่ในโครงสร้างซึ่งทำให้สีละลายได้ในน้ำ สีในกลุ่มโครงสร้างทางเคมีหลายกลุ่ม เช่น อะโซ (azo) แอนทราควิโนน (anthraquinone) ฟาธาโลไซยาไนน์ (phthalocyanine) เป็นต้น จัดเป็นสีไดเร็ค โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวสีในการติดของสี การละลาย เป็นต้น

5) สีอะโซอิก (Azoics) ใช้สำหรับย้อมฝ้ายและเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ ก่อรูปเป็นสีบนเส้นใยได้โดยการแช่ในสารที่มีส่วนประกอบทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อนในภาวะที่เป็นต่างเรียกว่าสารเนพทอล (Naphthol) ตามด้วยการย้อมทับด้วยเกลือไดอะโซเนียม (Diazonium salt) ซึ่งเป็นสารอะโรมาติกเอมีน สีที่แตกต่างกันเกิดขึ้นได้โดยการรวมตัวของเนพทอลกับเกลือไดอะโซเนียมที่ต่างกัน

6) สีมอดแดนท์ (Mordant dyes) สีตัวนี้เป็นสีที่สามารถช่วยให้ติดบนเส้นใยได้โดยโมเลกุลของสีมีหมู่ที่สามารถจับตัวกับโลหะโดยการสร้างพันธะเกิดเป็นสารประกอบคีเลต สีย้อมที่มีหมู่ของ 0,0'-ไดไฮดรอกซี 0,0'-ไดไฮดรอกซีอะโซ อะโซ-0-ไฮดรอกซีคาร์บอกซิลิกแอซิด และ 0-ไฮดรอกซีไนโตรโซ จะเป็นสีย้อมในกลุ่มนี้ เกลือของโลหะที่ใช้เป็นสารช่วยติด ได้แก่ เกลือของอะลูมิเนียม โครเมียม ทองแดง โคบอลต์ นิกเกิล เหล็ก และดีบุก สารช่วยติดที่ใช้สามารถสร้างพันธะกับโมเลกุลของสีและเส้นใย ช่วยปรับปรุงการย้อมติดของสีให้ดีขึ้น วิธีในการย้อมสีโดยใช้สารช่วยติดนี้สามารถทำได้ 3 วิธี คือ การเตรียมสีย้อมที่มีสารช่วยติดเป็นสารประกอบโลหะของสีย้อม การย้อมสีและสารช่วยติดลงบนเส้นใยพร้อม ๆ กัน และการย้อมสีลงบนเส้นใยก่อนแล้วจึงย้อมทับด้วยสารช่วยติดในภายหลัง

7) สีวัต (Vat dyes) เป็นสีที่ไม่ละลายน้ำ แต่สามารถทำให้ละลายในน้ำได้โดยทำให้เกิดสารประกอบลิวโค (leuco compounds) ด้วยการรีดิวส์และทำให้เกิดการ


ละลายด้วยโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ (โซเดียมไฮโปซัลไฟด์) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เรียกว่า กระบวนการวัต ดังภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2.9 กระบวนการวัต (Rangnekar and Singh, 1980)

สีวัตอาจใช้ย้อมบนขนสัตว์และไหมได้แต่เส้นใยอาจเสียหายจากภาวะเป็นด่างระหว่างการย้อม สีวัตอยู่ในกลุ่มโครงสร้างเคมี แอนทราควิโนนอยด์ และอินดิโกอยด์

8) สีโซลูบิลไลส์วัต (Solubillised Vat dyes) เกลือโซเดียมของสารประกอบลิควิดของสีวัตเก็บรักษาได้ยากเนื่องจากเกิดออกซิเดชันในอากาศได้ สีโซลูบิลไลส์วัตซึ่งเป็นซัลฟูริกเอสเทอร์ของสารประกอบลิควิดมีความเสถียรมากกว่า และสามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยไม่เกิดออกซิเดชัน การย้อมติดบนเส้นใยในรูปของสีวัตทำได้โดยการออกซิไดส์ด้วยกรด (กรดซัลฟูริกเจือจาง) และตัวออกซิไดซ์ (สารละลายโซเดียมไนเตรท) ดังสมการในภาพที่ 2.10



ภาพที่ 2.10 การออกซิไดส์สีโซลูบิลไลส์วัต (Rangnekar and Singh, 1980)

9) สีกำมะถัน (Sulphur dyes) เป็นสีที่ไม่ละลายน้ำ ใช้ย้อมผ้าในรูปของเกลือโซเดียม โดยการทำให้ปฏิกิริยารีดิวซ์กับโซเดียมซัลไฟด์ในภาวะที่เป็นด่าง ภายหลังการย้อมจะถูกออกซิไดซ์กลับมาเป็นตัวสีเมื่อสัมผัสกับอากาศ สีกำมะถันเตรียมได้

โดยการหลอมละลายกำมะถันหรือโซเดียมซัลไฟด์ กรดอะมิโน และสารประกอบไนโตรอื่น ๆ โดยอาจมีหรือไม่มีตัวทำละลายก็ได้

10) สีกำมะถันวัต (Sulphurised Vat dyes) ใช้วิธีการย้อม เช่นเดียวกับการย้อมสีวัต แต่มีโครงสร้างของควิโนนอยด์ หรือโครงสร้างที่คล้ายกับควิโนนอยด์ สีชนิดนี้เตรียมได้โดยการหลอมกำมะถันกับแอนทราควิโนน และอินโดฟีนอล

11) สีอินเกรน (Ingrain dyes) ก่อรูปเป็นสีบนเส้นใยโดยกระบวนการเช่นเดียวกับสีอะโซอิก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- สีออกซิไดส์ (Oxidation colours) เช่น อะนิลีนแบลค (Aniline Black) ย้อมเป็นสีดำบนเส้นใยฝ้ายโดยการอัดอะนิลีนไฮโดรคลอไรด์ (Aniline hydrochloride) ลงบนฝ้าย ตามด้วยการออกซิไดส์ให้เกิดสีบนเส้นใยด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

- สีพาทาโลเจน (phthalogens) เป็นกลุ่มของสีที่ใช้เป็นตัวนำในการก่อให้เกิดสีพาทาโลไซยาไนน์ (phthalocyanines) บนเส้นใย สีพาทาโลเจนมีหลายชนิด แต่โดยทั่วไปจะเป็นตัวนำของสีพาทาโลไซยาไนน์ กล่าวคือ 1,3-ไดอิมิโนพาทาไลไมด์ (1,3-diiminophthalimide) ใช้เชื่อมต่อกับเกลือของโลหะ เช่น คอปเปอร์อะซิเตท หรือกับเกลือของโลหะและสารประกอบอินทรีย์ เช่น เอทิลีนไดเอมีน เกิดเป็นสีโลหะพาทาโลไซยาไนน์ ได้

12) สีดีสเพอร์ส (Disperse dyes) เป็นสีย้อมที่ใช้สำหรับเส้นใยที่การดูดซึมน้ำไม่ดี เช่น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (polyester) โพลีเอไมด์ (polyamide) โพลีอะคริโลไนไตรล์ (polyacrylonitrile) และโพลีโพรพิลีน (polypropylene) ผลิตขึ้นเพื่อใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทให้ง่ายขึ้น เป็นสีที่ไม่ละลายน้ำแต่เป็นละอองละเอียดลอยอยู่ในน้ำ ย้อมติดเส้นใยด้วยวิธีการแตกต่างกัน วิธีการที่สำคัญมี 2 วิธี คือ การใช้สารพา (carrier) ซึ่งเป็นสารออร์แกนิก และการใช้การย้อมที่อุณหภูมิและความดันสูง กลุ่มโครงสร้างทางเคมีของสีในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอะโซ และแอนทราควิโนนอยด์ โดยโครงสร้างที่มีมวลโมเลกุลต่ำและหมู่ฟังก์ชันที่มีอยู่เป็นตัวช่วยในการแพร่กระจายตัวในน้ำ

13) สิริแอคทีฟ (Reactive dyes) ใช้ย้อมเส้นใยภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เพื่อสร้างพันธะโควาเลนต์กับเส้นใย สิริแอคทีฟมีอยู่ในกลุ่มโครงสร้างทางเคมีทุกกลุ่ม ใช้ย้อมผ้าฝ้าย ขนสัตว์ และอื่น ๆ ระบบรีแอคทีฟมีหลายระบบ แต่ที่นิยมใช้กันอยู่จะเป็นระบบไตรอะซีน และไวนิลซัลโฟน พันธะโควาเลนต์ระหว่างสีกับเส้นใยจะเป็นในรูปของอีเทอร์หรือเอสเทอร์ ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบรีแอคทีฟที่ใช้ น้ำย้อมที่เป็นต่างเป็นสิ่งจำเป็นในการย้อมผ้าฝ้ายและขนสัตว์ด้วยสิริแอคทีฟ และอุณหภูมิที่ใช้ในการย้อมขึ้นอยู่กับระบบของรีแอคทีฟที่ใช้ โดยทั่วไปสิริแอคทีฟจะแบ่งออกเป็นสีย้อมเย็นและสีย้อมร้อน

14) สีดิสเพอร์สรีแอคทีฟ (Disperse Reactive dyes) สีชนิดนี้มีลักษณะ 2 อย่างอยู่ด้วยกัน คือ เป็นละอองละเอียดลอยตัวอยู่ในน้ำ และมีโครงสร้างของหมู่รีแอคทีฟ ใช้ย้อมบนเส้นใยโพลีเอไมด์ จะลอยตัวแพร่กระจายอยู่ในน้ำย้อมเช่นเดียวกับสีดิสเพอร์ส และจะย้อมติดบนเส้นใยเหมือนกับสิริแอคทีฟในภาวที่น้ำย้อมเป็นต่างเพื่อช่วยในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสีกับเส้นใย

15) สีแคทอออน (Cation dyes) เป็นสีที่มีประจุบวกอย่างน้อย 1 ประจุ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สามารถย้อมติดบนเส้นใยโพลีอะคริลาไมด์ ไตรลได้ หมู่ไซยาโนบนเส้นใยจะทำหน้าที่เป็นตัวติดสีซึ่งเป็นประจุบวกภายใต้ภาวะที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะเป็นที่อุณหภูมิสูง (ในน้ำเดือด) และใช้ตัวช่วยติดที่มีประจุ สีแคทอออนจัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างทางเคมีหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอะโซ แอนทราควิโนนอยด์ ไตรเฟนิลมีเทน อะซีน ออกซะซีน และไทอะซีน เป็นต้น

2.5.2 การย้อมสีไคเรค

สีไคเรคเป็นสีที่ละลายในน้ำ ใช้ย้อมจากน้ำละลายสีโดยตรงให้ซึมเข้าไปภายในเส้นใยเซลลูโลส ผลิตออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2427 โดย Böttiger มีสีแดงเรียกว่า Congo Red สามารถใช้ย้อมได้ทันทีไม่ต้องย้อมผ้าด้วยสารช่วยติดก่อน (pre-mordanting) เหมือนกับสีตัวอื่น ๆ ซึ่งใช้กันอยู่ก่อนจึงเรียกกันว่า สีไคเรค หรือ สีย้อมโดยตรง

โมเลกุลของสียไดเรคมีโครงสร้างเหมือนกับสียแอลิต แต่มีขนาดใหญ่กว่า มีสูตรโดยทั่วไปเป็น $R_1-N=N-X-N=N-R_2$ ขนาดของสียไดเรคเป็นตัวทำให้มันแตกต่างจากสียแอลิต และทำให้สียไดเรคยอมติดบนเซลลูโลส การติดของสียไดเรคอาศัยทั้งพันธะไฮโดรเจนและแรงวันเดอร์วาล ซึ่งแรงวันเดอร์วาลจะมีความแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อขนาดของโมเลกุลเพิ่มขึ้น โครงสร้างโมเลกุลยาวของสียไดเรคเป็นตัวช่วยในการสร้างพันธะไฮโดรเจน เนื่องจากโมเลกุลของสียสามารถทอดยาวไปตามสายโซ่ของเซลลูโลสซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่

คุณสมบัติในการยอมติดเซลลูโลสของสียไดเรคมักจะต่ำเมื่อเทียบกับสียในกลุ่มอื่น ๆ จึงนิยมใช้ยอมในเจดสีอ่อนเท่านั้น การตกแต่งภายหลังการยอมด้วยวิธีการต่าง ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อให้สีที่ติดอยู่บนเส้นใยละลายออกมาในน้ำได้น้อยลง ทำให้ปรับปรุงการยอมติดสีให้ดีขึ้น แต่มีข้อเสียคือ ทำให้สีที่ได้เปลี่ยนไป หรือทำให้สีจางลง

ข้อดีของสียไดเรคคือ มีขั้นตอนในการยอมที่ง่าย มีช่วงของเจดสีกว้าง และค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น

ขนาดของโมเลกุลเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ตัวสีสามารถเกาะติดเส้นใยได้ ที่อุณหภูมิห้องสียไดเรคซึ่งไม่เกาะติดเส้นใยนั้นจะกระจายตัวดีในน้ำยอม แต่สีซึ่งเกาะติดเส้นใยนั้นสีกอดกันเป็นเม็ดเล็ก ๆ จึงเป็นที่เข้าใจกันว่าระดับการกระจายตัวของสีในน้ำยอมจะมีส่วนสัมพันธ์กับการเกาะติดของสี ฉะนั้นการเติมเกลือลงไปในน้ำยอมเพื่อช่วยให้สีซึมเข้าไปภายในเส้นใยมากขึ้นจึงเป็นการทำให้ตัวสีรวมกันเป็นเม็ดเล็ก ๆ กระจายตัวอยู่ในน้ำยอมพอเหมาะที่จะซึมเข้าไปได้ ขนาดของช่องว่างระหว่างโมเลกุลของเส้นใยก็มีส่วนสำคัญยิ่ง ตัวสีจะรวมตัวกันได้เพียง 2-3 โมเลกุลเท่านั้น มิฉะนั้นก็จะใหญ่เกินกว่าที่จะซึมเข้าไปตามช่องว่างของเส้นใยได้ การที่สีจะรวมตัวกันเป็นเม็ดเล็ก ๆ หรือไม่ มีปัญหาสำคัญนักเมื่อตัวสีซึ่งเป็นโมเลกุลเดี่ยวซึมผ่านเข้าไปในช่องว่างของเส้นใยได้แล้ว จะไปรวมตัวกันเองภายในช่องว่างนั้น ไม่ว่าสีจะซึมเข้าไปด้วยกำลังกลอย่างไร แต่ถ้าเนื้อที่สัมผัสระหว่างตัวสีและเส้นใยเพิ่มขึ้น สีก็ติดติดเส้นใยได้มากขึ้น

โดยแท้ที่จริงแล้วการรวมตัวของสีในน้ำยอมมิใช่สาเหตุสำคัญที่จะทำให้สีติดเส้นใยได้ แต่แสดงให้เห็นว่าตัวสีสามารถที่จะรวมตัวกันได้ กำลังที่จะทำให้ตัวสีรวมกันได้ใน

น้ำย้อม คือกำลังที่จะให้สีติดเส้นใยได้ หรือนัยหนึ่ง ถ้าตัวสีสามารถทำให้เกิดพันธะไฮโดรเจนได้มากเท่าไร ก็เกาะติดเส้นใยได้มากเท่านั้น (แต่สภาพอื่น ๆ ต้องเหมาะสมด้วย) ในขณะที่เดียวกันจะรวมตัวกันเป็นเม็ดเล็ก ๆ ด้วย

สีไดเรคท์มักใช้ย้อมที่อุณหภูมิจุดเดือด จนกระทั่งสีซึมเข้าไปในเส้นใย ในภาวะที่ไม่มีอิเล็กโทรไลต์สีไดเรคท์บางตัวจะไม่สามารถย้อมเซลลูโลสได้ และสีไดเรคท์ทุกชนิดจะสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นถ้าหากมีการเติมเกลือลงในถังย้อม เนื่องจากสีย้อมจะแสดงประจุลบ การย้อมติดที่ดีของสีไดเรคท์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการดูดซึมของสีเข้าไปภายในเส้นใยให้ได้มากที่สุด แต่เส้นใยก็จะแสดงประจุลบเมื่ออยู่ในน้ำ ในภาวะที่ไม่มีการเติมสารอื่นประจุลบของสีที่อยู่ใกล้กับผิวเส้นใยจะผลักให้สีโมเลกุลอื่นอยู่ห่างออกไป ดังแสดงในภาพที่ 2.11 ถึงแม้ว่าประจุบวกของโซเดียมไฮดรอกไซด์จะดึงดูดประจุลบที่มีอยู่ แต่ความเข้มข้นของมันไม่พอเพียงที่จะทำให้เกิดภาวะเป็นกลางของพื้นผิวที่แสดงประจุลบอยู่ได้ ประจุลบของสีโมเลกุลอื่น ๆ จะเข้าใกล้เส้นใยได้ก็ต่อเมื่อมีการทำให้เกิดสภาวะเป็นกลางขึ้นเท่านั้น และภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในถังย้อม ในการย้อมสีไดเรคท์จึงต้องเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมซัลเฟตในกระบวนการย้อม ดังภาพที่ 2.12


สีไดเรคท์แต่ละตัวมีการตอบสนองต่ออิเล็กโทรไลต์แตกต่างกัน ทำให้สามารถจัดหมู่สีไดเรคท์โดยใช้คุณสมบัติการย้อม เช่น ระดับการดูดซึม อุณหภูมิที่ดูดซึมได้สูงสุด การเคลื่อนตัว และอิทธิพลความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ ออกเป็น 3 หมู่ ดังต่อไปนี้

1) หมู่เอ (Class A)


ได้แก่ตัวสีซึ่งมีความสม่ำเสมอในตัวเอง (self-levelling) มีการเคลื่อนตัวดี การย้อมระยะต้นอาจต่าง แต่เมื่อย้อมนานไปจนครบกำหนดเวลา สีจะสม่ำเสมอได้เอง

2) หมู่บี (Class B)

สีในหมู่นี้มีความสม่ำเสมอในตัวเองต่ำ ต้องใช้เกลือเป็นตัวควบคุมให้สีสม่ำเสมอ (Salt controlling) ถ้าตั้งต้นย้อมต่างจะแก้ไขให้สีสม่ำเสมอในภายหลังได้ยาก



ภาพที่ 2.11 เส้นใยและโมเลกุลของสีในน้ำย้อมในภาวะที่ไม่มีเกลือ (Ingamells, 1993)




ภาพที่ 2.12 เส้นใยและโมเลกุลของสีในน้ำย้อมในภาวะที่มีการเติมเกลือลงไป (Ingamells, 1993)

3) หมูซี (Class C)

นอกจากจะมีความสม่ำเสมอในตัวเองต่ำแล้ว ยังเป็นตัวสีซึ่งมีปฏิกิริยาต่อเกลือไวดัว ดังนั้นเพียงแต่จะควบคุมการเติมเกลืออย่างเดียวไม่พอ ต้องควบคุมอุณหภูมิการย้อมด้วย

2.5.3 การย้อมสีรีแอคทีฟ


สีรีแอคทีฟ เป็นสีที่ภายในโมเลกุลของสีมีหมู่โครงสร้างทางเคมีที่สามารถทำปฏิกิริยากับเซลลูโลสภายใต้ภาวะที่เป็นด่างและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นใย ชนิดของหมูรีแอคทีฟในโมเลกุลของสีจะเป็นตัวกำหนดระดับของการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาของสีรีแอคทีฟกับเซลลูโลสแสดงให้เห็นในภาพที่ 2.13 เซลลูโลสจะเข้าทำปฏิกิริยาในรูปของไอออนลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้ภาวะที่เป็นด่างเท่านั้น ดังนั้นปฏิกิริยาระหว่างสีกับเส้นใยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเติมด่างในน้ำย้อม



ภาพที่ 2.13 ปฏิกิริยาของสีรีแอคทีฟกับเซลลูโลส (Ingamells, 1993)

กระบวนการที่สำคัญในการย้อมสีรีแอคทีฟ มีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ หนึ่งการแพร่ของสีเข้าไปในเส้นใยเซลลูโลส และสองคือขั้นของการทำปฏิกิริยาระหว่างสีและเซลลูโลส ขั้นตอนที่แรกนั้นควบคุมโดยเวลาที่ใช้ในการย้อม อุณหภูมิในการย้อม และความเข้มข้นของเกลือ ส่วนขั้นตอนที่สองควบคุมโดยการปรับพีเอชให้อยู่ในภาวะที่เป็นด่าง

สีรีแอคทีฟที่มีคลอรีนเพียงอะตอมเดียว เมื่อละลายน้ำเพื่อย้อมจะเกิดปฏิกิริยาได้ 2 แบบ ดังภาพที่ 2.14




ภาพที่ 2.14 ปฏิกริยาของสรีแอกทีฟที่มีคลอรีนอะตอมเดียว (อัจฉราพร ไสละสุต, 2519)

ในโครงสร้างที่ 1 ทำปฏิกริยากับเซลลูโลส โครงสร้างที่ 2 ทำปฏิกริยากับน้ำไม่สามารถจะควบคุมให้เกิดปฏิกริยาชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะได้

ตัวสีซึ่งมีคลอรีน 2 อะตอมเกิดปฏิกริยาได้หลายแบบ จะสรุปว่าเป็นแบบใดแบบหนึ่งไม่ได้ เมื่อสีติดเส้นใยจะเกิดสารประกอบดังโครงสร้างที่ 3 และ 4 ตัวสีที่ติดอยู่กับเส้นใยโดยคลอรีนอะตอมแรกถูกแทนที่จะทนต่อขบวนการที่ใช้น้ำ ปฏิกริยาของคลอรีนอะตอมที่สองจะมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยในขบวนการย่อยระดับต่อไป ถ้าย้อมเย็นมีต่างอ่อน สีจะมีโครงสร้างตามแบบที่ 3 ต่างแก่ขึ้นก็จะเป็นดังโครงสร้างที่ 5 มีครอสลิงเพิ่มขึ้น และถ้าเป็นต่างแก่ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จะเกิดปฏิกริยาไฮโดรไลส์ ได้สารประกอบดังโครงสร้างที่ 6 เซลลูโลสที่เชื่อมโยงเพียงบอนด์เดียวจะทนต่อการไฮโดรไลส์ของด่างได้ดี และทนต่อการดัดบ้างในบางกรณี

การย้อมสรีแอกทีฟต้องย้อมให้สีติดเส้นใยได้มากที่สุด และไฮโดรไลส์ให้น้ำน้อยที่สุด ทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการประหยัดเท่านั้น แต่ยังเป็นการมิให้เส้นใยดูดติดตัวสีที่ไฮโดรไลส์แล้วเข้าไปภายในเส้นใย มิฉะนั้นสรีแอกทีฟก็จะมีคุณสมบัติเหมือนกับสียไคเร็ค ไม่คงทนต่อขบวนการใช้น้ำ ต้องซักเอาออกให้หมดจึงจะทำให้สีไม่ตกเวลาใช้ ถ้าให้สีไฮโดรไลส์มาก การซักในขั้นสุดท้ายก็ทำให้สะอาดหมดจดได้ยาก ภาวะการย้อมจึงต้องปรับสภาพให้สีสามารถทำปฏิกริยากับเซลลูโลสได้มากที่สุด



ภาพที่ 2.15 ปฏิกริยาของอีพอกไซด์ที่มีคลอรีน 2 อะตอม (อัจฉราพร ไสยะสุต, 2519)

พอจะกล่าวได้ว่า ระดับการทำปฏิกริยาของอีพอกไซด์ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการประกอบเข้าด้วยกัน ประการที่หนึ่งเป็นอัตราส่วนของค่าคงที่ของปฏิกริยาของอีพอกไซด์กับเซลลูโลสและน้ำ ซึ่งความจริงมีความแตกต่างกันน้อยมาก ประการที่สองคือ ความเข้มข้นของหมู่เคมีที่ไอออนไนส์ได้ภายในและภายนอกเส้นใย และสุดท้ายก็คือ ความเข้มข้นระหว่างตัวอีพอกไซด์ภายในและภายนอกของเส้นใย

การสิ้นสุดกระบวนการย้อมอีพอกไซด์ หมายความว่าอีพอกไซด์ที่ใช้ทั้งหมดนั้น ได้ทำปฏิกริยากับเซลลูโลสหรือน้ำหมดแล้ว ถ้าหากว่าในน้ำย้อมยังคงมีอีพอกไซด์ซึ่งคงสภาพเดิมเหลืออยู่ก็หมายความว่า ส่วนอีพอกไซด์ที่ใช้นั้นมากเกินไป เป็นการเสียเปล่า อีกประการหนึ่ง เมื่อตัวอีพอกไซด์ทำปฏิกริยาหมดแล้ว ถึงจะย้อมต่อไปก็เป็นการเปลืองเวลา เนื่องจากอีพอกไซด์ไม่เหมือนกับสีไดเรคที่ยังย้อมนานก็จะทำให้สีเคลื่อนตัวในเส้นใยมากขึ้นทำให้สีสม่ำเสมอมากขึ้น อีพอกไซด์นั้นเมื่อทำปฏิกริยากับเส้นใยแล้วจะไม่เคลื่อนตัวอีก

2.6 การใช้วัสดุธรรมชาติในการบำบัดโลหะหนัก

การศึกษาเพื่อนำวัสดุธรรมชาติที่เป็นของเหลือทิ้งหรือผลพลอยได้จากการทำการเกษตรมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนได้มีมานานแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในราคาถูกหรือแทบจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย อีกทั้งเป็นการนำของเสียที่อาจต้องกำจัดทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ วัสดุที่ถูกนำมาศึกษาและพบว่าสามารถใช้เป็นสารเรซินแลกเปลี่ยนไอออนในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียอย่างได้ผลมีอยู่มากมายหลายชนิด ได้แก่

- เปลือกไม้ (Randall and Garrett, 1974; Kumar and Dara, 1980, 1982)
- เปลือกถั่ว (Randall, Hautala and Mcdonald, 1978; Nakajima and Sakaguchi, 1990; Said, Shalmor and Egila, 1993)
- เปลือกหัวหอม (Kumar and Dara, 1981, 1982)
- ฟางข้าว (Larsen and Schierup, 1981)
- ชานอ้อย (Kumar and Dara, 1982; Sharma and Forster, 1994)
- ชี้เลื่อย (Bhargava, Gupta and Varshney, 1987; Sharma and Forster, 1994)
- กากใบชา (Tan and Abd, 1988)
- เปลือกเมล็ดแตงโม (Okieimen and Ongenkpa, 1989)
- กากแอปเปิ้ล (Maranon and Sastre, 1991, 1992)
- กากหัวบีท (Sharma and Forster, 1994; Ozer, Tumen and Bildik, 1997)
- แกลบ (Said, Shalmor and Egila, 1993; Munaf and Zein, 1997)
- ชังข้าวโพด (Sharma and Forster, 1994; Bosinco et al., 1996)
- กากปาล์ม (Tan, Lee and Ng, 1996) เป็นต้น

2.6.1 การศึกษาการกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา

วินัย สมบูรณ์ และคณะ (2533) ศึกษาการใช้ถ่านหิน ถ่านไม้ ชี้เลื่อย และเศษพืชแห้ง ซึ่งประกอบด้วย ผักตบชวา เปลือกถั่วลิสง แกลบ ฟางข้าว ก้านบัว ต้นกล้วย

ชานอ้อย ต้นจูด ใบรูปฤๅษี และใบสับปะรด ในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะชนิดเดียวปนอยู่ ซึ่งโลหะที่ศึกษาประกอบด้วย โครเมียม ทองแดง นิกเกิล สังกะสี และแคดเมียม พบว่าวัสดุทุกชนิดสามารถบำบัดโลหะหนักได้ทุกตัว แต่โลหะแคดเมียมกำจัดได้น้อยมากเมื่อเทียบกับโลหะชนิดอื่น นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่เตรียมขึ้นให้มีความเข้มข้นของโลหะต่าง ๆ ใกล้เคียงกับน้ำทิ้งจากโรงงานชุบโลหะ โดยใช้ถ่านไม้ เปลือกถั่วลิสง และผักตบชวา เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าถ่านไม้สามารถบำบัดโลหะโครเมียม ทองแดง และสังกะสีได้ดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพ 100, 100 และ 58 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และสำหรับนิกเกิลพบว่าผักตบชวาบำบัดได้ดีที่สุด คือ 78 เปอร์เซ็นต์

ขจรศักดิ์ โกศลมนตรี (2538) ศึกษาการใช้ผักตบชวาในการนำโลหะนิกเกิลที่อยู่ในน้ำล้างชิ้นงานจากกระบวนการชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่ จากการทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนนิกเกิลไอออนด้วยผักตบชวาที่ผ่านการแลกเปลี่ยนนิกเกิลไอออนมาแล้ว และผักตบชวาใหม่ พบว่าถ่าน้ำเสียสังเคราะห์นิกเกิลที่ใช้มีความเข้มข้น 10 มก./ล. จะเห็นว่าการทดลองซ้ำครั้งที่สองจะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนนิกเกิลที่ต่ำกว่าครั้งแรก ถ่าน้ำเสียสังเคราะห์นิกเกิลที่ใช้มีความเข้มข้น 100 มก./ล. จะไม่เห็นความแตกต่างของความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนนิกเกิลในแต่ละครั้งที่บริการซ้ำ

จากการทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาด้วยอัตราเร็วในการไหล 3, 6, 9 ชั้นเรซินต่อชั่วโมงของน้ำเสียสังเคราะห์นิกเกิลเข้มข้น 100 และ 250 มก./ล. พบว่า ไม่มีผลต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวา และการฟื้นฟูอำนาจผักตบชวาที่ผ่านการแลกเปลี่ยนไอออนด้วยน้ำเสียสังเคราะห์นิกเกิล 100 มก./ล. จะมีประสิทธิภาพในการนำกลับมากที่สุด 83 เปอร์เซ็นต์ ด้วยกรดไฮโดรคลอริก 0.75 นอร์มัล ส่วนการแลกเปลี่ยนไอออนด้วยน้ำเสียสังเคราะห์นิกเกิล 250 มก./ล. จะมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูอำนาจมากที่สุด 78 เปอร์เซ็นต์ ด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 นอร์มัล ที่อัตราเร็ว 3 ชั้นเรซินต่อชั่วโมง และจากผลการทดลองกับน้ำเสียจริงพบว่า ผักตบชวาที่แลกเปลี่ยนไอออนได้มากกว่าเมื่อใช้ความเข้มข้นของนิกเกิลในน้ำเสียจริงที่มากกว่า กลับมีเปอร์เซ็นต์การนำกลับนิกเกิลมาใช้ใหม่ได้น้อยกว่า เมื่อฟื้นฟูอำนาจด้วยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 นอร์มัล

Chawakitchareon, Pulkum และ Aitthipornkowitz (1995) ศึกษาความสามารถทั้งหมดในการกำจัดโลหะหนักของเรซินและเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวาและชานอ้อย โดยใช้ขบวนการปรับสภาพทางเคมี 4 ชนิด คือ ชนิดที่ปรับสภาพด้วยกรด ชนิดคาร์บอกซิเมทิล ชนิดซัลโฟเอทิล และชนิดครอสลิง-แซนเทต ทำการทดลองกับโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ด้วยการทดลองแบบคอลัมน์ โดยใช้น้ำเสียที่มีความเข้มข้นของโลหะหนัก 5, 10, 20 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินที่ทำจากผักตบชวาชนิดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรด ชนิดคาร์บอกซิเมทิล ชนิดซัลโฟเอทิล และชนิดครอสลิง-แซนเทต มีค่าอยู่ในช่วง 0.686 - 0.809, 0.330 - 0.496, 0.233 - 0.503 และ 0.279 - 0.595 meq/g ตามลำดับ ส่วนความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเรซินที่ทำจากชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรด และชนิดคาร์บอกซิเมทิล อยู่ในช่วง 0.065 - 0.086 และ 0.052 - 0.056 meq/g ตามลำดับ โดยที่เรซินชนิดที่ปรับสภาพด้วยกรด และชนิดคาร์บอกซิเมทิล มีค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับทองแดงสูงกว่าสังกะสี และนิกเกิล ส่วนเรซินชนิดซัลโฟเอทิล และชนิดครอสลิง-แซนเทต มีค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับสังกะสี สูงกว่านิกเกิล และทองแดง

จากการศึกษาเปรียบเทียบที่ความเข้มข้นของโลหะหนักที่แตกต่างกัน พบว่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ำเสียนลดลง ส่วนการรีเจนเนอเรชันสามารถทำได้โดยใช้สารรีเจนเนอเรนต์เข้มข้น 0.5 นอร์มัล ปริมาตร 2 - 3 ปริมาตรเรซิน

Krasinsri (1996) ศึกษาการกำจัดไอออนของโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดลิกโนเซลลูโลสฟอर्मัลดีไฮด์ที่ทำจากผักตบชวา โดยทำการทดลองปรับสภาพผักตบชวาด้วยสารละลายฟอर्मัลดีไฮด์ที่มีความเข้มข้น 2, 5, 10, 20, 30 และ 37 เปอร์เซ็นต์ พบว่าการปรับสภาพโครงสร้างผักตบชวาด้วยฟอर्मัลดีไฮด์ 5 เปอร์เซ็นต์ ให้ประสิทธิภาพดีในการกำจัดไอออนของโลหะหนัก ผลการทดลองแบบคอลัมน์พบว่า ความสามารถทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยฟอर्मัลดีไฮด์ 5 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 1.0962, 0.6983 และ 1.0375 meq/g สำหรับไอออนของทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ตามลำดับ และยังพบว่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของทองแดงมีค่าสูงกว่าไอออนของนิกเกิลและสังกะสี

นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองรีเจนเนอเรชันคอลัมน์ที่หมดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออนโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 นอร์มัล ประมาณ 1 ปริมาตรเรซิน พบว่าสามารถนำคอลัมน์กลับมาใช้ได้ใหม่ โดยไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน และยังพบอีกว่าเมื่อลดความเข้มข้นของไอออนของโลหะหนักในสารละลายลง จะมีผลทำให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนเพิ่มขึ้น สำหรับการทดลองบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี พบว่าคอลัมน์ชนิดนี้สามารถกำจัดไอออนของโลหะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

2.6.2 การใช้สีย้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนไอออน

Suemitsu et al. (1986) ศึกษาการใช้แกลบซึ่งปรับสภาพด้วยสีย้อมในการกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสีย สีย้อมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ Procion Red H-3B และ Procion Yellow H-5G โดยทำการทดลองกับโลหะทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม โครเมียม ปรอท และนิกเกิล จากการศึกษาความสามารถทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนไอออนด้วยการทดลองแบบทีละเท พบว่า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของแกลบที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพอยู่ในช่วง 3.58 - 8.09 mg/g แกลบที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม Procion Red และ Procion Yellow มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนอยู่ในช่วง 5.95 - 13.00 และ 5.87 - 12.13 mg/g ตามลำดับ โดยความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของแกลบทั้งที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ และที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีค่าสูงสุดเมื่อทำการทดลองกับ ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท ตามลำดับ และมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนต่ำเมื่อทดลองกับโครเมียม

และได้ศึกษาผลของพีเอชและอุณหภูมิต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับปรอท พบว่าจะมีค่าสูงที่พีเอชมากกว่า 4 ส่วนอุณหภูมิไม่มีผลต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออน นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองแบบคอลัมน์ โดยใช้สารละลายปรอท ความเข้มข้น 150 ppm กับแกลบทั้ง 3 ชนิด พบว่า ความเข้มข้นสุดท้ายของสารละลายที่ผ่านคอลัมน์ของแกลบที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ และแกลบที่ปรับสภาพด้วยสี Procion Red และ Procion Yellow มีค่า 1.25, 0.06 และ 0.05 ppm ตามลำดับ และเมื่อใช้สารละลายที่มีความเข้มข้น 500 ppm พบว่า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนจะสูงที่สุดที่ 50 - 400

มิลลิลิตรแรก จากนั้นจะมีค่าต่ำลง ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบลำดับในการแลกเปลี่ยนไอออนของแลกเปลี่ยนที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสี Procion Red ด้วยสารละลายของโลหะที่มีความเข้มข้น 75 ppm พบว่าตะกั่วมีค่าสูงกว่าทองแดง แคดเมียม และนิกเกิล ตามลำดับ

Shukla และ Sakhardande (1990) ศึกษาการกำจัดไอออนของทองแดงโดยใช้เส้นใยฝ้าย เยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อย ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31, Reactive Orange 13 และ Reactive Yellow 18 ทำการทดลองแบบที่ละเท่ากับสารละลายทองแดง 4 ชนิด คือ คอปเปอร์ไนเตรท คอปเปอร์ซัลเฟต คอปเปอร์คลอไรด์ และคอปเปอร์อะซิเตท จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเส้นใยฝ้าย เยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อย ที่ไม่ได้ปรับสภาพอยู่ในช่วง 19.50 - 25.75, 31.75 - 42.30, 27.50 - 34.30 และ 45.25 - 46.80 mg/g ตามลำดับ และเส้นใยฝ้าย เยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อย ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมมีค่าอยู่ในช่วง 22.50 - 53.80, 43.80 - 61.50, 45.00 - 62.50 และ 52.30 - 62.30 mg/g ตามลำดับ

Shukla และ Sakhardande (1991) ศึกษาการกำจัดไอออนของโลหะโดยใช้เส้นใยฝ้าย เยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อย ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31, Reactive Orange 13 และ Reactive Yellow 18 ทำการทดลองแบบที่ละเท่ากับไอออนของโลหะ 4 ชนิด คือ เฟอร์รัส เฟอร์ริก ตะกั่ว และปรอท จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเส้นใยฝ้าย เยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อย ที่ไม่ได้ปรับสภาพอยู่ในช่วง 2.25 - 14.65, 2.50 - 18.18, 3.25 - 18.75 และ 2.80 - 18.18 mg/g ตามลำดับ และเส้นใยฝ้าย เยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อย ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมมีค่าอยู่ในช่วง 6.80 - 25.88, 11.90 - 26.93, 15.25 - 28.30 และ 19.85 - 30.20 mg/g ตามลำดับ จากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะแต่ละชนิดพบว่าเฟอร์ริกมีค่าสูงกว่าปรอท ตะกั่ว และเฟอร์รัส ตามลำดับ

Shukla และ Sakhardande (1992) ศึกษาการกำจัดไอออนของโลหะโดยใช้เยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อย ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Orange 13 ทำการทดลองแบบคอลัมน์ กับทองแดง ตะกั่ว ปรอท เฟอร์รัส เฟอร์ริก สังกะสี และนิกเกิล จากการศึกษาพบว่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเยื่อไผ่ เส้นใยปอกระเจา และซีลี้อยที่

ไม่ได้ปรับสภาพอยู่ในช่วง 17.3 - 35.2, 17.5 - 38.8 และ 17.3 - 32.7 mg/g ตามลำดับ และค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเยื่อไฟ เส้นใยปอกระเจา และซีลื้อย ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมอยู่ในช่วง 28.8 - 76.9, 28.2 - 69.0 และ 34.6 - 97.5 mg/g ตามลำดับ

Low, Lee และ Lee (1993) ศึกษาการกำจัดทองแดงโดยใช้เส้นใยปาล์มน้ำมัน ที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Yellow 2 ด้วยการทดลองแบบทีละเท จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ และเส้นใยที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม มีค่า 1.62 ± 0.30 และ 6.67 ± 0.20 mg/g ตามลำดับ และจากการศึกษาผลของพีเอชต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนพบว่า ที่พีเอชมากกว่า 4 จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนสูงที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารละลายเพิ่มขึ้น ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนจะลดลง จากการศึกษาเวลาในการแลกเปลี่ยนไอออนพบว่าเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนขึ้นได้อย่างรวดเร็วในช่วง 10 นาทีแรก ในทุกความเข้มข้นเริ่มต้นที่ทำการทดลอง และเมื่อศึกษา เปรียบเทียบลำดับในการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างโลหะแต่ละชนิดพบว่า ตะกั่วมีค่าสูงกว่า ทองแดง โครเมียม และนิกเกิล ตามลำดับ

Low, Lee และ Wong (1995) ศึกษาผลของการปรับสภาพกามมะพร้าวด้วยสีย้อมที่มีต่อความสามารถในการดูดซับทองแดง โดยทำการทดลองกับสี 3 ตัว คือ Reactive Yellow 2, Acid Blue 29 และ Acid Blue 25 จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการดูดซับทองแดงของกามมะพร้าวที่ไม่ได้ปรับสภาพมีค่า 11 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกามมะพร้าวที่ปรับสภาพด้วยสี Acid Blue 25 และ Acid Blue 29 มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ และกามมะพร้าวที่ปรับสภาพด้วยสี Reactive Yellow 2 มีค่าสูงสุด คือ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เมื่อความเข้มข้นของทองแดงที่ละลายอยู่ในน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการดูดซับทองแดงของกามมะพร้าวทั้งที่ไม่ได้ปรับสภาพ และกามมะพร้าวที่ปรับสภาพด้วยสีทั้ง 3 ชนิด จะมีค่าลดลง

ส่วนการศึกษาคิทธิพลของ pH ต่อประสิทธิภาพในการดูดซับทองแดง พบว่าการดูดซับจะเพิ่มขึ้นเมื่อ pH เพิ่มขึ้น ค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 4 - 6 นอกจากนี้ยังได้

ศึกษาผลของไอออนของโลหะชนิดอื่นต่อการดูดซับไอออนของทองแดง ของกามมะพร้าวทั้ง 4 ชนิด พบว่าลำดับในการดูดซับไอออนของกามมะพร้าว คือ $Cu > Cd > Mn > Ni$ และยังได้ศึกษาผลของสารคีเลตต่อการดูดซับไอออนของทองแดง พบว่า กรดซาลิไซลิกไม่มีผลต่อการดูดซับทองแดงทั้ง 4 ชนิดในทุกอัตราส่วนที่ใช้ในการทดลอง ส่วนอิตีทีเอมีส่วนในการขัดขวางการดูดซับทองแดง



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 สารเคมี

3.1.1 โลหะหนัก

- คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (Copper (II) sulphate; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
- นิกเกิล (II) ซัลเฟต (Nickel (II) sulphate; $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)
- ซิงค์ (II) ซัลเฟต (Zinc (II) sulphate; $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)

3.1.2 สีย้อมผ้า

- Reactive Red 31 (Procion Red P-8B)
- Direct Blue 71 (Sirius Blue S-BRR)

3.1.3 สารเคมีอื่นๆ

-
- ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Trisodium phosphate; Na_3PO_4)
- โซเดียมซัลเฟต (Sodium sulphate; Na_2SO_4)
- Nonionic detergent (NP-9)

3.2 เครื่องมือ

- เครื่องบด ของ Mulinex
- ตะแกรงร่อนคัดขนาด (Sieve) เบอร์ 60 และ 80 ของ Endecotts และ เครื่องเขย่า (Sieve shaker) ของ Josef Deckelmann
- เครื่องกวนใบพัด

- เครื่องเขย่าขวด (Flask shaker) ของ Janke & Kunkel รุ่น HS500
- เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ของ Varian รุ่น Spectr AA-300

3.3 การเตรียมผักตบชวา


- นำผักตบชวามาตัดส่วนรากทิ้งแล้วล้างน้ำให้สะอาด ตากแดดประมาณ 2 - 3 วัน จนแห้งโดยหันเป็นชั้นเล็กๆ เพื่อให้แห้งง่ายขึ้น
- จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- นำมาบดและร่อนคัดขนาดโดยใช้ตะแกรงเบอร์ 60 และ 80 ซึ่งจะได้ผักตบชวาขนาด 180-250 μm
- สำหรับผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพด้วยสีย้อม ล้างด้วยน้ำที่กำจัดไอออนแล้ว จนน้ำล้างที่ได้ใสไม่มีสี ปล่อยให้แห้ง แล้วนำไปอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.4 การย้อมสี

3.4.1 การย้อมสีรีแอกทีฟ ใช้วิธีการของ Shukla และ Sakhardande (1990) ตามขั้นตอนดังนี้ คือ

- ละลายสีด้วยน้ำเย็นทีละน้อยจนสีละลายหมด แล้วจึงเจือจางในน้ำย้อมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนได้ความเข้มข้นที่ต้องการ
- ใส่ผักตบชวาลงในน้ำย้อมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในอัตราส่วนน้ำย้อมต่อผักตบชวา 20:1 ให้ความร้อนเป็นเวลา 10 นาที
- เติมนโซเดียมซัลเฟต 40 กรัมต่อลิตร ให้ความร้อนต่อไปที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที
- จากนั้นเติมนไตรโซเดียมฟอสเฟต 10 กรัมต่อลิตร ให้ความร้อนต่อไปอีก 45 นาที


- กรองและล้างด้วยน้ำที่กำจัดไอออนแล้ว
- ต้มกับ nonionic detergent จนเดือดเป็นเวลา 20 นาที
- ล้างอีกครั้งด้วยน้ำให้ detergent ออกจนหมด ปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง



ภาพที่ 3.1 โครงสร้างทางเคมีของสี Reactive Red 31
(Shukla และ Sakhardande, 1990)

3.4.2 การย้อมสีไคเร็ค ใช้วิธีการตามเอกสารแนะนำของบริษัท ไคสตาร์ไทย จำกัด และ คู่มือการย้อมสี (อัจฉราพร, 2527) โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

- ละลายสีโดยการค่อย ๆ เติมน้ำเดือดทีละน้อย คนให้เข้ากันจนสีละลายหมด แล้วจึงเจือจางให้ได้ความเข้มข้นสีตามต้องการ
- เริ่มต้นย้อมโดยใส่ผักตบชวาลงในน้ำย้อมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยใช้ อัตราส่วนของน้ำย้อมต่อผักตบชวาเป็น 20: 1
- ให้ความร้อนโดยให้น้ำย้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึง 98 องศาเซลเซียส
- เติมนโซเดียมซัลเฟตในอัตราส่วน 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักวัสดุที่ใช้ย้อม ให้ความร้อนต่อไป 60 นาที
- นำมากรองและล้างด้วยน้ำที่กำจัดไอออนแล้วให้สีส่วนเกินที่ไม่ได้ติดผักตบชวา ออกให้หมด จนน้ำที่ล้างใสไม่มีสี ปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง



ภาพที่ 3.2 โครงสร้างทางเคมีของสี Direct Blue 71
(The Society of Dyers and Colourists, 1971)

3.5 การเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์

น้ำเสียสังเคราะห์ที่ใช้ในการทดลองนี้ ใช้น้ำเสียที่เตรียมใหม่ จากสารละลายของ คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต นิกเกิล (II) ซัลเฟต และซิงค์ (II) ซัลเฟต ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ปริมาณโลหะหนักที่ใช้ในการเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์

น้ำเสียสังเคราะห์	สารเคมี	น้ำหนักสาร (mg/l)		
		10 ppm	25 ppm	50 ppm
ทองแดง	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	39.29	98.24	196.47
นิกเกิล	$\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	44.77	111.93	279.84
สังกะสี	$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	43.99	109.96	219.93

3.6 การศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวา

3.6.1 การทดลองขั้นต้น

นำผักตบชวามาปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ที่ระดับความเข้มข้น 0.010, 0.100 และ 1.000 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากนั้นทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อมแต่ละชนิด ในแต่ละความเข้มข้นกับน้ำเสียสังเคราะห์ของโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ที่ระดับความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่พีเอชเท่ากับ 5.0 โดยทำการทดลองแบบทีละเท ใช้ผักตบชวา 0.5 กรัม ต่อน้ำเสียสังเคราะห์ 100 มิลลิลิตร ทำการทดลองในขวดพลาสติกที่มีฝาปิดขนาด 400 มิลลิลิตร เขย่าด้วย flask shaker ที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง นำมากรองและนำสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเข้มข้นของโลหะหนักที่เหลืออยู่ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทำการทดลอง 3 ซ้ำ คำนวณหาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาจากความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ำเสียที่ลดลงในหน่วย มิลลิกรัมของโลหะหนักต่อกรัมของผักตบชวา และร้อยละของความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ำเสียที่ลดลง

3.6.2 การทดลองอย่างละเอียด

ศึกษาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ที่ระดับความเข้มข้น 0.001, 0.002, 0.005, 0.010 และ 0.020 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลองแบบที่ละเทเช่นเดียวกับการทดลองเบื้องต้น วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่เหลืออยู่ และคำนวณหาความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาเพื่อหาความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสม

3.7 การศึกษาปริมาณผักตบชวาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน

ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะสังกะสีของผักตบชวาทั้ง 3 ชนิด คือ ผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 และ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71 ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ได้จากการทดลองในข้อ 3.6 ทำการทดลองแบบที่ละเทเช่นเดียวกับการทดลองเบื้องต้น ใช้น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พีเอชเท่ากับ 5 โดยใช้ปริมาณผักตบชวาแตกต่างกันคือ 0.5, 1.0 และ 2.0 กรัม ต่อน้ำเสียสังเคราะห์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

3.8 การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะ

ศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะสังกะสี ในน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี โดยใช้ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 และผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71 ทำการทดลองแบบที่ละเทเช่นเดียวกับการทดลองเบื้องต้น ใช้ ผักตบชวาปริมาณ 1.0 และ 2.0 กรัม ใส่ลงในน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของสังกะสี 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 100 มิลลิลิตร พีเอชเท่ากับ 5.0 เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับผลการทดลองที่ใช้น้ำเสียสังเคราะห์

3.9 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน

ศึกษาเปรียบเทียบผลของการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อม Reactive Red 31 กับ ซึ่เลื่อย 3 ชนิด คือ ไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง โดยใช้ความเข้มข้นของสีย้อม 1 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของซึ่เลื่อยทั้ง 3 ชนิด ทั้งที่ไม่ได้ปรับสภาพและที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 กับน้ำเสียสังเคราะห์ของโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ที่ระดับความเข้มข้น 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำการทดลองแบบที่ละเท โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับการทดลองเบื้องต้น เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับผลการทดลองของผักตบชวา ที่ความเข้มข้นของสีย้อมและความเข้มข้นของโลหะหนักเดียวกัน

3.10 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก

วิเคราะห์ปริมาณโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ก่อนและหลังการทดลองด้วย เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (AAS)

3.11 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลการทดลองที่ได้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 7.5

1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความสามารถในการกำจัดโลหะหนักของ ผักตบชวาก่อนและภายหลังการปรับสภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกแบบ ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ ความสามารถในการกำจัดโลหะหนักของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อมในแต่ละ ความเข้มข้น ด้วยการทดสอบพหุคูณโดยใช้วิธีของ Duncan's new multiple range test ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวาที่ ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด ในน้ำเสียสังเคราะห์ กับ น้ำเสียจริง โดยใช้การทดสอบค่าเฉลี่ย ด้วย Independent-Samples T Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

บทที่ 4

ผลการศึกษา และ อภิปรายผล

การทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ และผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด โดยทำการทดลองกับน้ำเสียสังเคราะห์ของโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ผลการทดลองที่ได้เป็นดังนี้

4.1 การหาความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวา

4.1.1 การทดลองขั้นต้น

ทำการทดลองปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 โดยใช้ความเข้มข้นของสีย้อม 3 ระดับ คือ 0.01, 0.10 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำผักตบชวาที่ได้ภายหลังการปรับสภาพมาทดสอบหาความสามารถในการกำจัดโลหะหนักทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่พีเอช เท่ากับ 5.0 โดยใช้ผักตบชวาหนัก 0.5 กรัม น้ำเสียสังเคราะห์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และทำการทดลองแบบที่ละเท่าที่ความเร็วของการกวน 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลการทดลองที่ได้เป็นดังนี้ คือ

4.1.1.1 ความสามารถในการกำจัดทองแดงของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 และ 4.2 และภาพที่ 4.1 และ 4.2 จะเห็นได้ว่า ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบปริมาณโลหะทองแดงที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด กับผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ พบว่าการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ทำให้ความสามารถในการกำจัดทองแดงของผักตบชวาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาในแต่ละความเข้มข้นของสีย้อมที่ใช้ในการปรับสภาพ จะเห็นได้ว่า ทั้งที่ความเข้มข้นของสีย้อม 0.01, 0.10 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนไอออนกับทองแดงของผักตบชวามีค่าที่ใกล้เคียงกัน ผลการทดลองที่ได้มีลักษณะสอดคล้องกันในทุกความเข้มข้นของน้ำเสียสังเคราะห์

4.1.1.2 ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลของผักตบชวามีค่าสูงขึ้นเมื่อผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อมย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 และภาพที่ 4.3 และ 4.4 จะเห็นได้ว่า ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะนิกเกิล สูงกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละความเข้มข้นของสีย้อมที่ใช้ในการปรับสภาพ พบว่า ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Reactive Red 31 และผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 ทั้งที่ความเข้มข้น 0.01, 0.10 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับนิกเกิลใกล้เคียงกัน ทั้งที่ความเข้มข้นของนิกเกิล 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับผลการทดลองในโลหะทองแดง

4.1.1.3 ตารางที่ 4.5 และ 4.6 และ ภาพที่ 4.5 และ 4.6 แสดงความสามารถในการกำจัดโลหะสังกะสีของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ตามลำดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณโลหะสังกะสีที่ถูกกำจัดด้วยผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพกับผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด จะเห็นว่า การปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อมทั้งสี Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวาเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณสังกะสีที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาก่อนและหลังการปรับสภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาในแต่ละความเข้มข้นของสีย้อมที่ใช้ในการปรับสภาพ พบว่า ทั้งที่ความเข้มข้นของสีย้อม 0.01, 0.10 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวามีค่าใกล้เคียงกัน ผลการทดลองที่ได้มีลักษณะสอดคล้องกัน ในทุกความเข้มข้นของน้ำเสียสังเคราะห์ เช่นเดียวกับผลการทดลองในโลหะทองแดงและนิกเกิล

ตารางที่ 4.1 ปริมาณโลหะทองแดง ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ผักตบชวา 0.5 g : น้ำเสีย 100 ml)


ความเข้มข้นของสีย้อม(%)	ปริมาณ Cu(II) ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l
0.00	0.950 ^a	2.231 ^a	4.483 ^a	90.20	84.67	82.33
0.01	1.039 ^c	2.502 ^c	4.819 ^b	98.65	94.95	88.50
0.10	1.013 ^b	2.477 ^b	4.803 ^b	96.17	93.98	88.21
1.00	1.027 ^c	2.497 ^c	4.925 ^c	97.58	94.77	90.45

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์


ตารางที่ 4.2 ปริมาณโลหะทองแดง ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Ditect Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (ผักตบชวา 0.5 g : น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้นของสีย้อม(%)	ปริมาณ Cu(II) ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l
0.00	0.950 ^a	2.231 ^a	4.483 ^a	90.20	84.76	82.33
0.01	1.027 ^{bc}	2.458 ^c	4.911 ^c	96.86	93.27	90.19
0.10	1.014 ^b	2.416 ^b	4.685 ^b	96.27	91.67	86.04
1.00	1.031 ^c	2.539 ^d	5.017 ^d	97.88	96.35	92.13

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์



ภาพที่ 4.1 ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31



ภาพที่ 4.2 ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71

ตารางที่ 4.3 ปริมาณโลหะนิกเกิล ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ผักตบชวา 0.5 g : น้ำเสีย 100 ml)


ความเข้มข้นของสีย้อม(%)	ปริมาณ Ni(II) ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l
0.00	0.971 ^a	2.022 ^a	3.453 ^a	85.07	77.33	64.36
0.01	1.062 ^b	2.120 ^b	3.658 ^b	93.06	81.07	68.91
0.10	1.077 ^c	2.201 ^c	3.746 ^c	94.39	84.17	69.82
1.00	1.082 ^c	2.242 ^d	3.892 ^d	94.87	85.72	72.55

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์

ตารางที่ 4.4 ปริมาณโลหะนิกเกิล ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Ditect Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ผักตบชวา 0.5 g : น้ำเสีย 100 ml)


ความเข้มข้นของสีย้อม(%)	ปริมาณ Ni(II) ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l
0.00	0.971 ^a	2.022 ^a	3.453 ^a	85.07	77.33	64.36
0.01	1.063 ^c	2.189 ^c	3.780 ^c	93.17	83.70	70.46
0.10	1.057 ^b	2.171 ^b	3.720 ^b	92.62	83.01	69.34
1.00	1.078 ^d	2.222 ^d	3.778 ^c	94.43	84.95	70.41

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์



ภาพที่ 4.3 ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Reactive Red 31



ภาพที่ 4.4 ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Direct Blue 71

ตารางที่ 4.5 ปริมาณโลหะสังกะสี ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ผักตบชวา 0.5 g : น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้น ของสีย้อม(%)	ปริมาณ Zn(II) ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l
0.00	1.029 ^a	2.625 ^a	4.200 ^a	94.20	87.01	74.92
0.01	1.064 ^b	2.691 ^b	4.372 ^b	97.39	89.20	77.99
0.10	1.068 ^b	2.728 ^c	4.368 ^b	97.72	90.45	77.92
1.00	1.076 ^b	2.759 ^d	4.489 ^c	98.49	91.47	80.08


หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์

ตารางที่ 4.6 ปริมาณโลหะสังกะสี ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Ditect Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ผักตบชวา 0.5 g : น้ำเสีย 100 ml)


ความเข้มข้น ของสีย้อม(%)	ปริมาณ Zn(II) ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l	10 mg/l	25 mg/l	50 mg/l
0.00	1.029 ^a	2.625 ^a	4.200 ^a	94.20	87.01	74.92
0.01	1.059 ^b	2.732 ^d	4.534 ^d	96.99	90.55	80.88
0.10	1.049 ^b	2.673 ^b	4.305 ^b	96.05	88.63	76.80
1.00	1.055 ^b	2.704 ^c	4.500 ^c	96.59	89.63	80.28

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์



ภาพที่ 4.5 ประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Reactive Red 31



ภาพที่ 4.6 ประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Direct Blue 71

จากผลการทดลองที่ได้ในการทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 ที่ระดับความเข้มข้น 0.01, 0.10 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ กับน้ำเสียสังเคราะห์ของโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ที่ระดับความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี สูงกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต์ กับผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสีย้อม 0.10 เปอร์เซ็นต์ (10 เท่า) และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ (100 เท่า) พบว่า ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวามีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Reactive Red 31 และผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 ทั้งนี้ ในการย้อมสีที่มีความเข้มข้นสูง โดยเฉพาะที่ความเข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ จะมีสีเหลืออยู่ในน้ำย้อมภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการย้อมเป็นจำนวนมากและถูกทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ และการล้างเอาสีออกภายหลังจากการย้อมทำได้ยาก เนื่องจากมีสีที่ถูกดูดซับไว้ภายในโครงสร้างโดยไม่ได้ย้อมติดกับผักตบชวา (สามารถลอกหลุดได้เมื่อล้างด้วยน้ำ) ทำให้ต้องสิ้นเปลืองเวลา และน้ำเป็นจำนวนมากเพื่อล้างสีส่วนนี้ออกให้หมด ด้วยเหตุนี้จึงได้เลือกทำการศึกษาโดยใช้สีย้อมในช่วงความเข้มข้นที่ต่ำลง คือ 0.001, 0.002, 0.005, 0.010 และ 0.020 เปอร์เซ็นต์ ต่อไป

4.1.2 การทดลองอย่างละเอียด

จากการทดลองขั้นต้นทำให้ทราบว่า ความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อม Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 น่าจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับ 0.01 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ทำการทดลองเพิ่มเติมโดยใช้ความเข้มข้นของสีย้อมที่ระดับ 0.001, 0.002, 0.005 และ 0.02 เปอร์เซ็นต์ แล้วทดสอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำการทดลองแบบที่ละเทเช่นเดียวกับการทดลองขั้นต้น ผลการทดลองที่ได้เป็นดังนี้คือ

4.1.2.1 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

1) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะทองแดง

ตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.7 แสดงความสามารถในการกำจัดโลหะทองแดงของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ โดยจากผลการทดลองจะเห็นว่า ในทุกความเข้มข้นของโลหะทองแดง ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 มีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะทองแดงมากกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ ปริมาณทองแดงที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาภายหลังการปรับสภาพมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวา เพื่อใช้ในการกำจัดโลหะทองแดงมีค่าอยู่ที่ 0.002 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเมื่อใช้ความเข้มข้นของสีย้อมที่สูงขึ้น ความสามารถในการกำจัดโลหะทองแดงของผักตบชวา มีความแตกต่างกันทางสถิติในบางค่า ซึ่งถือว่ามีความใกล้เคียงกัน และความเข้มข้น 0.002 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในกลุ่มข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด

2) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะนิกเกิล

จากตารางที่ 4.8 และ ภาพที่ 4.8 ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะนิกเกิลของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 สามารถกำจัดโลหะนิกเกิลได้มากกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในทุกความเข้มข้นของโลหะนิกเกิล ความเข้มข้นของสีย้อมที่ 0.002 เปอร์เซ็นต์ น่าจะเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อม Reactive Red 31 เนื่องจากความสามารถในการกำจัดโลหะนิกเกิลของผักตบชวาที่ได้จากการใช้สีย้อมที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้น มีค่าใกล้เคียงกัน


3) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะสังกะสี

ตารางที่ 4.9 และ ภาพที่ 4.9 แสดงความสามารถในการกำจัดโลหะสังกะสีของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 มีค่าสูงกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพ ปริมาณสังกะสีที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพและภายหลังการปรับสภาพ

ตารางที่ 4.7 ปริมาณโลหะทองแดง ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (ผักตบชวา 0.5 g:น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้นของสีย้อม (%)	ปริมาณCu(II)ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10mg/l	25mg/l	50mg/l	10mg/l	25mg/l	50mg/l
0.000	0.950 ^a	2.231 ^a	4.483 ^a	90.20	84.67	82.33
0.001	1.031 ^b	2.517 ^c	4.908 ^c	97.93	95.53	90.13
0.002	1.042 ^c	2.540 ^d	5.011 ^d	98.97	96.39	92.02
0.005	1.041 ^c	2.534 ^d	4.970 ^d	98.85	96.16	91.28
0.010	1.039 ^c	2.502 ^b	4.819 ^b	98.65	94.95	88.50
0.020	1.041 ^c	2.532 ^d	5.014 ^d	98.89	96.07	92.08

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์




ภาพที่ 4.7 ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

ตารางที่ 4.8 ปริมาณโลหะนิกเกิล ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (ผักตบชวา 0.5 g: น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้นของสีย้อม (%)	ปริมาณNi(II)ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10mg/l	25mg/l	50mg/l	10mg/l	25mg/l	50mg/l
0.000	0.971 ^a	2.022 ^a	3.453 ^a	85.07	77.33	64.36
0.001	1.060 ^b	2.132 ^b	3.715 ^d	92.89	81.52	69.24
0.002	1.067 ^c	2.170 ^d	3.873 ^e	93.55	82.96	72.20
0.005	1.064 ^{bc}	2.153 ^c	3.706 ^{cd}	93.29	82.31	69.08
0.010	1.062 ^{bc}	2.120 ^b	3.658 ^b	93.06	81.07	68.19
0.020	1.074 ^d	2.183 ^e	3.670 ^{bc}	94.09	83.49	68.40

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีด้วยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์




ภาพที่ 4.8 ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

ตารางที่ 4.9 ปริมาณโลหะสังกะสี ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (ผักตบชวา 0.5 g:น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้นของสีย้อม (%)	ปริมาณZn(II)ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10mg/l	25mg/l	50mg/l	10mg/l	25mg/l	50mg/l
0.000	1.029 ^a	2.625 ^a	4.200 ^a	94.20	87.01	74.92
0.001	1.059 ^b	2.700 ^b	4.234 ^a	96.91	89.52	75.53
0.002	1.077 ^e	2.751 ^c	4.408 ^{bc}	98.61	91.20	78.64
0.005	1.073 ^d	2.743 ^c	4.385 ^{bc}	98.18	90.95	78.22
0.010	1.064 ^c	2.691 ^b	4.372 ^b	97.39	89.20	77.99
0.020	1.076 ^e	2.757 ^c	4.417 ^c	98.49	91.39	78.80

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์



ภาพที่ 4.9 ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ความเข้มข้นของสังกะสี 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมที่สุดในการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสี Reactive Red 31 น่าจะเป็นที่ความเข้มข้น 0.002 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าความสามารถในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวาที่ได้จากการปรับสภาพด้วยสีย้อมที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้น มีความแตกต่างกันทางสถิติเพียงบางค่า และถือว่าเป็นค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ความเข้มข้น 0.002 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลที่มีความสามารถในการกำจัดโลหะสังกะสีสูงที่สุด

จากผลการทดลองข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของสี Reactive Red 31 ที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวาเพื่อใช้ในการกำจัดโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี คือที่ความเข้มข้น 0.002 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่หมู่รีแอคทีฟในโครงสร้างของสี Reactive Red 31 เข้าทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซิลของเซลลูโลสและลิกนิน สร้างพันธะโควาเลนต์เชื่อมต่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของผักตบชวา และหมู่ SO_3Na ในโครงสร้างของสีย้อมทำหน้าที่เป็นหมู่แลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Suemitsu et al. (1986) ที่ได้ศึกษาโดยใช้เกลือกับสีรีแอคทีฟ 2 ชนิด คือ Procion Red H-3B และ Procion Yellow H-5G นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโดยใช้เส้นใยฝ้าย เยื่อไผ่ ปอกระเจา และซีลี้อย โดย Shukla และ Sakhardande (1990; 1991; 1992) และการศึกษาโดยใช้กากปาล์มของ Low, Lee และ Lee (1993) ซึ่งพบว่าวัสดุเหล่านี้เมื่อผ่านการปรับสภาพด้วยสีรีแอคทีฟ จะทำให้มีความสามารถในการกำจัดโลหะหนักเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

4.1.2.2 ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71 ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ

1) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะทองแดง

จากตารางที่ 4.10 และ ภาพที่ 4.10 จะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะทองแดงของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71 มีค่าสูงกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพ ปริมาณทองแดงที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 มีค่ามากกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ความเข้มข้นของทองแดง 10, 25

และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสี Direct Blue 71 น่าจะเป็นที่ความเข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าความสามารถในการกำจัดทองแดงของผักตบชวาที่ได้จากการปรับสภาพด้วยสีย้อมที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้น มีความแตกต่างกันทางสถิติเพียงบางค่า ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ใกล้เคียงกัน และความเข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลที่มีความสามารถในการดูดซับโลหะทองแดง สูงที่สุด

2) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะนิกเกิล

ตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.11 แสดงความสามารถในการกำจัดโลหะนิกเกิลของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ โดยจากผลการทดลองจะเห็นว่า ในทุกความเข้มข้นของโลหะนิกเกิล ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 มีประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณนิกเกิลที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพกับผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวาเพื่อใช้ในการกำจัดโลหะนิกเกิล น่าจะมีค่าอยู่ที่ 0.001 เปอร์เซ็นต์ เพราะเมื่อใช้ความเข้มข้นของสีย้อมที่สูงขึ้น ความสามารถในการกำจัดโลหะนิกเกิลของผักตบชวาในน้ำเสียสังเคราะห์ทั้งที่ระดับความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความแตกต่างกันทางสถิติเพียงบางค่า และถือว่าเป็นค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ความเข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในกลุ่มข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด


3) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับโลหะสังกะสี

ความสามารถในการกำจัดโลหะสังกะสีของผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71 ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ จากตารางที่ 4.12 และภาพที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวามีค่าสูงขึ้นเมื่อผ่านการปรับสภาพ ปริมาณสังกะสีที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 มีค่ามากกว่าผักตบชวาที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในทุกความเข้มข้นของโลหะสังกะสี ความเข้มข้นของสีย้อมที่ 0.001 เปอร์เซ็นต์ น่าจะเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสี Direct Blue 71 เนื่องจากความสามารถในการกำจัดโลหะสังกะสีของผักตบชวาที่ได้จากการใช้สีย้อมที่ความเข้มข้นที่สูงขึ้น ในน้ำเสียสังเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 10, 25 และ 50 ppm มีความแตกต่างกันทางสถิติในบางค่า และถือว่าเป็นค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ความเข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในกลุ่มข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด

ตารางที่ 4.10 ปริมาณโลหะทองแดง ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Ditect Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (ผักตบชวา 0.5 g:น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้นของสีย้อม (%)	ปริมาณCu(II)ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10mg/l	25mg/l	50mg/l	10mg/l	25mg/l	50mg/l
0.000	0.950 ^a	2.231 ^a	4.483 ^a	90.20	84.67	82.33
0.001	1.033 ^c	2.483 ^{bc}	5.016 ^c	98.12	94.23	92.12
0.002	1.029 ^{bc}	2.468 ^{bc}	4.975 ^{bc}	97.73	93.65	91.36
0.005	1.028 ^{bc}	2.472 ^{bc}	5.021 ^c	97.65	93.80	92.21
0.010	1.020 ^b	2.458 ^b	4.911 ^b	96.86	93.27	90.19
0.020	1.035 ^c	2.494 ^c	5.029 ^c	98.27	94.63	92.37

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีด้วยทศนิยมเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์




ภาพที่ 4.10 ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

ตารางที่ 4.11 ปริมาณโลหะนิกเกิลที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม
Ditect Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (ผักตบชวา 0.5 g:น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้น ของสีย้อม (%)	ปริมาณNi(II)ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10mg/l	25mg/l	50mg/l	10mg/l	25mg/l	50mg/l
0.000	0.971 ^a	2.022 ^a	3.453 ^a	85.07	77.33	64.36
0.001	1.077 ^o	2.227 ^d	3.875 ^e	94.41	85.18	72.23
0.002	1.057 ^b	2.180 ^b	3.780 ^c	92.63	83.36	70.46
0.005	1.060 ^{bo}	2.212 ^c	3.912 ^e	92.89	84.60	72.91
0.010	1.063 ^c	2.189 ^b	3.720 ^b	93.17	83.70	69.34
0.020	1.071 ^d	2.228 ^d	3.826 ^d	93.86	85.21	71.32

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์




ภาพที่ 4.11 ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม
Direct Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

ตารางที่ 4.12 ปริมาณโลหะสังกะสี ที่ถูกกำจัดโดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Ditect. Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (ผักตบชวา 0.5 g/น้ำเสีย 100 ml)

ความเข้มข้นของสีย้อม (%)	ปริมาณZn(II)ที่ถูกกำจัด (mg/0.5g ผักตบชวา)			ประสิทธิภาพในการกำจัด (%)		
	10mg/l	25mg/l	50mg/l	10mg/l	25mg/l	50mg/l
0.000	1.029 ^a	2.625 ^a	4.200 ^a	94.20	87.01	74.92
0.001	1.076 ^c	2.757 ^c	4.584 ^c	98.47	91.39	81.78
0.002	1.061 ^b	2.729 ^b	4.517 ^b	97.13	90.47	80.58
0.005	1.062 ^b	2.741 ^b	4.620 ^d	97.18	90.86	82.41
0.010	1.059 ^b	2.731 ^b	4.534 ^b	96.99	90.55	80.88
0.020	1.069 ^{bc}	2.741 ^b	4.569 ^c	97.84	90.84	81.52

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวยกเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์



ภาพที่ 4.12 ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีด้วยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

การทดลองใช้สี Direct Blue 71 ในการปรับสภาพผักตบชวา นั้น พบว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมของสีย้อมที่ใช้อยู่ที่ 0.001 เปอร์เซ็นต์ โดยที่สีไดเรคมีหมู่ SO_3Na อยู่ในโครงสร้างเช่นเดียวกับสีรีแอคทีฟ จึงทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนให้กับผักตบชวาได้เช่นเดียวกัน จะแตกต่างกันแต่เพียงว่า สีไดเรคไม่มีหมู่ฟังก์ชันที่จะทำปฏิกิริยาเข้าไปเชื่อมติดกับโครงสร้างของผักตบชวาได้ การย้อมติดของสีไดเรคบนผักตบชวาเกิดจากแรงวัลเดอร์วาลและพันธะไฮโดรเจน ซึ่งมีความแข็งแรงน้อยกว่าแรงยึดเหนี่ยวของพันธะโควาเลนต์ของสีรีแอคทีฟมาก (Ingamells, 1993) ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Low, Lee และ Wong (1995) ในการศึกษาผลของการปรับสภาพด้วยสีย้อมที่มีต่อการดูดซับทองแดงของก้ามมะพร้าว โดยใช้สีแอซิดซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับสีไดเรค และพบว่าสามารถทำให้ก้ามมะพร้าวสามารถดูดซับทองแดงได้เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงผลของความเข้มข้นตั้งต้นของโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์ต่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวา จากตารางที่ 4.7 - 4.12 พบว่าเมื่อความเข้มข้นของโลหะหนักทั้งทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโลหะหนักที่ถูกกำจัดด้วยผักตบชวาทั้งชนิดที่ไม่ได้ผ่านการปรับสภาพ และชนิดที่ปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิดจะมีค่าเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าความสามารถสูงสุดในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวามีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากการทดลอง แต่เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียจากภาพที่ 4.7 - 4.12 จะเห็นได้ว่าเมื่อความเข้มข้นของโลหะหนักเพิ่มสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักจะมีค่าที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างผักตบชวากับน้ำเสียมีค่าคงที่ ในขณะที่มีปริมาณของโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวากับโลหะทั้ง 3 ชนิด ที่ทำการศึกษา พบว่า ผักตบชวามีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนกับทองแดงสูงกว่าสังกะสี และนิกเกิล ตามลำดับ

4.2 ผลของปริมาณผักตบชวาต่อประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสีย

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้ผักตบชวาในปริมาณต่าง ๆ กัน เพื่อกำจัดสังกะสีออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่มีความเข้มข้นของสังกะสี 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการทดลองที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.13 จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มปริมาณผักตบชวาจาก 0.5

กรัม เป็น 1 และ 2 กรัม ผักตบชวาทั้งที่ไม่ได้ปรับสภาพ และที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 และ 0.001% Direct Blue 71 มีประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวาที่เพิ่มขึ้นหลังจากการปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีค่าต่างกันเมื่อใช้ผักตบชวาในปริมาณที่ต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.13 คือ จะมีค่าสูงที่สุดเมื่อใช้ผักตบชวาปริมาณ 0.5 กรัม

ความเข้มข้นของสังกะสีในน้ำเสียดังเคราะห์ที่ได้ภายหลังจากการกำจัดด้วยผักตบชวาทั้ง 3 ชนิด ปริมาณ 0.5 กรัมต่อน้ำเสียดังเคราะห์ 100 มิลลิลิตร มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน แต่เมื่อใช้ปริมาณผักตบชวา 1 และ 2 กรัม จะทำให้น้ำเสียดังเคราะห์มีปริมาณสังกะสีต่ำกว่าค่ามาตรฐาน น้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร)

ตารางที่ 4.13 ผลการกำจัดสังกะสีออกจากน้ำเสียดังเคราะห์ด้วยผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพ (NWH) และผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 (RRWH) และ 0.001% Direct Blue 71(DBWH) ในปริมาณที่ต่างๆ กัน

ชนิดของผักตบชวา	น้ำหนักผักตบชวา(g)	ความเข้มข้นสุดท้าย(mg/l)	ปริมาณที่ถูกดูดซับ(g)	ประสิทธิภาพในการกำจัด(%)	ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น(%)
NWH	0.5	14.059	4.200	74.92	-
	1.0	4.755	4.495	90.43	-
	2.0	2.843	4.686	94.28	-
RRWH	0.5	11.976	4.408	78.64	4.97
	1.0	3.963	4.601	92.57	2.37
	2.0	1.207	4.849	97.57	3.48
DBWH	0.5	10.212	4.584	81.78	9.16
	1.0	3.150	4.655	93.66	3.57
	2.0	1.635	4.807	96.71	2.58

4.3 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี

จากการทดลองนำผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 และ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71 มาใช้ในการบำบัดน้ำเสียจริงจากโรงงานชุบสังกะสีที่มีความเข้มข้นของสังกะสี 50.2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ผักตบชวา 1 และ 2 กรัม ต่อน้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากผลการทดลองในตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่า ผักตบชวาทั้ง 2 ชนิดสามารถใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสีได้ดี น้ำเสียที่ได้ภายหลังจากการบำบัดมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐาน และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองในน้ำเสียจริงกับผลการทดลองในน้ำเสียสังเคราะห์ในตารางที่ 4.13 จะเห็นว่า การบำบัดน้ำเสียจริงมีประสิทธิภาพในการบำบัดต่ำกว่าการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์เล็กน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในน้ำเสียจริงอาจมีโลหะชนิดอื่นปะปนมาด้วยจากกระบวนการชุบโลหะ ซึ่งโลหะเหล่านั้นก็จะถูกดูดซับโดยผักตบชวาได้เช่นเดียวกัน ทำให้ผักตบชวามีประสิทธิภาพในการบำบัดสังกะสีได้น้อยลง แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ (ตารางที่ ฉ-5-6) พบว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวาทั้ง 2 ชนิด ในน้ำเสียจริงและน้ำเสียสังเคราะห์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสี Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 สามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4.14 ผลการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสีความเข้มข้น 50 mg/l ด้วยผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31(RRWH) และ 0.001% Direct Blue 71(DBWH)

ชนิดของผักตบชวา	น้ำหนักผักตบชวา (g)	ความเข้มข้นหลังบำบัด (mg/l)	ประสิทธิภาพในการบำบัด (%)
RRWH	1.0	3.750	92.53
	2.0	2.117	95.78
DBWH	1.0	3.806	92.42
	2.0	2.211	95.59

4.4 ผลของชนิดของวัสดุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนต่อประสิทธิภาพในการปรับสภาพด้วยสีย้อม

การศึกษาการปรับสภาพผักตบชวาด้วยสีย้อมถึงแม้จะพบว่า สามารถทำให้ความสามารถในการกำจัดโลหะหนักของผักตบชวาเพิ่มขึ้นได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ค่าที่ได้เมื่อเทียบกับก่อนที่จะปรับสภาพ ก็เป็นค่าที่แตกต่างกันไม่มากนักเมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ลักษณะโครงสร้างของผักตบชวาแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่น ทำให้การปรับสภาพได้ผลดีไม่เท่าที่ควร จึงได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ซีลี้อย 3 ชนิด คือ ไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง

การศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของซีลี้อยทั้ง 3 ชนิด เมื่อปรับสภาพซีลี้อยด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลองกับน้ำเสียสังเคราะห์ของโลหะทองแดง นิกเกิล และสังกะสี ที่ความเข้มข้น 10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักของซีลี้อยทั้ง 3 ชนิดเปรียบเทียบกับผักตบชวา แสดงไว้ใน ตารางที่ 4.15 และ 4.16 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า

- ซีลี้อยทั้ง 3 ชนิดที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม มีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักเพิ่มสูงขึ้น
- ซีลี้อยทั้ง 3 ชนิดมีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักต่ำกว่าผักตบชวา
- ซีลี้อยไม้ตะเคียนทองมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนสูงกว่าไม้เต็ง และไม้ยาง ตามลำดับ
- ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของซีลี้อยทั้ง 3 ชนิดกับโลหะนิกเกิลมีค่าสูงกว่าสังกะสี และทองแดง

จากภาพที่ 4.13 ถึง 4.18 จะเห็นได้ว่าก่อนการปรับสภาพ วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักสูงที่สุดคือ ผักตบชวา วัสดุที่มีประสิทธิภาพรองลงมา ซีลี้อยไม้ตะเคียนทอง ซีลี้อยไม้เต็ง และซีลี้อยไม้ยาง ตามลำดับ ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักภายหลังการปรับสภาพของวัสดุทั้ง 4 ชนิด มีค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยซีลี้อยไม้ยางเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดรองลงมาคือ ซีลี้อยไม้เต็ง ซีลี้อยไม้ตะเคียนทอง และผักตบชวา ตามลำดับ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 4.19 และ 4.20

จะเห็นได้ว่าผักตบชวาโดยธรรมชาติ ก็มีประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักค่อนข้างสูงอยู่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับซีลีเนียมทั้ง 3 ชนิด และเมื่อนำมาปรับสภาพด้วยสีย้อมถึงแม้ว่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักเพิ่มสูงขึ้นได้ แต่ก็ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อเราย้อมสี โมเลกุลของสีย้อมที่เข้าไปจับอยู่ภายในผักตบชวาทำให้ช่องว่างภายในผักตบชวามีขนาดเล็กลง ทำให้การแลกเปลี่ยนไอออนเกิดขึ้นได้น้อยลง เนื่องจากในกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนนั้น เรซินจะต้องมีความพรุนพอเพียงที่จะทำให้ไอออนต่าง ๆ เคลื่อนที่เข้าออกได้สะดวกจึงจะมีการแลกเปลี่ยนไอออนได้ (มันสิน ตันตุลเวศน์, 2535)




สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.15 ประสิทธิภาพของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในการดูดซับโลหะหนัก ที่ความเข้มข้น 10 mg/l


โลหะหนัก	ชนิดของวัสดุ	ประสิทธิภาพในการดูดซับ (%)		
		ไม่ได้ปรับสภาพ	ปรับสภาพด้วย1%RR31	ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ทองแดง	ผักตบชวา	90.05	97.58	8.36
	ไม้ตะเคียนทอง	76.89	87.38	13.64
	ไม้เต็ง	73.75	89.68	21.60
	ไม้ยาง	71.85	92.34	28.52
นิกเกิล	ผักตบชวา	85.07	94.87	11.52
	ไม้ตะเคียนทอง	62.34	70.44	12.99
	ไม้เต็ง	61.28	75.09	22.54
	ไม้ยาง	59.65	81.09	35.94
สังกะสี	ผักตบชวา	94.20	98.49	4.55
	ไม้ตะเคียนทอง	56.92	67.51	18.61
	ไม้เต็ง	54.12	71.34	31.82
	ไม้ยาง	49.38	78.44	58.85

ตารางที่ 4.16 ประสิทธิภาพของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในการดูดซับโลหะหนัก ที่ความเข้มข้น 50 mg/l


โลหะหนัก	ชนิดของวัสดุ	ประสิทธิภาพในการดูดซับ (%)		
		ไม่ได้ปรับสภาพ	ปรับสภาพด้วย1%RR31	ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ทองแดง	ผักตบชวา	82.33	90.45	9.86
	ไม้ตะเคียนทอง	23.43	29.35	25.27
	ไม้เต็ง	22.22	29.35	32.09
	ไม้ยาง	21.40	32.40	51.40
นิกเกิล	ผักตบชวา	64.36	72.55	12.73
	ไม้ตะเคียนทอง	23.76	29.81	25.46
	ไม้เต็ง	25.07	32.51	29.68
	ไม้ยาง	25.38	34.19	34.71
สังกะสี	ผักตบชวา	74.92	80.08	6.89
	ไม้ตะเคียนทอง	19.50	23.92	22.67
	ไม้เต็ง	18.59	24.56	32.11
	ไม้ยาง	14.16	26.55	87.50




ภาพที่ 4.13 ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 mg/l




ภาพที่ 4.14 ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 mg/l




ภาพที่4.15 ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 10 mg/l




ภาพที่4.16 ประสิทธิภาพในการกำจัดทองแดงโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 50 mg/l




ภาพที่ 4.17 ประสิทธิภาพในการกำจัดนิกเกิลโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 50 mg/l



ภาพที่ 4.18 ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีโดยวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 50 mg/l



ภาพที่ 4.19 ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับสภาพด้วยสีย้อมของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 10 mg/l



ภาพที่ 4.20 ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับสภาพด้วยสีย้อมของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 50 mg/l

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา

ผลการทดลองการปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวาศวด้วยสีย้อมผ้า 2 ชนิด คือ Reactive Red 31 และ Direct Blue 71 พบว่า

- ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

- ความเข้มข้นของสีย้อมที่เหมาะสมในการปรับสภาพผักตบชวา คือ

สี Reactive Red 31 ความเข้มข้น 0.002 เปอร์เซ็นต์ และ

สี Direct Blue 71 ความเข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์

- เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวา กับ น้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของโลหะหนักแตกต่างกัน พบว่า เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ปริมาณโลหะหนักที่ถูกดูดซับจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการกำจัดโลหะหนักจะลดลง

- ในน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของโลหะหนักเท่ากัน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของผักตบชวากับโลหะทองแดง จะมีค่ามากกว่าสังกะสี และนิกเกิล ตามลำดับ

5.1.2 การศึกษาผลของปริมาณผักตบชวาต่อประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสี

การทดลองกำจัดสังกะสีออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยผักตบชวาที่ไม่ได้ปรับสภาพ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 และ ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71 พบว่า

- การบำบัดสังกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผักตบชวาปริมาณ 2 กรัม ต่อน้ำเสียสังเคราะห์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด
- การบำบัดสังกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยผักตบชวาปริมาณ 0.5 กรัม ได้ค่าความเข้มข้นของน้ำเสียภายหลังการบำบัดสูงกว่าค่ามาตรฐาน แต่เมื่อเพิ่มปริมาณผักตบชวาเป็น 1 และ 2 กรัม น้ำเสียที่ได้ภายหลังการบำบัดมีปริมาณสังกะสีต่ำกว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ประสิทธิภาพในการกำจัดสังกะสีของผักตบชวาที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับสภาพด้วยสีย้อมทั้ง 2 ชนิด มีค่าสูงสุดเมื่อใช้ผักตบชวาปริมาณ 0.5 กรัม ต่อน้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร

5.1.3 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี

การทดลองใช้ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Reactive Red 31 เข้มข้น 0.002 เปอร์เซ็นต์ และผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยสี Direct Blue 71 เข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์ ทำการบำบัดน้ำเสียจริงจากโรงงานชุบสังกะสี พบว่า มีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ดีเช่นเดียวกับการทดลองกับน้ำเสียสังเคราะห์

5.1.4 ความสามารถในการกำจัดโลหะหนักของวัสดุต่างชนิดกัน ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

การศึกษาความสามารถในการกำจัดโลหะหนักของซีลี้อย 3 ชนิด คือ ไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสี Reactive Red 31 ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ พบว่า

- ซีลี้อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยางที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนต่ำกว่าผักตบชวา โดยที่ซีลี้อยไม้ตะเคียนทองมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนสูงกว่าไม้เต็ง และไม้ยาง ตามลำดับ
- การปรับสภาพซีลี้อยทั้ง 3 ชนิดด้วยสี Reactive Red 31 ทำให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของซีลี้อยสูงขึ้น

- ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนของซีลีโอซทั้ง 3 ชนิด กับโลหะนิกเกิล มีค่าสูงกว่าสังกะสี และทองแดง
- ซีลีโอซไม่ยางเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ ซีลีโอซไม้เต็ง ซีลีโอซไม้ตะเคียนทอง และผักตบชวา ตามลำดับ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

1) การเตรียมผักตบชวาให้มีขนาด และให้ได้ปริมาณที่ต้องการทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากในการบดให้ได้ขนาดที่ต้องการจะมีผักตบชวาจำนวนมากที่มีขนาดเล็กเกินไป จึงต้องใช้ เวลาและใช้ปริมาณผักตบจำนวนมาก นอกจากนี้ผักตบชวายังมีน้ำหนักเบา ทำให้ฟุ้งกระจาย ได้ง่าย เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

2) ในขั้นตอนการย้อมสี โดยเฉพาะที่ความเข้มข้นของสีย้อมที่สูง ๆ การล้างสีออก หลังจากเสร็จสิ้นขบวนการย้อมทำได้ยากมาก เนื่องจากผักตบชวาดูดซับสีส่วนเกินไว้ในตัวได้ มากทำให้สิ้นเปลืองเวลาและน้ำที่ใช้ในการล้าง และหากล้างสีออกไม่หมดจะทำให้มีสีหลุดออกมาในน้ำเสียสังเคราะห์เมื่อนำมากำจัดโลหะหนัก

5.3 ข้อเสนอแนะ

- 1) ในการเตรียมผักตบชวาให้ได้ปริมาณมาก ควรใช้เครื่องบดชนิดที่มีตะแกรง คัดขนาดอยู่ในตัว ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียม และไม่เกิดการสูญเสียของผักตบที่มี ขนาดเล็กเกินไป
- 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปรับสภาพเรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจาก ผักตบชวาที่มีขนาดต่าง ๆ กัน
- 3) ควรมีการศึกษาการฟื้นฟูสภาพผักตบชวาที่ผ่านการแลกเปลี่ยนไอออนแล้ว และ การนำผักตบชวามาใช้ในการกำจัดโลหะหนักซ้ำ
- 4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความสามารถในการ แลกเปลี่ยนไอออน เช่น การศึกษาที่ระดับพีเอชต่าง ๆ กัน การศึกษาที่เวลาต่าง ๆ กัน
- 5) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปรับสภาพผักตบชวาโดยใช้สีย้อมตัวอื่น ๆ

รายการอ้างอิง



ภาษาไทย

- ขจรศักดิ์ โกศลมนตรี. 2538. การนำโลหะหนักเกิดกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากผักตบชวา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ควบคุมมลพิษ, กรม. 2538. เกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
- นันทนา อธิธิพรโกวิท. 2538. การกำจัดโลหะหนักของเรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดซัลโฟเอทิลและครอสส์ลิง-แซนเทตที่ทำจากผักตบชวา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. 2539. แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- มันลิน ตันกุลเวศน์. 2539. วิศวกรรมการประปา. 2 เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ. 2520. การศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาและเซลล์วิทยาของพืชในวงศ์ Pontederiaceae ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศาสตรบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- วินัย สมบูรณ์, ฉัตรชัย สัทธางันท์, ณัฐพร เพิ่มกสิกรณ์ และ จิราพรธน ประภาพรสุข. 2533. การใช้วัสดุธรรมชาติในการบำบัดโลหะในน้ำ : ตอนที่ 1 ความสามารถและประสิทธิภาพในการบำบัด. วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม. 12(1) : 58-74.
- สนธิ คชวัฒน์. ประสิทธิภาพของผักตบชวาในการกำจัดโลหะหนัก : แคลเมียม ทองแดง ตะกั่ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุชาติ ศรีเพ็ญ. 2535. ผักตบชวากับสภาวะแวดล้อมของสังคมไทย. (ม.ป.ท.)
- สุรกี โรจน์อารยานนท์. 2530. รายงานผลการวิจัยการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย (จากห้องปฏิบัติการ) ด้วยกระบวนการเฟอร์ไรต์. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (อัดสำเนา)

- อภิชัย เขียวศิริกุล. 2535. การบำบัดน้ำเสียจากที่พักอาศัยด้วยบ่อดักตบขนา. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อัจฉราพร ไชยะสูต. 2519. ความรู้เรื่องผ้า. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต.
- อัจฉราพร ไชยะสูต. 2527. คู่มือย้อมสี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: เทคนิค19 การพิมพ์.

ภาษาอังกฤษ

- Bailey, J. E., and Ollis, D.F. 1986. *Biochemical engineering fundamentals*. 2nd ed.
New York: McGraw-Hill.
- Bhatgava, D.S., Gupta, M.S., and Varshney, B.S. 1987. Use of sawdust for the
adsorption of heavy metals. *Asian environment*. 9(4): 29-37.
- Bosinco, S., Roussy, J., Guibal, E., and Cloirec, P.L. 1996. Interaction mechanisms
between hexavalent chromium and corncob. *Environmental Technology*
17(1): 55-62.
- Chawakitchareon, P., Pulkum, K., and Aittipornkovit, N. 1995. "Heavy metal
removal by ion exchange resin made from water hyacinth and bagasse" In
*1995 Pacific basin conference of hazardous waste, Edmonton, Canada, 7-12
May, 1995*.
- Dorfner, K. 1977. *Ion exchange properties and application*. 3rd ed. Michigan: Ann
Arbor Science.
- Gopal, B. 1987. *Water hyacinth*. Amsterdam: Elsevier Science.
- Ho, Y.S., Wase, D.A.J., and Forster, C.F. 1996. Kinetic studies of competitive heavy
metal adsorption by sphagnum moss peat. *Environmental Technology* 17
(1): 71-77.
- Ingamells, W. 1993. *Colour for textiles: A user's handbook*. West Yorkshire
England: The Society of Dyers and Courists.

- Krasinsri, P. 1996. Removal of heavy metal ions by Lignocellulosic-formaldehyde ion exchange resin produced from Water hyacinth. Master's Thesis, Inter-department of Environmental Science, Graduate School, Chulalongkorn University.
- Kumar, P., and Dara, S.S. 1980. Modified barks for scavenging toxic heavy metal ions. *Indian J. Environ. Hlth.* 22(3): 196-202.
- Kumar, P., and Dara, S.S. 1981. Binding heavy metal ions with polymerized onion skin. *J. of Polymer Science* 19: 397-402.
- Kumar, P., and Dara, S.S. 1982. Utilization of agricultural wastes for decontaminating industrial/domestic wastewaters from toxic metals. *Agricultural wastes* 4: 213-233.
- Lalvani, S.B., Wiltowski, T.S., Murphy, D., and Lalvani, L.S. 1997. Metal removal from process water by lignin. *Environmental Technology* 18(11): 1163-1168.
- Larsen, V.J., and Schierup, H.H. 1981. The use of straw for removal of heavy metals from waste water. *J. Environ. Qual.* 10(2): 188-192.
- Low, K.S., and Lee, C.K. 1991. Cadmium uptake by the moss, *Calymperes delessertii*, Besch. *Bioresource Technology* 38: 1-6.
- Low, K.S., Lee, C.K., and Lee, K.P. 1993. Sorption of copper by dye-treated oil-palm fibres. *Bioresource Technology* 44: 109-112.
- Low, K.S., Lee, C.K., and Tan, S.G. 1997. Sorption of trivalent chromium from tannery waste by moss. *Environmental Technology* 18(4): 449-454.
- Low, K.S., Lee, C.K., and Wong, S.L. 1995. Effect of dye modification on the sorption of copper by coconut husk. *Environmental Technology* 16(9): 877-883.
- Maranon, E., and Sastre, H. 1991. Heavy metal removal in packed beds using apple wastes. *Bioresource Technology* 38: 39-43.
- Maranon, E., and Sastre, H. 1992. Preconcentration and removal of trace metals for water by apple waste. *Bioresource Technology* 40: 73-76.

- Munaf, E., and Zein, R. 1997. The use of rice husk for removal of toxic metals from waste water. *Environmental Technology* 18(3): 359-362.
- Nakajima, A., and Sakaguchi, T. 1990. Recovery and removal of uranium by using plant wastes. *Biomass* 21: 55-63.
- Nato Science Committee Conference on Ecotoxicology. 1974. *Ecological toxicology research: Effect of heavy metal and organohalogen compounds*. NewYork: Blenum Press.
- Okieimen, F.E., and Onyenkpa, V.U. 1989. Removal of heavy metal ions from aqueous solutions with melon (*Citrullus vulgaris*) seed husks. *Biological Wastes* 29: 11-16.
- Ozer, A., Tumen, F., and Bildik, M. 1997. Cr(III) removal from aqueous solution by depectinated sugar beet pulp. *Environmental Technology* 18(9): 893-901.
- Randall, J.M., et al. 1974. Using of bark to remove heavy metal ions from waste solutions. *Forest Products Journal* 24: 80-87.
- Randall, J.M., Hautala, E., and McDonald, G. 1978. Binding of heavy metal ions by formaldehyde-polymerized peanut skins. *J. Applied Polymer Science* 22: 379-389.
- Rangnekar, D.W., and Singh, P.P. 1980. *An introduction to synthetic dyes*. Bombay: Himalaya Publishing House.
- Said, O.B., Shalmor, M.B., and Egila, J.N. 1993. A note on the binding of nickel and copper ions by cellulosic materials. *Bioresource Technology* 43(1): 63-65.
- Sharma, D.C., and Forster, C.F. 1994. A preliminary examination into the adsorption of hexavalent chromium using low-cost adsorbents. *Bioresource Technology* 47(3): 257-264.
- Shore, J. ed. 1995. *Cellulosics dyeing*. Oxford: The Alden Press.
- Shukla, S.R., and Sakhardande, V.D. 1990. Cupric ion removal by dyed cellulosic materials. *J. Applied Polymer Science* 41(11&12): 2655-2663.

- Shukla, S.R., and Sakhardande, V.D. 1991. Metal ion removal by dyed cellulosic materials. *J. Applied Polymer Science* 42(3): 829-835.
- Shukla, S.R., and Sakhardande, V.D. 1991. Column studies on ion removal by dyed cellulosic materials. *J. Applied Polymer Science* 44(5): 903-910.
- Suemitsu, R., Uenishi, R., and Nakano, M. 1986. The use of Dyestuff-treated rice hulls for removal of heavy metals from waste water. *J. Applied Polymer Science* 31(1): 75-83.
- Tan, W.T., and Abd, R.M.K. 1988. Removal of lead, cadmium and zinc by waste tea leaves. *Environmental Technology Letter* 9: 1223-1232.
- Tan, W.T., Lee, C.K., and Ng, K.L. 1996. Column studies of copper(II) and nickel(II) ions sorption on palm pressed fibres. *Environmental Technology* 17(6): 621-628.
- Tan, W.T., Ooi, S.T., and Lee, C.K. 1993. Removal of chromium (VI) from solution by coconut husk and palm pressed fibres. *Environmental Technology* 14: 277-282.
- The Society of Dyers and Colourists. 1971. *Colour index*. 9 Vols. 3rd. Huddersfield Great Britain: H Charlesworth&Co.
- Walton, H.F. 1990. *Ion exchange in analytical chemistry*. Boston: CRC Press.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก-1 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	10.530	1.110	0.942	89.46
	10.530	1.021	0.951	90.30
	10.530	0.965	0.957	90.84
ค่าเฉลี่ย		1.032	0.950	90.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.073	0.007	0.69
0.01	10.530	0.099	1.043	99.06
	10.530	0.155	1.038	98.53
	10.530	0.172	1.036	98.37
ค่าเฉลี่ย		0.142	1.039	98.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.038	0.004	0.36
0.10	10.530	0.445	1.009	95.77
	10.530	0.456	1.007	95.67
	10.530	0.309	1.022	97.07
ค่าเฉลี่ย		0.403	1.013	96.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.082	0.008	0.78
1.00	10.530	0.222	1.031	97.89
	10.530	0.216	1.031	97.95
	10.530	0.326	1.020	96.90
ค่าเฉลี่ย		0.255	1.028	97.58
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.062	0.006	0.59

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-2 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31

ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	26.350	4.010	2.234	84.78
	26.350	4.050	2.230	84.63
	26.350	4.055	2.230	84.61
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.038 0.025	2.231 0.002	84.67 0.09
0.01	26.350	1.170	2.518	95.56
	26.350	1.395	2.496	94.71
	26.350	1.425	2.493	94.59
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.330 0.139	2.502 0.014	94.95 0.53
0.10	26.350	1.575	2.478	94.02
	26.350	1.565	2.479	94.06
	26.350	1.620	2.473	93.85
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.587 0.029	2.476 0.003	93.98 0.11
1.00	26.350	1.415	2.494	94.63
	26.350	1.380	2.497	94.76
	26.350	1.340	2.501	94.91
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.378 0.038	2.497 0.004	94.77 0.14

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-3 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	54.450	9.330	4.512	82.87
	54.450	9.770	4.468	82.06
	54.450	9.760	4.469	82.08
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		9.620 0.251	4.483 0.025	82.33 0.46
0.01	54.450	5.830	4.862	89.29
	54.450	6.180	4.827	88.65
	54.450	6.770	4.768	87.57
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		6.260 0.475	4.819 0.048	88.50 0.87
0.10	54.450	6.540	4.791	87.99
	54.450	6.570	4.788	87.93
	54.450	6.150	4.830	88.71
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		6.420 0.234	4.803 0.023	88.21 0.43
1.00	54.450	5.300	4.915	90.27
	54.450	5.220	4.923	90.41
	54.450	5.080	4.937	90.67
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		5.200 0.111	4.925 0.011	90.45 0.20

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-4 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียดัง (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	10.530	1.110	0.942	89.46
	10.530	1.021	0.951	90.30
	10.530	0.965	0.957	90.84
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.032 0.073	0.950 0.007	90.20 0.69
0.01	10.530	0.300	1.023	97.15
	10.530	0.284	1.025	97.30
	10.530	0.408	1.012	96.13
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.331 0.067	1.020 0.007	96.86 0.64
0.10	10.530	0.392	1.014	96.28
	10.530	0.478	1.005	95.46
	10.530	0.309	1.022	97.07
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.393 0.085	1.014 0.008	96.27 0.80
1.00	10.530	0.175	1.036	98.34
	10.530	0.214	1.032	97.97
	10.530	0.281	1.025	97.33
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.223 0.054	1.031 0.005	97.88 0.51

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังปริมาณ 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-5 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71

ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	26.350	4.010	2.234	84.78
	26.350	4.050	2.230	84.63
	26.350	4.055	2.230	84.61
ค่าเฉลี่ย		4.038	2.231	84.67
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.025	0.002	0.09
0.01	26.350	1.595	2.476	93.95
	26.350	1.800	2.455	93.17
	26.350	1.925	2.443	92.69
ค่าเฉลี่ย		1.773	2.458	93.27
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.167	0.017	0.63
0.10	26.350	2.250	2.410	91.46
	26.350	2.200	2.415	91.65
	26.350	2.135	2.422	91.90
ค่าเฉลี่ย		2.195	2.416	91.67
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.058	0.006	0.22
1.00	26.350	1.010	2.534	96.17
	26.350	0.965	2.539	96.34
	26.350	0.910	2.544	96.55
ค่าเฉลี่ย		0.962	2.539	96.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.050	0.005	0.19

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-6 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	54.450	9.330	4.512	82.87
	54.450	9.770	4.468	82.06
	54.450	9.760	4.469	82.08
ค่าเฉลี่ย		9.620	4.483	82.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.251	0.025	0.46
0.01	54.450	4.660	4.979	91.44
	54.450	5.480	4.897	89.94
	54.450	5.890	4.856	89.18
ค่าเฉลี่ย		5.343	4.911	90.19
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.626	0.063	1.15
0.10	54.450	7.100	4.735	86.96
	54.450	7.750	4.670	85.77
	54.450	7.950	4.650	85.40
ค่าเฉลี่ย		7.600	4.685	86.04
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.444	0.044	0.82
1.00	54.450	4.400	5.005	91.92
	54.450	4.350	5.010	92.01
	54.450	4.100	5.035	92.47
ค่าเฉลี่ย		4.283	5.017	92.13
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.161	0.016	0.30

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-7 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	11.410	1.664	0.975	85.42
	11.410	1.678	0.973	85.29
	11.410	1.770	0.964	84.49
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.704 0.058	0.971 0.006	85.07 0.50
0.01	11.410	0.798	1.061	93.01
	11.410	0.793	1.062	93.05
	11.410	0.784	1.063	93.13
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.792 0.007	1.062 0.001	93.06 0.06
0.10	11.410	0.654	1.076	94.27
	11.410	0.655	1.076	94.26
	11.410	0.610	1.080	94.65
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.640 0.026	1.077 0.003	94.39 0.23
1.00	11.410	0.583	1.083	94.89
	11.410	0.609	1.080	94.66
	11.410	0.565	1.085	95.05
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.586 0.022	1.082 0.002	94.87 0.19

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-8 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	26.150	5.910	2.024	77.40
	26.150	6.025	2.013	76.96
	26.150	5.850	2.030	77.63
ค่าเฉลี่ย		5.928	2.022	77.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.089	0.009	0.34
0.01	26.150	4.985	2.117	80.94
	26.150	4.970	2.118	80.99
	26.150	4.895	2.126	81.28
ค่าเฉลี่ย		4.950	2.120	81.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.048	0.005	0.18
0.10	26.150	4.180	2.197	84.02
	26.150	4.200	2.195	83.94
	26.150	4.035	2.212	84.57
ค่าเฉลี่ย		4.138	2.201	84.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.090	0.009	0.34
1.00	26.150	3.750	2.240	85.66
	26.150	3.805	2.235	85.45
	26.150	3.650	2.250	86.04
ค่าเฉลี่ย		3.735	2.242	85.72
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.079	0.008	0.30

*ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-9 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31

ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	53.650	19.270	3.438	64.08
	53.650	19.170	3.448	64.27
	53.650	18.930	3.472	64.72
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		19.123 0.175	3.453 0.017	64.36 0.33
0.01	53.650	17.000	3.665	68.31
	53.650	17.260	3.639	67.83
	53.650	16.940	3.671	68.42
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		17.067 0.170	3.658 0.017	68.19 0.32
0.10	53.650	16.230	3.742	69.75
	53.650	16.340	3.731	69.54
	53.650	16.010	3.764	70.16
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		16.193 0.168	3.746 0.017	69.82 0.31
1.00	53.650	14.700	3.895	72.60
	53.650	14.730	3.892	72.54
	53.650	14.750	3.890	72.51
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		14.727 0.025	3.892 0.003	72.55 0.05

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-10 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	11.410	1.664	0.975	85.42
	11.410	1.678	0.973	85.29
	11.410	1.770	0.964	84.49
ค่าเฉลี่ย		1.704	0.971	85.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.058	0.006	0.50
0.01	11.410	0.803	1.061	92.96
	11.410	0.791	1.062	93.07
	11.410	0.744	1.067	93.48
ค่าเฉลี่ย		0.779	1.063	93.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.031	0.003	0.27
0.10	11.410	0.838	1.057	92.66
	11.410	0.860	1.055	92.46
	11.410	0.828	1.058	92.74
ค่าเฉลี่ย		0.842	1.057	92.62
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.016	0.002	0.14
1.00	11.410	0.645	1.077	94.35
	11.410	0.636	1.077	94.43
	11.410	0.624	1.079	94.53
ค่าเฉลี่ย		0.635	1.078	94.43
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.011	0.001	0.09

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-11 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	26.150	5.910	2.024	77.40
	26.150	6.025	2.013	76.96
	26.150	5.850	2.030	77.63
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		5.928 0.089	2.022 0.009	77.33 0.34
0.01	26.150	4.260	2.189	83.71
	26.150	4.280	2.187	83.63
	26.150	4.245	2.191	83.77
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.262 0.018	2.189 0.002	83.70 0.07
0.10	26.150	4.470	2.168	82.91
	26.150	4.460	2.169	82.94
	26.150	4.395	2.176	83.19
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.442 0.041	2.171 0.004	83.01 0.16
1.00	26.150	3.965	2.219	84.84
	26.150	3.950	2.220	84.89
	26.150	3.890	2.226	85.12
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.935 0.040	2.222 0.004	84.95 0.15

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-12 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียดัง (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	53.650	19.270	3.438	64.08
	53.650	19.170	3.448	64.27
	53.650	18.930	3.472	64.72
ค่าเฉลี่ย		19.123	3.453	64.36
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.175	0.017	0.33
0.01	53.650	15.880	3.777	70.40
	53.650	15.950	3.770	70.27
	53.650	15.710	3.794	70.72
ค่าเฉลี่ย		15.847	3.780	70.46
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.123	0.012	0.23
0.10	53.650	16.570	3.708	69.11
	53.650	16.320	3.733	69.58
	53.650	16.450	3.720	69.34
ค่าเฉลี่ย		16.447	3.720	69.34
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.125	0.013	0.23
1.00	53.650	15.910	3.774	70.34
	53.650	15.860	3.779	70.44
	53.650	15.850	3.780	70.46
ค่าเฉลี่ย		15.873	3.778	70.41
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.032	0.003	0.06

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-13 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Reactive red 31 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	10.924	0.662	1.026	93.94
	10.924	0.631	1.029	94.22
	10.924	0.609	1.032	94.43
ค่าเฉลี่ย		0.634	1.029	94.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.027	0.003	0.24
0.01	10.924	0.294	1.063	97.31
	10.924	0.286	1.064	97.38
	10.924	0.275	1.065	97.48
ค่าเฉลี่ย		0.285	1.064	97.39
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.010	0.001	0.09
0.10	10.924	0.277	1.065	97.46
	10.924	0.236	1.069	97.84
	10.924	0.234	1.069	97.86
ค่าเฉลี่ย		0.249	1.068	97.72
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.024	0.002	0.22
1.00	10.924	0.240	1.068	97.80
	10.924	0.232	1.069	97.88
	10.924	0.023	1.090	99.79
ค่าเฉลี่ย		0.165	1.076	98.49
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.123	0.012	1.13

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-14 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Reactive Red 31 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	30.165	3.989	2.618	86.78
	30.165	3.958	2.621	86.88
	30.165	3.805	2.636	87.39
ค่าเฉลี่ย		3.917	2.625	87.01
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.099	0.010	0.33
0.01	30.165	3.285	2.688	89.11
	30.165	3.316	2.685	89.01
	30.165	3.168	2.700	89.50
ค่าเฉลี่ย		3.256	2.691	89.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.078	0.008	0.26
0.10	30.165	2.961	2.720	90.18
	30.165	2.763	2.740	90.84
	30.165	2.918	2.725	90.33
ค่าเฉลี่ย		2.881	2.728	90.45
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.104	0.010	0.35
1.00	30.165	2.531	2.763	91.61
	30.165	2.624	2.754	91.30
	30.165	2.565	2.760	91.50
ค่าเฉลี่ย		2.573	2.759	91.47
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.047	0.005	0.16

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังเคราะห์ปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-15 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม

Reactive Red 31 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียด (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	56.055	14.135	4.192	74.78
	56.055	14.106	4.195	74.84
	56.055	13.935	4.212	75.14
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		14.059 0.108	4.200 0.011	74.92 0.19
0.01	56.055	12.782	4.327	77.20
	56.055	12.099	4.396	78.42
	56.055	12.134	4.392	78.35
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		12.338 0.385	4.372 0.038	77.99 0.69
0.10	56.055	12.503	4.355	77.70
	56.055	12.477	4.358	77.74
	56.055	12.143	4.391	78.34
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		12.374 0.201	4.368 0.020	77.92 0.36
1.00	56.055	12.196	4.386	78.24
	56.055	10.668	4.539	80.97
	56.055	10.634	4.542	81.03
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		11.166 0.892	4.489 0.089	80.08 1.59

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-16 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71

ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	10.924	0.662	1.026	93.94
	10.924	0.631	1.029	94.22
	10.924	0.609	1.032	94.43
ค่าเฉลี่ย		0.634	1.029	94.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.027	0.003	0.24
0.01	10.924	0.468	1.046	95.72
	10.924	0.256	1.067	97.66
	10.924	0.264	1.066	97.58
ค่าเฉลี่ย		0.329	1.059	96.99
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.120	0.012	1.10
0.10	10.924	0.415	1.051	96.20
	10.924	0.434	1.049	96.03
	10.924	0.446	1.048	95.92
ค่าเฉลี่ย		0.432	1.049	96.05
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.016	0.002	0.14
1.00	10.924	0.361	1.056	96.70
	10.924	0.383	1.054	96.49
	10.924	0.375	1.055	96.57
ค่าเฉลี่ย		0.373	1.055	96.59
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.011	0.001	0.10

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-17 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	30.165	3.989	2.618	86.78
	30.165	3.958	2.621	86.88
	30.165	3.805	2.636	87.39
ค่าเฉลี่ย		3.917	2.625	87.01
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.099	0.010	0.33
0.01	30.165	2.902	2.726	90.38
	30.165	2.865	2.730	90.50
	30.165	2.782	2.738	90.78
ค่าเฉลี่ย		2.850	2.732	90.55
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.061	0.006	0.20
0.10	30.165	3.492	2.667	88.42
	30.165	3.378	2.679	88.80
	30.165	3.423	2.674	88.65
ค่าเฉลี่ย		3.431	2.673	88.63
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.057	0.006	0.19
1.00	30.165	3.263	2.690	89.18
	30.165	3.109	2.706	89.69
	30.165	3.015	2.715	90.00
ค่าเฉลี่ย		3.129	2.704	89.63
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.125	0.013	0.42

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ก-18 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.00	56.055	14.135	4.192	74.78
	56.055	14.106	4.195	74.84
	56.055	13.935	4.212	75.14
ค่าเฉลี่ย		14.059	4.200	74.92
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.108	0.011	0.19
0.01	56.055	10.645	4.541	81.01
	56.055	10.788	4.527	80.75
	56.055	10.716	4.534	80.88
ค่าเฉลี่ย		10.716	4.534	80.88
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.072	0.007	0.13
0.10	56.055	13.108	4.295	76.62
	56.055	13.029	4.303	76.76
	56.055	12.879	4.318	77.02
ค่าเฉลี่ย		13.005	4.305	76.80
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.116	0.012	0.21
1.00	56.055	11.394	4.466	79.67
	56.055	10.977	4.508	80.42
	56.055	10.790	4.527	80.75
ค่าเฉลี่ย		11.054	4.500	80.28
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.309	0.031	0.55

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0



ภาคผนวก ข

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข-1 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.000	10.530	1.110	0.942	89.46
	10.530	1.021	0.951	90.30
	10.530	0.965	0.957	90.84
ค่าเฉลี่ย		1.032	0.950	90.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.073	0.007	0.69
0.001	10.530	0.224	1.031	97.87
	10.530	0.207	1.032	98.03
	10.530	0.224	1.031	97.87
ค่าเฉลี่ย		0.218	1.031	97.93
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.010	0.001	0.09
0.002	10.530	0.094	1.044	99.11
	10.530	0.114	1.042	98.92
	10.530	0.116	1.041	98.90
ค่าเฉลี่ย		0.108	1.042	98.97
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.012	0.001	0.12
0.005	10.530	0.097	1.043	99.08
	10.530	0.127	1.040	98.79
	10.530	0.139	1.039	98.68
ค่าเฉลี่ย		0.121	1.041	98.85
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.022	0.002	0.21
0.010	10.530	0.099	1.043	99.06
	10.530	0.155	1.038	98.53
	10.530	0.172	1.036	98.37
ค่าเฉลี่ย		0.142	1.039	98.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.038	0.004	0.36
0.020	10.530	0.093	1.044	99.12
	10.530	0.117	1.041	98.89
	10.530	0.140	1.039	98.67
ค่าเฉลี่ย		0.117	1.041	98.89
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.024	0.002	0.22

^{*} ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-2 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l¹

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียดัง (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	26.350	4.010	2.234	84.78
	26.350	4.050	2.230	84.63
	26.350	4.055	2.230	84.61
ค่าเฉลี่ย		4.038	2.231	84.67
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.025	0.002	0.09
0.001	26.350	1.185	2.517	95.50
	26.350	1.180	2.517	95.52
	26.350	1.165	2.519	95.58
ค่าเฉลี่ย		1.177	2.517	95.53
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.010	0.001	0.04
0.002	26.350	0.875	2.548	96.68
	26.350	1.000	2.535	96.20
	26.350	0.980	2.537	96.28
ค่าเฉลี่ย		0.952	2.540	96.39
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.067	0.007	0.25
0.005	26.350	0.925	2.543	96.49
	26.350	1.035	2.532	96.07
	26.350	1.075	2.528	95.92
ค่าเฉลี่ย		1.012	2.534	96.16
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.078	0.008	0.29
0.010	26.350	1.170	2.518	95.56
	26.350	1.395	2.496	94.71
	26.350	1.425	2.493	94.59
ค่าเฉลี่ย		1.330	2.502	94.95
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.139	0.014	0.53
0.020	26.350	0.945	2.541	96.41
	26.350	1.055	2.530	96.00
	26.350	1.105	2.525	95.81
ค่าเฉลี่ย		1.035	2.532	96.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.082	0.008	0.31

¹ ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-3 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	54.450	9.330	4.512	82.87
	54.450	9.770	4.468	82.06
	54.450	9.760	4.469	82.08
ค่าเฉลี่ย		9.620	4.483	82.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.251	0.025	0.46
0.001	54.450	5.420	4.903	90.05
	54.450	5.330	4.912	90.21
	54.450	5.370	4.908	90.14
ค่าเฉลี่ย		5.373	4.908	90.13
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.045	0.005	0.08
0.002	54.450	4.000	5.045	92.65
	54.450	4.440	5.001	91.85
	54.450	4.590	4.986	91.57
ค่าเฉลี่ย		4.343	5.011	92.02
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.307	0.031	0.56
0.005	54.450	4.420	5.003	91.88
	54.450	4.840	4.961	91.11
	54.450	4.980	4.947	90.85
ค่าเฉลี่ย		4.747	4.970	91.28
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.291	0.029	0.54
0.010	54.450	5.830	4.862	89.29
	54.450	6.180	4.827	88.65
	54.450	6.770	4.768	87.57
ค่าเฉลี่ย		6.260	4.819	88.50
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.475	0.048	0.87
0.020	54.450	3.990	5.046	92.67
	54.450	4.460	4.999	91.81
	54.450	4.490	4.996	91.75
ค่าเฉลี่ย		4.313	5.014	92.08
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.280	0.028	0.51

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-4 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31

ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l¹

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียดัง (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	11.410	1.664	0.975	85.42
	11.410	1.678	0.973	85.29
	11.410	1.770	0.964	84.49
ค่าเฉลี่ย		1.704	0.971	85.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.058	0.006	0.50
0.001	11.410	0.833	1.058	92.70
	11.410	0.828	1.058	92.74
	11.410	0.774	1.064	93.22
ค่าเฉลี่ย		0.812	1.060	92.89
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.033	0.003	0.29
0.002	11.410	0.736	1.067	93.55
	11.410	0.747	1.066	93.45
	11.410	0.724	1.069	93.65
ค่าเฉลี่ย		0.736	1.067	93.55
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.012	0.001	0.10
0.005	11.410	0.766	1.064	93.29
	11.410	0.769	1.064	93.26
	11.410	0.761	1.065	93.33
ค่าเฉลี่ย		0.765	1.064	93.29
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.004	0.000	0.04
0.010	11.410	0.798	1.061	93.01
	11.410	0.793	1.062	93.06
	11.410	0.784	1.063	93.13
ค่าเฉลี่ย		0.792	1.062	93.06
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.007	0.001	0.06
0.020	11.410	0.687	1.072	93.98
	11.410	0.692	1.072	93.94
	11.410	0.644	1.077	94.36
ค่าเฉลี่ย		0.674	1.074	94.09
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.026	0.003	0.23

¹ ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังปริมาณ 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-5 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	26.150	5.910	2.024	77.40
	26.150	6.025	2.013	76.96
	26.150	5.850	2.030	77.63
ค่าเฉลี่ย		5.928	2.022	77.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.089	0.009	0.34
0.001	26.150	4.880	2.127	81.34
	26.150	4.870	2.128	81.38
	26.150	4.750	2.140	81.84
ค่าเฉลี่ย		4.833	2.132	81.52
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.072	0.007	0.28
0.002	26.150	4.480	2.167	82.87
	26.150	4.500	2.165	82.79
	26.150	4.385	2.177	83.23
ค่าเฉลี่ย		4.455	2.170	82.96
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.061	0.006	0.23
0.005	26.150	4.605	2.155	82.39
	26.150	4.660	2.149	82.18
	26.150	4.615	2.154	82.35
ค่าเฉลี่ย		4.627	2.152	82.31
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.029	0.003	0.11
0.010	26.150	4.985	2.117	80.94
	26.150	4.970	2.118	80.99
	26.150	4.895	2.126	81.28
ค่าเฉลี่ย		4.950	2.120	81.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.048	0.005	0.18
0.020	26.150	4.400	2.175	83.17
	26.150	4.320	2.183	83.48
	26.150	4.235	2.192	83.80
ค่าเฉลี่ย		4.318	2.183	83.49
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.083	0.008	0.32

ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-6 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	53.650	19.270	3.438	64.08
	53.650	19.170	3.448	64.27
	53.650	18.930	3.472	64.72
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		19.123 0.175	3.453 0.017	64.36 0.33
0.001	53.650	16.510	3.714	69.23
	53.650	16.600	3.705	69.06
	53.650	16.400	3.725	69.43
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		16.503 0.100	3.715 0.010	69.24 0.19
0.002	53.650	15.170	3.848	71.72
	53.650	15.120	3.853	71.82
	53.650	14.460	3.919	73.05
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		14.917 0.396	3.873 0.040	72.20 0.74
0.005	53.650	16.700	3.695	68.87
	53.650	16.630	3.702	69.00
	53.650	16.430	3.722	69.38
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		16.587 0.140	3.706 0.014	69.08 0.26
0.010	53.650	17.000	3.665	68.31
	53.650	17.260	3.639	67.83
	53.650	16.940	3.671	68.42
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		17.067 0.170	3.658 0.017	68.19 0.32
0.020	53.650	17.040	3.661	68.24
	53.650	16.840	3.681	68.61
	53.650	16.980	3.667	68.35
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		16.953 0.103	3.670 0.010	68.40 0.19

^{*} ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-7 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	10.924	0.662	1.026	93.94
	10.924	0.631	1.029	94.22
	10.924	0.609	1.032	94.43
ค่าเฉลี่ย		0.634	1.029	94.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.027	0.003	0.24
0.001	10.924	0.365	1.056	96.66
	10.924	0.326	1.060	97.02
	10.924	0.322	1.060	97.05
ค่าเฉลี่ย		0.338	1.059	96.91
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.024	0.002	0.22
0.002	10.924	0.164	1.076	98.50
	10.924	0.149	1.078	98.64
	10.924	0.142	1.078	98.70
ค่าเฉลี่ย		0.152	1.077	98.61
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.011	0.001	0.10
0.005	10.924	0.206	1.072	98.11
	10.924	0.195	1.073	98.21
	10.924	0.194	1.073	98.22
ค่าเฉลี่ย		0.198	1.073	98.18
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.007	0.001	0.06
0.010	10.924	0.294	1.063	97.31
	10.924	0.286	1.064	97.38
	10.924	0.275	1.065	97.48
ค่าเฉลี่ย		0.285	1.064	97.39
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.010	0.001	0.09
0.020	10.924	0.164	1.076	98.50
	10.924	0.164	1.076	98.50
	10.924	0.167	1.076	98.47
ค่าเฉลี่ย		0.165	1.076	98.49
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.002	0.000	0.02

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-8 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสี้ยวสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสี้ยว (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	30.165	3.989	2.618	86.78
	30.165	3.958	2.621	86.88
	30.165	3.805	2.636	87.39
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.917 0.099	2.625 0.010	87.01 0.33
0.001	30.165	3.259	2.691	89.20
	30.165	3.006	2.716	90.03
	30.165	3.221	2.694	89.32
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.162 0.136	2.700 0.014	89.52 0.45
0.002	30.165	2.968	2.720	90.16
	30.165	2.490	2.768	91.75
	30.165	2.509	2.766	91.68
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		2.656 0.271	2.751 0.027	91.20 0.90
0.005	30.165	2.791	2.737	90.75
	30.165	2.716	2.745	91.00
	30.165	2.687	2.748	91.09
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		2.731 0.054	2.743 0.005	90.95 0.18
0.010	30.165	3.285	2.688	89.11
	30.165	3.316	2.685	89.01
	30.165	3.168	2.700	89.50
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.256 0.078	2.691 0.008	89.20 0.26
0.020	30.165	2.693	2.747	91.07
	30.165	2.625	2.754	91.30
	30.165	2.474	2.769	91.80
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		2.597 0.112	2.757 0.011	91.39 0.37

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสี้ยวปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-9 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive red 31
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียดัง (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	56.055	14.135	4.192	74.78
	56.055	14.106	4.195	74.84
	56.055	13.935	4.212	75.14
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		14.059 0.108	4.200 0.011	74.92 0.19
0.001	56.055	13.799	4.226	75.38
	56.055	13.823	4.223	75.34
	56.055	13.526	4.253	75.87
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		13.716 0.165	4.234 0.016	75.53 0.29
0.002	56.055	11.892	4.416	78.79
	56.055	12.117	4.394	78.38
	56.055	11.919	4.414	78.74
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		11.976 0.123	4.408 0.012	78.64 0.22
0.005	56.055	12.313	4.374	78.03
	56.055	12.175	4.388	78.28
	56.055	12.141	4.391	78.34
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		12.210 0.091	4.385 0.009	78.22 0.16
0.010	56.055	12.782	4.327	77.20
	56.055	12.099	4.396	78.42
	56.055	12.134	4.392	78.35
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		12.338 0.385	4.372 0.038	77.99 0.69
0.020	56.055	12.211	4.384	78.22
	56.055	11.727	4.433	79.08
	56.055	11.718	4.434	79.10
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		11.885 0.282	4.417 0.028	78.80 0.50

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-10 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l¹

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียด (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
0.000	10.530	1.110	0.942	89.46
	10.530	1.021	0.951	90.30
	10.530	0.965	0.957	90.84
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.032 0.073	0.950 0.007	90.20 0.69
0.001	10.530	0.144	1.039	98.63
	10.530	0.207	1.032	98.03
	10.530	0.242	1.029	97.70
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.198 0.050	1.033 0.005	98.12 0.47
0.002	10.530	0.164	1.037	98.44
	10.530	0.230	1.030	97.82
	10.530	0.324	1.021	96.92
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.239 0.080	1.029 0.008	97.73 0.76
0.005	10.530	0.200	1.033	98.10
	10.530	0.268	1.026	97.45
	10.530	0.274	1.026	97.40
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.247 0.041	1.028 0.004	97.65 0.39
0.010	10.530	0.300	1.023	97.15
	10.530	0.284	1.025	97.30
	10.530	0.408	1.012	96.13
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.331 0.067	1.020 0.007	96.86 0.64
0.020	10.530	0.159	1.037	98.49
	10.530	0.165	1.037	98.43
	10.530	0.223	1.031	97.88
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.182 0.035	1.035 0.004	98.27 0.34

¹ ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-11 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	26.350	4.010	2.234	84.78
	26.350	4.050	2.230	84.63
	26.350	4.055	2.230	84.61
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.038 0.025	2.231 0.002	84.67 0.09
0.001	26.350	1.320	2.503	94.99
	26.350	1.555	2.480	94.10
	26.350	1.685	2.467	93.61
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.520 0.185	2.483 0.019	94.23 0.70
0.002	26.350	1.495	2.486	94.33
	26.350	1.715	2.464	93.49
	26.350	1.810	2.454	93.13
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.673 0.162	2.468 0.016	93.65 0.61
0.005	26.350	1.475	2.488	94.40
	26.350	1.665	2.469	93.68
	26.350	1.765	2.459	93.30
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.635 0.147	2.472 0.015	93.80 0.56
0.010	26.350	1.595	2.476	93.95
	26.350	1.800	2.455	93.17
	26.350	1.925	2.443	92.69
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.773 0.167	2.458 0.017	93.27 0.63
0.020	26.350	1.260	2.509	95.22
	26.350	1.460	2.489	94.46
	26.350	1.525	2.483	94.21
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.415 0.138	2.494 0.014	94.63 0.52

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังเคราะห์ ปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-12 การกำจัด Cu(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	54.450	9.330	4.512	82.87
	54.450	9.770	4.468	82.06
	54.450	9.760	4.469	82.08
ค่าเฉลี่ย		9.620	4.483	82.33
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.251	0.025	0.46
0.001	54.450	3.880	5.057	92.87
	54.450	4.380	5.007	91.96
	54.450	4.620	4.983	91.52
ค่าเฉลี่ย		4.293	5.016	92.12
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.378	0.038	0.69
0.002	54.450	4.300	5.015	92.10
	54.450	4.710	4.974	91.35
	54.450	5.100	4.935	90.63
ค่าเฉลี่ย		4.703	4.975	91.36
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.400	0.040	0.73
0.005	54.450	3.990	5.046	92.67
	54.450	4.220	5.023	92.25
	54.450	4.510	4.994	91.72
ค่าเฉลี่ย		4.240	5.021	92.21
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.261	0.026	0.48
0.010	54.450	4.660	4.979	91.44
	54.450	5.480	4.897	89.94
	54.450	5.890	4.856	89.18
ค่าเฉลี่ย		5.343	4.911	90.19
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.626	0.063	1.15
0.020	54.450	3.730	5.072	93.15
	54.450	4.200	5.025	92.29
	54.450	4.540	4.991	91.66
ค่าเฉลี่ย		4.157	5.029	92.37
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.407	0.041	0.75

^{*} ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-13 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	11.410	1.664	0.975	85.42
	11.410	1.678	0.973	85.29
	11.410	1.770	0.964	84.49
ค่าเฉลี่ย		1.704	0.971	85.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.058	0.006	0.50
0.001	11.410	0.650	1.076	94.30
	11.410	0.648	1.076	94.32
	11.410	0.615	1.080	94.61
ค่าเฉลี่ย		0.638	1.077	94.41
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.020	0.002	0.17
0.002	11.410	0.853	1.056	92.52
	11.410	0.849	1.056	92.56
	11.410	0.822	1.059	92.80
ค่าเฉลี่ย		0.841	1.057	92.63
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.017	0.002	0.15
0.005	11.410	0.839	1.057	92.65
	11.410	0.810	1.060	92.90
	11.410	0.784	1.063	93.13
ค่าเฉลี่ย		0.811	1.060	92.89
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.028	0.003	0.24
0.010	11.410	0.803	1.061	92.96
	11.410	0.791	1.062	93.07
	11.410	0.744	1.067	93.48
ค่าเฉลี่ย		0.779	1.063	93.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.031	0.003	0.27
0.020	11.410	0.702	1.071	93.85
	11.410	0.719	1.069	93.70
	11.410	0.680	1.073	94.04
ค่าเฉลี่ย		0.700	1.071	93.86
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.020	0.002	0.17

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-14 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสี้ยวสังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l^{*}

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสี้ยว (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	26.150	5.910	2.024	77.40
	26.150	6.025	2.013	76.96
	26.150	5.850	2.030	77.63
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		5.928 0.089	2.022 0.009	77.33 0.34
0.001	26.150	3.880	2.227	85.16
	26.150	3.940	2.221	84.93
	26.150	3.810	2.234	85.43
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.877 0.065	2.227 0.007	85.18 0.25
0.002	26.150	4.350	2.180	83.37
	26.150	4.425	2.173	83.08
	26.150	4.280	2.187	83.63
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.352 0.073	2.180 0.007	83.36 0.28
0.005	26.150	4.070	2.208	84.44
	26.150	4.055	2.210	84.49
	26.150	3.955	2.220	84.88
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.027 0.063	2.212 0.006	84.60 0.24
0.010	26.150	4.260	2.189	83.71
	26.150	4.280	2.187	83.63
	26.150	4.245	2.191	83.77
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.262 0.018	2.189 0.002	83.70 0.07
0.020	26.150	3.980	2.217	84.78
	26.150	3.875	2.228	85.18
	26.150	3.750	2.240	85.66
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.868 0.115	2.228 0.012	85.21 0.44

* ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสี้ยวปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-15 การกำจัด Ni(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l¹

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	53.650	19.270	3.438	64.08
	53.650	19.170	3.448	64.27
	53.650	18.930	3.472	64.72
ค่าเฉลี่ย		19.123	3.453	64.36
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.175	0.017	0.33
0.001	53.650	14.960	3.869	72.12
	53.650	15.030	3.862	71.99
	53.650	14.710	3.894	72.58
ค่าเฉลี่ย		14.900	3.875	72.23
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.168	0.017	0.31
0.002	53.650	15.860	3.779	70.44
	53.650	16.060	3.759	70.07
	53.650	15.630	3.802	70.87
ค่าเฉลี่ย		15.850	3.780	70.46
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.215	0.022	0.40
0.005	53.650	14.600	3.905	72.79
	53.650	14.640	3.901	72.71
	53.650	14.360	3.929	73.23
ค่าเฉลี่ย		14.533	3.912	72.91
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.151	0.015	0.28
0.010	53.650	16.570	3.708	69.11
	53.650	16.320	3.733	69.58
	53.650	16.450	3.720	69.34
ค่าเฉลี่ย		16.447	3.720	69.34
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.125	0.013	0.23
0.020	53.650	15.890	3.776	70.38
	53.650	15.070	3.858	71.91
	53.650	15.200	3.845	71.67
ค่าเฉลี่ย		15.387	3.826	71.32
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.441	0.044	0.82

¹ ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-16 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l¹

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสีย (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	10.924	0.662	1.026	93.94
	10.924	0.631	1.029	94.22
	10.924	0.609	1.032	94.43
ค่าเฉลี่ย		0.634	1.029	94.20
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.027	0.003	0.24
0.001	10.924	0.171	1.075	98.43
	10.924	0.177	1.075	98.38
	10.924	0.155	1.077	98.58
ค่าเฉลี่ย		0.168	1.076	98.47
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.011	0.001	0.10
0.002	10.924	0.353	1.057	96.77
	10.924	0.297	1.063	97.28
	10.924	0.292	1.063	97.33
ค่าเฉลี่ย		0.314	1.061	97.13
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.034	0.003	0.31
0.005	10.924	0.290	1.063	97.35
	10.924	0.307	1.062	97.19
	10.924	0.327	1.060	97.01
ค่าเฉลี่ย		0.308	1.062	97.18
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.019	0.002	0.17
0.010	10.924	0.468	1.046	95.72
	10.924	0.256	1.067	97.66
	10.924	0.264	1.066	97.58
ค่าเฉลี่ย		0.329	1.059	96.99
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.120	0.012	1.10
0.020	10.924	0.216	1.071	98.02
	10.924	0.224	1.070	97.95
	10.924	0.267	1.066	97.56
ค่าเฉลี่ย		0.236	1.069	97.84
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.027	0.003	0.25

¹ ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-17 การกำจัด Zn(II) ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยลิกนิน Direct blue 71

ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 25 mg/l¹

ความเข้มข้นของลิกนิน ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียดัง (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	30.165	3.989	2.618	86.78
	30.165	3.958	2.621	86.88
	30.165	3.805	2.636	87.39
ค่าเฉลี่ย		3.917	2.625	87.01
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.099	0.010	0.33
0.001	30.165	2.569	2.760	91.48
	30.165	2.668	2.750	91.16
	30.165	2.559	2.761	91.52
ค่าเฉลี่ย		2.599	2.757	91.39
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.060	0.006	0.20
0.002	30.165	2.901	2.726	90.38
	30.165	2.920	2.725	90.32
	30.165	2.799	2.737	90.72
ค่าเฉลี่ย		2.873	2.729	90.47
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.065	0.007	0.22
0.005	30.165	2.725	2.744	90.97
	30.165	2.831	2.733	90.61
	30.165	2.713	2.745	91.01
ค่าเฉลี่ย		2.756	2.741	90.86
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.065	0.006	0.22
0.010	30.165	2.902	2.726	90.38
	30.165	2.865	2.730	90.50
	30.165	2.782	2.738	90.78
ค่าเฉลี่ย		2.850	2.732	90.55
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.061	0.006	0.20
0.020	30.165	2.750	2.742	90.88
	30.165	2.780	2.739	90.78
	30.165	2.758	2.741	90.86
ค่าเฉลี่ย		2.763	2.740	90.84
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.016	0.002	0.05

¹ ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ข-18 การกำจัด Zn(II) โดยผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct blue 71
ความเข้มข้นต่าง ๆ ในน้ำเสียดังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l¹

ความเข้มข้นของสีย้อม ที่ใช้ในการปรับสภาพ(%)	ความเข้มข้นของน้ำเสียดัง (mg/l)		ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
	ก่อนทดลอง	หลังทดลอง	(mg/0.5gผักตบชวา)	(%)
Untreated	56.055	14.135	4.192	74.78
	56.055	14.106	4.195	74.84
	56.055	13.935	4.212	75.14
ค่าเฉลี่ย		14.059	4.200	74.92
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.108	0.011	0.19
0.001	56.055	10.259	4.580	81.70
	56.055	10.353	4.570	81.53
	56.055	10.025	4.603	82.12
ค่าเฉลี่ย		10.212	4.584	81.78
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.169	0.017	0.30
0.002	56.055	11.029	4.503	80.32
	56.055	10.615	4.544	81.06
	56.055	11.020	4.504	80.34
ค่าเฉลี่ย		10.888	4.517	80.58
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.236	0.024	0.42
0.005	56.055	9.859	4.620	82.41
	56.055	9.906	4.615	82.33
	56.055	9.812	4.624	82.50
ค่าเฉลี่ย		9.859	4.620	82.41
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.047	0.005	0.08
0.010	56.055	10.645	4.541	81.01
	56.055	10.788	4.527	80.75
	56.055	10.716	4.534	80.88
ค่าเฉลี่ย		10.716	4.534	80.88
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.072	0.007	0.13
0.020	56.055	10.387	4.567	81.47
	56.055	10.205	4.585	81.79
	56.055	10.493	4.556	81.28
ค่าเฉลี่ย		10.362	4.569	81.52
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.146	0.015	0.26

¹ ผักตบชวา 0.5 กรัม; น้ำเสียดังปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0



ภาคผนวก ค

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ค-1 การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l ด้วยผักตบชวา
ที่ไม่ได้ปรับสภาพ ปริมาณ 1 และ 2 g / 100 ml

ปริมาณผักตบชวา (g)	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ปริมาณ Zn(II) ที่ถูกกำจัด (mg)	ประสิทธิภาพ ในการกำจัด(%)
1.00	49.700	4.650	4.505	90.64
	49.700	4.900	4.480	90.14
	49.700	4.715	4.499	90.51
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		4.755 0.130	4.495 0.013	90.43 0.26
2.00	49.700	2.917	4.678	94.13
	49.700	2.838	4.686	94.29
	49.700	2.774	4.693	94.42
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		2.843 0.072	4.686 0.007	94.28 0.14

ตารางที่ ค-2 การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l ด้วยผักตบชวา
ที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 ปริมาณ 1 และ 2 g / 100 ml

ปริมาณผักตบชวา (g)	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ปริมาณ Zn(II) ที่ถูกกำจัด (mg)	ประสิทธิภาพ ในการกำจัด(%)
1.00	49.700	3.809	4.589	92.34
	49.700	3.699	4.600	92.56
	49.700	3.571	4.613	92.81
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.693 0.119	4.601 0.012	92.57 0.24
2.00	49.700	1.243	4.846	97.50
	49.700	1.124	4.858	97.74
	49.700	1.253	4.845	97.48
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.207 0.072	4.849 0.007	97.57 0.14

ตารางที่ ค-3 การกำจัดลึงกะสีจากน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l ด้วยผักตบชวา
ที่ปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71 ปริมาณ 1 และ 2 g / 100 ml

ปริมาณผักตบชวา (g)	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ปริมาณ Zn(II) ที่ถูกกำจัด (mg)	ประสิทธิภาพ ในการกำจัด(%)
1.00	49.700	3.350	4.635	93.26
	49.700	3.091	4.661	93.78
	49.700	3.016	4.668	93.93
ค่าเฉลี่ย		3.152	4.655	93.66
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.175	0.018	0.35
2.00	49.700	1.726	4.797	96.53
	49.700	1.613	4.809	96.75
	49.700	1.566	4.813	96.85
ค่าเฉลี่ย		1.635	4.807	96.71
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.082	0.008	0.17

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ง

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ง-1 การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี ด้วยผักตบชวา
ที่ปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 ปริมาณ 1 และ 2 g / 100 ml

ปริมาณผักตบชวา (g)	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ปริมาณ Zn(II) ที่ถูกกำจัด (mg)	ประสิทธิภาพ ในการกำจัด(%)
1.00	50.20	3.880	4.632	92.27
	50.20	3.740	4.646	92.55
	50.20	3.630	4.657	92.77
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.750 0.125	4.645 0.013	92.53 0.25
2.00	50.20	2.329	4.787	95.36
	50.20	2.014	4.819	95.99
	50.20	2.008	4.819	96.00
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		2.117 0.184	4.808 0.018	95.78 0.37

ตารางที่ ง-2 การกำจัดสังกะสีจากน้ำเสียจากโรงงานชุบสังกะสี ด้วยผักตบชวา
ที่ปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71 ปริมาณ 1 และ 2 g / 100 ml

ปริมาณผักตบชวา (g)	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ปริมาณ Zn(II) ที่ถูกกำจัด (mg)	ประสิทธิภาพ ในการกำจัด(%)
1.00	50.20	3.768	4.643	92.49
	50.20	3.874	4.633	92.28
	50.20	3.777	4.642	92.48
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		3.806 0.059	4.639 0.006	92.42 0.12
2.00	50.20	2.143	4.806	95.73
	50.20	2.238	4.796	95.54
	50.20	2.253	4.795	95.51
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		2.211 0.060	4.799 0.006	95.59 0.12



ภาคผนวก จ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ จ-1 การกำจัด Cu(II) ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ด้วยซีลีอไมต์ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง

ชนิดของวัสดุ	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
			(mg/0.5g วัสดุ)	(%)
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ได้ปรับสภาพ	10.530	2.330	0.820	77.87
	10.530	2.412	0.812	77.09
	10.530	2.558	0.797	75.71
ค่าเฉลี่ย		2.433	0.810	76.89
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.115	0.012	1.10
ไม้ตะเคียนทอง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	10.530	1.335	0.920	87.32
	10.530	1.317	0.921	87.49
	10.530	1.334	0.920	87.33
ค่าเฉลี่ย		1.329	0.920	87.38
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.010	0.001	0.10
ไม้เต็ง ไม่ได้ปรับสภาพ	10.530	2.745	0.779	73.93
	10.530	2.825	0.771	73.17
	10.530	2.722	0.781	74.15
ค่าเฉลี่ย		2.764	0.777	73.75
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.054	0.005	0.51
ไม้เต็ง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	10.530	2.140	0.839	79.68
	10.530	2.143	0.839	79.65
	10.530	2.137	0.839	79.71
ค่าเฉลี่ย		2.140	0.839	79.68
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.003	0.000	0.03
ไม้ยาง ไม่ได้ปรับสภาพ	10.530	3.032	0.750	71.21
	10.530	2.986	0.754	71.64
	10.530	2.875	0.766	72.70
ค่าเฉลี่ย		2.964	0.757	71.85
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.081	0.008	0.77
ไม้ยาง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	10.530	0.871	0.966	91.73
	10.530	0.807	0.972	92.34
	10.530	0.742	0.979	92.95
ค่าเฉลี่ย		0.807	0.972	92.34
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.065	0.006	0.61

ซีลีอไมต์ 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ จ-2 การกำจัด Cu(II) ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ด้วยขี้เลื่อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง

ชนิดของวัสดุ	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ความสามารถในการกำจัด Cu(II)	
			(mg/0.5g วัสดุ)	(%)
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ได้ปรับสภาพ	51.750	39.660	1.209	23.36
	51.750	40.000	1.175	22.71
	51.750	39.210	1.254	24.23
ค่าเฉลี่ย		39.623	1.213	23.43
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.396	0.040	0.77
ไม้ตะเคียนทอง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	51.750	36.690	1.506	29.10
	51.750	36.610	1.514	29.26
	51.750	36.390	1.536	29.68
ค่าเฉลี่ย		36.563	1.519	29.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.155	0.016	0.30
ไม้เต็ง ไม่ได้ปรับสภาพ	51.750	40.370	1.138	21.99
	51.750	40.460	1.129	21.82
	51.750	39.930	1.182	22.84
ค่าเฉลี่ย		40.253	1.150	22.22
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.284	0.028	0.55
ไม้เต็ง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	51.750	36.240	1.551	29.97
	51.750	36.640	1.511	29.20
	51.750	36.800	1.495	28.89
ค่าเฉลี่ย		36.560	1.519	29.35
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.288	0.029	0.56
ไม้ยาง ไม่ได้ปรับสภาพ	51.750	40.260	1.149	22.20
	51.750	40.830	1.092	21.10
	51.750	40.940	1.081	20.89
ค่าเฉลี่ย		40.677	1.107	21.40
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.365	0.037	0.71
ไม้ยาง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	51.750	34.660	1.709	33.02
	51.750	34.960	1.679	32.44
	51.750	35.330	1.642	31.73
ค่าเฉลี่ย		34.983	1.677	32.40
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.336	0.034	0.65

ขี้เลื่อย 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ จ-3 การกำจัด Ni(II) ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ด้วยขี้เลื่อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง

ชนิดของวัสดุ	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
			(mg/0.5g วัสดุ)	(%)
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ได้ปรับสภาพ	11.410	4.348	0.706	61.89
	11.410	4.321	0.709	62.13
	11.410	4.221	0.719	63.01
ค่าเฉลี่ย		4.297	0.711	62.34
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.067	0.007	0.59
ไม้ตะเคียนทอง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	11.410	3.416	0.799	70.06
	11.410	3.399	0.801	70.21
	11.410	3.303	0.811	71.05
ค่าเฉลี่ย		3.373	0.804	70.44
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.061	0.006	0.53
ไม้เต็ง ไม่ได้ปรับสภาพ	11.410	4.446	0.696	61.03
	11.410	4.482	0.693	60.72
	11.410	4.326	0.708	62.09
ค่าเฉลี่ย		4.418	0.699	61.28
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.082	0.008	0.72
ไม้เต็ง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	11.410	2.880	0.853	74.76
	11.410	2.917	0.849	74.43
	11.410	2.730	0.868	76.07
ค่าเฉลี่ย		2.842	0.857	75.09
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.099	0.010	0.87
ไม้ยาง ไม่ได้ปรับสภาพ	11.410	4.688	0.672	58.91
	11.410	4.667	0.674	59.10
	11.410	4.458	0.695	60.93
ค่าเฉลี่ย		4.604	0.681	59.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.127	0.013	1.11
ไม้ยาง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	11.410	2.224	0.919	80.51
	11.410	2.225	0.919	80.50
	11.410	2.025	0.939	82.25
ค่าเฉลี่ย		2.158	0.925	81.09
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.115	0.012	1.01

ขี้เลื่อย 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ ๑-4 การกำจัด Ni(II) ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ด้วยซีลีโอไม้มะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้อย่าง

ชนิดของวัสดุ	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ความสามารถในการกำจัด Ni(II)	
			(mg/0.5g วัสดุ)	(%)
ไม้มะเคียนทอง ไม่ได้ปรับสภาพ	53.650	40.980	1.267	23.62
	53.650	40.970	1.268	23.63
	53.650	40.760	1.289	24.03
ค่าเฉลี่ย		40.903	1.275	23.76
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.124	0.012	0.23
ไม้มะเคียนทอง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	53.650	38.010	1.564	29.15
	53.650	37.710	1.594	29.71
	53.650	37.250	1.640	30.57
ค่าเฉลี่ย		37.657	1.599	29.81
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.383	0.038	0.71
ไม้เต็ง ไม่ได้ปรับสภาพ	53.650	40.250	1.340	24.98
	53.650	40.930	1.272	23.71
	53.650	39.420	1.423	26.52
ค่าเฉลี่ย		40.200	1.345	25.07
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.756	0.076	1.41
ไม้เต็ง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	53.650	36.040	1.761	32.82
	53.650	36.290	1.736	32.36
	53.650	36.300	1.735	32.34
ค่าเฉลี่ย		36.210	1.744	32.51
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.147	0.015	0.27
ไม้อย่าง ไม่ได้ปรับสภาพ	53.650	40.040	1.361	25.37
	53.650	40.270	1.338	24.94
	53.650	39.790	1.386	25.83
ค่าเฉลี่ย		40.033	1.362	25.38
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.240	0.024	0.45
ไม้อย่าง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	53.650	35.770	1.788	33.33
	53.650	34.810	1.884	35.12
	53.650	35.340	1.831	34.13
ค่าเฉลี่ย		35.307	1.834	34.19
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.481	0.048	0.90

ซีลีโอ 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ จ-5 การกำจัด Zn(II) ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 10 mg/l

ด้วยขี้เลื่อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง

ชนิดของวัสดุ	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
			(mg/0.5g วัสดุ)	(%)
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ได้ปรับสภาพ	10.924	4.744	0.618	56.57
	10.924	4.766	0.616	56.37
	10.924	4.607	0.632	57.83
ค่าเฉลี่ย		4.706	0.622	56.92
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.086	0.009	0.79
ไม้ตะเคียนทอง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	10.924	3.540	0.738	67.59
	10.924	3.570	0.735	67.32
	10.924	3.537	0.739	67.62
ค่าเฉลี่ย		3.549	0.738	67.51
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.018	0.002	0.17
ไม้เต็ง ไม่ได้ปรับสภาพ	10.924	5.077	0.585	53.52
	10.924	4.992	0.593	54.30
	10.924	4.967	0.596	54.53
ค่าเฉลี่ย		5.012	0.591	54.12
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.058	0.006	0.53
ไม้เต็ง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	10.924	3.195	0.773	70.75
	10.924	3.243	0.768	70.31
	10.924	2.954	0.797	72.96
ค่าเฉลี่ย		3.131	0.779	71.34
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.155	0.015	1.42
ไม้ยาง ไม่ได้ปรับสภาพ	10.924	5.505	0.542	49.61
	10.924	5.579	0.535	48.93
	10.924	5.505	0.542	49.61
ค่าเฉลี่ย		5.530	0.539	49.38
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.043	0.004	0.39
ไม้ยาง ปรับสภาพด้วย 1% Reactive red 31	10.924	2.391	0.853	78.11
	10.924	2.422	0.850	77.83
	10.924	2.254	0.867	79.37
ค่าเฉลี่ย		2.356	0.857	78.44
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.089	0.009	0.82

ขี้เลื่อย 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0

ตารางที่ จ-6 การกำจัด Zn(II) ในน้ำเสียสังเคราะห์ความเข้มข้น 50 mg/l

ด้วยซีลี้อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยาง

ชนิดของวัสดุ	ความเข้มข้นเริ่มต้น (mg/l)	ความเข้มข้นสุดท้าย (mg/l)	ความสามารถในการกำจัด Zn(II)	
			(mg/0.5g วัสดุ)	(%)
ไม้ตะเคียนทอง	56.055	45.315	1.074	19.16
ไม้ได้ปรับสภาพ	56.055	45.220	1.084	19.33
	56.055	44.835	1.122	20.02
ค่าเฉลี่ย		45.123	1.093	19.50
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.254	0.025	0.45
ไม้ตะเคียนทอง	56.055	42.715	1.334	23.80
ปรับสภาพด้วย 1%	56.055	41.440	1.462	26.07
Reactive red 31	56.055	43.790	1.227	21.88
ค่าเฉลี่ย		42.648	1.341	23.92
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.176	0.118	2.10
ไม้เต็ง	56.055	45.775	1.028	18.34
ไม้ได้ปรับสภาพ	56.055	46.790	0.927	16.53
	56.055	44.340	1.172	20.90
ค่าเฉลี่ย		45.635	1.042	18.59
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.231	0.123	2.20
ไม้เต็ง	56.055	43.320	1.274	22.72
ปรับสภาพด้วย 1%	56.055	42.245	1.381	24.64
Reactive red 31	56.055	41.145	1.491	26.60
ค่าเฉลี่ย		42.237	1.382	24.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		1.088	0.109	1.94
ไม้ยาง	56.055	48.400	0.766	13.66
ไม้ได้ปรับสภาพ	56.055	47.935	0.812	14.49
	56.055	48.020	0.804	14.33
ค่าเฉลี่ย		48.118	0.794	14.16
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.248	0.025	0.44
ไม้ยาง	56.055	41.565	1.449	25.85
ปรับสภาพด้วย 1%	56.055	41.150	1.491	26.59
Reactive red 31	56.055	40.805	1.525	27.21
ค่าเฉลี่ย		41.173	1.488	26.55
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน		0.381	0.038	0.68

ซีลี้อย 0.5 กรัม; น้ำเสียปริมาตร 100 มิลลิลิตร; พีเอช 5.0



ภาคผนวก จ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑-1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวสำหรับผักตบชวาที่ผ่านการ
ปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ความเข้มข้น 0.00 - 1.00 เปอร์เซ็นต์

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Cu10	Between Groups	1.415E-02	3	4.718E-03	106.830	.000
	Within Groups	3.533E-04	8	4.417E-05		
	Total	1.451E-02	11			
Cu25	Between Groups	.154	3	5.137E-02	958.770	.000
	Within Groups	4.287E-04	8	5.358E-05		
	Total	.155	11			
Cu50	Between Groups	.328	3	.109	122.728	.000
	Within Groups	7.122E-03	8	8.902E-04		
	Total	.335	11			
Ni10	Between Groups	2.472E-02	3	8.239E-03	701.154	.000
	Within Groups	9.400E-05	8	1.175E-05		
	Total	2.481E-02	11			
Ni25	Between Groups	8.450E-02	3	2.817E-02	462.993	.000
	Within Groups	4.867E-04	8	6.083E-05		
	Total	8.498E-02	11			
Ni50	Between Groups	.304	3	.101	458.885	.000
	Within Groups	1.767E-03	8	2.208E-04		
	Total	.306	11			
Zn10	Between Groups	3.834E-03	3	1.278E-03	30.126	.000
	Within Groups	3.393E-04	8	4.242E-05		
	Total	4.173E-03	11			
Zn25	Between Groups	2.996E-02	3	9.987E-03	140.005	.000
	Within Groups	5.707E-04	8	7.133E-05		
	Total	3.053E-02	11			
Zn50	Between Groups	.128	3	4.251E-02	17.049	.001
	Within Groups	1.995E-02	8	2.494E-03		
	Total	.147	11			

ตารางที่ ๑-2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวสำหรับผักตบชวาที่ผ่านการ
ปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71 ความเข้มข้น 0.00 - 1.00 เปอร์เซ็นต์

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Cu10	Between Groups	1.198E-02	3	3.994E-03	76.318	.000
	Within Groups	4.187E-04	8	5.233E-05		
	Total	1.240E-02	11			
Cu25	Between Groups	.153	3	5.089E-02	588.948	.000
	Within Groups	6.913E-04	8	8.642E-05		
	Total	.153	11			
Cu50	Between Groups	.511	3	.170	100.295	.000
	Within Groups	1.357E-02	8	1.697E-03		
	Total	.524	11			
Ni10	Between Groups	2.109E-02	3	7.031E-03	581.855	.000
	Within Groups	9.667E-05	8	1.208E-05		
	Total	2.119E-02	11			
Ni25	Between Groups	7.018E-02	3	2.339E-02	837.954	.000
	Within Groups	2.233E-04	8	2.792E-05		
	Total	7.040E-02	11			
Ni50	Between Groups	.219	3	7.288E-02	466.946	.000
	Within Groups	1.249E-03	8	1.561E-04		
	Total	.220	11			
Zn10	Between Groups	1.643E-03	3	5.476E-04	14.349	.001
	Within Groups	3.053E-04	8	3.817E-05		
	Total	1.948E-03	11			
Zn25	Between Groups	1.866E-02	3	6.220E-03	76.088	.000
	Within Groups	6.540E-04	8	8.175E-05		
	Total	1.931E-02	11			
Zn50	Between Groups	.229	3	7.620E-02	238.865	.000
	Within Groups	2.552E-03	8	3.190E-04		
	Total	.231	11			

ตารางที่ ๓-3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวสำหรับผักตบชวาที่ผ่านการ
ปรับสภาพด้วยสีย้อม Reactive Red 31 ความเข้มข้น 0.000 - 0.020 เปอร์เซ็นต์

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Cu10	Between Groups	2.001E-02	5	4.001E-03	288.102	.000
	Within Groups	1.667E-04	12	1.389E-05		
	Total	2.017E-02	17			
Cu25	Between Groups	.219	5	4.376E-02	710.828	.000
	Within Groups	7.387E-04	12	6.156E-05		
	Total	.220	17			
Cu50	Between Groups	.613	5	.123	134.067	.000
	Within Groups	1.097E-02	12	9.141E-04		
	Total	.624	17			
Ni10	Between Groups	2.281E-02	5	4.562E-03	469.221	.000
	Within Groups	1.167E-04	12	9.722E-06		
	Total	2.293E-02	17			
Ni25	Between Groups	4.986E-02	5	9.972E-03	217.571	.000
	Within Groups	5.500E-04	12	4.583E-05		
	Total	5.041E-02	17			
Ni50	Between Groups	.275	5	5.492E-02	128.357	.000
	Within Groups	5.134E-03	12	4.278E-04		
	Total	.280	17			
Zn10	Between Groups	4.931E-03	5	9.862E-04	348.067	.000
	Within Groups	3.400E-05	12	2.833E-06		
	Total	4.965E-03	17			
Zn25	Between Groups	3.800E-02	5	7.600E-03	36.825	.000
	Within Groups	2.477E-03	12	2.064E-04		
	Total	4.048E-02	17			
Zn50	Between Groups	.133	5	2.661E-02	54.354	.000
	Within Groups	5.874E-03	12	4.895E-04		
	Total	.139	17			

ตารางที่ ๑-4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวสำหรับผักตบชวาที่ผ่านการ
ปรับสภาพด้วยสีย้อม Direct Blue 71 ความเข้มข้น 0.000 - 0.020 เปอร์เซ็นต์

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Cu10	Between Groups	2.307E-02	5	4.613E-03	42.130	.000
	Within Groups	1.314E-03	12	1.095E-04		
	Total	2.438E-02	17			
Cu25	Between Groups	.151	5	3.015E-02	140.539	.000
	Within Groups	2.574E-03	12	2.145E-04		
	Total	.153	17			
Cu50	Between Groups	.689	5	.138	80.119	.000
	Within Groups	2.065E-02	12	1.721E-03		
	Total	.710	17			
Ni10	Between Groups	2.343E-02	5	4.685E-03	425.923	.000
	Within Groups	1.320E-04	12	1.100E-05		
	Total	2.356E-02	17			
Ni25	Between Groups	9.154E-02	5	1.831E-02	319.958	.000
	Within Groups	6.867E-04	12	5.722E-05		
	Total	9.223E-02	17			
Ni50	Between Groups	.406	5	8.110E-02	144.166	.000
	Within Groups	6.751E-03	12	5.626E-04		
	Total	.412	17			
Zn10	Between Groups	3.866E-03	5	7.732E-04	26.972	.000
	Within Groups	3.440E-04	12	2.867E-05		
	Total	4.210E-03	17			
Zn25	Between Groups	3.438E-02	5	6.877E-03	159.716	.000
	Within Groups	5.167E-04	12	4.306E-05		
	Total	3.490E-02	17			
Zn50	Between Groups	.353	5	7.067E-02	343.815	.000
	Within Groups	2.467E-03	12	2.056E-04		
	Total	.356	17			

ตารางที่ ๑-5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสัณเจสีในน้ำเสียสังเคราะห์กับน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะโดยผักตบชวา
ที่ผ่านการปรับสภาพด้วย 0.002% Reactive Red 31 เมื่อใช้ผักตบชวา 1 และ 2 กรัม

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Mean	
								Lower	Upper
1g RRWH	.015	.907	.202	4	.850	4.000E-02	.1984	-.5109	.5909
			.202	3.984	.850	4.000E-02	.1984	-.5118	.5918
2g RRWH	.899	.397	7.155	4	.002	1.8567	.2595	1.1362	2.5772
			7.155	3.605	.003	1.8567	.2595	1.1040	2.6094

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๑-6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดสัณกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์กับน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะโดยผักตบชวา
ที่ผ่านการปรับสภาพด้วย 0.001% Direct Blue 71 เมื่อใช้ผักตบชวา 1 และ 2 กรัม

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Mean	
									Lower	Upper
1g DBWH	Equal variances assumed	4.436	.103	5.789	4	.004	1.2400	.2142	.6452	1.8348
	Equal variances not assumed			5.789	2.448	.018	1.2400	.2142	.4625	2.0175
2g DBWH	Equal variances assumed	.359	.582	9.548	4	.001	1.1167	.1170	.7920	1.4414
	Equal variances not assumed			9.548	3.657	.001	1.1167	.1170	.7796	1.4537

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ช


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ภาพที่ ช-1 ฝักตบชวาขนาด 180 - 250 μm



ภาพที่ ช-2 การย้อมสีฝักตบชวา



ภาพที่ ๓-3 ฝักตบชวย้อมสี Reactive Red 31



ภาพที่ ๓-4 ฝักตบชวย้อมสี Direct Blue 71



ภาพที่ ๕-5 ซีเลื่อยไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็ง และไม้ยางก่อนและหลังการย้อมสี



ภาพที่ ๕-6 การทดสอบความสามารถในการกำจัดโลหะหนัก

ประวัติผู้วิจัย

นางสาวขวัญเนตร สบายใจ เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2516 ที่จังหวัดสมุทรสงคราม สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2538 และได้เข้าศึกษาต่อในสหสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย