

การนำของเสียประเภทพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตเบา



นายศิชน คุณทอง

ศูนย์วิทยุทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UTILIZATION OF PLASTIC LABEL WASTE FOR MAKING LIGHT WEIGHT CONCRETE



Mr.Sichon Koonthong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Environmental Engineering

Department of Environmental Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2009

Copyright of Chulalongkorn University

520900

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การนำของเสียประเภทพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการ  
ทำคอนกรีตเบา

โดย

นายศิชน คุณทอง

สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรพร เชาวกิจเจริญ


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม


อาจารย์ ดร.วิเชียร ชาติ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต


  
..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ วงศ์พันธ์ ลิ้มปเสนีย์)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรพร เชาวกิจเจริญ)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(อาจารย์ ดร.วิเชียร ชาติ)

  
..... กรรมการ  
(อาจารย์.ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล)

  
..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์)

ศิษย์ คุณทอง : การนำของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตเบา (UTILIZATION OF PLASTIC LABEL WASTE FOR MAKING LIGHT WEIGHT CONCRETE) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดร.เพชรพร เชาวกิจเจริญ, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: อ. ดร.วิเชียร ชาติ, 108 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการนำของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตเบาชนิดรับน้ำหนัก ซึ่งฉลากพลาสติกได้มาจากกระบวนการรีไซเคิลแก้ว โดยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมคอนกรีตด้วยฉลากพลาสติกในมวลรวม ร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยปริมาตรของคอนกรีต เพื่อลดความหนาแน่นของคอนกรีตและกำจัดของเสีย โดยผ่านการย่อยให้ได้ขนาดไม่เกิน 2.36, 4.75 และ 9.4 มิลลิเมตร ใช้โฟมเป็นสารใส่เพิ่มเพื่อลดความหนาแน่น โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.30, 0.35 และ 0.40 โดยน้ำหนัก การทดสอบกำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และการดูดซึมน้ำ หลังจากการบ่มในอากาศเป็นเวลา 7, 14 และ 28 วัน โดยหล่อตัวอย่างคอนกรีตเบาขนาด 5×5×5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้ในการผลิตคอนกรีตเบา โดยผลการทดสอบพบว่าขนาดของเสียประเภทฉลากพลาสติกสามารถแทนที่ลงในคอนกรีตเบาได้ร้อยละ 20 โดยปริมาตร ขนาดที่เหมาะสม คือ ขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 9.4 มิลลิเมตร ผสมเข้าป็นนั้นยังคงส่งผลทำให้กำลังรับแรงอัดสูงกว่า 110 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นค่ากำลังรับแรงอัดของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก(มอก.57-2533) นอกจากนี้พบว่าอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 0.35 จึงมีความเป็นไปได้ในการใช้ของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตเบา เพื่อใช้ในงานวัสดุก่อสร้างได้

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
ปีการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนิสิต ศิษย์ คุณทอง  
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เพชรพร เชาวกิจเจริญ  
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม วิเชียร ชาติ

## 5070699621 : MAJOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING

KEYWORDS : PLASTIC LABEL WASTE/LIGHT WEIGHT CONCRETE / COMPRESSIVE STRENGTH

SICHON KOONTHONG : UTILIZATION OF PLASTIC LABEL WASTE FOR MAKING LIGHT WEIGHT CONCRETE. THESIS ADVISOR: ASSOC.PROF. PETCHPORN CHAWAKIT CHAREON, Ph.D., THESIS CO-ADVISOR: WICHIAN CHALEE, Ph.D., 108 pp.

The objective of this research was to find the possibility of using plastic label waste as aggregate in light weight concrete product process. The plastic label waste used in this study was collected from the glass recycling process. The samples were produced from plastic label waste and foam mixture at 10, 20 and 30 % by volume of concrete to reduce the density and dispose the wastes. The plastic label were cut to obtain the difference size of 2.36, 4.75 and 9.4 mm., Foam was used as the admixture to reduce density in concrete process. The concrete was produced by mixing water with binder (W/B) ratios of 0.30, 0.35, and 0.40 by weight of concrete. Concrete specimens of 50 x 50 x 50 mm<sup>3</sup> were cast for compressive strength, density and water absorption tests at 7, 14 and 28 curing days. The results showed that the increases of plastic label reduce the compressive strength and density of concrete masonry blocks. However, the compressive strength of all concrete blocks, contained 20 percentage of plastic label by volume of concrete and the suitable size of plastic label waste was between 4.75 to 9.4 mm. was higher than 110 ksc which was suggested by TIS 57-2533 for hollow load bearing concrete masonry block. The result showed that the plastic label waste can apply to be an aggregate of light weight concrete in construction material.

Department : Environmental Engineering

Field of Study : Environmental Engineering

Academic Year : 2009

Student's Signature Sichon Koonthong

Advisor's Signature Petchporn C

Co-Advisor's Signature Wichian

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรพร เขาวงกัจเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.วิเชียร ชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ คำอธิบาย และช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการปฏิบัติงานวิจัยมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณท่านประธาน และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้ คำชี้แนะ ทำให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณบริษัท แก้วกรุงไทย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้อนุเคราะห์วัสดุดิบในงานวิจัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานวิจัย และคุณ สุรัชย์ สุขตนเอง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเรื่องคอนกรีต และ คอนกรีตเบา

ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนวิจัยวิทยานิพนธ์ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัว คุณทอง ที่คอยสนับสนุนด้านเงินทุน และกำลังใจในการทำงาน และขอบคุณเพื่อนๆ และน้องๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยบูรพาทุกคน ที่คอยช่วยเหลือ และมีความปรารถนาดีมอบให้เสมอมา

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฎ
สารบัญรูปภาพ.....	ท
คำนิยาม.....	ณ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	1
1.2 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
2.1 ซีเมนต์.....	3
2.2 คอนกรีต.....	6
2.3 การผลิตคอนกรีตเบา.....	6
2.3.1 คอนกรีตเบาที่ใช้มวลรวมเบา.....	7
2.3.2 โฟมคอนกรีต.....	8
2.3.3 คอนกรีตที่ไม่มีส่วนผสมละเอียด.....	8
2.3.4 คอนกรีตเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ.....	9
2.4 น้ำ.....	14
2.5 มวลรวม.....	14
2.6 ของเสียพลาสติก.....	14
2.6.1 พลาสติก.....	15
2.6.2 ประเภทของพลาสติก.....	15
2.7 สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายในการทำสี.....	18
2.8 โลหะหนัก.....	19

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.9 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย.....	19
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย.....	23
3.1 อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย.....	23
3.1.1 วัสดุดิบ.....	23
3.1.2 สารเคมี.....	23
3.1.3 เครื่องมือ และอุปกรณ์.....	24
3.2 การดำเนินการวิจัย.....	26
3.2.1 วัสดุสำหรับงานวิจัย.....	26
3.2.1.1 การเตรียมตัวอย่างของเสียประเภทพลาสติก.....	26
3.2.1.2 การเตรียมวัสดุผสม.....	26
3.2.1.3 การออกแบบส่วนผสม.....	26
3.2.2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย.....	26
3.2.2.1 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในของเสียประเภท พลาสติก.....	26
3.2.2.2 การจัดรหัสของชนิดและประเภทสิ่งปฏิภูลที่ไม่ใช้แล้ว.....	28
3.2.2.3 การหาความหนาแน่นของเสียประเภทพลาสติก.....	28
3.2.2.4 การหาองค์ประกอบของของเสียประเภทพลาสติก..	29
3.2.2.5 การหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ.....	29
3.2.3 การทดสอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตมวลเบา	29
3.2.3.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัด.....	29
3.2.3.2 การดูดซึมน้ำ.....	29
3.2.3.3 การหาความหนาแน่น.....	30
3.2.3.4 การหัดตัวแบบแห้ง.....	30
3.2.3.5 การทดสอบหาค่าการสัมประสิทธิ์การนำความร้อน.....	30
3.2.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำของเสียประเภท พลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นคอนกรีตเบา.....	31



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 การวิเคราะห์งานวิจัย.....	31
บทที่ 4 ผลการวิจัยและ วิจารณ์ผลการทดลอง.....	32
4.1 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย.....	32
4.1.1 การหาปริมาณโลหะหนักในของเสียประเภทพลาสติก.....	32
4.1.2 จัดรหัสของชนิดและประเภทสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้ว.....	33
4.1.3 ความหนาแน่นของของเสียประเภทพลาสติก.....	33
4.1.4 องค์ประกอบของของเสียประเภทพลาสติก.....	33
4.1.5 ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของมวลรวม.....	34
4.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตคอนกรีตเบาโดยใช้ของเสียประเภท พลาสติก.....	34
4.2.1 กำลังรับแรงอัด.....	34
4.2.1.1 ผลของปริมาณการแทนที่ของเสียประเภทพลาสติก ต่อกำลังรับแรงอัด.....	34
4.2.1.2 ผลของขนาดของเสียประเภทพลาสติกต่อกำลังรับ แรงอัด.....	36
4.2.1.3 ผลของอัตราส่วนน้ำต่อกำลังรับแรงอัด.....	37
4.2.1.4 การพัฒนากำลังรับแรงอัดตามระยะเวลาป่ม.....	38
4.2.2 การดูดซึมน้ำ.....	39
4.2.3 ค่าความหนาแน่น.....	41
4.2.4 การหดตัวแบบแห้ง.....	42
4.2.5 การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน.....	43
4.3 วิเคราะห์ภาพรวมของคุณสมบัติคอนกรีตเบา.....	44
4.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซึมน้ำและกำลังรับแรงอัด.....	44
4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัด.....	45
4.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนและกำลังรับแรงอัด.....	46

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำของเสียประเภทพลาสติกมา ผลิตคอนกรีตเบา.....	46
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ.....	49
รายการอ้างอิง.....	51
ภาคผนวก.....	56
ภาคผนวก ก.วิธีการทดลอง.....	57
ภาคผนวก ข.ข้อมูลผลการทดลอง.....	70
ภาคผนวก ค. รายการคำนวณ .....	98
ภาคผนวก ง. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง.....	100
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	108

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของสารประกอบหลักในปูนซีเมนต์.....	4
ตารางที่ 2.2 การจำแนกประเภทของคอนกรีตเบาตามการใช้งาน.....	10
ตารางที่ 2.3 ค่าของการนำความร้อนคอนกรีตน้ำหนักเบา.....	11
ตารางที่ 2.4 ค่าความหนาแน่นและกำลังรับอัดสำหรับคอนกรีตเบาชนิดต่างๆ.....	12
ตารางที่ 2.5 ค่าของการหดตัวเมื่อแห้งสำหรับคอนกรีตน้ำหนักเบา.....	13
ตารางที่ 2.6 คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกแต่ละชนิด...	16
ตารางที่ 2.7 คุณสมบัติทางกลของเทอร์โมพลาสติกแต่ละชนิด.....	17
ตารางที่ 2.8 คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติงแต่ละชนิด.....	18
ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมที่ใช้ผสมคอนกรีตเบา แทนที่ด้วยของเสียบประเภทฉลากพลาสติก ปริมาณต่างๆ กัน ที่มีน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.30, 0.35 และ 0.40.....	27
ตารางที่ 3.2 ส่วนผสมที่ใช้ผสมคอนกรีตเบา แทนที่ของเสียบประเภทฉลากพลาสติก ขนาดต่างๆ กัน ที่มีน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.30, 0.35 และ 0.40.....	28
ตารางที่ 4.1 ปริมาณโลหะหนักในของเสียบประเภทฉลากพลาสติก.....	32
ตารางที่ 4.2 องค์ประกอบของของเสียบประเภทฉลากพลาสติก.....	33
ตารางที่ 4.3 ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด และการดูดซึมน้ำ.....	34
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบอัตราส่วนเปลี่ยนแปลงความยาว.....	43
ตารางที่ 4.5 ราคาของวัสดุดิบ.....	47
ตารางที่ 4.6 ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตเบา.....	47
ตารางที่ 4.7 การคำนวณราคาคอนกรีตเบา.....	48
ตารางที่ ผ.1 การหาค่ากำลังรับแรงอัดให้กระทำในช่วงเวลาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้.....	62
ตารางที่ ผ.2 อัตราส่วนผสม แทนที่ด้วยของเสียบประเภทฉลากพลาสติกที่ร้อยละการ แทนที่ต่างๆ กัน เวลาบ่ม 7 14 และ 28 วัน.....	71
ตารางที่ ผ.3 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียบประเภทฉลากพลาสติกที่ร้อยละการ แทนที่ต่างๆ กัน เวลาบ่ม 7 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.3.....	72
ตารางที่ ผ.4 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียบประเภทฉลากพลาสติกที่ร้อยละการ แทนที่ต่างๆ กัน เวลาบ่ม 14 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.3.....	73





## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 แผนภาพกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ.....	9
ภาพที่ 3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	25
ภาพที่ 3.2 ทรายละเอียด.....	25
ภาพที่ 3.3 ฉลากพลาสติก.....	25
ภาพที่ 3.4 ฉลากพลาสติกที่ใช้ในการวิจัย.....	25
ภาพที่ 3.5 สารเพิ่มฟองชนิดสกัดจากธรรมชาติ.....	25
ภาพที่ 3.6 แบบหล่อคอนกรีตขนาด 5x5x5 ลูกบาศก์เซนติเมตร.....	25
ภาพที่ 3.7 เครื่องผลิตโฟม.....	25
ภาพที่ 3.8 โฟมที่ผสมลงในคอนกรีตเบา.....	25
ภาพที่ 3.9 เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด.....	25
ภาพที่ 3.10 เครื่องเขย่าคัดขนาดฉลากพลาสติก.....	25
ภาพที่ 3.11 แบบหล่อคอนกรีตเพื่อทดสอบการนำความร้อน.....	25
ภาพที่ 3.12 แบบหล่อคอนกรีตเพื่อทดสอบการหดตัวแบบแห้ง.....	25
ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียบรรเทา ฉลากพลาสติกที่เวลาบ่ม 28 วัน.....	36
ภาพที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อความหนาแน่นที่เวลาบ่ม 28 วัน.....	37
ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียบรรเทา ฉลากพลาสติกที่เวลาบ่ม 28 วัน.....	38
ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อขนาดของเสียบรรเทาฉลากพลาสติก ที่เวลาบ่ม 28 วัน.....	38
ภาพที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อระยะเวลาในการบ่มที่มีอัตราส่วน น้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 .....	39
ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อระยะเวลาในการบ่มที่มีอัตราส่วน น้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 .....	39

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.7 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำต่อระยะเวลาในการบ่ม โดยแทนที่ด้วยของเสียนขนาดระหว่าง 2.36 ถึง 4.75 มิลลิเมตร.....	40
ภาพที่ 4.8 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำต่อระยะเวลาในการบ่มที่มีขนาดต่างๆ กัน.....	40
ภาพที่ 4.9 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดต่างๆ กัน ที่เวลาบ่ม 28 วัน.....	41
ภาพที่ 4.10 ความหนาแน่นต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่เวลาบ่ม 28 วัน.....	42
ภาพที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนต่อร้อยละโดยปริมาตรที่แทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติก.....	44
ภาพที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซึมน้ำต่อกำลังรับแรงอัด.....	45
ภาพที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นต่อกำลังรับแรงอัด.....	45
ภาพที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนต่อกำลังรับแรงอัดที่ร้อยละการผสมต่างๆ กัน.....	46
ภาพที่ ผ.1 ลักษณะการกองของเสียประเภทฉลากให้เป็นรูปกรวยก่อนที่จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน.....	65
ภาพที่ ผ.2 การแบ่งของเสียประเภทฉลากเป็น 4 ส่วน และเลือกสุ่มมา 2 ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน.....	65
ภาพที่ ผ.3 ผลการทดสอบค่าการนำความร้อน.....	96
ภาพที่ ผ.4 ปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดของเสียประเภทฉลากพลาสติก.....	97

## คำนิยาม

ค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive strength) คือ แรงกระทำต่อพื้นที่หน้าตัดคอนกรีตหลังบ่ม

ในอากาศ ระยะเวลา 7, 14 และ 28 วัน ด้วยวิธีทดสอบ ASTM C109-07 (2008)

ค่าการหดตัว (drying shrinkage) คือ ค่าการหดตัวผิวแห้งของคอนกรีต หลังบ่มในน้ำ 24 ชั่วโมง

ด้วยวิธีทดสอบ ASTM C506-07 (2008)

ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) คือค่าการนำความร้อนของคอนกรีตมวลเบาหลัง

บ่มในอากาศ 28 วันด้วยวิธีทดสอบ ASTM C177-04 (2008)

ค่าการดูดซึมน้ำ (Water absorption) คือ ค่าปริมาณน้ำที่คอนกรีตดูดซึมเข้าไปหลังแช่น้ำ 24

ชั่วโมง และทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำขึ้นมาเช็ดด้วยผ้าหมาด แล้วนำไปชั่ง

น้ำหนักเทียบกับน้ำหนักหลังอบแห้ง ด้วยวิธีทดสอบ ASTM C128-07a, (2008)



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 1

### บทนำ

#### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยพยายามเร่งรัดพัฒนาประเทศให้มีความเจริญในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหาที่ตามมาอย่างมากมายคือ ปัญหาของเสียประเภทพลาสติกอันเนื่องมาจากกระบวนการบริโภคเป็นจำนวนมาก โดยพลาสติกเหล่านี้มีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการหาวิธีการในการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การทำให้เป็นของแข็ง (Solidification) การทำให้เสถียร (Stabilization) ก้อนส่งไปยังหลุมฝังกลบนิรภัย (Secure landfill) หรือ นำไปคัดแยกและนำไปใช้ซ้ำ (Recycle) เป็นการจัดการของเสียวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ของเสียประเภทพลาสติกมีการนำมาใช้ซ้ำค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นวัสดุที่มีราคา ยากต่อการจัดเก็บและกำจัด อีกทั้งพื้นที่สำหรับฝังกลบมีอย่างจำกัดและต้องใช้เวลาในการรับผิดชอบดูแลนาน วิธีการกำจัดดังกล่าวจึงไม่ใช่วิธีเหมาะสมอีกต่อไป จึงมีแนวคิดในการจัดการกับของเสียประเภทนี้อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตคอนกรีตเบา ก็เท่ากับเป็นการจัดการของเสียและเป็นการลดปริมาณของเสียอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ตลอดจนแนวทางในการนำของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ ของเสียประเภทพลาสติก มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมวลเบา ร่วมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาของเสียประเภทพลาสติก ซึ่งเป็นของเสียจากภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลแล้ว มาใช้ประโยชน์ร่วมกับคอนกรีตเบา เพื่อเป็นการจัดการของเสียวิธีหนึ่ง ปัจจุบันของเสียประเภทพลาสติกนั้นมีเป็นจำนวนมาก และยังมีค่าจัดการค่อนข้างสูง ซึ่งหากจัดการของเสียประเภทนี้ได้แล้ว อาจใช้เพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย

#### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำของเสียประเภทพลาสติก มาใช้แทนที่ในมวลรวมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตมวลเบา โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน
2. หาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเสียประเภทพลาสติกแทนที่ลงในมวลรวม เพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีตเบา
3. ศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพของคอนกรีตมวลเบาที่มีการผสมของเสียประเภทพลาสติก
4. ประเมินการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการทำคอนกรีตเบา จากของเสียประเภทพลาสติก

### ขอบเขตของการวิจัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยนี้นำของเสียประเภทพลาสติกจากโรงงานรีไซเคิลแก้ว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตเบา โดยใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และของเสียประเภทพลาสติกมา ใช้แทนที่ในมวลรวม เพื่อผลิตคอนกรีตเบาสำหรับงานก่อผนัง โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ของเสียประเภทพลาสติกประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) จากกระบวนการล้างขวดแก้ว ที่นำมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 9 มิลลิเมตร
2. ศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย วิเคราะห์ ความหนาแน่นปกติ หางค์ประกอบโลหะหนักในของเสียประเภทพลาสติกการกระจายขนาดคละ ความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของวัสดุผสมของวัสดุผสม
3. ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบมีขนาด 5 x 5 x 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยใช้ สารเพิ่มฟอง ชนิดสกัดจากธรรมชาติ (Natural Foaming agent) เป็นวัสดุผสมเพิ่มเพื่อลดน้ำหนักของคอนกรีตเบา
4. มีการทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยวิธี ASTM C 109-7 (2008) ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนโดยวิธี ASTM C 177-04 (2008) ทดสอบความหนาแน่น และ การหดตัวแบบแห้งโดยวิธี ASTM C 596-07 (2008)

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถใช้ของเสียประเภทพลาสติกเป็นวัสดุผสม และใช้ในงานคอนกรีตเบาได้
2. เพิ่มทางเลือกในการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียประเภทพลาสติก ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิลขวดแก้ว โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. สามารถนำข้อมูลและอัตราส่วนที่เหมาะสมไปปรับใช้ในงานคอนกรีตเบาได้

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ซีเมนต์ (วินิต ช่อวิเชียร, 2544)

ซีเมนต์ โดยทั่วไปหมายถึงวัสดุประสานซึ่งสามารถ ประสานยึดวัตถุชิ้นเล็กๆ เข้าด้วยกัน คำว่า ซีเมนต์หมายถึงซีเมนต์หลายประเภท แต่สำหรับงานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้าง ซีเมนต์ หมายถึงวัสดุผงละเอียดสีเทาเมื่อผสมน้ำแล้วจะสามารถใช้เป็นวัสดุประสานได้ โดยซีเมนต์ใช้เป็น วัสดุประสานเมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตศักราช การพัฒนาของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ถูก พัฒนาขึ้น โดย แอล เจ ไวแคต ในปี พ.ศ.2356 โดยการผสมส่วนผสมของหินชอล์ก และดินเหนียวที่ ผ่านการบดละเอียดต่อมา นาย โจเซฟแอสติน ชาวอังกฤษ ได้ จดสิทธิบัตรการผลิต "ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์" เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2367 อย่างไรก็ตามคุณภาพของปูนซีเมนต์ใน สมัยนั้นยังไม่ดีนัก เนื่องจากอุณหภูมิในการเผายังต่ำ

#### คุณสมบัติของสารประกอบหลัก(วินิต ช่อวิเชียร, 2544)

สารประกอบหลักของปูนซีเมนต์ ได้แก่  $C_3S$ ,  $C_2S$ ,  $C_3A$  และ  $C_4AF$  เนื่องจากมีปริมาณ มากกว่าร้อยละ 90 ทั้งยังมีสารประกอบอื่นๆ อีกเล็กน้อย โดยสารประกอบเหล่านี้เป็นตัวกำหนด คุณสมบัติและคุณภาพของปูนซีเมนต์

1. ไตรซิลิเกต (C<sub>3</sub>S) เป็นสารประกอบที่พบมากที่สุด รูปร่างเป็นผลึกเหลี่ยม มีสี เทาเข้ม คุณสมบัติของ C<sub>3</sub>S เหมือนคุณสมบัติของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ เมื่อผสมกับน้ำจะแข็งตัว ภายใน 2-3 ชั่วโมงและจะมีกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นอย่างมากในสองสัปดาห์แรก การเกิดปฏิกิริยากับน้ำปานกลาง ก่อตัวเร็วในไม่กี่ชั่วโมง และทนต่อซัลเฟต

2. ไดซิลิเกต (C<sub>2</sub>S) พบมากรองลงมาจาก C<sub>3</sub>S มีลักษณะเป็นทรงกลม ให้กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นในระยะหลัง (14 ถึง 28 วัน) ทำปฏิกิริยากับน้ำค่อนข้างช้า ให้ความร้อนน้อย ทนต่อการกัดกร่อนของซัลเฟต มีการหดตัวน้อย

3. ไตรซิลิเกตอลูมิเนต (C<sub>3</sub>A) ทำปฏิกิริยากับน้ำทันที ก่อตัวและแข็งเร็ว ให้ความร้อนมาก แต่ไม่ช่วยในด้านกำลังรับแรงอัดในระยะหลัง ทำให้ไม่คงที่ และไม่ทนต่อซัลเฟตและกำลังรับแรงอัดค่อนข้างต่ำหากเทียบกับ C<sub>2</sub>S กับ C<sub>3</sub>S

4. เตตราซิลิเกตอลูมิโนเฟอร์ไรท์ (C<sub>4</sub>AF) เป็นส่วนประกอบที่พบน้อยที่สุด ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังรับแรงอัดทั้งในระยะแรกและระยะหลัง เนื่องจากทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างช้าๆ มีสีเทา-ขาว โดยสารประกอบทั้ง 4 นี้มีคุณสมบัติต่างๆ ดังตารางที่ 2.1

แมงกานีสออกไซด์ (MgO) หากมีอยู่ในปูนซีเมนต์เกินร้อยละ 5 โดยน้ำหนักจะก่อให้เกิดความไม่คงตัว โดยมีผลให้เกิดการขยายตัวในมอร์ตาร์และคอนกรีตส่งผลให้เกิดการแตกร้าว

ปูนขาวอิสระ(CaO) จะทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างช้าๆ หลังจากปูนซีเมนต์แข็งตัวแล้ว หากมีอยู่มากกว่าร้อยละ 3 จะส่งผลให้เกิดการก่อตัวซ้ำ

ยิปซัม ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) ทำให้ปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติก่อตัวและแข็งตัวช้า หากมีอยู่มาก จะทำให้เกิดความไม่คงตัว และกำลังรับแรงอัดน้อยลง


โพแทสเซียมออกไซด์ ( $\text{K}_2\text{O}$ ) และโซเดียมออกไซด์ ( $\text{Na}_2\text{O}$ ) ซึ่งเป็นด่างทำให้กำลังรับแรงอัดเพิ่มในช่วงแรก แต่ลดลงในระยะหลัง คอนกรีตอาจแตกร้าวหากทำปฏิกิริยากับด่าง

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของสารประกอบหลักในปูนซีเมนต์ (วินิต ชอวิเชียร, 2544)

คุณสมบัติ	$\text{C}_3\text{S}$	$\text{C}_2\text{S}$	$\text{C}_3\text{A}$	$\text{C}_4\text{AF}$
1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน	เร็ว(ชั่วโมง)	ช้า(ชั่วโมง)	ทันทีทันใด	เร็วมาก(นาที)
2.การพัฒนา กำลังอัด	เร็ว(วัน)	ช้า(อาทิตย์)	เร็วมาก (วันเดียว)	เร็วมาก (วันเดียว)
3. กำลังอัดประลัย	สูง	ค่อนข้างสูง	ต่ำ	ต่ำ
4. ความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน	ปานกลาง (500 จูล/กรัม)	น้อย (250 จูล/กรัม)	สูงมาก (850 จูล/กรัม)	ปานกลาง (420 จูล/กรัม)
5. คุณสมบัติอื่นๆ	คุณสมบัติเหมือนพอร์ตแลนด์ซีเมนต์	-	ไม่คงตัวในน้ำ และถูกซัลเฟตทำลายได้ง่าย	ทำให้ปูนซีเมนต์มีสีเทา

### ปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ (วินิต ช่อวิเชียร, 2544)

เมื่อผสมผงปูนกับน้ำปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ จะเรียกว่าปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) สารประกอบ  $C_3S$  และ  $C_2S$  ที่อยู่ในผงปูนซีเมนต์จะทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้ สารประกอบซิลิเกตไฮเดรต ( $3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O : C_3S_2H_3$ ) และคัลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $Ca(OH)_2$ )



สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต  $C_3S_2H_3$  ทำให้ซีเมนต์เพสต์เกิดเป็นวุ้น (Gel) มีคุณสมบัติเป็นตัวประสาน มีความเหนียวคล้ายกาวแข็งตัวและยึดเกาะแน่นกับวัสดุผสมส่วน แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ทำให้ซีเมนต์เพสต์เป็นด่าง ช่วยป้องกันสนิมในเหล็กเสริม

สารประกอบ  $C_3A$  จะทำปฏิกิริยากับน้ำทันทีทันใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการก่อตัวแบบผิดปกติ (False Set) จึงทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันช้าลงเช่นเดียวกับ  $C_4AF$

การทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์จะหยุดลงเมื่อน้ำระเหยออกจากเมนตเพสต์หมดแล้ว ดังนั้นการบ่มจึงเป็นการป้องกันการสูญเสียน้ำในคอนกรีต เวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยานั้นจึงถือว่าสำคัญในการพัฒนากำลังของคอนกรีต เช่น ถ้าคอนกรีตที่ใช้กันตามธรรมดานั้นใช้เวลาบ่ม 1 เดือน จะพบว่าปูนซีเมนต์กับน้ำทำปฏิกิริยากันได้ถึงร้อยละ 80

### ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ปูนซีเมนต์แบบนี้นิยมใช้มากในงานคอนกรีตประมาณได้ว่าปูนซีเมนต์ ร้อยละ 90 ที่ผลิตเป็นปูนซีเมนต์ประเภทนี้ ใช้ในงานก่อสร้างปกติเช่น เสา คาน ฐานราก ถนน เป็นต้น ปูนซีเมนต์ ประเภทนี้ให้กำลังสูงในระยะเวลาไม่รวดเร็วนักและให้ความร้อนปานกลาง

ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ให้ความสูงไม่มากนัก ความร้อนที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นน้อยกว่าประเภทที่ 1 แต่ให้กำลังใกล้เคียงกัน เหมาะกับงานที่ทนต่อการทนซิลเฟตได้ปานกลาง

ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทแข็งตัวเร็ว เป็นปูนซีเมนต์ประเภทที่ให้กำลังสูงในระยะเวลาแรก ให้ความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันสูงเพราะมีปริมาณ  $C_3S$  สูงและ ความละเอียดสูงกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1 มาก เหมาะกับงานที่งานที่ต้องการใช้งานเร็ว เช่นงานซ่อมแซม

ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ความร้อนต่ำ ให้ความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันต่ำ เพราะมีปริมาณ  $C_3S$  ต่ำ โดยเฉลี่ยมีค่าประมาณร้อยละ 25 ถึง 30 เหมาะกับงานประเภท เชื้อนคอนกรีต หรือต่อม่อขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟต เป็นปูนที่ทนซัลเฟตได้สูง เนื่องจากมี  $C_3A$  น้อยจึงทำปฏิกิริยากับซัลเฟตได้น้อยหรือไม่ได้เลย ทำให้ถูกกัดกร่อนจากซัลเฟตลดลง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่อยู่ในที่มีเกลือหรือสารละลายซัลเฟต

## 2.2 คอนกรีต (ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547)

คอนกรีตเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานด้านโครงสร้าง และเป็นวัสดุที่สามารถสร้างให้มีรูปร่างลักษณะตามต้องการและเหมาะสมกับงาน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบประการหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ คุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตสดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบต่างๆ ของคอนกรีตนั้น คุณสมบัติของคอนกรีตที่ต้องการได้แก่ ความสม่ำเสมอของส่วนผสม ความง่ายในการลำเลียงและขนส่งทำได้ง่าย เมื่อเทลงแบบสามารถอัดแน่นได้ง่ายโดยไม่เกิดการแยกตัว โดยทั่วไปคอนกรีต จะมีส่วนผสมผสมแยกต่างๆ คือ ปูนซีเมนต์ร้อยละ 15 น้ำร้อยละ 14 ถึง 21 และฟองอากาศร้อยละ 3 นอกนั้นเป็นวัสดุผสมอื่นๆ สมบัติของคอนกรีตขึ้นอยู่กับคุณภาพของซีเมนต์ อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาไฮเดรชันที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำและซีเมนต์ ซีเมนต์เพสต์จะทำหน้าที่เสริมช่องว่างระหว่างวัสดุผสม หล่อลื่นคอนกรีตสดในขณะทำงาน ให้กำลังแก่คอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัวและป้องกันการซึมผ่านของน้ำ (ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, 2540)

## 2.3 การผลิตคอนกรีตเบา (วินิต ช่อวิเชียร, 2544)

ในอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ น้ำหนักส่วนหนึ่งจะใช้คำนวณหาขนาดเนื้อที่หน้าตัดและขนาดเหล็กเสริมเป็นน้ำหนักของตัวอาคารเอง ซึ่งถ้าหากสามารถทำให้ตัวอาคารเบาลงได้ย่อมทำให้ขนาดโครงสร้างเล็กลง ทำให้ประหยัดราคาก่อสร้างลงได้ ซึ่งคอนกรีตเบามีวิธีการผลิตเช่นเดียวกับคอนกรีตธรรมดา แต่ใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบากว่า นอกจากนี้คอนกรีตเบายังใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่า คอนกรีตเบามีหน่วยน้ำหนักอยู่ระหว่าง 300 ถึง 1,850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

คอนกรีตเบาจำแนกตามหน่วยน้ำหนักได้เป็น

1. คอนกรีตเบาชนิดทำฉนวน (Insulating Lightweight Concrete) มีน้ำหนัก 315 ถึง 1,100 กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร มีกำลังรับแรงอัดเมื่ออายุ 28 วัน ระหว่าง 7 ถึง 70 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซนติเมตร

2. คอนกรีตเบาชนิดทำโครงสร้าง (Structural Lightweight Concrete) ) มีน้ำหนัก 1,400 ถึง 1,800 กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร มีกำลังรับแรงอัดเมื่ออายุ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซนติเมตร

3. คอนกรีตชนิดกึ่งเบา (Semi Lightweight Concrete) มีน้ำหนัก 1,800 ถึง 2,050 กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ใช้ทำพวกคอนกรีตบล็อก มีกำลังรับแรงอัดเมื่ออายุ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซนติเมตร

### 2.3.1 คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา (Lightweight Aggregate) (ซีวาลย์ เศรษฐบุตร, 2540)

มีหน่วยน้ำหนักระหว่าง 65-1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทียบกับ 1,000-1,750 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ของมวลรวมปกติ หน่วยน้ำหนักของมวลเบาแต่ละชนิด แสดงไว้ใน ตารางที่ 2.2 เราสามารถจำแนกมวลรวมเบาออกได้เป็น 4 ชนิด คือ

1. มวลรวมเบาที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ หิน เวอร์มิคูไลต์ เพอร์ไลต์ เพอร์ไมต์ และ สโคไลต์ ซึ่งเป็นพวกลาวาที่พองตัวโดยธรรมชาติเกิดขึ้นเวลาภูเขาไฟระเบิด มวลรวมชนิดนี้ใช้ผสมทำคอนกรีตที่ไม่ต้องการกำลังสูงนัก และมวลรวมจะดูดซึมน้ำมาก

2. มวลรวมเบาที่ได้จากกระบวนการผลิต เป็นมวลรวมที่ใช้ผลิตคอนกรีตมากที่สุด สามารถจำแนกได้เป็น 3 ชนิด

1) มวลรวมดินเหนียว ได้มาจากการนำดินเหนียวมาผสมกับสารที่ก่อให้เกิดฟองอากาศ และนำไปเผาในหม้อเผา (Rotary Kiln) ที่ 1,200 องศาเซลเซียส ณ อุณหภูมินี้จะมีการขยายตัวเนื่องจากการเผาไหม้ของสารอินทรีย์เกิดเป็นฟองอากาศอยู่ในเนื้อหิน ลักษณะของหินพวกนี้จะมีรูปร่างกลม แข็ง ผิวเรียบแน่นแต่เนื้อภายในเป็นโพรงอากาศ

2) มวลรวมหินเชล ได้มาจากการนำดินดาน (Shale) มาผสมกับถ่านที่บดละเอียดแล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส วัตถุประสงค์จะถูกหลอมรวมกัน และจะมีฟองอากาศถูกกักไว้ในเนื้อหิน ลักษณะจะเป็นหินที่มีความแข็งแรงมาก หลังจากที่เผามวลรวมทั้งสองนี้ได้แล้วจะนำมวลรวมเบาที่ได้ไปย่อยให้ได้ขนาดที่ต้องการ มวลรวมเบาชนิดนี้จะมี ความแข็งแรงค่อนข้างดีจึงเป็นที่นิยมในการผลิตคอนกรีตมวลเบา

3) ถ้ำลอยเผา ได้จากการนำถ้ำลอย ที่ได้จากการเผาไหม้ของถ่านหินแล้วจึงนำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,400 องศาเซลเซียส ณ อุณหภูมินี้อนุภาคของ ถ้ำถ่านหิน เกาะกันผิวของมวลรวมชนิดนี้ค่อนข้างเรียบ

3. มวลรวมเบาที่ได้จากสารอินทรีย์ ได้แก่การใช้ไม้หรือพลาสติกบางชนิด ใส่ผสมเข้าไปในคอนกรีต

4. มวลรวมที่ได้จากของเหลือของกระบวนการผลิต ได้แก่ ถ้ำหนัก (Furnace bottom ash) ที่ได้จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหรือได้จากการพ่นน้ำไปบน ตะกรันเหล็ก(Slag) ที่แข็งตัวหลังจากนั้นจะนำไปย่อย เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ

### 2.3.2 โฟมคอนกรีต (ซีซวาลย์ เศรษฐรูปูตร, 2540)

คอนกรีตประเภทนี้ได้จากการผสมฟองอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1-1 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดคอนกรีตเบา ได้โดยทำให้เกิดฟองอากาศเล็กๆ จำนวนมาก ในเนื้อคอนกรีต โดยใช้สารเคมีอันได้แก่ผงอลูมิเนียม (Aluminum Powder) ในปริมาณ 0.22 โดยน้ำหนักของซีเมนต์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับ ปูนขาว ก่อให้เกิดฟองของไฮโดรเจน

คอนกรีตเบาที่ใช้สารกักฟองอากาศ (Aerated Concrete) อาจผลิตโดยไม่ใช้ทรายในส่วนผสมซึ่งจะนำมาใช้ในการทำส่วนผสมซึ่งจะนำไปใช้ในการทำฉนวนป้องกันความร้อน หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตประเภทนี้ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในกรณีที่ใช้ทรายจะมีหน่วยน้ำหนักประมาณ 500-1,100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

### 2.3.3 คอนกรีตไม่มีส่วนผสมละเอียด

คอนกรีตประเภทนี้ได้จากการไม่ใส่ทรายลงในส่วนผสมนั้นคือมีเพียงหิน ซึ่งปกติจะใช้หินขนาดเดียว และมีน้ำปูนเคลือบอยู่หนาแน่นไม่เกิน 1-3 มิลลิเมตร จะพบว่าคอนกรีตประเภทนี้มีช่องว่างหรือโพรงอยู่มากส่งผลทำให้กำลังอัดค่อนข้างต่ำสำหรับหินชนิดหนึ่งๆ หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตไม่มีส่วนผสมละเอียดจะขึ้นอยู่กับขนาดคละของหินเป็นหลัก หินที่มีขนาดเดียวจะมีหน่วยน้ำหนักน้อยกว่าหินที่มีส่วนคละประมาณร้อยละ 10


โดยทั่วไปหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตประเภทนี้อยู่ระหว่าง 1,600-2,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ถ้าใช้มวลรวมเบา หน่วยน้ำหนักอาจเหลือเพียง 640 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การใช้งานคอนกรีตประเภทนี้ควรทำการจี้เขย่าคอนกรีตเข้าแบบเพียงเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำปูนไหลออกจากหิน เราสามารถวัดค่าความสามารถเทได้ของคอนกรีตประเภทนี้ ซึ่งถือเป็นการเพียงพอแล้วรวมทั้งคอนกรีตประเภทนี้ไม่มีการแยกตัว จึงสามารถเทได้ทุกความสูงของแบบ กำลังอัดคอนกรีตประเภทนี้อยู่ระหว่าง 1.8-180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ขึ้นอยู่กับหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตซึ่งสัมพันธ์โดยตรงต่อปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ ส่วนค่าอัตราส่วนน้ำ ต่อซีเมนต์ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.38-0.52 เนื่องจากคอนกรีตมีการยึดเกาะเพียงเล็กน้อย จึงควรทิ้งให้นานพอสมควรเพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัด



คอนกรีตไม่มีส่วนละเอียดนี้ มักไม่ใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้าต้องใช้ควรที่จะเคลือบเหล็กเสริมด้วยน้ำปูนให้หนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 70-130 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นราคาของคอนกรีตประเภทนี้จึงต่ำมาก

### 2.3.4 คอนกรีตเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ (Autoclaved Aerated Lightweight Concrete, AAC) (ชาติรี สวาททรัพย์, 2551)

การผลิตคอนกรีตเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ มีองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เนื้อซิลิกา (Siliceous) ได้แก่ มวลรวมละเอียดหรือทรายละเอียด ธาตุปูน (Calcareous) ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ ปูนขาว สุดท้าย คือ การพัฒนากำลัง (Reinforcement) ดังแสดงในภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 แผนภาพกระบวนการผลิตคอนกรีตเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ  
(ชาติรี สวาททรัพย์, 2551)

ทั้งนี้คอนกรีตเบาอาจแบ่งตามประเภทการใช้งานได้อีก ตามตารางที่ 2.2 ซึ่งคอนกรีตเบาแต่ละแบบมีกำลังรับแรงอัด และ หน่วยน้ำหนักต่างกันขึ้นกับลักษณะการใช้งาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.2 การจำแนกประเภทของคอนกรีตเบาตามการใช้งาน(ซัชวาลัย เศรษฐบุตร, 2540)

ประเภท	กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร)	หน่วยน้ำหนัก (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
คอนกรีตที่ใช้มวลรวมเบา (Light Weight Aggregate Concrete)	180-400	1400-1800
คอนกรีตสำหรับงานก่อ (Masonry Concrete)	100-180	500-800
คอนกรีตสำหรับงานฉนวนความ ร้อน (Insulating Concrete)	10-100	น้อยกว่า 800

**ประโยชน์ของคอนกรีตเบา (ซัชวาลัย เศรษฐบุตร, 2540)**

คอนกรีตเบา นี้มีคุณสมบัติเด่นหลายประการ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ดี เช่น มีน้ำหนักเบา ป้องกันความร้อน รวมทั้งยังป้องกันเสียงสะท้อนได้ดีอีกด้วย ข้อดีและข้อเสียได้ดังนี้

**ข้อดี**

1. เป็นฉนวนความร้อนที่ดี
2. ลดน้ำหนักของโครงสร้าง
3. ลดขนาดของฐานรากเนื่องจากน้ำหนักรวมของสิ่งก่อสร้างลดลง
4. แรงดันที่เกิดขึ้นกับไม้แบบลดลง
5. น้ำหนักของคอนกรีตที่ลดลงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

**ข้อเสีย**

1. ราคาสูงกว่าคอนกรีตทั่วไป
2. ต้องใส่ใจอย่างมากในด้านการผสมการลำเลียงการเทลงแบบมากกว่าคอนกรีตทั่วไป
3. จะมีการดูดซึมน้ำมากกว่าและก่อให้เกิด การหดตัว (Dry Shrinkage) สูง

**สมบัติของคอนกรีตเบา(วินิต ช่อวิเชียร, 2544)**

1. คอนกรีตเบาดูดซึมน้ำได้มากกว่าคอนกรีตธรรมดา เนื่องจากมีรูพรุนมากกว่า
2. คอนกรีตเบาหดตัวมากกว่าคอนกรีตธรรมดาประมาณร้อยละ 5 ถึง 40 แต่คอนกรีตเบาที่ใช้ในวัสดุผสม ซึ่งเป็นผลผลิตจาก ดินเผา ดินดาน หรือ ทรายกรัน จะหดตัวน้อยลง
3. คอนกรีตเบาอาจล้ามากกว่าคอนกรีตธรรมดา

4. ค่าปิวของเรโซของคอนกรีตเบาเท่ากับคอนกรีตธรรมดา แต่ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจะมีค่าเท่ากับ 0.5 ถึง 0.75 เท่าของคอนกรีตธรรมดา เมื่อมีกำลังรับแรงอัดเท่ากัน

5. คอนกรีตเบาเก็บเสียงได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา แต่ถ้ามีการตัดแปลงผิวของคอนกรีตจะเปลี่ยนสมบัติเป็นสะท้อนเสียง

6. สัมประสิทธิ์การขยายตัวของคอนกรีตเบาประมาณ  $7 \times 10^{-6}$  ถึง  $14 \times 10^{-6}$  ต่อ องศาเซลเซียส ซึ่งน้อยกว่าคอนกรีตธรรมดา

7. คอนกรีตเบามีความต้านทานเพลิงไหม้ได้ดีกว่าคอนกรีตธรรมดา

ทั้งนี้สมบัติทางกายภาพต่างๆ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.3 2.4 และ 2.5 โดยมีค่าต่างๆ คือ ค่าการนำความร้อน กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตแบบธรรมดา ความหนาแน่น และ ค่าการหดตัวของคอนกรีตเบา

ตารางที่ 2.3 ค่าของการนำความร้อนคอนกรีตน้ำหนักเบา (คันธนา สุยะพล และ คณะ, 2546)

วัสดุ	ความหนาแน่นของ คอนกรีต (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	การเป็นตัวนำความร้อน (วัตต์/ม.เคลวิน)
คอนกรีตมีฟองอากาศ (Aerated concrete)	400-800	0.3-0.2
เอ็กแพนด์เด็ด เวอร์มิคูไลต์และเพอร์ไลต์ (Expanded Vermiculite and perlite)	400-1,120	0.11-0.29
เพอร์ไมซ์(Permicce)	720-1,280	0.14-0.36
โฟม สแลก (Foam slag)	960-1,520	0.22-0.48
ดินเหนียว	960-1,200	0.33-0.46
อิฐ	1,040-1,520	0.35-0.58
คอนกรีตอัดแน่น	2,320	1.20-1.70

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.4 ค่าความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเบาชนิดต่างๆ (คันธนา สุยะพล และ คณะ, 2546)

ชนิดของคอนกรีต	มวลรวม	ความหนาแน่นของมวลรวม (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	ความหนาแน่นของคอนกรีต (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	กำลังรับแรงอัดลูกบาศก์เมื่ออายุ 28 วัน (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
คอนกรีตฟองอากาศ			400-800	14-49
คอนกรีตมวลรวมน้ำหนักเบาอัดแน่นบางส่วน	เอ็กแพนด์เต็ด เวอร์มิคูไลต์	64-120	400-1,120	5-35
	เพอร์ไลต์	320-880	720-1,120	14-49
	เพอร์ไมค์	480-960	960-1,520	14-56
	โฟมสแลก	640-960	1,120-1,280	28-70
	ซินเทอร์ พัลเวอร์ไลซ์	560-1,040	960-1,520	56-84
	ฟูเอล แอช			
	ดินเหนียวหรือหินเซล	720-1,040	1,040-1,520	21-70
คอนกรีตไม่มีมวลรวมละเอียด	มวลรวมจากวัสดุธรรมชาติ	1,360-1,600	1,600-1,920	42-140
	คอนกรีตมวลเบา	480-1,040	880-1,200	28-70
คอนกรีตมวลรวมน้ำหนักเบาสำหรับโครงสร้าง	เพอร์ไมค์	480-880	1,040-1,600	105-210
	โฟม	480-960	1,680-2,080	105-420
	ซินเทอร์ พัลเวอร์ไลซ์	640-960	1,360-1,760	140-420
	ฟูเอล แอช			
	ดินเหนียวหรือเซลสแลก	560-1,040	1,360-1,840	140-420
คอนกรีตธรรมดา	กรวด	1,600	2,240	280

ตารางที่ 2.5 ค่าของการหดตัวเมื่อแห้งสำหรับคอนกรีตน้ำหนักเบา (คันธนา สุยะพล และคณะ, 2546)

วัสดุ (Material)	การหดตัวเมื่อแห้ง (Drying Shrinkage) ร้อยละการหดตัว
คอนกรีตไม่มีมวลรวมละเอียด	0.013
มวลรวมจากวัสดุธรรมชาติ	0.013
คอนกรีตเบา	0.025
คอนกรีตมวลร่วนน้ำหนักเบา	0.025
เอ็กแพนด์เด็ด เวอร์มิคูไลต์ (Expanded Vermiculite)	0.25-0.35
เพอร์ไมค์ (Permite)	0.04-0.10
โฟม สแลก (Foam slag)	0.03-0.07
ซินเทอรัฟ พัลเวไรซ์ โฟเอล แอช (Sintered pulverized fuel ash)	0.04-0.07
ดินเหนียว	0.04-0.07
อิฐ	0.04-0.08
คอนกรีตฟองอากาศ	0.05
คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Precast)	0.05
คอนกรีตอัดแรง ที่หน้างาน (In-situ)	0.5
คอนกรีตธรรมดา	0.5
คอนกรีตผสมกรวดแน่น	0.035

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 2.4 น้ำ (ปริญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547)

น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตหากมีสารแปลกปลอม เจือปนอยู่มากเกินไปอาจก่อปัญหา ด้านระยะเวลาในการก่อตัว การหดตัวของคอนกรีต การมีรอยคราบเกลือ อยู่ที่ผิวคอนกรีต และส่งผลให้กำลังต่ำลง สารแปลกปลอมเหล่านี้แบ่งเป็น

1. สารแขวนลอย น้ำไม่ควรมีสารแขวนลอยเกิน 2000 ส่วนในล้านส่วน เพราะคอนกรีต จะหดตัวเพิ่มขึ้นและบางครั้งอาจเกิดคราบเกลือที่บริเวณผิวคอนกรีต ถ้าหากน้ำที่ผสมคอนกรีตมีความขุ่นมากควรทิ้งให้ตกตะกอนก่อนที่จะนำน้ำนั้นมาผสมคอนกรีต สารแขวนลอยจำพวก สาร่ายมักจะไม่ตกตะกอนและส่งผลให้กำลังลดลงได้

2. สารละลายอินทรีย์ น้ำที่มีสารอินทรีย์เล็กน้อยสามารถผสมลงในคอนกรีตได้อย่างปลอดภัย ยกเว้น โซเดียมและแอมโมเนียมซัลไฟด์ที่มีปริมาณเกิน 1000 ส่วนในล้านส่วน ทำให้การก่อตัวเร็วขึ้น กำลังและความทนทานลดลง เกลือบางชนิดสามารถใช้เป็นสารผสมเพิ่มได้ดี แต่อย่างไรก็ตามการใช้น้ำเค็มผสมลงในคอนกรีตจะทำให้ผิวหน้าคอนกรีตดูสกปรก

3. สารละลายอินทรีย์ สารละลายในน้ำตามธรรมชาติ ส่วนมากเป็น กรดแทนนิก และ กรดฮิวมิก ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีของปูนซีเมนต์ช้าลง สารเคมีบางประเภททำให้เกิดฟองอากาศในคอนกรีต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ

#### 2.5 มวลรวม (Aggregate) (ปริญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547)

คอนกรีตประกอบด้วย มวลรวมประมาณร้อยละ 75 ของปริมาตรทั้งหมด ดังนั้นคุณสมบัติของมวลรวมจึงมีความสำคัญต่อคุณภาพของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว มวลรวมที่ผสม อาทิเช่น ทราย กรวด ทรายส่วนมากได้แก่ทรายจากแม่น้ำ ส่วนหินย่อยได้จากการย่อยหินขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง จนเหมาะสำหรับใช้ผสมทำคอนกรีต ยังมีมวลรวมจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ตะกรันเตาถลุงเหล็ก อิฐย่อย และมวลรวมที่ทำขึ้นพิเศษ เช่น มวลรวมที่ทำจากดินเหนียว

#### 2.6 ของเสียพลาสติก

ของเสียพลาสติกที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นฉลากพลาสติก ที่เกิดขึ้นจากโรงงานรีไซเคิล แก้ว ปริมาณเฉลี่ยวันละ 400-500 กิโลกรัมต่อวัน ทางโรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งเป็นการไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

### 2.6.1 พลาสติค (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544)

ในปัจจุบันพลาสติคมากกว่าร้อยละ 99 ผลิตหรือกำเนิดมาจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ ได้แก่ แหล่งวัตถุดิบปิโตรเลียม เช่น น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ แนนธา และถ่านหินซึ่งถูกใช้เป็นที่ตั้งแหล่งให้พลังงานและแหล่งวัตถุดิบในกระบวนการผลิต แหล่งวัตถุดิบดังกล่าว นอกจากจะใช้แล้วหมดไปแล้ว กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์พลาสติคที่ได้ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย แหล่งวัตถุดิบที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ค้ำจุนถึงการนำไปใช้เป็นแหล่งให้พลังงานและแหล่งวัตถุดิบ ในการผลิตวัสดุ โดยเฉพาะจำพวกพลาสติคเพื่อลดการใช้วัตถุดิบปิโตรเลียมและทดแทนต่อไปในที่สุด ทั้งนี้นอกจากสามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนด้านวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยบรรเทาเรื่องผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ด้วยการบริโภคพลาสติคซึ่งผลิตจากวัตถุดิบทางปิโตรเคมีทั่วโลก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ต่อปี คิดเป็นปริมาณ 200 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณการบริโภคของประชากรสูงถึง 80-100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี แต่ความสามารถในการนำขยะพลาสติคหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ยังอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 30 โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีขยะพลาสติคที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านตันต่อปี

### 2.6.2 ประเภทของพลาสติค

การจำแนกประเภทของพลาสติคตามลักษณะและสมบัติของพอลิเมอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เทอร์โมพลาสติค และ เทอร์โมเซต

-เทอร์โมพลาสติควัสดุประเภทนี้ส่วนใหญ่มักได้จากปฏิกิริยา แอดดิชันพอลิเมอร์เซชัน พลาสติคในกลุ่มนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอ และเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูปเช่นเดิม จะเป็นเช่นนี้เสมอ ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็ตาม ได้แก่ พอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน โดยคุณสมบัติและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ นั้นแสดงในตารางที่ 2.6 และ 2.7 ตามลำดับ

-เทอร์โมเซต เป็นวัสดุที่ได้จากปฏิกิริยาคอนเดนเซชันพอลิเมอร์เซชัน พลาสติคประเภทนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอในครั้งแรก และเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูป แต่จะทำได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถทำได้หลายครั้งเหมือนกับวัสดุเทอร์โมพลาสติค ตัวอย่างของพลาสติคประเภทนี้ ได้แก่ เบกกาไลต์ เมลามีน ยูเรียฟอรัมาลดีไฮด์ ซิลิโคน ทั้งนี้ตัวอย่างคุณสมบัติ และวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ ในตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.6 คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกแต่ละชนิด  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544)

ชนิดพลาสติก	คุณสมบัติ	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
โพลีเอทิลีน (Polyethylene)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลอยน้ำ ไขมันซึมผ่านได้</li> <li>- ผิวลื่นน้ำเกาะไม่ติด</li> <li>- เป็นลวยขูดขีดได้ง่าย</li> <li>- ยึดตัวได้มาก ฉีกขาดยาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถุงพลาสติก ดอกไม้เทียม</li> <li>- ภาชนะบรรจุของใช้ในครัวเรือน</li> <li>- ภาชนะบรรจุของเหลว</li> <li>- เครื่องมือแพทย์</li> </ul>
โพลีโพรพิลีน (Polypropylene)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลอยน้ำ</li> <li>- ทนต่อการขูดขีดได้</li> <li>- ยึดหยุ่นดี แข็งแกร่ง</li> <li>- ไขมันซึมผ่านได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลอดพลาสติก</li> <li>- ถุงบรรจุอาหารร้อน</li> <li>- สายไฟฟ้าเคเบิล</li> <li>- กล่องแบตเตอรี่</li> </ul>
โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กันการซึมของไอน้ำและก๊าซได้ดี</li> <li>- เมื่อติดไฟจะเกิดกรดเกลือปนกับควัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจ</li> <li>- สิ่งสกปรกไม่เกาะติด</li> <li>- ทนต่อการกัดต่างและน้ำมันเครื่องและไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ท่อน้ำ</li> <li>- ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า</li> <li>- ผนังเทียม</li> <li>- กระเบื้องยาง</li> <li>- ขวดน้ำมันพืช</li> </ul>
โพลิสไตรีน (Polystyrene)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โปร่งใส</li> <li>- ทำปฏิกิริยากับน้ำมันเบนซิน</li> <li>- ทนต่อสารเคมี กรดและด่างชนิดอ่อนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โฟมแข็ง</li> <li>- ตะเกียบ แปรงสีฟัน</li> <li>- ถังบรรจุเครื่องดื่ม</li> </ul>
โพลิเมทิลเมทาคริเลต (Polymethyl methacrylate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทนต่อแรงกระแทก</li> <li>- โปร่งใส</li> <li>- ผิวแข็ง ไม่ทนกรดต่างแก่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผ่นป้ายโฆษณา</li> <li>- แว่นตา</li> <li>- เลนส์</li> </ul>
โพลีเอไมด์ (Polyamide)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เหนียวและขยายตัวได้มาก</li> <li>- ไม่ทนกรดและด่างแก่</li> <li>- ทนต่อการเสียดสี</li> <li>- ทนต่อความร้อน ดูดซึมน้ำได้ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เฟือง เรือนแบรจ</li> <li>- ไบพัตลัม</li> <li>- เชือก เอ็น</li> <li>- ค้อนพลาสติก</li> </ul>
โพลีออกซีเมทิลีน (Polyoxymethylene)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แข็งแกร่งและเหนียว</li> <li>- ไม่ทนต่อไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เฟือง</li> <li>- ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล</li> </ul>
โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แข็งที่สุดในบรรดาพลาสติกโปร่งใส</li> <li>- ทนต่ออุณหภูมิ และ กรดต่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โคมไฟสาธารณะ</li> <li>- แว่นกันแดด เลนส์เครื่องใช้ไฟฟ้า</li> </ul>



ตารางที่ 2.7 คุณสมบัติทางกลของเทอร์โมพลาสติกแต่ละชนิด(ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2549)

ชนิดโพลิเมอร์	ความ ต้านทานแรง ดึง (ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว)	ร้อยละ การยืด ตัว	มอดุลัส ยืดหยุ่น (ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว)	ความ หนาแน่น (กรัมต่อ ลูกบาศก์ เซนติเมตร)	แรง กระแทกไอ ซอด (ฟุต.ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว)
โพลิเอทิลีน(Polyethylene)					
ความหนาแน่นต่ำ	3,000	800	40,000	0.92	9.0
ความหนาแน่นสูง	5,000	130	180,000	0.96	4.0
โพลิโพรพิลีน (Polypropylene)	6,000	700	220,000	0.90	1.0
โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride)	9,000	100	600,000	1.40	2.0
โพลิสไตรีน (Polystyrene)	8,000	60	450,000	1.06	0.4
โพลิเมทิลเมทาคริเลต (Polymethylmethacrylate)	12,000	5	450,000	1.22	0.5
โพลีเอไมด์ (Polyamide)	12,000	300	500,000	1.14	2.1
โพลีออกซีเมทิลีน (Polyoxymethylene)	12,000	75	520,000	1.42	2.3
โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)	11,000	130	400,000	1.20	16.0

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.8 คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตตั้งแต่ละชนิด  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544)

ชนิดพลาสติก	คุณสมบัติ	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เมลามีนฟอร์มาดีไฮด์ (Melamineformadehyde)	- ทนความร้อนได้สูง - ทนต่อการขีดข่วน	- ของใช้ในบ้าน ด้วย ขาม ซีอน และอุปกรณ์ไฟฟ้า
อันแซททูเอส โพลีเอสเตอร์ (Unsaturated Polyester)	- แข็งแรงและทนทานมาก - เหนียว - โปร่งใส	- ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส - ผลิตภัณฑ์พลาสติกห่อ - ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนตร์ - ขวดบรรจุของเหลว

## 2.7 สารเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการทำสี

เนื่องจากฉลากนั้นล้วนเต็มไปด้วยสีต่างๆ องค์ประกอบของสีนั้นประกอบไปด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ มากมาย ซึ่งถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตสีนั้น ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยได้ถ้าผู้ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสีอย่างเคร่งครัด

สารเคมีที่เป็นวัตถุดิบ (Raw materials)

ก. เม็ดสี หรือ รงควัตถุ หรือ สารให้สี (Pigments)

ส่วนที่ทำให้เกิดสี และในบางกรณีเม็ดสีเป็นตัวป้องกันการเกิดสนิม เช่น ซิงค์ฟอสเฟตซิงค์ ออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ โมลิบดีนัมไดออกไซด์ และโลหะหนักอื่น ๆ ได้แก่ ตะกั่ว โครเมียม ปรอท มีทั้งที่เป็นผงสี เกล็ด

ข. ตัวทำละลาย (Solvent)

ใช้เป็นตัวทำละลายส่วนประกอบอื่น ๆ ช่วยให้สีแห้งเร็วและเรียบ โดยทั่วไปตัวทำละลายจะประกอบด้วยน้ำ หัวน้ำมัน น้ำมันสน โทลูอีน แนปทา ไฮลีน เอสเตอร์ คีโตน หรือ ไกลคอลอีเทอร์ เอทานอล เป็นต้น

ค. เรซิน ( Resin )

สารที่ทำหน้าที่เป็นเรซิน หรือส่วนเนื้อสี มีทั้งที่อยู่ในรูปของเหลว ของแข็ง หรือ สารละลาย โดยช่วยเพิ่มความเรียบของสีในการเกาะติดพื้นผิวและทำให้สีติดทนทาน เช่น แอลคีนเรซิน โพลียูรีเทนเรซิน อีพอกซีเรซิน

ง. สารเติมแต่ง หรือ สารเพิ่มคุณภาพ ( Additive )

สารที่ทำหน้าที่เป็นสารเพิ่มคุณภาพ ช่วยให้สีมีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น คงทนต่อสภาพอากาศ ง่ายในการทำความสะอาด ป้องกันการเกิดเชื้อรา ทำให้สีไม่เป็นฟอง และป้องกันการบวมของสี

#### จ. สารมัธยันตร์ (Intermediate หรือ Solution)

เป็นสารละลายที่เตรียมขึ้นเองจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภายในโรงงาน

### 2.8 โลหะหนัก (เกศสุชา พูลคำ, 2537)

โลหะหนัก หมายถึง โลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า 5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีเลขอะตอมระหว่าง 23-92 ภายในคาบที่ 4-7 โดยลักษณะทั่วไปของโลหะหนักจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ ยกเว้นปรอท ซึ่งโลหะหนักส่วนใหญ่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ได้แก่ การนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี มีความมันวาวสะท้อนแสงได้ดี และเหนียวสามารถตีเป็นแผ่นได้ ส่วนคุณสมบัติทางเคมีที่สำคัญ คือ มีเลขออกซิเดชัน (Oxidation number) ได้หลายค่า จึงสามารถรวมกับสารอื่น ๆ เป็นสารประกอบเชิงซ้อน (Complex compound) ได้หลายรูปที่เสถียรกว่าโลหะอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลหะหนักรวมตัวกับสารอินทรีย์ (Organ metallic compound) ซึ่งสามารถถ่ายทอดสู่สิ่งมีชีวิตโดยผ่านไปตามห่วงโซ่อาหาร เมื่อมีโลหะเหล่านี้แพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดยปนเปื้อนในดิน น้ำ อากาศ และผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้ และมีผลต่อการเมตาบอลิซึมของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้

### 2.9 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การศึกษาเรื่องคอนกรีตเบา เริ่มมากกว่า 50 ปีในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ในระยะแรกจะเป็นคอนกรีตเบาประเภท วัสดุมวลรวมเบา สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่นหล่อเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสำหรับนำไปก่อกำแพง การหล่อเป็นผนัง พื้นหลังคา เป็นต้น

นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา และคณะ (2550) คอนกรีตเบาแบบเซลลูโลสเป็นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของฟองอากาศซึ่งเกิดจากการเติมโฟมเหลวที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีตแทนการใช้หินหรือมวลรวมหยาบ โดยคุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตเบาแบบเซลลูโลสจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าความหนาแน่นหรือปริมาณฟองอากาศที่เติมเข้าไป บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเบาแบบเซลลูโลสที่ค่าความหนาแน่นเปียกเท่ากับ 800 ถึง 1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.40 0.45 และ 0.50 และอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์เท่ากับ 1:1 และ 2:1 ทำการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน

ผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตเบาแบบเซลลูโลสมีค่ากำลังรับแรงอัดระหว่าง 15 ถึง 230 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และยังศึกษาถึงการออกแบบอัตราส่วนผสม การเตรียมเครื่องมือและวัสดุ และกระบวนการผลิตคอนกรีตเบาแบบเซลลูโลสด้วยวิธีใช้โฟมเหลวคงรูป การออกแบบอัตราส่วนผสม ใช้วิธีกำหนดค่าความหนาแน่นที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของการนำคอนกรีตเบาไปใช้งาน การเตรียมเครื่องมือและวัสดุที่เหมาะสม และกรรมวิธีการผสมที่ถูกต้องจะทำให้ได้คอนกรีตเบาแบบเซลลูโลสที่มีความสม่ำเสมอและได้คุณภาพ

บวร อิศรางกูร ณ อยุธยาและ คณะ (2550) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการการใช้เพอร์ไลต์ในการผลิตคอนกรีตเบาอบไอน้ำ (Autoclave aerated concrete: AAC) เพื่อแทนที่ทราย ซึ่งเพอร์ไลต์มีองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วยซิลิกาและอลูมินาเป็นหลัก มีอนุภาคขนาดเล็กน้ำหนักเบา โดยการแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0, 5, 10, 15, 20 และ 30 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่ากำลังรับแรงอัดและค่ากำลังรับแรงดัด จะแปรผกผันกับปริมาณของเพอร์ไลต์ และได้ศึกษาการนำตาข่ายใยแก้วมาใช้ร่วมกับการผลิตคอนกรีตเบาอบไอน้ำ เพื่อเสริมการรับแรงแทนตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต เพราะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าตำแหน่งของตาข่ายใยแก้วที่มีระยะห่างจากผิวหน้าของคอนกรีตแตกต่างกัน มีผลทำให้ค่ากำลังรับแรงดัด แตกต่างกันในขณะเดียวกันตำแหน่งของตาข่ายใยแก้วกลับไม่มีผลต่อค่ากำลังรับแรงอัด

Bederina และคณะ (2007) ได้ทำการทดสอบการนำความร้อนของคอนกรีตโดยได้ผสมวัสดุเหลือใช้ และ ของเสียประเภทต่างๆ ลงไป โดยในตัวอย่างนี้ใช้ซีซีเลื่อยซึ่งซีซีเลื่อยนี้ มีความหนาแน่นประมาณ 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใช้โปรแกรมทำนายการนำความร้อนของคอนกรีต และได้ผลการทดลองดังนี้ การเพิ่มซีซีเลื่อยลงในคอนกรีตสามารถลดความหนาแน่นของตัวอย่างลงได้ ทั้งนี้ยังลดการนำความร้อนของตัวอย่างคอนกรีตลงด้วย โดยการทดลองสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุก่อผนังได้

Demirboga (2007) ได้ศึกษาถึงกำลังรับแรงอัด และการนำความร้อน โดยใช้แร่บางประเภทเป็นวัสดุผสม เช่น ซิลิกาฟูม เถ้าลอย และ เถ้าของเตาหลอม โดยจากการทดลองพบว่าเมื่อผสมของเสียเข้าไปแล้ว พบว่าความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลง โดยกำลังรับแรงอัดที่สูงที่สุด คือ เมื่อแทนที่เถ้าของเตาหลอมร้อยละ 15 โดยมีมวลคอนกรีต Batayneh และคณะ (2007) ศึกษาถึงวิธีการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งจากการรีไซเคิลทำลายพวก คอนกรีต แก้ว และพลาสติก ในแหล่งก่อสร้างเพื่อทำการลดปริมาณของเสียชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยงานวิจัยนี้นำวัสดุเหลือทิ้งแทนที่วัสดุในคอนกรีตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ โดยเศษวัสดุที่นำมาศึกษานั้นได้ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยประกอบด้วย แก้ว พลาสติก และซากคอนกรีต ซึ่งกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ยังช่วยลดปริมาณของขยะที่ต้องนำไปกำจัด ในงานวิจัยนี้ใช้แก้ว

และพลาสติก แทนที่ถึงร้อยละ 20 ของมวลรวมละเอียด ในขณะที่ซากคอนกรีตที่ผ่านการบดมาแล้วนั้น แทนที่ถึงร้อยละ 20 ของมวลรวมหยาบ โดยผลการทดลองสรุปว่าวัสดุเหล่านี้สามารถแทนที่ลงในคอนกรีตได้ โดยไม่ทำให้กำลังรับแรงอัดและแรงดัดเปลี่ยนไป

Ismail และAL-Hashmi (2007) ทำการวิจัยโดยที่ใช่ของเสียพลาสติกแทนที่ลงในคอนกรีต เพื่อหาประสิทธิภาพของการแทนที่ทรายด้วยพลาสติก ที่ร้อยละ 10 15 และ 20 และผสมกับคอนกรีต การทดลองทั้งหมดทำที่อุณหภูมิห้อง โดยการทดลองทั้งหมดประกอบด้วย การทดสอบการยุบตัว ความหนาแน่นแบบเปียก ความหนาแน่นแห้ง กำลังรับแรงอัด และ กำลังรับแรงดัดและโก่งตัว โดยใช้เวลาในการบ่มคอนกรีตที่ 3, 7, 14 และ 28 วัน เพื่อใช้ในการทดสอบนี้ โดยผลการทดลองว่าพลาสติกสามารถแทนที่ลงในคอนกรีต และ สามารถใช้เป็นวัสดุผสมเพื่อลดต้นทุนในงานก่อสร้างได้

Unal และ คณะ (2007) ได้ศึกษาถึงการเป็นฉนวนกันความร้อนของ คอนกรีตเบากำลังต่ำ โดยในการทดสอบได้ใช้อัตราน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.15 ได้ความหนาแน่นระหว่าง 900 ถึง 1,190 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กำลังรับแรงอัดระหว่าง 25 ถึง 80 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่เวลาบ่ม 7 ถึง 56 วัน โดยผลของการนำความร้อนที่มีค่าดีที่สุดคือ มีค่าระหว่าง 0.23 วัตต์/เมตร/องศาเซลเซียส

Byung และคณะ (2008) เป็นการศึกษาที่ต้องการแก้ปัญหาด้านขยะพลาสติก และเศษคอนกรีต โดยพลาสติกที่ใช้เป็นประเภทโพลีเอสเตอร์ (Polyester) และ มวลรวมที่ผ่านการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycled concrete aggregates) โดยในแง่กำลังและการทนต่อการสึกกร่อนกรดและ เบส โดยในการทดลอง จะเปลี่ยนค่าอัตราส่วน ของมวลรวมหยาบและละเอียดที่ผ่านการนำกลับมาใช้ใหม่ เปรียบเทียบกับ มวลรวมหยาบและปกติ โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ค่ากำลัง กราฟอัตราส่วนระหว่างความเค้นกับความเครียด และ การทนต่อการสึกกร่อนของกรด นั้นแทบจะไม่มี ความแตกต่างระหว่างมวลรวมที่นำกลับมาใช้ใหม่ และมวลรวมแบบปกติเลย ยกเว้นในตัวอย่างที่ใช้มวลรวมที่นำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด ที่จะการทนต่อการสึกกร่อนของกรดได้น้อย

Payakapo P. และ Payakapo M. (2008) ได้ทำการศึกษาโดยใช้พลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติง แทนที่ลงในคอนกรีตเบา โดยคอนกรีตเบาไม่ได้นำไป ใช้ในส่วนของงานโครงสร้าง โดยส่วนผสมที่ใช้คือ พลาสติก ทราย น้ำ ซึ่งใส่ผงอลูมิเนียมและแก้วลิกไนท์ เป็นสารใส่เพิ่ม ซึ่งผลการทดลองออกมาคือ มีค่ากำลังรับแรงอัด 4.14 เมกกะปาสคาล และ ความหนาแน่นแห้ง 1,395 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่ามาตรฐานนี้ผ่านมาตรฐานของ ASTM C129 Type II

Yesilata และคณะ (2009) ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ของเสียประเภทขวดโพลีเอทิลีน และ เศษยางมาผสมลงในคอนกรีต นำมาทดสอบการเป็นฉนวนกันความร้อน โดยทำ

การทดลองใส่ของเสีย 5 การทดลอง โดยใส่ของเสียประเภท ยาง 1 การทดลอง ใส่ของเสียประเภทขวดโพลีเอทิลีนที่มีรูปทรงต่างๆ กัน 3 การทดลอง และตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ป็นตัวควบคุม 1 การทดลอง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าของเสียประเภทยางและของเสียประเภทขวดโพลีเอทิลีนที่ผสมลงในคอนกรีต สามารถเพิ่มคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้นได้ ประมาณร้อยละ 10.52 ถึง 18.16

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า มีการทดลองวิจัย เพื่อใช้ของเสียต่างๆ เช่น แร่ธาตุต่างๆ แก้ว เศษของคอนกรีต และของเสียประเภทพลาสติก สามารถแทนที่ลงในทรายเพื่อใช้ในการทำคอนกรีต และคอนกรีตแบบต่างๆ โดยสามารถแทนที่ลงในทรายได้ปริมาณต่างๆ กัน เช่น หากแทนที่พลาสติกประเภทโพลีเอสเตอร์โดยพบว่าสามารถแทนที่ได้ประมาณร้อยละ 20 โดยมวลของทราย หรือ แทนที่พลาสติกประเภทโพลีเอทิลีน ร่วมกับพลาสติกประเภท โพลีสไตรีนแทนที่ได้ประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 โดยมวลของทราย หรือ เมื่อใช้ของเสียประเภทอื่นๆแทนที่จะสามารถแทนที่ทรายได้มากที่สุดไม่เกินร้อยละ 50 โดยมวลของทราย

ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะของเสียประเภทพลาสติกแทนที่ ลงในมวลรวมอย่างไรก็ตามการแทนที่ด้วยของเสียต่างๆ อาจมีผลทำให้กำลังรับแรงอัดต่ำลง ขึ้นอยู่กับลักษณะของเสียที่ผสม เช่น ความหนาแน่น ขนาด รูปทรง และความถ่วงจำเพาะ ซึ่งของเสียแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวต่างกันไป โดยกำลังรับแรงอัดที่ลดลง นั้นเป็นเพราะของเสียเป็นตัวขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันต่ำลง ทั้งนี้การแทนที่ของเสียส่งผลต่อการใช้งานในแง่อื่นๆไม่มากนัก เช่น กำลังรับแรงดัด การดูดซึมน้ำ และการหดตัวแบบแห้ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ศึกษาการนำของเสียประเภทฉลากพลาสติก จากกระบวนการรีไซเคิลแก้ว มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมเพื่อทำคอนกรีตเบาสำหรับงานก่อผนัง งานวิจัยนี้สามารถแบ่งงานทดลองออกเป็น 4 การทดลอง คือ ส่วนแรกเป็นการเตรียมวัสดุ ได้แก่การเตรียมของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดต่างๆ กัน ปูนซีเมนต์และมวลรวม การทดลองที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ได้แก่การกระจายขนาดของอนุภาค ความถ่วงจำเพาะ การดูดซึมน้ำ การทดลองที่ 3 เป็นการทดสอบการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตคอนกรีตเบา เช่น ปริมาณและขนาดที่เหมาะสม ระยะเวลาในการบ่ม ที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัด การทดสอบการนำความร้อน สุดท้ายเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นการผลิตคอนกรีตเบา โดยการทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการวิจัยและบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการคอนกรีตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

#### 3.1 อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย

##### 3.1.1 วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 ตราช้าง(Ordinary Portland Cement, OPC) ตามมาตรฐาน มอก. เล่ม1 (2532) ดังแสดงในภาพที่ 3.1
- ทราายนํ้า จากจังหวัดชลบุรี ดังแสดงในภาพที่ 3.2
- ของเสียฉลากพลาสติกจากกระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา โดยของเสียเป็นพลาสติกประเภท โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) มีความหนาแน่นประมาณ 80-100 กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร มีขนาดไม่เกิน 9.4, 4.75 และ 2.36 มิลลิเมตร ดังแสดงภาพที่ 3.3 และ 3.4 แสดงของเสียประเภทฉลากพลาสติก ที่ใช้ในงานวิจัย ซึ่งผ่านการคัดขนาดด้วยตะแกรง เบอร์ 4, 8 และ 3/8 นิ้ว

##### 3.1.2 สารเคมี

- โซเดียมซิลิเกต
- กรดซัลฟิวริก
- กรดไนตริก
- น้ำกลั่น

- สารเพิ่มฟอง ชนิด สกัดจากธรรมชาติ (Natural Foaming agent) เป็นสารประกอบประเภทโปรตีน สกัดจากพืช โดยโฟมที่ได้มีความหนาแน่นประมาณ 70 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากบริษัท K BLOCK ดังแสดงภาพที่ 3.5

### 3.1.3 เครื่องมือและอุปกรณ์

- เครื่องชั่งความละเอียดทศนิยม 1 ตำแหน่ง หน่วยกรัม
- กระจกบดทวง: ขนาด 500 มิลลิเมตร อ่านค่าได้ละเอียด 10 มิลลิเมตร
- เครื่องผสม (Mixer) มอร์ตา และคอนกรีต
- นาฬิกาจับเวลา
- ตู้อบไฟฟ้า
- แท่งกระทิ้ง (Temper): ขนาดหน้าตัด 0.5 x 0.5 ตารางนิ้ว ยาว 5-6 นิ้ว ปลายตัดเรียบ
- เกรียง: ทำด้วยเหล็กแบน ขอบสันเกรียงเป็นเส้นตรงยาว 100 ถึง 150 มิลลิเมตร
- แบบหล่อตัวอย่างลูกบาศก์: ขนาด 5 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ว (ภาพที่ 3.6)
- เครื่องผลิตโฟมเหลวคงรูป (Foam Generator)(ภาพที่ 3.7) และ โฟมหลังจากผสม (ภาพที่ 3.8)
- เครื่องทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดก้อนตัวอย่าง: น้ำหนักกดสูงสุด 150 ตัน (ภาพที่ 3.9)
- เครื่องเขย่าคัดขนาด (Sieve Shaker) ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงขนาดต่างๆ ขนาดเบอร์ 3/8 นิ้ว ขนาดเบอร์ 4 เบอร์ 8 ภาตรอง (pan) ภาพที่ 3.10
- แบบหล่อตัวอย่างเพื่อที่ใช้ทดสอบค่าการนำความร้อนและเพื่อทดสอบการหดตัวแบบแห้ง ขนาด 15 x 15 x 3 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ ขนาด 7.5 x 7.5 x 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ภาพที่ 3.11 และ 3.12)






ภาพที่ 3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์



ภาพที่ 3.2 ทรายละเอียด




ภาพที่ 3.3 ฉลากพลาสติก



ภาพที่ 3.4 ฉลากพลาสติกที่ใช้ในการวิจัย(ก) 9.4 มม.  
(ข) 4.75 มม.(ค) 2.3 มม.



ภาพที่ 3.5 สารเพิ่มฟองชนิดสกัดจากธรรมชาติ



ภาพที่ 3.6 แบบหล่อคอนกรีตขนาด 5x5x5 ลูกบาศก์เซนติเมตร



ภาพที่ 3.7 เครื่องผลิตโฟม




ภาพที่ 3.8 โฟมที่ผสมลงในคอนกรีตเบา




ภาพที่ 3.9 เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด



ภาพที่ 3.10 เครื่องเขย่าคัตขนาดฉลากพลาสติก



ภาพที่ 3.11 แบบหล่อคอนกรีตเพื่อทดสอบการนำความร้อน



ภาพที่ 3.12 แบบหล่อคอนกรีตเพื่อทดสอบการหดตัวแบบแห้ง

## 3.2 การดำเนินการวิจัย

### 3.2.1 วัสดุสำหรับงานวิจัย

#### 3.2.1.1 การเตรียมตัวอย่างของเสียประเภทพลาสติก

นำของเสียมาคัดของเสียประเภทอื่นๆ เช่น หลอดดูดน้ำ ก้านบุหรี่ เป็นต้น นำไปบดเพื่อให้ผ่านตะแกรงเบอร์ 10 นำส่วนหนึ่งไปวิเคราะห์การชะละลายโลหะหนักตามมาตรฐาน USEPA 3050 (ภาคผนวก ก.1)

#### 3.2.1.2 การเตรียมวัสดุผสม

ล้างทรายด้วยน้ำสะอาด แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียสแล้วนำมาคัดขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 4

#### 3.2.1.3 การออกแบบส่วนผสม

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นวัสดุผสม ทำการออกแบบส่วนผสมโดยใช้อัตราส่วน น้ำต่อวัสดุประสาน 0.30, 0.35 และ 0.40 แทนที่มวลรวมด้วยฉลากของเสียประเภทพลาสติกร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตรคอนกรีต และมีขนาดต่างๆ กัน 3 ขนาดคือ ขนาดเล็กกว่า 9.4 มิลลิเมตร ขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 2.36 มิลลิเมตร และ ขนาดเล็กกว่า 2.36 มิลลิเมตร และคำนวณปริมาณโฟมที่ผสมในคอนกรีต (ภาคผนวก ก.9) โดยแบ่งส่วนผสมออกเป็น 2 ชุดการทดลอง คือ ส่วนผสมที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกปริมาณต่างๆ กัน (ตารางที่ 3.1) และ ส่วนผสมที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกขนาดต่างๆ กัน (ตารางที่ 3.2)

## 3.2.2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย

### 3.2.2.1 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในของเสียประเภทพลาสติก

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยวิธีกรดไนตริกเข้มข้นวิธีการเตรียมตัวอย่างดังแสดงใน(ภาคผนวก ก.1) ที่วิเคราะห์จากน้ำชะละลายโลหะหนักทั้งหมดที่คาดว่าจะมีในของเสียประเภทฉลาก คือ พรอท ตะกั่ว แคดเมียม เซเลเนียม โครเมียม สารหนู นิกเกิล และทองแดง และนำค่ามาวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนักโดยเปรียบเทียบกับค่า Total Threshold Limit Concentration (TTLC) และ Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ง.1)

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมที่ใช้ผสมคอนกรีตเบา แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกปริมาณต่างๆ กัน ที่มีน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.30, 0.35 และ 0.40

ตัวอย่างที่	ส่วนผสม						อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน	ปริมาตรรวม (ลบ.ม.)
	ปูนซีเมนต์ (กก.)	ทราย (กก.)	น้ำ (กก.)	โฟม (กก.)	ปริมาณของเสียที่แทนที่ (กก.)	ขนาดของเสีย (มม.)		
A	400	600	86	40	0	4.75	0.3	1.02
B	400	600	93.1	32.9	8	4.75	0.3	1.02
C	400	600	100.1	25.9	16	4.75	0.3	1.03
D	400	600	107.1	18.9	24	4.75	0.3	1.03
E	400	600	111	35	0	4.75	0.35	0.97
F	400	600	118	28	8	4.75	0.35	0.98
G	400	600	125	21	16	4.75	0.35	0.98
H	400	600	132	14	24	4.75	0.35	0.99
I	400	600	132.4	33.6	0	4.75	0.4	0.97
J	400	600	139.4	26.6	8	4.75	0.4	0.98
K	400	600	146.4	19.6	16	4.75	0.4	0.98
L	400	600	153.4	12.6	24	4.75	0.4	0.99

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.2 ส่วนผสมที่ใช้ผสมคอนกรีตเบา แทนที่ด้วยของเสียดประเภทฉลากพลาสติกขนาดต่างๆ กัน ที่มีน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.30, 0.35 และ 0.40

ตัวอย่างที่	ส่วนผสม						อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน	ปริมาตรรวม (ลบ.ม.)
	ปูนซีเมนต์ (กก.)	ทราย (กก.)	น้ำ (กก.)	โฟม (กก.)	ปริมาณของเสียดที่แทนที่ (กก.)	ขนาดของเสียด (มม.)		
M	400	600	76	50	16	9.4	0.3	1.35
N	400	600	76	50	16	4.75	0.3	1.35
O	400	600	76	50	16	2.36	0.3	1.35
P	400	600	96	50	16	9.4	0.35	1.37
Q	400	600	96	50	16	4.75	0.35	1.37
R	400	600	96	50	16	2.36	0.35	1.37
S	400	600	116	50	16	9.4	0.4	1.39
T	400	600	116	50	16	4.75	0.4	1.39
U	400	600	116	50	16	2.36	0.4	1.39

### 3.2.2.2 การจัดรหัสของชนิดและประเภทสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้ว

การจัดรหัสของชนิดและประเภทสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่และสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้ว สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 2548 ถูกแบ่งออกเป็น 19 หมวดหมู่ และมี การกำหนดรหัสเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว โดยใช้รหัสเลข 6 หลัก โดยตัวเลขแต่ละหลักมีการแบ่งคือ เลข 2 หลักแรกแสดงถึงประเภทของการประกอบกิจการ หรือชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เลข 2 หลักกลาง แสดงถึงกระบวนการเฉพาะในการประกอบกิจการนั้น ๆ ที่ทำให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว หรือเป็นชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเลข และ 2 หลักสุดท้าย แสดงถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้น

### 3.2.2.3 การหาความหนาแน่นของเสียดประเภทฉลากพลาสติก

ชั่งน้ำหนักถึงดวงเปล่าแล้วจดบันทึกไว้ สุ่มของเสียดประเภทฉลากประมาณ 1 ลบ.ม. คลุกเคล้าของเสียดประเภทฉลากให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วตักของเสียดประเภทฉลากใส่ภาชนะ ปริมาตร 60 กิโลกรัม ตวงมูลฝอยให้เต็ม ยกภาชนะตวงของเสียดประเภทฉลากให้สูงจากพื้นดิน

ประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้กระแทกกับพื้นครบ 3 ครั้ง แล้วนำไปชั่งน้ำหนักจะทราบ น้ำหนักของเสียประเภทฉลากกับน้ำหนักถังตวง

#### การคำนวณ

$$\text{ค่าความหนาแน่น} = \frac{\text{น้ำหนักของเสียประเภทฉลากสุทธิ}}{\text{ปริมาตรของถังตวง}}$$

#### 3.2.2.4 การหาค่าประกอบของของเสียประเภทฉลากพลาสติก

นำตัวอย่างของเสียประเภทฉลากที่สุ่มมาจากของเสียประเภทฉลากพลาสติก มาหาองค์ประกอบโดยวิธีการแบ่ง 4 ส่วน (Quartering) จากปริมาณที่โรงงานปล่อยออกมาประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อวัน (ดังแสดงในภาคผนวก ก.8) แบ่งจนเหลือประมาณ 50-100 กิโลกรัม คัดเลือกเฉพาะของเสียประเภทฉลาก

#### การคำนวณ

$$\text{ร้อยละของเสียประเภทฉลาก} = \frac{\text{น้ำหนักของเสียประเภทฉลาก} \times 100}{\text{น้ำหนักขยะรวม}}$$

#### 3.2.2.5 การหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูซึมน้ำ

ทดลองหาความถ่วงจำเพาะของทราย (ภาคผนวก ก.6) การดูซึมน้ำของมวลรวมและของเสียประเภทฉลากพลาสติก (ภาคผนวก ก.3) เพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสม

#### 3.2.3 การทดสอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตเบา

##### 3.2.3.1 การทดสอบกำลังรับแรงอัด

การทดสอบกำลังรับแรงอัดนั้นใช้เครื่องทดสอบน้ำหนักกดสูงสุด 150 ตัน ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีทดสอบ ASTM C109-07 โดยใช้ตัวอย่างที่มีขนาด 5 x 5 x 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนเพื่อหาปริมาณของเสียพลาสติกที่เหมาะสมโดยทดสอบ 12 อัตราส่วน (ตารางที่ 3.1) หลังจากนั้นจึงทดสอบหาขนาดของเสียที่มีความเหมาะสม 9 อัตราส่วน อัตราส่วนละ 3 ตัวอย่าง (ตารางที่ 3.2)

##### 3.2.3.2 การดูซึมน้ำ

การทดสอบการดูซึมน้ำ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรฐาน ด้วยวิธีทดสอบ C128-07a ตัวอย่างที่มีขนาด 5 x 5 x 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยนำตัวอย่างคอนกรีตบล็อกเข้าเตาอบที่

อุณหภูมิ 105 – 110 °ซ นาน 24 ชั่วโมง ทำการซังน้ำหนักตัวอย่างและแช่ตัวอย่างคอนกรีตให้จมอยู่ในน้ำนาน 24 ชั่วโมง แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งโดยรอบอย่างรวดเร็ว และซังน้ำหนัก ภายใน 5 นาที คำนวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำจากน้ำหนักตัวอย่างคอนกรีตหลังจากแช่น้ำ 24 ชั่วโมง ลบด้วยน้ำหนักคอนกรีตบล็อกที่อบแห้ง หารด้วยน้ำหนักคอนกรีตบล็อกที่อบแห้ง ทั้งหมดคูณด้วย 100 จะได้ค่าการดูดซึมน้ำเป็นเปอร์เซ็นต์ ของคอนกรีตวัดค่าในทุกๆ อัตราส่วนผสม อัตราส่วนละ 1 ตัวอย่าง

### 3.2.3.3 การหาความหนาแน่น

การทดสอบค่าหน่วยน้ำหนักด้วยวิธีทดสอบ ASTM C29 โดยการซังน้ำหนักของตัวอย่างทดลองหารด้วยปริมาตรของก้อนตัวอย่างทดลอง โดยทำการวัดค่าในทุกๆ อัตราส่วนผสม อัตราส่วนละ 3 ตัวอย่าง

#### การคำนวณ

$$\text{ค่าความหนาแน่น} = \frac{\text{น้ำหนักของตัวอย่างสุทธิ}}{\text{ปริมาตรของตัวอย่าง}}$$

### 3.2.3.4 การหัดตัวแบบแห้ง

การทดสอบค่าการหัดตัวแบบแห้งด้วยวิธีทดสอบ ASTM C596-07 โดยจะทำการหล่อตัวอย่าง มอร์ต้า ขนาด 7.5 x 7.5 x 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร วัดค่าความยาวที่เปลี่ยนแปลงที่เวลาต่าง ๆ กันคือ 4, 11, 18 และ 25 วัน เทียบกับความยาวก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทดสอบโดยเครื่องมือจาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 อัตราส่วน อัตราส่วนละ 1 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบระหว่างการแทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติก โดยแทนที่ ณ จุดเหมาะสม เทียบกับ การไม่แทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกเลย

### 3.2.3.5 การทดสอบหาค่าการสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

ทำการหล่อตัวอย่าง มอร์ต้า ขนาด 15 x 15 x 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวนอัตราส่วนละ 1 ตัวอย่าง ทำการบ่มที่อายุ 28 วัน จากนั้นจะนำตัวอย่างไปทดสอบที่ศูนย์ทดสอบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนด้วยวิธีทดสอบ ASTM C-177-04 อัตราส่วนผสมในตารางที่ ผ.28 จำนวน 6 อัตราส่วน อัตราส่วนละ 1 ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบว่าอัตราการเพิ่มเมื่อมีการแทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกต่อค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน


### 3.2.4 ประเมินการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำของเสียประเภทฉลากมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นคอนกรีตเบา

ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตคอนกรีตเบา และ เปรียบเทียบกับคอนกรีตเบาประเภทเดียวกัน ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด ตลอดจนคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดของเสียประเภทฉลาก ในหน่วยราคาบาทต่อตันของเสีย และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างได้

### 3.3 การวิเคราะห์งานวิจัย

ในการศึกษาหาสัดส่วนปริมาณ และขนาดที่เหมาะสม ของของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่แทนที่ลงในคอนกรีตเบา โดยวิเคราะห์จาก กำลังอัด ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ การหดตัวแบบแห้ง และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน โดยนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ในแง่ของกำลังรับแรงอัด เพื่อให้เป็นตัวเปรียบเทียบในการใช้งาน และสามารถประยุกต์ใช้เป็นวัสดุก่อในงานก่อสร้างได้

### แผนผังการทดลอง



## บทที่ 4

### ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการนำของเสียประเภทพลาสติกมาผลิตคอนกรีตเบา ได้แบ่งการทดลองแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ วัสดุสำหรับการวิจัย สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตเบาโดยใช้ของเสียประเภทพลาสติก และ ประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำของเสียประเภทพลาสติกมาผลิตคอนกรีตเบา โดยผลการวิจัยได้ผลต่างๆ ดังนี้

#### 4.1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุที่ใช้ในการวิจัย

##### 4.1.1 การหาปริมาณโลหะหนักในของเสียประเภทพลาสติก

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วย วิธีกรดไนตริกเข้มข้นโดยทดสอบตามมาตรฐาน U.S.EPA.3050 ที่วิเคราะห์ จากน้ำชะละลายผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ปริมาณธาตุโลหะหนักทั้งหมดที่คาดว่าจะมีในของเสียประเภทพลาสติกจากการทบทวนงานวิจัย ทั้งสิ้น 8 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าความเข้มข้นของโลหะหนักแต่ละชนิดมีค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่า Total Threshold Limit Concentration (TTL) และ Soluble Threshold Limit Concentration (STL) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ดังนั้นของเสียประเภทพลาสติกจึงไม่จัดอยู่ในของเสียอันตรายซึ่งการวิเคราะห์นี้ไม่จำเป็นต้องทดสอบด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) (ภาคผนวก ง.1)

ตารางที่ 4.1 ปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดของเสียประเภทพลาสติก

ปริมาณโลหะหนัก	มิลลิกรัม/ลิตร *	มาตรฐาน STLC** มิลลิกรัม/ลิตร ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม พ.ศ 2548	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	มาตรฐาน TTL*** มิลลิกรัม/กิโลกรัม ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม พ.ศ 2548
ปรอท	< 0.04	0.2	nd	20
ตะกั่ว	0.652	5	65.2	1,000
แคดเมียม	0.052	1	5.2	100
เชเลเนียม	< 0.15	1	nd	100
โครเมียม+6	0.974	5 (+6)	97.4	500 (+6)
โครเมียม+3		5 (+3)		2,500 (+3)
สารหนู	< 0.05	5	nd	500
นิกเกิล	0.067	20	6.7	2,000
ทองแดง	0.325	25	32.5	2,500

nd = ต่ำกว่าค่าที่วิเคราะห์ได้



**หมายเหตุ \* มิลลิกรัม/ลิตร** เป็นค่าความเข้มข้นที่ทาง ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีวิเคราะห์

**\*\* มิลลิกรัม/ลิตร** เป็นค่าความเข้มข้นของสารในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อลิตรของน้ำ สกัด ใช้ในการเทียบกับมาตรฐาน Soluble Threshold Limit Concentration (STLC)

**\*\*\* มิลลิกรัม/กิโลกรัม** เป็นค่าความเข้มข้นของสารในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่ง กิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ใช้ในการเทียบกับมาตรฐาน Total Threshold Limit Concentration (TTLC)

#### 4.1.2 จัดรหัสของชนิดและประเภทสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้ว (ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม, 2548 )

จากการวิเคราะห์รหัสของเสียประเภทฉลากซึ่งไม่ใช่ของเสียอันตราย จัดหมวดหมู่โดยใช้ รหัสเลข 6 หลักคือ 06 08 99 รหัส เลขสองหลักแรกคือ 06 แสดงว่าเป็น ของเสียจากกระบวนการ ผลิตสารอนินทรีย์ต่าง ๆ (Wastes from inorganic chemical processes) สำหรับรหัส สองหลัก กลาง แสดงว่าเป็น ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสมตามสูตร การจัดส่ง และการใช้งานธาตุ ซิลิคอนและอนุพันธ์ของธาตุซิลิคอน (wastes from the MFSU of silicon and silicon derivatives) เมื่อนำมาวิเคราะห์เลข 2 หลักท้ายพบว่า ไม่มีรหัสเลข 6 หลักที่เหมาะสมในหมวด อื่นๆ ยกเว้นรหัสที่มีเลข 2 รหัสสุดท้ายเป็น 99 จึงสรุปรหัส 6 ตัว คือ 06 08 99

#### 4.1.3 ความหนาแน่นของของเสียประเภทฉลากพลาสติก

จากงานวิจัยพบว่าของเสียประเภทฉลาก มีค่าความหนาแน่นรวม(bulk density )เท่ากับ 0.08 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรโดยวิธีตามมาตรฐาน ASTM C29 (ภาคผนวก ก.2)

#### 4.1.4 องค์ประกอบของของเสียประเภทฉลากพลาสติก

การวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสียประเภทฉลากพลาสติก โดยพบว่าปริมาณฉลาก ของเสียประมาณ ร้อยละ 95 โดยมีสิ่งเจือปนประเภทอื่นๆ เช่น เศษดินทราย เศษแก้ว หลอดดูดน้ำ และอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 องค์ประกอบของของเสียประเภทฉลากพลาสติก

ชนิดของเสีย	ร้อยละโดยมวล
ฉลากพลาสติก	94.8
เศษดิน ทราย	2.6
เศษแก้ว	1.8
หลอดดูดน้ำ	0.3
อื่นๆ	0.5

#### 4.1.5 ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของทราย

ทรายที่ใช้ในการทดลองนี้ มีค่าความถ่วงจำเพาะในสภาพแห้งเท่ากับ 2.57 และ ความถ่วงจำเพาะอิ่มตัวที่ผิวแห้ง 2.59 และมีค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏเท่ากับ 2.61

โดยค่าที่ศึกษานี้มีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ได้ศึกษาไว้ ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร (2539) โดยทรายที่ใช้กันโดยทั่วไปจะมีค่าความถ่วงจำเพาะประมาณ 2.65 ตามลำดับ ซึ่งจากผลการทดลอง ส่วนทรายมีค่า 2.57 ถึง 2.61 ซึ่งค่าที่ได้ใกล้เคียงกับค่าที่ได้มีการศึกษาไว้ โดยการวิเคราะห์ใช้วิธีตามมาตรฐาน ASTM C128-93 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สำหรับวัสดุผสมละเอียด ใช้วิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM C127-88 ซึ่งแสดงรายละเอียดในภาคผนวก พบว่าค่าร้อยละของการดูดซึมน้ำของทรายมีค่า 0.84 ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด และการดูดซึมน้ำ

ค่าเฉลี่ยความถ่วงจำเพาะสภาพแห้ง <sup>1</sup>	2.57 ± 0.01
ค่าเฉลี่ยความถ่วงจำเพาะอิ่มตัวที่ผิวแห้ง <sup>2</sup>	2.59 ± 0.01
ค่าเฉลี่ยความถ่วงจำเพาะปรากฏ <sup>3</sup>	2.61 ± 0.01
ค่าเฉลี่ยร้อยละการดูดซึมน้ำ (%)	0.84 ± 0.02

หมายเหตุ <sup>1</sup>ค่าที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 110°ซ

<sup>2</sup>รูพรุนอิ่มตัวด้วยน้ำ แต่ผิวแห้ง

<sup>3</sup>แห้งในอากาศ แต่มีน้ำในรูพรุน

## 4.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตคอนกรีตเบาโดยใช้ของเสียประเภทฉลากพลาสติก

### 4.2.1 กำลังรับแรงอัด

#### 4.2.1.1 ผลของปริมาณการแทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกต่อกำลังรับแรงอัด

จากการศึกษากำลังรับแรงอัดหลังจากบ่มตัวอย่างเป็นเวลา 28 วัน พบว่าของเสียที่แทนที่ลงในตัวอย่างคอนกรีตนั้นมีผลทำให้กำลังรับแรงอัดลดลงอย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 4.1 จากการทดลองเพิ่มปริมาณของเสียประเภทฉลากพลาสติกลงในตัวอย่าง โดยเพิ่มจากร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตร พบว่ากำลังรับแรงอัดมีค่าลดลงในทุกๆ ตัวอย่าง และทุกๆ ระยะเวลาบ่ม ทั้งนี้เป็นเพราะของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่แทนที่ลงในตัวอย่างไม่มีองค์ประกอบใดๆ ที่สามารถช่วยให้กำลังรับแรงอัดต่ำเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด กำลังรับแรงอัดที่ลดลงนี้เป็นเพราะ 2 เหตุผล

คือ ความหนาแน่นที่ลดลงทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง และ อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกเองที่ทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง โดยหากพิจารณาจากภาพที่ 4.1 แล้วจะพบว่าปริมาณของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกที่แทนที่ได้สูงสุด โดยที่ค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่า 110 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร คือสามารถแทนที่ได้ไม่เกินร้อยละ 20 โดยปริมาตร โดยพบว่าคอนกรีตแบบนี้ไม่สามารถ เปรียบเทียบกับคอนกรีตเบาแบบอบไอน้ำที่ใช้ในปัจจุบันได้ เนื่องจากเป็นคอนกรีตเบาต่างชนิดกันและความหนาแน่นไม่ผ่านมาตรฐาน ดังนั้นจึงเปรียบเทียบค่ากำลังรับแรงอัดนี้ เปรียบเทียบกับค่ากำลังรับแรงอัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (มอก 57-2533) ซึ่งผลการทดลอง เป็นไปในทำนองเดียวกับ

Ismail และAL-Hashmi (2007) ทำการวิจัยโดยใช้ของเสี้ยนพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนและโพลีสไตรีนแทนที่ ที่มีขนาดประมาณ 15 ถึง 40 มิลลิเมตร โดยแทนที่ลงประมาณร้อยละ 0 ถึง 20 โดยมวลของทราย โดยจากการทดสอบพบว่า เมื่อแทนที่ทรายด้วยของเสี้ยนของเสี้ยน พบว่าของเสี้ยนมีแนวโน้มลดลง จากความหนาแน่น 2,400 เป็น 2,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยกำลังรับแรงอัดลดลงจากประมาณ 400 เป็น 300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร


Payakapo P. และ Payakapo M (2008) ทำการวิจัยโดยใช้ของเสี้ยนประเภทพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติง ของเสี้ยนนี้มีความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.48 โดยลงในคอนกรีตมวลเบาชนิดอบไอน้ำโดยแทนที่ลงร้อยละ 50 ถึง 90 โดยมวลปูนซีเมนต์ โดยพบว่าความหนาแน่นของตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงจากประมาณ 1,500 เป็น 1,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยกำลังรับแรงอัดลดลงจากประมาณ 55 เป็น 40 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทั้งนี้เป็นเพราะว่าตัวพลาสติกนี้มีผลทำให้การยึดเกาะระหว่างของเสี้ยนและปูนซีเมนต์มีค่าน้อยกว่า การยึดเกาะระหว่างปูนซีเมนต์กับทราย

นราวิชต์พร นวลสุวรรณ (2551) ใช้ของเสี้ยนประเภทกระดาษลงในคอนกรีตบล็อกปูประดาน ที่อัตราส่วน โดยใช้ผงหินปูนแทนที่ปูนซีเมนต์ที่ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.5 โดยแทนที่ลงประมาณร้อยละ 3 โดยมวลทรายปูนซีเมนต์ โดยความหนาแน่นของตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงจากประมาณ 2,100 เป็น 1,900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าของเสี้ยนประเภทต่างๆ มีผลในทำนองเดียวกันคือทำให้ความหนาแน่นของตัวอย่างลดลง และทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง แตกต่างกันคือปริมาณที่แทนที่ได้ ซึ่งประเภทของเสี้ยนนั้นมีผลทำให้ความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัด ลดลงต่างๆกันนั่นเอง

กำลังรับแรงอัด

(กก./ตร.ซม.)




ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่เวลาบ่ม 28 วัน

#### 4.2.1.2 ผลของขนาดของเสียประเภทฉลากพลาสติกต่อกำลังรับแรงอัด

การทดลองเพื่อหาขนาดที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดหลังจากบ่มตัวอย่างเป็นเวลา 28 วัน โดยได้เปลี่ยนแปลงส่วนผสม โดยใช้อัตราส่วนตามตารางที่ 3.2 โดยใช้ปริมาณอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่าเดิม แต่เพิ่มโพนให้เพิ่มมากขึ้นแล้วลดปริมาณน้ำโดยมีความมุ่งหวังเพื่อจะให้ความหนาแน่นของตัวอย่างลดลง จากการทดลองพบว่า เมื่อแทนที่ทุกๆ ตัวอย่างด้วยปริมาณของเสียร้อยละ 20 โดยปริมาตรคอนกรีต แทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่มีขนาดต่างๆ กันพบว่า ขนาดที่เหมาะสมต่อการแทนที่ในคอนกรีตเบาที่สุดคือ ขนาดเล็กกว่า 9.4 แต่ใหญ่กว่า 4.75 มิลลิเมตร เพราะเมื่อพิจารณาจากความหนาแน่นที่เท่ากัน พบว่ากำลังรับแรงอัดมากกว่าทั้งสองขนาดอย่างชัดเจน ที่ทุกๆ ช่วงความหนาแน่นดังภาพที่ 4.2 ทั้งนี้เหตุผลเป็นเพราะว่าขนาดของเสียที่ใหญ่กว่านั้นอาจส่งผลในแง่ของการยึดเกาะระหว่างวัสดุประสานกับมวลรวมได้ดีกว่าของเสียที่มีขนาดเล็ก จึงส่งผลให้คอนกรีตเบาที่แทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดใหญ่กว่านั้นมีค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่า ของเสียที่มีขนาดเล็กนั่นเอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาพที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อความหนาแน่น  
ที่เวลาบ่ม 28 วัน


#### 4.2.1.3 ผลของอัตราส่วนน้ำต่อกำลังรับแรงอัด

ทำการศึกษาโดยหล่อตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด  $5 \times 5 \times 5$  ลูกบาศก์เซนติเมตร แปรผันอัตราส่วนของเสี้ยนประเภทฉลากต่อมวลรวมที่ร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยปริมาตรของคอนกรีตมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่ 0.30, 0.35 และ 0.40 หลังจากบ่มตัวอย่างเป็นเวลา 28 วัน เมื่อพิจารณากำลังรับแรงอัดเป็นเกณฑ์ พบว่าเมื่อแปรผันค่าของเสี้ยนประเภทฉลาก และแปรผันอัตราส่วนของน้ำต่อวัสดุประสานพบว่า อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่ร้อยละ 0.35 และไม่ได้ผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก มีกำลังรับแรงอัดที่ทดสอบมีค่ามากที่สุดเนื่องจากไม่มีสิ่งเจือปนของวัสดุผสม และหลังจากผสมของเสี้ยนไปแล้ว ค่ากำลังรับแรงอัดที่ส่วนผสมต่างๆ อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่เหมาะสมคือ 0.35 และปริมาณพลาสติกที่เหมาะสม คือ แทนที่ได้ไม่เกินร้อยละ 20 โดยปริมาตรของคอนกรีต ในการทดลองค่ากำลังรับแรงอัดแสดงดังภาพที่ 4.3


เมื่อมีการทดสอบในอัตราส่วนต่างๆกันเพื่อหาขนาดของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก พบว่าได้ผลในลักษณะเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 4.4 ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมนั้นสามารถอธิบายได้ว่าปริมาณน้ำที่ผสมมีผลกับกำลังรับแรงอัดโดยปริมาณน้ำที่น้อยเกินไป จะไม่เพียงพอต่อการทำปฏิกิริยาไฮเดรชัน ส่วนปริมาณน้ำที่มากเกินไป จะทำให้คอนกรีตเบาที่ผสมนั้นมีความเหลวเกินไป

ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (2547) กล่าวว่าเมื่อกำหนดปูนซีเมนต์และมวลรวมมาให้ กำลังอัดของคอนกรีตที่ผสม เทเข้าแบบ หรือเขย่าให้แน่นอย่างเต็มที่ และบ่มอย่างถูกวิธี จะขึ้นกับอัตราส่วนน้ำ ต่อปูนซีเมนต์ อัตราปูนซีเมนต์ต่อมวล ขนาดคละ ผิวนของมวล

และรูปร่าง ความแข็งและกำลังของมวลรวม จะสามารถกำลังต้านทานของคอนกรีตได้จาก อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อปูนซีเมนต์



ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่เวลาบ่ม 28 วัน




ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อขนาดของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่เวลาบ่ม 28 วัน


#### 4.2.1.4 การพัฒนากำลังรับแรงอัดต่อระยะเวลาบ่ม

การศึกษาเวลาในการบ่มที่มีผลต่อ กำลังรับแรงอัด โดยผสมของเสียปริมาณต่างๆ กันและผสมน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และผสมของเสียประเภทฉลากพลาสติกลงร้อยละ 20 โดยปริมาตร พบว่าระยะเวลาบ่มมีผลในการเพิ่มกำลังรับแรงอัด ในทุกตัวอย่างคือเวลาในการบ่มจะเพิ่มมากในช่วง 7 วันแรกและจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น หลังจากบ่มแล้ว 28 วัน ทั้งนี้ของเสียที่ผสมลงไปนั้น มีผลไม่มากนักต่อพฤติกรรมกรรมการเพิ่มกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต หลังจากบ่ม 7, 14 และ 28 วันเลย ดังแสดงในภาพที่ 4.5 และภาพที่ 4.6 เมื่อมีการเปลี่ยนส่วนผสมแล้วใช้ขนาดของเสียขนาด

ต่างๆ กัน คือขนาดเล็กกว่า 2.36,ขนาดใหญ่กว่า 2.36 แต่เล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร และขนาดใหญ่กว่า 4.75 แต่เล็กกว่า 9.4 มิลลิเมตร แล้วได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4.6 คือ ขนาดของเสียไม่มีผลต่อการพัฒนากำลังรับแรงอัด



ภาพที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อระยะเวลาในการบ่มและอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35




ภาพที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดต่อระยะเวลาในการบ่มและอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35


#### 4.2.2 การดูคิมน้ำ

จากภาพที่ 4.7 และ 4.8 แสดงการดูคิมน้ำของตัวอย่าง ของก้อนคอนกรีตเบา ที่ระยะเวลาบ่ม 7, 14 และ 28 วัน และแทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดระหว่าง 4.75 ถึง

9.4 มิลลิเมตร พบว่ามีเวลาบ่มที่เพิ่มขึ้น ร้อยละการดูดซึมน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยการดูดซึมน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นเพราะว่าตัวคอนกรีตต้องการใช้น้ำในปฏิกิริยาไฮเดรชันมากขึ้นนั่นเอง จึงทำให้ก้อนคอนกรีตดูดซึมน้ำมากขึ้น ขนาดของช่องเสียนที่แทนที่เล็กน้อยจึงไม่มีผลต่อการดูดซึมน้ำ และจากภาพ 4.9 แสดงร้อยละการดูดซึมน้ำของก้อนคอนกรีตเบาที่ระยะเวลาบ่ม 28 วัน โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเพิ่มปริมาณของเสียนในคอนกรีตเบาเพิ่มขึ้นแล้ว ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากของเสียนประเภทฉลากพลาสติกนี้มีการดูดซึมน้ำน้อยมาก ซึ่งจากการทดสอบเมื่อเทียบกับค่าการดูดซึมน้ำของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (มอก 57-2533) แล้วพบว่าค่าดังกล่าวได้ผ่านมาตรฐานในทุกๆ ค่า




ภาพที่ 4.7 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำต่อระยะเวลาในการบ่มต่างๆกัน โดยแทนด้วยฉลากของเสียนที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.36 แต่เล็กกว่า 4.75 มิลลิเมตร



ภาพที่ 4.8 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำต่อระยะเวลาในการบ่มต่างๆกัน





ภาพที่ 4.9 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกต่างๆ กัน ที่เวลาบ่ม 28 วัน

ซึ่งจากผลการทดลองทั้งหมดทำให้ทราบว่า การใช้ของเสียผสมลงในคอนกรีตเบา นั้นสามารถทำได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถแทนที่ลงไปได้มากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะการที่แทนที่ของเสียลงไปทำให้กำลังรับแรงอัดลดลงนั่นเอง โดยของเสียที่แทนที่ได้ประมาณร้อยละ 20 โดยปริมาตร และขนาดที่พอเหมาะคือขนาดใหญ่กว่า 4.75 แต่เล็กกว่า 9.4 มิลลิเมตร และเวลาที่พอเหมาะในการบ่มตัวอย่าง คือ ระยะเวลาในการบ่มอย่างน้อย 28 วัน

ผลการทดลองดังกล่าวค่อนข้างสอดคล้องและเป็นไปตาม งานวิจัยหลายๆ ชิ้นงานที่ได้ทำการศึกษาไว้เช่น Payakapo P. และ Payakapo M. (2008) Jo และคณะ (2008) และ Ismail และ AL-Hashmi (2007) ซึ่ง งานวิจัยเหล่านี้ได้ผลในทำนองเดียวกันคือ สามารถใช้ของเสียแทนที่ลงในคอนกรีต เพื่อใช้ในงานก่อสร้างได้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยทั้งหลายขั้นต้นสามารถ แทนที่ของเสียได้น้อยกว่าหากเทียบร้อยละโดยมวล ทั้งนี้มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย คือ ปัจจัยที่หนึ่งคือ การที่ใช้ของเสียต่างประเภทกัน โดยลักษณะเฉพาะตัวของของเสียนั้นต่างกัน เช่น ความหนาแน่น องค์ประกอบทางเคมี ทำให้กำลังรับแรงอัดไม่ลดต่ำลงมากดังเช่นการทดลองนี้ ปัจจัยที่สอง ชิ้นงานคอนกรีตที่ทำเป็นคนละประเภทกัน เช่น เป็นการใช้เป็นคอนกรีตโครงสร้าง หรือ คอนกรีตปูประสาณ หากนำมาเปรียบเทียบ กับ คอนกรีตเบาทำให้เปรียบเทียบผลได้ไม่ชัดเจน


#### 4.2.3 ค่าความหนาแน่น

การทดลองเรื่องความหนาแน่นของตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ที่เวลาบ่มต่างๆ กันคือ 7, 14 และ 28 วัน แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 9.4 มิลลิเมตร ตัวอย่างที่

ทำการทดลอง มีค่าระหว่าง 1,600-1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในภาพที่ 4.10 ซึ่งพบว่าปริมาณของเสียประเภทพลาสติกที่แทนที่ลงในมีผลต่อความหนาแน่นคือทำให้ความหนาแน่นลดลง เมื่อมีการแทนที่เพิ่มขึ้น

เมื่อออกแบบส่วนผสมเพื่อใช้ในการทดลองเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมพบว่า ความหนาแน่นลดลง ซึ่งมีค่าระหว่าง 1,300-1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในภาพที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าขนาดของเสียประเภทพลาสติก มีผลต่อความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัด ซึ่งขนาดที่เหมาะสมต่อการแทนที่ในคอนกรีตเบาที่สุดคือ ขนาดเล็กกว่า 9.4 แต่ใหญ่กว่า 4.75 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับ เพราะเมื่อพิจารณาจากความหนาแน่นที่เท่ากัน พบว่ากำลังรับแรงอัดมากกว่า ส่วนขนาดที่เหมาะสมรองลงมาคือ ขนาดระหว่าง 2.36 ถึง 4.75 มิลลิเมตร และ ขนาดเล็กกว่า 2.36 มิลลิเมตร ตามลำดับ หากพิจารณาจะพบว่าผลเป็นเช่นเดียวกับขนาดของเสียที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ากำลังรับแรงอัดและความหนาแน่นมีการแปรผันตรงซึ่งกันและกัน

โดยปัจจัยที่มีผลต่อความหนาแน่นคือ เมื่อเพิ่มปริมาณพลาสติกแล้วความหนาแน่นก็จะลดลง และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ขนาดของเสียที่เล็กลงก็จะส่งผลให้ความหนาแน่นลดลงเช่นกัน



ภาพที่ 4.10 ความหนาแน่นต่อร้อยละการแทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติก ที่เวลาบ่ม 28 วัน

#### 4.2.4 การหดตัวแบบแห้ง

ผลการทดลองพบว่า การหดตัวแบบแห้งของคอนกรีตที่ทำการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่ผสมและไม่ได้ผสมของเสียพลาสติก โดยมีการหดตัวแบบแห้งร้อยละ 0.024 ถึง 0.047 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างที่ทดลองมีการหดตัวแบบแห้งมีการหดตัวน้อย และสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบอัตราส่วนเปลี่ยนแปลงความยาว

เวลาในการบ่ม (วัน)	การหดตัวแบบแห้ง เมื่อผสมของเสี้ย ร้อยละ 20 โดยปริมาตร (ไมโครเมตร)	ร้อยละการหดตัวแบบแห้ง	การหดตัวแบบแห้ง เมื่อไม่ใส่ของเสี้ย (ไมโครเมตร)	ร้อยละการหดตัวแบบแห้ง
1	100	0.03	72	0.024
4	115	0.038	80	0.027
11	137	0.045	109	0.036
18	140	0.047	113	0.037
25	141	0.047	115	0.038


#### 4.2.5 การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

การทดสอบสัมประสิทธิ์การนำความร้อนโดยวิธี ASTM C-177-04 แทนที่ของเสี้ยประเภทฉลากพลาสติกขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 9.4 มิลลิเมตร และใช้เวลาในการบ่ม 28 วัน ซึ่งโดยปกติแล้วค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของ คอนกรีตเบาจะมีค่าประมาณ 0.08 ถึง 0.15 วัตต์/ม.เคลวิน Payakapo P. และ Payakapo M. (2008) จากการทดลองพบว่าปริมาณของเสี้ยที่แทนที่มีผลต่อการนำความร้อนของคอนกรีตเบาอย่างชัดเจน คือของเสี้ยประเภทพลาสติกสามารถทำให้สัมประสิทธิ์การนำความร้อนลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งการลดลงนี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มของพลาสติกนั้นส่งผลทำให้การเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้น โดยพบว่าสามารถลดการนำความร้อนลงจาก 0.2 เป็น 0.05 วัตต์/ม.เคลวิน (ภาคผนวก ข) ทั้งนี้การเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้นเป็นไปได้ 2 สาเหตุ คือ การเกิดฟองอากาศที่เพิ่มขึ้นในคอนกรีต และ ของเสี้ยประเภทฉลากพลาสติกสามารถเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่ามวลรวม ด้วยปัจจัยทั้งสองนี้จึงทำให้การแทนที่พลาสติกส่งผลให้การเป็นฉนวนกันความร้อนดีขึ้นนั่นเอง ดังแสดงในภาพที่ 4.11

ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มของค่าการเป็นฉนวนกันความร้อน คือ ช่องว่างในคอนกรีต และ คุณสมบัติเฉพาะตัวของของเสี้ยประเภทฉลากพลาสติก ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับตัวคอนกรีตเบาที่มีขายตามท้องตลาดแล้ว คอนกรีตเบาที่แทนที่ร้อยละ 15 และ 20 นั้นมีค่าการนำความร้อนที่น้อยกว่าอย่างชัดเจน

### การนำความร้อน

วัตต์/ม.เคลวิน




ภาพที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนต่อร้อยละโดยปริมาตรที่แทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติก

จากผลการทดลองเป็นไปในทำนองเดียวกับ Yesilata และคณะ (2009) ได้ทดลองใช้ของเสียประเภทพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนและเศษยางรถยนต์ทำเป็นวัสดุผสมลงคอนกรีต โดยของเสียที่แทนที่มีรูปทรงต่างๆ กัน 5 รูปแบบ จากนั้นจึงนำตัวอย่างมาทดสอบการเป็นฉนวนกันความร้อน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าของเสียประเภทฉลากพลาสติกโพลีเอทิลีนและเศษยางรถยนต์ สามารถเพิ่มคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนได้ประมาณร้อยละ 10.52 ถึง 18.16 ซึ่งปัจจัยที่มีผลกับค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนคือปริมาณของเสียที่ทดแทน ประเภทของเสีย และรูปทรงของเสียที่ทดแทน

#### 4.3 วิเคราะห์ภาพรวมของคุณสมบัติคอนกรีตเบา

##### 4.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซึมน้ำและกำลังรับแรงอัด


จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซึมน้ำและกำลังรับแรงอัดโดยวิเคราะห์ค่าโดยใช้อัตราน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และมีการแทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกร้อยละ 0 ถึง 20 โดยปริมาตร แทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 9.4 มิลลิเมตร และใช้เวลาบ่ม 28 วัน นั้นพบว่าการเพิ่มการแทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกลงในคอนกรีตเบา ไม่มีผลให้ค่าการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลง และการดูดซึมน้ำไม่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดเช่นกัน โดยกำลังรับแรงอัดที่ต่างกันมีค่าการดูดซึมน้ำใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าของเสียประเภทฉลากพลาสติกนั้นมีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ ดังแสดงในภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดูดซึมน้ำต่อกำลังรับแรงอัด

#### 4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัด

จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดโดยค่าโดยใช้อัตราน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 แทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 9.4 มิลลิเมตร และใช้ระยะเวลาบ่ม 28 วัน โดยค่าที่ส่งผลดีต่อคอนกรีตเบา คือ ความหนาแน่นต่ำและกำลังรับแรงอัดสูงหรือไม่ทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง อย่างไรก็ตามผลการทดลองคือเมื่อมีการเพิ่มการแทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติก มีแนวโน้มทำให้ความหนาแน่น และ กำลังรับแรงอัดต่ำลง เมื่อมีการเพิ่มปริมาณการแทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติก ดังแสดงในภาพที่ 4.13




ภาพที่ 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นต่อกำลังรับแรงอัด

#### 4.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนและกำลังรับแรงอัด

จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนและกำลังรับแรงอัดโดยค่าโดยใช้อัตราน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 แทนที่ของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 9.4 มิลลิเมตร และใช้ระยะเวลาบ่ม 28 วัน ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 4.14 ทั้งนี้ค่ากำลังรับแรงอัดและค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน มีความสัมพันธ์กันคือ กำลังรับแรงอัดที่น้อย มีค่าการนำความร้อนที่น้อยเช่นกัน เหตุผลเป็นเพราะ ของเสียประเภทพลาสติกที่แทนที่ส่งผลให้ความหนาแน่นลดลง ทำให้เกิดช่องว่างในคอนกรีตเบาและทำให้การนำความร้อนน้อยลงนั่นเอง

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มการแทนที่ฉลากของเสียประเภทฉลากพลาสติกลงในคอนกรีตเบา ทำให้กำลังรับแรงอัดและความหนาแน่นต่ำลง แต่ส่งผลให้การเป็นฉนวนกันความร้อนดีขึ้น โดยพอจะอธิบายได้ว่าการเพิ่มฉลากของเสียประเภทฉลากพลาสติก ส่งผลสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามกลับทำให้สามารถของกำลังรับแรงอัดได้ต่ำลง



ภาพที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนต่อกำลังรับแรงอัดที่ร้อยละการผสมต่างๆ กัน

#### 4.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำของเสียประเภทฉลากมาผลิตคอนกรีตเบา

สำหรับงานวิจัยนี้ได้คำนึงถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างจริง ด้วยดังนั้นจึงต้องมีคำนวณ ราคาค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัสดุในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 โดยแสดงราคาวัสดุผสมในหน่วยราคาต่อกิโลกรัมวัสดุดิบ ซึ่งมีสัดส่วนดังตารางที่ 4.6 และนำอัตราส่วนที่ออกแบบดังกล่าวไปประเมินราคาในการผลิตคอนกรีตเบา (เดือน เมษายน พ.ศ. 2552)

ตารางที่ 4.5 ราคาของวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	หน่วยราคา (บาทต่อกิโลกรัม)
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.40
ทราย	0.20
น้ำ	0.02
โฟม	100

ตารางที่ 4.6 แสดงส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตเบา

รายการ	อัตราส่วนที่ใช้
น้ำต่อวัสดุประสาน	0.35
ร้อยละของเสี้ยนที่แทนที่	20
ขนาดของเสี้ยน (มิลลิเมตร)	4.75
ร้อยละโฟมโดยปริมาตร	40
เวลาในการบ่ม (วัน)	28

#### คำนวณราคาต้นทุนการผลิตคอนกรีตเบา

คอนกรีตเบา มีหลายๆ ขนาดต่างๆ กัน โดยการคำนวณจะใช้ขนาดในการคำนวณต้นทุน คือขนาด 600 มิลลิเมตร x 200 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร โดยคอนกรีตเบาที่ขายตามท้องตลาด นั้นมีน้ำหนักต่อก้อนประมาณ 8 กิโลกรัม เมื่อดำเนินค่าใช้จ่ายต่อก้อนแล้ว จึงได้รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 4.7 โดยพิจารณาในส่วนผสมที่เหมือนกัน แต่ส่วนผสมแรกไม่ผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก และส่วนผสมถัดมาเป็นการผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก โดยพบว่า การผสมทำให้ราคาของคอนกรีตบล็อกลดลงประมาณก้อนละ 0.70 บาท

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.7 การคำนวณราคาคอนกรีตเบา

วัสดุ	คอนกรีตบล็อกที่มีไม่ผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก		คอนกรีตบล็อกที่ผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก	
	ปริมาณที่ใช้ (กิโลกรัม)	ราคา (บาท)	ปริมาณที่ใช้ (กิโลกรัม)	ราคา (บาท)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.2	17.28	6	14.4
ทราย	6	2.16	9	1.8
น้ำ	2.4	0.48	2	0.04
โฟม	-	-	0.03	3
ฉลากของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก	-	-	0.2	-
รวม		19.92		19.24

หมายเหตุ - ไม่ได้ผสมลงในส่วนผสมคอนกรีตเบาหรือไม่มีมูลค่า

ดังนั้นเมื่อพิจารณาในแง่ของค่าใช้จ่ายในการผลิตคอนกรีตเบาแล้วจะพบว่าการผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก นั้นสามารถทำให้ต้นทุนในการผลิตคอนกรีตเบาลดลงได้ แต่อย่างไรก็ตามการผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกลงไป ทำให้กำลังรับแรงอัดลดลงเช่นเดียวกัน

ผลการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกนั้นสามารถแทนที่ลงในคอนกรีต เพื่อใช้ทำคอนกรีตเบาได้ โดยพบว่าปริมาณของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกที่แทนที่ได้สูงสุดสามารถแทนที่ได้ไม่เกินร้อยละ 20 โดยปริมาตร และของเสี้ยนขนาดที่เหมาะสมคือ ขนาด ใหญ่กว่า 4.75 มิลลิเมตร แต่เล็กกว่า 9.4 มิลลิเมตร โดยที่ค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่า 110 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าการดูดซึมน้ำได้น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อทำการบ่ม 28 วัน ซึ่งเป็นค่ากำลังรับแรงอัดและการดูดซึมน้ำนี้ เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก มอก 57-2533

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

#### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก มาใช้ร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัสดุประสาน มาใช้ทำคอนกรีตเบา โดยมีผลการทดลองต่างๆ ดังนี้

1. ของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกสามารถแทนที่ลงในคอนกรีตเบาได้ โดยการแทนที่มีผลทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง โดยทำให้คุณสมบัติ ทางกำลังรับแรงอัดต่ำลง การหดตัวแบบแห้ง ไม่แตกต่างกับคอนกรีตเบาปกติ และการนำความร้อนลดลง โดยกำลังที่ลดลงเกิดจากของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลง ทั้งนี้ขนาดของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกที่มีขนาดใหญ่เมื่อแทนที่ลงในคอนกรีตเบา พบค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตเบามากกว่าของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกขนาดเล็ก เพราะของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกขนาดใหญ่มีค่าการยึดเกาะระหว่างอนุภาคดีกว่าขนาดเล็ก

2. อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการนำของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติก มาใช้ในการผสมเพื่อทำคอนกรีตเบา คือ อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ ต่อ ทราย เท่ากับ 1:1.5 โดยน้ำหนัก และ อัตราส่วน น้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.35 และสามารถผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกลงไปได้ไม่เกินร้อยละ 20 โดยปริมาตรขนาดระหว่าง 4.75 ถึง 9.4 มิลลิเมตร

3. สมบัติทางกายภาพของคอนกรีตเบาที่ผสมของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกนั้นมีสมบัติใกล้เคียงกับคอนกรีตเบา ในแง่ของลักษณะภายนอก กำลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และค่าการดูดซึมน้ำ

4. คอนกรีตเบาที่ผสมด้วยของเสี้ยนประเภทฉลากพลาสติกมีต้นทุนต่อก้อน ประมาณ 19.24 บาทต่อก้อน

### ประโยชน์ในทางประยุกต์ใช้

จากการทดลองพบว่าการใช้ของเสียประเภทพลาสติก สามารถแทนที่ลงในคอนกรีตเบา ดังนั้นจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างได้

### ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยเพิ่มเติม

1. การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาจเปลี่ยนไปใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ เช่น งานวิศวกรรมฐานราก เพราะหากใช้ในงานที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากนักอาจไม่เป็นที่นิยม ด้วยสาเหตุที่อาจไม่เป็นที่พอใจเรื่องความสวยงาม และ ความกังวลเรื่องความปลอดภัย
2. ของเสียประเภทพลาสติกที่แทนที่ลงในมวลรวมนั้น พบว่าเมื่อผสมของเสียประเภทพลาสติกแล้วพบว่ามีกำลังลดลงค่อนข้างมาก แต่ราคาวัสดุที่ลดลงค่อนข้างน้อย อาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นหากจะมีการศึกษาต่อ อาจมีการศึกษาในแง่การใช้เป็นฉนวนความร้อน โดยไม่ผสมลงไปในคอนกรีต โดยตรงเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเสียกำลังรับแรงอัดไป
3. การศึกษาเรื่องการนำเอาของเสียมาใช้ร่วมกับคอนกรีต หรือ คอนกรีตเบา หากพิจารณาในแง่ของกำลังรับแรงอัด สามารถใช้ร่วมกับของเสียอื่นๆ ที่มีองค์ประกอบทางเคมีหรือทางกายภาพ ใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ มวลรวมละเอียดหรือมวลรวมหยาบ น่าจะไม่ทำให้กำลังรับแรงอัดต่ำลงมากนัก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- เกศสุชา พูลคำ. 2537. การกำจัดโลหะหนักโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่ทำจากขานอ้อยและ  
ผักตบชวา.วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- คันธนา สุขะพล ปรีชา แก้วสวรรค์ และ ภารกิจการ ละของทอง. 2546. คอนกรีตมวลเบาผสมกระดาษ  
ปริญญาโท. ภาควิชาก่อสร้างและงานไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ชาติรี สวาททรัพย์. 2551. การใช้ประโยชน์เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในการผลิตคอนกรีตมวลเบา.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร. 2540. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: คอนกรีต  
ผสมเสร็จซีแพค.
- นราวิชต์พร นวลสวรรค์. 2551. การนำของเสียประเภทฉลากมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีต  
บล็อกประสานปูพื้นโดยใช้ผงหินปูน-ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน.วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา  
วิทยาลัย.
- นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย ธนกร ทวีวุฒิ และวิวัฒน์ พัทธศานนท์. 2550. การออกแบบ  
อัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูโลส.การประชุมวิชาการคอนกรีต  
ประจำปีครั้งที่ 4, สมาคมคอนกรีตไทย, อุบลราชธานี, ตุลาคม 2551
- บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา พนม สนิทบุญ วันวิสาข์ เจตีย์ภัทรนาท และ โยธิน อึ้งกุล. 2550.  
การศึกษาการใช้เฟอร์ไรต์ที่เหมาะสมกับคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ. การประชุม  
วิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 4, สมาคมคอนกรีตไทย, อุบลราชธานี, ตุลาคม 2551.
- ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล. 2547. ปูนซีเมนต์ ปอชโซลาน และคอนกรีต.  
พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สมาคมคอนกรีตไทย.
- ผุสดี แพทย์นุเคราะห์. 2546. การนำซิลิกา-อะลูมินาที่ใช้แล้วและควอร์ตเทอร์เทอร์ไรท์โครสลิงค์  
ขานอ้อยที่ผ่านการดูดซับสีรีมาโซล แบล็ค บี มาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตคอนกรีตบล็อก  
ปูผนัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- ยวรัตน์ ช้อนพิมพ์ และวรรณพร ธีระศิลป์. 2551. การทำคอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเถ้าถ่านหิน  
 ปริญญาณิพนธ์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
- วินิต ช่อวิเชียร. 2544. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สัมพันธ์  
 พาณิชย์.
- วรวิทย์ หะมาน. 2546. การนำกากของเสียจากการเคลือบสีรถยนต์มาใช้ทำคอนกรีตบล็อก.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2544. พลาสติก 1. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
 กรุงเทพมหานคร: สกายบุ๊กส์.
- อุดมผล พิชนันโพบูลย์. 2546. เทคนิคการวิเคราะห์น้ำ น้ำเสีย และขยะมูลฝอย. เอกสาร  
 ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล คณะวิศวกรรมโยธา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก.57-2533 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก.
- อุตสาหกรรม, กระทรวง. 2531. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1. กำหนดวิธีการเก็บ  
 ทำลายฤทธิ์ กำจัด ฝังทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.
- อุตสาหกรรม, กระทรวง. 2548. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ฉบับที่ 1. การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  
 วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.
- สำนักดัชนีเศรษฐกิจ, ราคาวัสดุก่อสร้าง. [ออนไลน์]. 2551. แหล่งที่มา:  
<http://www.price.moc.go.th> (2551, ตุลาคม 15)
- บริษัท ฟินิกซ์เอสดีเอส จำกัด, ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร. [ออนไลน์]. 2553  
 แหล่งที่มา: [www.k-block.com/products.php](http://www.k-block.com/products.php) (2553, มกราคม 28)

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาษาอังกฤษ

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard specification for concrete aggregates. C33-93. Annual book of ASTM standard vol.04.02 section 4:10-16.

American Society for Testing and Materials. 1996. Standard test method for bulk unit weight and voids in Aggregate. C29. Annual book of ASTM standard vol.04.02 section 4:21-26.

American Society for Testing and Materials. 2008. Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars (using 2-in or 50-mm cube specimens). C109-07. Annual book of ASTM standard vol.04.01 section 4:78-86.

American Society for Testing and Materials. 2008. Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of coarse aggregate. C127-07. Annual book of ASTM standard vol.04.02 section 4:77-82.

American Society for Testing and Materials. 2008. Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of coarse aggregate. C128-07a. Annual book of ASTM standard vol.04.02 section 4:83-89.

American Society for Testing and Materials. 2008. Standard specification for Portland cement. C 150-07. Annual book of ASTM standard vol.04.01 section 4:150-155.

American Society for Testing and Materials. 2008. Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of coarse aggregate. C127-07 . Annual book of ASTM standard vol.04.02 section 4:77-82.

American Society for Testing and Materials. 2008. Standard test method for steady-state. Heat flux measurements and thermal transmission properties by mean of the guarded-hot plate apparatus. C177-04. Annual book of ASTM standard vol.04.06 section 4:21-42.

American Society for Testing and Materials. 2008. Standard test method for Dry Shrinkage of Mortar Containing Hydraulic Cement. C596-07. Annual book of ASTM standard vol.04.01 section 4:342-344.

Batayneh M., Marie I., and Asi I. 2007. Use of selected waste materials in concrete mixes. Waste management. 27: 1870-1876

- Bashar T., and Ghassan N. 2008. Properties of concrete contains mixed colour waste recycled glass as sand and cement replacement. *Construction and Building Materials*. 22 : 713–720.
- Bederina, M., Marmoret, L., Mazreb, K., Bali A., and Queneudec, M. 2007. Effect of the addition of wood shaving on thermal conductivity of sand concretes: Experimental study and modeling. *Construction and building material*, 21: 662-668.
- Byung W. J., Seung Kook P., and Jong C. P. 2008. Mechanical properties of polymer concrete made with recycled PET and recycled concrete aggregates. *Construction and Building Materials*. 22 : 2281–2291.
- Demirboga, R. 2007. Thermal conductivity and compressive strength of concrete incorporation with mineral admixtures. *Building and Environmental*, 42: 2467-2471.
- Edgell, K. 1989. USEPA Method Study 37-SW-846 method 3050 Acid Digestion of Sediments, Sludges and Soils. U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Monitoring Systems Laboratory Cincinnati, OH.
- Engineer & Science Co., Ltd., and Systems Engineering Co., Ltd. 1989. Nation Hazardous Waste Management Plan Office of the Nation Environmental Board, Ministry of Science, Technology and Energy, Kingdom of Thailand.
- Ismail, Z. Z., and AL-Hashmi, E. A. 2007, Use of waste plastic in concrete mixture as aggregate replacement, *Waste Management* 28: 2041-2047
- LaGrega, M.D., Buckingham, P. L., and Evans, J.C. 1994. Stabilization and solidification. In P.H. King (ed.), Hazardous waste management, pp. 641-704. Singapore: McGraw-Hill book.
- Payakapo P., and Payakapo M. 2008. Reuse of thermosetting plastic waste for lightweight concrete. *Waste Management* 28: 1581–1588.
- Shamaran M., Christianto H., and Yaman I. 2005 (October). The effect chemical admixture and mineral additives on the properties of self compacting mortar. *Cement and concrete composites*.

- Shannag M.J., and Yeginobali, A. 1995. (April). Properties of pastes, mortars and concretes containing natural pozzolan. Cement and concrete research vol. 25 no. 3: 647-657.
- Yesilata, B. Isiker, Y., and Turgut, P. 2009. Thermal insulation enhancement in concretes by adding waste PET. Construction and building material, 23: 1878-1882.
- Unal, O., Uygunoglu, T., and Yildiz, A. 2007. Investigation of properties of low strength light weight concrete for thermal insulation. Building and Environmental, 42: 548-590.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





ภาคผนวก ก  
วิธีการทดลอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ภาคผนวก ก.1** วิธีการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในของเสียจากฉลาก ด้วยวิธีการย่อยด้วยกรดไนตริกเข้มข้น

**อ้างอิงตามมาตรฐานวิธีมาตรฐานของ USEPA.3050**

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักทั้งหมด ในของเสียประเภทฉลากโดยย่อยของเสียจากฉลากในกรดไนตริกอย่างรุนแรงดังนี้

1. นำตัวอย่างของเสียจากฉลาก 1 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 125 มิลลิลิตร
2. เติมกรดไนตริกผสมน้ำกลั่น (อัตราส่วน 1:1) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร. แล้วนำบีกเกอร์มาตั้งบนเตา อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ประมาณ 10 นาที
3. รอจนตัวอย่างเย็นแล้วเติมกรดไนตริกเข้มข้น 5 มิลลิลิตร แล้วนำมาตั้งบนเตาอีกประมาณ 30 นาที
4. รอจนตัวอย่างเย็น แล้วจึงเติมน้ำกลั่น 2 มิลลิลิตร และเติม 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3 มิลลิลิตร
5. นำบีกเกอร์มาตั้งบนเตา รอจนกระทั่งฟองอากาศที่เกิดจากปฏิกิริยาเปอร์ออกไซด์หายไป แล้วค่อยๆ เติม 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทีละ 1 มิลลิลิตร จนกระทั่งไม่มีฟองอากาศ
6. ตั้งบีกเกอร์บนเตาต่อไปจนกระทั่งเหลือปริมาตรกรดประมาณ 2 มิลลิลิตร
7. นำบีกเกอร์ลงจากเตาแล้วเติมน้ำกลั่นประมาณ 10 มิลลิลิตร แล้วเขย่าให้เข้ากัน รอจนตัวอย่างเย็น
8. นำน้ำที่ได้มารองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.42
9. นำน้ำที่ได้มาเติมน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก

ภาคผนวก ก.2 การหาค่าหน่วยน้ำหนักและช่องว่างของวัสดุผสม

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C29, 2008

1. ทำโดยการใส่มวลรวมในถังเหล็กทรงกระบอก
2. ชั่งน้ำหนักคำนวณหาปริมาตรถัง แล้วคำนวณหาค่าหน่วยน้ำหนัก (Bulk Unit Weight) จากอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักมวลรวมกับปริมาตรของถัง
3. ค่าหน่วยน้ำหนัก (Unit Weight) ที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมโดยปริมาตรนั้นเป็นค่าหน่วยน้ำหนักแบบ Bulk Unit Weight ทั้งนี้เพราะในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถทำให้มวลรวมอัดแน่นในเนื้อคอนกรีตจนไม่มีช่องว่างระหว่างมวลรวมได้ (Voids)

การคำนวณ

$$\text{ค่าความหนาแน่น} = \frac{\text{น้ำหนักของตัวอย่างสุทธิ}}{\text{ปริมาตรของตัวอย่าง}}$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ภาคผนวก ก.3 การหาค่าการดูดซึมน้ำของทรายและของเสี้ยนประเภทฉลาก

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C128-07a, 2008

#### ขั้นตอนการทดลอง

1. ใช้วัสดุประมาณ 1 กิโลกรัม ในภาชนะขนาดพอเหมาะ เทน้ำให้ท่วมวัสดุเล็กน้อย ทิ้งไว้ให้ดูดซึมน้ำเป็นเวลา  $24 \pm 4$  ชั่วโมง
2. เกลี่ยตัวอย่างวัสดุให้ทั่วภาชนะทั้งไว้กลางแจ้ง ที่มีลมพัดและกวนตัวอย่างเป็นระยะๆ เพื่อให้แห้งทั่วกันจนกระทั่งวัสดุเริ่มไหลได้อย่างอิสระ (Free flow)
3. เทตัวอย่างใส่แบบหล่อกรวยมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบน  $40 \pm 3$  มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล่าง  $90 \pm 3$  มิลลิเมตร และสูง  $75 \pm 3$  มิลลิเมตร แล้วกระทุ้งเบาๆ ที่ผิวหน้า
4. ดึงแบบหล่อออกในแนวตั้ง ถ้าวัสดุยังคงรูปกรวยอยู่แสดงว่ายังมีความชื้นอยู่ที่ผิว นำไปไว้กลางแจ้งอีกครั้งและกวนเป็นระยะๆ
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าเมื่อยกแบบหล่อกรวยออกตัวอย่างวัสดุยุบตัวหรือล้ม (ถือว่าวัสดุในขณะนี้อยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง)
6. ชั่งน้ำหนักของวัสดุที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งและอบแห้ง
7. คำนวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของวัสดุ

#### การคำนวณ

$$\text{เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ} = [(B-A) / A] \times 100$$

โดยที่ A = น้ำหนักของวัสดุอบแห้ง (Oven dry weight)

B = น้ำหนักของวัสดุที่สภาวะอิ่มตัวที่ผิวแห้ง (Saturated surface dry weight)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ภาคผนวก ก.4 การทดสอบค่ากำลังรับแรงอัด

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C109-07 , 2008

##### ขั้นตอนการทดลอง

###### เตรียมแบบหล่อตัวอย่าง

1. ทาน้ำมันบางๆ ที่ผิวด้านในของแบบหล่อกับฐาน
2. ทาน้ำมันชนิดเข้มข้นหรือจารบีระหว่างตัวแบบหล่อกับฐาน
3. เช็ดน้ำมันส่วนเกินออกจากแบบหล่อ
4. ใช้จารบีที่ทารอยต่อระหว่างแบบหล่อกับฐานที่ด้านนอก

###### การหล่อก้อนตัวอย่าง

1. หล่อก้อนตัวอย่างโดยใช้ขนาดแบบหล่อ 5 x 5 x 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยใช้วัสดุที่ใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการทดสอบโดยให้ได้ปริมาณ 3 ตัวอย่าง ในแต่ละการผสม
2. การผสมใช้วิธีการผสมโดยเครื่องผสม โดยผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
3. เอาส่วนผสมลงในแบบหล่อ ภายในเวลาไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที หลังการผสมแล้ว การหล่อจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกหนา ประมาณ 1 นิ้ว แล้วใช้แท่งกระทุ้ง ชั้นละ 16 ครั้งโดย 8 ครั้ง แรกจะมีทิศทางตั้งฉากกับ 8 ครั้งหลังให้แรงกระทุ้งพอประมาณ และเท่ากันตลอด ใช้เวลาประมาณ 5 วินาที เดิมส่วนผสมชั้นที่ 2 ให้ เหย ขอบแบบหล่อเล็กน้อย และใช้มือป้องขณะกระทุ้งใช้ แท่งกระทุ้ง กระทุ้ง 16 ครั้ง เช่นเดียวกับครั้งแรก เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้เกรียงปาด ส่วนเกินออกในลักษณะคล้ายเกลี่ย
4. หลังจากหล่อเสร็จให้นำตัวอย่างพร้อมแบบหล่อเก็บไว้ในที่ชื้นทันที และถอดแบบในเวลา 24 ชั่วโมง บ่มตัวอย่างต่อจนครบระยะเวลาที่กำหนด นำตัวอย่างไปทดสอบกำลังรับแรงอัดโดยใช้เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด โดยค่าความคลาดเคลื่อนดังแสดงในตารางที่ ผ.1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ.1 การหาค่ากำลังรับแรงอัดให้กระทำในช่วงเวลาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

เวลาที่ทดสอบ	ช่วงเวลาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
1 วัน	$\pm \frac{1}{2}$ ชั่วโมง
3 วัน	$\pm 1$ ชั่วโมง
7 วัน	$\pm 3$ ชั่วโมง
28 วัน	$\pm 12$ ชั่วโมง

นำก้อนตัวอย่างที่จะทดสอบ วัดพื้นที่หน้าตัดที่จะให้แรงกด โดยใช้ด้านที่สัมผัสกับแบบหล่อ เซ็ดผิวหน้าทั้ง 2 ด้าน ให้สะอาดปราศจากเม็ดทราย ผิวหน้าของเครื่องมือทั้ง 2 ด้านที่สัมผัสกับก้อนตัวอย่างจะต้องเรียบ ในการให้กดกับแท่งตัวอย่าง จะต้องอยู่ในแนวศูนย์กลางของเครื่อง โดยเวลาที่ใช้ในการทดสอบควรอยู่ที่ 20 – 80 วินาที

#### การคำนวณ

บันทึกค่าแรงกดสูงสุดจากเครื่องกดและคำนวณในหน่วยของ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร โดยให้คำนวณความละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร หรือกิโลปาสคาล โดยคำนวณความละเอียดถึง 10 กิโลปาสคาล

ก้อนตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์ในการทดสอบแต่ละครั้ง หากมีผลการทดสอบของก้อนตัวอย่างใดที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย ควรตัดผลการทดสอบนั้นออกและนำก้อนใหม่มาวัดแทน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ภาคผนวก ก.5 การทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C150-07, 2008

ขั้นตอนการทดลอง

1. เติมน้ำมันก๊าดลงในขวดชาเตอร์ลิเธอร์ จนกระทั่งน้ำมันก๊าด อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 มิลลิลิตร
2. บันทึกค่าปริมาตร อุณหภูมิและน้ำหนักน้ำมันก๊าด
3. ชั่งน้ำหนักซีเมนต์ให้มีความละเอียดอย่างน้อย 0.05 กรัม (ประมาณ 64 กรัม สำหรับปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ที่มีอุณหภูมิเดียวกันกับ อุณหภูมิของน้ำมันก๊าด
4. เติมน้ำปูนซีเมนต์ลงในขวดแก้วที่ละน้อย ระวังอย่าให้ปูนซีเมนต์ติดข้างขวด เมื่อปูนซีเมนต์จมอยู่ในน้ำมันก๊าดทั้งหมด จึงปิดฝา (Ground Glass Stopper) แล้วไล่อากาศโดยเอียงขวด เป็นวงกลมในแนวราบแล้วกลิ้งไปมาอย่างช้าๆ จนกระทั่งไม่มีฟองอากาศขึ้นมาจากน้ำมันก๊าดอีก
5. วางขวดแก้วตั้งไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอีกครั้ง จนกระทั่งอุณหภูมิของน้ำมันก๊าดคงที่และแตกต่างกับที่อ่านครั้งแรกไม่เกิน 0.2 องศาเซลเซียส จึงบันทึกค่าปริมาตรของน้ำมันก๊าด นำไปชั่งน้ำหนักน้ำหนัก เสร็จแล้วนำขวดไปล้างโดยใช้น้ำมันก๊าด

#### การคำนวณ

ความหนาแน่นของซีเมนต์ (Density of Cement)

$$\rho = W_c / V_c$$

ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ (Specific Gravity of Cement)

$$G_c = W_c / (V_c) * (\gamma_w)$$

โดยที่  $W_c$  = น้ำหนักของปูนซีเมนต์ที่ใช้ (กรัม)

$V_c$  = ปริมาตรของปูนซีเมนต์จากการแทนที่ (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

$\gamma_w$  = หน่วยน้ำหนักของน้ำที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (มีค่าเท่ากับ 1 กรัม ต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร)

**ภาคผนวก ก.6** การหาค่าความถ่วงจำเพาะของทราย

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C128-07a, 2008

**ขั้นตอนการทดลอง**

1. นำมวลรวมหยาบที่เก็บมาประมาณ 1,000 กรัม โดยวิธีการแบ่งสี่ (Method of Quartering) ร่อนเอาส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 4
2. ชั่งน้ำหนักของวัสดุจนคงที่ที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งและอบที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5$  องศาเซลเซียส แล้วทิ้งไว้เย็นประมาณ 1-3 ชั่วโมง
3. จากนั้นนำมวลรวมหยาบไปแช่ไว้ในน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
4. เป่ามวลรวมด้วยเครื่องเป่าลมจนอยู่ในสภาวะไหลอิสระ (Free – Flowing)
5. การทดสอบสภาวะไหลอิสระทำโดยการเทมวลรวมละเอียดลงในกรวยทรายจนเต็ม แล้วกระทุ้งเบาๆ จำนวน 25 ครั้ง จากนั้นยกกรวยขึ้นตรงๆ หากมีความชื้นที่ผิวอยู่ยังคงเป็นรูปกรวย ให้ใช้เครื่องเป่าลมจนอยู่ในสภาพไหลอิสระ ซึ่งเรียกว่าสภาวะอิ่มตัวที่ผิวแห้ง
6. เทมวลรวมลงในกระบอบอกตวง 500 กรัม จนถึงขีดระดับประมาณ 450 มล.
7. นำกระบอบอกตวง ตามข้อที่ 6 ไปแช่ในอ่างน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ประมาณ  $23 \pm 1.7$  องศาเซลเซียส แล้วเขย่ากระบอบอกตวงเพื่อไล่ฟองอากาศออกเติมน้ำจนถึงระดับ 500 มล. แล้วทิ้งไว้จนอุณหภูมิคงที่
8. ชั่งหาน้ำหนักกระบอบอกตวง มวลรวมและน้ำทั้งหมด
9. เทมวลรวมละเอียดออกจากกระบอบอกตวงใส่ในภาตโลหะ แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5$  องศาเซลเซียส จนได้น้ำหนักคงที่ (อบประมาณ 24 ชั่วโมง) จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 1 – 1 ½ ชั่วโมง แล้วชั่งหาน้ำหนักของมวลรวมละเอียดที่แห้ง
10. ชั่งหาน้ำหนักของกระบอบอกตวงที่มีน้ำที่ระดับ 500 มล. ที่มีอุณหภูมิประมาณ 23 องศาเซลเซียส

**การคำนวณ**

ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Bulk Specific Gravity) ในสภาวะแห้งด้วยเตาอบ (Oven-Dried) ได้จาก

$$\text{ความถ่วงจำเพาะทั้งหมด (Oven-Dried)} = A / (B-C)$$

โดยที่ A = น้ำหนักของมวลรวมอบแห้ง (กรัม)

B = น้ำหนักของมวลรวมที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งที่ชั่งในอากาศ (กรัม)

C = น้ำหนักของมวลรวมที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งชั่งในน้ำ (กรัม)



**ภาคผนวก ก.7** วิธีการสุ่มและวิเคราะห์ตัวอย่างของเสียประเภทฉลากเบื่องตัน


โดยวิธีแบ่งสี่ส่วน (Quartering Method) อุดมผล พีชนิไพบูลย์ (2546)

**ขั้นตอนการทดลอง**


1. นำมูลฝอยมาชั่งเก็บรวมๆ กันประมาณ 1 ลบ.ม. นำไปทดสอบความหนาแน่น แล้วคลุกเคล้ากันให้มากที่สุด ประมาณ 1 ลบ.ม. นำไปทดสอบความหนาแน่น แล้วมาคลุกเคล้ากันให้มากที่สุด

2. แบ่งกองของเสียประเภทฉลากออกเป็น 4 ส่วน โดยเลือกตัวอย่างด้านตรงกันข้ามมารวมกันแล้วคลุกให้เข้ากันอีกหนเพื่อให้องค์ประกอบต่างๆ กระจายอย่างทั่วถึง

3. ส่วนที่เหลือแยกไปทิ้ง จากนั้นทำเรื่อยๆ ตามวิธีที่ 2 จนเหลือตัวอย่าง 50 ลิตร จากนั้นนำมูลฝอยจำนวนนี้ไปทำการแยกองค์ประกอบ และวิเคราะห์ลักษณะอื่นๆ ต่อไป



ภาพที่ ผ.1 ลักษณะการกองของเสียประเภทฉลากให้เป็นรูปกรวยก่อนที่จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน



ภาพที่ ผ.2 การแบ่งของเสียประเภทฉลากเป็น 4 ส่วน และเลือกสุ่มมา 2 ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน

**ภาคผนวก ก.8** ราคาวัสดุที่ใช้ในงานวิจัย( [www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th) [2008, October])

- ทรายละเอียด	ลูกบาศก์เมตรละ	362.50 บาท
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	ถุงละ	115.30 บาท
- คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา		
ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราซูปเปอร์บล็อกราคาตารางเมตรละ		210.00 บาท
ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราซูปเปอร์บล็อกราคาตารางเมตรละ		280.00 บาท
ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ราคาตารางเมตรละ	195.00 บาท
ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราคิวคอน	ราคาตารางเมตรละ	260.00 บาท

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ภาคผนวก ก.9** การออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีตเบา

รัฐวุฒิ วิทยโยธา และคณะ (2550)

**ขั้นตอนการออกแบบอัตราส่วนผสม**

1. กำหนดปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมต่อครั้ง (ใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์)
2. คำนวณหาน้ำหนักของทรายที่ต้องใช้จากอัตราส่วนทรายต่อซีเมนต์ที่กำหนดไว้
3. คำนวณหาน้ำหนักของน้ำที่ต้องใช้จากอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่กำหนดไว้
4. คำนวณปริมาตรเนื้อแท้ของวัสดุผสมทั้งหมด,  $V_T$

$$\text{เมื่อ } V_T = V_C + V_S + V_W \quad (1)$$

$V_C$  คือ ปริมาตรเนื้อแท้ของซีเมนต์ (ลบ.ม.)

$V_S$  คือ ปริมาตรเนื้อแท้ของทราย (ลบ.ม.)

$V_W$  คือ ปริมาตรน้ำ (ลบ.ม.)

$$\text{เมื่อ } V = M / (Gpw) \quad (2)$$

$V$  คือ ปริมาตรเนื้อแท้ของวัสดุ (ลบ.ม.)

$M$  คือ น้ำหนักของวัสดุ (กก.)

$G$  คือ ความถ่วงจำเพาะเนื้อแท้ของวัสดุ

5. คำนวณหาปริมาตรที่ต้องการ  $V_R$

$$\text{เมื่อ } V_R = M_T / \rho_R \quad (3)$$

$M_T$  คือ น้ำหนักของวัสดุทั้งหมด (กก.)

$\rho_R$  คือ ความหนาแน่นที่ต้องการ (กก./ลบ.ม.)

6. คำนวณหาปริมาตรฟองโฟมเหลวที่ต้องใช้  $V_F$

$$\text{เมื่อ } V_F = V_R - V_T \quad (4)$$

7. คำนวณหาปริมาณน้ำรวมน้ำยาโฟมที่ต้องใช้ในการผสม,  $M_{F+W}$

$$\text{เมื่อ } M_{F+W} = V_F * 1000 / Q_F \quad (5)$$

8. คำนวณหาปริมาณน้ำยาโฟมที่ใช้,  $M_F$

$$\text{เมื่อ } M_{WF} = M_{F+W} / ((W:F)+1) \quad (6)$$

9. คำนวณหาปริมาณน้ำสำหรับผสมน้ำยาโฟม,  $M_{WF}$

$$\text{เมื่อ } M_{WF} = M_{F+W} / ((W:F)+1) \quad (7)$$

10. ปรับแก้อัตราส่วนผสม เนื่องจากการเพิ่มน้ำหนักของน้ำและน้ำยาโฟม
11. ปรับแก้อัตราส่วนผสม เนื่องจากความชื้นของทราย
12. ทดลองผสม

ภาคผนวก ก.10 การทดสอบการนำความร้อน

อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C177-04, 2008

**ขั้นตอนการทดลอง**


1. เตรียมเครื่องมือที่จะใช้ทดสอบ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบ Radiator แทน ยืดอุปกรณ์ เครื่องให้ความร้อน (Hot plate) นาฬิกาจับเวลา ปากกาเมจิก หน้ียงยาง
2. ทำเครื่องหมายบนก้อนทดสอบ โดยใช้ปากกาเมจิก ทำเครื่องหมายไว้ที่จุดกึ่งกลางของก้อนทดสอบ เพื่อให้จะเป็นจุดในการวัดอุณหภูมิ
3. เปิดเครื่องให้ความร้อน ที่ตั้งอุณหภูมิเครื่องไว้ที่ 150 องศาเซลเซียส เครื่องวัดอุณหภูมิไปยึดกับแท่นอุปกรณ์ ให้สูงจากเครื่องให้ความร้อน ประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้หน้ียงยางรัดบริเวณให้สามารถยิงลำแสงบนจุดที่จะทำการทดสอบได้ และปรับหน่วยของการวัดอุณหภูมิ เป็นองศาเซลเซียส โดยทำการทดลองในห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาที่ทำการทดลอง
4. วัดอุณหภูมิห้อง บันทึกค่าไว้ แล้ววัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องให้ความร้อน เมื่ออุณหภูมิ สูงถึง 150 องศาเซลเซียส ให้นำก้อนทดสอบมาวางบนก้อนทดสอบ แล้วจึงอ่านค่าอุณหภูมิที่วัดได้
5. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ให้เริ่มทำการจับเวลา และทำการจดบันทึกเวลา เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 35-45 องศาเซลเซียส จนอุณหภูมิ ได้ตามต้องการจึงหยุดการทดลอง
6. ทำการทดสอบก้อนทดสอบต่อไป โดยจัดการทดสอบให้ลำแสงของ เครื่องวัดอุณหภูมิตกที่กึ่งกลางก้อนทดสอบที่ทำเครื่องหมายไว้เสมอ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.11 การทดสอบความเปลี่ยนแปลงความยาว

**อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C177-04, 2008**

1. เตรียมตัวอย่างตามมาตรฐาน โดยในการทดลองนี้ใช้ตัวอย่างขนาด 10 x 10 x 30 ตารางเซนติเมตร
2. เทตัวอย่างลงในแบบและทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
3. ทำการบ่มไว้ 48 ชั่วโมง  $\pm$  30 นาที ในสภาพแช่แข็ง
4. ถอดแบบออกจากตัวอย่าง
5. ทำการวัดค่าหลังจากถอดแบบ และวัดค่าที่ 4, 11, 18 และ 25 วัน



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ข  
ข้อมูลผลการทดลอง

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข.1 ตารางแสดงอัตราส่วนกำลังรับแรงอัด

**ภาคผนวก ข.1** ตารางแสดงอัตราส่วนกำลังรับแรงอัด

ตารางที่ ผ.2 อัตราส่วนผสม ที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่ต่างๆ กัน เวลาปม 7, 14 และ 28 วัน

ตัวอย่าง ที่	ส่วนผสม						อัตราส่วน น้ำต่อ วัสดุ ประสาน	ปริมาตร รวม (ลบ.ม.)
	ปูนซีเมนต์ (กก.)	ทราย (กก.)	น้ำ (กก.)	โฟม (กก.)	ปริมาณ ของเสีย ที่แทนที่ (กก.)	ขนาด ของเสีย (มม.)		
A	400	600	86	40	0	4.75	0.3	1.02
B	400	600	93.1	32.9	8	4.75	0.3	1.02
C	400	600	100	25.9	16	4.75	0.3	1.03
D	400	600	107	18.9	24	4.75	0.3	1.03
E	400	600	111	35	0	4.75	0.35	0.97
F	400	600	118	28	8	4.75	0.35	0.98
G	400	600	125	21	16	4.75	0.35	0.98
H	400	600	132	14	24	4.75	0.35	0.99
I	400	600	132	33.6	0	4.75	0.4	0.97
J	400	600	139	26.6	8	4.75	0.4	0.98
K	400	600	146	19.6	16	4.75	0.4	0.98
L	400	600	153	12.6	24	4.75	0.4	0.99

ตารางที่ ผ.3 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่  
ต่างๆ กัน เวลาบ่ม 7 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.3

ปริมาณของ เสียที่แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
0%	A1	5.0*5.0*5.0	125.0	252.0	2016.0	24.5	99.90
	A2	5.0*5.0*5.0	125.0	245.0	1960.0	30.0	122.32
	A3	5.0*5.0*5.0	125.0	242.0	1936.0	27.8	113.35
		ค่าเฉลี่ย	125.0	246.3	1970.7	27.4	111.9
		S.D	0.0	5.1	41.1	2.8	11.3
10%	B1	5.0*5.0*5.0	125.0	203.0	1624.0	29.4	119.9
	B2	5.0*5.0*5.0	125.0	210.0	1680.0	22.6	92.2
	B3	5.0*5.0*5.0	125.0	213.0	1704.0	26.0	106.0
		ค่าเฉลี่ย	125.0	208.7	1669.3	26.0	106.0
		S.D	0.0	5.1	41.1	3.4	13.9
20%	C1	5.0*5.0*5.0	125.0	232	1856.0	22.8	92.97
	C2	5.0*5.0*5.0	125.0	229	1832.0	21	85.63
	C3	5.0*5.0*5.0	125.0	222	1776.0	30.1	122.73
		ค่าเฉลี่ย	125.0	227.7	1821.3	24.6	100.4
		S.D	0.0	5.1	41.1	4.8	19.6
30%	D1	4.9*5.0*5.0	122.5	213.0	1738.8	20.8	84.81
	D2	5.0*5.0*5.0	125.0	219.0	1752.0	23.2	94.60
	D3	5.0*5.0*5.0	125.0	216.0	1728.0	24.8	101.12
		ค่าเฉลี่ย	124.2	216.0	1739.6	22.9	93.5
		S.D	1.4	3.0	12.0	2.0	8.2







ตารางที่ ผ.6 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่  
ต่างๆ กันเวลาบ่ม 7 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.35

ปริมาณของเสียที่แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่างที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตร.ซม.)
0%	E1	5.0*5.0*5.0	125.0	236.0	1888.0	31.6	128.85
	E2	5.0*5.0*5.0	125.0	238.0	1904.0	38.4	156.57
	E3	5.0*5.0*5.0	125.0	259.0	2072.0	29.2	119.06
		ค่าเฉลี่ย	125.0	244.3	1954.7	33.1	134.8
		S.D	0.0	12.7	101.9	4.8	19.5
10%	F1	5.0*5.0*5.0	125.0	252.0	2016.0	29.0	118.25
	F2	5.0*5.0*5.0	125.0	252.0	2016.0	27.2	110.91
	F3	5.0*5.0*5.0	125.0	237.0	1896.0	33.6	137.00
		ค่าเฉลี่ย	125.0	247.0	1976.0	29.9	122.1
		S.D	0.0	8.7	69.3	3.3	13.5
20%	G1	5.0*5.0*5.0	125.0	229.0	1832.0	27.7	112.95
	G2	5.0*5.0*5.0	125.0	247.0	1976.0	26.1	106.42
	G3	5.0*5.0*5.0	125.0	222.0	1776.0	19.7	80.33
		ค่าเฉลี่ย	125.0	232.7	1861.3	24.5	99.9
		S.D	0.0	12.9	103.2	4.2	17.3
30%	H1	4.9*5.0*5.0	122.5	185.0	1510.2	20.4	84.88
	H2	4.9*5.0*5.0	122.5	195.0	1591.8	20.8	86.54
	H3	4.9*5.0*5.0	122.5	195.0	1591.8	26.7	111.09
		ค่าเฉลี่ย	122.5	191.7	1564.6	22.6	94.2
		S.D	0.0	5.8	47.1	3.5	14.7

ตารางที่ ๘.7 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่  
ต่างๆ กันเวลาบ่ม 14 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.35

ปริมาณของ เสียที่แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
	E1	5.1*5.0*5.0	127.5	236.0	1851.0	35.5	141.9
0%	E2	5.1*5.0*5.0	127.5	235.0	1843.1	35.8	143.1
	E3	5.1*5.0*5.0	127.5	252.0	1976.5	30.2	120.7
		ค่าเฉลี่ย	127.5	241.0	1890.2	33.8	135.2
		S.D	0.0	9.5	74.8	3.2	12.6
10%	F1	5.0*5.0*5.0	125.0	235.0	1880.0	35.1	143.12
	F2	5.0*5.0*5.0	125.0	253.0	2024.0	30.2	123.14
	F3	5.0*5.0*5.0	125.0	248.0	1984.0	32.0	130.48
		ค่าเฉลี่ย	125.0	245.3	1962.7	32.4	132.2
		S.D	0.0	9.3	74.3	2.5	10.1
20%	G1	4.9*5.0*5.0	122.5	235.0	1918.4	29.5	122.74
	G2	4.9*5.0*5.0	122.5	235.0	1918.4	37.4	155.61
	G3	4.9*5.0*5.0	122.5	226.0	1844.9	27.2	113.17
		ค่าเฉลี่ย	122.5	232.0	1893.9	31.4	130.5
		S.D	0.0	5.2	42.4	5.4	22.3
30%	H1	4.9*5.0*5.0	122.5	205.0	1673.5	25.4	105.68
	H2	4.9*5.0*5.0	122.5	195.0	1591.8	22.5	93.62
	H3	4.9*5.0*5.0	122.5	186.0	1518.4	27.6	114.83
		ค่าเฉลี่ย	122.5	195.3	1594.6	25.2	104.7
		S.D	0.0	9.5	77.6	2.6	10.6



ตารางที่ ผ.9 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่  
ต่างๆ กันเวลาบ่ม 7 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40

ปริมาณของเสียที่แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่างที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตร.ซม.)
0%	I1	5.0*5.0*5.0	125.0	230.0	1840.0	25.2	102.75
	I2	5.0*5.0*5.0	125.0	227.0	1816.0	21.9	89.30
	I3	5.0*5.0*5.0	125.0	205.0	1640.0	21.4	87.26
		ค่าเฉลี่ย	125.0	220.7	1765.3	22.8	93.1
		S.D	0.0	13.7	109.2	2.1	8.4
10%	J1	5.0*5.0*5.0	122.5	213.0	1738.8	25.2	104.85
	J2	5.0*5.0*5.0	122.5	221.0	1804.1	20.9	86.96
	J3	5.0*5.0*5.0	122.5	221.0	1804.1	24.6	102.35
		ค่าเฉลี่ย	122.5	218.3	1782.3	23.6	98.1
		S.D	0.0	4.6	37.7	2.3	9.7
20%	K1	5.0*5.0*5.0	122.5	205.0	1673.5	23.5	97.78
	K2	5.0*5.0*5.0	122.5	223.0	1820.4	18.7	77.80
	K3	5.0*5.0*5.0	122.5	222.0	1812.2	26.8	111.51
		ค่าเฉลี่ย	122.5	216.7	1768.7	23.0	95.7
		S.D	0.0	10.1	82.6	4.1	16.9
30%	L1	4.9*5.0*5.0	122.5	195.0	1591.8	15.6	64.91
	L2	4.9*5.0*5.0	122.5	205.0	1673.5	18.8	78.22
	L3	4.9*5.0*5.0	122.5	200.0	1632.7	14.4	59.91
		ค่าเฉลี่ย	122.5	200.0	1632.7	16.3	67.7
		S.D	0.0	5.0	40.8	2.3	9.5

ตารางที่ ผ.10 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่  
ต่างๆ กันเวลาบ่ม 14 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40

ปริมาณของ เสียที่แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
	I1	5.0*5.0*5.0	125.0	219.0	1752.0	23.1	94.19
0%	I2	5.0*5.0*5.0	125.0	233.0	1864.0	26.7	108.87
	I3	5.0*5.0*5.0	125.0	212.0	1696.0	22	89.70
		ค่าเฉลี่ย	125.0	221.3	1770.7	23.9	97.6
		S.D	0.0	10.7	85.5	2.5	10.0
10%	J1	5.0*5.0*5.0	122.5	218.0	1779.6	27.6	114.83
	J2	5.0*5.0*5.0	122.5	232.0	1893.9	25.1	104.43
	J3	5.0*5.0*5.0	122.5	225.0	1836.7	29.5	122.74
		ค่าเฉลี่ย	122.5	225.0	1836.7	27.4	114.0
		S.D	0.0	7.0	57.1	2.2	9.2
20%	K1	5.0*5.0*5.0	122.5	206.0	1681.6	18.9	78.64
	K2	5.0*5.0*5.0	122.5	207.0	1689.8	28	116.50
	K3	5.0*5.0*5.0	122.5	213.0	1738.8	22	91.54
		ค่าเฉลี่ย	122.5	208.7	1703.4	23.0	95.6
		S.D	0.0	3.8	30.9	4.6	19.2
30%	L1	4.9*5.0*5.0	122.5	196.0	1600.0	18.8	78.22
	L2	4.9*5.0*5.0	122.5	207.0	1689.8	14.8	61.58
	L3	4.9*5.0*5.0	122.5	202.0	1649.0	23.9	99.44
		ค่าเฉลี่ย	122.5	201.7	1646.3	19.2	79.7
		S.D	0.0	5.5	45.0	4.6	19.0

ตารางที่ ผ.11 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่  
ต่างๆ กันเวลาป่ม 28 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40

ปริมาณของ เสียที่แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
	I1	5.0*5.0*5.0	122.5	214.0	1746.9	28.2	117.33
0%	I2	5.0*5.0*5.0	122.5	226.0	1844.9	41.5	172.67
	I3	5.0*5.0*5.0	122.5	220.0	1795.9	29.5	122.74
		ค่าเฉลี่ย	122.5	220.0	1795.9	33.1	137.6
		S.D	0.0	6.0	49.0	7.3	30.5
10%	J1	5.0*5.0*5.0	122.5	210.0	1714.3	34.0	141.46
	J2	5.0*5.0*5.0	122.5	225.0	1836.7	34.4	143.13
	J3	5.0*5.0*5.0	122.5	218.0	1779.6	26.4	109.84
		ค่าเฉลี่ย	122.5	217.7	1776.9	31.6	131.5
		S.D	0.0	7.5	61.3	4.5	18.8
20%	K1	5.0*5.0*5.0	122.5	223.0	1820.4	26.8	111.51
	K2	5.0*5.0*5.0	122.5	213.0	1738.8	26.3	109.43
	K3	5.0*5.0*5.0	122.5	212.0	1730.6	34.7	144.38
		ค่าเฉลี่ย	122.5	216.0	1763.3	29.3	121.8
		S.D	0.0	6.1	49.7	4.7	19.6
30%	L1	4.9*5.0*5.0	122.5	203.0	1657.1	22.4	93.20
	L2	4.9*5.0*5.0	122.5	189.0	1542.9	18.7	77.80
	L3	4.9*5.0*5.0	122.5	204.0	1665.3	28.7	119.41
		ค่าเฉลี่ย	122.5	198.7	1621.8	23.3	96.8
		S.D	0.0	8.4	68.5	5.1	21.0



ตารางที่ ผ.12 ค่าการดูดซึมน้ำที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่ต่างๆ  
กันเวลาป่ม 7 วัน

ตัวอย่างที่	น้ำหนักตัวอย่าง ก่อนอบ (กรัม)	น้ำหนักหลัง อบ (กรัม)	ร้อยละการ ดูดซึมน้ำ เฉลี่ย	การดูดซึมน้ำ (กิโลกรัม ต่อ ลบ.ม).
A	224	243	8.48	241.21
B	194	220	13.40	218.45
C	228	249	9.21	247.18
D	224	245	9.38	243.21
E	224	254	13.39	252.21
F	228	253	10.96	251.18
G	219	248	13.24	246.25
H	181	210	16.02	208.55
I	189	210	11.11	208.49
J	214	235	9.81	233.29
K	205	235	14.63	233.36
L	196	224	14.29	222.43

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ.13 ค่าการดูดซึมน้ำที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่ต่างๆ  
กันเวลาป่ม 14 วัน

ตัวอย่างที่	น้ำหนักตัวอย่าง ก่อนอบ (กรัม)	น้ำหนักหลัง อบ (กรัม)	ร้อยละการ ดูดซึมน้ำ เฉลี่ย	การดูดซึมน้ำ (กิโลกรัม ต่อ ลบ.ม).
A	223	250	12.11	248.22
B	224	258	15.18	256.21
C	234	258	10.26	256.13
D	230	254	10.43	252.16
E	220	248	12.73	246.24
F	222	249	12.16	247.22
G	211	236	11.85	234.31
H	179	208	16.20	206.57
I	216	244	12.96	242.27
J	210	233	10.95	231.32
K	199	227	14.07	225.41
L	198	225	13.64	223.42

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ.14 ค่าการดูดซึมน้ำที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ร้อยละการแทนที่ต่างๆ  
กันเวลาบ่ม 28 วัน

ตัวอย่างที่	น้ำหนักตัวอย่าง ก่อนอบ (กรัม)	น้ำหนักหลัง อบ (กรัม)	ร้อยละการ ดูดซึมน้ำ เฉลี่ย	การดูดซึมน้ำ (กิโลกรัม ต่อ ลบ.ม).
A	221	252	14.03	250.23
B	200	232	16.00	230.40
C	234	258	10.26	256.13
D	225	250	11.11	248.20
E	217	248	14.29	246.26
F	222	255	14.86	253.22
G	214	241	12.62	239.29
H	183	214	16.94	212.54
I	206	239	16.02	237.35
J	210	240	14.29	238.32
K	218	254	16.51	252.26
L	196	226	15.31	224.43

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ.15 อัตราส่วนผสม ที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 7, 14 และ 28 วัน

ตัวอย่าง ที่	ส่วนผสม						อัตราส่วน น้ำต่อ วัสดุ ประสาน	ปริมาตร รวม (ลบ.ม.)
	ปูนซีเมนต์ (กก.)	ทราย (กก.)	น้ำ (กก.)	โฟม (กก.)	ปริมาณ ของเสีย ที่แทนที่ (กก.)	ขนาด ของเสีย (มม.)		
M	400	600	76	50	16	9.4	0.3	1.35
N	400	600	76	50	16	4.75	0.3	1.35
O	400	600	76	50	16	2.36	0.3	1.35
P	400	600	96	50	16	9.4	0.35	1.37
Q	400	600	96	50	16	4.75	0.35	1.37
R	400	600	96	50	16	2.36	0.35	1.37
S	400	600	116	50	16	9.4	0.4	1.39
T	400	600	116	50	16	4.75	0.4	1.39
U	400	600	116	50	16	2.36	0.4	1.39

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ.16 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 7 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.3

ขนาดของ เสีย (มิลลิเมตร)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	M1	5.0*5.0*5.0	125.0	186.0	1488.0	7.9	32.21
	M2	5.0*5.0*5.0	125.0	184.0	1472.0	11.4	46.48
	M3	5.0*5.0*5.0	125.0	191.0	1528.0	12.1	49.34
		ค่าเฉลี่ย	125.0	187.0	1496.0	10.5	42.7
		S.D	0.0	3.6	28.8	2.3	9.2
4.75	N1	5.0*5.0*5.0	125.0	182.0	1456.0	4.5	18.35
	N2	5.0*5.0*5.0	125.0	189.0	1512.0	3.0	12.23
	N3	5.0*5.0*5.0	125.0	201.0	1608.0	3.2	13.05
		ค่าเฉลี่ย	125.0	190.7	1525.3	3.6	14.5
		S.D	0.0	9.6	76.9	0.8	3.3
2.36	O1	4.8*5.0*5.0	120.0	161	1341.7	3.2	13.05
	O2	4.8*5.0*5.0	120.0	161	1341.7	3.2	13.05
	O3	4.8*5.0*5.0	120.0	164	1366.7	3	12.23
		ค่าเฉลี่ย	120.0	162.0	1350.0	3.1	12.8
		S.D	0.0	1.7	14.4	0.1	0.5

ตารางที่ ผ.17 ค่ากำลังรับแรงอัด ด้วยแทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กันเวลาบ่ม 14 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.3

ปริมาณของเสียที่แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่างที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับแรงอัด (กิโลกรัมต่อตร.ซม.)
9.4	M1	5.0*5.0*5.0	125.0	181.0	1448.0	14.4	58.7
	M2	5.0*5.0*5.0	125.0	206.0	1648.0	16.7	68.1
	M3	5.0*5.0*5.0	125.0	208.0	1664.0	14.9	60.8
		ค่าเฉลี่ย	125.0	198.3	1586.7	15.3	62.5
		S.D	0.0	15.0	120.4	1.2	4.9
4.75	N1	5.0*5.0*5.0	125.0	194.0	1552.0	4.8	19.6
	N2	5.0*5.0*5.0	125.0	196.0	1568.0	5.2	21.2
	N3	5.0*5.0*5.0	125.0	191.0	1528.0	6.2	25.3
		ค่าเฉลี่ย	125.0	193.7	1549.3	5.4	22.0
		S.D	0.0	2.5	20.1	0.7	2.9
2.36	O1	4.8*5.0*5.0	120.0	161.0	1341.7	5.2	21.2
	O2	4.9*5.0*5.0	122.5	164.0	1338.8	5.4	22.0
	O3	4.8*5.0*5.0	120.0	157.0	1308.3	6.0	24.5
		ค่าเฉลี่ย	120.8	160.7	1329.6	5.5	22.6
		S.D	1.4	3.5	18.5	0.4	1.7

ศูนย์วิทยพัชกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ.18 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนด้วยที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 28 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.3

ปริมาณ ของเสียที่ แทนที่ (ร้อยละ)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	M1	4.9*5.0*5.0	122.5	202.0	1649.0	15.9	64.8
	M2	4.9*5.0*5.0	122.5	202.0	1649.0	16.5	67.3
	M3	4.9*5.0*5.0	122.5	199.0	1624.5	15.4	62.8
		ค่าเฉลี่ย	122.5	201.0	1640.8	15.9	65.0
		S.D	0.0	1.7	14.1	0.6	2.2
4.75	N1	5.0*5.0*5.0	125.0	198.0	1584.0	6.1	24.9
	N2	5.0*5.0*5.0	125.0	202.0	1616.0	6.4	26.1
	N3	5.0*5.0*5.0	125.0	200.0	1600.0	7.1	29.0
		ค่าเฉลี่ย	125.0	200.0	1600.0	6.5	26.6
		S.D	0.0	2.0	16.0	0.5	2.1
2.36	O1	4.8*5.0*5.0	120.0	172.0	1433.3	6.0	24.5
	O2	4.8*5.0*5.0	120.0	165.0	1375.0	6.2	25.3
	O3	4.9*5.0*5.0	122.5	178.0	1453.1	7.0	28.5
		ค่าเฉลี่ย	120.8	171.7	1420.5	6.4	26.1
		S.D	1.4	6.5	40.6	0.5	2.2

ตารางที่ ผ.19 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กันเวลา  
 บ่ม 7 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.35

ขนาดของ เสีย (มิลลิเมตร)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	P1	5.0*5.0*5.0	125.0	179.0	1432.0	10.9	44.4
	P2	5.0*5.0*5.0	125.0	171.0	1368.0	12.4	50.6
	P3	5.0*5.0*5.0	125.0	178.0	1424.0	8.0	32.6
		ค่าเฉลี่ย	125.0	176.0	1408.0	10.4	42.5
		S.D	0.0	4.4	34.9	2.2	9.1
4.75	Q1	5.0*5.0*5.0	125.0	190.0	1520.0	7.1	29.0
	Q2	5.0*5.0*5.0	125.0	209.0	1672.0	6.4	26.1
	Q3	5.0*5.0*5.0	125.0	208.0	1664.0	5.7	23.2
		ค่าเฉลี่ย	125.0	202.3	1618.7	6.4	26.1
		S.D	0.0	10.7	85.5	0.7	2.9
2.36	R1	4.8*5.0*5.0	120.0	164.0	1366.7	6.0	25.5
	R2	4.8*5.0*5.0	120.0	156.0	1300.0	6.2	26.3
	R3	4.9*5.0*5.0	122.5	161.0	1314.3	5.1	21.2
		ค่าเฉลี่ย	120.8	160.3	1327.0	5.8	24.3
		S.D	1.4	4.0	35.1	0.6	2.7



ตารางที่ ผ.20 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 14 วันอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.3

ขนาดของ เสีย (มิลลิเมตร)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	P1	5.0*5.0*5.0	125.0	166.0	1328.0	10.5	42.8
	P2	5.0*5.0*5.0	125.0	177.0	1416.0	10.1	41.2
	P3	5.0*5.0*5.0	125.0	174.0	1392.0	10.9	44.4
		ค่าเฉลี่ย	125.0	172.3	1378.7	10.5	42.8
		S.D	0.0	5.7	45.5	0.4	1.6
4.75	Q1	5.0*5.0*5.0	125.0	210.0	1680.0	6.6	26.9
	Q2	5.0*5.0*5.0	125.0	203.0	1624.0	7.0	28.5
	Q3	5.0*5.0*5.0	125.0	196.0	1568.0	8.2	33.4
		ค่าเฉลี่ย	125.0	203.0	1624.0	7.3	29.6
		S.D	0.0	7.0	56.0	0.8	3.4
2.36	R1	4.8*5.0*5.0	120.0	156.0	1300.0	7.4	31.4
	R2	4.7*5.0*5.0	117.5	165.0	1404.3	5.5	23.9
	R3	4.9*5.0*5.0	122.5	164.0	1338.8	6.9	28.7
		ค่าเฉลี่ย	120.0	161.7	1347.7	6.6	28.0
		S.D	2.5	4.9	52.7	1.0	3.8

ตารางที่ ผ.21 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กันเวลา  
ป่ม 28 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.35

ขนาดของ เสีย (มิลลิเมตร)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	P1	5.0*5.0*5.0	125.0	182.0	1456.0	14.2	57.9
	P2	5.0*5.0*5.0	125.0	179.0	1432.0	10.8	44.0
	P3	5.0*5.0*5.0	125.0	181.0	1448.0	12.2	49.7
		ค่าเฉลี่ย	125.0	180.7	1445.3	12.4	50.6
		S.D	0.0	1.5	12.2	1.7	7.0
4.75	Q1	5.0*5.0*5.0	125.0	205.0	1640.0	7.4	30.2
	Q2	5.0*5.0*5.0	125.0	200.0	1600.0	8.2	33.4
	Q3	5.0*5.0*5.0	125.0	206.0	1648.0	8.6	35.1
		ค่าเฉลี่ย	125.0	203.7	1629.3	8.1	32.9
		S.D	0.0	3.2	25.7	0.6	2.5
2.36	R1	4.8*5.0*5.0	120.0	166.0	1383.3	7.1	30.2
	R2	4.8*5.0*5.0	120.0	168.0	1400.0	7.4	31.4
	R3	4.7*5.0*5.0	117.5	175.0	1489.4	7.0	30.4
		ค่าเฉลี่ย	119.2	169.7	1424.2	7.2	30.7
		S.D	1.4	4.7	57.0	0.2	0.7

ศูนย์วิทยพัชกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ผ.22 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทพลาสติกขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 7 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40

ขนาดของ เสีย (มิลลิเมตร)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม.)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	S1	5.0*5.0*5.0	125.0	174.0	1392.0	8.2	33.4
	S2	5.0*5.0*5.0	125.0	170.0	1360.0	11.2	45.7
	S3	5.0*5.0*5.0	125.0	172.0	1376.0	8.0	32.6
		ค่าเฉลี่ย	125.0	172.0	1376.0	9.1	37.2
		S.D	0.0	2.0	16.0	1.8	7.3
4.75	T1	5.0*5.0*5.0	125.0	192.0	1536.0	4.2	17.1
	T2	5.0*5.0*5.0	125.0	201.0	1608.0	4.0	16.3
	T3	5.0*5.0*5.0	125.0	200.0	1600.0	3.8	15.5
		ค่าเฉลี่ย	125.0	197.7	1581.3	4.0	16.3
		S.D	0.0	4.9	39.5	0.2	0.8
2.36	U1	4.8*5.0*5.0	120.0	157.0	1308.3	2.8	11.9
	U2	4.8*5.0*5.0	122.5	161.0	1314.3	2.9	12.1
	U3	4.9*5.0*5.0	122.5	165.0	1346.9	3.2	13.3
		ค่าเฉลี่ย	121.7	161.0	1323.2	3.0	12.4
		S.D	1.4	4.0	20.8	0.2	0.8

ตารางที่ ผ.23 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 14 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40

ขนาดของ เสีย (มิลลิเมตร)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	S1	5.0*5.0*5.0	125.0	168.0	1344.0	10.8	44.0
	S2	5.0*5.0*5.0	125.0	172.0	1376.0	9.8	40.0
	S3	5.0*5.0*5.0	125.0	170.0	1360.0	10.4	42.4
		ค่าเฉลี่ย	125.0	170.0	1360.0	10.3	42.1
		S.D	0.0	2.0	16.0	0.5	2.1
4.75	T1	5.0*5.0*5.0	125.0	196.0	1568.0	6.0	24.5
	T2	5.0*5.0*5.0	125.0	200.0	1600.0	6.4	26.1
	T3	5.0*5.0*5.0	125.0	182.0	1456.0	6.8	27.7
		ค่าเฉลี่ย	125.0	192.7	1541.3	6.4	26.1
		S.D	0.0	9.5	75.6	0.4	1.6
2.36	U1	4.8*5.0*5.0	120.0	162.0	1350.0	5.1	21.7
	U2	4.9*5.0*5.0	120.0	161.0	1341.7	4.8	20.4
	U3	4.9*5.0*5.0	122.5	167.0	1363.3	6.1	25.4
		ค่าเฉลี่ย	120.8	163.3	1351.6	5.3	22.5
		S.D	1.4	3.2	10.9	0.7	2.6

ตารางที่ ๘.24 ค่ากำลังรับแรงอัด แทนที่ด้วยของเสียประเภทฉลากพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 28 วัน อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.40

ขนาดของ เสีย (มิลลิเมตร)	ตัวอย่าง ที่	ขนาด	ปริมาตร (ลบ.ซม)	น้ำหนัก (กรัม)	ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อ ลบ.ม.)	แรงกด (กิโลนิวตัน)	กำลังรับ แรงอัด (กิโลกรัม ต่อตร.ซม.)
9.4	S1	5.0*5.0*5.0	125.0	170.0	1360.0	12.1	49.3
	S2	5.0*5.0*5.0	125.0	174.0	1392.0	10.8	44.0
	S3	5.0*5.0*5.0	125.0	172.0	1376.0	12.2	49.7
		ค่าเฉลี่ย	125.0	172.0	1376.0	11.7	47.7
		S.D	0.0	2.0	16.0	0.8	3.2
4.75	T1	5.0*5.0*5.0	125.0	200.0	1600.0	8.6	35.1
	T2	4.9.0*5.0*5.0	122.5	196.0	1600.0	8.0	32.6
	T3	5.0*5.0*5.0	125.0	190.0	1520.0	6.4	26.1
		ค่าเฉลี่ย	124.2	195.3	1573.3	7.7	31.3
		S.D	1.4	5.0	46.2	1.1	4.6
2.36	U1	4.8*5.0*5.0	120.0	162.0	1350.0	7.3	31.0
	U2	4.9*5.0*5.0	122.5	169.0	1379.6	8.1	33.7
	U3	4.9*5.0*5.0	122.5	167.0	1363.3	6.9	28.7
		ค่าเฉลี่ย	121.7	166.0	1364.3	7.4	31.1
		S.D	1.4	3.6	14.8	0.6	2.5

ตารางที่ ผ.25 ค่าการดูดซึมน้ำที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กัน  
เวลาปัม 7 วัน

ตัวอย่างที่	น้ำหนักตัวอย่าง ก่อนอบ (กรัม)	น้ำหนักหลัง อบ (กรัม)	ร้อยละการ ดูดซึมน้ำ เฉลี่ย	การดูดซึมน้ำ (กิโลกรัม ต่อ ลบ.ม).
M	191	218	14.14	216.47
N	178	206	15.73	204.58
O	160	198	23.75	196.72
P	161	190	18.01	188.71
Q	182	219	20.33	217.54
R	160	185	15.63	183.72
S	163	164	0.61	162.70
T	184	220	19.57	218.53
U	158	198	25.32	196.74

ตารางที่ ผ.26 ค่าการดูดซึมน้ำที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กัน  
เวลาปัม 14 วัน

ตัวอย่างที่	น้ำหนักตัวอย่าง ก่อนอบ (กรัม)	น้ำหนักหลัง อบ (กรัม)	ร้อยละการ ดูดซึมน้ำ เฉลี่ย	การดูดซึมน้ำ (กิโลกรัม ต่อ ลบ.ม).
M	161	192	19.25	190.71
N	178	206	15.73	204.58
O	159	188	18.24	186.73
P	179	215	20.11	213.57
Q	174	210	20.69	208.61
R	170	198	16.47	196.64
S	180	218	21.11	216.56
T	178	215	20.79	213.58
U	158	205	29.75	203.74

ตารางที่ ผ.27 ค่าการดูดซึมน้ำที่แทนที่ของเสียประเภทพลาสติกที่ขนาดต่างๆ กัน  
เวลาบ่ม 28 วัน

ตัวอย่างที่	น้ำหนักตัวอย่าง ก่อนอบ (กรัม)	น้ำหนักหลัง อบ (กรัม)	ร้อยละการ ดูดซึมน้ำ เฉลี่ย	การดูดซึมน้ำ (กิโลกรัม ต่อ ลบ.ม.)
M	175	200	14.29	198.60
N	182	216	18.68	214.54
O	160	202	26.25	200.72
P	172	210	22.09	208.62
Q	178	211	18.54	209.58
R	168	200	19.05	198.66
S	174	214	22.99	212.61
T	178	215	20.79	213.58
U	160	205	28.13	203.72

ตารางที่ ผ.28 อัตราส่วนผสมที่แทนที่เพื่อทดสอบค่าการนำความร้อนเวลาบ่ม 28 วัน

ตัวอย่างที่	ส่วนผสม (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)						ค่าสัมประสิทธิ์ การนำความร้อน (วัตต์/เมตร. องศาเซลเซียส)	ปริมาตร รวม (ลบ.ม.)
	ปูนซีเมนต์ (กก.)	ทราย (กก.)	น้ำ (กก.)	โฟม (กก.)	ปริมาณ ของเสีย ที่แทนที่ (กก.)	ขนาด ของเสีย (มม.)		
1	400	600	76	50	16	0	0.0352	1.35
2	400	600	76	50	12	9.36	0.0384	1.30
3	400	600	76	50	8	9.36	0.0512	1.25
4	400	600	76	50	4	9.36	0.0752	1.20
5	400	600	76	50	0	9.36	0.1878	1.15
6	400	600	76	50	4	4.75	วัดไม่ได้	1.20



## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-9671-3, 0-2470-9664-7 โทรสาร 0-2428-3374 <http://www.kmutt.ac.th>

ที่ ทข 5810/53021

27 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความร้อน จำนวน 6 ชุดตัวอย่าง  
เรียน คุณศิริน คุณทอง (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของฉนวนกันความร้อน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน จำนวน 6 ชุดตัวอย่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM. C-177 ดังรายงานผลต่อไปนี้

ลำดับที่	ประเภทของตัวอย่าง	ค่า สัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value), (W/m.K.)	วัดที่ความหนาของฉนวน, (mm.)	น้ำหนักของชิ้นงาน, (gm.)	ค่าความหนาแน่นปรากฏ (Kg/m <sup>3</sup> .)
1.	No. 1	0.0352	32.1	0.9593	1,195.39
2.	No. 2	0.0384	29.0	0.9852	1,358.80
3.	No. 3	0.0512	29.0	1.0796	1,489.20
4.	No. 4	0.0752	29.1	1.1716	1,610.40
5.	No. 5	0.1878	28.0	1.0846	1,549.60
6.	No. 6	วัดไม่ได้	33.2	1.3115	1,580.00

### สภาวะที่ใช้ทดสอบ

- อุณหภูมิของ Cold Plate , °C = 10.0 – 10.8
- อุณหภูมิของ Hot Plate , °C = 37.7 – 37.8
- อุณหภูมิบรรยากาศ, °C = 27.0 – 27.5
- ขนาดของชิ้นงานที่ทดสอบ , Cm<sup>2</sup> = 15.8×15.8


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  
(นายอานาน นนท์พะละ)

ผู้วิเคราะห์/นักวิทยาศาสตร์

(นางสาวละเอียด เพ็งโสภะ)  
หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(ผศ.นิธิ นูรณจันทร์)

ผู้อำนวยการ

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ ผ.3 แสดงผลการทดสอบค่าการนำความร้อน



รายงานเลขที่ ICP-075 / 2551

หน้าที่ 1 / 1

**รายงานผลการวิเคราะห์**

ตัวอย่าง สารละลาย รหัสใบส่งตัวอย่าง 512084  
 เจ้าของตัวอย่าง นางสาว นรารัตติพร นวลสุวรรณ  
 วัตถุประสงค์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ Hg Pb Cd Se Cr As Ni Cu  
 วิธีวิเคราะห์ ICP atomic emission spectrometry  
 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer;  
 Perkin Elmer model PLASMA-1000  
 วันที่วิเคราะห์ 10 กรกฎาคม 2551  
 ผลการวิเคราะห์

ตัวอย่าง	ปริมาณธาตุ (µg/ml)							
	Hg	Pb	Cd	Se	Cr	As	Ni	Cu
JA ฉลากพลาสติก	< 0.04	0.652	0.052	< 0.15	0.974	< 0.05	0.067	0.325
นิว ฉลากกระดาษ	< 0.04	0.088	< 0.003	< 0.15	2.033	< 0.05	0.086	0.371

  
 ..... ผู้วิเคราะห์  
 ( นายอุทัย ดิยะวิสุทธิ์ศรี )

หมายเหตุ ผลการทดสอบฉบับนี้ เป็นผลการทดสอบเฉพาะตัวอย่างที่ส่งทดสอบ  
 ณ. ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านั้น

ภาพที่ ผ.4 ปริมาณโลหะหนักในน้ำสกัดของเสียประเภทฉลากพลาสติก



ภาคผนวก ค  
รายการคำนวณ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ภาคผนวก ค.1 การคำนวณส่วนผสม (ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547)**

การคำนวณเลือกใช้ตัวอย่าง A

$$\text{เลือกใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราช} = 1 : 1.5$$

$$\text{ปูนซีเมนต์ : ทราช} = 400 : 600$$

(ยัวร์ตัน ช็อนพิมพ์ และ วรณพร อีระศิลป์, 2551)

$$\text{และ เลือกใช้อัตราส่วนต่อวัสดุผสมเท่ากับ} = 0.30$$

หาปริมาณโฟมส่วนผสมจาก คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร

$$\text{ปูนซีเมนต์} \quad (400 \div (3.15 \times 1000)) = 0.13 \quad \text{ลบ.ม.}$$

$$\text{ทราช} \quad (600 \div (2.6 \times 1000)) = 0.23 \quad \text{ลบ.ม.}$$

$$\text{ปริมาตรที่เหลือ} \quad 1 - (0.33) = 0.67 \quad \text{ลบ.ม.}$$

ออกแบบให้มีค่าความหนาแน่นไม่เกิน 1200 ลบ.ม.

$$\text{โดยปริมาณน้ำที่ผสมคือ น้ำ+ โฟม} = 0.67 \quad \text{ลบ.ม.}$$

$$\text{ปริมาตรโฟม} \quad (40 \div (0.070)) = 0.57 \quad \text{ลบ.ม.}$$

$$\text{ปริมาตรน้ำ} \quad 1 - (0.91) = 0.09 \quad \text{ลบ.ม.}$$

ดังนั้นจึงได้ส่วนผสมที่มีอัตราส่วนผสม ที่มีปริมาณน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.30

$$\text{คือ} \quad \text{ปูนซีเมนต์} \quad 400 \quad \text{กก. ต่อ ลบ.ม.}$$

$$\text{ทราช} \quad 600 \quad \text{กก. ต่อ ลบ.ม..}$$

$$\text{น้ำ} \quad 86 \quad \text{กก. ต่อ ลบ.ม..}$$

$$\text{โฟม} \quad 40 \quad \text{กก. ต่อ ลบ.ม..}$$

หมายเหตุ อัตราส่วนต่อวัสดุผสมเท่ากับ น้ำ+ โฟม

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ง  
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ภาคผนวก ง.1** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
พ.ศ.2548

อ้างอิงตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่เศษ 11 ง (หน้า46-50)

ข้อ 5 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปน ที่กำหนดไว้ดังนี้

5.1 เมื่อนำมาหาค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน พบว่ามีองค์ประกอบของ		
สารอินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตราย ในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของสิ่ง		
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (mg/kg; wet weight) เท่ากับหรือมากกว่าค่า Total Threshold Limit		
Concentration(TTLC) ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้		
แอนติโมนี และ/หรือสารประกอบแอนติโมนี	500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Antimony and/or antimony compounds)		
สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู	500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Arsenic and/or arsenic compounds)		
แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส (Asbestos)	1.0	(ร้อยละ)
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม	10,000	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(ยกเว้นแบไรท์และแบเรียมซัลเฟต)		
(Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate)		
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม	75	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Beryllium and/or beryllium compounds)		
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม	100	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Cadmium and/or cadmium compounds)		
สารประกอบของโครเมียมเฮกซะวาเลนต์	500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Chromium (VI) compounds)		
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนต์	2,500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Chromium and/or chromium (III) compounds)		
โคบอลต์ และ/หรือ สารประกอบของโคบอลต์	8,000	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Cobalt and/or cobalt compounds)		
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง	2,500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(Copper and/or copper compounds)		
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด์ (Fluoride salts)	18,000	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว (Lead and/or lead compounds)	1,000	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท (Mercury and/or mercury compounds)	20	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
โมลิบดีนัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดีนัม (ไม่รวมโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์) (Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)	3,500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
นิกเกิล และ/หรือสารประกอบนิกเกิล (Nickel and/or nickel compounds)	2,000	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ซีลีเนียม และ/หรือสารประกอบซีลีเนียม (Selenium and/or selenium compounds)	100	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and/or silver compounds)	500	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ทาลเลียม และ/หรือสารประกอบทาลเลียม (Thallium and/or thallium compounds)	700	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
วานาเดียม และ/หรือสารประกอบวานาเดียม (Vanadium and/or vanadium compounds)	2,400	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี (Zinc and/or zinc compounds)	5,000	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
แอลดริน (Aldrin)	1.4	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
คลอเดน (Chlordane)	2.5	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD)	1.0	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)	100	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ดีลด์ริน (Dieldrin)	8.0	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))	0.01	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เอนดริน (Endrin)	0.2	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เฮปตาคลออร์ (Heptachlor)	4.7	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
คีโปน (Kepone)	21	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สารประกอบอินทรีย์ของตะกั่ว (Lead compounds, organic)	13	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ลินเดน (Lindane)	4.0	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

เมททอกซีคลออร์ (Methoxychlor)	100	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ไมเร็กซ์ (Mirex)	21	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เพนตาคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)	17	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))	50	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ทอกซาฟีน (Toxaphene)	5	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ไตรโคโรเอทิลีน (Trichloroethylene)	2,040	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ซิลเว็กซ์ (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)	10	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

(หมายเหตุ - ค่าที่กำหนดของสารอินทรีย์ เป็นค่าที่วัดเป็นความเข้มข้นของธาตุ ไม่ใช่ของสารประกอบ

- ในกรณีของแอสเบสตอสและโลหะธาตุ ค่าที่กำหนดไว้ให้ใช้กับสารที่อยู่ในสภาพร่วนเป็นผงละเอียดเท่านั้น ทั้งนี้ แอสเบสตอส จะรวมถึง chrysotile amosite crocidolite tremolite anthophyllite และ actinolite)

5.2 สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เมื่อนำมาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) และวิธีวิเคราะห์น้ำสกัดแล้ว มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อลิตรของน้ำสกัด (mg/L) เท่ากับหรือมากกว่าค่า Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

สารหนู และ/หรือสารประกอบของสารหนู (Arsenic and/or arsenic compounds)	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
แบเรียม และ/หรือสารประกอบแบเรียม (ยกเว้นแบไรท์และแบเรียมซัลเฟต) (Barium and/or barium compounds (excluding barite and barium sulfate))	100	มิลลิกรัมต่อลิตร
เบริลเลียม และ/หรือสารประกอบเบริลเลียม (Beryllium and/or beryllium compounds)	0.75	มิลลิกรัมต่อลิตร
แคดเมียม และ/หรือสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and/or cadmium compounds)	1.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารประกอบของโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Chromium (VI) compounds)	5	มิลลิกรัมต่อลิตร
โครเมียม และ/หรือ สารประกอบของโครเมียมไตรวาเลนท์ (Chromium and/or chromium (III) compounds)	5	มิลลิกรัมต่อลิตร

โคบอลท์ และ/หรือ สารประกอบของโคบอลท์ (Cobalt and/or cobalt compounds)	80	มิลลิกรัมต่อลิตร
ทองแดง และ/หรือ สารประกอบทองแดง (Copper and/or copper compounds)	25	มิลลิกรัมต่อลิตร
สารประกอบเกลือของฟลูออไรด์ (Fluoride salts)	180	มิลลิกรัมต่อลิตร
ตะกั่ว และ/หรือสารประกอบตะกั่ว (Lead and/or lead compounds)	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
ปรอท และ/หรือสารประกอบปรอท (Mercury and/or mercury compounds)	0.2	มิลลิกรัมต่อลิตร
โมลิบดีนัม และ/หรือสารประกอบโมลิบดีนัม (ไม่รวมโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์) (Molybdenum and/or molybdenum compounds; excluding molybdenum disulfide)	350	มิลลิกรัมต่อลิตร
นิกเกิล และ/หรือสารประกอบนิกเกิล (Nickel and/or nickel compounds)	20	มิลลิกรัมต่อลิตร
ซีลีเนียม และ/หรือสารประกอบซีลีเนียม (Selenium and/or selenium compounds)	1.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
เงิน และ/หรือสารประกอบของเงิน (Silver and/or silver compounds)	5	มิลลิกรัมต่อลิตร
ทาลเลียม และ/หรือสารประกอบทาลเลียม (Thallium and/or thallium compounds)	7.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
วานาเดียม และ/หรือสารประกอบวานาเดียม (Vanadium and/or vanadium compounds)	24	มิลลิกรัมต่อลิตร
สังกะสี และ/หรือสารประกอบสังกะสี (Zinc and/or zinc compounds)	250	มิลลิกรัมต่อลิตร
แอลดริน (Aldrin)	0.14	มิลลิกรัมต่อลิตร
คลอเดน (Chlordane)	0.25	มิลลิกรัมต่อลิตร
ดีดีที ดีดีอี หรือ ดีดีดี (DDT, DDE, DDD)	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร
2,4-ดี (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)	10	มิลลิกรัมต่อลิตร
ดีลด์ริน (Dieldrin)	0.8	มิลลิกรัมต่อลิตร
ไดออกซิน (Dioxin (2,3,7,8-TCDD))	0.001	มิลลิกรัมต่อลิตร



เอนดริน (Endrin)	0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
เฮปตาคลอร์ (Heptachlor)	0.47	มิลลิกรัมต่อลิตร
คีโปน (Kepone)	2.1	มิลลิกรัมต่อลิตร
ลินเดน (Lindane)	0.4	มิลลิกรัมต่อลิตร
เมททอกซีคลอร์ (Methoxychlor)	10	มิลลิกรัมต่อลิตร
ไมเร็กซ์ (Mirex)	2.1	มิลลิกรัมต่อลิตร
เพนตาคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol)	1.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (Polychlorinated biphenyls (PCBs))	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
ทอกซาฟีน (Toxaphene)	0.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene)	204	มิลลิกรัมต่อลิตร
ซิลเว็กซ์ (Silvex; 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid)	1.0	มิลลิกรัมต่อลิตร

(หมายเหตุ – ค่าที่กำหนดของสารอินทรีย์ เป็นค่าที่วัดเป็นความเข้มข้นของธาตุ ไม่ใช่ของสารประกอบ)

5.3 การทดสอบสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว โดยนำมาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) จะทำขึ้นก็ต่อเมื่อ ค่าความเข้มข้นทั้งหมด (Total Concentration) ของสารอันตรายใดๆ มีค่าไม่เกินค่า TTLC แต่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่า STLC ของสารนั้นที่กำหนดในเมื่อต้องการนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้น ไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ภาคผนวก ง.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก**  
(มอก.57-2533)

คอนกรีตบล็อก (hollow concrete block or hollow concrete masonry unit) หมายถึง ก้อนคอนกรีตทำจากซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ และวัสดุที่เหมาะสมชนิดต่างๆ และจะมีสารอื่น และจะมีสารอื่นผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ สำหรับก่อผนังหรือกำแพง มีรูหรือโพรงขนาดใหญ่ทะลุตลอด ก้อน และมีพื้นที่หน้าตัดสุทธิที่ระนาบขนานกับผิวรายน้อยกว่าร้อยละ 76 ของพื้นที่หน้าตัดรวมทั้ง ระนาบเดียวกัน

ชั้นคุณภาพ คอนกรีตบล็อกแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ

ชั้นคุณภาพ ก ใช้สำหรับกำแพงภายนอกทั้งต่ำกว่าและเหนือระดับดิน โดยไม่มีการ ป้องกันผิวแต่อย่างใด ใช้สัญลักษณ์ ก

ชั้นคุณภาพ ข ใช้สำหรับกำแพงภายนอกทั้งที่ต่ำกว่าและเหนือระดับดิน แต่มีการป้องกัน ผิว ใช้สัญลักษณ์ ข

ชั้นคุณภาพ ค ใช้ทั่วไปสำหรับกำแพงภายใน และกำแพงภายนอกเหนือระดับดิน ที่ทำการ ป้องกันความเสียหายเนื่องจากดินฟ้าอากาศและใช้ทั่วไปสำหรับกำแพงภายใน ใช้สัญลักษณ์ ค

ลักษณะทั่วไป ของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักทุกก้อน ต้องแข็งแรงและปราศจากรอย แตกร้าวหรือส่วนเสียอื่นใดอันเป็นอุปสรรคต่อการก่อคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักอย่างถูกต้อง หรือ ทำให้สิ่งก่อสร้างเสียว้าล้ม หรือความคงทนถาวร รอยร้าวเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในกรรมวิธีผลิต ตามปกติ หรือรอยปริเล็กน้อยเนื่องจากกรรมวิธีจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งอย่างธรรมดา จะต้อง ไม่เป็นสาเหตุข้างในการไม่ยอมรับ

คอนกรีตบล็อกที่ต้องการก่อแบบผิวเผย ด้านผิวเผยจะต้องไม่มีรอยบิ่น รอยร้าวหรือตำหนิ อื่นๆ ถ้าในการสังเคราะห์หนึ่งมีก้อนซึ่งมีรอยบิ่นเล็กน้อยที่ยาวมากกว่า 25 มิลลิเมตร เป็นจำนวนไม่ มากกว่า ร้อยละ 5 จะต้องไม่ถือเป็นสาเหตุในการไม่ยอมรับ

ความต้านทานแรงอัด และการดูดกลืนน้ำ ของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก ต้องเป็นไปตาม ตารางที่ ผ. 29 ปริมาณความชื้น เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักแบบควบคุมความชื้น ต้อง เป็นไปตามตารางที่ ผ. 30

ตารางที่ ๘.29 ความต้านทานแรงอัดและการดูดกลืนน้ำ

ชั้น คุณภาพ	ความต้านทานแรงอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)				การดูดกลืนน้ำ สูงสุด เฉลี่ยจาก คอนกรีตบล็อก 5 ก้อน (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)			
	เฉลี่ยจากพื้นที่รวม		เฉลี่ยจากพื้นที่สุทธิ		น้ำหนักคอนกรีตเมื่ออบแห้ง (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)			
	เฉลี่ย จาก คอนกรีต บล็อก 5 ก้อน	คอนกรีต บล็อก แต่ละ ก้อน	เฉลี่ย จาก คอนกรีต บล็อก 5 ก้อน	คอนกรีต บล็อก แต่ละ ก้อน	1,761 ถึง 1,840	1,841 ถึง 1,920	1,921 ถึง 2,000	มากกว่า 2,000
ก	70	55	140	110	208	192	176	160
ข	70	55	-	-	256	240	224	208
ค	50	40	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ๘.30 ความชื้น (เฉพาะคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักแบบควบคุมความชื้น)

การหดตัวทางยาว ร้อยละ	ความชื้น สูงสุด ร้อยละของการดูดกลืนน้ำทั้งหมด (เฉลี่ยจากคอนกรีตบล็อก 5 ก้อน)		
	ความชื้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี่ย ร้อยละ		
	น้อยกว่า 50	50 ถึง 75	มากกว่า 75
0.03 และน้อยกว่า	35	40	45
มากกว่า 0.03 ถึง 0.45	30	35	40
มากกว่า 0.45	20	30	35

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นาย ศิขณ คุณทอง อายุ 26 ปี เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2526 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2548 และเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2550



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย