

บทที่ 1

บทนำ



### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบ่งตามลักษณะเครื่องมือที่ใช้เป็น 2 ชนิดคือ การบำบัดรักษาโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ (removable appliance) และการบำบัดรักษาโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น (fixed appliance) การบำบัดรักษาโดยใช้เครื่องมือแบบถอดได้ มักจัดอยู่ใน preventive orthodontic และ interceptive orthodontic ส่วนเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นจัดอยู่ใน corrective orthodontic เพราะสามารถทำให้เกิดทั้ง orthodontic movement และ orthopedic movement ดังนั้น เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นจึงนิยมใช้แพร่หลายเพราะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นจะต้องมีแบรคเก็ต (bracket) และ auxiliaries ต่าง ๆ ยึดติดแน่นกับฟัน ซึ่งในอดีตจะยึด (weld) แบรคเก็ต และ auxiliaries กับปลอกโลหะหุ้มฟัน (band) ก่อน แล้วจึงซีเมนต์ปลอกโลหะหุ้มฟันกับตัวฟันแต่ละซี่ Betteridge<sup>(1)</sup> กล่าวถึงข้อเสียของการใช้ปลอกโลหะหุ้มฟันในการจัดฟันดังนี้

- ต้องแยกฟันให้ห่างกันก่อน จึงจะใส่ปลอกโลหะหุ้มฟัน
- เสียเวลามากเพราะต้องเลือกปลอกโลหะหุ้มฟันให้พอดีกับฟันแต่ละซี่
- ฟันจะดูแลได้ง่าย ถ้าปลอกโลหะหุ้มฟันหลวม

ต่อมาได้มีการศึกษาการใช้เรซินในทางทันตกรรม โดย Buonocore<sup>(2)</sup> ใช้กรดฟอสฟอริก 85% ทาที่ด้านไกลรัสมิปากของฟันเป็นเวลา 30 วินาที แล้วล้างกรดออก ทำให้ฟันผิวแห้ง หยดเรซินลงบนด้านไกลรัสมิปากของฟันพบว่าเรซินจะยึดกับด้านไกลรัสมิปากของฟันได้ดีขึ้นมากเรียกการใช้กรดกัดฟันบางส่วนออก เพื่อเพิ่มแรงยึดของเรซินว่า การใช้กรดกัด (Acid Etching) ซึ่งเทคนิคนี้นิยมใช้มากทางการบูรณะฟัน เพราะจะทำให้วัสดุอุดยึดติดแน่นกับฟัน Newman<sup>(3)</sup> ได้ศึกษาการใช้กรดกัด เพื่อนำไปใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน โดยเรซินจะยึดติดกับฟันโดยการเกาะเกี่ยว (mechanical lock) จากการใช้กรดกัดและเรซินจะยึดกับแบรคเก็ต โดยการเกาะเกี่ยวจากตารางของแบรคเก็ตที่เป็นโลหะ ในกรณีที่เป็นแบรคเก็ต

พลาสติค การยึดของเรซินกับแบรคเก็ตจะเป็นการเกาะแบบเคมี (Chemical lock) เรียกเทคนิคที่ไปกรัดกัณฑ์เพื่อติดแบรคเก็ตเข้ากัณฑ์โดยตรงนี้ว่า ไดเร็คบอนด์เทคนิค

Reynolds<sup>(4)</sup> แบ่งเรซินที่ใช้เป็นแอดฮีซีฟ (adhesive) ในทางทันตกรรมจัดฟัน ออกเป็น 2 ชนิดคือ อคริลิคเรซิน (acrylic resin) และไดอคริเลตเรซิน (diacrylate resin) โดยอคริลิคเรซินมีทั้งแบบมีวัสดุอัดแทรก (filler) และไม่มีวัสดุอัดแทรก การจับยึดตัวของอคริลิคเรซินจะเป็นแบบเส้นตรง (linear) และสัมประสิทธิ์การขยายตัวมากกว่าพันประมาณ 10 เท่า มีการหดตัว 6-10% ส่วนไดอคริเลตเรซินมีคุณสมบัติดีกว่าอคริลิคเรซิน เพราะการจับตัวเป็นแบบเชื่อมขวาง (cross-linked) ไดอคริเลตเรซินนิยมใส่วัสดุอัดแทรก เพื่อเพิ่มความแข็งแรง วัสดุอัดแทรกที่ใช้มักจะเป็นควอตซ์ (quartz) หรือคอลลอยดอลซิลิกา (colloidal silica) มักจะเรียกไดอคริเลตเรซินที่มีวัสดุอัดแทรกว่า คอมโพสิตเรซิน

วัสดุอุดฟันหน้าที่ใช้ในการบูรณะฟันก็เป็นคอมโพสิตเรซินเช่นกัน ดังนั้นองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเหมือนกับเรซินที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน แต่มีส่วนแตกต่างกันคือ อัตราส่วนของแข็งและของเหลว (solid and liquid fraction) และแตกต่างกันในปริมาณวัสดุอัดแทรก Moin และ Dogon<sup>(5)</sup> กล่าวถึงจำนวนวัสดุอัดแทรกของ Concise ที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันมี 70% ส่วน Concise ที่ใช้บูรณะฟันมีวัสดุอัดแทรก 78% และความหนืดของ Concise ที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟันน้อยกว่าด้วย ดังนั้นการนำ Concise ที่ใช้ในการบูรณะฟันมาใช้ทางทันตกรรมจัดฟันโดยตรง จะทำให้กำลังแรงเฉือนสูงเกินความจำเป็น ทำให้เสียเวลาในการติดบอนด์ (debond) สูญเสียผิวเคลือบฟันมาก นอกจากนี้ความหนืดที่มากเกินไปของ Concise ที่ใช้ในการบูรณะฟันก็ไม่เหมาะที่จะทำไดเร็คบอนด์เทคนิค ดังนั้นจึงพยายามเปลี่ยนสัดส่วนในการผสม Concise ที่ใช้บูรณะฟันให้มีความหนืดลดลง และมีวัสดุอัดแทรกน้อยลง โดยผสม catalyst paste กับ universal resin ในปริมาณที่เท่า ๆ กัน เปรียบเทียบกับ Concise ที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟัน พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของค่ากำลังแรงเฉือนของเรซินทั้งสองชนิด จึงเสนอแนะว่าควรจะมีการศึกษาในการผสมเพื่อให้มีความหนืดพอเหมาะในการทำไดเร็คบอนด์ด้วย

Arthun และ Zachrisson<sup>(6)</sup> ได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการผสมของส่วนของแข็งและของเหลว โดยคำนึงถึงความหนืดให้พอเหมาะในการทำไดเร็คบอนด์ และมีความเห็นว่า

Concise ที่ใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน มีความหนืดน้อยเกินไป ดังนั้นจึงใช้ Concise ที่ใช้  
 บุรณะฟันมาเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการผสมโดยนำ Concise paste A 16 กรัม รวมกับ resin  
 A 15 หยด เป็น diluted Concise paste A และนำ Concise paste B 16 กรัม  
 รวมกับ resin B 15 หยด เป็น diluted Concise paste B นำ diluted Concise  
 paste A ผสมกับ diluted Concise paste B ในอัตราส่วน 1 : 1 จะได้เรซินที่มีความ  
 หนืดพอเหมาะที่จะใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันและเรซิน ในสัดส่วนนี้ได้นำไปใช้ในทางคลินิกพบว่า  
 ใช้ได้ผลดีทั้งในการติดเบรคเก็ท เพื่อการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและใช้ได้ดีในรีเทนเนอร์  
 (retainer) ชนิด 3 → 3

นอกจากจะมีการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเรซินแล้ว Johnson, Hembree และ  
 Weber<sup>(7)</sup> ยังศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่ากำลังแรง เชื้อของ เรซินแต่ละชนิดตามช่วงเวลา โดยดู  
 ค่ากำลังแรง เชื้อที่ลดลงในช่วงเวลา 3 เดือนพบว่า เรซินแต่ละชนิดจะมีการลดลงของค่ากำลัง  
 แรง เชื้อไม่เท่ากัน

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเรซินที่ใช้บุรณะฟันเพื่อใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน  
 มีผู้ศึกษาและสามารถนำไปใช้ในทางคลินิกได้ผลดี โดย Arthur และ Zachrisson<sup>(6)</sup> ศึกษา  
 ใน Concise เพียงชนิดเดียว ในประเทศไทยมีบริษัทที่จำหน่ายเรซินเหล่านี้หลายชนิด ดังนั้น  
 จึงควรจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของเรซินหลาย ๆ ชนิดให้มีความหนืดพอเหมาะในการทำ  
 ไตเร็คบอนด์เทคนิค นอกจากนี้ควรจะคำนึงถึงค่ากำลังแรง เชื้อของ เรซินแต่ละชนิดว่าเพียงพอ  
 ที่จะใช้ได้ทันตกรรมจัดฟันหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาลง และ  
 ทำให้ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถนำใช้สัดส่วนนี้ในการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันชนิดเครื่องมือติดแน่น  
 แบบง่าย ๆ ได้ รวมทั้ง เป็นพื้นฐานการศึกษาเกี่ยวกับเรซินและไตเร็คบอนด์เทคนิค

#### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาสัดส่วนของ เรซินที่ใช้บุรณะซึ่ง เมื่อผสมแล้วความหนืดพอเหมาะในการทำ  
 ไตเร็คบอนด์ ว่ามีกำลังแรง เชื้อเพียงพอที่จะใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันหรือไม่
2. ศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างกำลังแรง เชื้อของสัดส่วน เรซินกับ  
 เวลา

### ประโยชน์ของการวิจัย

1. ทราบสัดส่วนในการผสมเรซินที่ใช้บูรณะฟัน เพื่อให้มีความพอดีเหมาะสมและกำลังแรงเฉือนเพียงพอที่จะใช้ในทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
2. ทราบค่ากำลังแรงเฉือนของเรซินที่ดัดแปลงสัดส่วนว่ามีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างไร
3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางทันตกรรมจัดฟันและทันตวัสดุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและศึกษาค้นคว้าต่อไป

### ขอบเขตของการวิจัย

1. การวิจัยจะศึกษาในฟันกรามน้อยทั้งบนและล่างของผู้ป่วย ซึ่งถอนฟันเพื่อบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 60 ซี่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง ๆ ละ 20 ซี่
2. การวิจัยจะศึกษาในฟันหน้าล่างของวัว ซึ่งได้จากโรงฆ่าสัตว์จำนวน 360 ซี่ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง ๆ ละ 120 ซี่ แต่ละกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาในการทดสอบ โดยมีช่วงเวลาละ 30 ซี่
3. ผิวเคลือบฟันของทั้งฟันคนและฟันวัวจะต้องมีลักษณะปกติ ไม่มีฮัยโปเพลเซีย (hypoplasia) หรือฮัยโปแคลซิฟิเคชัน (hypocalcification) และไม่เคยใช้กรดกัดฟันมาก่อน
4. แบริค กิท์ที่ใช้เป็นแบริค กิท์ของบริษัทเดียวกัน
5. เรซินที่ใช้ในการวิจัย
  - 5.1 Concise
  - 5.2 Silar
  - 5.3 Adaptic

### ข้อตกลงเบื้องต้น

1. กำหนดให้ค่าความหนืดที่พอเหมาะที่จะใช้ในทางทันตกรรมจัดฟันคือ ค่าความหนืดของ diluted Concise<sup>(6)</sup>

2. กำหนดให้ค่ากำลังแรงเสียดทานที่เพียงพอที่จะใช้ในทางทันตกรรมสัตว์ฟันคือ ค่ากำลังแรงเสียดทานของ diluted Concise<sup>(6)</sup>
3. การวัดค่าความหนืดใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีการวัดค่าความหนืด<sup>(8), (9)</sup>
4. การวัดค่ากำลังแรงเสียดทานจะใช้เครื่อง Universal testing DSS-10T ซึ่งอ่านค่าเป็นกราฟ อ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม
5. การหาพื้นที่ของแบรคเก็ต จะใช้การนับจำนวนตารางและวัดขนาดของแต่ละตารางของแบรคเก็ต โดยใช้เครื่อง Scanning electron microscope JSM-35CF แล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณพื้นที่
6. เพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายจะเขียน Universal ของ Adaptic เป็น A และ Catalyst ของ Adaptic เป็น B

#### ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย

1. เอกสารที่ใช้ประกอบในการศึกษาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับส่วนประกอบของเรซินแต่ละชนิด ซึ่งบริษัทผู้ผลิตไม่สามารถเปิดเผยได้ ทำให้ขาดข้อมูลพื้นฐานอันอาจจำเป็นสำหรับการศึกษา
2. กลุ่มตัวอย่างมีจำกัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฟันคนหาได้ยาก และทุนทรัพย์ในการวิจัยจำกัด ดังนั้น ผลการวิจัยที่ได้อาจไม่สามารถนำไปให้อ้างอิงถึงประชากรได้
3. การศึกษาไม่มีความควบคุมถึงตัวแปรเกิน ซึ่งได้แก่
  - 3.1 ความโค้งของฟันแต่ละซี่ เนื่องจากฟันที่ใช้ศึกษาใช้ฟันลักษณะปกติ จึงทำให้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความโค้งของฟันน้อยลง
  - 3.2 ความหนาของเรซิน การศึกษานี้จะพยายามควบคุมความหนาของเรซินโดยกดแบรคเก็ต ให้ชิดกับฟันที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งกระทำโดยบุคคลเดียวกัน
  - 3.3 อุณหภูมิเป็นตัวแปรเกิน เนื่องจากการศึกษาในห้องทดลองและเครื่องมือที่สมบูรณ์ในการศึกษานี้จึงใช้อุณหภูมิ  $30^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้งานในคลินิก

คำจำกัดความ

1. แรงเฉือน (shear force) หมายถึง แรงที่กระทำต่อแบรคเก็ตที่ยึดกับฟันในทิศทางขนานกับผิวของฟัน จนกระทั่งแบรคเก็ตหลุดออกจากฟัน
2. กำลังแรงเฉือน (shear strength) หมายถึง แรงเฉือนต่อหน่วยพื้นที่
3. เรซิน (resin) หมายถึง วัสดุซึ่งเป็นโพลีเมอร์ที่ใช้ยึดแบรคเก็ตให้ติดกับฟัน
4. ไตเร็คบอนด์เทคนิค (direct bond technique) หมายถึง วิธีการใช้เรซินยึดแบรคเก็ตกับฟันโดยใช้กรดกัดฟันบางส่วนออกก่อน
5. diluted Concise หมายถึง Concise ที่ใช้บูรณะฟันซึ่งดัดแปลงสัดส่วนจนพอเหมาะที่จะใช้ในไตเร็คบอนด์เทคนิค
6. diluted Silar หมายถึง Silar ที่ใช้บูรณะฟัน ซึ่งดัดแปลงสัดส่วนจนพอเหมาะที่จะใช้ในไตเร็คบอนด์เทคนิค
7. diluted Adaptic หมายถึง Adaptic ที่ใช้บูรณะฟัน ซึ่งดัดแปลงสัดส่วนจนพอเหมาะที่จะใช้ในไตเร็คบอนด์เทคนิค

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย