

ผลของการฟอกสีฟันต่อความทนแรงดึงของเคลือบฟันและเนื้อฟัน

นางสาวจารุยา สุระกำพลดธร

ศูนย์วิทยทรัพยากร อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2545

ISBN 974-17-2759-3

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECT OF TOOTH-BLEACHING ON TENSILE STRENGTH OF ENAMEL AND DENTIN

Miss Janya Surakompontorn

ศูนย์วิทยครรพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Prosthodontics

Department of Prosthodontics

Faculty of Dentistry

Chulalongkorn University

Academic Year 2002


ISBN 974-17-2759-3

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของการฟอกสีฟันต่อความทนแรงดึงของเคลือบฟันและเนื้อฟัน
โดย นางสาวจารุยา สุระกำพลธร
ภาควิชา ทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มรกต เปี่ยมใจ



คณะกรรมการทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น^{น้ำ}
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต


..... คณะกรรมการทันตแพทยศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรัสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภบูรณ์ บุรณเวช)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มรกต เปี่ยมใจ)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ชัยวัฒน์ มณีนุชย์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. มโน คุรัตน์)

นางสาวจารุยา สุระกำพลธรรม : ผลของการฟอกสีฟันต่อความทนแรงดึงของเคลือบฟันและเนื้อฟัน
(EFFECT OF TOOTH-BLEACHING ON TENSILE STRENGTH OF ENAMEL AND DENTIN)
อ.ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มรกต เปี้ยมใจ, 101 หน้า. ISBN 974-17-2759-3

วัสดุประสรงค์ เพื่อศึกษาค่าความหนาแรงดึงของเคลือบพื้นและเนื้อพื้นภายหลังการฟอกสีพื้นภายในอก ด้วยวิธีทำในคลินิกร่วมกับให้ผู้ป่วยทำที่บ้าน หรือการฟอกสีพื้นภายในตัวพื้น วิธีการ แบ่งพื้นวัวซึ่ดัดกลางออกเป็น 8 กลุ่มๆละ 10 ชิ้น การฟอกสีพื้นจากด้านนอกตัวพื้นใช้สารฟอกสีพื้นในความเข้มข้นต่างๆกันดังนี้ 1. 35 เปอร์เซ็นต์ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ตามด้วย 10 เปอร์เซ็นต์คาร์บามิเดเพอร์ออกไซด์(E35H-10C) 2. 35 เปอร์เซ็นต์ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ตามด้วย 20 เปอร์เซ็นต์คาร์บามิเดเพอร์ออกไซด์(E35H-20C) 3. 35 เปอร์เซ็นต์คาร์บามิเดเพอร์ออกไซด์ตามด้วย 10 เปอร์เซ็นต์คาร์บามิเดเพอร์ออกไซด์(E35C-10C) 4. 35 เปอร์เซ็นต์คาร์บามิเดเพอร์ออกไซด์ตามด้วย 20 เปอร์เซ็นต์คาร์บามิเดเพอร์ออกไซด์(E35C-20C) โดยที่กลุ่มควบคุม(EC) ไม่ได้รับการฟอกสีพื้น ส่วน การฟอกสีพื้นจากด้านในตัวพื้นภายหลังการรักษาหากพื้นแล้ว 24 ชั่วโมงโดยใช้ส่วนผสมของโซเดียมเพอร์บอเรทกับ 35 เปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์(ISP-35H)หรือโซเดียมเพอร์บอเรทกับน้ำกลั่น(ISP-W) ส่วนกลุ่มควบคุม(IC) ไม่ได้รับการฟอกสีพื้น วิธีการฟอกสีพื้นปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต จากนั้นเตรียมชิ้นตัวอย่างเป็น รูปดัมเบลของเคลือบพื้นที่มีพื้นที่หน้าตัดบริเวณส่วนแคบที่สุดมีขนาด 1.5×0.5 ตร.มม. และของเนื้อพื้นมีขนาด 3×1 ตร.มม. แล้วนำมาราค่าความหนาแรงดึงด้วยเครื่องInstron ตรวจสอบพื้นผิวที่แตกหักด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเลคทรอนนิคส์องกราด ผลการทดลอง ค่าความหนาแรงดึงเฉลี่ย \pm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(MPa)ของเคลือบพื้น ในแต่ละกลุ่มดังนี้ : EC = 30.51 ± 3.34 E35H-10C = 14.82 ± 2.33 E35H-20C = 10.64 ± 2.54 E35C-10C = 25.37 ± 3.40 E35C-20C = 20.30 ± 4.06 IC = 26.48 ± 4.08 ISP-35H = 13.60 ± 3.06 ISP-W = 21.10 ± 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการเปรียบเทียบเชิงชั้nonด้วยวิธีของศูภัยพบว่า ทุกกลุ่มที่ฟอกสีพื้น ภายนอกมีค่าความหนาแรงดึงแตกต่างกันและต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p<0.05$) นอกจากนี้ กลุ่มที่ฟอกสีพื้นภายในตัวพื้นก็มีค่าความหนาแรงดึงแตกต่างกันและต่างจากกลุ่มควบคุมด้วยเช่นกัน($p<0.05$) ส่วน ค่าความหนาแรงดึงเฉลี่ย \pm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(MPa)ของเนื้อพื้นในแต่ละกลุ่มดังนี้ : EC = 85.35 ± 3.03 E35H-10C = 58.87 ± 1.95 E35H-20C = 55.46 ± 2.20 E35C-10C = 70.79 ± 2.52 E35C-20C = 67.20 ± 3.26 IC = 85.88 ± 2.46 ISP-35H = 46.73 ± 2.27 ISP-W = 68.30 ± 4.42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียวและการเปรียบเทียบเชิงชั้nonด้วยวิธีของศูภัยพบว่า ทุกกลุ่มที่ฟอกสีพื้นภายนอกมีค่าความหนาแรงดึง แตกต่างกันและต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p<0.05$) นอกจากนี้กลุ่มที่ฟอกสีพื้นภายในตัวพื้นก็ มีค่าความหนาแรงดึงแตกต่างกันและต่างจากกลุ่มควบคุมด้วยเช่นกัน($p<0.05$) ภาพถ่ายบริเวณพื้นผิวแตกหักพบว่า การใช้ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นยิ่งทำให้เกิดรูพรุนทึ้งในส่วนของเคลือบพื้นและเนื้อพื้นมากขึ้น สรุป การฟอกสีพื้นทั้งภายนอกและภายในตัวพื้นมีผลทำให้ค่าความหนาแรงดึงของเคลือบพื้นและเนื้อพื้นลดลง

ກວດສົນລະ ທັງເຄມາຮຽນໄຈຮະດີເຊີ່ງ ລາຍເນື້ອງນິສິດ ອົງຮ່າງ ສະກຳພອກ

สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์ ลายมืออาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีการศึกษา 2545

4376101732

: MAJOR PROSTHODONTICS


KEYWORD: bleaching / tensile strength / enamel / dentin / discoloration

JANYA SURAKOMPONTORN : EFFECT OF TOOTH-BLEACHING ON TENSILE STRENGTH OF ENAMEL AND DENTIN.

THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MORAKOT PIEMJAI. 101 pp. ISBN 974-17-2759-

3.

Objective : To evaluate the tensile strength of enamel and dentin after extracoronal bleaching with in-office and home bleaching techniques or intracoronal bleaching. **Methods :** Extracted bovine incisors were divided into 8 groups of ten specimens. Extracoronal bleaching using different concentrations of hydrogen peroxide(H) and carbamide peroxide(C) were treated in each group : 1. 35%H and 10%C (E35H-10C) 2. 35%H and 20%C (E35H-20C) 3. 35%C and 10%C (E35C-10C) 4. 35%C and 20%C (E35C-20C) and no bleaching in control group (EC). Intracoronal bleaching was performed after 24 hours of root canal treatment using either combination of sodium perborate and 35%H (ISP-35H) or sodium perborate and distilled water (ISP-W) or no bleaching in control group(IC). Bleaching techniques were operated as manufacturers' recommendations. Minidumbells of enamel and dentin with the cross-sectional central area of $1.5 \times 0.5 \text{ mm}^2$ and $3 \times 1 \text{ mm}^2$ respectively were prepared for tensile testing with Instron machine. Fracture surfaces were examined using SEM. **Results** Tensile strengths (Means \pm SD) in MPa of enamel of each group were : EC= 30.51 ± 3.34 , E35H-10C = 14.82 ± 2.33 , E35H-20C = 10.64 ± 2.54 , E35C-10C = 25.37 ± 3.40 , E35C-20C = 20.30 ± 4.06 , IC = 26.48 ± 4.08 , ISP-35H = 13.60 ± 3.06 , ISP-W = 21.10 ± 6.39 . With ANOVA and Tukey HSD test, it was found that the tensile strengths from all extracoronal bleaching groups were significantly different from one another and also from the control($p<0.05$). Similar results were obtained among intracoronal bleaching groups and the control($p<0.05$). Tensile strengths (Means \pm SD) in MPa of dentin of each group were : EC= 85.35 ± 3.03 , E35H-10C = 58.87 ± 1.95 , E35H-20C = 55.46 ± 2.20 , E35C-10C = 70.79 ± 2.52 , E35C-20C = 67.20 ± 3.26 , IC = 85.88 ± 2.46 , ISP-35H = 46.73 ± 2.27 , ISP-W = 68.30 ± 4.42 . With ANOVA and Tukey HSD test, it was found that the tensile strengths from all extracoronal bleaching groups were significantly different from one another and also from the control($p<0.05$). Similar results were obtained among intracoronal bleaching groups and the control($p<0.05$). Fracture surfaces showed that the higher the concentration of hydrogen peroxide, the higher the microporosity in both enamel and dentin. **Conclusion :** Extracoronal and intracoronal bleaching decreased the tensile strengths of both enamel and dentin.

Department.....Prosthodontics.....Student's signature.....

Field of study.....Prosthodontics.....Advisor's signature.....

Academic year.....2002.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมของรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง mgrt. เปี่ยมใจ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำทางที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ตลอดจนเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานในการทดลองสะควاกรบัรนี มีประสิทธิภาพตลอดการ ทำงานวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณหัวหน้าคอลลิเกชันที่ศึกษาทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ได้อำนาจความสะดวกในการเดรียมชื่นงานในการวิจัย ขอขอบคุณบริษัท นู-เดน จำกัดและบริษัทชั้น เมดิคอล จำกัด ที่ เอื้อเฟื้อวัสดุในการทำวิจัย รวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานฝ่ายวิจัยและศูนย์วิจัยชีวิทยา ช่องปาก

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำและแก้ไข วิทยานิพนธ์

ทญ. จรายา สุระกำพลธร

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๓
สารบัญ.....	๔
สารบัญตาราง.....	๘
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่	
1. บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัจุหा.....	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๒
ขอบเขตของการวิจัย.....	๒
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	๒
ข้อจำกัดการวิจัย.....	๓
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	๓
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๔
การออกแบบการวิจัย.....	๔
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๕
สีของฟัน	๕
ชนิดของสารฟอกสีฟัน.....	๖
วิธีการฟอกสีฟัน.....	๑๓
การเปลี่ยนแปลงสีฟัน.....	๑๕
ผลกระทบของการฟอกสีฟัน.....	๑๖
องค์ประกอบของเคลือบฟันและเนื้อฟัน.....	๒๐
ฟันขาว	๒๔
แรงกระทำต่อฟัน	๒๖
การวัดค่าความทนแรงดึง.....	๒๗
3. วิธีดำเนินการวิจัย.....	๒๘

	หน้า
ประชากร.....	28
กลุ่มตัวอย่าง.....	28
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	28
วัสดุที่ใช้ในการวิจัย.....	29
วิธีการวิจัย.....	31
การฟอกสีพื้นภายนอกตัวฟัน.....	31
การฟอกสีพื้นภายในตัวฟัน.....	36
วิธีการเตรียมชิ้นตัวอย่างและการทดสอบค่าความทนแรงดึง.....	38
การตรวจสภาพฟันผู้ที่แตกหัก.....	41
ตัวแปรของการวิจัย.....	41
การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	42
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	42
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	43
5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล.....	52
รายการอ้างอิง.....	56
ภาคผนวก.....	70
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	88

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตาราง

หน้า

1 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์กับน้ำ.....	7
2 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆกัน...8	
3 แสดงลักษณะและคุณสมบัติของโซเดียมเพอร์บอร์ไฟฟ์ในรูปแบบต่างๆ.....12	
4 แสดงองค์ประกอบของเคลือบฟันและเนื้อฟัน.....21	
5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างท่อเนื้อฟัน เนื้อฟันที่อยู่รอบท่อเนื้อฟันและเนื้อฟันที่อยู่ระหว่างท่อเนื้อฟันกับระยะทางจากโพรงประสาทฟันในฟันมนุษย์	23
6 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของเคลือบฟันและเนื้อฟันของฟันมนุษย์.....23	
7 แสดงจำนวนของท่อเนื้อฟันต่อตารางมิลลิเมตรและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเนื้อฟันในบริเวณเนื้อฟันส่วนตัวฟันและส่วนรากฟันของฟันมนุษย์.....25	
8 แสดงจำนวนของท่อเนื้อฟันต่อตารางมิลลิเมตรและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเนื้อฟันในบริเวณเนื้อฟันส่วนตัวฟันและส่วนรากฟันของฟันวัว	25
9 แสดงขั้นตอนการฟอกสีฟันภายนอกตัวฟันตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต.....34	
10 แสดงขั้นตอนการฟอกสีฟันผ่านคลองรากฟัน.....37	
11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความหนาแรงดึงของเคลือบฟันและเนื้อฟัน	43
12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความหนาแรงดึงของเคลือบฟันและเนื้อฟัน.....48	
13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความหนาแรงดึงในกลุ่มควบคุมจากฟันที่ผ่านการรักษาฟันและไม่ได้ผ่านการรักษาฟัน.....51	
14 แสดงค่าความหนาแรงดึงของเคลือบฟันในการฟอกสีฟันภายนอก.....72	
15 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติของเคลือบฟันเมื่อฟอกสีฟันภายนอก.....74	
16 แสดงค่าความหนาแรงดึงของเนื้อฟันในการฟอกสีฟันภายนอก.....76	
17 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติของเนื้อฟันเมื่อฟอกสีฟันภายนอก.....78	
18 แสดงค่าความหนาแรงดึงของเคลือบฟันในการฟอกสีผ่านคลองรากฟัน.....81	
19 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติของเคลือบฟันที่ฟอกสีฟันผ่านคลองรากฟัน.....82	
20 แสดงค่าความหนาแรงดึงของเนื้อฟันในการฟอกสีผ่านคลองรากฟัน.....84	
21 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติของเนื้อฟันที่ฟอกสีฟันผ่านคลองรากฟัน.....85	

สารบัญ (ต่อ)

22 แสดงการวิเคราะห์ค่าสถิติของการเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมในฟันที่ผ่านและไม่ผ่าน การรักษาคลองรากฟัน.....	87
--	----



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
1 แสดงปฏิกริยาการสลายตัวของไฮโตรเจนเพอร์ออกไซด์.....	7
2 แสดงปฏิกริยาหาร์เบอร์ไวส์รีแอคชัน.....	8
3 แสดงปฏิกริยาออกซิเดชั่นของสารฟอกสีฟัน.....	9
4 แสดงปฏิกริยาการแตกตัวของคาร์บานไมด์เพอร์ออกไซด์.....	10
5 แสดงความสามารถในการแตกตัวของสารฟอกสีฟันคาร์บานไมด์เพอร์ออกไซด์ที่มีและไม่มีคาร์โบพอล.....	11
6 แสดงปฏิกริยาการสลายตัวของโซเดียมเพอร์บอร์นอเรทโนในไฮเครท.....	11
7 แสดงภาพถ่ายแห่งเคลือบฟันจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราดภายหลังการใช้กรดกัดผิวเคลือบฟัน.....	21
8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อฟันที่อยู่รอบท่อเนื้อฟันและเนื้อฟันที่อยู่ระหว่างท่อเนื้อฟัน....	22
9 แสดงแรงกระทำในแนวค้านข้างทำให้เกิดความเดินแรงดึงซึ่งทำให้เกิดการแยกของผลึกเคลือบฟันและเนื้อฟัน.....	26
10 แสดงฟันวัวที่มีขนาดความกว้างของคอฟันบริเวณรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันในแนวไกลักษณะไกลักษณะ 8.0 มิลลิเมตร	31
11 แสดงการสร้างดาดเสี้ยพาร์ฟอกสีฟันภายนอกตัวฟัน.....	33
12 แสดงขั้นตอนการฟอกสีฟันภายนอกตัวฟัน.....	35
13 แสดงวิธีการฟอกสีฟันภายนอกตัวฟัน.....	37
14 แสดงขั้นตอนการเตรียมและการยึดชิ้นminicamเบล.....	39
15 แสดงตำแหน่งและขนาดของชิ้นminicamเบล.....	40
16 แสดงขั้นตอนการติดตั้งชิ้นminicamเบลในเครื่องทดสอบสากล.....	41
17 กราฟแสดงค่าความทนแรงดึงเฉียบของเคลือบฟันและเนื้อฟันแยกตามวิธีการฟอกสีฟันภายนอกตัวฟัน.....	44
18 แสดงภาพถ่ายของเคลือบฟันบริเวณพื้นผิวที่แตกหักภายหลังการฟอกสีฟันภายนอกตัวฟัน...45	
19 แสดงภาพถ่ายของเนื้อฟันบริเวณพื้นผิวที่แตกหักภายหลังการฟอกสีฟันภายนอกตัวฟัน..... 47	
20 กราฟแสดงค่าความทนแรงดึงเฉียบของเคลือบฟันและเนื้อฟันแยกตามวิธีการฟอกสีฟัน.....48	
21 แสดงภาพถ่ายของผิวเคลือบฟันบริเวณพื้นผิวที่แตกหักภายหลังการฟอกสีฟันผ่านคลองรากฟัน.....49	

สารบัญ (ต่อ)

22	แสดงภาพถ่ายของเนื้อพันบริเวณพื้นผิวที่แตกหักภายหลังการฟอกสีพื้นผ่านคลอง راكฟัน.....	50
23	กราฟแสดงค่าความหนาแรงดึงเฉลี่ยของเคลือบฟันและเนื้อพันในกลุ่มควบคุมจาก ฟันที่ผ่านการรักษา rakฟันและไม่ผ่านการรักษา rakฟัน.....	51
24	กราฟแสดงค่าความหนาแรงดึงของเคลือบฟันในการฟอกสีพื้นภายนอกตัวฟัน.....	71
25	กราฟแสดงค่าความหนาแรงดึงของเนื้อพันในการฟอกสีพื้นภายนอกตัวฟัน.....	76
26	กราฟแสดงค่าความหนาแรงดึงของเคลือบฟันในการฟอกสีพื้นผ่านคลอง rakฟัน.....	80
27	กราฟแสดงค่าความหนาแรงดึงของเนื้อพันในการฟอกสีพื้นผ่านคลอง rakฟัน.....	83

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย