

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

ในงานวิจัยนี้ได้เตรียมวัสดุเชิงประภกอบจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยมาเลอิกเอนไอกไಡร์ด 25% 50% และ 75% ผสมกับเกลิน โดยมีปริมาณเกลินเป็น 0 10 20 30 40 50 และ 60 phr นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบผลของการเติมและไม่มีการเติมกลีเซอรอล 20 phr ตรวจสอบสมบัติต่างๆของวัสดุเชิงประภกอบนี้ โดยพิจารณาจากสมบัติด้านแรงดึงพร้อมทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยา ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงนำไปตรวจสอบความสามารถในการดูดซึมความชื้น สมบัติและเสถียรภาพทางความร้อนต่อไป

จากการวิเคราะห์สมบัติด้านแรงดึงของวัสดุเชิงประภกอบที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยมาเลอิกเอนไอกไಡร์ด 25% 50% และ 75% โดยมีการเติมเกลินตั้งแต่ 0 จนถึง 60 phr พบว่า วัสดุเชิงประภกอบที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยมาเลอิกเอนไอกไಡร์ด 50% และ 75% มีความบกพร่องที่เกิดจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน อันเป็นผลจากใช้เดย์มคลอไรด์ที่ตกค้างภายในชิ้นงาน ทั้งในสูตรที่ไม่มีการเติมกลีเซอรอลและเติมกลีเซอรอล 20 phr ส่วนวัสดุเชิงประภกอบที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยมาเลอิกเอนไอกไಡร์ด 25% และไม่เติมกลีเซอรอล จะมีค่าความทนแรงดึงโดยรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเติมเกลิน และความสามารถในการยึดดึง ณ จุดขาดลดลง เมื่อปริมาณเกลินเพิ่มขึ้น ดังนั้นวัสดุเชิงประภกอบที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยมาเลอิกเอนไอกไಡร์ด 25% ที่ให้สมบัติด้านแรงดึงเหมาะสมสมกับการใช้งาน จะมีปริมาณเกลินอยู่ระหว่าง 10-30 phr ส่วนสมบัติด้านแรงดึงของวัสดุเชิงประภกอบที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยมาเลอิกเอนไอกไಡร์ด 25% และมีการเติมกลีเซอรอล 20 phr พบว่า มีค่าความทนแรงดึงต่ำลงมาก และมีความสามารถในการยึดดึง ณ จุดขาดสูง

สำหรับความสามารถในการดูดซึมความชื้นนั้น พบว่า วัสดุเชิงประภกอบที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปร 25% จะมีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมความชื้นลดลง เมื่อปริมาณเกลินเพิ่มขึ้น แสดงว่า อนุภาคเกลินที่กระจายตัวอยู่ในชิ้นงาน จะไปขัดขวางการดูดซึมความชื้นของวัสดุเชิงประภกอบนี้ แต่เมื่อมีการเติมกลีเซอรอลลงไป เปอร์เซ็นต์การดูดซึมความชื้นเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

กลีเซอรอลทำให้แป้งมีความบวนตัวมากขึ้น ความซึ่งสามารถแทรกตัวอยู่ภายในวัสดุเชิงประจดภัยได้มากขึ้น

การตรวจสอบเสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุเชิงประจดภัยที่เตรียมได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปร 25% พบร่วมกับ อุณหภูมิการสลายตัวของแป้งดัดแปรจะต่ำกว่าแป้งที่ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปร นอกจานี้ ยังพบว่าปริมาณเกาลินเพิ่มขึ้นในวัสดุเชิงประจดภัยไม่มีผลทำให้อุณหภูมิการสลายตัวของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่จะมีส่วนที่หลงเหลือภายหลังอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสมากขึ้นตามปริมาณเกาลินที่มากขึ้น เนื่องจากเกาลินมีอุณหภูมิการสลายตัวที่มากกว่า 1000 องศาเซลเซียล

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาผลของปริมาณกลีเซอรอลหรือสารพลาสติกเชื่อมอื่นๆ เพื่อปรับปัจุบันสมบูรณ์ด้วยตัวเอง แบ่งดัดแปลงให้ดีขึ้น
2. ควรปรับเปลี่ยนสารดัดแปลงมาเลือกแอนไซไดร์เป็นสารชนิดอื่นๆ เช่น อนุพันธ์ของกรดไขมัน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับสมบูรณ์ด้วยตัวเองแบ่งดัดแปลงที่ได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกแบ่งดัดแปลงให้เหมาะสมกับนำไปใช้งานต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย