

บทที่ 3

การทดลอง

3.1 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และสถานที่ทำการทดลอง

1. วัตถุดิบและสารเคมีที่ผู้ประกอบการ (บริษัท คอบรา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด) ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ (จากบริษัท Bennett Surfboards จำกัด ประเทศออสเตรเลีย)
 - 1.1 โทลูอีนไดไอโซไซยานาต
 - 1.2 สารประกอบพอลิเอสเตอร์
2. วัตถุดิบและสารเคมีที่จัดหาได้จากภายในประเทศ
 - 2.1 โทลูอีนไดไอโซไซยานาตพรีพอลิเมอร์ (toluene diisocyanate prepolymer) จากบริษัท ทีพีไอ โพลีเอสเตอร์ จำกัด
 - BX 9201 (ชื่อทางการค้า) มี NCO content ประมาณ 32
 - 2.2 พอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (polyester polyol) จากบริษัท ทีพีไอ โพลีเอสเตอร์ จำกัด
 - Rayelast[®] A 8411 (ReA 8411) มี OHV ประมาณ 55
 - Rayelast[®] A 8770 (ReA 8770) มี OHV ประมาณ 57
 - 2.3 พอลิเอเทอร์พอลิเอสเตอร์ (polyether polyol) จากบริษัท ทีพีไอ โพลีเอสเตอร์ จำกัด
 - Raypol[®] 3003 (RP 3003) มี OHV ประมาณ 56
 - Raypol[®] 4260 (RP 4260) มี OHV ประมาณ 360
 - Raypol[®] 4414 (RP 4414) มี OHV ประมาณ 490
 - Raypol[®] 4010 (RP 4010) มี OHV ประมาณ 640
 - 2.4 สารเร่งปฏิกิริยา (catalyst) จากบริษัท เซาท์ซีดี ปีโตรเคมี จำกัด
 - Dimethylcyclohexylamine (DMCHA) (Polycat[®] 8 : PC 8, ชื่อทางการค้า)
 - Dimethylethanolamine (DMEA)
 - Solⁿ of 33 % triethylenediamine and 67 % dipropylene glycol (Dabco[®] 33-LV, ชื่อทางการค้า)
 - Pentamethyldiethylene triamine (Polycat[®] 5 : PC 5, ชื่อทางการค้า)
 - 2.5 สารลดแรงตึงผิว (surfactants) จากบริษัท กิจการไทย จำกัด
 - Polyether polydimethylsiloxane copolymer (TEGOSTAB[®] B 8444, ชื่อทางการค้า)

- 2.6 สารฟู่ (blowing agent) จากห้องปฏิบัติการของภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - น้ำกลั่น (distilled water)
- 2.7 สารสี (pigment) จากจากบริษัท ทีพีไอ โพลีโอด จำกัด
 - ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide : TiO₂)
- 2.8 อะซีโตน (acetone)
- 2.9 สารช่วยให้หลุดจากแม่พิมพ์ (mold release agent) จากบริษัท Marbo จำกัด
 - CPD[®] 118 (ชื่อทางการค้า)

3. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

- 3.1 เครื่องปั่นผสมความเร็วสูง (high speed mixer) พร้อมใบกวน
- 3.2 เครื่องซั่งสาร (top loading)
- 3.3 ตู้แช่เย็น (refrigerator)
- 3.4 เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer)
- 3.5 นาฬิกาจับเวลา (stop watch)
- 3.6 แม่แบบเปิด (open mold) : ก่อองกระดาษทรงสี่เหลี่ยมขนาด 5 x 5 x 7 ลูกบาศก์นิ้ว
- 3.7 แม่แบบปิด (closed mold) : เหล็กหนาทรงสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 30 x 10 ลบ.ซม.
- 3.8 ไม้แหลม
- 3.9 ถุงพลาสติก
- 3.10 เวอร์เนียคาลิเปอร์ (vernier caliper)
- 3.11 เครื่องตัดโฟม (foam cutting machine)
- 3.12 เครื่องวัดความหนืดประเภทบรูคฟิลด์ แบบหน้าปิด (dial-Brookfield viscometer)
- 3.13 เครื่องฟูรีเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (FT-IR, Nicolet รุ่น Impact 400D)
- 3.14 เครื่องเทอร์โมกราวิเมตริกอะนาไลเซอร์ (TGA, Perkin-Elmer รุ่น TGA7)
- 3.15 เครื่องเจลเพอร์มิเอชันโครมาโทกราฟี (GPC, Waters 150-CV)
- 3.16 กล้องจุลทรรศน์ (optical microscope, Olymplus BH-2)
- 3.17 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, JEOL รุ่น JSM-6400)
- 3.18 เครื่องทดสอบความแข็ง (Expanded rubber hardness test, TECLOCK GS-701 N)
- 3.19 เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine, LLOYD L500)

4. สถานที่ทำการทดลอง

- 4.1 ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 4.2 ส่วนการผลิตโฟมพอลิยูรีเทน บริษัท กอบรา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง จังหวัดชลบุรี

3.2 การทดลอง

ในงานวิจัยนี้จะแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของสารตั้งต้นและชิ้นงานที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. การเตรียมชิ้นงานตัวอย่างและทดสอบสมบัติต่าง ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ
3. การเตรียมชิ้นงานตัวอย่างและทดสอบสมบัติต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการจริง

โดยในแต่ละส่วนข้างต้นจะแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ดังนี้

- การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของสารตั้งต้นและชิ้นงานที่ผู้ประกอบการใช้
อยู่ในปัจจุบัน
 - 3.2.1 ศึกษาองค์ประกอบหลักและวิเคราะห์สมบัติขององค์ประกอบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งสำหรับกระดานโต้คลื่น
 - 3.2.2 วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา (reaction profile) ของโฟมต้นแบบ
 - 3.2.3 การเตรียมชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบจากสารตั้งต้นที่ผู้ประกอบการใช้
 - 3.2.4 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ของชิ้นงานตัวอย่างโฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบ
 - 3.2.5 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่น
 - 3.2.6 ทดสอบสมบัติเชิงกล (mechanical properties) ของชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่น

- การเตรียมชิ้นงานตัวอย่างและทดสอบสมบัติต่าง ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ
 - 3.2.7 ศึกษาวิธีการออกสูตร โฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้ในปัจจุบัน
 - 3.2.8 ทดลองเตรียมชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้นจากพอลิออล (polyols) ที่จัดหาได้ภายในประเทศแต่ละชนิด
 - 3.2.9 วางแผนการทดลอง (experimental design) ในการออกสูตร โฟมพอลิยูรีเทนในระดับห้องปฏิบัติการ
 - 3.2.10 เตรียมโฟมพอลิยูรีเทนตามแผนการทดลองในภาวะที่กำหนด
 - 3.2.11 วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและสมบัติทางกายภาพของโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมได้จากแผนการทดลอง
 - 3.2.12 คัดเลือกสูตร โฟมพอลิยูรีเทนจากผลการออกสูตร โฟมในระดับห้องปฏิบัติการเทียบกับโฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบ
 - 3.2.13 ปรับปรุงสูตรและภาวะการเตรียม โฟมพอลิยูรีเทน
 - 3.2.14 ระบุสูตรและภาวะการเตรียมที่เหมาะสมเบื้องต้น
 - 3.2.15 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนจากสูตรที่เหมาะสม
 - 3.2.16 เตรียมชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนจากสูตรที่ปรับปรุงแล้วบางสูตรในแม่แบบปิดที่จัดเตรียมขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการ
 - 3.2.17 แปรผันปริมาณสารฟูในการเตรียม โฟมพอลิยูรีเทน
 - 3.2.18 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนจากการแปรผันปริมาณสารฟู
 - 3.2.19 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนจากการแปรผันปริมาณสารฟู
 - 3.2.20 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของ โฟมพอลิยูรีเทนสูตรที่เหมาะสมกับ โฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
- การเตรียมชิ้นงานตัวอย่างและทดสอบสมบัติต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการจริง
 - 3.2.21 เตรียมชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนในระดับปฏิบัติการจริง
 - 3.2.22 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง
 - 3.2.23 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง

1. การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของสารตั้งต้นและชิ้นงาน
ที่ผู้ประกอบการให้อยู่ในปัจจุบัน

3.2.1 ศึกษาหาค่าประกอบหลักและวิเคราะห์สมบัติขององค์ประกอบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งสำหรับกระดานโต้คลื่น

ทำการศึกษาหาค่าประกอบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง โดยการวิเคราะห์สารตั้งต้นทั้ง 2 ส่วนที่ผู้ประกอบการให้อยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ โทลูอินไดไอโซไซยาเนต (toluene diisocyanate : TDI) และสารประกอบพอลิโออล (polyol composition) เพื่อใช้ในการจัดหาสารตั้งต้นที่มีความใกล้เคียงหรือเหมาะสมจากผู้ประกอบการในประเทศดังนี้

3.2.1.1 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารตั้งต้น

3.2.1.1.1 การศึกษาลักษณะปรากฏ (physical appearance)

เป็นการตรวจสอบลักษณะภายนอกของโทลูอินไดไอโซไซยาเนต และสารประกอบพอลิโออล ในด้านของกลิ่น สี ความขุ่น ความใส-หนืด อนุภาคที่แขวนลอยให้เห็นด้วยสายตา เป็นต้น

3.2.1.1.2 การหาค่าความหนืด (viscosity)

เป็นการหาค่าความหนืดของโทลูอินไดไอโซไซยาเนต และสารประกอบพอลิโออล โดยใช้เครื่องบรูคฟิลด์วิสโคมิเตอร์ (Brookfield Viscometer) แบบใช้หน้าปัด (dial) ดังในรูปที่ 3.1 ทำการวัดค่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และหน่วยที่วัดได้แสดงเป็น เซนติพอยส์ (centipoise : cps)



รูปที่ 3.1 เครื่องบรูคฟิลด์วิสโคมิเตอร์ แบบใช้หน้าปัด

3.2.1.1.3 การตกตะกอน (precipitation)


เป็นการตรวจดูลักษณะภายนอกของโพลีอินไดไฮโดรไซยาเนต และสารประกอบพอลิออลด้วยการตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10-15 วัน เพื่อตรวจดูว่ามีสารเคมีที่แขวนลอยอยู่ในสารดังกล่าวหรือไม่ โดยใช้หลักการตกตะกอน ทั้งนี้ระหว่างที่ตั้งทิ้งไว้โดยเฉพาะโพลีอินไดไฮโดรไซยาเนตต้องปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปทำปฏิกิริยาทำให้สารตั้งต้นแข็งตัวได้

3.2.1.2 วิเคราะห์โครงสร้าง องค์ประกอบ และสมบัติทางเคมีของสารตั้งต้น

3.2.1.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี

(Infrared Spectroscopy : IR)


เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีโดยพิจารณาจากหมู่ฟังก์ชัน (functional group) ของโพลีอินไดไฮโดรไซยาเนต และสารประกอบพอลิออลด้วยเครื่องฟูรีเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (FT-IR, Nicolet รุ่น Impact 400D) ดังรูปที่ 3.2 โดยใช้จำนวนการสแกน 32 ครั้ง resolution 4 cm^{-1} และรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการวิเคราะห์อยู่ในช่วง $4,000\text{--}400\text{ cm}^{-1}$ [โดยความถี่ในหน่วยของเวฟนัมเบอร์ (cm^{-1}) เท่ากับ 10^4 /ความยาวคลื่นในหน่วยไมครอน (μm)] (ภาคผนวก ก-1)



รูปที่ 3.2 เครื่องฟูรีเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(FT-IR, Nicolet รุ่น Impact 400D)

3.2.1.2.2 การวิเคราะห์ทางเทอร์โมกราวิเมตรี (Thermogravimetric Analysis : TGA)


การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA นี้เป็นการตรวจสอบเสถียรภาพทางความร้อน และอุณหภูมิการสลายตัวของโพลีอินไดไฮโดรไซยาเนต และสารประกอบพอลิออล ด้วยเครื่องเทอร์โมกราวิเมตริกอะนาไลเซอร์ (TGA, Perkin-Elmer รุ่น TGA7) ดังรูปที่ 3.3 โดยใส่สารตั้งต้นในภาชนะบรรจุสารตัวอย่าง น้ำหนักประมาณ 25-35 มิลลิกรัม ทำการทดสอบภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน ในช่วงอุณหภูมิ 20-600 องศาเซลเซียส และใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (heating rate) 10 องศาเซลเซียสต่อนาที (ภาคผนวก ก-2)



รูปที่ 3.3 เครื่องเทอร์โมกราวิเมตริกอะนาไลเซอร์
(TGA, Perkin-Elmer รุ่น TGA7)

3.2.1.2.3 การหาน้ำหนักโมเลกุลด้วยเทคนิคเจลเพอร์มีเอชันโครมาโทกราฟี (Gel Permeation Chromatography : GPC)

การหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลีอินไดไฮโดรไซยาเนต และสารประกอบพอลิออล กระทำโดยนำสารตัวอย่างแต่ละชนิดไปละลายในเตตระไฮโดรฟูราน (tetrahydrofuran) ก่อน จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปหาน้ำหนักโมเลกุลด้วยเครื่องเจลเพอร์มีเอชันโครมาโทกราฟี (GPC, Waters 150-CV) ดังรูปที่ 3.4 ใช้คอลัมน์ PL gel 5 μm 100 A^o จำนวน 2 คอลัมน์ ซึ่งมีความสามารถในการหาน้ำหนักโมเลกุลในช่วง 100-4,000 นิดสารละลายด้วยอัตราเร็ว 1.0 มิลลิลิตรต่อ นาที และใช้พอลิสไตรีน น้ำหนักโมเลกุล 580-1,300 เป็นสารอ้างอิงมาตรฐาน (ภาคผนวก ก-3)



รูปที่ 3.4 เครื่องเจลเพอร์มีเอชันโครมาโทกราฟี (GPC, Waters 150-CV)

3.2.1.2.4 การหาค่าไอโซไซยานาตคอนเทนนต์ (NCO content หรือ % NCO by wt.) ในโพลูอินไดไอโซไซยานาต

เป็นการหาค่าร้อยละโดยน้ำหนักของหมู่ไอโซไซยานาตที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาของสารตัวอย่างโพลูอินไดไอโซไซยานาต ตามมาตรฐาน ASTM D 2572 (ภาคผนวก ก-4)

3.2.1.2.5 การหาค่าไฮดรอกซิลหรือไฮดรอกซิลนัมเบอร์ (Hydroxyl value : OHV หรือ Hydroxyl number) ของสารประกอบพอลิออล

เป็นการหาค่า OHV เฉลี่ยของสารประกอบพอลิออลซึ่งค่าดังกล่าวนี้เป็นตัววัดความเข้มข้นของหมู่ไฮดรอกซิลที่ว่องไวกับหมู่ไอโซไซยานาตต่อน้ำหนักของพอลิออล และมีหน่วยเป็น มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม (mg KOH/g) ตามมาตรฐาน ISO 14900 (ภาคผนวก ก-5)

3.2.1.2.6 การหาปริมาณน้ำ (water content) ของสารประกอบพอลิออล

เป็นการหาปริมาณน้ำที่สามารถทำปฏิกิริยากับหมู่ NCO 2 หมู่ตามมาตรฐาน ISO 14897 ซึ่งแสดงออกมาในหน่วยร้อยละโดยน้ำหนัก (% wt)

3.2.2 วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา (reaction profile) ของโฟมต้นแบบ

เนื่องจากอุณหภูมิของสารตั้งต้นก่อนการเตรียมชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนมีผลต่อปฏิกิริยาการเกิดโฟม จึงทำการเก็บข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเก็บสารตั้งต้นไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30-32 องศาเซลเซียส) และทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องซึ่งเป็นภาวะการเตรียมที่ง่ายที่สุด จากนั้นทำการเก็บข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาเมื่อเก็บสารตั้งต้นไว้ที่อุณหภูมิต่ำ (ประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส) และทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งเป็นภาวะที่ใกล้เคียงกับที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

3.2.2.1 การเก็บข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสารตั้งต้นประมาณ 30-32 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิห้อง) และทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง

ทำการเก็บข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาจากการเตรียมชิ้นงาน โดยใช้สารตั้งต้นและอัตราส่วนการผสมที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ ซึ่งสารตั้งต้นดังกล่าวก่อนการทำปฏิกิริยาการเกิดโฟมจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30-32 องศาเซลเซียส) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ชั่งโทลูอินไดไอโซไซยานเนต 100 ส่วนโดยน้ำหนัก (part by weight : pbw)
2. ชั่งสารประกอบพอลิออล 53 ส่วนโดยน้ำหนัก (pbw)
3. ผสมสารทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน จากนั้นทำการปั่นผสมด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง (high speed mixer) ความเร็วรอบประมาณ 2000 รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลาประมาณ 8-10 วินาที
4. เทของผสมลงในถุงพลาสติกและปล่อยให้โฟมเกิดการฟูตัวอย่างอิสระ
5. ทำการบันทึกข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา (reaction profile) ซึ่งแสดงเป็นค่า cream time (ct) gel time (gt) และ tact free time (tft) ตามลำดับ
6. ทำความสะอาดเครื่องปั่นผสมด้วยอะซิโตน (acetone)

3.2.2.2 การเก็บข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสารตั้งต้นประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส และทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง

วิธีการทำเหมือนในข้อ 3.2.2.1 แต่เปลี่ยนอุณหภูมิของสารตั้งต้นมาที่ประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ

รายละเอียดของข้อมูลการเกิดปฏิกิริยามีดังนี้ [1]

- cream time (ct) คือระยะเวลาตั้งแต่ผสมสารตั้งต้นเข้าด้วยกันจนถึงจุดที่ของผสมเปลี่ยนจากสีใสเป็นสีครีมและโฟมเริ่มฟูตัวขึ้น (บางครั้งอาจเรียกว่า initiation time)
- gel time (gt) คือระยะเวลาตั้งแต่ผสมสารตั้งต้นเข้าด้วยกันจนโฟมเริ่มเป็นเจล โดยสังเกตจากการเอาไม้แหลมแตะที่ผิวโฟมแล้วเริ่มยึดเป็นเจล
- tact free time (tft) คือระยะเวลาตั้งแต่ผสมสารตั้งต้นเข้าด้วยกันจนโฟมฟูตัวเต็มที่ โดยสังเกตจากเมื่อนำมือมาสัมผัสที่ผิวของ โฟมแล้วโฟมเริ่มไม่ติดมือ

3.2.3 การเตรียมชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบจากสารตั้งต้นที่ผู้ประกอบการใช้

เป็นการเตรียมชิ้นงานตัวอย่างขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้สารตั้งต้นที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งสำหรับทำกระดาน ได้กลิ่นที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือเทียบเท่าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยการเตรียมนั้นจะใช้อัตราส่วนโทลูอินไดไอโซไซยาเนต 100 ส่วนโดยน้ำหนัก (part by weight : pbw) ต่อสารประกอบพอลิออล 53 ส่วนโดยน้ำหนัก (TDI : polyols, 100 : 53 pbw) [เก็บสารตั้งต้นไว้ที่อุณหภูมิต่ำ (ประมาณ 6-8 องศาเซลเซียส)] ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ชั่งโทลูอินไดไอโซไซยาเนต และสารประกอบพอลิออลตามอัตราส่วนข้างต้นใส่ลงในภาชนะพลาสติกโดยแยกภาชนะกัน
2. ผสมสารทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน จากนั้นทำการกวนด้วยเครื่องปั่นผสมความเร็วสูง (high-speed mixer) ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที เป็นเวลาประมาณ 50-60 วินาที
3. เทของผสมลงในแม่แบบเปิด และปล่อยให้โฟมเกิดการฟูตัวอย่างอิสระ
4. ทำความสะอาดเครื่องปั่นผสมความเร็วสูงด้วยอะซิโตน (acetone)
5. เมื่อชิ้นงานโฟมแห้งจึงนำโฟมออกจากแม่แบบ แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้โฟมเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์

3.2.4 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ของชิ้นงานตัวอย่าง โฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบ

เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานตัวอย่างที่เตรียมขึ้นเองใน ระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้สารตั้งต้นที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ (ในข้อ 3.2.3)

3.2.4.1 การศึกษาลักษณะปรากฏของชิ้นงานตัวอย่าง

เป็นการตรวจสอบคุณลักษณะภายนอกของชิ้นงานตัวอย่างในส่วนของลักษณะการสัมผัสด้วยมือ สีพื้น และความละเอียดของเซลล์โฟมที่สังเกตเห็นจากสายตา เป็นต้น

3.2.4.2 การหาค่าความหนาแน่น (density)

เป็นการหาค่าความหนาแน่นของโฟมที่ปล่อยให้ฟูตัวอย่างอิสระ (free rise density) ตาม มาตรฐาน ISO 845 โดยวัดมวลและปริมาตรของโฟมตัวอย่างที่ตัดจากบริเวณตรงกลางของชิ้นงาน แล้วคำนวณค่าความหนาแน่นของโฟมตัวอย่างตามสมการที่ 3.1

$$D = \frac{m}{V} \times 10^6 \quad (3.1)$$

เมื่อ D = ความหนาแน่นของโฟมตัวอย่าง (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
 m = มวลของชิ้นงาน (กรัม)
 V = ปริมาตรของชิ้นงาน (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)

3.2.5 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่น

เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่นที่ ผู้ประกอบการเตรียมได้ในปัจจุบัน โดยอาศัยสารตั้งต้นจากต่างประเทศ

3.2.5.1 การหาค่าความหนาแน่น (density)

เป็นการหาค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่นในส่วนกลางของชิ้นงาน (core density) ตามมาตรฐาน ISO 845 โดยวัดมวลและปริมาตรของชิ้นงาน แล้วคำนวณค่าความหนาแน่น ของโฟมตัวอย่างตามสมการที่ 3.1 ข้างต้น

3.2.5.2 การตรวจสอบสัณฐานวิทยา (morphology)

เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างของเซลล์โฟม เช่น ขนาด ความสม่ำเสมอ และความละเอียด ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, JEOL รุ่น JSM-6400) ดังรูปที่ 3.5 โดยใช้กระแสนิวอิเล็กตรอน (electron beam) 15 กิโลโวลต์ และกำลังขยาย 25 และ 50 เท่า ซึ่งชิ้นงานตัวอย่างจะถูกตัดให้มีขนาดประมาณ 5 มม. x 5 มม. x 5 มม. โดยเลือกตัดบริเวณตรงกลางของชิ้นงาน จากนั้นนำชิ้นงานไปติดบนแท่นทรงกลม (stub) ด้วยกาว แล้วจึงนำไปเคลือบด้วยทอง และนำชิ้นงานตัวอย่างไปตรวจสอบด้วยเครื่อง SEM ต่อไป โดยที่การวิเคราะห์นี้จะกระทำการตรวจสอบชิ้นงานทั้งในแนวนอนและแนวตั้งฉากกับการฟูตัวของโฟม (ภาคผนวก ก-6)




รูปที่ 3.5 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM, JEOL รุ่น JSM-6400)

3.2.6 ทดสอบสมบัติเชิงกล (mechanical properties) ของชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่น



เป็นการทดสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่นที่ผู้ประกอบการเตรียมได้ในปัจจุบัน โดยอาศัยสารตั้งต้นจากต่างประเทศ

3.2.6.1 การทดสอบความต้านทานแรงกด (compression test)

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงกดของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 844 โดยตัดชิ้นงานตัวอย่างให้มีขนาดประมาณ 60 x 60 x 40 ลูกบาศก์มิลลิเมตรด้วยใบมีดคม (รูปที่ 3.6) จากนั้นนำไปทดสอบด้วยเครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine, LLOYD L500) ดังรูปที่ 3.7 โดยใช้ความเร็วในการทดสอบ (cross head speed) 10 มิลลิเมตรต่ออนาที ระยะเวลาในการกด 10 % ของความหนาเริ่มต้น ภาวะในการทดสอบที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 50 % R.H. (ภาคผนวก ก-7)




รูปที่ 3.6 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสำหรับทดสอบความต้านทานแรงกด





รูปที่ 3.7 เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine, LLOYD L500)
พร้อมลักษณะการวางชิ้นทดสอบความต้านทานแรงกด

3.2.6.2 การทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง (bending or flexural test)

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงดัดโค้งของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 1209-1 โดยตัดชิ้นงานตัวอย่างให้มีขนาดประมาณ 25 x 120 x 20 ลูกบาศก์มิลลิเมตรด้วยใบมีดคม (รูปที่ 3.8) จากนั้นนำไปทดสอบด้วยเครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine, LLOYD L500) ดังรูปที่ 3.9 โดยห้ทดสอบเป็นแบบ 3-point bending เส้นผ่านศูนย์กลางเพลากลด 10 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างหัวรองรับ (span length) 100 มิลลิเมตร ใช้ความเร็วหัวทดสอบ 20 มิลลิเมตรต่อนาที ภาวะในการทดสอบที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 50 % R.H. (ภาคผนวก ก-8)



รูปที่ 3.8 ลักษณะชิ้นงานตัวอย่างสำหรับทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง



รูปที่ 3.9 เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine, LLOYD L500) พร้อมลักษณะการวางชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง

3.2.6.3 การทดสอบความแข็ง (hardness test)

เป็นการทดสอบความแข็งของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 2439 โดยการตัดชิ้นงานให้มีขนาด 200 x 200 x 50 ลูกบาศก์มิลลิเมตรด้วยใบมีดคม จากนั้นนำไปทดสอบด้วยเครื่องทดสอบความแข็ง ชนิด shore C (Expanded rubber hardness test, TECLOCK GS-701 N) ดังรูปที่ 3.10 โดยกดค้างไว้ 30 วินาที จึงบันทึกค่าแรงกดเป็นนิวตัน (newtons) (ภาคผนวก ก-9)



รูปที่ 3.10 เครื่องทดสอบความแข็ง ชนิด shore C

(Expanded rubber hardness tester, TECLOCK GS-701 N)

2. การเตรียมชิ้นงานตัวอย่างและทดสอบสมบัติต่าง ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ

3.2.7 ศึกษาวิธีการออกสูตรโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้ในปัจจุบัน [2, 4]

จากที่กล่าวแล้วในบทที่ 2 ว่าโฟมพอลิยูรีเทนเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของสารตั้งต้นหลัก 2 ชนิดระหว่างไอโซไซยาเนตกับพอลิโอลโดยมีน้ำเป็นสารฟู ดังนั้นในการออกสูตรโฟมพอลิยูรีเทนที่มีการเลือกใช้พอลิโอล และ/หรือสารเติมแต่งที่ต่างชนิดและปริมาณกันนั้นจำเป็นต้องทราบว่าแต่ละสูตรต้องการไอโซไซยาเนตมากน้อยเพียงใดถึงจะทำให้หมู่ไอโซไซยาเนต (NCO-group) ทำปฏิกิริยาพอดีกับหมู่ไฮดรอกซิล (OH-group) ของพอลิโอล และสารเติมแต่ง (reactive additive) ต่าง ๆ [สารเติมแต่งดังกล่าวต้องมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นองค์ประกอบจึงจะนำมาใช้ในการคำนวณ เช่น น้ำ สารเชื่อมขวาง (crosslinking agent) และเซนเอ็กซ์เทนเดอร์ (chain extender) เป็นต้น] ซึ่งเป็นปริมาณตามทฤษฎี แต่ปริมาณของไอโซไซยาเนตที่ใช้จริงนั้น อาจต้องปรับให้มีปริมาณที่มากเกินไป (excess) หรือน้อยลงกว่าปริมาณตามทฤษฎี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของพอลิยูรีเทน สมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และผลข้างเคียงต่าง ๆ เช่น ขนาดของระดับการผลิต (scale of manufacture) และภาวะที่ใช้ (ambient condition) เป็นต้น [5, 24]

โดยปกติปริมาณของไอโซไซยานตที่ต้องการใช้ในการทำปฏิกิริยากับพอลิออล และ สารเติมแต่งต่าง ๆ สามารถคำนวณได้จาก chemically stoichiometric equivalents ของสารเหล่านี้ที่ ทำปฏิกิริยากัน อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทราบถึงการคำนวณหาปริมาณไอโซไซยานตที่ต้องการใน แต่ละสูตรนั้นควรทำความเข้าใจกับนิยามหรือคำจำกัดความต่อไปนี้ นั่นคือ

- Isocyanate index
- Isocyanate value
- Hydroxyl value
- Acid value
- Water content

- Isocyanate index (Index number)

Isocyanate index คือปริมาณของไอโซไซยานตที่ใช้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณที่ ต้องการทางทฤษฎี (theoretical equivalent amount) ปกติจะเรียกค่านี้ว่า Index number หรือ Isocyanate index โดยสามารถคำนวณได้จากปริมาณไอโซไซยานตที่ใช้จริงต่อปริมาณที่ต้องใช้ ตามทฤษฎีคูณด้วย 100 ดังนี้

$$\text{Isocyanate index} = \frac{\text{Actual amount of isocyanate used}}{\text{Theoretical amount of isocyanate required}} \times 100 \quad (3.2)$$

ตัวอย่างเช่น การเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนแผ่นชนิดยืดหยุ่น (flexible polyurethane foam slabstock) มักใช้ค่า Isocyanate index ประมาณ 103-108 (3-8 % excess of isocyanate) และใน อุตสาหกรรมโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งโดยทั่วไปจะใช้ค่า Isocyanate index ประมาณ 110-140 เป็นต้น

- Isocyanate value (NCO content)

Isocyanate value คือค่าร้อยละโดยน้ำหนักของหมู่ไอโซไซยานต (NCO group) ที่ข้องไว้ ต่อปฏิกิริยาของสารไอโซไซยานต ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก

$$\text{Isocyanate value (NCO content)} = \% - \text{NCO group} = \frac{42 \times \text{functionality}}{\text{Molecular weight}} \times 100$$

$$\text{หรือ} \quad = \frac{4200}{\text{Equivalent weight}} \quad (3.3)$$

- Hydroxyl value (Hydroxyl number)

Hydroxyl value (OHV) คือค่าความเข้มข้นของหมู่ไฮดรอกซิลของพอลิโออลที่ว่องไวกับหมู่ไอโซไซยานต โดยมีหน่วยเป็น มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม (mgKOH/g) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{OHV} = \frac{56.1 \times \% \text{Hydroxyl group}}{1.7} = \% \text{Hydroxyl group} \times 33$$

หรือ

$$\text{OHV} = \frac{56.1 \times 1000}{\text{Equivalent weight}} \quad (3.4)$$

$$\text{Number of equivalent} = \frac{\text{Actual amount of polyol used}}{\text{Equivalent weight}} \quad (3.5)$$

- Acid value

Acid value คือค่าความเป็นกรดของพอลิโออลที่มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกรัม (mg KOH/g)

- Water content

Water content คือปริมาณน้ำที่สามารถทำปฏิกิริยากับหมู่ NCO 2 หมู่ ซึ่งแสดงออกมาในหน่วยร้อยละโดยน้ำหนัก (% wt)

$$\begin{aligned} \text{Equivalent weight of water} &= \frac{\text{Molecular weight}}{\text{functionality}} & (3.6) \\ &= \frac{18}{2} \\ &= 9 \end{aligned}$$

การคำนวณหาอัตราส่วนหรือปริมาณขององค์ประกอบที่ใช้

โดยทั่วไปการคำนวณหาอัตราส่วนขององค์ประกอบที่ต้องการสำหรับการผลิตพอลิยูรีเทน จะคำนวณหาปริมาณส่วนโดยน้ำหนัก (part by weight : pbw) ของไอโซไซยานเนตที่ต้องการในการทำปฏิกิริยากับพอลิออล 100 ส่วนโดยน้ำหนัก และสารเติมแต่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา

ดังนั้นข้อมูลที่มีความจำเป็นในการคำนวณจะประกอบไปด้วย

- Isocyanate index ของไอโซไซยานเนตที่ต้องการ
- Isocyanate value ของไอโซไซยานเนต
- Hydroxyl value ของพอลิออลและสารเติมแต่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
- Acid value ของพอลิออลและสารเติมแต่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
- Water content ของพอลิออลและสารเติมแต่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา
- ปริมาณสารฟู (น้ำ) ที่ใช้

ตัวอย่างการคำนวณ

ถ้าต้องการออกสูตร โฟมพอลิยูรีเทนที่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

พอลิออลพื้นฐาน 3 ชนิด (ใช้พอลิออลทั้งหมด 100 pbw ในที่นี้สมมติให้เป็น 100 กรัม)

- Re A 8411	15.0	กรัม	} 100 กรัม
- RP 4260	50.0	กรัม	
- RP 4010	35.0	กรัม	
สารฟู (น้ำ)	5.0	กรัม	
สารเร่งปฏิกิริยา	0.6	กรัม	
สารลดแรงตึงผิว	2.0	กรัม	

ต้องใช้ปริมาณ ไอโซไซยานเนต BX 9201 ปริมาณเท่าใด เมื่อกำหนด Isocyanate index เท่ากับ 130

วิธีการ

จากข้อมูลที่มี ทราบว่า

- Isocyanate index ของที่ต้องการ = 130
- Isocyanate value ของ BX 9201 = 32
- Hydroxyl value ของพอลิออลและสารเติมแต่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยามีค่าดังนี้
 - Re A 8411 = 55 mgKOH/g
 - RP 4260 = 360 mgKOH/g
 - RP 4010 = 640 mgKOH/g

- Acid value ของพอลิเอทิลและสารเติมแต่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยามีค่าดังนี้
 - Re A 8411 = 1.0 mgKOH/g
 - RP 4260 = -
 - RP 4010 = -
- Water content ของพอลิเอทิลและสารเติมแต่งที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา (น้อยมาก)
- ปริมาณสารฟู่ (น้ำ) ที่ใช้ = 5.0 กรัม

คำนวณ

$$\text{Equivalent weight ของ ReA 8411} = \frac{56100}{55+1} = 1001.79$$

$$\text{Number of equivalent ของ ReA 8411} = \frac{15}{1001.79} = 0.015$$

$$\text{Equivalent weight ของ RP 4260} = \frac{56100}{360} = 155.83$$

$$\text{Number of equivalent ของ RP 4260} = \frac{50}{155.83} = 0.321$$

$$\text{Equivalent weight ของ RP 4010} = \frac{56100}{640} = 87.66$$

$$\text{Number of equivalent ของ RP 4010} = \frac{35}{87.66} = 0.399$$

$$\text{Equivalent weight ของ น้ำ} = \frac{18}{2} = 9.00$$

$$\text{Number of equivalent ของ น้ำ} = \frac{5}{9} = 0.556$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Number of equivalent ทั้งหมด} &= 0.015 + 0.321 + 0.399 + 0.556 \\ &= 1.291 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Equivalent weight ของ TDI (BX 9201)} &= \frac{4200}{32} \\ &= 131.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ที่ Isocyanate index} &= 100 \text{ จะใช้ TDI (BX 9201)} \\
 &= (\text{Equivalent weight of TDI}) \times (\text{No. of Equivalent}) \\
 &= 131.25 \times 1.291 \\
 &= 169.44 \text{ กรัม}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้นที่ Isocyanate index} &= 130 \text{ จะต้องใช้ TDI (BX 9201)} \\
 &= \frac{130}{100} \times 169.44 \\
 &= \underline{220.27} \text{ กรัม}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นในการออกสูตรโฟมพอลิยูรีเทนที่มีพอลิโออลทั้ง 3 ชนิด (ReA 8411, RP 3003 และ RP 4260) 100 กรัม จะต้องใช้ไอโซไซยานเนต (BX 9201) ในปริมาณ 220.27 กรัม นั่นเอง

3.2.8 ทดลองเตรียมชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้นจากพอลิโออล (polyols) ที่จัดหาได้ภายในประเทศแต่ละชนิด

เมื่อทราบถึงวิธีการออกสูตรโฟมพอลิยูรีเทนในข้อ 3.2.7 แล้ว จึงได้ทำการทดลองเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนที่ใช้พอลิโออลพื้นฐานแต่ละชนิดเป็นหลัก เพื่อศึกษาลักษณะของโฟมตัวอย่างที่เตรียมได้จากพอลิโออลพื้นฐานแต่ละชนิด โดยผลที่ได้ในขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการออกสูตรในข้อ 3.2.9 ต่อไป

ชนิดของพอลิโออลพื้นฐานที่จัดหาจากภายในประเทศ มีดังนี้

-	ReA 8411	OHV =	55
-	ReA 8770	OHV =	57
-	RP 3003	OHV =	56
-	RP 4260	OHV =	360
-	RP 4414	OHV =	490
-	RP 4010	OHV =	640

สำหรับการออกสูตรโฟมเพื่อศึกษาลักษณะของโฟมจากพอลิโออลพื้นฐานแต่ละชนิดนี้จะต้องกำหนดให้ สารเติมแต่งอื่น ๆ คงที่ในทุกสูตร ทั้งในด้านชนิดและปริมาณ ทั้งนี้จะทำการแปรผันชนิดของพอลิโออลและปริมาณไอโซไซยานเนตที่ต้องการเท่านั้น

โดยกำหนดให้

- Isocyanate index = 130
- สารเร่งปฏิกิริยา : DMCHA = 0.2 pbw
- สารลดแรงตึงผิว : B 8444 = 2.0 pbw
- สารฟู : น้ำกลั่น = 5.0 pbw

การออกสูตรเบื้องต้นจากพอลิออลพื้นฐานแสดงดังตารางที่ 3.1-3.6

ตารางที่ 3.1 สูตรองค์ประกอบสำหรับ โฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้น (ReA 8411) (สูตรที่ 1)

สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol	ReA 8411	100
Distilled water	-	5
Catalyst	DMCHA	0.2
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	111.60 (ตามการคำนวณ)

หมายเหตุ ผลรวมของพอลิออล (polyol) ทั้งหมด เท่ากับ 100 pbw

ตารางที่ 3.2 สูตรองค์ประกอบสำหรับ โฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้น (ReA 8770) (สูตรที่ 2)

สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol	ReA 8770	100
Distilled water	-	5
Catalyst	DMCHA	0.2
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	112.20 (ตามการคำนวณ)

ตารางที่ 3.3 สูตรองค์ประกอบสำหรับ โฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้น (RP 3003) (สูตรที่ 3)

สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol	RP 3003	100
Distilled water	-	5
Catalyst	DMCHA	0.2
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	111.90 (ตามการคำนวณ)

ตารางที่ 3.4 สูตรองค์ประกอบสำหรับ โฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้น (RP 4260) (สูตรที่ 4)

สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol	RP 4260	100
Distilled water	-	5
Catalyst	DMCHA	0.2
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	204.31 (ตามการคำนวณ)

ตารางที่ 3.5 สูตรองค์ประกอบสำหรับ โฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้น (RP 4414) (สูตรที่ 5)


สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol	RP 4414	100
Distilled water	-	5
Catalyst	DMCHA	0.2
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	243.90 (ตามการคำนวณ)

ตารางที่ 3.6 สูตรองค์ประกอบสำหรับโฟมพอลิยูรีเทนเบื้องต้น (RP 4010) (สูตรที่ 6)

สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol	RP 4010	100
Distilled water	-	5
Catalyst	DMCHA	0.2
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	289.51 (ตามการคำนวณ)

ขั้นตอนการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทน

1. ชั่งพอลิโอดตามอัตราส่วนในสูตรข้างต้นใส่ลงในภาชนะพลาสติกที่แยกภาชนะจากโทลูอิน ไดไอโซไซยานเนต
2. เติมน้ำ สารเร่งปฏิกิริยา และสารลดแรงตึงผิวลงในพอลิโอด จากนั้นทำการกวนส่วนผสมให้เข้ากัน (ในขั้นตอนนี้สามารถกวนด้วยมือได้)
3. เติมโทลูอิน ไดไอโซไซยานเนตลงไปในส่วนผสม จากนั้นทำการกวนด้วยเครื่องปั่นผสมความเร็วสูง (high-speed mixer) ที่ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อนาที เป็นเวลาประมาณ 8-10 วินาที (ขึ้นอยู่กับเวลาที่เกิดครีม (cream time) ของแต่ละสูตร)
4. เทของผสมลงในแม่แบบเปิด และปล่อยให้โฟมเกิดการฟูตัวอย่างอิสระ
5. ทำการบันทึกข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา (reaction profile) ซึ่งแสดงออกมาเป็นค่า cream time (ct), gel time (gt) และ tack free time (tft) ตามลำดับ
6. ทำความสะอาดเครื่องปั่นผสมความเร็วสูงด้วยอะซิโตน (acetone)
7. เมื่อชิ้นงานโฟมแห้งจึงนำโฟมออกจากแม่แบบ แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้โฟมเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์



รูปที่ 3.11 ขั้นตอนการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทนในระดับห้องปฏิบัติการ [28]

3.2.9 วางแผนการทดลอง (experimental design) ในการออกสูตรโฟมพอลิยูรีเทนในระดับห้องปฏิบัติการ

การวางแผนการออกสูตรโฟมพอลิยูรีเทนในระดับห้องปฏิบัติการจะทำการแปรผันชนิดของพอลิออลและสารเร่งปฏิกิริยาเป็นหลัก และกำหนดให้สารเติมแต่งอื่นคงที่ โดยกระทำที่อุณหภูมิห้อง (30-32 องศาเซลเซียส) สำหรับการวางแผนการออกสูตรนั้นจะอ้างอิงผลที่ได้ในข้อ 3.2.8 เป็นเกณฑ์ นั่นคือจะพิจารณาผลของลักษณะชิ้นงานที่ได้จากพอลิออลพื้นฐานแต่ละชนิดนำมาประกอบการวางแผน ซึ่งแผนการออกสูตรโฟมประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : หาชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 : หาชนิดของพอลิออลที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1 : หาชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม

จากผลการทดลองในข้อ 3.2.8 จะทำการเลือกสูตรที่มีผลของโฟมตัวอย่างที่ได้ค่อนข้างดี กล่าวคือโครงสร้างเซลล์โฟมค่อนข้างละเอียด ความหนาแน่นใกล้เคียงกับชิ้นงานต้นแบบ และไม่มี การหดตัวของชิ้นงาน มาทำการแปรผันชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยา โดยพิจารณาจากเวลาในการเกิดปฏิกิริยาของโฟมเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้สารเร่งปฏิกิริยาที่มีความเหมาะสม คือให้ข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาที่ใกล้เคียงกับโฟมต้นแบบมากที่สุด ซึ่งสามารถทำได้โดยเลือกสูตรที่ค่อนข้างดีมา 1 สูตร แล้วทำการแปรผันชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยา ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 การแปรผันชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อหาสารเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม

สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol	(สูตรที่ดึงมา) ¹	100
Blowing agent (Distilled water)	-	5
Catalyst	(แปรผัน) ²	(แปรผัน) ³
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	ตามการคำนวณ
Stirring speed = 2,000 rpm		
Stirring time = 8-10 second		
Storage temperature of reactants = 30-32 degree C		

หมายเหตุ

¹ พอลิออลพื้นฐานที่เลือกมา 1 ชนิดจากผลที่ได้ในข้อ 3.2.8

² แปรผันชนิดของสารเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ที่จัดหาได้จากภายในประเทศ ดังนี้

- Dimethylcyclohexylamine (DMCHA) (Polycat[®] 8 : PC 8, trade name)
- Dimethylethanolamine (DMEA)
- Solⁿ of 33 % triethylenediamine and 67 % dipropylene glycol (Dabco[®] 33-LV, trade name)
- Pentamethyldiethylene triamine (Polycat[®] 5 : PC 5, trade name)

³ ปริมาณที่ทำการแปรผันแต่ละชนิดคือ 0.2, 0.4 และ 0.6 pbw จากพอลิออลทั้งหมด 100 pbw

ขั้นตอนที่ 2 : การหาชนิดของพอลิออลที่เหมาะสม

เมื่อได้ชนิดและปริมาณของสารเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม จากขั้นตอนที่ 1 แล้วจากนั้นจึงเป็นการหาชนิดของพอลิออลที่เหมาะสม ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

กำหนดให้ (สรุปดังตารางที่ 3.8)

- ปริมาณของพอลิออลในแต่ละสูตรคงที่คือ 100 pbw
- สารเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม (จากผลข้อ 3.2.9 ขั้นตอนที่ 1) ทั้งชนิดและปริมาณ
- สารลดแรงตึงผิวคงที่ทั้งชนิดและปริมาณ (อ้างอิงตามเอกสารทางวิชาการ)
- สารฟุ้งที่ (ใช้น้ำในปริมาณคงที่) อ้างอิงผลการวิเคราะห์ค่า water content ของสารประกอบพอลิออลที่ผู้ประกอบการใช้อยู่
- โทลูอินไดไอโซไซยานาตพรีพอลิเมอร์ (Isocyanate index 130)
- สารตั้งต้นทุกชนิดเก็บที่อุณหภูมิห้อง (30–32 องศาเซลเซียส)
- ความเร็วรอบในการปั่นผสมประมาณ 2000 รอบต่อนาที เป็นเวลาประมาณ 8-10 วินาที

ตารางที่ 3.8 การแปรผันชนิดของพอลิโอดเพื่อหาชนิดของพอลิโอดที่เหมาะสม

สารเคมี	ชื่อทางการค้า	ปริมาณ (part by weight : pbw)
Polyol ชนิดที่ 1	(แปรผัน)	(แปรผัน)
Polyol ชนิดที่ 2	(แปรผัน)	(แปรผัน)
Polyol ชนิดที่ 3	(แปรผัน, ถ้ามี่)	(แปรผัน, ถ้ามี่)
Polyol ชนิดที่ 4	(แปรผัน, ถ้ามี่)	(แปรผัน, ถ้ามี่)
Blowing agent (Distilled water)	-	5
Catalyst	(จากผลข้อ 3.2.9 ตอนที่ 1)	(จากผลข้อ 3.2.9 ตอนที่ 1)
Surfactant	B 8444	2
TDI prepolymer (Isocyanate index = 130)	BX 9201	ตามการคำนวณ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการออกสูตรจึงกำหนดตัวแปรดังนี้
กำหนดให้

ReA 8411	=	F1	} อ่อนหรือยืดหยุ่น (Flexible)
ReA 8770	=	F2	
RP 3003	=	F3	
RP 4260	=	R1	} แข็ง (Rigid)
RP 4414	=	R2	
RP 4010	=	R3	

ทำการออกสูตร โฟมพอลิยูรีเทน โดยพิจารณาชิ้นงานที่ได้จากพอลิโอดพื้นฐานแต่ละชนิด
ซึ่งจากผลการทดลองในข้อ 3.2.8 พบว่าชิ้นงานที่ได้มีลักษณะเป็น 2 จำพวกคือ

F1 - F3 มีลักษณะแบบอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น (หดรัดสูง)


R1 - R3 มีลักษณะแบบแข็ง (ไม่หดรัดแต่เปราะ)

ดังนั้นจึงต้องทำการออกสูตร โฟม ในลักษณะที่ต้องมีทั้งพอลิโอดที่ให้โฟมแบบอ่อนนุ่ม
(F1-F3) กับแบบแข็งเปราะ (R1-R3) ผสมกัน เพื่อป้องกันการหดรัดดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 แผนการออกสูตร โฟมเพื่อหาชนิดของพอลิออลที่เหมาะสม

ลักษณะพอลิออล	สูตรส่วนผสมของพอลิออล (จากการกำหนดตัวแปร)	ปริมาณของพอลิออลแต่ละชนิด (จากพอลิออลทั้งหมด 100 pbw) (pbw)	จำนวนสูตร (สูตร)
(อ่อน : แข็ง, 1 : 1)	(F1,R1) (F1,R2) (F1,R3) (F2,R1) (F2,R2) (F2,R3) (F3,R1) (F3,R2) (F3,R3)	50	9
(อ่อน : แข็ง, 1 : 2)	(F1,R1,R2) (F1,R2,R3) (F1,R1,R3) (F2,R1,R2) (F2,R2,R3) (F2,R1,R3) (F3,R1,R2) (F3,R2,R3) (F3,R1,R3)	33.33	9
(อ่อน : แข็ง, 2 : 1)	(F1,F2,R1) (F1,F2,R2) (F1,F2,R3) (F1,F3,R1) (F1,F3,R2) (F1,F3,R3) (F2,F3,R1) (F2,F3,R2) (F2,F3,R3)	33.33	9
(อ่อน : แข็ง, 1 : 3)	(F1,R1,R2,R3) (F2,R1,R2,R3) (F3,R1,R2,R3)	25	3
(อ่อน : แข็ง, 2 : 2)	(F1,F2,R1,R2) (F1,F2,R1,R3) (F1,F2,R2,R3) (F1,F3,R1,R2) (F1,F3,R1,R3) (F1,F3,R2,R3) (F2,F3,R1,R2) (F2,F3,R1,R3) (F2,F3,R2,R3)	25	9
(อ่อน : แข็ง, 3 : 1)	(F1,F2,F3,R1) (F1,F2,F3,R2) (F1,F2,F3,R3)	25	3
(แข็ง : แข็ง, 1 : 1)	(R1,R2) (R1,R3) (R2,R3)	50	3
(แข็ง : แข็ง : แข็ง, 1 : 1 : 1)	(R1,R2,R3)	33.33	1
รวมทั้งหมด			<u>46</u>

สรุปการวางแผนการออกสูตรโพนัม ดังแสดงในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แผนผังการออกสูตรโพนัม

3.2.10 เตรียมโคมพอลิยูรีเทนตามแผนการทดลองในภาวะที่กำหนด

หลังจากศึกษาวิธีการออกสูตรโคมและวางแผนการออกสูตรโคม จึงทำการเตรียมโคมพอลิยูรีเทนตามวิธีและขั้นตอนที่กำหนดไว้ (ในข้อ 3.2.9)

3.2.11 วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเกิดปฏิกิริยา (reaction profile) และสมบัติทางกายภาพของโคมพอลิยูรีเทนที่เตรียมได้จากแผนการทดลอง

3.2.11.1 ตรวจสอบข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาของโคมพอลิยูรีเทน

เป็นการเก็บและนำข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาของโคมในแต่ละสูตร (ผลข้อ 3.2.10) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาของโคมต้นแบบ (ผลข้อ 3.2.2)

3.2.11.1 การศึกษาลักษณะปรากฏของชิ้นงานตัวอย่าง

เป็นการตรวจดูลักษณะภายนอกของชิ้นงานตัวอย่างในส่วนของสีสัน ลักษณะการสัมผัสด้วยมือ และความละเอียดของเซลล์โคมที่สังเกตเห็นจากสายตา เป็นต้น

3.2.11.3 การหาค่าความหนาแน่น

เป็นการหาค่าความหนาแน่นของโคมที่ปล่อยให้ฟูตัวอย่างอิสระ (free rise density) ตามมาตรฐาน ISO 845 โดยวัดมวลและปริมาตรของโคมตัวอย่างที่ตัดจากบริเวณตรงกลางของชิ้นงานแล้วคำนวณค่าความหนาแน่นของโคมตัวอย่างตามสมการที่ 3.1

3.2.12 คัดเลือกสูตรโคมพอลิยูรีเทนจากผลการออกสูตรโคมในระดับห้องปฏิบัติการเทียบกับโคมพอลิยูรีเทนต้นแบบ

ทำการคัดเลือกสูตรโคมพอลิยูรีเทนจากผลการออกสูตร เพื่อนำสูตรที่มีความใกล้เคียงกับโคมต้นแบบไปทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้โคมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เหมาะสมจะใช้เป็นโครงสร้างหลักของกระดานโต้คลื่นตามที่ผู้ประกอบการต้องการ ทั้งนี้การคัดเลือกสูตรโคมจะพิจารณาจากข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาและสมบัติทางกายภาพที่วิเคราะห์และตรวจสอบได้ในหัวข้อ 3.2.11 เป็นเกณฑ์

3.2.13 ปรับปรุงสูตรและภาวะการเตรียมโคมพอลิยูรีเทน

เป็นการนำผลการออกสูตรโคมในข้อ 3.2.12 มาทำการปรับปรุงทั้งในด้านองค์ประกอบและภาวะการเตรียมโคมอย่างอิสระ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับโคมพอลิยูรีเทนต้นแบบมากที่สุด ซึ่งการปรับสูตรต่าง ๆ กระทำดังต่อไปนี้

3.2.13.1 การปรับเปลี่ยนสูตรองค์ประกอบ

- การปรับเปลี่ยนปริมาณสารตั้งต้นรวมทั้งสารเติมแต่ง ตามลักษณะเด่นของสารนั้น ๆ โดยพิจารณาจากข้อค้อยของชิ้นงานที่เตรียมได้ในข้อ 3.2.12 เช่น ถ้าชิ้นงานตัวอย่างจากสูตรที่ได้มีความอ่อนนุ่มเกินไป จะทำการลดปริมาณพอลิอีเธอร์ที่ให้ผลแบบอ่อนนุ่มลง แต่ไปเพิ่มปริมาณพอลิอีเธอร์ที่ให้ความแข็งแรง หรือถ้าปฏิกิริยาของโคมเกิดเร็วเกินไปก็ทำการปรับลดปริมาณสารเร่งปฏิกิริยาลง เป็นต้น
- การเติมสารสีขาว คือไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ลงไป เพื่อให้ชิ้นงานมีสีขาวขึ้น

3.2.13.2 การปรับภาวะการทดลอง

- การลดอุณหภูมิของสารตั้งต้นที่ใช้ลงมาที่ประมาณ 14-16 และ 6-8 องศาเซลเซียสตามลำดับ
- เพิ่มระยะเวลาในการบ่มผสมให้มากขึ้นเพื่อความเข้ากันได้ดีขององค์ประกอบ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาของโคมในสูตรนั้น ๆ

3.2.14 ระบุสูตรและภาวะการเตรียมที่เหมาะสม

ทำการสรุปสูตรและภาวะการเตรียมโคมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่เหมาะสมที่จะใช้ในการเตรียมชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในแม่แบบปิดที่จัดเตรียมขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการ และเตรียมชิ้นงานในระดับปฏิบัติการจริง ณ โรงงานผู้ประกอบการ

3.2.15 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานโคมพอลิยูรีเทนจากสูตรที่เหมาะสม

3.2.15.1 การศึกษาลักษณะปรากฏของชิ้นงานตัวอย่าง


เป็นการตรวจสอบลักษณะภายนอกของชิ้นงานตัวอย่างที่เตรียมได้จากสูตรที่เหมาะสม (ข้อ 3.2.14) ในส่วนของสีสัน ลักษณะการสัมผัสด้วยมือ และความละเอียดของเซลล์โคมที่สังเกตเห็นจากสายตา เป็นต้น

3.2.15.2 การหาค่าความหนาแน่น

เป็นการหาค่าความหนาแน่นของโฟมที่ปล่อยให้ฟูตัวอย่างอิสระตามมาตรฐาน ISO 845 โดยวัดมวลและปริมาตรของโฟมตัวอย่างที่ตัดจากบริเวณตรงกลางของชิ้นงาน แล้วคำนวณค่าความหนาแน่นของโฟมตัวอย่างตามสมการที่ 3.1

3.2.15.3 การตรวจสอบสัณฐานวิทยา (โดยกล้องจุลทรรศน์)

เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างของเซลล์โฟม เช่น ขนาด ความสม่ำเสมอ และความละเอียด ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (optical microscope, Olymplus BH-2) (รูปที่ 3.13) ซึ่งชิ้นงานตัวอย่างจะถูกตัดให้มีขนาดประมาณ 5 ซม. x 5 ซม. x 5 ซม. โดยเลือกตัดบริเวณตรงกลางของชิ้นงาน



รูปที่ 3.13 กล้องจุลทรรศน์ (optical microscope, Olymplus BH-2)

3.2.16 เตรียมชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนจากสูตรที่เหมาะสมในแม่แบบปิดที่จัดเตรียมขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการ

เป็นการเตรียมชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนจากสูตรที่ปรับปรุงแล้ว (ข้อ 3.2.14) เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับชิ้นงานผลิตภัณฑ์กระดานโต้คลื่นที่ผู้ประกอบการเตรียมได้ในปัจจุบันซึ่งเป็นการเตรียมในแม่แบบปิดเช่นกัน

สำหรับการเตรียมชิ้นงาน โฟมพอลิยูรีเทนในแม่แบบปิดกระทำได้ดังนี้

1. คัดเลือกสูตรโฟมที่จะทำการเตรียม
2. ทาสารช่วยให้หลุดออกจากแม่พิมพ์ (mold release agent) ที่ด้านในของแม่แบบทุกด้าน เพื่อป้องกันการติดแม่แบบของชิ้นงาน และง่ายต่อการถอดชิ้นงาน

3. หาปริมาณของสารตั้งต้น (กรัม) ที่ต้องใช้สำหรับการเตรียมชิ้นงานในแม่แบบปิดโดยคำนวณจากสมการที่ 3.1 ในกรณีนี้เราทราบค่าความหนาแน่น (D) ที่ต้องการและปริมาตร (V) ของแม่แบบปิด ดังนั้นจึงสามารถหาปริมาณสารตั้งต้น (m) ที่ต้องใช้ได้จาก

$$m = \frac{DV}{10^6}$$

เมื่อ m = ปริมาณสารตั้งต้น (กรัม)
 D = ความหนาแน่นของโฟมที่ต้องการ (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
 V = ปริมาตรของแม่แบบ (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)

หมายเหตุ

- ปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ต้องคิดเผื่อกรณีสารตั้งต้นติดค้างอยู่ในภาชนะผสม หากชิ้นงานที่เตรียมได้ในแม่แบบปิดมีลักษณะที่ไม่เต็มแม่แบบ จำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ขึ้น
 - การใช้สารตั้งต้นในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลต่อความหนาแน่นของชิ้นงานที่สูงขึ้น
4. พยายามปรับสูตรในส่วนของปริมาณของสารเคมีแต่ละชนิดให้สูตรที่ได้มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสารตั้งต้นที่ต้องใช้ (ในข้อ 3) กล่าวคือปริมาณของโพลียูรีเทนไอโซไซยาเนตร่วมกับสารประกอบพอลิออล (polyol composition) จากสูตรที่ออกต้องมีความใกล้เคียงกับปริมาณสารตั้งต้นที่คำนวณได้
5. เตรียมชิ้นงานโดยใช้วิธีเดียวกับที่เตรียมในแม่แบบเปิด (open mold) (ข้อ 3.2.8) แต่ต้องพยายามปั่นผสมองค์ประกอบให้เข้ากันมากที่สุด โดยใช้เครื่องปั่นผสมที่มีกำลังขับและความเร็วรอบที่สูง (ประมาณ 2000 รอบต่อนาที) อีกทั้งยังต้องปั่นผสมในเวลาที่เหมาะสมซึ่งขึ้นกับข้อมูลการเกิดปฏิกิริยาโดยเฉพาะ ค่า cream time ของแต่ละสูตรด้วย
6. ถอดชิ้นงานออกจากแม่แบบ หลังจากทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 30-40 นาที
7. ตั้งชิ้นงานทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้โฟมพอลิยูรีเทนเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ก่อนนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ

3.2.17 แปรผันปริมาณสารฟูในการเตรียมโฟมพอลิยูรีเทน

จากสูตรที่เหมาะสม (ข้อ 3.2.14) ทำการแปรผันปริมาณสารฟู (น้ำกลั่น) ที่ใช้ เพื่อให้ทราบถึงผลของปริมาณสารฟู (น้ำกลั่น) ที่มีต่อความหนาแน่น และสมบัติเชิงกลของโฟมพอลิยูรีเทน โดยจะทำการเตรียมชิ้นงานในแม่แบบเปิดและแม่แบบปิด และแปรผันปริมาณสารฟูหรือน้ำกลั่นที่ปริมาณ 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 pbw ตามลำดับ

3.2.18 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนจากการแปรผันปริมาณสารฟู

3.2.18.1 การหาค่าความหนาแน่น

เป็นการหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานโฟมที่ทำการแปรผันปริมาณสารฟูที่เตรียมในแม่แบบเปิด และในแม่แบบปิด (ข้อ 3.2.17) ตามมาตรฐาน ISO 845 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.4.2

3.2.19 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนจากการแปรผันปริมาณสารฟู

3.2.19.1 การทดสอบความต้านทานแรงกด

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงกดของชิ้นงานที่ทำการแปรผันปริมาณสารฟูตามมาตรฐาน ISO 844 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.1

3.2.19.2 การทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงดัดโค้งของชิ้นงานที่ทำการแปรผันปริมาณสารฟูตามมาตรฐาน ISO 1209-1 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.2

3.2.19.3 การทดสอบความแข็ง

เป็นการทดสอบความแข็งของชิ้นงานที่ทำการแปรผันปริมาณสารฟูตามมาตรฐาน ISO 2439 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.3

3.2.20 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของโฟมพอลิยูรีเทนสูตรที่เหมาะสมกับโฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ

ทำการสรุปสมบัติของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งในส่วนของสูตรที่เหมาะสมที่เตรียมขึ้นในแม่แบบปิดในระดับห้องปฏิบัติการ (ข้อ 3.2.20) เปรียบเทียบกับโฟมพอลิยูรีเทนต้นแบบที่เตรียมในแม่แบบปิดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยใช้สารตั้งต้นที่ผู้ประกอบการใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนี้

3.2.20.1 การหาค่าความหนาแน่น

เป็นการหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 845 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.4.2

3.2.20.2 การทดสอบความต้านทานแรงกด

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงกดของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 844 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.1

3.2.20.3 การทดสอบความต้านทานแรงดัดโค้ง

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงดัดโค้งของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 1209-1 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.2

3.2.20.4 การทดสอบความแข็ง

เป็นการทดสอบความแข็งของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 2439 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.3

3.2.20.5 การทดสอบเสถียรภาพทางรูปร่าง (dimensional stability test)

เป็นการทดสอบเสถียรภาพทางรูปร่างของชิ้นงานตามมาตรฐาน ISO 2796 โดยทำการตัดชิ้นงานตัวอย่างให้มีขนาด 100 x 100 x 50 ลูกบาศก์มิลลิเมตรด้วยใบมีดคม (รูปที่ 3.14) และวัดขนาดที่แน่นอนของชิ้นงานตัวอย่างเก็บไว้ จากนั้นนำชิ้นงานไปวางในตะแกรงลวดที่อากาศผ่านได้ทั่วทั้งชิ้นงาน แล้วนำไปไว้ในภาวะต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ในภาวะแห้ง (dry condition)

- ที่ -20 องศาเซลเซียส (วางในตู้เย็นโดยใส่ซิลิกาเจลเพื่อดูดความชื้น)
- ที่ 30 องศาเซลเซียส (วางไว้ใน desicator)
- ที่ 80 องศาเซลเซียส (วางไว้ในตู้อบ)

ในภาวะชื้น (100 % R.H.)

- ที่ 60 องศาเซลเซียส (แช่น้ำแล้ววางไว้ในตู้อบ)

จากนั้นทิ้งชิ้นงานไว้ตามเวลาที่กำหนดคือ 20 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 7 วัน และ 28 วัน ตามลำดับ หลังจากเวลาครบกำหนดในแต่ละช่วงจึงนำชิ้นงานออกมาวัดขนาดที่เปลี่ยนแปลง

3. การเตรียมชิ้นงานตัวอย่างและทดสอบสมบัติต่าง ๆ ในระดับปฏิบัติการจริง

3.2.21 เตรียมชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนในระดับปฏิบัติการจริง

ทำการเตรียมชิ้นงานที่มีลักษณะเป็น โครงสร้างหลักของกระดานโต้คลื่น โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และภาวะการเตรียมในระดับปฏิบัติการจริงที่ ส่วนการผลิตโฟมพอลิยูรีเทน บริษัท คอบรา อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งใช้แม่แบบที่ทำจากปูนซีเมนต์ มีขนาดความยาวของกระดานโต้คลื่น 6 ฟุต 2 นิ้ว (ประมาณ 185 เซนติเมตร)

หลังจากเตรียมชิ้นงานแล้วต้องทิ้งชิ้นงานไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5-6 วัน เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์

3.2.22 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง

เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริงดังต่อไปนี้

3.2.22.1 การศึกษาลักษณะปรากฏของชิ้นงาน

เป็นการตรวจดูลักษณะภายนอกของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทน ในส่วนของสีสัน ลักษณะการสัมผัสด้วยมือ และความละเอียดของเซลล์โฟมที่สังเกตเห็นจากสายตา เป็นต้น

3.2.22.2 การหาค่าความหนาแน่น

เป็นการหาค่าความหนาแน่น (core density) ของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง ตามมาตรฐาน ISO 845 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.4.2

3.2.22.3 การตรวจสอบสัณฐานวิทยา

เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างของเซลล์โฟมของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง ในลักษณะเดียวกับในข้อ 3.2.5.2

3.2.23 วิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง

เป็นการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริงดังต่อไปนี้

3.2.23.1 การทดสอบความต้านทานแรงกด

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงกดของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง ตามมาตรฐาน ISO 844 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.1

3.2.23.2 การทดสอบความต้านทานแรงคัดโค้ง

เป็นการทดสอบสมบัติความต้านทานแรงคัดโค้งของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง ตามมาตรฐาน ISO 1209-1 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.2

3.2.23.3 การทดสอบความแข็ง

เป็นการทดสอบความแข็งของชิ้นงานโฟมพอลิยูรีเทนที่เตรียมในระดับปฏิบัติการจริง ตามมาตรฐาน ISO 2439 ในลักษณะเดียวกับข้อ 3.2.6.3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย