

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการดัดแปรเจลาติน ได้แก่ ปริมาณกรดสเตียริก ภาวะความเป็นกรดต่าง และระยะเวลาในการดัดแปร ทั้งนี้เพื่อนำเจลาตินดัดแปรที่ได้ไปเตรียมเป็นฟิล์ม ซึ่งมีสมบัติโดยรวมเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ในงานด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น มีการดูดซึมความชื้นต่ำ และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน แต่ก็สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

4.2 การหาภาวะความเป็นกรดต่างที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเจลาตินดัดแปร

4.2.1 ลักษณะทั่วไปของฟิล์ม

เมื่อนำสารละลายเจลาตินบริสุทธิ์และสารละลายเจลาตินที่ดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ภาวะความเป็นกรดต่างต่างๆกัน มาขึ้นรูปด้วยการหล่อในแม่แบบ จะได้ชิ้นงานที่มีลักษณะทางกายภาพดังต่อไปนี้



(ก)




(ข)

รูปที่ 4.1 ลักษณะของชิ้นงานสูตร Gstd (ก) และสูตร GM (ข) ด้านบนจากซ้ายไปขวา คือ สูตร GM4.0 กับ GM4.5 และด้านล่างจากซ้ายไปขวา คือ สูตร GM5.0 และ GM5.5


จากรูปที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า फिल्मเจลาตินบริสุทธิ์ (Gstd) มีผิวเรียบ โปร่งใส สีเหลือง แต่ फिल्मเจลาตินดัดแปร (GM) ที่ภาวะความเป็นกรดต่างๆกัน มีลักษณะโปร่งใส สีเหลืองอ่อน

4.2.2 การทดสอบสมบัติด้านแรงดึง


เมื่อนำชิ้นงานมาทดสอบสมบัติด้านแรงดึง เพื่อหาความทนแรงดึง ความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาด และยังสัมมอดูลัส ได้ผลดังรูปที่ 4.2 4.3 และ 4.4 ตามลำดับ ซึ่งพบว่า สำหรับ फिल्मที่เตรียมจากเจลาตินซึ่งดัดแปร ณ ความเป็นกรดต่างๆที่ 5.5 มีความทนแรงดึง ความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาด และยังสัมมอดูลัสมากกว่า फिल्मที่เตรียมจากเจลาตินซึ่งดัดแปร ณ ความเป็นกรดต่างๆ แต่มีค่าน้อยกว่าของเจลาตินบริสุทธิ์ ทั้งนี้ น่าจะเป็นผลมาจากการเกิด แอซิดไฮโดรลิซิสของสายโซ่โมเลกุลเจลาติน เมื่อมีการเติมกรดไฮโดรคลอริกไปในการปรับสภาพ ความเป็นกรดต่างๆของสารละลาย รวมทั้งกรดสเตรียริกบางส่วนอาจไปไฮโดรไลซ์เจลาตินได้เช่นกัน จึงทำให้สายโซ่โมเลกุลของเจลาตินสั้นลงเมื่อเทียบกับของเจลาตินบริสุทธิ์ สมบัติด้านแรงดึงจึงต่ำกว่า



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดต่างกับความทนแรงดึงของ फिल्मเจลาตินบริสุทธิ์และ फिल्मเจลาตินดัดแปร ณ ภาวะความเป็นกรดต่างๆกัน




รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดต่างกับความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาดของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินดัดแปร ณ ภาวะความเป็นกรดต่างต่าง ๆ กัน



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดต่างกับยังส์มอดุลัสของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินดัดแปร ณ ภาวะความเป็นกรดต่างต่าง ๆ กัน

4.2.3 การทดสอบการดูดซึมความชื้น

เมื่อนำฟิล์มที่ได้ข้างต้นมาทดสอบความสามารถในการดูดซึมความชื้น จะได้ผลดังรูปที่ 4.5 ซึ่งพบว่า ฟิล์มที่เตรียมจากเจลาตินซึ่งดัดแปร ณ ความเป็นกรดต่างที่ 5.5 มีความสามารถในการดูดซึมความชื้นน้อยกว่าฟิล์มที่เตรียมจากเจลาตินซึ่งดัดแปร ณ ค่าความเป็นกรดต่างอื่นๆ และน้อยกว่าเจลาตินบริสุทธิ์อีกด้วย ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะ ณ ความเป็นกรดต่างที่ 5.5 ปฏิกริยาการดัดแปรสามารถเกิดได้ดีกว่าที่ภาวะอื่น กรดสเดียริกจึงเกิดพันธะกับสายโซ่โมเลกุลของเจลาตินได้ดี ทำให้เจลาตินดัดแปร มีลักษณะไม่ชอบน้ำมากขึ้น อันเนื่องมาจากส่วนของไฮโดรคาร์บอนในกรดสเดียริกที่เพิ่มเข้ามา ความสามารถในการดูดซึมความชื้น ณ จุดนี้จึงมีค่าต่ำที่สุด และต่ำกว่าของเจลาตินบริสุทธิ์ซึ่งมีปริมาณของส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนต่ำกว่า




รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดต่างกับการดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินดัดแปร ณ ภาวะความเป็นกรดต่างต่างๆกัน

จากผลการทดสอบสมบัติด้านแรงดึงและการดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลาติน ณ ภาวะความเป็นกรดต่างต่างๆเปรียบเทียบกับเจลาตินบริสุทธิ์ พบว่า ที่ภาวะความเป็นกรดต่างเท่ากับ 5 และ 5.5 มีการดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลาตินต่ำกว่าภาวะอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกลข้างต้น พบว่า ที่ ภาวะความเป็นกรดต่างเท่ากับ 5.5 ให้สมบัติเชิงกลที่ดีกว่า จึงมีความเหมาะสมที่สุดในการเตรียมฟิล์มเจลาตินดัดแปร ดังนั้น จึงใช้ภาวะความเป็นกรดต่างนี้ในการทดลองขั้นตอนอื่นต่อไป

4.3 การหาปริมาณกรดสเดียริกที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเจลาตินดัดแปร

4.3.1 ลักษณะทั่วไปของฟิล์ม

เมื่อนำสารละลายเจลาตินที่ดัดแปรด้วยกรดสเดียริกปริมาณต่าง ๆ กัน โดยใช้ระยะเวลาในการดัดแปรเป็น 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง มาขึ้นรูปด้วยการหล่อในแม่แบบ ฟิล์มที่ได้มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 4.6 ถึง 4.14




รูปที่ 4.6 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ (G-X-0) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-0 กับ G-4-0 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-0 กับ G-8-0

จากการสังเกตพบว่า ฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ (G-X-0) มีผิวเรียบ สีเหลือง โปร่งใส เมื่อใช้ระยะเวลาการบ่มนานขึ้น ไม่เห็นความแตกต่างของฟิล์ม


สำหรับฟิล์มเจลาตินดัดแปร (G-X-Y) ในสูตรที่ใช้ปริมาณกรดสเดียริกน้อย คือ 5-15 เปอร์เซ็นต์ ฟิล์มที่ได้ มีผิวเรียบ สีเหลืองอ่อน โปร่งใส เมื่อใช้ระยะเวลาการบ่มนานขึ้น ไม่เห็นความแตกต่างของฟิล์ม ดังรูปที่ 4.7-4.9 ตามลำดับ



รูปที่ 4.7 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 5 เปอร์เซ็นต์ (G-X-5) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-5 กับ G-4-5 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-5 และ G-8-5




รูปที่ 4.8 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 10 เปอร์เซ็นต์ (G-X-10) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-10 กับ G-4-10 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-10 และ G-8-10




รูปที่ 4.9 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ (G-X-15) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-15 กับ G-4-15 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-15 และ G-8-15


เมื่อเพิ่มปริมาณกรดสเตียริกที่ใช้ในการดัดแปรเป็น 20-40 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ฟิล์มเจลาตินดัดแปร ที่ 2 และ 4 ชั่วโมง ได้ฟิล์มสีเหลืองอ่อน แต่มีผงสีขาวของกรดสเตียริกเกิดขึ้นบนผิวฟิล์ม เมื่อใช้เวลากการบ่มนานขึ้นที่ 6 และ 8 ชั่วโมง พบว่า ผิวฟิล์มเรียบขึ้น ไม่มีผงสีขาวเกิดขึ้น ดังรูปที่ 4.10-4.14 ตามลำดับ




รูปที่ 4.10 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 20 เปอร์เซ็นต์ (G-X-20) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-20 กับ G-4-20 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-20 และ G-8-20




รูปที่ 4.11 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินตัดแปรด้วยกรดสเดียม 25 เปอร์เซนต์ (G-X-25) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-25 กับ G-4-25 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-25 และ G-8-25



รูปที่ 4.12 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินตัดแปรด้วยกรดสเดียม 30 เปอร์เซนต์ (G-X-30) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-30 กับ G-4-30 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-30 และ G-8-30




รูปที่ 4.13 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตรียริก 35 เปอร์เซนต์ (G-X-35) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-35 กับ G-4-35 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-35 และ G-8-35



รูปที่ 4.14 ลักษณะของฟิล์มเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตรียริก 40 เปอร์เซนต์ (G-X-40) โดยเรียงลำดับจากบนซ้ายไปบนขวา คือ สูตร G-2-40 กับ G-4-40 และล่างซ้ายไปล่างขวา คือ G-6-40 และ G-8-40

ผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อใช้กรดสเตรียริกในการดัดแปรเพิ่มขึ้น ต้องใช้เวลาในการดัดแปรนานขึ้น เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดอย่างสมบูรณ์มากขึ้น


4.3.2 การทดสอบความขุ่นมัว



รูปที่ 4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดเตียริกกับความขุ่นมัวของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน

เมื่อดัดแปรเจลาตินโดยใช้ปริมาณกรดเตียริกน้อย (5-15 เปอร์เซ็นต์) ฟิล์มที่ได้มีความขุ่นน้อยกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สายโซ่ไฮโดรคาร์บอนของกรดเตียริกไปขัดขวางการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเจลาติน ความเป็นผลึกของฟิล์มเจลาตินดัดแปรจึงลดลง ทำให้การกระเจิงของแสงลดลง แต่เมื่อปริมาณกรดเตียริกสูงขึ้น (ตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) ฟิล์มที่ได้กลับมีความขุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนของกรดเตียริกซึ่งมีสมบัติไม่ชอบน้ำเข้ามารวมตัวเกาะกลุ่มกัน แทนที่จะกระจายตัวอยู่ระหว่างโมเลกุลของเจลาตินซึ่งมีลักษณะชอบน้ำ ฟิล์มที่ได้จึงมีความเป็นเนื้อเดียวกันน้อยลง ทำให้เกิดความแตกต่างในดัชนีหักเหของเนื้อฟิล์ม การกระเจิงของแสงจึงเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาที่ใช้ในการดัดแปรพบว่า เมื่อใช้ระยะเวลาในการบ่มนานขึ้น ความขุ่นของฟิล์มมีแนวโน้มลดลง น่าจะเป็นเพราะเมื่อบ่มนานขึ้น กรดเตียริกสามารถกระจายตัวเข้าไปทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะกับเจลาตินได้มากขึ้น ทำให้ฟิล์มมีความเป็นเนื้อเดียวกันเพิ่มขึ้น การกระเจิงของแสงจึงลดลง ฟิล์มเจลาตินดัดแปรที่ได้จึงมีความขุ่นลดลง

4.3.3 การทดสอบความเงา




รูปที่ 4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดสเตียริกกับความเงาของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน


เมื่อดัดแปรเจลาตินด้วยกรดสเตียริกโดยใช้ปริมาณกรดสเตียริกน้อย (5-15 เปอร์เซ็นต์) ทำให้ฟิล์มที่ได้มีความเงาต่ำกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์เล็กน้อย เนื่องจากความเป็นผลึกของฟิล์มเจลาตินดัดแปรลดลงเพียงเล็กน้อย ทำให้การสะท้อนของแสงลดลงไม่มากนัก แต่เมื่อปริมาณกรดสเตียริกสูงขึ้น (ตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) ฟิล์มที่ได้มีความเงาต่ำกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์มาก เนื่องจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น ความเป็นผลึกลดลงมากตามปริมาณกรดสเตียริกที่เพิ่มขึ้น ทำให้การสะท้อนของแสงลดลงมาก ความเงาจึงต่ำกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์มาก เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาที่ใช้ในการดัดแปรพบว่า เมื่อใช้ระยะเวลาในการบ่มนานขึ้น ความเงาของฟิล์มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น น่าจะเป็นเพราะเมื่อบ่มนานขึ้น กรดสเตียริกสามารถกระจายตัวเข้าไปทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะกับเจลาตินได้มากขึ้น ทำให้ฟิล์มมีความเป็นเนื้อเดียวกันเพิ่มขึ้น การสะท้อนของแสงจึงเพิ่มขึ้น ฟิล์มเจลาตินที่ได้จึงมีความเงาเพิ่มขึ้น

4.3.4 การทดสอบระยะเวลาในการแห้งตัว

เมื่อวัดระยะเวลาในการแห้งตัวที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 61 เปอร์เซ็นต์ในห้องควบคุมความชื้น ได้ระยะเวลาในการแห้งตัวของฟิล์มเจลลาตินดังนี้



รูปที่ 4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดสเตียริกกับระยะเวลาการแห้งและได้ของฟิล์มเจลลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน



รูปที่ 4.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดสเตียริกกับระยะเวลาการแห้งแข็งของฟิล์มเจลลาตินที่ตัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน


จากกราฟทั้งสอง พบว่า फिल्मเจลาตินบริสุทธิ์มีแนวโน้มในการแห้งตัวได้เร็วกว่าฟิล์มเจลาตินดัดแปร ทั้งนี้ น่าจะเป็นเพราะภายในโครงสร้างของเจลาตินบริสุทธิ์มีหมู่เอไมด์ซึ่งวงวอต่อการเกิดพันธะไฮโดรเจนอย่างมาก ทำให้สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลเกิดเป็นฟิล์มได้เร็วกว่าเจลาตินดัดแปร ซึ่งในโครงสร้างจะมีการขัดขวางการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่โมเลกุลจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนของกรดสเตียริก ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการแห้งตัวเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาในช่วงการดัดแปร 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีปริมาณกรดสเตียริกไม่ต่างกันมาก การขัดขวางของหมู่ไฮโดรคาร์บอนของกรดสเตียริกจึงไม่มีผลมากนัก แต่หลังจากการดัดแปร 15 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ในการแห้งตัวเพิ่มขึ้นมากตามปริมาณกรดสเตียริกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะปริมาณสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนที่ขัดขวางการเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อใช้ระยะเวลาในการบ่มนานมากขึ้น พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการแห้งตัวน้อยลง ทั้งนี้เพราะเมื่อบ่มเป็นระยะเวลานาน กรดสเตียริกสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะภายในโครงสร้างของเจลาตินได้มากขึ้น ภายในโครงสร้างจึงมีลักษณะไม่ชอบน้ำมากขึ้น การระเหยของน้ำออกจากสารละลายเจลาตินดัดแปรจึงเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถแห้งตัวได้เร็วกว่าฟิล์มที่เตรียมจากการบ่มที่ใช้เวลาน้อย

4.3.5 การทดสอบสมบัติด้านแรงดึง


เมื่อนำชิ้นงานมาทดสอบสมบัติด้านแรงดึง เพื่อหาความทนแรงดึง ความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาด และยังมีสมบัติอื่น ๆ จะได้ผลดังรูปที่ 4.19 4.20 และ 4.21

จากกราฟที่ 4.19 พบว่า फिल्मเจลาตินดัดแปรมีความทนแรงดึงต่ำกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์มาก เมื่อปริมาณกรดสเตียริกที่ใช้เพิ่มขึ้น ความทนแรงดึงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากโครงสร้างของเจลาตินบริสุทธิ์มีแต่พันธะไฮโดรเจนจึงแข็งแรงมาก แต่การดัดแปรด้วยกรดสเตียริกจะไปทำให้พันธะไฮโดรเจนในโครงสร้างลดลง ดังนั้น เมื่อปริมาณกรดสเตียริกมากขึ้น ความทนแรงดึงจึงยิ่งลดต่ำลง เมื่อทำการดัดแปรที่ระยะเวลานานขึ้น พบว่าความทนแรงดึงเพิ่มขึ้นด้วย ในกรณีของเจลาตินบริสุทธิ์ น่าจะเป็นเพราะเมื่อใช้ระยะเวลาดัดแปรนานขึ้น สารละลายเจลาตินดัดแปรมีความหนืดมากขึ้น ทำให้สายโซ่โมเลกุลของเจลาตินใกล้ชิดกันมากขึ้น การเกิดพันธะไฮโดรเจนจึงเกิดได้มากและหนาแน่นขึ้น ทำให้ฟิล์มมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

สำหรับเจลาตินดัดแปร เมื่อใช้เวลาในการดัดแปรนานขึ้นนอกเหนือจากสารละลายจะมีความหนืดเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดพันธะไฮโดรเจนเป็นไปได้ดีกว่าเช่นเดียวกับในกรณีของเจลาตินบริสุทธิ์แล้ว ยังเป็นผลมาจากการที่กรดสเตียริกสามารถเข้าทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะกับเจลาตินได้ทั่วถึงมากกว่า การเกาะกันของกรดสเตียริกซึ่งก่อให้เกิดข้อบกพร่องของฟิล์มจึงมีน้อยกว่า ฟิล์มจึงมีความทนแรงดึงมากกว่า




รูปที่ 4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดสเตียริกกับความทนแรงดึงของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน



รูปที่ 4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดสเตียริกกับความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาดของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน

จากกราฟ ความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาด มีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากภายในเนื้อของฟิล์มแต่ละสูตรอาจมีความไม่สมบูรณ์ของฟิล์มอยู่ จึงอาจทำให้ความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาด มีค่าใกล้เคียงกัน




รูปที่ 4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดสเตียริกกับยังส์มอดุลัสของฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน

จากกราฟสามารถบอกได้ว่า ฟิล์มเจลาตินดัดแปรมีความแข็งแรงต่ำกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ เนื่องจากมีค่ายังส์มอดุลัสต่ำกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ โดยฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแรงมากกว่าฟิล์มเจลาตินที่ดัดแปรปริมาณกรดสเตียริกอื่นๆ นอกจากนี้ การใช้ระยะเวลาการบ่มมากขึ้น ทำให้ฟิล์มมีความแข็งแรงมากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความทนแรงดึงและความสามารถในการยืดดึง ณ จุดขาดของฟิล์มแต่ละสูตรตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

4.3.6 การทดสอบการดูดซึมความชื้น

จากรูปที่ 4.22 พบว่า फिल्मเจลลาตินดัดแปรมีการดูดซึมความชื้นต่ำกว่าฟิล์มเจลลาตินบริสุทธิ์ เมื่อปริมาณกรดสเตียริกที่ใช้ในการดัดแปรมากขึ้น การดูดซึมความชื้นมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเมื่อกรดสเตียริกเพิ่มขึ้น ปริมาณไฮโดรคาร์บอนเพิ่มขึ้น ทำให้ความไม่ชอบน้ำของเจลลาตินดัดแปรเพิ่มขึ้น ปริมาณการดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลลาตินดัดแปรจึงลดลง นอกจากนี้ การใช้เวลาในการดัดแปรนานขึ้น ทำให้การดูดซึมความชื้นของฟิล์มลดลง เนื่องจากกรดสเตียริกสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะภายในโครงสร้างของเจลลาตินได้มากขึ้น ทำให้ความไม่ชอบน้ำของเจลลาตินดัดแปรเพิ่มขึ้น การดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลลาตินดัดแปรจึงลดลง



รูปที่ 4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกรดสเตียริกกับการดูดซึมความชื้นของฟิล์มเจลลาตินที่ดัดแปรโดยใช้ระยะเวลาต่าง ๆ กัน

จากผลการทดสอบที่ผ่านมาข้างต้น พบว่า เมื่อตัดแปรเจลาตินบริสุทธิ์ด้วยกรดสเตรียริก ในช่วงการตัดแปร 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ फिल्मเจลาตินตัดแปรที่ได้มีสมบัติดีกว่าฟิล์มที่ตัดแปรด้วย กรดสเตรียริกที่ปริมาณมาก (ตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) สมบัติที่ดีขึ้นของฟิล์มเจลาตินที่ตัดแปร ด้วยกรดสเตรียริก ในช่วง 5 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ คือ เปอร์เซ็นต์การดูดความชื้นและความขุ่นลดลง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การตัดแปรเจลาตินบริสุทธิ์ด้วยกรดสเตรียริกที่ 15 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์ การดูดความชื้นและความขุ่นลดลงมากที่สุด แสดงว่า การตัดแปรด้วยกรดสเตรียริกที่ 15 เปอร์เซ็นต์เหมาะสมที่สุดในการเตรียมฟิล์มเจลาติน สำหรับระยะเวลาในการทดสอบพบว่า มีแนวโน้มว่า ที่ 8 ชั่วโมงนั้น มีสมบัติของฟิล์มที่ดีที่สุด แต่ระยะเวลา 8 ชั่วโมง อาจจะมากเกินไป ในทางอุตสาหกรรม จึงได้ทดสอบสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมดังรายละเอียดในข้อ 4.4 ต่อไป เพื่อหา ข้อสรุปเรื่องระยะเวลาในการเตรียมฟิล์มเจลาตินตัดแปร

4.4 การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มเจลาตินตัดแปร

4.4.1 การทดสอบความทนทานต่อไขมันและน้ำมัน

ในการทดสอบความทนทานต่อไขมันและน้ำมัน ใช้ฟิล์มที่เลือกมาทั้งหมด 8 สูตร คือ สูตร G-2-0 G-4-0 G-6-0 และ G-8-0 ซึ่งสูตรนี้ไม่มีการตัดแปรด้วยกรดสเตรียริก ใช้ระยะเวลา การบ่ม 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ สูตร G-2-15 G-4-15 G-6-15 และ G-8-15 ซึ่งสูตรนี้มี การตัดแปรด้วยกรดสเตรียริก 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาการบ่ม 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ เมื่อทดสอบความทนทานต่อไขมันและน้ำมันของฟิล์ม ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.1 ความทนทานต่อไขมันและน้ำมันของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินดัดแปร

ชั้นงาน	วันที่					ความทนทานต่อไขมันและน้ำมัน
	1	2	3	4	5	
G-2-0	X	X	X	X	X	ทนทาน
G-4-0	X	X	X	X	X	ทนทาน
G-6-0	X	X	X	X	X	ทนทาน
G-8-0	X	X	X	X	X	ทนทาน
G-2-15	X	X	X	X	X	ทนทาน
G-4-15	X	X	X	X	X	ทนทาน
G-6-15	X	X	X	X	X	ทนทาน
G-8-15	X	X	X	X	X	ทนทาน

X หมายถึง สารละลายน้ำมันสนไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นฟิล์มเจลาตินได้

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ที่ระยะเวลาการบ่มต่างๆ มีความทนทานต่อน้ำมันและไขมันที่ดี เนื่องจากโครงสร้างของเจลาตินค่อนข้างมีขั้ว จึงสามารถทนต่อไขมันหรือน้ำมันซึ่งไม่มีขั้วได้ดี สำหรับฟิล์มเจลาตินดัดแปรที่ระยะเวลาการบ่มต่างๆ มีความทนทานต่อน้ำมันและไขมันที่ดีเช่นเดียวกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4.2 การทดสอบความทนทานต่อสารเคมี

ในการทดสอบความทนทานต่อสารเคมี ใช้ชิ้นงานที่เลือกมาทั้งหมด 6 สูตร คือ G-2-0 และ G-8-0 ซึ่งสองสูตรนี้ไม่มีการดัดแปรด้วยกรดเตียริก ใช้ระยะเวลาการบ่ม 2 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ G-2-15 G-4-15 G-6-15 และ G-8-15 ซึ่งสี่สูตรนี้มีการดัดแปรด้วยกรดเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาการบ่มที่ 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ความทนทานต่อสารเคมีของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์และฟิล์มเจลาตินดัดแปร

ชนิดของตัวทำละลาย	เวลา (นาทีก)	ความ ทนทานต่อ การละลาย	เวลา (ชั่วโมง)	ความ ทนทาน ต่อการ ละลาย
อะซิโตน	5	Y	24	Y
กรดอะซิติก	5	Y	24	Y
10% สารละลายกรดไฮโดรคลอริก	5	N	24	N
เบนซีน	5	Y	24	Y
95% เอทิลแอลกอฮอล์	5	Y	24	Y
10% สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	5	N	24	N
น้ำกลั่น	5	N	24	N

โดยที่ N หมายถึง ชิ้นงานสามารถละลายในตัวทำละลายนั้นได้

Y หมายถึง ชิ้นงานไม่สามารถละลายในตัวทำละลายนั้นได้

ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง = 29 องศาเซลเซียส

จากตาราง พบว่า ฟิล์มเจลาตินทุกสูตรที่ทำการทดสอบสามารถละลายในตัวทำละลายที่สามารถละลายเจลาตินบริสุทธิ์ สรุปได้ว่า การดัดแปรที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไม่มีผลทำให้ความทนทานต่อสารเคมีเปลี่ยนแปลงไป

4.4.3 การทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ในการทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ใช้ชิ้นงานที่เลือกมาทั้งหมด 6 สูตร คือ G-2-0 และ G-8-0 ซึ่งสองสูตรนี้ไม่มีการดัดแปรด้วยกรดเตียริก ใช้ระยะเวลาการบ่มที่ 2 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ G-2-15 G-4-15 G-6-15 และ G-8-15 ซึ่งสี่สูตรนี้มีการดัดแปรด้วยกรดเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาการบ่ม 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ

4.4.3.1 น้ำหนักที่เปลี่ยนไปหลังจากเข้าเครื่องทดสอบ

ผลการทดสอบ พบว่า น้ำหนักของฟิล์มเจลาตินทุกสูตรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนเข้าเครื่องทดสอบน้อยมาก (ไม่เกิน 0.05 เปอร์เซ็นต์)

4.4.3.2 สมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนไปหลังจากเข้าเครื่องทดสอบ

ผลการทดสอบความทนแรงดึงที่เปลี่ยนไป หลังจากเข้าเครื่องทดสอบได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ความทนแรงดึงของชิ้นทดสอบหลังเข้าเครื่อง Xenotest


สูตร	เปอร์เซ็นต์ความทนแรงดึงที่ลดลง	เปอร์เซ็นต์ความทนแรงดึงที่เพิ่มขึ้น
G-2-0	65 ± 0.05	-
G-8-0	50 ± 0.05	-
G-2-15	-	26.6 ± 0.02
G-4-15	-	22.6 ± 0.05
G-6-15	-	19.9 ± 0.02
G-8-15	9 ± 0.03	-

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางทั้งหมดพบว่า หลังจากการทดสอบความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์มีความทนแรงดึงลดลงอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากในโครงสร้างของเจลาตินบริสุทธิ์มีหมู่โครโมฟอร์ เช่น หมู่เอมีน หมู่ไฮดรอกซิล หมู่เอไมด์ ซึ่งมีความสามารถในการดูดกลืนแสงช่วงแสงขาวและอัลตราไวโอเล็ต เมื่อมีการสะสมพลังงานจากแสงเหล่านี้มาก

ขึ้น ก็ส่งผลให้เกิดการขาดกันของสายโซ่โมเลกุลได้ ในกรณีของฟิล์มเจลาตินดัดแปร พบว่า ความทนแรงดึงในสูตร G-2-15 G-4-15 และ G-6-15 กลับมีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการที่ ฟิล์มเจลาตินดัดแปร มีหมู่ไฮโดรคาร์บอนในส่วนของกรดสเตียริกเพิ่มขึ้น มาแทนที่หมู่โครโมฟอร์ ข้างต้น ซึ่งหมู่ไฮโดรคาร์บอนอิมิตวนี้ไม่สามารถดูดกลืนแสงได้ จึงลดการสะสมของพลังงานที่ทำให้ เกิดการสลายตัวของโมเลกุลเจลาตินแล้ว (ซึ่งหมู่ฟังก์ชันที่กล่าวมาเหล่านี้สามารถเห็นได้อย่าง ชัดเจนดังที่จะนำเสนอในหัวข้อต่อไป) เหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะเป็นเพราะพลังงานแสงไปทำให้เกิดการ ระเหยของน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นพลาสติกไซเซอร์ของฟิล์มเจลาตินดัดแปร เมื่อน้ำระเหยออกไป จึงทำให้ฟิล์มมีความแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่า ความทนแรงดึงมีค่าเพิ่มตามระยะเวลา การบ่มที่ลดลง ซึ่งจากผลการทดสอบความสามารถในการดูดซึมความชื้น ดังรูปที่ 4.22 พบว่า เมื่อระยะเวลาในการบ่มลดลง ฟิล์มสามารถดูดซึมความชื้นได้มากขึ้น นั่นคือ มีปริมาณของน้ำใน โครงสร้างของฟิล์มมากกว่านั่นเอง


4.4.4 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี

ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค FT-IR ใช้ชิ้นงานที่เลือกมาทั้งหมด 6 สูตร คือ G-8-0 ซึ่งสูตรนี้ไม่มีการดัดแปรด้วยกรดสเตียริก ใช้ระยะเวลาการบ่ม 8 ชั่วโมง G-2-15 G-4-15 G-6-15 และ G-8-15 ซึ่งสูตรนี้มีการดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลา การบ่ม 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ G-8-40 ซึ่งสูตรนี้มีการดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 40 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาการบ่ม 8 ชั่วโมง




รูปที่ 4.23 เอฟทีไออาร์สเปกตรัมของเจลาตินบริสุทธิ์ที่ระยะเวลาการบ่ม 8 ชั่วโมง

เมื่อนำเจลาตินบริสุทธิ์ที่ระยะเวลาการปั่น 8 ชั่วโมง มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR จะได้สเปกตรัมดังรูปที่ 4.23 โดยมีพีคที่แสดงถึงพันธะเอไมด์ ณ 3382.09 cm^{-1} และ 1655.97 cm^{-1} ซึ่งเป็น NH stretching และ C=O stretching ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า พีคของ NH stretching นั้นมีลักษณะเป็นพีคที่กว้างซึ่งแสดงถึงการเกิด OH stretching ของหมู่ไฮดรอกซิลในไฮดรอกซีโพรลีน และความชื้นที่มีอยู่ในโครงสร้างด้วย นอกจากนี้ ยังมีพีคที่ 2932.09 cm^{-1} ซึ่งเป็นของ CH stretching ของไฮโดรคาร์บอนอีกด้วย



รูปที่ 4.24 เอฟทีไออาร์สเปกตรัมของเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตรียริก 0 15 และ 40 เปอร์เซ็นต์ที่ระยะเวลาการปั่น 8 ชั่วโมง ตามลำดับ จากบนลงล่าง

เมื่อเปรียบเทียบเจลาตินบริสุทธิ์กับเจลาตินที่ดัดแปรด้วยกรดสเตรียริก 15 และ 40 เปอร์เซ็นต์ที่ระยะเวลาการปั่น 8 ชั่วโมง พบว่า เมื่อใช้ปริมาณกรดสเตรียริกเพิ่มมากขึ้น พบว่า พีคที่บริเวณเวฟเนัมเบอร์ ช่วง $2850\text{--}2960\text{ cm}^{-1}$ ซึ่งแสดงถึงการเกิด CH stretching ของไฮโดรคาร์บอนประเภทอะลิฟาติก มีความเข้มของพีคสูงขึ้นอย่างชัดเจน




รูปที่ 4.25 เอฟทีไออาร์สเปกตรัมของเจลาตินดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ที่ระยะเวลาการบ่ม 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ จากบนลงล่าง

เมื่อเปรียบเทียบเจลาตินที่ดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ ณ ระยะเวลาการบ่ม 2 4 6 และ 8 ชั่วโมงพบว่า ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ 2 4 และ 6 ชั่วโมง แต่ที่ 8 ชั่วโมง พบว่าพีกที่บริเวณเวฟนัมเบอร์ ช่วง $2850-2960\text{ cm}^{-1}$ ซึ่งแสดงการเกิด CH stretching ของไฮโดรคาร์บอนประเภทอะลิฟาติก มีความเข้มของพีกสูงขึ้น แสดงว่าเมื่อใช้ระยะเวลาการดัดแปรนานขึ้นทำให้กรดสเตียริกสามารถเข้าไปทำปฏิกิริยาหรือเกิดพันธะได้มากขึ้น

4.4.5 การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพโดยการฝังดิน

การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพโดยการฝังดิน ใช้ชิ้นงานที่เลือกมาทั้งหมด 6 สูตร คือ G-2-0 และ G-8-0 ซึ่งสองสูตรนี้ไม่มีการดัดแปรด้วยกรดสเตียริก ใช้ระยะเวลาการบ่มที่ 2 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ G-2-15 G-4-15 G-6-15 และ G-8-15 ซึ่งสี่สูตรนี้มีการดัดแปรด้วยกรดสเตียริก 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะเวลาการบ่ม 2 4 6 และ 8 ชั่วโมง ตามลำดับ

เมื่อนำฟิล์มที่เตรียมได้ไปฝังดินเป็นเวลา 5 วัน เกิดการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปที่ 4.26 ส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากการฝังดินแสดงไว้ในตารางที่ 4.4




รูปที่ 4.26 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฟิล์มหลังจากฝังดินนาน 5 วัน โดยเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาคือ สูตร G-2-0 G-8-0 G-2-15 G-4-15 G-6-15 และ G-8-15

ตารางที่ 4.4 เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 5 วัน

สูตร	G-2-0	G-8-0	G-2-15	G-4-15	G-6-15	G-8-15
เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ย	7.72±2.5	7.54±1.1	34.9±3	32±4.4	15.4±1.1	10.2±1

จากตารางที่ 4.4 พบว่า เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 5 วัน ของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์น้อยกว่าฟิล์มเจลาตินดัดแปร และเมื่อระยะเวลาในการดัดแปรเพิ่มขึ้น เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยลดลง

เมื่อนำฟิล์มที่เตรียมได้ไปฝังดินเป็นเวลา 7 วัน เกิดการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปที่ 4.27 ส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากการฝังดินแสดงไว้ในตารางที่ 4.5




รูปที่ 4.27 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฟิล์มหลังจากฝังดินนาน 7 วัน โดยเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาคือ สูตร G-2-0 G-8-0 G-2-15 G-4-15 G-6-15 และ G-8-15

ตารางที่ 4.5 เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 7 วัน

สูตร	G-2-0	G-8-0	G-2-15	G-4-15	G-6-15	G-8-15
เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ย	15.3±0.8	15.1±1	83.6±4.5	78.1±5.7	30.1±1.8	29.8±2.1

จากตารางที่ 4.5 พบว่า เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 7 วันของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์น้อยกว่าฟิล์มเจลาตินดัดแปร และเมื่อระยะเวลาในการดัดแปรเพิ่มขึ้น เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยลดลง

เมื่อนำฟิล์มที่เตรียมได้ไปฝังดินเป็นเวลา 10 วัน เกิดการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปที่ 4.28 ส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากการฝังดินแสดงไว้ในตารางที่ 4.6




รูปที่ 4.28 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฟิล์มหลังจากฝังดินนาน 10 วันโดยเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาคือ สูตร G-2-0 G-8-0 G-6-15 และ G-8-15

ตารางที่ 4.6 เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 10 วัน

สูตร	G-2-0	G-8-0	G-2-15	G-4-15	G-6-15	G-8-15
เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ย	30.8±2.1	30.7±2.8	100	100	73.4±4	71.3±4.3

จากตารางที่ 4.6 พบว่า เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 10 วันของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์น้อยกว่าฟิล์มเจลาตินดัดแปร และฟิล์มเจลาตินดัดแปรที่ใช้ระยะเวลาการดัดแปร 6 และ 8 ชั่วโมงมีเปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 10 วันน้อยกว่าฟิล์มเจลาตินดัดแปรที่ใช้ระยะเวลาการดัดแปร 2 และ 4 ชั่วโมง ซึ่งถูกย่อยสลายหมดภายใน 10 วัน

เมื่อนำฟิล์มที่เตรียมได้ไปฝังดินเป็นเวลา 12 วัน เกิดการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในรูปที่ 4.29 ส่วนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากการฝังดินแสดงไว้ในตารางที่ 4.7



รูปที่ 4.29 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของฟิล์มหลังจากฝังดินนาน 12 วัน โดยเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาคือ สูตร G-2-0 และ G-8-0

ตารางที่ 4.7 เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 12 วัน

สูตร	G-2-0	G-8-0	G-2-15	G-4-15	G-6-15	G-8-15
เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ย	50.9±5.5	50.4±1.1	100	100	100	100

จากตารางที่ 4.7 พบว่า เปอร์เซนต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 12 วันของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์น้อยกว่าฟิล์มเจลาตินดัดแปร ซึ่งฟิล์มเจลาตินดัดแปรที่ใช้ระยะเวลาการดัดแปร 6 และ 8 ชั่วโมง ถูกย่อยสลายหมดภายใน 12 วัน

เมื่อนำฟิล์มที่เตรียมได้ไปฝังดินเป็นเวลา 15 วัน เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ย ภายหลังจากการฝังดินแสดงไว้ในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่หายไปโดยเฉลี่ยภายหลังจากฝังดินนาน 15 วัน

สูตร	G-2-0	G-8-0	G-2-15	G-4-15	G-6-15	G-8-15
เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก ที่หายไปโดยเฉลี่ย	100	100	100	100	100	100

จากตารางที่ 4.8 พบว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ถูกย่อยสลายหมดภายใน 15 วัน เนื่องจากฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์มีส่วนที่เป็นเนื้อเจลาตินอย่างเดียวนในปริมาณมากที่สุด จึงต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยนานกว่าฟิล์มเจลาตินดัดแปร นอกจากนี้ เนื่องจากโครงสร้างของฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์มีความเป็นผลึกที่สูงที่สุด ทำให้ช่องว่างที่จะทำให้น้ำ และจุลินทรีย์ผ่านเข้าไป มีน้อยกว่าของฟิล์มเจลาตินดัดแปร จึงทำให้น้ำและจุลินทรีย์ผ่านเข้าไปในฟิล์มได้น้อย ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์ในดินจึงน้อยกว่าเจลาตินดัดแปร โดยสรุปฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์มีระยะเวลาในการย่อยสลายนานที่สุด รองลงมาคือ ฟิล์มเจลาตินดัดแปรที่ใช้ระยะเวลาดัดแปรนาน 6 และ 8 ชั่วโมง ส่วนฟิล์มเจลาตินดัดแปรที่ใช้ระยะเวลาดัดแปรนาน 2 และ 4 ชั่วโมง มีระยะเวลาในการย่อยสลายเร็วที่สุด

จากผลการทดลองข้างต้น จะเห็นได้ว่า ฟิล์มเจลาตินดัดแปรมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพที่ดีกว่าฟิล์มเจลาตินบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองเหล่านี้ ยังไม่สามารถบ่งชี้ผลของระยะเวลาในการดัดแปรที่มีต่อสมบัติของฟิล์มเจลาตินดัดแปรได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องพิจารณาสมบัติโดยรวมทั้งหมดซึ่งพบว่า เวลาในการดัดแปรซึ่งให้ฟิล์มที่มีสมบัติโดยรวมดีที่สุดคือ 8 ชั่วโมง