



บทที่ 6

## สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ

1. ในการปลูกผลักทุกวิธีนั้น ผู้ผลิตจะต้องหรือออกใช้คึ่งเกิดขึ้นบนผิวชั้นสําเศร ต ในช่วง ก่อนหน้าการสัมผัสกับสารละลายเกลเลียม เป็นอุปสรรคทางการปฏิบัติอย่างมาก ทำให้ปรากฏลักษณะของหลุมกระหายอยู่บนพื้นผิวของชั้นเอพิแทกซ์ทุกตัวอย่าง ด้วย ชั้นเอพิแทกซ์ที่ปลูกขึ้นไม่หนาเพียงพอเกินเป็นไปได้ที่หลุมเหล่านั้น จะไม่ถูกปิดกั้น ส่วนล่าง การทำข้าวโลหะบนผิวชั้นเอพิแทกซ์เพื่อทำสิ่งประดิษฐ์ จะประสบปัญหาการลักษณะ จากการสังเกตโภภาระที่หลุมห้องหมุดจะถูกปิดส่วนล่างจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ เราทำการปลูกขึ้นเอพิแทกซ์ให้หนาเกินกว่าประมาณ 10 ไมครอน
2. การปลูกผลักให้ได้ผิวเรียบมั่น สามารถตัดกระทำได้โดยวิธีสเต็ปคูลลิ่ง หรือวิธีชุบเบอร์คูลลิ่ง ที่ใช้อัตราการลดอุณหภูมิช้า หรือวิธีทราบเชิงโน้มคลิคิกเอพิแทกซ์ แต่จะต้องจำกัดการลดอุณหภูมิของสารละลายลงไปในความมากเกินกว่าค่า  $\Delta T$  ซึ่งประมาณ  $5^{\circ}\text{C}$  เพราะหากการลดผลักของในสารละลายจะเริ่มเกิดข้อย่างรุคเรื้ว มีผลต่อพื้นผิวชั้นเอพิแทกซ์และการดึงขึ้นสําเศร ด้วยจากสารละลายโดยไม่ให้มีเกลเลียมและผลักเล็ก ๆ ที่เกิดฝ้าบนผิวสารละลายเกาะขึ้นมาเป็นไปได้ยาก เป็นที่แน่นอนว่าการปลูกผลักด้วยวิธีชุบเบอร์คูลลิ่งสามารถได้ชั้นเอพิแทกซ์ซึ่งหมายความว่าการปลูกแบบสเต็ปคูลลิ่ง หรือ ทราบเชิงโน้มคลิคิกเอพิแทกซ์ ในช่วงการลดอุณหภูมิของสารละลายลงเท่านั้น การปลูกผลักด้วยวิธีอิควิโซเปรี้ยม คูลลิ่ง ในผิวที่ชุ่มกระเนื้องจากความหนาแน่น ของจำนวนผลักแรกเกิดไม่เพียงพอของการเกิดผลักเกลเลียมมาร์เซอในคิดเห็นนี้ ก่อนที่จะมีการเกิดผลักไปบนผลักที่เกิดก่อน ในการทดลองนี้การปลูกผลักหลังการกัดผิวชั้นสําเศร ต้องก่อไม่ให้ผลัด เนื่องจากยังไม่ทราบเงื่อนไขที่แท้จริงของการกัดผิวให้เรียน ก่อนการเกิดผลัก

3. ไซลุทัล คอนเวกชันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในระบบแนวคิ่งที่ให้ชั้นสเตรต ความตัวในแนวคิ่ง อัตราการเกิดผลลัพธ์จึงสูงกว่าอัตราที่ค่านวณทางทฤษฎีการแพร่สำหรับสารละลายที่อยู่ใน นอกจากนั้นยังมีผลทำให้ ชั้นເອີຫະກໍມีความหนาไม่แน่นอนในเงื่อนไขการควบคุม ภายนอกที่เมื่อไก่นั้น

จากผลสรุปซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดทางสภาพพื้นผิว ความหนาและความ เชื้อมชั้นของพาหะ ชั้นดิน ก็ยังน้ำไว้มูลทางเคมีของสมควรในการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถ สามารถของชุดคุณภาพรัฐแนวคิ่งนี้ อาทิเช่น การลดปฏิกิริยาผุ่นละอองด้วยการ เตรียมยีดชั้นสเตรต ในบรรยายกาศของในโทรศัพท์ หรือการเปลี่ยนตัวยีดชั้นเสตรทเป็นแกรไฟต์ผ่านกระบวนการพิเศษ ที่เรียกว่า “ไไฟโรลิติก แกรไฟต์” ( pyrolytic graphite ) และเมื่อร่วมกับ การเปลี่ยนด้วยควอตซ์ให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นหรือการ เกลือบผิวด้วยไไฟโรลิติก โนรอนใน คราย ( pyrolytic Boron Nitride ) ก็สามารถช่วยลดจำนวนสารเจือปนลงได้ อีกอย่างแน่นอนอย่างไรก็คือ ชนิดและระดับความเชื้อมชั้นของอิเลคโทรนอิสระเท่าที่เป็นอยู่ ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการจะใช้ชุดคุณภาพนี้สร้างลิ่งประดิษฐ์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งก็มักต้องการความ เชื้อมชั้นของพาหะเกินกว่า  $10^{17}$  ชม<sup>-3</sup> ในส่วนของการปรับปรุงอื่น ๆ ก็ เช่นการหาวิธี ควบคุมอุณหภูมิให้เสียงร้าฟดีกว่านี้ การมี ramp generator ก็จะช่วยให้สามารถ ปลูกผลลัพธ์ด้วยวิธีซุปเปอร์คูลลิงໄคดอย่างแท้จริง อีกด้วย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย