

สรุปผลการทดลอง วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลองจากการวิเคราะห์โดยประมาณ

จากผลการทดลองหาสมบัติของถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ในตารางที่ 3.2 จะเห็นว่า ถ่านหินไม้คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีปริมาณความชื้นมากที่สุด คือ 22.18% รองลงไปก็จะเป็นถ่านหินจากจังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา) คือ 17.22% แต่อย่างไรก็ตาม ความชื้นของถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ จะมีค่าอยู่ในช่วง 3.05-22.18% ถ้าพิจารณาปริมาณ ความชื้นจากรูปที่ 2.18 จะเห็นได้ว่าถ่านหินที่มีคุณภาพดีจะมีปริมาณความชื้นต่ำ ดังนั้นถ่านหินจาก จังหวัดเลยจึงเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะมีปริมาณความชื้นต่ำที่สุด คือ 3.05% รองลงมา ก็เป็นถ่านหินจากจังหวัดตาก นอกจากนี้แล้วความชื้นจะมีผลต่อถ่านหินในด้านอื่นอีก คือ ทำให้ ถ่านหินมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสิ้นเปลืองค่าขนส่งโดยเปล่าประโยชน์ ในด้านการใช้งาน เมื่อถ่านหินถูกเผาไหม้ จะทำให้สูญเสียความร้อน ในการทำให้ความชื้นกลายเป็นไอน้ำพร้อมกับ ก๊าซชนิดอื่น ๆ (waste gas) ส่วนผลดีของความชื้นต่อถ่านหินคือ เมื่อความชื้นระเหยออกไป แล้ว จะทำให้ถ่านหินถูกเปิดเป็นรูพรุน ทำให้อากาศแทรกผ่านเข้าไป ซึ่งจะช่วยให้การเผาไหม้ ดียิ่งขึ้น

จากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณถ่านหินในตารางที่ 3.2 จะเห็นว่าถ่านหินแม่เมาะที่มีขนาด 1 มิลลิเมตร และเศษถ่านหินที่มีปริมาณถ่านหินมากที่สุดคือ 46.15% และ 44.81% รองลงมาคือ ถ่านหินของจังหวัดเลย คือ 43.89% สำหรับปริมาณถ่านหินจากถ่านหินในแหล่งอื่น ๆ จะอยู่ในช่วง 14.94-29.51% โดยเฉพาะถ่านหินไม้คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะ มีปริมาณถ่านหินน้อยที่สุดคือ 7.57% โดยที่ตัวอย่างอื่นมีปริมาณถ่านหินสูงอาจเนื่องจากมีเศษหิน ดินปนเข้าไปด้วย แต่ตัวอย่างที่มีถ่านหิน น้อยคาดว่าจะเป็นถ่านหินที่มีกำเนิดมาจากไม้ ที่มีขั้นตอนการวิวัฒนาการของการเกิดเป็นถ่านหินไม้ สัมบูรณ์ (immature) ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักในถ่านหิน ซึ่ง จะเห็นว่าปริมาณ  $CaO$ ,  $Na_2O$  และ  $MgO$  มากกว่าถ่านหินชนิดอื่น ๆ ตลอดจนผลการวิเคราะห์ สารพวกพาราฟินิก ไฮโดรคาร์บอน จากการสกัดถ่านหินด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ต่าง ๆ ปรากฏว่าสารตัวอย่างนี้ให้โครมาโตแกรมที่มีพีกของพาราฟินิก ไฮโดรคาร์บอน  $C_{29}$  และ  $C_{31}$  สูงกว่าปกติ ซึ่งผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างถ่านหินไม้คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะนี้ยังมี



การทับถมน้อย ความร้อนและความดันไม่มากพอที่จะละลายพาราฟินิก ไฮโดรคาร์บอนที่มี  $C_{29}$  และ  $C_{31}$  ให้เป็นพาราฟินิก ไฮโดรคาร์บอนที่ต่ำกว่า  $C_{29}$  และ  $C_{31}$  นอกจากนี้การตรวจพบ  $C_{29}$  และ  $C_{31}$  ยังแสดงให้เห็นว่า ถ่านหินตัวอย่างนี้มีกำเนิดมาจากพืชบกชั้นสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัญหาในการใช้งาน เพราะในขณะที่เผาไหม้ ถ่านหินจะทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน สารอนินทรีย์จะถูกออกซิไดซ์เปลี่ยนรูปไปเป็นเถ้า ซึ่งประกอบด้วยออกไซด์ของโลหะต่าง ๆ จะรวมตัวกันเป็นก้อน เรียกว่า กาก (slag) ก่อให้เกิดปัญหาในเตาเผาได้ ถ้าของถ่านหินจากจังหวัดเลยมีปริมาณสูงมาก คาดว่าคงจะไม่ใช่เถ้าที่มาจากไม้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเถ้าที่เกิดจากสารอนินทรีย์ภายนอกซึ่งทับถมลงมาด้วย


สำหรับปริมาณสารระเหย จะต้องนำมาคำนวณให้อยู่ในรูปของตัวอย่างแห้ง และไม่รวมสารอนินทรีย์เสียก่อน จากตารางที่ 3.2 จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างถ่านหินขนาด 1 มิลลิเมตร และ เศษถ่านหินจากเหมืองแม่เมาะมีปริมาณสารระเหยมากที่สุดคือ 60.45% และ 67.77% นอกนั้นมีปริมาณใกล้เคียงกันคือ อยู่ในช่วง 37.73-54.58 % ปริมาณสารระเหยเป็นองค์ประกอบของถ่านหินที่ละลายตัวง่ายจะระเหยออกมาเมื่อได้รับความร้อน ปริมาณของสารระเหยที่วิเคราะห์ได้มีปริมาณแตกต่างกันไปตามชนิดของถ่านหิน มีปริมาณสารระเหยน้อย แสดงถึงถ่านหินที่มีศักดิ์สูง เพราะบางส่วนได้ละลายตัวออกไปด้วยความร้อนแล้ว จากผลการทดลองแสดงว่าถ่านหินของจังหวัดเลยมีคุณภาพดีที่สุดใน เพราะมีปริมาณสารระเหยน้อยที่สุด นอกจากนี้ปริมาณสารระเหยยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะในอากาศ โดยที่สารระเหยโมเลกุลใหญ่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเขม่าควัน และสารพิษ เมื่อนำไปเผาไหม้ ดังนั้นถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ และจากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จึงอาจจะมีปัญหาเมื่อมาใช้งาน นอกจากนี้ปริมาณสารระเหยยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยประมาณจากขบวนการกลั่นละลายอีกด้วย

ปริมาณคาร์บอนคงตัวจะต้องนำมาคำนวณให้อยู่ในรูปของตัวอย่างแห้ง และไม่รวมสารอนินทรีย์เสียก่อน เช่นเดียวกับการหาปริมาณสารระเหย ค่าปริมาณคาร์บอนคงตัวนี้นำมาใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของถ่านหินได้ ถ่านหินที่มีศักดิ์สูง จะมีค่าคาร์บอนคงตัวสูงด้วย เพราะปริมาณความชื้นและสารระเหยต่ำ จากตารางที่ 3.2 จะพบว่าค่าคาร์บอนคงตัวของถ่านหินจากจังหวัดเลยมีค่าสูงที่สุด ซึ่งมีถึง 88.54% แสดงว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยมีความสมบูรณ์ของการเป็นถ่านหินมากที่สุด อัตราส่วนของคาร์บอนคงตัวต่อสารระเหยก็สูงที่สุด คือมีค่าถึง 7.73 ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุดในหากไม่คำนึงถึงปริมาณเถ้าที่มีอยู่ และรองลงมาคือถ่านหินที่จังหวัดตาก



#### 4.2 การวัดลำดับชั้นของถ่านหินจากผลการวิเคราะห์โดยประมาณ และจากค่าความร้อน

การวัดลำดับชั้นของถ่านหินตาม ASTM-D388 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 โดยใช้ปริมาณสารระเหยและปริมาณคาร์บอนคงตัว ซึ่งคำนวณให้อยู่ในรูปของตัวอย่างแห้ง และไม่รวมสารอินทรีย์เป็นตัวกำหนดคุณภาพของถ่านหินตั้งแต่ชนิดบิทูมินัสที่มีปริมาณสารระเหยสูงประเภท A จนถึงแอนทราไซต์ สำหรับถ่านหินตั้งแต่ชนิดลิกไนต์ B จนถึงบิทูมินัสที่มีสารระเหยสูงประเภท B จะใช้ค่าความร้อนซึ่งคำนวณให้อยู่ในรูปของตัวอย่างรวมความชื้น ไม่รวมสารอินทรีย์เป็นตัวกำหนดคุณภาพของถ่านหิน จากค่าความร้อนในตารางที่ 3.3 และจากปริมาณคาร์บอนคงตัว และปริมาณสารระเหยในตารางที่ 3.2 สามารถนำมาวัดลำดับชั้นของถ่านหินได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.1



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.1 แสดงการสกัดลำดับชั้นของถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ

แหล่ง	ปริมาณคาร์บอน* คงตัว %	ปริมาณสารระเหย* %	ค่าความร้อน** บีทียู/ปอนด์	ลำดับชั้นของถ่านหิน
จังหวัดกระบี่	42.12	57.88	7554	ลิกไนต์ A
จังหวัดเลย	88.54	11.46	13797	เขมิแอนทราไซต์
จังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา)	54.90	45.10	9018	ซับบิทูมินัส C
จังหวัดตาก (บ้านตาก)	58.64	41.36	11876	} บิทูมินัสที่มีปริมาณสาร ระเหยสูงประเภท C
จังหวัดตาก (ระมัด)	62.27	37.73	10613	
จังหวัดลำปาง (แม่เมาะ)				
ตัวอย่างที่ 1 ไม่คัดขนาด	45.42	54.58	8894	ซับบิทูมินัส C
ตัวอย่างที่ 2 หลายขนาดรวมกัน	49.50	50.50	9943	ซับบิทูมินัส B
ตัวอย่างที่ 3 ขนาดกลาง	51.72	48.28	8628	ซับบิทูมินัส C
ตัวอย่างที่ 4 ขนาด 1 มม.	39.55	60.45	10623	ซับบิทูมินัส A
ตัวอย่างที่ 5 เศษถ่าน (ขนาด >2 มม.)	32.24	67.77	10273	ซับบิทูมินัส A

\* ตัวอย่างแห้งและไม่รวมสารอินทรีย์

\*\* ตัวอย่างรวมความชื้นและไม่รวมสารอินทรีย์



จากผลการทดลองดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า การคัดลำดับชั้นตาม ASTM ถ่านหินจาก  
จังหวัดเลยมีศักดิ์สูงที่สุด จัดว่าเป็นชนิดเชมิแอนทราไซต์ รองลงมาคือ ถ่านหินจากจังหวัดตาก  
ซึ่งจัดว่าเป็นชนิดบิทูมินัส ที่มีปริมาณสารระเหยสูงประเภท C สำหรับถ่านหินของจังหวัดลำปาง  
(แม่เมาะ) และถ่านหินของจังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา) มีศักดิ์ใกล้เคียงกัน จัดว่าเป็นชนิด  
ซับบิทูมินัส สุดท้าย ถ่านหินของจังหวัดกระบี่ จัดว่าเป็นถ่านหินที่มีศักดิ์ต่ำที่สุดคือ ลิกไนต์

การพิจารณาในเชิงพาณิชย์ และการนำไปใช้ประโยชน์ แม้ว่าถ่านหินจากจังหวัดเลย  
จะมีศักดิ์สูงถึงเชมิแอนทราไซต์ แต่การนำมาใช้งานอาจจะไม่ดีเท่ากับถ่านหินจากจังหวัดตาก  
เนื่องจากถ่านหินจากจังหวัดเลยมีปริมาณเถ้ามากกว่า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้  
และจะเห็นว่าค่าความร้อน (รวมความชื้นและรวมเถ้า) ของถ่านหินจากจังหวัดเลยมีค่าน้อยกว่า  
ของถ่านหินจากจังหวัดตาก สำหรับถ่านหินของแหล่งแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นถ่านหิน  
ชนิดซับบิทูมินัสเกรดต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างจากเหมืองแม่เมาะ 5 ตัวอย่าง พบว่า  
ถ่านหินชนิดไม่คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะมีปริมาณเถ้าน้อยที่สุด คือ 7.57% และมีค่าความร้อน  
สูงที่สุดใน 5 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าตัวอย่างอื่น ๆ  
ในแหล่งเดียวกัน สำหรับถ่านหินจากจังหวัดลำพูน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีพอสมควร  
เพราะมีปริมาณเถ้า และความชื้นไม่มาก และยังมีค่าความร้อนสูงอีกด้วย และสำหรับถ่านหินจาก  
จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีปริมาณเถ้าและความชื้นปานกลาง แต่ค่าความร้อนค่อนข้างต่ำ ดังนั้นในการนำ  
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงอาจไม่ดีเท่าที่ควร

#### 4.3 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลองจากการวิเคราะห์โดยละเอียด

จากผลการวิเคราะห์แบบละเอียดของตัวอย่าง 2 ประเภท คือ ตัวอย่างแห้ง และ  
ตัวอย่างรวมความชื้น ดังแสดงในตารางที่ 3.4 และ 3.5 และจากผลการทดลองนำไปคำนวณหาค่า  
ปริมาณเถ้าและสารอินทรีย์ออก ดังแสดงในตารางที่ 3.6 และ 3.7 จากข้อมูลที่ได้นี้สามารถ  
นำไปคัดลำดับชั้นของถ่านหินตามวิธีของ Seyler ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลจากการคำนวณ  
หาค่าอัตราส่วนอะตอมมิก H/C และอะตอมมิก O/C ไปอธิบายถึงต้นกำเนิดของถ่านหิน ดังแสดง  
เป็นกราฟในแผนภาพของ Van Krevelen ซึ่งแสดงในรูปที่ 2.14 จากนั้นจึงนำผลการทดลอง  
ไปคำนวณหาค่าความร้อนจากสูตรของ Dulong และ Boie เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการ  
ทดลองจริงด้วย



#### 4.4 การสกัดลำดับชั้นของถ่านหินจากผลการวิเคราะห์โดยละเอียด

จากการสกัดลำดับชั้นตามวิธีของ Seyler ดังแสดงในตารางที่ 2.3 และจากผลการทดลองในตารางที่ 3.5 เมื่อคำนวณให้อยู่ในรูปตัวอย่างแห้ง และไม่รวมสารอนินทรีย์แล้ว สามารถนำผลมาสกัดลำดับชั้นได้ดังตารางที่ 4.2


ตารางที่ 4.2 แสดงการสกัดลำดับชั้นของถ่านหินแหล่งต่าง ๆ โดยวิธีของ Seyler

แหล่ง	%C*	%H*	ลำดับชั้นของถ่านหิน
จังหวัดกระบี่	51.73	4.12	ออร์โท-ซบ-ลิกนินท์
จังหวัดเลย	94.19	2.89	ออร์โท-แอนทราไซต์
จังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา)	57.92	4.89	ออร์โท-ซบ-ลิกนินท์
จังหวัดตาก (บ้านตาก)	67.43	4.61	ออร์โท-ซบ-ลิกนินท์
จังหวัดตาก (ระมัด)	62.32	4.44	ออร์โท-ซบ-ลิกนินท์
จังหวัดลำปาง (แม่เมาะ)			
ตัวอย่างที่ 1 ไม่คัดขนาด	58.40	4.06	ออร์โท-ซบ-ลิกนินท์
ตัวอย่างที่ 2 หลายขนาดรวมกัน	61.64	4.57	ออร์โท-ซบ-ลิกนินท์
ตัวอย่างที่ 3 ขนาดกลาง	58.88	4.85	ออร์โท-ซบ-ลิกนินท์
ตัวอย่างที่ 4 ขนาด 1 มม.	67.35	5.85	ออร์โท-เปอร์-ลิกนินท์
ตัวอย่างที่ 5 เศษถ่าน (ขนาด >2 มม.)	62.44	5.24	ออร์โท-ลิกนินท์

\* ตัวอย่างแห้ง และไม่รวมสารอนินทรีย์

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.2 ยังสามารถนำมาสร้างเป็นแผนภาพได้ดังแสดงในรูปที่ 4.1





รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง % C และ % H ของถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ

จากแผนภาพ จะเห็นได้ว่าถ่านหินจากจังหวัดกระบี่มีปริมาณคาร์บอนต่ำสุดอยู่ทางด้านขวามือ มีปริมาณไฮโดรเจนปานกลางประมาณ 4% และถ่านหินจากจังหวัดเลยมีปริมาณคาร์บอนสูงที่สุดแยกกลุ่มออกมา และมีปริมาณไฮโดรเจนต่ำที่สุดด้วยคือ 2.89% นอกนั้นจะมีปริมาณคาร์บอนอยู่ในช่วง 57.92-67.43% และปริมาณไฮโดรเจน 4.06-4.89% ยกเว้นถ่านหินขนาด 1 มิลลิเมตร และเศษถ่านหินจากแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีปริมาณไฮโดรเจนมากกว่า 5%

จากการจัดลำดับชั้นถ่านหินโดยวิธีของ Seyler จะเห็นได้ว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยมีคุณภาพดีที่สุดในที่นี้ คือจัดเป็นถ่านหินชนิดออร์โทแอนทราไซต์ ส่วนถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ ลำพูน ตาก และลำปาง ตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 มีปริมาณไฮโดรเจนน้อยกว่า 5.8% จัดว่าเป็นถ่านหินชนิด ออร์โท-ซบ-ลิกนิตีล และตัวอย่างที่ 4 ของถ่านหินจากแม่เมาะ จัดเป็นถ่านหินชนิด ออร์โท-เปอร์-ลิกนิตีล เพราะมีปริมาณไฮโดรเจนมากกว่า 5.8% ถึงแม้ว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยจะมีคุณภาพดีที่สุดในที่นี้ แต่เมื่อทำการวิเคราะห์โดยรวมความชื้นและสารอนินทรีย์ปรากฏว่ามีปริมาณคาร์บอน 44.79% ซึ่งน้อยกว่าถ่านหินจากจังหวัดตาก และจากจังหวัดลำปางแม่เมาะชนิดไม่คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะ ดังนั้นการนำถ่านหินจากจังหวัดเลยมาใช้จึงได้รับประโยชน์น้อยกว่า สำหรับถ่านหินจากแม่เมาะตัวอย่างที่ 2, 3, 4 และ 5 มีปริมาณ



คาร์บอนอยู่ในช่วง 30.13-42.25 % และถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ มีปริมาณคาร์บอน 37.82% เมื่อไม่รวมความชื้นและสารอนินทรีย์แล้วจะมีปริมาณคาร์บอนต่ำที่สุด คือ 51.52%

สำหรับปริมาณกำมะถันเมื่อเกิดการเผาไหม้ จะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน และการกัดกร่อนส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ต่าง ๆ จากตารางที่ 3.4 ปริมาณกำมะถันจากตัวอย่างรวมความชื้นและรวมเถ้า พบว่าถ่านหินจากจังหวัดกระบี่มีปริมาณกำมะถันมากที่สุด คือ 3.51% รองลงมาคือ ถ่านหินจากบ้านป่าคา ซึ่งมีปริมาณกำมะถันถึง 2.61% ดังนั้นถ่านหินทั้ง 2 แหล่งจึงมีปัญหาในด้านการใช้งาน แหล่งถ่านหินที่มีกำมะถันน้อยที่สุดคือ จังหวัดตาก มีปริมาณกำมะถัน 0.54% และ 0.75% สำหรับถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ มีปริมาณกำมะถันอยู่ในช่วง 1.76-1.28%

ปริมาณไฮโดรเจนจากตัวอย่างที่รวมความชื้นและเถ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.4 พบว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยมีปริมาณไฮโดรเจนน้อยที่สุด คือ 1.48% สำหรับถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ มีปริมาณไฮโดรเจนอยู่ในช่วง 2.67-3.87% ปริมาณไฮโดรเจนเหล่านี้เมื่อคำนวณเอาปริมาณเถ้าออกแล้ว จะมีปริมาณไฮโดรเจนสูงขึ้น คือถ่านหินจากจังหวัดเลย มีปริมาณไฮโดรเจน 2.64% และถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ จะมีค่าอยู่ในช่วง 3.66-5.07% นอกจากนี้ปริมาณไฮโดรเจนจากตัวอย่างแห้งและรวมเถ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.5 พบว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยก็ยังมีปริมาณไฮโดรเจนน้อยที่สุด คือ 1.49% สำหรับถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ มีปริมาณไฮโดรเจนอยู่ในช่วง 2.65-4.07% และเมื่อคำนวณเอาปริมาณเถ้าออกเป็นตัวอย่างแห้งและไม่รวมเถ้า พบว่าปริมาณไฮโดรเจนสูงขึ้น โดยที่ถ่านหินจากจังหวัดเลยจะมีปริมาณไฮโดรเจนถึง 2.66% และถ่านหินของแหล่งอื่น ๆ จะมีปริมาณไฮโดรเจนอยู่ในช่วง 4.01-5.32% ปริมาณของไฮโดรเจนในถ่านหินใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าถ่านหินผ่านขบวนการ metamorphism มากน้อยเพียงใดได้ด้วย เช่น ถ้ามีปริมาณน้อย แสดงว่าผ่านขบวนการ metamorphism มาเป็นเวลานาน

ปริมาณไนโตรเจนจากตัวอย่างรวมความชื้นและรวมเถ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.4 พบว่าตัวอย่างถ่านหินชนิดไม้คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะมีปริมาณมากที่สุดคือ 1.84% สำหรับถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ อยู่ในช่วง 0.54-1.28% และเมื่อคำนวณเอาปริมาณเถ้าออก ปริมาณไนโตรเจนสูงขึ้นสำหรับถ่านหินชนิดไม้คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะมีปริมาณ 1.99% ตัวอย่างถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ อยู่ในช่วง 0.96-1.37% และจากการพิจารณาปริมาณไนโตรเจนจากตัวอย่างแห้งชนิดรวมเถ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.5 จะเห็นว่าถ่านหินชนิดไม้คัดขนาดจากเหมืองแม่เมาะมีปริมาณไนโตรเจนมากที่สุด คือ 1.94% และถ่านหินจากแหล่งอื่น ๆ มีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.57-1.21% เมื่อนำมาคำนวณเอาปริมาณเถ้าออก พบว่ามีปริมาณสูงขึ้น และอยู่ในช่วง 0.88-2.10%



4.5 ต้นกำเนิดของถ่านหิน และการเปรียบเทียบค่าความร้อนที่ได้จากการคำนวณ กับที่ได้จากการทดลอง


จากตารางที่ 3.7 นำผลการวิเคราะห์ %C, %H และ %O ของตัวอย่างแห้ง และไม่รวมแก็มาคำนวณหา อะตอมมิกคาร์บอน, อะตอมมิกไฮโดรเจน และอะตอมมิกออกซิเจน แล้วนำไปคำนวณหาอัตราส่วนอะตอมมิก H/C และอัตราส่วนอะตอมมิก O/C ดังแสดงใน ตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าอะตอมมิกคาร์บอน, ไฮโดรเจน และออกซิเจน และค่าอัตราส่วนอะตอมมิก H/C และ O/C

แหล่ง	อะตอมมิกคาร์บอน	อะตอมมิกไฮโดรเจน	อะตอมมิกออกซิเจน	อะตอมมิก H/C	อะตอมมิก O/C
จังหวัดกระบี่	4.21	4.02	2.46	0.96	0.59
จังหวัดเลย	7.21	2.66	0.44	0.37	0.06
จังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา)	4.72	4.78	2.09	1.01	0.44
จังหวัดตาก (บ้านตาก)	5.45	4.47	1.74	0.82	0.32
จังหวัดตาก (ระมัด)	5.13	4.30	2.05	0.84	0.40
จังหวัดลำปาง (แม่เมาะ)					
ตัวอย่างที่ 1 ไม้คัดขนาด	4.82	4.01	2.83	0.83	0.59
ตัวอย่างที่ 2 หลายขนาดรวมกัน	4.95	4.39	2.74	0.89	0.55
ตัวอย่างที่ 3 ขนาดกลาง	4.69	4.64	2.23	0.99	0.48
ตัวอย่างที่ 4 ขนาด 1 มม.	5.11	5.32	1.78	1.04	0.35
ตัวอย่างที่ 5 เศษถ่าน (ขนาด >2 มม.)	4.76	4.79	2.09	1.01	0.44



จากค่าอัตราส่วนอะตอมมิก H/C และอะตอมมิก O/C สามารถนำไปสร้างเป็นกราฟ  
แสดงความสัมพันธ์ได้ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของอะตอมมิก H/C และอะตอมมิก O/C ของ  
ถ่านหินแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทย

จากรูปที่ 2.13 และ 2.14 แสดงขั้นตอนวิวัฒนาการของการเกิดถ่านหินจากลูกก่าเน็ด  
ของถ่านหิน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีก่าเน็ดมาจากลำหรัยซึ่งมีไฮ (wax) เป็นองค์ประกอบ  
กลุ่มที่ 2 มีก่าเน็ดมาจากพืชชั้นสูงที่มีสปอร์เป็นองค์ประกอบ และกลุ่มที่ 3 มีก่าเน็ดมาจากพืช  
ชั้นสูงที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ จากผลการทดลองซึ่งนำขนาดน้ำหนักหาอัตราส่วนอะตอมมิก  
H/C และ O/C พบว่าไม่มีตัวอย่างใดที่มีก่าเน็ดมาจากลำหรัยและสปอร์ แต่มีก่าเน็ดมาจาก  
เซลลูโลสซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณออกซิเจนสอดคล้องกับผลของ



การวิเคราะห์โดยละเอียด นอกจากนี้พบว่าถ่านหินจากจังหวัดตาก, จังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา) จังหวัดลำปาง (แม่เมาะ) และจังหวัดกระบี่ มีลักษณะคล้ายถ่านหินชนิดฮิวมิไนต์ (huminite) ยกเว้นถ่านหินจากจังหวัดเลย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับชนิดอินเนอร์ทีไนต์ (innertinite) ซึ่งการจะบ่งบอกให้ชัดเจนว่าเป็นฮิวมิไนต์ หรืออินเนอร์ทีไนต์นั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ โดยใช้ศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ (microscopic studies) เพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้ได้ทำการคำนวณหาค่าความร้อนจากองค์ประกอบที่วิเคราะห์โดยละเอียดตามลัมการของ Boie และ Dulong (44) คือ

$$\text{Boie: Hg (cal/g.)} = 84.00 \text{ C} + 27.765 \text{ H} + 15.00 \text{ N} + 25.00 \text{ S} - 26.50 \text{ O}$$

$$\text{Dulong: Hg (BTU./lb.)} = 14.544 \text{ C} + 620.28 (\text{H}-0/8) + 40.50 \text{ S}$$

จากลัมการของ Boie จะต้องเปลี่ยนแคลอรีต่อกรัมเป็น บีทียูต่อปอนด์ โดยคูณด้วยแฟกเตอร์ 1.80075 ในการคำนวณได้ใช้ค่า %C, %H, %N, %S และ %O 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 คำนวณเอาแก๊สออก และประเภทที่ 2 คำนวณเอาสารอนินทรีย์ออก ซึ่งผลการคำนวณแสดงในตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ถ้าใช้สูตรของ Boie คำนวณหาค่าความร้อน จะให้ผลใกล้เคียงกับค่าความร้อนที่ได้จากการทดลองกว่าการใช้สูตรของ Dulong ซึ่งถ้าพิจารณาดูจากเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากการทดลองแล้ว ค่าความร้อนที่คำนวณโดยสูตรของ Boie มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ในช่วงประมาณ 0.1-8% แต่ถ้าค่าความร้อนที่คำนวณโดยใช้สูตรของ Dulong จะมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ในช่วงประมาณ 1-22% ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสูตรของ Boie เหมาะที่จะใช้คำนวณหาค่าความร้อนของถ่านหินคุณภาพต่ำ โดยคำนวณจากปริมาณของไนโตรเจนที่ประกอบอยู่ด้วย ส่วนของสูตร Dulong นั้น เหมาะที่จะใช้สำหรับคำนวณหาค่าความร้อนของถ่านหินชนิดดี เพราะไม่มีการคำนวณปริมาณของไนโตรเจนที่เป็นองค์ประกอบ เนื่องจากถ้าเป็นถ่านหินชนิดดี ปริมาณขององค์ประกอบที่มีไนโตรเจนจะถูกสลายไปจนเกือบหมด แต่ถ้าเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำ จะมีสารพวกกระเหยได้ ตลอดจนพวกสารประกอบของไนโตรเจนปนอยู่มาก จากผลในตารางที่ 4.4 และ 4.5 ถ่านหินจากจังหวัดเลยซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพดี เมื่อคำนวณค่าความร้อนโดยใช้สูตรของ Dulong จะให้ผลดีกว่าใช้สูตรของ Boie จากการทดลองนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่า ถ้าเราทราบค่าเปอร์เซ็นต์ของ C, H, O, S และ N ของถ่านหิน ทำให้สามารถคำนวณหาค่าความร้อนของถ่านหินได้โดยไม่ต้องทำการทดลอง แต่ผลที่ได้อาจเป็นค่าโดยประมาณ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบได้



ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความร้อนเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดลอง และจากการคำนวณจากตัวอย่างที่คำนวณเอา ถ้าวอก

แหล่ง	ค่าที่ได้จากการทดลอง	ค่าที่ได้จาก สมการของ Dulong	ค่าที่ได้จาก สมการของ Boie	% ความแตกต่าง จากสมการของ Dulong	% ความแตกต่าง จากสมการของ Boie
จังหวัดกระบี่	7372	5513	6747	-25.21%	-8.47%
จังหวัดเลย	12686	12232	12842	-3.58%	+1.23%
จังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา)	8832	7557	8517	-14.43%	-3.57%
จังหวัดตาก (บ้านตาก)	11516	10867	11486	-5.64%	-0.26%
จังหวัดตาก (ระมัด)	10311	8906	9757	-13.63%	-5.37%
จังหวัดลำปาง (แม่เมาะ)					
ตัวอย่างที่ 1 ไม่คัดขนาด	8808	7274	8335	-17.41%	-5.37%
ตัวอย่างที่ 2 หลายขนาดรวมกัน	9587	8542	9207	-10.90%	-3.96%
ตัวอย่างที่ 3 ขนาดกลาง	8249	6242	7375	-24.33%	-10.60%
ตัวอย่างที่ 4 ขนาด 1 มม.	9678	8745	9537	-9.64%	-1.45%
ตัวอย่างที่ 5 เศษถ่าน (ขนาด >2 มม.)	9411	8565	9398	-8.99%	-0.13%



ตารางที่ 4.5 แสดงค่าความร้อนเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการทดลอง และจากการคำนวณจากตัวอย่างที่คำนวณเอาสารอินทรีย์ออก

แหล่ง	ค่าที่ได้จากการทดลอง	ค่าที่ได้จาก สมการของ Dulong	ค่าที่ได้จาก สมการของ Boie	% ความแตกต่าง จากสมการของ Dulong	% ความแตกต่าง จากสมการของ Boie
จังหวัดกระบี่	7554	5849	7031	-22.69%	-6.92%
จังหวัดเลย	13797	13982	14384	+1.34%	+4.25%
จังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา)	9018	7883	8800	-12.56%	-2.42%
จังหวัดตาก (บ้านตาก)	11876	11448	11994	-3.61%	+0.99%
จังหวัดตาก (ระมัด)	10613	9394	10184	-11.48%	-4.05%
จังหวัดลำปาง (แม่เม่า)					
ตัวอย่างที่ 1 ไม่คัดขนาด	8894	7421	8463	-16.56%	-4.84%
ตัวอย่างที่ 2 หลายขนาดรวมกัน	9943	8911	9729	-10.38%	-2.16%
ตัวอย่างที่ 3 ขนาดกลาง	8628	6886	7933	-20.19%	-8.05%
ตัวอย่างที่ 4 ขนาด 1 มม.	10623	10361	10939	-2.46%	+2.97%
ตัวอย่างที่ 5 เศษถ่าน (ขนาด >2 มม.)	10273	10061	10697	-2.07%	+4.13%



#### 4.6 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบใน ถ้ำถ่านหิน

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบหลักใน ถ้ำถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยใช้หลายเทคนิคด้วยกัน แต่ก็ได้ผลออกมาใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.12 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในถ้ำถ่านหินมีปริมาณของ  $\text{SiO}_2$  อยู่ในช่วง 36.09-52.77% โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวอย่างที่มี  $\text{SiO}_2$  สูงสุดนั้นเป็นเศษถ่านจากแหล่งแม่เมาะ ดังนั้นส่วนหนึ่งของ  $\text{SiO}_2$  อาจจะมาจากการทรายที่ติดมาด้วยก็ได้ เพราะตัวอย่างอื่นในแหล่งเดียวกันมี  $\text{SiO}_2$  น้อยกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปริมาณของ  $\text{SiO}_2$  ที่อยู่ในถ้ำถ่านหิน เมื่อพิจารณาแล้วก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นถ้ำถ่านหินจากแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นตัวอย่างไม่คัดขนาด มีปริมาณ  $\text{SiO}_2$  ต่ำมาก คือ 7.09% ซึ่งถ้าดูผลการวิเคราะห์ธาตุอื่น ๆ จะพบว่าแตกต่างจากตัวอย่างถ้ำถ่านหินของแหล่งอื่นด้วย ในลักษณะที่ตรงกันข้ามประกอบกับข้อมูลอย่างอื่นที่ได้กล่าวมาแล้ว พิจารณาได้ว่าปริมาณของธาตุต่าง ๆ นั้น น่าจะเป็นองค์ประกอบของท่อนไม้ที่กลายเป็นถ่านหินมากกว่าที่จะเกิดการทับถมของพืชสำหรับ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  นั้น พบว่ามีปริมาณอยู่ในช่วง 19.36-31.67% แต่ตัวอย่างไม่คัดขนาดจากแม่เมาะก็มี  $\text{Al}_2\text{O}_3$  น้อยมาก คือ 4.8% เช่นเดียวกับ  $\text{SiO}_2$  สำหรับในกรณีของ  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  มีค่าอยู่ในช่วง 5.7-6.99% ซึ่งนับว่าใกล้เคียงกันยกเว้นถ้ำถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ และบ้านป่าคา จังหวัดลำพูน รวมทั้งถ้ำถ่านหินตัวอย่างไม่คัดขนาดจากแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 14.35-17.74% สำหรับปริมาณของ  $\text{MgO}$  โดยทั่วไปถ้ำถ่านหินจะมีปริมาณ  $\text{MgO}$  อยู่ในช่วง 0.99-2.57% แต่ถ้ำถ่านหินตัวอย่างไม่คัดขนาดจากแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีปริมาณ  $\text{MgO}$  สูงถึง 9.49% ปริมาณของ  $\text{CaO}$  ก็เช่นเดียวกัน ปริมาณโดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 1.26-8.33% ยกเว้นตัวอย่างไม่คัดขนาดจากแม่เมาะ มีสูงถึง 23.50% ปริมาณของ  $\text{K}_2\text{O}$  มีอยู่ในช่วง 1.42-3.04% สำหรับ  $\text{Na}_2\text{O}$  มีอยู่ในช่วง 0.28-0.88% และ  $\text{P}_2\text{O}_5$  มีอยู่ในช่วง 0.05-0.50%

ถ้ำถ่านหินมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่นำถ่านหินไปใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยที่ถ้ำถ่านหินทำให้เกิดกาซซึ่งไปเกาะติดที่อุปกรณ์ในการเผาไหม้ ซึ่งกำจัดออกยากทำให้สูญเสียพลังงาน และเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดออกในถ้ำถ่านหินที่มีสารประกอบเหล็กมาก ซึ่งจากการทดลองตัวอย่างที่มีปริมาณ  $\text{Fe}$  มาก มีอยู่ 3 ตัวอย่าง คือ ถ้ำถ่านหินจากบ้านป่าคา จังหวัดลำพูน ถ้ำถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ และถ้ำถ่านหินตัวอย่างแม่เมาะไม่คัดขนาด จังหวัดลำปาง และทั้ง 3 ตัวอย่างมีปริมาณกำมะถันสูงด้วย สารประกอบเหล็กส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปไพไรต์ ซึ่งในขณะที่เกิดการเผาไหม้  $\text{FeS}_2$  ทำปฏิกิริยากับ  $\text{O}_2$  เกิด  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  และ  $\text{SO}_2$  ซึ่ง  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  จะถูกรีดิวซ์ให้ปริมาณ  $\text{O}_2$  น้อยลง เป็น  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{FeO}$  หรือ



โลหะหนักเกาะติดอยู่ส่วนล่างของเตาเผา ซึ่งกำจัดออกได้ยากไม่ว่าในขณะที่ร้อนหรือเป็น สำหรับ  $SO_2$  จะรวมตัวกับ Na และ K ในเตาถ่านหิน เกิดสารประกอบ  $(Na, K)_3 Al(SO_4)_3$  เป็นแถบสีขาว เกาะอยู่ที่ท่อหรือหม้อน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นได้ นอกจากนี้เตาถ่านหิน ส่วนที่ฟุ้งกระจายได้เป็นผงเข้าไปเกาะติดอยู่กับอุปกรณ์ในการเผาไหม้ จำเป็นต้องกำจัดออกโดยการออกแบบอุปกรณ์ในการเป่า (soot blower) เพื่อเป่าให้ผงเถ้าหลุดออกไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาในการใช้งาน ดังนั้นในการแก้ปัญหาจึงต้องรู้ถึงคุณสมบัติและปริมาณขององค์ประกอบต่าง ๆ ในเตาถ่านหิน เช่น ความเป็นกรด, ความเป็นเบส, จุดหลอมเหลว และความหนืดของ องค์ประกอบออกไซด์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาในการแก้ปัญหาการกำจัดกากออกจากเตาเผาได้

สำหรับธาตุที่มีปริมาณน้อยในถ่านหิน เป็นส่วนหนึ่งของสารอินทรีย์เมื่อมีการเผาไหม้ ธาตุเหล่านี้จะถูกปล่อยออกมา อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มี ปริมาณน้อยนี้จึงมีความสำคัญ ในการทดลองหาธาตุที่มีปริมาณน้อย พบว่ามีธาตุ Ni และ Pb ใน ปริมาณน้อยมาก สำหรับธาตุ Zn, Cu, Mn และ Cr พบว่ามีปริมาณต่าง ๆ กันในแต่ละตัวอย่าง ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3.11 ในการแสดงปริมาณธาตุต่าง ๆ เหล่านี้ โดยทั่วไป กล่าวถึงในรูปปริมาณธาตุในตัวอย่างถ่านหิน พบว่าสำหรับ Zn ตัวอย่างไม้คัดขนาดจากแม่เมาะะ จังหวัดลำปางจะมีปริมาณน้อยที่สุด คือ 3.77 ไมโครกรัม/กรัม สำหรับแม่เมาะตัวอย่างอื่น ๆ มีปริมาณ Zn อยู่ในช่วง 65.33-100.17 ไมโครกรัม/กรัม นอกจากนี้พบว่าตัวอย่างจากจังหวัด อื่น ๆ มีปริมาณ Zn อยู่ในช่วง 18.86-37.71 ไมโครกรัม/กรัม สำหรับปริมาณ Cu ในตัวอย่าง ถ่านหินมีปริมาณน้อยที่สุดคือ ตัวอย่างไม้คัดขนาดจากแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง แต่ถ่านหินตัวอย่างอื่น ๆ จากแม่เมาะอยู่ในช่วง 87-101.61 ไมโครกรัม/กรัม และปริมาณ Cu จากจังหวัดอื่น ๆ จะอยู่ ในช่วง 7.25-78.50 ไมโครกรัม/กรัม สำหรับ Mn พบว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยมีมากที่สุด คือ 414.76 ไมโครกรัม/กรัม และถ่านหินตัวอย่างไม้คัดขนาดจากแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง จะมี Mn น้อยที่สุด คือ 16.32 ไมโครกรัม/กรัม แต่ตัวอย่างอีก 4 ตัวอย่างจากแม่เมาะะ จังหวัดลำปาง มี Mn ค่อนข้างมากอยู่ในช่วง 63.24-120.50 ไมโครกรัม/กรัม สำหรับถ่านหินจากจังหวัดอื่น ๆ อยู่ในช่วง 17.02-78.19 ไมโครกรัม/กรัม สำหรับ Cr พบว่าถ่านหินตัวอย่างไม้คัดขนาดจาก แม่เมาะะ จังหวัดลำปาง มีปริมาณน้อยที่สุด คือ 2.84 ไมโครกรัม/กรัม และถ่านหินจากจังหวัด เลขมี Cr มากที่สุด คือ 61.26 ไมโครกรัม/กรัม สำหรับถ่านหินตัวอย่างอื่น ๆ อยู่ในช่วง 10.26-52.41 ไมโครกรัม/กรัม โดยสรุปแล้ว ถ่านหินตัวอย่างไม้คัดขนาดจากแม่เมาะะ จังหวัด ลำปาง มีปริมาณธาตุเหล่านี้น้อยที่สุด และจะเห็นได้ว่า ถ้าจะพิจารณากันถึงคุณภาพถ่านหินจาก



แหล่งเหล่านี้โดยดูจากปริมาณเก่า และปริมาณของธาตุต่าง ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งาน จะเห็นได้ว่า ถ่านหินจากบ้านป่าคา จังหวัดลำพูน เป็นถ่านหินที่ดีที่สุด รองลงมาก็เป็นถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ และจากจังหวัดตาก ตามลำดับ แต่เนื่องจากทั้งถ่านหินจากบ้านป่าคา จังหวัดลำพูน และถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ มีปริมาณกำมะถันสูง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอากาศเป็นพิษ เนื่องจากกำมะถันไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเวลาเผา ดังนั้นถ่านหินปัญหานี้เข้ามาพิจารณาร่วมกับปริมาณเก่าด้วยแล้ว ถ่านหินจากจังหวัดตากจัดเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุดใน

#### 4.7 สรุป และวิจารณ์ผลการทดลองจากการสกัดถ่านหินด้วยสารละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ

จากผลของการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารที่ได้จากการสกัดถ่านหินด้วยสารละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ นั้น ต้องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีทั่ว ๆ ไปว่าแต่ละส่วนที่ได้จากการสกัดเป็นสารประเภทใด มีมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเป็นถ่านหิน และดูลักษณะเฉพาะของถ่านหินในแต่ละแหล่งด้วย ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3.15 ซึ่งมีการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ สกัดด้วยเฮกเซน เป็นเวลา 16 ชั่วโมง แต่สกัดด้วยโทลูอิน/25% เอทานอล และเมทิลีนคลอไรด์เป็นเวลา 32 ชั่วโมง

การสกัดด้วยเฮกเซนนั้น ส่วนใหญ่จะได้สารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน ส่วนที่สกัดออกมาได้มีปริมาณน้อยกว่าส่วนที่สกัดได้จากสารละลายอินทรีย์อีก 2 ชนิด แหล่งถ่านหินที่มีสารประกอบพวกนี้มากที่สุดได้แก่ถ่านหินจากแหล่งบ้านป่าคา จังหวัดลำพูน คือมีถึง 1.15% รองลงไปเป็นถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ ซึ่งมี 0.61% ส่วนแหล่งอื่น ๆ มีอยู่ในช่วง 0.13-0.48% สำหรับถ่านหินจากจังหวัดเลยมีสัดส่วนที่ถูกสกัดออกมาได้เพียง 0.13% ซึ่งน้อยมาก แสดงว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยมีคุณภาพดีที่สุดใน รองลงมาคือ ถ่านหินจากจังหวัดตาก ซึ่งมีอยู่ 0.2-0.24% จากค่าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ถ่านหินที่มีการสะสมมาเป็นเวลานาน หรือมีความสัมพันธ์ของการเป็นถ่านหินมากกว่า ผลิตภัณฑ์ที่สกัดออกมาได้จะมีปริมาณน้อยเนื่องจากถ่านหินได้รับความร้อนและความดันในขณะที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นโลก แล้วเกิดการแตกพันธะของส่วนเชื่อมโยงในโครงสร้างของถ่านหิน หมู่ที่ทำหน้าที่เฉพาะต่าง ๆ จะระเหยออกไป และเกิดการรวมตัวเพิ่มความเป็นอะโรมาติกมากขึ้น ดังนั้นถ่านหินที่มีคุณภาพดีจึงมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดส่วนนี้น้อย

เมื่อพิจารณาจากส่วนที่สกัดได้ด้วยโทลูอิน/25% เอทานอล นั้น ปรากฏว่าได้ผลิตภัณฑ์มากกว่าส่วนที่สกัดด้วยเฮกเซนหลายเท่าตัว และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบประเภทโพลาร์อะโรมาติกที่มีหมู่ทำหน้าที่เฉพาะมาก เมื่อพิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้



จากถ่านหินของจังหวัดลำพูนมีปริมาณมากที่สุดคือ 7.36% รองลงไปเป็นถ่านหินจากจังหวัดกระบี่ คือ 7.15% และที่น้อยที่สุดเป็นถ่านหินจากจังหวัดเลย คือ 0.08% ผลิตรถยนต์ที่ได้จากการสกัดจากแหล่งอื่น ๆ จะมีปริมาณอยู่ในช่วง 2.56-4.71% โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่าปริมาณที่สกัดได้จากแหล่งต่าง ๆ คล้ายกับผลิตรถยนต์ที่สกัดได้จากเอก เช่นคือ แหล่งที่สกัดได้มากที่สุดก็ยังคงได้มากที่สุดสำหรับแหล่งที่ได้ปริมาณน้อยที่สุด ก็ยังคงได้น้อยที่สุดเหมือนกัน

สำหรับการสกัดถ่านหินด้วยเมทิลีนคลอไรด์ ผลิตรถยนต์ที่ได้จากการสกัดเป็นสารประกอบโพลาร์แต่น้อยกว่าส่วนที่สกัดด้วยโทลูอีน/25% เอทานอล ปริมาณสารที่สกัดได้จึงน้อยกว่าส่วนที่ 2 ปริมาณผลิตรถยนต์ที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลายชนิดนี้ พบว่าปริมาณที่สกัดได้จากถ่านหินของจังหวัดลำพูนยังคงมากที่สุด เช่นเดิม และปริมาณที่สกัดได้จากถ่านหินของจังหวัดเลยยังคงน้อยที่สุด เช่นเดียวกัน แต่ปริมาณที่สกัดได้จากถ่านหินของจังหวัดกระบี่จะมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณที่สกัดได้จากถ่านหินของจังหวัดลำปางแหล่งแม่เมาะ อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่ในถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบพวกโพลาร์อะโรมาติก

ในการศึกษาหาค่าประกอบในแต่ละส่วนที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ กันนั้น โดยนำไปแยกออกเป็นส่วยย่อย ๆ โดยใช้เทคนิคทางโครมาโตกราฟี และใช้ซิลิกาเจลเป็นตัวดูดซับ เมื่อนำผลิตรถยนต์ที่ได้จากการสกัดไปลงในคอสมัน แล้วทำการชะล้างด้วยตัวทำละลายเอก เช่น เบนซีน เบนซีน-เมทานอล และเมทานอล ปริมาณที่ได้ในแต่ละส่วนแสดงอยู่ในตารางที่ 3.18 เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าในส่วนที่ 1 แสดงถึงปริมาณของสารประกอบพวกอะลิฟาติก ส่วนที่ 2 แสดงถึงปริมาณของสารประกอบพวกอะโรมาติก สำหรับส่วนที่ 3 และ 4 แสดงถึงปริมาณของสารประกอบพวกโพลาร์ ซึ่งมีหมู่ทำหน้าที่เฉพาะมาก พบว่าแหล่งถ่านหินจากจังหวัดกระบี่มีส่วนที่ 1, 2, 3 และ 4 ใกล้เคียงกันทั้ง 4 ส่วน ส่วนของจังหวัดลำพูนมีส่วนที่ 3 และ 4 รวมกันมากกว่าส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ่านหินจากจังหวัดลำพูนมีความสมบูรณ์ของการเป็นถ่านหินน้อย แต่ในทางตรงข้าม ถ่านหินจากจังหวัดเลยจะมีปริมาณของส่วนที่ 1 และ 2 มากกว่าส่วนที่ 3 และ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ่านหินจากจังหวัดเลยเป็นถ่านหินชนิดดีกว่า มีความสมบูรณ์ของการเป็นถ่านหินมากกว่าแหล่งอื่น สำหรับถ่านหินจากจังหวัดตาก จะมีปริมาณของส่วนที่ 1 และ 2 มากกว่าส่วนที่ 3 และ 4 คล้ายกับถ่านหินจากจังหวัดเลย แต่มีปริมาณที่สกัดได้มากกว่า ซึ่งกล่าวได้ว่าถ่านหินจากจังหวัดตากเป็นถ่านหินชนิดดี รองลงมาจากจังหวัดเลย และสำหรับถ่านหินจากจังหวัดลำปาง มีปริมาณส่วนที่ 1 และ 2 น้อยกว่าส่วนที่ 3 และ 4 คล้ายกับถ่านหินจากจังหวัดลำพูน แต่ส่วนที่สกัดได้จากถ่านหินด้วยตัวทำละลายเอก เช่นของจังหวัดลำปาง



ได้น้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ่านหินของจังหวัดลำปางน่าจะมีโครงสร้างที่ต่างกัน ทั้งที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์โดยประมาณ และค่าความร้อน ถ้าพิจารณากราฟแท่งดังแสดงในรูปที่ 3.16 จะเห็นได้ว่าสารอินทรีย์ที่สกัดได้มีปริมาณของสารในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน (กราฟแท่งมีลักษณะแตกต่างกัน) ถ้าถ่านหินมาจากแหล่งเดียวกัน ลักษณะของรูปกราฟจะคล้ายกัน เช่น จากรูป ก ถึง จ เป็นถ่านหินจากแหล่งแม่เมาะ มีลักษณะของกราฟแท่งเหมือนกัน หรือจากจังหวัดตาก คือรูป ญ, ฎ ก็มีลักษณะเหมือนกัน สำหรับถ่านหินแหล่งแม่เมาะ และแหล่งบ้านป่าคา จะมีการกระจายคล้าย ๆ กัน คือมีส่วนที่เป็นสารประกอบโพลาร์มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดด้วยโทลูอีน/25% เอทานอล เมื่อนำไปแยกเป็นส่วนย่อย ๆ ด้วยคอลัมน์ซิลิกาเจล แล้วชะล้างด้วยตัวทำละลายถึง 7 ชนิด ผลที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 3.19 จะเห็นได้ว่าสารที่สกัดออกมาได้นั้นเป็นสารพวกที่โมเลกุลมีหมู่ทำหน้าที่เฉพาะมากคือส่วนที่ 6 มากที่สุด รองลงมาเป็นสารประกอบพวกโมโนฟีนอล คือส่วนที่ 4 และถัดมาเป็นสารประกอบพวกเบสิกไนโตรเจน เอเทอโรไซคลิกคือส่วนที่ 5 นอกจากนี้จากกราฟแท่งในรูปที่ 3.17 ซึ่งแสดงการกระจายของสารอินทรีย์ พบว่าถ้าถ่านหินมาจากแหล่งเดียวกัน จะมีแบบอย่างคล้ายกัน สำหรับกราฟแท่งของจังหวัดเลยแตกต่างออกไป และมีปริมาณน้อยด้วย ผลการวิเคราะห์ที่เหมือนกันทุก ๆ แหล่งคือ ส่วนที่ 2 ซึ่งชะล้างด้วยเฮกเซน/15% โทลูอีน สารประกอบที่ถูกชะล้างออกมาเป็นพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนมีปริมาณน้อยที่สุด ยกเว้นถ่านหินจากจังหวัดเลยที่ต่างจากแหล่งอื่น ๆ สำหรับส่วนที่ 3 ที่ถูกชะล้างด้วยคลอโรฟอร์ม เป็นสารประกอบพวกโพลาร์อะโรมาติก โดยเฉลี่ยมีปริมาณของส่วนนี้ไม่มากนัก จากการทดลองนี้สรุปได้ว่า ถ่านหินจากแหล่งจังหวัดเลยเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะมีสารประกอบพวกที่มีหมู่ทำหน้าที่เฉพาะในโครงสร้างของถ่านหินน้อยที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงการวิวัฒนาการของการเป็นถ่านหินมีมากกว่า สำหรับถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุดได้แก่ถ่านหินจากแหล่งจังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา) และจากจังหวัดกระบี่ ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ในแต่ละตัวอย่างของแหล่งเดียวกันจะคล้ายกัน และการกระจายของสารแต่ละประเภทของตัวอย่างถ้ามาจากแหล่งเดียวกันก็จะมีแบบอย่างคล้ายกัน

ในกรณีที่นำส่วนที่สกัดได้โดยใช้เมทิลีนคลอไรด์ไปแยกออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยใช้สารละลายชะล้าง 7 ชนิดเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว ดังแสดงในตารางที่ 3.20 และ รูปที่ 3.18 พบว่าส่วนที่แยกออกมาได้มากที่สุดเป็นส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นสารพวกโมโนฟีนอล รองลงมาเป็นส่วนที่ 6 ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีหมู่ทำหน้าที่เฉพาะมาก จากกราฟแท่งตามรูปที่ 3.18 ซึ่งแสดงการกระจายของสารประกอบแต่ละประเภทในถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ การกระจายของสารประกอบเป็นไปใน



แบบอย่างเดียวกัน ยกเว้นถ่านหินจากจังหวัดเลย ซึ่งในส่วนที่ 3 มีสารประกอบพวกโพลาร์อะโรมาติกมากที่สุด รองลงมาเป็นส่วนที่ 6 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกราฟแท่งในรูปที่ 3.17 และ 3.18 จะเห็นได้ว่า ส่วนที่ 6 ในรูปที่ 3.17 มากกว่าส่วนที่ 6 ในรูปที่ 3.18 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากในการสกัดด้วยโทลูอีน/25% เอทานอล มีความเป็นอะโรมาติกและโพลาร์มากกว่าเมทิลีนคลอไรด์ จึงสกัดเอาสารประเภทที่อยู่ในกลุ่มนี้ออกมาได้มากกว่า

ในการศึกษาหองค์ประกอบของสารประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากการชะล้างแต่ละส่วนด้วยตัวทำละลายต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก เพราะมีสารประกอบประเภทต่าง ๆ ปนอยู่มาก และเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณมาก ตลอดจนเทคนิคในการวิเคราะห์ก็จะต้องใช้หลายอย่างด้วย ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาเฉพาะส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนที่ชะล้างด้วยเอทิลเอโนลเท่านั้น ในการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้จากการชะล้างด้วยเอทิลเอโนลจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด องค์ประกอบเหล่านี้สันนิษฐานว่าเป็นสารพวกอะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยอัลเคนไฮโดรคาร์บอนที่เป็นนอร์มัล-พาราฟินิก และที่เป็นโซ่กิ่ง ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งพวกไซโคอัลเคน ผลิตภัณฑ์ส่วนนี้มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทาง gas chromatography ด้วยคอลัมน์ OV 101 capillary ยาว 25 เมตร โดยใช้สัภาวะในการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3.21 แล้วทำการวิเคราะห์โดยเทียบกับสารมาตรฐาน และจากการสไปค์ ไดโครมาโตแกรม ดังแสดงในรูปที่ 3.20-3.29 จะเห็นได้ว่าลักษณะของโครมาโตแกรมมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่ง และถ้าเป็นแหล่งเดียวกัน ก็จะมีลักษณะเหมือนกัน แม้จะใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ในการสกัดชนิดต่างกันก็ตาม ซึ่งจากการทดลองนี้ทำให้เห็นได้ว่า จากการสกัดถ่านหินแล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วย gas chromatography สามารถให้โครมาโตแกรมเป็น finger print ใช้บอกแหล่งของถ่านหินได้ เพราะมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งอย่างน้อยใช้สำหรับบอกแหล่งถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้

จากโครมาโตแกรมที่ได้นี้ สามารถนำไปหาค่า CPI ของถ่านหินแต่ละแหล่งได้ ผลของการคำนวณหาค่า CPI แสดงอยู่ในตารางที่ 3.22 ซึ่งจะเห็นว่าค่า CPI ของถ่านหินจากทุกแหล่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าความสมบูรณ์ของการเป็นถ่านหินยังไม่ดีนัก แต่แหล่งถ่านหินจากจังหวัดเลยมีค่า CPI ต่ำสุด และมีปริมาณของคาร์บอนอะตอมที่เป็นเลขคู่และเลขคี่ในโครมาโตแกรมในปริมาณเท่า ๆ กัน แสดงว่ามีความสมบูรณ์ของการเป็นถ่านหินมากกว่าแหล่งอื่น แต่ถ่านหินตัวอย่างแม่เมาะไม่คำนึงขนาดของจังหวัดลำปาง มีปริมาณของคาร์บอนอะตอมที่เป็นเลขคี่มากกว่าเลขคู่ และมีค่า CPI อยู่ในช่วง 2.08-3.99 แสดงว่ามีความสมบูรณ์ของการเป็นถ่านหินน้อย และมีคุณภาพต่ำ



ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์อื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าพิจารณาจากโครมาโตแกรมจะเห็นพิกของ  $C_{31}$  สูงเด่นมาก แสดงว่าซากพืชที่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นถ่านหินยังไม่สมบูรณ์ ยังคงมีสภาพเป็นไม้อยู่มาก อย่างไรก็ตาม ถ้าคำนวณค่า CPI โดยไม่รวม  $C_{31}$  และ  $C_{32}$  ได้ว่า CPI ดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 แสดงค่า CPI ของถ่านหินแหล่งต่าง ๆ ซึ่งสกัดด้วยสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ

โดยคำนวณจากสูตร

$$CPI = \frac{1}{2} \left[ \frac{\sum \text{conc}^n C_{19}-C_{29}}{\sum \text{conc}^n C_{18}-C_{28}} + \frac{\sum \text{conc}^n C_{19}-C_{29}}{\sum \text{conc}^n C_{20}-C_{30}} \right]$$

แหล่ง	Carbon preference index (CPI)		
	สกัดด้วย โทลูอิน/25% เจทานอล	สกัดด้วย เมทิลีนคลอไรด์	สกัดด้วย เฮกเซน
จังหวัดกระบี่	1.93	1.83	1.50
จังหวัดเลย	1.00	1.02	0.55
จังหวัดลำพูน (บ้านป่าคา)	1.10	1.01	1.14
จังหวัดตาก (บ้านตาก)	1.59	1.56	1.44
จังหวัดตาก (ระมัด)	1.67	1.62	1.43
จังหวัดลำปาง (แม่เมาะ)			
ตัวอย่างที่ 1 ไม่คัดขนาด	2.08	1.83	1.47
ตัวอย่างที่ 2 หลายขนาดรวมกัน	1.73	1.78	1.36
ตัวอย่างที่ 3 ขนาดกลาง	2.24	2.09	1.50
ตัวอย่างที่ 4 ขนาด 1 มม.	2.02	1.75	1.33
ตัวอย่างที่ 5 เค็ชถ่าน (ขนาด >2 มม.)	1.95	2.14	1.62



ค่า CPI ในตารางที่ 4.6 ไม่ต่างจากค่า CPI ในตารางที่ 3.22 มากนัก ยกเว้นตัวอย่างแม่เมาะไม่คิดขนาด จากจังหวัดลำปาง พบว่าค่า CPI ลดลงจาก 3.99 เป็น 2.08 สำหรับการสกัดด้วยโทลูอีน/25% เอทานอล, ลดลงจาก 3.09 เป็น 1.83 สำหรับการสกัดด้วยเมทิลีนคลอไรด์ และลดลงจาก 2.08 เป็น 1.47 สำหรับการสกัดด้วยเอทเซน

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณของสารต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของถ่านหิน ทั้งโดยประมาณ และโดยละเอียด รวมทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้้นำผลเหล่านี้มาศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้ เพื่อที่จะดูว่าค่าเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคุณภาพของถ่านหิน ได้หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ทั้งหมดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และค่า CPI กับ ค่าความร้อน ปริมาณสารระเหย และ % คาร์บอนตามลำดับ ดังแสดงอยู่ในรูปที่ 4.3-4.11 จะเห็นได้ว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ทั้งหมดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ มีความสัมพันธ์กันกับค่าความร้อนของถ่านหินคือ ถ้าค่าความร้อนของถ่านหินมีค่ามากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์จะมีปริมาณน้อย ดังรูปที่ 4.3 และถ้าถ่านหินมี % คาร์บอนสูง ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลายอินทรีย์จะมีค่าน้อยด้วย ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์ของทั้งสอง พารามิเตอร์นี้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีลักษณะคล้ายกัน ส่วนความสัมพันธ์ของ % ปริมาณสารระเหยได้ กับ ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ทั้งหมดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง คือ ถ้าปริมาณสารระเหยของถ่านหินมีค่ามาก ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้ทั้งหมดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ก็จะมีปริมาณมากด้วย ดังรูปที่ 4.4

สำหรับค่า CPI ซึ่งได้มีผู้วิจัยนำมาใช้สำหรับบอกคุณภาพของถ่านหิน ดังนั้นจึงได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า CPI ของถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ที่คำนวณได้ กับ ค่าความร้อน % คาร์บอน และ ปริมาณสารระเหยได้ตามลำดับดังรูปที่ 4.6-4.8 นอกจากนี้ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า CPI ที่ไม่รวม  $C_{31}$  และ  $C_{32}$  กับพารามิเตอร์ ดังกล่าวด้วย แสดงดังรูปที่ 4.9-4.11 จากความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้สามารถพิจารณาได้ว่า ถ้าค่า CPI น้อย ค่าความร้อน และค่า % คาร์บอนของถ่านหินจะมีค่ามากและเป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่ถ้าวัดค่า CPI ของถ่านหินมีค่าน้อย ปริมาณของสารระเหยได้ก็จะน้อยด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ ผลการทดลองสามารถบ่งบอกได้ว่าคุณภาพของถ่านหินจากจังหวัดเลยมีคุณภาพดีกว่าถ่านหินจากแหล่งอื่น ตลอดทั้งความสัมพันธ์ของการเป็นถ่านหินก็ดีกว่าด้วย สำหรับถ่านหินจากแหล่งอื่น พบว่ามีคุณภาพพอ ๆ กัน



การศึกษาหาสารประกอบอินทรีย์โดยการสกัด และการใช้เทคนิคทางโครมาโตกราฟีนี้ เป็นการทดลองที่ยังไม่มีรายงานสำหรับถ่านหินในประเทศไทย ผลของการศึกษานี้แม้ว่าจะเป็นเพียงการศึกษาระดับพื้นฐาน แต่จากผลการวิเคราะห์ที่ต่าง ๆ ที่ได้นี้เมื่อนำมาพิจารณาจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน และแสดงว่าอาจจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการบอกคุณภาพของถ่านหินได้ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ามีถ่านหิน 2 ชนิด วิธีที่ง่ายที่จะบอกว่าถ่านหินชนิดใดมีคุณภาพดีกว่า ก็ให้นำมาสกัดด้วย เอทเธน แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟี คำนวณค่า CPI หรือดูจาก finger print อาจบอกได้คร่าว ๆ ว่าถ่านหินชนิดใดดีกว่ากัน ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในแนวทางนี้ต่อไป

#### ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยคุณภาพของถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ โดยทำการวิเคราะห์หาปริมาณของสารต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทำให้พบปัญหาที่ควรแก้ไขและควรดำเนินการวิจัยดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้

1. ในการเก็บตัวอย่างถ่านหิน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิด, สภาพแวดล้อมในการสะสมตัว จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างที่มีความลึกต่าง ๆ กัน และทำการศึกษาทางธรณีวิทยาควบคู่กันไปด้วย เพื่อหาเหตุผลในการอธิบายให้สอดคล้องกับความจริงทางธรณีวิทยา
2. ในการสกัดถ่านหินด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ สำหรับตัวอย่างถ่านหินแม่เกาะไม่คัดขนาด จากจังหวัดลำปาง ให้โครมาโตแกรมที่ผิดปกติจากโครมาโตแกรมตัวอย่างอื่นซึ่งน่าที่จะมีการวิจัยต่อถึงลักษณะเฉพาะของตัวอย่างนี้
3. ในการแยกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดทั้งหมด ได้ทำการหาองค์ประกอบในส่วนที่เป็นนอร์มัล-พาราฟิน แต่สำหรับนอร์มัล-อัลเคนที่เป็นโซ่กิ่ง เป็นวงกลม และสารประกอบพวกไอโซพรีนอยด์นั้นยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ องค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญในการบอกถึงต้นกำเนิดและสภาพะในการสะสมตัวซึ่งน่าจะมีการศึกษาต่อไปในอนาคต
4. ในการหาองค์ประกอบในส่วนที่ละลายด้วย เอทเธน/15% โทลูอิน, คลอโรฟอร์ม, คลอโรฟอร์ม/10% ไดเอทิลอีเทอร์, ไดเอทิลอีเทอร์/3% เอทานอล, เมทานอล และคลอโรฟอร์ม/3% เอทานอล ในงานวิจัยนี้ไม่ได้ทำ เนื่องจากสารที่ถูกชะล้างออกมามีโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก ต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง และงบประมาณในการวิเคราะห์มาก แต่องค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่พบในของเหลวที่




ได้จากถ่านหิน โดยขบวนการต่าง ๆ เช่น ขบวนการ SRC ขบวนการ liquefaction  
และขบวนการกลั่นสลายซึ่งสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้ผลิตสารเคมี และใช้เป็นเชื้อเพลิงได้  
สมควรที่จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป




ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






รูปที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร่อนกับปริมาณผลิตร้อยที่ได้จากการลี้กั้ทั้งหมด








รูปที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณลาระเหยกับปริมาณผลิตไข่ที่ได้ออกการสกัดทั้งหมด





รูปที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง %C กับปริมาณผลิตรวมที่ได้ออกจากการสกัดทั้งหมด






- 1 สังกัดกระป๋อง
- 2 สังกัดเลย
- 3 บ้านป่าคา สังกัดลำพูน
- 4 บ้านตาก สังกัดตาก
- 5 ระมัด สังกัดตาก
- 6 แม่เมาะ สังกัดลำปาง ไม้คัดขนาด
- 7 แม่เมาะ สังกัดลำปาง หลายขนาดรวมกัน
- 8 แม่เมาะ สังกัดลำปาง ขนาดกลาง
- 9 แม่เมาะ สังกัดลำปาง ขนาด 1 มม.
- 10 แม่เมาะ สังกัดลำปาง เค็ชถ่าน (ขนาด >2 มม.)

\* ลักัดด้วยเอกเซน  
 \*\* ลักัดด้วยโทลูอิน/25% เอทานอล  
 \*\*\* ลักัดด้วยเมทิลลคลอไรด์  
 † รวมความชื้น และไม่รวมสารอินทรีย์

รูปที่ 4.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนกับค่า CPI






รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารระเหย กับค่า CPI.












รูปที่ 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนกับค่า CPI (ไม่รวม C<sub>31</sub> และ C<sub>32</sub>)






- 1 จังหวัดกระบี่
- 2 จังหวัดเลย
- 3 บ้านป่าคา จังหวัดลำพูน
- 4 บ้านตาก จังหวัดตาก
- 5 ระมาต จังหวัดตาก
- 6 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ไม้คัดขนาด
- 7 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
หลายขนาดรวมกัน
- 8 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ขนาดกลาง
- 9 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ขนาด 1 มม.
- 10 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
เค็ช่ถ่าน (ขนาด >2 มม.)





- \* ลักัดด้วยเอกเซน
- \*\* ลักัดด้วยโทลูอิน/25% เอทานอล
- \*\*\* ลักัดด้วยเมทิลีนคลอไรด์

รูปที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารระเหยกับค่า CPI (ไม่รวม C<sub>31</sub> และ C<sub>32</sub>)





- 1 จังหวัดกระบี่
- 2 จังหวัดเลย
- 3 บ้านป่าคา จังหวัดลำพูน
- 4 บ้านตาก จังหวัดตาก
- 5 ระมัด จังหวัดตาก
- 6 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ไม้คัดขนาด
- 7 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
หลายขนาดรวมกัน
- 8 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ขนาดกลาง
- 9 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
ขนาด 1 มม.
- 10 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
เค็ชถ่าน (ขนาด >2 มม.)



\* ลักัดด้วยเฮกเซน  
 \*\* ลักัดด้วยโทลูอิน/25% เอทานอล  
 \*\*\* ลักัดด้วยเมทิลีนคลอไรด์

รูปที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า %C กับค่า CPI (ไม่รวม C<sub>31</sub> และ C<sub>32</sub>)