

### สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่องการนำกลับอะลูมิเนียมในรูปสารโดยแยกแล่งจากสัตด์อะลูมิเนียมของรูปได้ดังนี้

1. ปริมาณอะลูมิเนียมในภาคตะกอนแม่น้ำ (ในรูปของแข็งคงรูป) อัตราในช่วงร้อยละ 23-65

หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 44

2. ชาตุองค์ประภากบหลักในภาคตะกอน คือ อะลูมิเนียม และชัลเฟอร์ โดยมีสัดส่วนร้อยละเป็น 39.90 และ 4.61 ตามลำดับ และถ้าคิดในรูปของออกไซต์ของชาตุจะมีออกไซต์ของอะลูมิเนียมและออกไซต์ของชัลเฟอร์ ร้อยละ 75.43 และ 11.50 ตามลำดับ

3. พื้นที่ในการนำกลับอะลูมิเนียมด้วยวิธีการใช้กรดซัลฟูริก สำหรับการนำกลับตัวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป คือ น้อยกว่า 2.0 และพื้นที่น้อยกว่า 1.25 จะสามารถนำกลับได้ในปริมาณสูง

4. พื้นที่ในการนำกลับอะลูมิเนียมด้วยวิธีการใช้โซเดียมไฮดรอกไซต์ สำหรับการนำกลับตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป คือ ที่น้อยมากกว่า 12.5

5. การควบคุมน้ำหนักในภาระทดสอบเจ้า สามารถลดปริมาณการใช้สารโดยแยกแล่งที่นำกลับได้ จากทั้งสองวิธีด้วยวิธีการใช้กรดและวิธีการใช้ต่าง

6. สารโดยแยกแล่งที่นำกลับโดยวิธีการใช้กรดซัลฟูริกมีประสิทธิภาพในการกำจัดความชื้นได้ดีกว่าสารโดยแยกแล่งที่นำกลับได้จากการวิธีการใช้โซเดียมไฮดรอกไซต์

7. ภาระที่เพิ่มขึ้นในการใช้สารโดยแยกแล่งที่นำกลับจากวิธีการใช้กรดซัลฟูริก กับน้ำดินที่มีความชื้น 33 NTU, พื้นที่ 7.27 และส่วนต่าง 102 mg./l. คือการใช้สารโดยแยกแล่งที่นำกลับในรูปอะลูมิเนียม 1,096 mg./l. จำนวน 0.8 ลบ.ซม. คิดเป็นปริมาณสารโดยแยกแล่งที่นำกลับในรูปอะลูมิเนียม 0.88 mg./l. ของตัวอย่างน้ำรากน้ำทราย หรือ 10.85 mg./l. ในรูปสารหิน霏้า โดยควบคุมน้ำหนักที่ 5.69 ความชื้นลดลงเหลือ 3.4 NTU และโลหะหนักที่บันเบ็ดอยู่ในน้ำที่ผลิตได้มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานน้ำดื่มของการประปานครหลวงทุกค่า

8. ภาระที่เพิ่มขึ้นในการใช้สารโดยแยกแล่งที่นำกลับจากวิธีการใช้โซเดียมไฮดรอกไซต์ กับน้ำดินที่มีความชื้น 33 NTU, พื้นที่ 7.27 และส่วนต่าง 102 mg./l. คือการใช้สารโดยแยกแล่งที่

นำกลับที่มีปริมาณอะลูมิเนียม 900 มก./ล. จำนวน 3.5 ลบ.ช.m. ได้เป็นปริมาณสารโคแอกูลน์นำกลับในรูปอะลูมิเนียม 3.15 มิลลิกรัมต่อลิตรของตัวอย่างน้ำรวม หรือ 13.77 มก./ล. ในรูปโซเดียมอะลูมิเนตโดยความคุณภาพที่ 5.85 ได้ความชื้นออกมาเป็น 3.4 NTU และโลหะหนักที่เป็นเปื้อนอยู่ในน้ำที่ผลิตได้มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานเม็ดของ การประปานครหลวงทุกค่า

9. ค่าใช้จ่ายทั้งต้นในการนำกลับอะลูมิเนียมด้วยวิธีการใช้กรดซัลฟูริก เท่ากับ 513 บาท/ลูกบาศก์เมตรของสารโคแอกูลน์นำกลับ (มีเนื้ออะลูมิเนียม 1,096 มก./ล.) และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่ากรดซัลฟูริก

10. ค่าใช้จ่ายทั้งต้นในการนำกลับอะลูมิเนียมด้วยวิธีการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 226 บาท/ลูกบาศก์เมตรสารโคแอกูลน์นำกลับ (มีเนื้ออะลูมิเนียม 900 มก./ล.) และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์

11. ค่าใช้จ่ายในการนำสารสัมบัณฑ์จากสัตว์อะลูมิเนียม นำไปใช้ในการกำจัดความชื้น มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้สารสัมบูรณ์ของกิจกรรมการประปานครหลวงมาก กล่าวคือ 0.87 บาท/ลบ.ม. กรณีคุณภาพเช่นและ 2.16 บาท/ลบ.ม. กรณีไม่คุณภาพ เช่นกันเพียง 0.16 บาท/ลบ.ม. ของการประปานครหลวง

#### ข้อเสนอแนะ

การนำกลับอะลูมิเนียมในรูปสารโคแอกูลน์จากสัตว์อะลูมิเนียมนี้ ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการนำกลับและการนำไปประยุกต์ใช้จริงยังสูงอยู่ แต่การศึกษาในเรื่องนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่วยลดปัญหาลึกล้อม โดยเฉพาะการกังกากตะกอนสูญลึกล้อม ซึ่งนับวันจะกว้างจำนวนมากขึ้นทุกที อันอาจเป็นสาเหตุของปัญหาลึกล้อมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีก ทั้งนี้อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายในการนำกลับหรือการนำไปใช้ร่วมกับสารสัมบูรณ์ได้เนื่องเป็นการประหยัดสำหรับกำจัดความชื้น ของน้ำดีบที่ใช้ในการรับน้ำการผลิตน้ำประปา หรือน้ำที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม