

บทที่ 1

บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาของปัญหา

การวัลคาไนซ์ด้วยรังสี (Radiation Vulcanization of Natural Rubber Latex :RVNRL) ได้รับความสนใจเป็นเวลานานมาแล้ว เอกสารฉบับแรกที่กล่าวว่ากระบวนการวัลคาไนซ์โดยรังสี จะต้องใช้ปริมาณรังสีแกมมามากกว่า 300 kGy ในปี 1961 มีการค้นพบว่าเมื่อใช้ Carbon tetrachloride เป็นสารไวปฏิกิริยาและทำการฉายรังสีปริมาณ 40 kGy (Minora et al.,1961)จะทำให้เกิดกระบวนการวัลคาไนซ์ ในน้ำยางธรรมชาติเช่นเดียวกับการใช้สารซัลเฟอร์ ต่อมา มีการวิจัยว่าเมื่อใช้ 2-ethylhexyl acrylate (2-EHA) และ n-butyl acrylate (n-BA) จะสามารถลดปริมาณรังสีลงเหลือ 30 kGy และ Devendra and Makuuchi (1988) พบว่าปริมาณรังสี 12 kGy ทำให้เกิดกระบวนการวัลคาไนซ์ โดยการใส่ carbon tetrachloride และ 2-EHA เป็น sensitizer โดยผลของการทดสอบได้ผลดี แต่ยังมีประสพปัญหาในขั้นตอนการผลิต 2 ประการคือ

- 1 กลิ่นของ 2-EHA ที่เหลืออยู่ เนื่องจาก 2-EHA มีความดันไอต่ำจึงไม่สามารถระเหยได้หมดใน กระบวนการผลิต
- 2 ปัญหาเนื่องจากถุงมือที่ได้ไม่ทนทานต่อสภาวะกรด

ต่อมา Chen and Makuuchi (1988) พบว่า เมื่อใช้ n-BA (ซึ่งมีค่าความดันไอสูงกว่า 2-EHA) โดยไม่ใส่ carbon tetrachloride เป็นสารไวปฏิกิริยาร่วมและทำให้เกิดกระบวนการวัลคาไนซ์โดยฉายรังสีปริมาณ 12 KGy พบว่าไม่มี n-BA เหลืออยู่และสามารถทนต่อสภาพความเป็นกรดได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ n-BA จะลดการคงสภาพของน้ำยาง จึงต้องเติมสารละลาย KOH เพื่อให้คงสภาพ หลังจากนั้น ได้มีการวิจัยในหลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม RVNRL ยังไม่สามารถนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้เนื่องจาก ต้นทุนของ การ Radiation Vulcanization of Natural Rubber Latex สูงเมื่อเทียบกับการวัลคาไนซ์ด้วยซัลเฟอร์

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Radiation Vulcanization of Natural Rubber Latex โดยเป็นหัวข้อย่อยในโครงการวิจัยภาคอุตสาหกรรมในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Regional Cooperative Agreement (RCA) ซึ่งได้รับการสนับสนุน

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Regional Cooperative Agreement (RCA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก International Atomic Energy Agency (IAEA) และ United Nation Development Programme (UNDP) โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ

- 1 เพื่อ ลดปริมาณรังสีจาก 40 kGy ให้เหลือน้อยกว่า 10 kGy
- 2 พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ข้อดีของ Radiation Vulcanization of Natural Rubber Latex เมื่อเทียบกับ กระบวนการวัลคาไนซ์โดย sulfur คือ

- 1 ปราศจาก nitrosamine ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
- 2 ความเป็นพิษต่ำ (non cytotoxic)
- 3 ปราศจาก sulfur และ zinc oxide
- 4 transparency
- 5 อ่อนนุ่ม

ผลงานวิจัยดังกล่าว ในหลายประเทศเริ่มมีการใช้ Radiation Vulcanization of Natural Rubber Latex ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่น gloves, condom, balloon โดยมีการใช้ปริมาณรังสีต่าง ๆ กันตามชนิดของผลิตภัณฑ์และสาร วัลคาไนซ์หลังจากกระบวนการผลิตแล้ว ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจจะได้รับรังสีอีกครั้งด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันกล่าวคือ ในกรณีของ Rubber gloves จำเป็นต้องทำการฉายรังสีซ้ำในปริมาณรังสีที่สูง (25 kGy) เพื่อทำการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค โดยปกติผลิตภัณฑ์จาก Radiation Vulcanized Rubber จะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการเก็บรักษาตามปกติ จึงต้องมีการเติมสาร antioxidant เช่นเดียวกับ sulfur vulcanized การที่ผลิตภัณฑ์ได้รับปริมาณรังสี สูงอีกครั้งย่อมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางองค์ประกอบภายในของผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์โดยมุ่งความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภท Rubber gloves ที่ผลิตด้วยกระบวนการ Radiation Vulcanization of Natural Rubber Latex โดยใช้ปริมาณรังสีที่เหมาะสมและผ่านการฆ่าเชื้อ ที่ 25 kGy โดยทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการฆ่าเชื้อที่อายุการเก็บรักษาต่าง ๆ กัน เปรียบเทียบกับ Rubber gloves ที่ผลิตโดยกระบวนการ sulfur vulcanization

## 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและ ทดลองหาผลที่เกิดจากการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาต่อถุงมือยางทางการแพทย์ที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสี

### 1.3 ขอบเขตงานวิจัย

- 1.3.1 ศึกษาและทดลองผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านต่างๆของถุงมือยางทางการแพทย์ที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมมา ภายหลังจากฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา
  - 1.3.1.1 คุณสมบัติทางด้านเคมี ได้แก่ Gel content, Swelling ratio, Crosslink density
  - 1.3.1.2 คุณสมบัติทางด้านฟิสิกส์ ได้แก่ Tensile strenght , Elongation at break, Modulus
- 1.3.2 เปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติด้านต่างๆของถุงมือยางทางการแพทย์ที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมมา ภายหลังจากฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมากับการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide
- 1.3.3 ศึกษาและเปรียบเทียบผลของระยะเวลาการเก็บรักษาโดยวิธีการ Accelerated Aging ที่มีต่อคุณสมบัติทางด้านเคมีและฟิสิกส์ของถุงมือยางทางการแพทย์ที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมมา ภายหลังจากฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมากับการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide

### 1.4 ขั้นตอนการทำงาน

- 1.4.1 ศึกษาและค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  - 1.4.2 หาปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการวัลคาไนซ์น้ำยางด้วยรังสี
  - 1.4.3 วัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติด้วยรังสีแกมมาตามปริมาณรังสีที่เหมาะสม
  - 1.4.4 ขึ้นรูปถุงมือยางให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและนำไปฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา กับการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide
  - 1.4.5 ทดสอบคุณสมบัติทางด้านเคมีและฟิสิกส์ของถุงมือยาง
  - 1.4.6 เปรียบเทียบผลของระยะเวลาการเก็บรักษาโดยวิธีการ Accelerated aging ที่มีต่อคุณสมบัติทางด้านเคมีและฟิสิกส์
  - 1.4.7 สรุปผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ์
- ### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพถุงมือยางทางการแพทย์ที่วัลคาไนซ์ด้วยรังสีแกมมา



## 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Sumbogo (1977) ได้ทำการทดลองหาผลกระทบของ antioxidant โดยการ aging ยางที่ผ่าน Vulcanize ด้วยรังสี พบว่า 2-2-mercaptobenzimidazole (Vulcanox) 0.5 phr เป็น antioxidant ที่ดีที่สุดเมื่อใช้  $\text{CCl}_4$  เป็น sensitizer โดยเมื่อเทียบการเสื่อมสภาพของ Tensile strength ภายหลังจาก aging ที่ 70 C เป็นเวลา 14 วัน โดยเมื่อใช้ antioxidant จะมีการลดลงของ Tensile strength 17.9% เมื่อเทียบกับไม่เติม antioxidant จะเสื่อมสภาพ ไปมากกว่า 26%

Tsushima (1988) ได้ทำการ Vulcanize นํ้ายางด้วยรังสีแกมมาโดยใช้ n-BA เป็นสารไวปฏิกิริยาโดยใช้ปริมาณรังสีที่ 12 kGy และใช้ 2,2-methylene bis(4-ethyl-6-tert-butyl phenol)(Nocrac NS-5) เป็น antioxidant แล้วนำมาขึ้นรูป พบว่าคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับการ Vulcanized ด้วยsuffer แต่มีปริมาณ  $\text{SO}_2$  น้อยกว่าการ Vulcanize ด้วย Suffer 19 เท่า

Makuuchi(1993) ได้พบว่า antioxidant ประเภท phenol รวมทั้งอนุพันธ์ของ hydroquinoline จะใช้เป็นสาร antioxidant ในฟิล์มยางวัลคาไนซ์ด้วยรังสีได้ไม่ดีเท่าสารประกอบอินทรีย์ของphophite และhydroquinone โดยพบว่า Tris(nonylated phenyl)phosphite (TNPP)และ2,5 ditertamyl hydroquinone (DAHQ)จะให้ retention ของ tensile strength ถึง 99% และ 95 % ตามลำดับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย