

การวิเคราะห์ออกแบบถังและการทดลอง

ในการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของถัง เก็บความร้อนคอนกรีตอัดแรงที่หลังนี้ ได้ออกแบบและสร้างถังทดลองขึ้นใบหนึ่ง โดยภายในบรรจุน้ำมันที่มีจุดเดือดสูง และติดตั้งทำความร้อนสำหรับให้ความร้อนแก่น้ำมัน ทำการทดลองให้อุณหภูมิของน้ำมันสูงขึ้นอย่างช้า ๆ พร้อมกับบันทึกค่าจาก เครื่องมือวัดความ เกรียดและอุณหภูมิที่ เตรียมไว้ เพื่อนำผลที่ได้ไป เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ทางทฤษฎี

4.1 การวิเคราะห์และออกแบบถังทดลอง

ถัง เก็บความร้อนต้นแบบมีความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.40 เมตร มีความสูง 5.0 เมตร เก็บน้ำมันร้อนอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 300° เซลเซียส ในการวิจัยนี้ ใช้เพียงส่วนของถังที่มีความสูง 1.53 เมตร ทั้งนี้ ก็เพื่อความประหยัดโดยที่ยังสามารถศึกษาพฤติกรรมของถังได้เหมือนเดิม เนื่องจากถังนี้ใช้บรรจุของ เหลวดังนั้นจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึมโดยกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบว่าไม่ให้ เกิดหน่วยแรงดึงขึ้นในส่วนของโครงสร้างทันทีหลังการถ่ายแรงอัด และเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพการอัดแรงทั้งหมดแล้วจะยอมให้เกิดหน่วยแรงดึงในโครงสร้างขณะใช้งานไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยแรงดึง ซึ่งยอมให้ที่อุณหภูมิปกติในระยะเวลาสั้น โดยที่เมื่อใช้งาน เป็นเวลาต่อเนื่องกัน การปรับการกระจายหน่วยแรงเนื่องจากผลของการคืบทำให้หน่วยแรงดึงลดน้อยลงในเวลาเร็วพอควร

การหาความหนาของผนัง ในขั้นแรกต้องลอง เลือกความหนาที่คิดว่าจะ เหมาะสมกับการใช้งานขึ้นมาค่าหนึ่ง และลองวิเคราะห์การส่งผ่านความร้อนของผนังที่มีฉนวนหุ้ม โดยใช้ทฤษฎีการส่งผ่านความร้อนของท่อทรงกระบอกกลมกลวงที่สภาวะคงตัว⁽²³⁾ (ดูรูปที่ 4.1) ซึ่งมีสูตรว่า

$$Q = \frac{T_1 - T_{amb}}{R_c + R_i + R_a} = \frac{T_1 - T_2}{R_c} \quad (4.1)$$

โดยที่ Q = ปริมาณความร้อน
 T_1 = อุณหภูมิของผนังที่ผิวใน

$$\begin{aligned}
 T_{amb} &= \text{อุณหภูมิห้อง} \\
 T_2 &= \text{อุณหภูมิของผนังที่ผิววนอก} \\
 R_c &= \frac{\ln(r_2/r_1)}{2 k_c L} \\
 R_i &= \frac{\ln(r_3/r_2)}{2 k_i L} \\
 R_a &= \frac{1}{2 h_o L r_3} \\
 k_c, k_i &= \text{สัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตและฉนวน} \\
 h_o &= \text{สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของอากาศ} \\
 r_1 &= \text{ระยะรัศมีของผิวในของผนังถัง} \\
 r_2 &= \text{ระยะรัศมีของผิววนอกของผนังถัง} \\
 r_3 &= \text{ระยะรัศมีของผิววนอกของฉนวนหุ้ม}
 \end{aligned}$$

จากการวิเคราะห์นี้จะได้อุณหภูมิของผนังที่ผิวในและผิววนอก สำหรับนำมาคำนวณหาหน่วยแรงภายใน เนื่องจากอุณหภูมิโดยทฤษฎีอัสติค⁽²⁴⁾ ที่หน้าตัดซึ่งห่างจากขอบเขตและพิจารณาได้ว่าเกิดความเครียดเฉพาะในระนาบ (plane strain) ซึ่งมีสูตรเป็น

$$\sigma_r = \frac{\alpha E T_i}{2(1-\nu) \ln(b/a)} \left[-\ln(b/r) - \frac{a^2}{(b^2-a^2)} \left(1 - \frac{b^2}{r^2}\right) \ln(b/a) \right] \quad (4.2)$$

$$\sigma_\theta = \frac{\alpha E T_i}{2(1-\nu) \ln(b/a)} \left[1 - \ln(b/r) - \frac{a^2}{(b^2-a^2)} \left(1 + \frac{b^2}{r^2}\right) \ln(b/a) \right] \quad (4.3)$$

$$\sigma_z = \frac{\alpha E T_i}{2(1-\nu) \ln(b/a)} \left[1 - 2\ln(b/r) - \frac{2a^2}{(b^2-a^2)} \ln(b/a) \right] \quad (4.4)$$

โดยที่ T_i = ผลต่างของอุณหภูมิผิววนอกและผิวในของผนังถัง

b = ระยะรัศมีของผิววนอกของผนังถัง

a = ระยะรัศมีของผิวในของผนังถัง

ส่วนหน่วยแรง เนื่องจากการอัดแรงทั้งในแนวเส้นรอบวงและแนวตั้ง มีขนาดสม่ำเสมอเกือบเท่ากันทุกจุดบนหน้าตัด จึงสามารถใช้ค่าเฉลี่ยของหน่วยแรง เนื่องจากการอัดแรงดังนี้

$$\sigma_\theta = \frac{-F_{p,\theta}}{A_\theta} \quad (4.5)$$

$$\sigma_z = \frac{-F_{p,z}}{A_z} \quad (4.6)$$

โดยที่	$F_{p,\theta}$	=	แรงอัดในแนว เส้นรอบวง
	A_θ	=	พื้นที่หน้าตัดในแนว เส้นรอบวง
	$F_{p,z}$	=	แรงอัดในแนวตั้ง
	A_z	=	พื้นที่หน้าตัดในแนวตั้ง

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าผลของอุณหภูมิทำให้เกิดสถานะของหน่วยแรงแนวตั้งและหน่วยแรงแนว เส้นรอบวงตามความหนาของผนังคล้ายคลึงกันคือ เกิดหน่วยแรงอัดมากที่สุดที่ผิวในและหน่วยแรงดึงมากที่สุดที่ผิวนอกโดยการกระจาย เกือบ เป็น เส้นตรง ส่วนหน่วยแรงแนวรัศมีเป็นหน่วยแรงอัดมีขนาดน้อยมากไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของหน่วยแรงแนวตั้งที่มากที่สุด โดยมีค่ามากที่สุดอยู่ใกล้กึ่งกลางผนังและมีค่า เป็นศูนย์ที่ผิวในและผิวนอก หน่วยแรงดึงในแนว เส้นรอบวงและแนวตั้งมีค่าขึ้นกับความหนาของฉนวนกันความร้อนซึ่งหุ้มไว้ เพื่อช่วยลดความร้อนที่สูญเสียและรักษาอุณหภูมิภายในไว้ดังรูปที่ 4.2 ถ้าหากไม่มีฉนวนหุ้มไว้เลยอุณหภูมิที่ผิวในซึ่งสัมผัสกับน้ำมันร้อนและผิวนอกซึ่งสัมผัสกับอากาศจะแตกต่างกันมาก จนอาจทำให้เกิดการแตกร้าวได้ ตารางที่ 4.1 แสดงค่าอุณหภูมิแตกต่างของผิวคอนกรีตด้านในกับด้านนอกและหน่วยแรงดึงสูงสุด เมื่อใช้ความหนาผนัง 0.15 เมตร โดยเปลี่ยนค่าความหนาของฉนวนต่าง ๆ กัน ในการวิจัยนี้เลือกฉนวนหนา 5 ซม. ซึ่งทำให้เกิดอุณหภูมิแตกต่าง 21° เซลเซียสและหน่วยแรงดึงสูงสุด 34.8 กก./ซม.² หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิจำต้องหักล้างโดยการอัดแรง จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าต้องใช้ เหล็ก เสริมอัดแรงพื้นที่หน้าตัดประมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่หน้าตัดคอนกรีต

เพื่อจะวิเคราะห์ถึงทดลองให้ละเอียดขึ้น จะต้องใช้การวิเคราะห์อิลาสติกโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์สำหรับ โครงสร้างสมมาตรรอบแกนหมุน โครงสร้างจำลองมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 1.40 เมตร ผนังหนา 0.15 เมตร ความสูง 1.53 เมตร พื้นถึงหนา 0.20 เมตร ประกอบด้วย 260 จุดขั้ว ชั้นส่วนย่อยของคอนกรีต 204 ชั้น ชั้นส่วนย่อยของ เหล็ก เสริมอัดแรงแนวตั้ง 37 ชั้นและชั้นส่วนย่อยของ เหล็ก เสริมอัดแรงแนว เส้นรอบวง 6 ชั้น ดังแสดงในรูปที่ 4.3 การวิเคราะห์แยกเป็น 4 กรณีคือ

1. การเพิ่มอุณหภูมิ
2. การอัดแรง
3. การเพิ่มอุณหภูมิร่วมกับการอัดแรง
4. การเพิ่มอุณหภูมิร่วมกับการอัดแรงภายใต้แรงดึงประสิทธิผลของ เหล็ก เสริมอัด

แรง (ดูการหาแรงดึงขณะถ่ายแรงและแรงดึงประสิทธิผลในภาคผนวก ค)

ในการวิเคราะห์ที่ได้สมมุติให้อุณหภูมิของผิวใน เท่ากับ 300° เซลเซียสและผลต่างของอุณหภูมิคือ 20° เซลเซียส โดยที่อุณหภูมิลดลงเป็นเส้นตรงตามระยะรัศมี รูปที่ 4.4 ถึง 4.7 แสดงการกระจายของหน่วยแรงต่าง ๆ ตามความหนาในผนังที่ระยะ 1.34, 0.86 และ 0.34 เมตรจากขอบล่างของถัง ส่วนผลของหน่วยแรงในพื้นที่ดังได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.8 ถึง 4.11 สำหรับหน้าตัดที่ระยะรัศมี 0.625 และ 0.025 เมตร

ผลจากการวิเคราะห์ในกรณีที่มีการอัดแรงนั้น ผนังจะมีหน่วยแรง เป็นหน่วยแรงอัดตลอดทั้งหมด ค่ามากที่สุดเท่ากับ 69 กก./ซม.^2 อยู่ที่ผิวในขอบบน พื้นดั่งที่ผิวนอกเกิดหน่วยแรงดึงในแนวเส้นรอบวงและแนวรัศมีประมาณ 18 กก./ซม.^2 พื้นดั่งที่ผิวในเกิดหน่วยแรงอัดในแนวเส้นรอบวงและแนวรัศมีประมาณ 23 กก./ซม.^2 ผลการวิเคราะห์ในกรณีที่มีการเพิ่มอุณหภูมิร่วมกับการอัดแรง ผนังส่วนใหญ่จะมีหน่วยแรงเป็นหน่วยแรงอัด ยกเว้นที่บริเวณผิวนอกขอบล่างเกิดหน่วยแรงดึงในแนวเส้นรอบวงประมาณ 10 กก./ซม.^2 หน่วยแรงอัดมากที่สุดเท่ากับ 80 กก./ซม.^2 อยู่ที่ผิวในของผนัง พื้นดั่งที่ผิวนอกเกิดหน่วยแรงดึงในแนวเส้นรอบวงและแนวรัศมีประมาณ 48 กก./ซม.^2 ผลการวิเคราะห์ในกรณีที่มีการเพิ่มอุณหภูมิร่วมกับการอัดแรงภายใต้แรงดึงประสิทธิผล ผิวในของผนังเกิดหน่วยแรงอัดในแนวเส้นรอบวงและในแนวตั้งประมาณ 63 กก./ซม.^2 ผิวนอกของผนังเกิดหน่วยแรงดึงในแนวเส้นรอบวงและแนวตั้งประมาณ 15 กก./ซม.^2 พื้นดั่งที่ผิวนอกเกิดหน่วยแรงดึงในแนวเส้นรอบวงและแนวรัศมีประมาณ 40 กก./ซม.^2 พื้นดั่งที่ผิวในเกิดหน่วยแรงอัดในแนวเส้นรอบวงและแนวรัศมีประมาณ 60 กก./ซม.^2

การวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย เป็นการวิเคราะห์โดยทฤษฎีวิเสโคอีลาสติกเชิงเส้นตรง เพื่อศึกษาพฤติกรรมในระยะยาวนาน เนื่องจากการเพิ่มอุณหภูมิและการอัดแรง การวิเคราะห์นี้ใช้วิธีการของ Jordaan และ Khalifa⁽¹⁵⁾ ตามที่กล่าวในหัวข้อ 3.4 ซึ่งการหาค่าตอบอาศัยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์อีลาสติกโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ อายุของคอนกรีตเท่ากับ 30 วัน เมื่อมีการอัดแรงร่วมกับการเพิ่มอุณหภูมิ ตัวอย่างการคำนวณแสดงในภาคผนวก ข สำหรับหน้าตัดบนผนังที่ระดับความสูง 0.80 เมตรจากก้นถัง ผลการวิเคราะห์ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.12 ถึง 4.16 ซึ่งแสดงหน่วยแรงและความเครียดที่ระยะเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ 30 ถึง 300 วัน หน่วยแรงและความเครียดได้ปรับการกระจายจนอยู่ในสภาวะคงตัวภายใน 300 วัน หน่วยแรงในแนวเส้นรอบวงมีค่าสม่ำเสมอ 42 กก./ซม.^2 ที่สภาวะคงตัวนี้ หลังจากนั้นถ้าอุณหภูมิลดลง เป็นปกติหน่วยแรงอัดที่ผิวในและผิวนอกจะ เท่ากับ 4 และ 75 กก./ซม.^2 ตามลำดับ ส่วนความเครียดเมื่อปรับการกระจายแล้วกลับมีค่าลดลงคือ ความเครียดในแนวเส้นรอบวงปรับตัวจาก $2532 \times 10^{-6} \text{ ซม./ซม.}$

เป็น 2253×10^{-6} ชม./ชม. และจาก 2558×10^{-6} ชม./ชม. เป็น 2345×10^{-6} ชม./ชม. สำหรับ
ผิวในและผิวนอกตามลำดับ

จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นบนผนังส่วนใหญ่เป็นหน่วยแรงอัด ยก-
เว้นในกรณีที่มีการเพิ่มอุณหภูมิร่วมกับการอัดแรงภายใต้แรงดึงประสิทธิผลนั้น ปรากฏว่าผิวนอกของ
ผนังเกิดหน่วยแรงดึง แต่ไม่เกินค่าที่ยอมให้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลของการคืบแสดงว่า
หน่วยแรงที่ผิวนอกนี้จะมีค่า เปลี่ยน เป็นหน่วยแรงอัดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยแรงที่เกิดขึ้นบน
ผนังในทุกกรณีจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามในการออกแบบได้เสริม เหล็กธรรมดาในผนัง
เพิ่มเติม เพื่อควบคุมการแตกร้าวในผนัง ในกรณีที่เกิดหน่วยแรงดึงมากกว่าที่คาดคะเนไว้

รูปที่ 4.17 แสดงรูปด้านของถังทดลอง รูปที่ 4.18 แสดงรูปแปลนของถังทดลอง
รูปที่ 4.19 และ 4.20 แสดงรูปตัด A และ B ของถังทดลอง รูปที่ 4.21 แสดง เหล็กเสริมพื้น
ชั้นล่างของถังทดลอง เหล็กเสริมอัดแรงในผนัง เป็นชนิดเชือกเหล็กลวด 7 เส้น $\phi \frac{1}{2}$ นิ้ว เกรด
270K เหล็กเสริมอัดแรงแนวตั้งทางจากรับกันสนิม และใส่ในท่อพีวีซีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
18 มม. ศูนย์กลางของท่อซึ่งฝังอยู่ในผนังคอนกรีตมีระยะห่างกันประมาณ 0.21 เมตร และอยู่
ห่างจากผิวคอนกรีตด้านใน 0.10 เมตร แผ่นเหล็กรองหัวยึดหนา $\frac{5}{8}$ นิ้ว ขนาดกว้าง 0.10 ม.
 \times 0.10 ม. ช่วยกระจายแรงกดจากหัวยึดและลดหน่วยแรงของคอนกรีตบริเวณรอบปลายท่อพีวีซี
เหล็กเสริมกันร้าวในแนวรัศมีที่ปลายท่อพีวีซีใช้เหล็ก ϕ 6 มม. ขด เป็นเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.07 เมตร ระยะเกลียว 0.03 เมตร จำนวน 5 รอบ

เหล็กเสริมอัดแรงแนวเส้นรอบวงซึ่งทางจากรับกันสนิมได้ถูกออกแบบให้อยู่ชิดผิวถึงด้าน
นอก โดยมีแถบสังกะสี เรียบกว้าง 1 นิ้ว รองระหว่างผนังคอนกรีตและเหล็กเสริม เพื่อลดการ
สูญเสียแรงดึงเนื่องจากความผิด การอัดแรงด้วยระบบใช้หัวยึดที่ปลายของเหล็กแต่ละ เส้นสำหรับ
ถึงขนาด เล็ก เช่นนี้จะมีปัญหา เรื่องความผิดสูง ดังนั้นจึงออกแบบให้เหล็กแต่ละ เส้นยาวประมาณ
1 ใน 3 ของเส้นรอบวงโดยมีคืบบนผนังในแนวตั้ง 3 อันเป็นที่ถ่ายแรงจากหัวยึด

เหล็กเสริมธรรมดาในผนังประกอบด้วยเหล็ก ϕ 9 มม. ตะแกรง 2 ชั้น โดยมีระยะ
ห่างเส้นต่อเส้น 0.20 และ 0.10 เมตร สำหรับตะแกรงชั้นในและชั้นนอกตามลำดับ

สำหรับแผ่นพื้นตั้งใช้เหล็กเสริมข้ออ้อย ϕ 12 มม. วางในแนวรัศมีและเส้นรอบวง
โดยมีเหล็กเสริมเพียงพอที่จะรับแรงดึงที่กันถังได้ ทั้งนี้เนื่องจากช่วง เวลาการทดลองสั้น เพียงไม่
กี่วัน และในการนำไปใช้งานอาจ เพื่อให้พื้นถึงหน้าชั้นอีกได้โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก

ฝาปิดด้านบน เป็นแผ่น เหล็กหนา 12 มม. มีข้อต่อเกลียวสำหรับท่อน้ำมัน ท่ออากาศและ
แท่งทำความร้อน รอยต่อด้านบนระหว่างขอบบนของผนังคอนกรีตและฝา เหล็กอุดด้วยซิลิโคนโดยรอบ

4.2 การสร้างถังทดลอง

คอนกรีตสำหรับถังทดลองมีกำลังอัดประลัยที่ออกแบบ 350 กก./ซม.² ความยวบยัว
10 ซม. อัตราส่วนผสมเป็นดังนี้

ซีเมนต์	440	กก./ม. ³
ทรายหยาบ	680	กก./ม. ³
หินขนาดโตสุด $\frac{1}{2}$ นิ้ว	512	กก./ม. ³
หินขนาดโตสุด $\frac{3}{4}$ นิ้ว	512	กก./ม. ³
อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์	0.46	

ซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ชนิดที่หนึ่ง (ตราช้าง) ขนาดถุงละ 50 กก. ทรายใช้ทรายหยาบ
แม่น้ำมีสัดส่วนคละตามตารางที่ 4.2 หินใช้หินปูนจากจังหวัดสระบุรีมีสัดส่วนคละตามตารางที่ 4.3
และ 4.4 หินนี้ล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วเก็บรอไว้ก่อนนำมาใช้งาน

เชือกเหล็กอัดแรงลวด 7 เส้น $\phi \frac{1}{2}$ นิ้วที่ใช้เป็นชนิดเกรด 270K ตามมาตรฐาน
ASTM A416-74 จากการทดสอบปรากฏว่ามีกำลังรับแรงดึงประลัย 18,910 กก. โมดูลัสยืดหยุ่น
2,000,000 กก./ซม.² (ดูรายละเอียดผลการทดสอบในภาคผนวก ง) ส่วนเหล็กเสริมธรรมดาใช้
เหล็กกลมชนิด SR24 และเหล็กข้ออ้อยชนิด SD30

การเทคอนกรีตจะแบ่ง เป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกเทพื้นดังกล่าว จากนั้นจึงเตรียมฝังเทอร์-
โมคัปเปิลสำหรับวัดอุณหภูมิของผนังถัง ในรูปที่ 4.21 จะเห็นตำแหน่งที่ฝังเทอร์โมคัปเปิลสำหรับวัด
อุณหภูมิที่ผิวใน ผิวนอกและจุดแบ่ง 1 ใน 3 ของความหนาซึ่งทั้งหมดจะมีอยู่ 2 ชุด หลังจากเทพื้น
ดังกล่าว 21 วันจึงทำการเทคอนกรีตส่วนผนังถัง บ่มโดยใส่น้ำในถังจนเต็มและใช้กระสอบชุบน้ำหุ้มไว้
โดยรอบจนผนังคอนกรีตอายุได้ 14 วัน

4.3 การติดตั้งอุปกรณ์

ภายในถังทดลองบรรจุก้อนคอนกรีตขนาด 0.15 ม x 0.15 x 0.15 ม. จำนวน
320 ก้อน เพื่อประหยัดน้ำมันที่ใช้ซึ่งก้อนคอนกรีตจะแทนที่น้ำมันถึง 1080 ลิตร การวางก้อนคอนกรีต
ได้จัดให้เหลือช่องว่าง เป็นแนวให้ความร้อนไหลกระจายภายในถังได้ทั่วถึง

ภายนอกถังทดลองติดตั้งถัง เหล็กขนาด 100 ลิตร สำหรับเก็บน้ำมันชั่วคราว การ

อุณหภูมิที่ออกมาจากถังทดลองมา เข้าถึง เหล็กใช้หลักการไหลของของเหลวซึ่งไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ส่วน การสูบน้ำมันจากถัง เหล็ก เข้าถึงทดลองใช้ปั๊มซึ่งมีกำลังสูบได้ 10 ลิตรต่อนาที

อุปกรณ์สำหรับทำความร้อนใช้แท่งทำความร้อนด้วยไฟฟ้ารูปตัวยูยาว 1.20 เมตร กว้าง 0.05 เมตร จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1980 วัตต์ จุ่มลงในน้ำมันจากฝาปิดโดยจัดตำแหน่งตาม รูปที่ 4.21 ตัวถังโดยรอบหุ้มด้วยฉนวนไมโครไฟเบอร์หนา 2 นิ้ว การวัดความเครียดของคอนกรีต ใช้เกจวัดความเครียดแบบไฟฟ้า (electrical strain gauge) ชนิด N-123A ยี่ห้อ TML ทำด้วย เส้นลวดนิเกิลโครเมียม (Ni - Cr) มีความยาวเกจ (gauge length) 25 มม. มีความกว้าง เกจ (gauge width) 1.5 มม. แผ่นพื้นทำด้วยเซรามิก (ceramic) ยาว 40 มม. กว้าง 8 มม. กาวติด เป็นชนิด AS (อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง 400° เซลเซียส) เนื่องจากอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อเกจวัด ความเครียดแบบไฟฟ้าทำให้เกิดความเครียดปรากฏ (apparent strain) ขึ้นเพื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง จึงต้องทำการแคลิเบรต (calibrate) ค่าที่วัดได้กับค่าจากเอกซเทนโซมิเตอร์ ผลการทดสอบ แสดงไว้ในภาคผนวก จ เกจที่ติดบนถังทดลองมีทั้งหมด 8 ตัว (ดูรูปที่ 4.23-4.25) อยู่ที่บริเวณ กึ่งกลางความสูงของถังในแนวตั้งและแนวเส้นรอบวง 6 ตัว อยู่ที่บริเวณขอบล่างของผนังในแนวตั้ง 1 ตัว และอยู่ที่บริเวณขอบบนของถังในแนวเส้นรอบวง 1 ตัว

กระบอกวัดแรงอัด (load cell) สำหรับวัดแรงอัดจากเหล็กเสริมอัดแรงมีทั้งหมด 4 ตัว ใช้วัดเหล็กแนวตั้ง 2 ตัวและแนวเส้นรอบวง 2 ตัว สำหรับเหล็กแนวเส้นรอบวงนั้นนับจาก ขอบล่างของถังขึ้นไปเป็นเส้นที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ทำกระบอกวัดแรงอัดมีดังนี้

ก. แท่งเหล็กทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 4.60 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายใน 1.65 ซม. สูง 6.0 ซม.

ข. เกจวัดความเครียดแบบไฟฟ้าชนิด QFLA-1 ยี่ห้อ TML ทำด้วยฟอยล์คอปเปอร์ นิเกิล (Cu - Ni foil) มีความยาวเกจ 1 มม. มีความกว้างเกจ 1.2 มม. แผ่นพื้นทำด้วย โพลีอิมายด์ (polyimide) ยาว 5 มม. กว้าง 2 มม. กาวติดเป็นชนิด PC-12 (อุณหภูมิใช้งาน -196 ถึง 170° เซลเซียส)

กระบอกวัดแรงอัดได้ถูกทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงอัดและความเครียดที่อุณหภูมิห้อง , 60 , 80 และ 100° เซลเซียส ก่อนนำไปใช้งาน ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.26

4.4 เครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าต่าง ๆ ในการอัดแรงและการเพิ่มอุณหภูมิมีดังนี้

1. เครื่องวัดความเครียดแบบไฟฟ้า (electrical strain indicator) รุ่น

SM-60D ยี่ห้อ KYOWA สามารถอ่านค่าความเครียดได้สูงสุด $30,500 \times 10^{-6}$ ชม./ชม. และค่าสุด $-29,500 \times 10^{-6}$ ชม./ชม. มีความละเอียด 10×10^{-6} ชม./ชม. (1 บิต) ค่าเกจเพคเตอร์ (gauge factor) คงที่ 2.00

2. กล่องสวิตช์และปรับสมดุลย์ (switching & balancing box) รุ่น SS 24R ยี่ห้อ KYOWA มีช่องสำหรับค่อเกจ 24 ช่อง มีปุ่มปรับความต้านทานของเกจได้เป็น 60, 120, 350 และ 500 โอห์ม สามารถค่อเกจได้เป็น 1, 2 และ 4 เกจ

3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลข (digital temperature indicator) รุ่น DP-48 ยี่ห้อ RKC สำหรับใช้กับเทอร์โมคัปเปิลชนิด CA(K) หรือ IC(J) ค่าสูงสุดที่อ่านได้ 399.9 เซลเซียส ความละเอียดในหลักสุดท้าย 1 เซลเซียส เพื่อความถูกต้องได้ทำการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิจริงกับอุณหภูมิที่อ่านได้โดยใช้เทอร์โมคัปเปิลชนิดเดียวกันที่ใช้ในการทดลอง

4. เครื่องเปลี่ยนช่อง (manual changeover device) รุ่น SP-48 ยี่ห้อ RKC ชนิดธรรมดาสำหรับค่อกับเทอร์โมคัปเปิล 5 จุดและชนิดส่งผ่านสำหรับเทอร์โมคัปเปิล 4 จุด

4.5 การอัดแรง

การอัดแรงกระทำเมื่อผนังคอนกรีตมีอายุ 288 วัน เหตุผลที่เสียเวลามากเนื่องจากต้องใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดต่าง ๆ ขั้นตอนในการอัดแรงเป็นดังนี้

1. ดึงเหล็กเสริมแนวตั้ง 11,300 กก. ทีละเส้นเรียงตามลำดับจนครบ โดยดึงปลายบนส่วนปลายล่างยึดไว้กับที่
2. ดึงเหล็กเสริมแนวเส้นรอบวง 11,300 กก. ทีละเส้น ดึง 3 เส้นจึงจะครบรอบเป็น 1 วง เริ่มดึงวงล่างสุดเป็นวงแรก เมื่อดึงวงที่หนึ่งในทิศทางตาม เข็มนาฬิกา เสร็จจึงดึงวงที่สองในทิศทางทวน เข็มนาฬิกาและดึงวงต่อไปสลับกัน เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ การดึงชั้นที่ 1 และ 2 ทำให้ทราบประสิทธิภาพของการดึง จากนั้นจึงทำการดึงชั้นต่อไป
3. ดึงเหล็กเสริมแนวตั้ง 13,900 กก. ทีละเส้นจนครบโดยดึงปลายบนส่วนปลายล่างยึดไว้กับที่
5. ภายหลังขั้นตอนที่ 4 เสร็จแล้ว 1 เดือน เนื่องจากต้องการทราบแรงดึงที่แน่นอนในขณะทดลอง เพิ่มอุณหภูมิในถัง จึงดึงเหล็กเสริมแนวเส้นรอบวง 13,900 กก. ทุกเส้นทุกปลายอีกครั้งหนึ่ง

4.6 การทดลองให้อุณหภูมิภายในถังสูงขึ้น

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์และทำการอัดแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการทดลองต่อไป (ดูรูปที่ 4.27) จึงเริ่มทำการทดลองเมื่อผนังคอนกรีตอายุ 323 วัน โดยเปิดสวิตซ์แห่งทำความร้อนซึ่งจุ่มอยู่ในน้ำมันและบันทึกค่าจากเครื่องวัดอุณหภูมิ และความเครียดภายในช่วงเวลา 10 วัน ที่ท้ายที่สุดทำให้น้ำมันมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 124° เซลเซียส รายละเอียดการทดลองมีดังนี้

วันที่ 1 น้ำมันมีอุณหภูมิ 25° เซลเซียส เปิดสวิตซ์แห่งทำความร้อนตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 19.00 น. เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ทำให้น้ำมันร้อนถึง 75° เซลเซียส

วันที่ 6 เริ่มต้นน้ำมันมีอุณหภูมิ 41° เซลเซียส ให้ความร้อนตั้งแต่เวลา 14.10 น. จนถึงเวลา 21.20 น. เป็นเวลา 7 ชั่วโมง 10 นาทีต่อเนื่องกันทำให้น้ำมันร้อนถึง 85° เซลเซียส

วันที่ 7 เริ่มต้นน้ำมันมีอุณหภูมิ 74° เซลเซียส เปิดสวิตซ์แห่งทำความร้อนตั้งแต่เวลา 7.50 น. ถึง 12.10 น. และ 14.00 น. ถึง 18.00 น. รวมเป็นเวลา 8 ชั่วโมง 20 นาทีทำให้น้ำมันร้อนถึง 103° เซลเซียส

วันที่ 8 เริ่มต้นน้ำมันมีอุณหภูมิ 91° เซลเซียส เปิดสวิตซ์แห่งทำความร้อนตั้งแต่เวลา 8.45 น. ถึง 20.00 น. เป็นเวลา 11 ชั่วโมง 15 นาที ต่อเนื่องกัน เนื่องจากภายในถังทดลองมีน้ำอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ขายน้ำมันอาจปนไว้และอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือดของน้ำ จึงมีไอน้ำออกมาทางท่อระบายอากาศ การที่ไอน้ำระบายออกมา ให้ความร้อนสูญเสียไป ดังนั้นอุณหภูมิของน้ำมันจึงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จนกระทั่งเมื่อยุติการให้ความร้อนปรากฏว่าปริมาณไอน้ำลดลงเกือบหมดและอุณหภูมิในถัง เป็น 122° เซลเซียส

วันที่ 9 เริ่มต้นมีอุณหภูมิ 105° เซลเซียส เปิดสวิตซ์แห่งทำความร้อนตั้งแต่เวลา 8.45 น. ถึง 12.45 น. เป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ปรากฏว่ามีไอของน้ำมันออกมาทางท่อระบายอากาศและตามแนวเหล็กเสริมอัดแรงแนวตั้ง ทำให้มีกลิ่นน้ำมัน เหมือนกลิ่นในบริเวณใกล้เคียงที่ติดตั้งทดลอง อุณหภูมิของน้ำมัน เมื่อเวลา 12.45 น. อ่านได้ 112° เซลเซียส

วันที่ 10 เริ่มต้นน้ำมันมีอุณหภูมิ 100° เซลเซียส เปิดสวิตซ์แห่งทำความร้อนตั้งแต่เวลา 9.05 น. ถึง 21.05 น. เป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ได้อุณหภูมิสูงสุด 124° เซลเซียส แล้วจำเป็นต้องยุติการทดลองเนื่องจากน้ำมันขยายตัวจนเต็มถังทดลอง และล้นออกนอกถัง

ทางข้อต่อของแท่งทำความร้อนและชอกหัวยึด เหล็ก เสริมอัดแรงแนวตั้งบางตัว ซึ่งถ้าทำการทดลองให้ความร้อนต่อไปจะ เป็นการไม่ปลอดภัย เพราะไอน้ำมันอาจคิดไฟได้และยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย