

การวางแผนการวิจัยและการดำเนินการทดลอง

4.1 การคัดเลือกสีสำหรับการวิจัย

การแบ่งสีย้อมโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้มี 2 ลักษณะคือ แบ่งตามสูตรโดยสีร่างของสีย้อม และแบ่งตามประเภทการใช้งาน (19,20) แต่เนื่องจากสูตร โครงสร้างของสีย้อมมีมากมายและไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัด เพราะได้มีการคิดค้นสี ประเภทใหม่ ๆ กันขึ้นเพื่อการแข่งขันในทางการค้าตลอดเวลา จึงทำให้วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยม เท่าที่ควร ส่วนการแบ่งประเภทของสีย้อมตามประเภทการใช้งานเป็นที่ยอมรับกันใช้อย่างแพร่หลาย (19,44,45)โดยจำแนกสีย้อมออกเป็น 11 ประเภท ดังได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อที่ 2.3.3 สำหรับงานวิจัยนี้จะแบ่งสีย้อมเฉพาะสีที่ใช้ย้อมผ้า ซึ่งมียู่ในเมืองไทยด้วยกัน 6 ประเภท คือ

1. สีย้อมรีแอคทีฟ
2. สีย้อมไคโรเรกซ์
3. สีย้อมแวต
4. สีย้อมอัลเฟอร์
5. สีย้อมอะโซอิก
6. สีย้อมเมทาลิค

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ถ้าทำการวิจัยโดยแบ่งประเภทของสีย้อมตามสูตร โครงสร้าง จะไม่สามารถหาข้อมูลมาจัดทำแผนงานและสรุปได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงเลือกการแบ่งประเภทของสีย้อมตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งสามารถให้ความหมายและประโยชน์ของการใช้งานมากกว่าแบ่งตามสูตรโครงสร้างของสี การศึกษานี้จะทำการทดลอง เฉพาะการกำจัดสีของน้ำเสียจากการย้อมผ้าทั้ง 6 ประเภทนี้เท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถทดลองศึกษาให้ครอบคลุมสีทุกชนิดได้เพราะต้องใช้เวลาอย่างมาก

สำหรับโทนสีของสีย้อมแต่ละประเภทที่นำมาทดลองนี้ได้พิจารณาจากความนิยมของตลาด

เป็นสำคัญ คืออาศัยข้อมูลจากฝ่ายผลิตของโรงงานย้อมผ้ายูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ชนิดของสีย้อมที่นำมาใช้ในการทดลองได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 ตารางนี้ได้ดัดแปลงมาจากวิทยานิพนธ์ "การกำจัดสีของน้ำเสียจากการย้อมผ้าโดยใช้แมกนีเซียมคาร์บอเนตไฮดรอกไซด์" ของ นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ (46)

4.1.1 การเลือกผงถ่านที่ใช้ในการทดลอง

เนื่องจากมีบริษัทจำนวนมากได้ผลิตผงถ่านออกจำหน่าย ซึ่งแต่ละชนิดอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันหรือใกล้เคียงกัน จำเป็นต้องทำการศึกษาดูการเลือกผงถ่านที่ดีที่สุดโดยใช้วิธี Adsorption Isotherm Test และใช้ค่าสีเป็นบันทึกฐานในการวิเคราะห์เพื่อหาความสามารถในการดูดติดสีของผงถ่านที่จะนำมาทดลอง

Adsorption Isotherm Test คือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารที่ถูกดูดติดกับความเข้มข้นของสารนั้นที่ยังคงเหลืออยู่ ในการทดลองครั้งนี้จะเปรียบเทียบการดูดติดสีของผงถ่าน 5 ชนิด ได้แก่

1. ผงถ่านที่เอซีผลิตโดยบริษัท Merck
2. ผงถ่านที่เอซีผลิตโดยบริษัท Fluka
3. ผงถ่านที่เอซีผลิตโดยบริษัท M & B
4. ผงถ่านที่เอซีผลิตโดยบริษัท Riedel-De Haenag
5. ผงถ่านที่เอซีผลิตโดยบริษัท BDH

ในงานวิจัยนี้ได้ทำ Isotherm test โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

1. เติมน้ำส้มสีที่เตรียมโดยการใส่สีย้อมโคเร็กทีลลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 250 ลบ.ซม. 6 ใบ ใบละ 100 ลบ.ซม. จากนั้นเติมน้ำผงถ่านปริมาณ 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 กรัม ลงไปตามลำดับวิธีนี้จะทำให้ได้ความเข้มข้นผงถ่านเท่ากับ 0, 1000, 2000, 3000, 4000 และ 5000 มก./ลบ.ตม.
2. นำไปใส่ในเครื่องเขย่า (shaker) แล้วเขย่าชวตนา 2 $\frac{1}{2}$ ชั่วโมง โดยให้อุณหภูมิของน้ำในขวดคงที่ (กรณีนี้เป็นอุณหภูมิของห้องซึ่ง $\approx 28^{\circ}\text{C}$)

ตารางที่ 4.1 ชนิดของสีย้อมที่ใช้ในการทดลอง

ประเภทของสีย้อม ที่ใช้ทดลอง	โทนสี	ชนิดของสีย้อมที่นำมาใช้ในการทดลอง			
		Commercial Name	CI.Generic Name	CI. Constitution Number	Additive
สีย้อมไตรเรทท์	แดง	Kayarus Light Scarlet FZG	CI.Direct Red 224	*	G-Salt
	เหลือง	Kayarus yellow GLS	-	*	Soda ash
	น้ำเงิน	Kayarus Blue FF.RL	-	*	Polytergent B-350 (100 %)
สีย้อมแวต	แดง	Indanthrene Red FBB	CI.Vat Red 10	67000	Tamanori SA-25
	เหลือง	Indanthrene yellow SGF	CI.Vat yellow 46	*	Acetic acid 90 %
	น้ำเงิน	Indanthrene Blue RS	CI.Vat Blue 4	69800	Sodium hydrosulfite, sodium hydroxide Sodium Chloride, Hydrogen per oxide 50 %
สีย้อมรีแอคทีฟ	แดง	Remazol Red F3B	-	*	Soda ash,G-Salt, Imacol J
	เหลือง	Remazol Yellow R	-	*	Sancowad Co., Kierlon OLS
	น้ำเงิน	Remazol Brill Blue RN	CI. Reactive Blue 19:1	61200	

ประเภทของสีย้อม ที่ใช้ทดสอบ	โทนสี	ชนิดของสีย้อมที่นำมาใช้ในการทดลอง			
		Commercial Name	CI. Generic Name	CI. Constitution Number	Additive
สีย้อมซัลเฟอร์	เขียว	Sodyesul Green NYFC	CI. Reaetre Blue Green 2	53571	Sodium Sulfide, Sodyeco penetrant EH
	น้ำเงิน	Sodyesul Blue 2G BCF	CI. LEUCO Sulpher Blue 13	53450	Soap agent, Na ₂ Cr ₂ O ₇
	น้ำตาล	Sodyesul Brown FCF	CI. Sulpher Brown 37	*	
สีย้อมอะโซอิก	ม่วงสี	Naphtol AS	CI. Azolic Coupling Component 2	37505	Caustic Soda (45° BE), Cargon PT
	แดง	Fast Red B Salt	CI. Azoic Diazo Component 5	37125	CH ₃ COOH, Remol ASN
สีย้อมเมทิลลิค	น้ำเงิน	Phthalogen Brill IF3GM	CI. Ingrain Blue 2:1	74160	Levasol TR, Emulsifer PHN, Urea Sodium nitrite, Soda ash, Hydro Chloric acid Polytergent B-350 (25%)

หมายเหตุ

เครื่องหมาย

"-" ในช่อง CI. Generic Name หมายถึง สีย้อมเป็นสีใหม่ ยังไม่มีการจัดหมวดหมู่

เครื่องหมาย

"*" ในช่อง CI. Constitution Number หมายถึง ว่ายังไม่ทราบโครงสร้างของตัวสี ซึ่งไม่สามารถจะ
จัดแบ่งตัวสีเข้ากลุ่มได้

3. ทิ้งให้ถ่านจมตัวลงแล้วนำน้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วไปทำการวัดสีในหน่วย เอทีเอ็มไอ

4. ทำการทดลองกับผงถ่านแต่ละชนิดเหมือนข้างต้น นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อเลือกผงถ่านที่เหมาะสมที่สุดไปใช้ทดลองกำจัดสีต่อไป

4.1.2 การเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์

เพื่อให้ได้น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบมีลักษณะคงที่ทั้งในด้านสารอินทรีย์และสี น้ำเสียที่จะนำมาใช้ในการทดลองจึงเป็นน้ำเสียสังเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดสี และเพื่อขจัดปัญหาความเข้มข้นของสีในน้ำเสียที่จะมามีอิทธิพลต่อขบวนการลดสี โดยกำหนดให้น้ำเสียมีปริมาณซีโอดี ซีโอดี และสารแขวนลอยประมาณ 500, 200 และ 80 มก./ลบ.ตม. ตามลำดับ ซึ่งจะใกล้เคียงกับน้ำเสียจากโรงงานทอผ้าและบ่อบำบัดน้ำเสีย (1) ส่วนเรื่องการกำหนดสีจะได้กล่าวต่อไปในย่อหน้าถัดไป

น้ำเสียสังเคราะห์ในรูปของสารอินทรีย์จะกระทำโดยการเติมน้ำตาล เพื่อให้ได้ ซีโอดี ประมาณ 200 มก./ลบ.ตม. สูตรส่วนผสมน้ำเสียสังเคราะห์แสดงในตารางที่ 4.2 จากที่น้ำเสียแต่ละประเภทมาละลายให้ได้ความเข้มข้นของสีเป็นระดับ "กลาง" (Medium)

สำหรับความเข้มข้นระดับ "กลาง" ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำบัดน้ำของ บริษัท ยูนิแมจอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นผู้วิเคราะห์และคิดสูตรผสมให้ โดยได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้วัตถุดิบในการบำบัดน้ำแต่ละประเภท ตลอดจนความสามารถของสีในการติดลงบนเส้นใยของผ้ามาเป็นพื้นฐาน ในการคำนวณหาส่วนผสมต่าง ๆ ของสีที่ควรหลงเหลืออยู่ในน้ำเสีย

สูตรส่วนผสมของสีย้อมแบ่งตามประเภทมีดังต่อไปนี้

4.1.2.1 สีย้อมรีแอคทีฟ

ตารางที่ 4.2 ส่วนประกอบของน้ำเลี้ยงสังเคราะห์ในรูปของสารอินทรีย์

ส่วนประกอบ	ปริมาณ (มก.)
1. น้ำตาล	200
2. ยูเรีย (Urea)	54
3. $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	0.1
4. $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	1.5
5. K_2HPO_4	16
6. น้ำปลา	เส็จจางและทำให้มีปริมาตรเป็น 1 ลบ.ดม.

หมายเหตุ น้ำเลี้ยงสังเคราะห์ที่ได้จากส่วนประกอบนี้มีค่าซีโอดีประมาณ 200 มก./ลบ.ดม.
เมื่อทำการใส่สิ่งลงไปจะทำให้ค่าซีโอดีที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของสิ่ง

สีย้อม

1. Remazol Brill Blue RN = 0.022 กรัม/ลบ.ดม.
2. Remazol Yellow R = 0.022 กรัม/ลบ.ดม.
3. Remazol Red F3B = 0.022 กรัม/ลบ.ดม.

สารช่วยย้อม

1. Soda Ash	= 1.72	กรัม/ลบ.ตม.
2. G-Salt	= 5.70	กรัม/ลบ.ตม.
3. Imacol J	= 0.11	กรัม/ลบ.ตม.
4. Sancowad Co	= 0.29	กรัม/ลบ.ตม.
5. Kierlon OLS	= 0.29	กรัม/ลบ.ตม.

4.1.2.2 สีย้อมไตรเรทท์

สีย้อม

1. Kayarus Light Scarlet F2G	= 0.029	กรัม/ลบ.ตม.
2. Kayarus Blue FF.RL	= 0.029	กรัม/ลบ.ตม.
3. Kayarus Yellow GLS	= 0.029	กรัม/ลบ.ตม.

สารช่วยย้อม

1. G-Salt	= 5.15	กรัม/ลบ.ตม.
2. Soda Ash	= 2.06	กรัม/ลบ.ตม.
3. Polytergent B-350(100%)	= 0.074	กรัม/ลบ.ตม.

4.1.2.3 สีย้อมแวนด

สีย้อม

1. Indanthrene Blue RS.	= 0.015	กรัม/ลบ.ตม.
2. Indanthrene Red FBB	= 0.015	กรัม/ลบ.ตม.
3. Indanthrene Yellow 5GF	= 0.015	กรัม/ลบ.ตม.

สารช่วยย้อม

1. Tamanori SA-25	= 0.110	กรัม/ลบ.ตม.
2. Acetic acid (90 %)	= 0.006	กรัม/ลบ.ตม.
3. Sodium Hydrosulfite	= 0.220	กรัม/ลบ.ตม.
4. Sodium Hydroxide	= 0.187	กรัม/ลบ.ตม.
5. Sodium Chloride	= 0.110	กรัม/ลบ.ตม.
6. Hydrogen Per Oxide (50%)	= 0.022	กรัม/ลบ.ตม.

7. Polytergent B-350 (25%) = 0.015 กรัม/ลบ.ตม.

8. Soda Ash = 0.015 กรัม/ลบ.ตม.

4.1.2.4 สีย้อมซิลเฟอร์

สีย้อม

1. Sodyesul Green NYFC = 0.333 กรัม/ลบ.ตม.

2. Sodyesul Blue 2GBCF = 0.333 กรัม/ลบ.ตม.

3. Sodyesul Brown FCF = 0.333 กรัม/ลบ.ตม.

สารช่วยย้อม

1. Sodium Sulfide = 0.38 กรัม/ลบ.ตม.

2. Sodyeco Penetrant EH = 0.006 กรัม/ลบ.ตม.

3. Soap Agent = 0.06 กรัม/ลบ.ตม.

4. $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ = 0.05 กรัม/ลบ.ตม.

4.1.2.5 สีย้อมเมทัลลิก

สีย้อม

1. Phthalogen Br. Blue IF-3GM = 0.0892 กรัม/ลบ.ตม.

สารช่วยย้อม

1. Levasol TR = 0.446 กรัม/ลบ.ตม.

2. Emulsifier PHN = 0.89 กรัม/ลบ.ตม.

3. Urea = 1.45 กรัม/ลบ.ตม.

4. Sodium Nitrite = 0.41 กรัม/ลบ.ตม.

5. Soda Ash = 0.82 กรัม/ลบ.ตม.

6. Hydrochloric Acid = 0.41 กรัม/ลบ.ตม.

7. Polytergent B-350 (25%) = 0.82 กรัม/ลบ.ตม.

4.1.2.6 สีย้อมอะโซอิก

สีย้อม I

1. Naphtol AS = 0.037 กรัม/ลบ.ตม.



สารช่วยย้อม

1. Ofnapon ASN = 0.019 กรัม/ลบ.ตม.
2. Caustic Soda (45 Be) = 0.026 ลบ.ซม./ลบ.ตม.
3. Cargon PT = 0.004 กรัม/ลบ.ตม.

สีย้อม II

1. Fast Red B Salt = 0.110 กรัม/ลบ.ตม.

สารช่วยย้อม

1. CH_3COOH = 0.009 ลบ.ซม./ลบ.ตม.
2. Remol ASN = 0.007 กรัม/ลบ.ตม.

กรรมวิธีการย้อมสีอะโซอิกแตกต่างจากสีย้อมประเภทอื่น กล่าวคือนำสีย้อม I พร้อมทั้งสารช่วยย้อมมาละลายในน้ำที่ร้อน 100°C จากนั้นนำมาผสมกับสีย้อม II ซึ่งมีสารช่วยย้อมแล้ว จึงเติมสารช่วยย้อมอีก 2 ชนิด ได้แก่

- Polytergent B-350 (25 %) = 0.015 ลบ.ซม./ลบ.ตม.
Soda Ash = 0.015 กรัม/ลบ.ตม.

ในการเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ น้ำเสียสังเคราะห์ควบคุม (ไม่ใส่สารช่วยย้อม) และน้ำเสียสังเคราะห์ปกติ (ใส่สารช่วยย้อม) ยกเว้นสีย้อมอะโซอิก ซึ่งจะมีเฉพาะน้ำเสียสังเคราะห์ชนิดปกติ (ใส่สารช่วยย้อม) เท่านั้น

4.2 การทดลอง

4.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

การทดลองได้กระทำในห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนื่องจากการวิจัยนี้ต้องการเน้นการกำจัดสีและสารอินทรีย์ในน้ำเสียมากกว่าการคิดค้นหากระบวนการชีวเคมีที่เหมาะสม การศึกษานี้จึงเลือกใช้ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ ชนิดการโย่งานเป็นแบบ SBR หรือ Sequence Batch Reactor โดยใช้ระบบ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วงจร ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ทดลองประกอบด้วย

1. ตั้งปฏิกริยาขนาดจุน้ำเสีย 2 ลบ.ตม. (ไม่รวมส่วนที่เหลือไว้สำหรับกั้นน้ำล้น) เป็นภาชนะทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ซม. สูง 35 ซม.

2. เครื่องเติมอากาศ (air pump) ชนิดใช้กับอ่างเลี้ยงปลา โดยใช้จำนวน 3 ชุดต่อถังปฏิกริยาสองใบ และควบคุมมิให้ค่าดีโอต่ำกว่า 5 มก./ลบ.ตม.

3. ถู่น้ำเกลือขนาด 1 ลบ.ตม. พร้อมสายน้ำเกลือทำหน้าที่เป็นชุดเติมน้ำเสียเข้าสู่ถังปฏิกริยา โดยการเติมน้ำเสียลงในถู่น้ำเกลือจนครบ 1 ลบ.ตม. และปล่อยน้ำเสียลงในถังปฏิกริยาโดยปรับปุ่มที่สายน้ำเกลือซึ่งต่อจากถู่น้ำเกลืออีกที ปุ่มปรับน้ำเกลือจะใช้น้ำที่หน้าที่ปรับปริมาณน้ำเสียให้เข้าสู่ระบบได้ตามที่ต้องการ

อุปกรณ์เครื่องมือในการทดลองแสดงไว้ในรูปที่ 4.1



4.2.2 ขอบเขตการทดลอง

ได้กำหนดอายุของเลนตะกอน (Sludge Age, θ_c) = 10 วัน โดยวัดจากตะกอนเวลาไหลเป็นตัวควบคุมระบบโดยมีค่าตัวแปร คือ ปริมาณผงถ่านที่ใส่ลงในถังเติมอากาศในแต่ละวัน โดยเติมทันทีหลังจากเติมน้ำเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าคงที่อื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณน้ำเสียที่ป้อนเข้าสู่ถังปฏิกริยาในอัตรา 1 ลบ.ตม./วัน อัตราการป้อนน้ำเสีย 33 ลบ.ซม./นาที่ ช่วงเวลาเติมอากาศ 22.5 ชม./วัน การตกตะกอน 1.5 ชม./วัน และการระบายน้ำส่วนที่เหลือหลังจากตกตะกอนประมาณ 5 นาที่ ขึ้นตอนการทดลองในแต่ละวันแสดงในตารางที่ 4.3

การทดลองนี้ทำให้ห้องปฏิบัติการเปิดโล่งและไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและข้อมูลทั้งหมดที่ทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ซีโอดี, พีเอช, ดีโอ, ตะกอนแขวนลอย (SS), ตะกอนแขวนลอยเวลาไหล (VSS) และสี ขึ้นตอนการวิเคราะห์ให้ทำตาม standard Methods ส่วนการวัดสีใช้วิธีกินโทมิเตอร์

4.2.3 ขึ้นตอนการทดลอง

1. เริ่มต้นด้วยการทำการเพาะเลี้ยงเชื้อในถังปฏิกริยาขนาด 2 ลบ.ตม. จนได้น้ำตะกอน (Mixed liquor) ในรูปของตะกอนแขวนลอยเวลาไหล (VSS) ประมาณ 1,500 - 2,000 มก./ลบ.ตม. จากนั้นจึงเติมน้ำเสียสังเคราะห์ลงในวันละ 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500 ลบ.ซม. ตามลำดับ เพื่อปรับสภาพจุลินทรีย์ให้คุ้นเคย งานช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์



รูปที่ 4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

2. เริ่มทำการรักษาอายุของตะกอนเลน = 10 วัน โดยการถ่ายน้ำตะกอนออกจากถังปฏิกริยาโดยตรงในขณะที่ยังมีการผลมอย่างสมบูรณ์ในถังปฏิกริยา วันละ 200 ลบ.ซม.

$$\theta_C = \frac{2000}{200} = 10 \text{ จากนั้นหยุดเป่าอากาศ } 1\frac{1}{2} \text{ ชั่วโมง เพื่อให้ตะกอนเลนจมตัวลง แล้วจึง}$$

ระบายน้ำส่วนใล่ออก 800 ลบ.ซม. (เหลือปริมาตรในถังปฏิกริยาทั้งหมดเท่ากับ 1 ลบ.ตม.)

ทำการเปิดเครื่องเป่าอากาศพร้อมกับเติมน้ำเสียสังเคราะห์ซึ่งบรรจุในถังน้ำเกลือขนาด 1 ลบ.

ตม. ด้วยอัตรา 33 ลบ.ซม./นาทื อันจะใช้เวลา 30 นาทีจึงจะหมดช่วงเวลาดำเนิน

3. เมื่อเติมน้ำเสียสังเคราะห์หมดแล้ว ใล่ปริมาณผงถ่านที่ต้องการศึกษาลงเป็นประจำทุกวันในถังปฏิกริยาเพื่อหาปริมาณผงถ่านที่เหมาะสมในการกำจัดสีและสารอินทรีย์ โดยการเปรียบเทียบกับหน่วยควบคุม (Control Unit) ซึ่งเป็นระบบแอกติเวเต็ดลัสต์จ์แบบเอสปีอารูปกติ ที่ไม่มีการเติมผงถ่านจนกระทั่งถึงสถานะคงตัว (Steady State) คือ สามารถทำการกำจัดซีโอดีและสีรวมทั้งมีน้ำตะกอนแขวนลอยเวลาไหล (VSS) ในถังปฏิกริยาคงที่ เก็บตัวอย่างน้ำทำการวิเคราะห์หาค่าของตัวแปรต่าง ๆ ตามต้องการ ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลของผลการทดลองครั้งนั้น ๆ จึงหยุดทำการทดลองครั้งนี้และเริ่มทำการทดลองชุดต่อไป

4. นำน้ำตะกอนมาหาค่าความเร็วจมตัว (Settling Velocity) โดยการใล่น้ำตะกอนลงในกระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 1 ลบ.ตม. สับเวลาการจมตัวของซีเนเลนในช่วง 15, 30, 45 วินาที และ 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 นาที พร้อมกับอ่านระยะทางที่ตกตะกอนควบคู่กันใล่เพื่อใล่ไปคำนวณหาอัตราเร็วการจมตัว

5. สำหรับน้ำเสียสังเคราะห์ปกติหรือที่ใล่สารช่วยย้อม ทำการทดลองเหมือนข้างต้นทั้งหมด

อนึ่งการทดลองครั้งนี้ได้มีการเติมอาหารเสริมคือ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสลงใล่จนเกินพอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ซีดีจำกัดทางด้านอาหารเสริม อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของจุลชีพ และก่อให้เกิดปัญหาในการประเมินผลรวมทั้งมีการปรับพีเอชใล่อยู่ในช่วง 6.5-8 เล่มอ สำหรับซีโอดีทำการเติมอากาศมากจนอยู่ในระดับสูง คืออยู่ในช่วง 5-7 มก./ลบ.ตม. เล่มอ

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลปฏิบัติงานการทดลอง

	ลิบอมรีแอดคัพ		ลิบอมโตเรก้า		ลิรวม		ลิเวต		ลิซิลเฟอร์		ลิเมทาลิลิก		ลิอะโซลิก
	ไม่มีลิสาร ช่วยข้อม	มีลิสาร ช่วยข้อม	ไม่มีลิสาร ช่วยข้อม	มีลิสาร ช่วยข้อม	ไม่มีลิสาร ช่วยข้อม	มีลิสาร ช่วยข้อม	ไม่มีลิสาร ช่วยข้อม	มีลิสาร ช่วยข้อม	ไม่มีลิสาร ช่วยข้อม	มีลิสาร ช่วยข้อม	ไม่มีลิสาร ช่วยข้อม	มีลิสาร ช่วยข้อม	มีลิสาร ช่วยข้อม
1. อาบุดะกอนเลน (วัน)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2. ปริมาณผงถ่าน กรัม/ลบ.ตม.	0,0.1, 0.2, 0.25 0.3, 0.35 0.4	0,0.1 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4	0,0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4	0,0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4	0,0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4	0,0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4	0,0.2 0,0.3	0,0.3	0,0.2 0,0.3	0,0.3	0,0.2 0,0.3	0,0.3	0,0.3
3. ปริมาณน้ำในถังทดลอง (ลบ.ตม.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4. ปริมาณน้ำเสียที่ป้อนในแต่ละวัน (ลบ.ตม.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. ระยะเวลาป้อนน้ำเสีย (ลบ.ชม./นาท.)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
6. ปริมาณน้ำตะกอนที่หลุดออก (ลบ.ชม.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
7. ระยะเวลาเติมอากาศ (ชม./วัน)	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$
8. ระยะเวลาตกตะกอนและ (ระบายน้ำทิ้ง) (ชม./วัน)	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
9. ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกไป (ลบ.ชม.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10. วัฏจักรของการกำจัดน้ำเสีย (ครั้ง/วัน)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

4.2.4 การวัดสี

เครื่องมือที่ใช้วัดสีในการวิจัยคือ ทินโทมิเตอร์ (Tintometer) ผลิตโดยบริษัท โลวบอนด์ในประเทศอังกฤษ อุปกรณ์ทินโทมิเตอร์มีฟิลเตอร์มาตรฐานซึ่งกำหนดค่าที่แน่นอนไว้ 3 สี คือ สีแดง เหลือง และน้ำเงิน มีการปรับแสงเพื่อให้เกิดความสว่างหรือทึบซึ่งจะสัมพันธ์กับการเทียบสี ทำการวัดสีโดยการผล้มของสี 2 ใน 3 สี กับปรับความสว่างในการมอง เพื่อปรับให้ได้สีที่เหมือนกับตัวอย่างสีที่นำมาวัด นำผลที่ได้จากการวัดเทียบจากแผ่นฟิลเตอร์มารวมกัน ค่าที่ได้เรียกว่า "ค่าผลรวมของหน่วยโลวปอนด์" จากนั้นจะนำไปแปลงค่าเป็นหน่วยเอดีเอ็มไอ (ADMI) ซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานกำหนดโดย U.S. Environmental Protection Agency ก่อนที่จะนำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การตรวจวัดเทียบสีที่มีความเข้มข้นมาก ๆ ด้วยวิธีนี้ควรทำการเลือกวางตัวน้ำก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่การวัดสีในการวิจัยครั้งนี้ไม่มีการกรองตัวอย่างน้ำเสียก่อน เนื่องจากมีตัวอย่างน้ำเสียหลายชนิดโดยเฉพาะตัวอย่างน้ำเสียของสีย้อมซิลิโคน การกรองจะมีผลกระทบต่ออารมณ์เห็นของสีในน้ำเสียมาก เพราะอาจกรองเอาอนุภาคสีออกไปได้มาก ดังนั้นเมื่อทำการกรองแล้วตัวอย่างน้ำที่ผ่านการกรองจะไม่มีสีออกมาเลย ทำให้ค่าที่ได้ผิดแผกไปจากที่เป็นจริง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจะไม่กรองตัวอย่างน้ำก่อนการวัดสี

รายละเอียดเรื่องการวัดสีด้วยทินโทมิเตอร์ และการแปลงค่าที่ได้ให้เป็นหน่วย เอดีเอ็มไอ ดูรายละเอียดได้จาก บทความอื่น ๆ (47, 48, 49, 50, 51, 52)