

บทที่ 1
บทนำ



ประมาณปี พ.ศ. 2520 เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันของโลกจึงเป็นแรงผลักดันให้นักวิจัยมุ่งแสวงหาแหล่งพลังงานอื่น ๆ มาทดแทนน้ำมันรวมทั้งวิจัยและพัฒนาสารกึ่งตัวนำที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่ ๆ ผลิตรเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ใหม่ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับอนาคตอย่างจริงจัง วัสดุที่จะใช้ทำเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ควรมีสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุในอุดมคติ (ideal material) (1) มากที่สุดคือ หาได้ง่าย ราคาถูก ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ ผลิตรเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เสถียรภาพ (stable) ในสภาวะแวดล้อมที่ใช้งาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อย เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีใช้กันในช่วงนี้มี 4 ชนิดคือ c-Si (Crystalline silicon), a-Si (Amorphous silicon), GaAs และ CdS/Cu₂S ถึงแม้ว่า Si จะได้รับการศึกษาและวิจัยกันมาช้านานจนกระทั่งพัฒนาเป็นเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็ตาม แต่ยังมีข้อด้อยอยู่มาก เช่น พบว่ามีช่องว่างแถบพลังงานเท่ากับ 1.12 eV ซึ่งต่ำไปเล็กน้อยและลักษณะโครงสร้างแถบพลังงานเป็นแบบอ้อม (indirect bandgap) ทำให้การดูดกลืนแสงน้อยลง สำหรับ a-Si ที่ผลิตรออกมาชิ้นเป็นชนิดฟิล์มบาง (thin film) ขนาด 1 cm² ถึง 10³ cm² มีอายุการใช้งานสั้นเนื่องจากถูกแสงนาน ๆ จะเสื่อมคุณภาพ ส่วน GaAs นั้นมีช่องว่างแถบพลังงานเท่ากับ 1.43 eV และลักษณะโครงสร้างแถบพลังงานเป็นแบบตรง (direct bandgap) ทำให้สามารถดูดกลืนแสงได้ดีแต่ต้นทุนในการผลิตรสูงกว่า Si มาก เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CdS/Cu₂S มีประสิทธิภาพต่ำกว่า 10% เนื่องจาก CdS มีช่องว่างแถบพลังงานเท่ากับ 2.42 eV ซึ่งสูงไปเล็กน้อย ถึงแม้ว่าลักษณะโครงสร้างแถบพลังงานจะเป็นแบบตรงก็ตามแต่การดูดกลืนแสงด้อยกว่า Si และ GaAs อาจจะถูกกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ บางชนิดยังมีราคาแพงอยู่มาก ดังนั้น จึงมีการศึกษาและวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งแสวงหาสารกึ่งตัวนำชนิดใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าที่มีอยู่เดิมแล้ว

สารกึ่งตัวนำที่นักวิจัยให้ความสนใจเป็นอย่างมากและประสบความสำเร็จเบื้องต้นคือสารประกอบซัลโคไพไรท์ (Chalcopyrite compound) ในกลุ่ม Cu-III-VI₂(2,3) ใ้ถูกประดิษฐ์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์และพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CuInSe₂(4,5) ได้รับความสนใจมากทั้งในทางทฤษฎีและการทดลองรวมถึงการออกแบบให้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่ประดิษฐ์ขึ้นจาก CuInSe₂ นี้ก็ได้รับการพัฒนาจนได้ประสิทธิภาพสูงประมาณ 10 % เชื่อว่าจะสามารถผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ (1,5)

ถึงแม้ว่าที่ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำใหญ่ ๆ หลายแห่งของโลกจะได้พยายามสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของ CuInSe₂ ใ้มีขนาดใหญ่และปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้นแล้วก็ตาม แต่การศึกษาสมบัติของผลึกกึ่งตัวนำชนิดนี้ เ้เท่าที่จ้ได้รับรายงานจนถึงปัจจุบันยังขาดความสมบูรณ์อยู่มาก สิ่งสำคัญในการวิจัยประการหนึ่งคือความต้องการที่จะเตรียมผลึกกึ่งตัวนำ CuInSe₂ ใ้ใ้ขนาดใหญ่พอที่จะใช้ในการทดลองและต้องเป็นผลึกที่มีความสมบูรณ์สูงอีกทั้งข้อบกพร่องของผลึก (Crystal defects) ต้องมีค่าน้อยที่สุด นักวิจัยส่วนใหญ่ยังต้องเตรียมผลึกกึ่งตัวนำชนิดดังกล่าวนี้ขึ้นมาเองด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลึกที่มีขนาดใหญ่ตามความต้องการ ในปัจจุบันการเตรียมผลึกด้วยวิธีบริดจ์แมน (Bridgman method) (6) และวิธีพาสารประกอบด้วยไอของสารเคมี (7) (chemical vapour deposition, CVD) ได้ผลึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ $15 \times 5 \times 2 \text{ mm}^3$ และ $10 \times 10 \times 2 \text{ mm}^3$ ตามลำดับ ดังนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้คือสร้างอุปกรณ์ใ้ใช้ในการเตรียมผลึกกึ่งตัวนำ CuInSe₂ และศึกษาสมบัติของสารกึ่งตัวนำที่เตรียมได้นี้ ซึ่งได้แก่ ค่าคงที่ของโครงผลึก (lattice constant) ลักษณะและขนาดของช่องว่างแถบพลังงานรวมทั้งสมบัติเชิงไฟฟ้า (electrical properties) สำหรับขั้นตอนในการวิจัยมีดังนี้

1. สร้างระบบเตาเลื่อนใ้ใ้ใ้เตรียมสารด้วยวิธีของบริดจ์แมน-สโตคบาร์เกอร์ (Bridgman-Stockbarger method) กำหนดให้อัตราเร็วของการเลื่อนเตาเท่ากับ 0.7 mm./hr. และสร้างเตาในแนวเฉียง 45 องศาพร้อมทั้งวงจรไฟฟ้ากึ่งกลศาสตร์ที่ต่อพ่วงเข้ากับตัวควบคุมอุณหภูมิใ้เพิ่มหรือลดอุณหภูมิใ้แก่เตาโดยอัตโนมัติ

2. นำธาตุ Cu, In และ Se ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาหลอมเพื่อให้ได้ผลึกกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ตามวิธีในขั้นตอนที่ 1
3. นำผลึกกึ่งตัวนำของ CuInSe_2 ที่เตรียมได้มาวัดหาค่าคงที่ของโครงผลึกโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (x-ray diffraction)
4. ศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงเพื่อหาขนาดของช่องว่างแถบพลังงาน
5. ทดสอบชนิด (type) และสภาพต้านทานไฟฟ้า (resistivity)
6. ศึกษารอยต่อแบบโอห์มมิก (ohmic contact) โดยใช้โลหะผสมของอินเดียม (In alloys) วัดความสูงของกำแพงกั้น (barrier height) ที่เกิดขึ้นที่รอยต่อนั้น รวมทั้งค่าพลังงานไอออไนซ์ (ionization energy) ของระดับพลังงานสิ่งเจือปนชนิดอินทรินสิค (intrinsic impurity levels) ของสารกึ่งตัวนำ
7. นำข้อมูลเหล่านี้มาสรุปเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการเตรียมสารและการวิจัยประยุกต์ด้านอื่น ๆ ต่อไป

จากการศึกษาผลึกกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ที่เตรียมได้ทำให้ทราบเทคนิคในการเตรียมสาร วิธีหาค่าคงที่ของโครงผลึก ขนาดของช่องว่างแถบพลังงานตลอดจนถึงชนิดและสภาพต้านทานไฟฟ้าอันจะเป็นแนวทางในการเตรียมผลึกกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นรวมทั้งการศึกษาเพื่อให้ได้รอยต่อแบบโอห์มมิกที่ใช้งานได้ซึ่งที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ำอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำชนิดนี้ การวิจัยนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสารกึ่งตัวนำ CuInSe_2 ทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ต่อไปในอนาคต