

บทที่ 4

ผลการทดลอง

ผลการวิเคราะห์เค้กก้นหินจากเหมืองแม่ตึบ ตามรายการการวิเคราะห์แบบประมาณค่าความร้อน และร้อยละกำมะถันแสดงในตารางที่ 4.1 จากค่าความร้อน (ตัวอย่างรวมความชื้นและไม่รวมสารอนินทรีย์) แสดงว่าเค้กก้นหินตัวอย่างนี้จัดอยู่ในศักดิ์ซบ-ปิทูมินัล ซี เปรียบเทียบจากตารางการสัดแบ่งก้นหินโดยวิธี ASTM D 388 ในตารางที่ 2.2 เค้กก้นหินนี้มีปริมาณกำมะถันถึงร้อยละ 26.21 และสารระเหยสูงถึงร้อยละ 29.51 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดังกล่าวภายหลังการแยกขนาดเป็น 4 ช่วงขนาดคือ 2-7 มิลลิเมตร 1-2 มิลลิเมตร 0.5 - 1.0 มิลลิเมตร และ 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร แสดงในตารางที่ 4.1 เช่นกัน จะเห็นว่าคุณสมบัติของเค้กก้นหินทั้ง 3 ช่วงขนาดแรก ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนช่วงขนาด 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร มีปริมาณกำมะถันสูงกว่า 3 ช่วงขนาดแรก และมีปริมาณคาร์บอนคงตัวและค่าความร้อนต่ำกว่า

4.1 ผลการทดลองคาร์บอนไนท์ในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีซีเซอร์

4.1.1 ผลของช่วงขนาดและอุณหภูมิต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ จากตารางที่ 4.2 - 4.5

4.1.1.1 ก๊าซก้นหิน ปริมาตรเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่คาร์บอนไนท์ และให้ผลใกล้เคียงกันทั้ง 4 ช่วงขนาดโดยเฉลี่ยจาก 2,000 ถึง 22,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่สภาวะมาตรฐาน และเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงอุณหภูมิ 600 - 700 องศาเซลเซียส คือเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอที่อุณหภูมิสูงกว่านี้

4.1.1.2 ของเหลวใส ปริมาตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ คืออยู่ในช่วง 23 - 29 มิลลิลิตร ทั้ง 4 ช่วงขนาด ตั้งแต่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ขึ้นไปปริมาตรค่อนข้างคงที่

4.1.1.3 น้ำมันทาร์ จากก้นหินทั้ง 4 ช่วงขนาด เมื่อถูกคาร์บอนไนท์ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณน้ำมันทาร์น้อยมากเพียง 0.5 - 1.0 มิลลิลิตร และเพิ่มขึ้น

กว่าเท่าตัวเป็น 2.2 - 3.0 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส จากนั้นเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณสูงที่สุดคือที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส (3.5-4.0 มิลลิเมตร) โดยเค้ชถ่านหินช่วงขนาดใหญ่ที่สุด (2-7 มิลลิเมตร) ให้ปริมาณน้ำมันที่ต่ำที่สุด

ตารางที่ 4.1 คุณสมบัติของถ่านหินดิบช่วงขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ 0.25 ถึง 7.00 มิลลิเมตร (ฝั่งตัวอย่างแห้งในอากาศ) .

คุณสมบัติ	ขนาดเค้ชถ่านหินดิบ			
	2 ถึง 7 มม.	1 ถึง 2 มม.	0.5 ถึง 1.0 มม.	0.25 ถึง 0.50 มม.
การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ				
ความชื้น	19.86	20.68	20.09	18.88
เถ้า	21.75	19.34	21.41	25.55
สารระเหย	30.17	30.32	30.12	29.23
คาร์บอนคงตัว	28.22	29.66	28.38	26.34
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว/สารระเหย	0.94	0.98	0.94	0.90
ร้อยละกัมมะถัน	0.70	0.70	0.72	0.74
ค่าความร้อน, แคลอรี/กรัม				
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	3,913	4,074	3,984	3,627
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	4,883	5,136	4,986	4,471
ตัวอย่างไม่รวมความชื้นและเถ้า	6,701	6,792	6,810	6,527
ค่าความร้อน (บิตู/ปอนด์) (ตัวอย่างไม่รวมสารอนินทรีย์)	9,001	9,091	9,125	8,769
ศักดิ์ของตัวอย่างเทียบกับ ASTM D388 (ตารางที่ 2.2)	ซบ-บิทูมินัส ซี	ซบ-บิทูมินัส ซี	ซบ-บิทูมินัส ซี	ซบ-บิทูมินัส ซี

ตารางที่ 4.2 ปริมาณผลิตรงษ์ที่ได้จากการคาร์บอนซ์เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิที่ คาร์บอนซ์ (องศาเซลเซียส)	ผลิตรงษ์ที่ได้			
	ก๊าซถ่านหิน (ลบ.ซม.ที่สภาวะ มาตรฐาน)	ของเหลวใส (มิลลิลิตร)	น้ำมันทาร์ (มิลลิลิตร)	ถ่านซาร์ (กรัม)
300	1,900	24.0	0.9	69.8
400	3,100	26.0	3.0	64.3
500	6,600	28.0	4.0	58.0
600	10,200	28.5	4.0	53.8
700	16,100	28.0	3.8	50.5
800	18,800	29.0	3.8	49.9
900	21,650	29.0	3.8	49.2
1,000	22,500	29.0	3.8	48.5

ตารางที่ 4.3 ปริมาณผลิตรงษ์ที่ได้จากการคาร์บอนซ์เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิที่ คาร์บอนซ์ (องศาเซลเซียส)	ผลิตรงษ์ที่ได้			
	ก๊าซถ่านหิน (ลบ.ซม.ที่สภาวะ มาตรฐาน)	ของเหลวใส (มิลลิลิตร)	น้ำมันทาร์ (มิลลิลิตร)	ถ่านซาร์ (กรัม)
300	2,000	23.0	0.5	71.0
400	3,450	25.0	3.0	64.5
500	7,500	28.0	3.0	58.2
600	10,450	29.4	3.5	53.0
700	15,250	29.0	3.5	50.4
800	18,400	29.0	3.5	49.1
900	20,700	29.0	3.5	48.6
1,000	21,750	28.8	3.5	47.8

ตารางที่ 4.4 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไซเคชันถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0

มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิที่ คาร์บอนไซ (องศาเซลเซียส)	ผลิตภัณฑ์ที่ได้			
	ก๊าซถ่านหิน (ลบ.ซม.ที่สภาวะ มาตรฐาน)	ของเหลวใส (มิลลิลิตร)	น้ำมันทาร์ (มิลลิลิตร)	ถ่านชาร์ (กรัม)
300	2,350	24.0	1.0	69.0
400	3,650	25.5	2.2	65.1
500	6,900	27.0	3.0	58.3
600	10,850	28.5	3.5	54.3
700	16,500	28.0	3.3	51.8
800	19,500	28.5	3.4	50.2
900	20,700	28.5	3.3	49.4
1,000	22,350	28.5	3.3	48.7

ตารางที่ 4.5 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไซเคชันถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50

มิลลิเมตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิที่ คาร์บอนไซ (องศาเซลเซียส)	ผลิตภัณฑ์ที่ได้			
	ก๊าซถ่านหิน (ลบ.ซม.ที่สภาวะ มาตรฐาน)	ของเหลวใส (มิลลิลิตร)	น้ำมันทาร์ (มิลลิลิตร)	ถ่านชาร์ (กรัม)
300	2,350	23.0	1.0	71.4
400	3,600	24.5	2.8	65.7
500	7,300	27.0	3.1	59.0
600	9,900	27.5	3.5	56.0
700	15,700	26.7	3.3	53.6
800	18,300	26.7	3.3	52.3
900	20,350	26.7	3.3	51.0
1,000	21,500	27.0	3.3	50.2

4.1.1.4 ถ่านชาร์ หรือของแข็งที่เหลือภายหลังการคาร์บอนไนซ์ มีน้ำหนักลดลง เมื่ออุณหภูมิที่คาร์บอนไนซ์สูงขึ้นตามลำดับจาก 300-700 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส อัตราการลดลงช้ามากคือน้อยกว่า 1 กรัม ในแต่ละช่วงอุณหภูมิ เค้ขถ่านหิน ทั้ง 4 ช่วงขนาดให้การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

เพื่อแสดงผลให้ชัดเจนได้สร้างกราฟจากผลการทดลองในตารางที่ 4.2 - 4.5 ในรูปที่ 4.1 - 4.4 แสดงปริมาณของก๊าซถ่านหินเป็นลิตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตรที่สภาวะมาตรฐานของเหลวไส เป็นมิลลิลิตร น้ำมันทาร์เป็นมิลลิลิตร และปริมาณถ่านชาร์เป็นกรัมจากคาร์บอนไนซ์ถ่านหินทั้ง 4 ช่วงขนาด ตามลำดับ

รูปที่ 4.5 - 4.8 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดกับอุณหภูมิ เมื่อคาร์บอนไนซ์ถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร 1-2 มิลลิเมตร 0.5-1.0 มิลลิเมตร และ 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร ตามลำดับ สำหรับค่าความหนาแน่นของก๊าซถ่านหิน ใช้ค่าจากเอกสารอ้างอิง (46) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.64 กรัมต่อลิตรที่สภาวะมาตรฐาน (อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮท์ และความดัน 1 บรรยากาศ)


เมื่อนำปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน แล้วหักจากน้ำหนักถ่านหินที่ใช้ 100.0 กรัม ได้ร้อยละการสูญเสียในการคาร์บอนไนซ์ดังแสดงเป็นลุ่มตุลมวลสารในตารางที่ 4.6 - 4.9 และสร้างเป็นกราฟในรูปที่ 4.9 ร้อยละการสูญเสียนี้แตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละช่วงอุณหภูมิ และแต่ละช่วงขนาด โดยเกิดการสูญเสียน้อยในช่วงอุณหภูมิต่ำและสูง ส่วนในช่วงอุณหภูมิมกกลางคือ 600 และ 700 องศาเซลเซียสเกิดการสูญเสียมากกว่า

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซผ่านหินจากการคาร์บอนซีเคซ์ผ่านหินช่วงขนาดต่าง ๆ

กับอุณหภูมิ




รูปที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเหลวสจากการคาร์บอนซี เค้ก่านหินช่วงขนาดต่าง ๆ กับอนุภาค




รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันทาร์จากการคาร์บอนไดออกไซด์เค้นถ่านหินช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ




รูปที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณถ่านเขม่าจากการคาร์บอนไดออกไซด์เคาะถ่านหินช่วงขนาดต่าง ๆ กับจุลหภูมิ




รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไดออกไซด์เค้ถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ



รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตรวมที่ได้จากการคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ



รูปที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไซซ์เศษถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ



รูปที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตรกับอุณหภูมิ

ตารางที่ 4.6 สุ่มดูลมมวลสารของการคาร์บอนไอซ์เคซ์ถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตรที่
จุดหลุมต่าง ๆ

จุดหลุมที่ คาร์บอนไอซ์ (องค์ค่าเซลเซียส)	ร้อยละโดยน้ำหนัก					
	ก๊าซถ่านหิน	ของเหลวใส	น้ำมันทาร์	ถ่านชาร์	น้ำหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	การสูญเสีย
300	1.2	24.0	3.2	69.8	98.2	1.8
400	2.0	26.0	4.5	64.3	96.8	3.2
500	4.2	28.0	5.1	58.0	95.4	4.6
600	6.5	28.5	5.1	53.8	93.9	6.1
700	10.3	28.0	5.6	50.5	94.4	5.6
800	12.0	29.0	5.6	49.9	96.5	3.5
900	13.8	29.0	5.6	49.2	97.6	2.4
1,000	14.4	29.0	5.6	48.5	97.5	2.5

ตารางที่ 4.7 สุ่มดูลมมวลสารของการคาร์บอนไอซ์เคซ์ถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตรที่
จุดหลุมต่าง ๆ

จุดหลุมที่ คาร์บอนไอซ์ (องค์ค่าเซลเซียส)	ร้อยละโดยน้ำหนัก					
	ก๊าซถ่านหิน	ของเหลวใส	น้ำมันทาร์	ถ่านชาร์	น้ำหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	การสูญเสีย
300	1.3	23.0	3.8	71.0	99.1	0.9
400	2.2	25.0	4.9	64.5	96.6	3.4
500	4.8	28.0	5.0	58.2	96.0	4.0
600	6.7	29.4	5.2	53.0	94.3	5.7
700	9.9	29.0	5.3	50.4	94.6	5.4
800	11.8	29.0	5.3	49.1	95.2	4.8
900	13.3	29.0	5.3	48.6	96.2	3.8
1,000	13.9	28.8	5.3	47.8	95.8	4.2


ตารางที่ 4.8 สุ่มตุลมวลสารของการคาร์บอนไอซ์เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.5 - 1.0 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิที่ คาร์บอนไอซ์ (องศาเซลเซียส)	ร้อยละโดยน้ำหนัก					
	ก๊าซถ่านหิน	ของเหลวใส	น้ำมันทาร์	ถ่านชาร์	น้ำหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	การสูญเสีย
300	1.6	24.0	3.0	69.0	97.6	2.4
400	2.4	25.5	4.1	65.1	97.1	2.9
500	4.5	27.0	5.5	58.3	95.3	4.7
600	6.9	28.5	5.6	54.3	95.3	4.7
700	10.6	28.0	5.4	51.8	95.8	4.2
800	12.5	28.5	5.4	50.2	96.6	3.4
900	13.3	28.5	5.3	49.4	96.5	3.5
1,000	14.3	28.5	5.3	48.7	96.8	3.2

ตารางที่ 4.9 สุ่มตุลมวลสารของการคาร์บอนไอซ์เค้ชถ่านหินช่วงขนาด 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิที่ คาร์บอนไอซ์ (องศาเซลเซียส)	ร้อยละโดยน้ำหนัก					
	ก๊าซถ่านหิน	ของเหลวใส	น้ำมันทาร์	ถ่านชาร์	น้ำหนักผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	การสูญเสีย
300	1.5	23.0	2.6	71.4	98.5	1.5
400	2.3	24.5	4.2	65.7	96.7	3.3
500	4.7	27.0	4.7	59.0	95.4	4.6
600	6.4	27.5	5.5	56.0	95.4	4.6
700	10.1	26.7	5.2	53.6	95.6	4.4
800	11.8	26.7	5.2	52.3	96.0	4.0
900	13.1	26.7	5.2	51.0	96.0	4.0
1,000	13.8	27.0	5.2	50.2	96.2	3.8

การสูญเสีย, ร้อยละ



รูปที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการสูญเสียในการคาร์บอนกับอุณหภูมิ

4.1.2 ผลของช่วงขนาดและอุณหภูมิต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

4.1.2.1 คุณสมบัติของก๊าซถ่านหิน ค่าความร้อนของก๊าซถ่านหินแสดงในตารางที่ 4.10 - 4.13 ค่าความร้อนนี้เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิในช่วง 300 - 700 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นมีความเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย สำหรับเศษถ่านหินทั้ง 4 ช่วงขนาด ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสเมื่อคาร์บอนในเศษถ่านหินช่วงขนาดใหญ่ คือ 2-7 มิลลิเมตร ให้ก๊าซที่มีค่าความร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 565 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุตที่สภาวะมาตรฐาน, ก๊าซอิมพิวเตอร์ด้วยไอน้ำ และเศษถ่านหินช่วงขนาดเล็กที่สุดให้ก๊าซที่มีค่าความร้อนต่ำที่สุด

4.1.2.2 คุณสมบัติของน้ำมันหยาบ ค่าความร้อนและปริมาณกำมะถันแสดงในตารางที่ 4.10 - 4.13 เศษถ่านหินทุกช่วงขนาดให้น้ำมันหยาบที่มีค่าความร้อนสูงที่สุดเมื่อคาร์บอนในเศษถ่านหินต่ำ ที่อุณหภูมิสูงขึ้นค่าความร้อนจะใกล้เคียงกันทั้ง 4 ช่วงขนาด โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 9,700 - 9,800 แคลอรี ต่อกรัม ส่วนร้อยละกำมะถันก็มีค่าใกล้เคียงกันคือ 0.40 - 0.56

4.1.2.3 คุณสมบัติของถ่านชาร์ ผลการวิเคราะห์แบบประมาณ ค่าความร้อนและปริมาณกำมะถัน แสดงในตารางที่ 4.14 - 4.17 และแสดงเป็นกราฟในรูปที่ 4.10 - 4.13 ปริมาณความชื้นในถ่านชาร์มีค่าลดลงมากจากความชื้นของเศษถ่านหินร้อยละ 20 เหลืออยู่เพียงร้อยละ 1 - 4 ในถ่านชาร์ ตั้งแต่อุณหภูมิที่คาร์บอน 300 - 1,000 องศาเซลเซียส และความชื้นในถ่านชาร์จากเศษถ่านหินทั้ง 4 ช่วงขนาดมีค่าใกล้เคียงกันด้วย ปริมาณสารระเหยลดลงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่อุณหภูมิ 300 - 700 องศาเซลเซียสเหลือประมาณร้อยละ 6 และลดลงเล็กน้อยหลังจากนั้นเหลือประมาณร้อยละ 2 ที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส และถ่านชาร์จากเศษถ่านหินทุกช่วงขนาดมีสารระเหยใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.14 โดยที่ปริมาณคาร์บอนคงตัวเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่อุณหภูมิ 300 - 700 องศาเซลเซียสจากนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเกือบคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านชาร์จากเศษถ่านหินทั้ง 4 ช่วงขนาดในรูปที่ 4.15 พบว่าถ่านชาร์จากเศษถ่านหินช่วงขนาดเล็กที่สุด คือ 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร มีปริมาณคาร์บอนคงตัวน้อยที่สุดในทุกช่วงอุณหภูมิ ในขณะที่ถ่านชาร์จาก 3 ช่วงขนาดแรกมีค่าใกล้เคียงกันมาก ส่วนร้อยละถ้ามีค่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่คาร์บอนขึ้น เนื่องจากจากปริมาณถ่านชาร์ที่ลดลงตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละถ่านชาร์จากเศษถ่านหินแต่ละช่วงขนาดในรูปที่ 4.16 เศษถ่านหินช่วงขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีปริมาณต่ำกว่าช่วงขนาดอื่นอยู่แล้ว เมื่อถูกคาร์บอน

ตารางที่ 4.10 คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนซ์ เค้ชถ่านหินช่วง
ขนาด 2-7 มิลลิเมตร

อุณหภูมิที่คาร์บอนซ์ (องศาเซลเซียส)	น้ำมันทาร์		ก๊าซถ่านหิน
	ค่าความร้อน (แคลอรี/กรัม)	ร้อยละกำมะถัน	ค่าความร้อน (บีทียู/ลบ.ฟุตที่ สภาวะมาตรฐาน)
300	10,032	0.41	331
400	9,931	0.42	411
500	9,855	0.42	449
600	9,897	0.41	516
700	9,851	0.40	554
800	9,660	0.46	565
900	9,876	0.45	562
1,000	9,896	0.41	526

ตารางที่ 4.11 คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนซ์ เค้ชถ่านหินช่วง
ขนาด 1-2 มิลลิเมตร

อุณหภูมิที่คาร์บอนซ์ (องศาเซลเซียส)	น้ำมันทาร์		ก๊าซถ่านหิน
	ค่าความร้อน (แคลอรี/กรัม)	ร้อยละกำมะถัน	ค่าความร้อน (บีทียู/ลบ.ฟุตที่ สภาวะมาตรฐาน)
300	10,079	0.47	338
400	10,024	0.50	367
500	9,782	0.58	401
600	9,859	0.57	497
700	9,741	0.54	522
800	9,788	0.56	528
900	9,359	0.56	522
1,000	9,744	0.55	513

ตารางที่ 4.12 คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนไนซ์ เคียงถ่านหิน
ช่วงขนาด 0.5 - 1.0 มิลลิเมตร

อุณหภูมิที่คาร์บอนไนซ์ (องศาเซลเซียส)	น้ำมันทาร์		ก๊าซถ่านหิน
	ค่าความร้อน (แคลอรี/กรัม)	ร้อยละกำมะถัน	ค่าความร้อน (บีทียู/ลบ.ฟุตที่ สภาวะมาตรฐาน)
300	10,108	0.42	309
400	9,935	0.46	454
500	9,436	0.46	499
600	9,694	0.42	519
700	9,634	0.43	523
800	9,530	0.46	516
900	9,798	0.46	492
1,000	9,601	0.45	505

ตารางที่ 4.13 คุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าซถ่านหินจากการคาร์บอนไนซ์ เคียงถ่านหิน
ช่วงขนาด 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร

อุณหภูมิที่คาร์บอนไนซ์ (องศาเซลเซียส)	น้ำมันทาร์		ก๊าซถ่านหิน
	ค่าความร้อน (แคลอรี/กรัม)	ร้อยละกำมะถัน	ค่าความร้อน (บีทียู/ลบ.ฟุตที่ สภาวะมาตรฐาน)
300	10,063	0.42	316
400	9,798	0.43	370
500	9,615	0.45	440
600	9,797	0.45	477
700	9,566	0.46	499
800	9,764	0.43	509
900	9,643	0.46	519
1,000	9,621	0.45	519

ตารางที่ 4.14 คุณลุ่มบัตินของถ่านชาร์จากเศษถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร คาร์บอนไนซ์
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

คุณลุ่มบัติน	อุณหภูมิที่คาร์บอนไนซ์ (องศาเซลเซียส)							
	300	400	500	600	700	800	900	1,000
การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ								
ความชื้น	4.41	3.69	4.41	2.85	1.67	1.20	1.77	2.26
เถ้า	25.91	28.76	31.29	35.03	37.20	38.83	38.72	39.65
สารระเหย	30.02	26.84	18.72	12.57	5.49	4.96	2.45	2.07
คาร์บอนคงตัว	39.66	40.71	45.58	49.55	55.64	55.12	56.95	56.02
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว/ สารระเหย	1.32	1.52	2.44	3.94	10.14	11.11	23.27	27.09
ร้อยละกำมะถัน	0.88	0.89	0.91	0.97	1.02	1.09	1.07	0.87
ค่าความร้อน, แคลอรี/กรัม								
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	4,671	4,555	4,573	4,723	4,604	4,498	4,522	4,451
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	4,886	4,730	4,784	4,682	4,682	4,553	4,603	4,554
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น และเถ้า	6,704	6,743	7,112	7,603	7,531	7,487	7,613	7,662

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.15 คุณสมบัติของถ่านชาร์จากเศษถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร คาร์บอนที่
ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

คุณสมบัติ	อุณหภูมิที่คาร์บอน (องศาเซลเซียส)							
	300	400	500	600	700	800	900	1,000
การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ								
ความชื้น	3.90	2.88	4.60	2.67	1.46	2.11	1.39	2.48
เถ้า	23.90	26.39	29.35	31.37	34.71	36.64	35.79	35.99
สารระเหย	30.29	26.69	18.26	15.77	6.40	3.72	2.39	2.00
คาร์บอนคงตัว	41.91	44.04	47.79	50.19	57.43	57.53	60.43	59.53
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว/ สารระเหย	1.38	1.65	2.62	3.18	8.97	15.47	25.32	29.77
ร้อยละกัมมะถัน	0.91	0.95	0.95	1.04	1.06	1.11	0.90	0.78
ค่าความร้อน, แคลอรี/กรัม								
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	4,685	4,659	4,763	4,857	4,942	4,624	4,819	4,878
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	4,875	4,797	4,993	4,990	5,015	4,724	4,887	5,002
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น และเถ้า	6,489	6,587	7,211	7,364	7,742	7,549	7,671	7,928

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตารางที่ 4.16 คุณสมบัติของถ่านชาร์จากเศษถ่านหินช่วงขนาด 0.5 - 1.0 มิลลิเมตร
คาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

คุณสมบัติ	อุณหภูมิที่คาร์บอนไนซ์ (องศาเซลเซียส)							
	300	400	500	600	700	800	900	1,000
การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ								
ความชื้น	2.56	2.55	2.92	2.31	1.92	1.86	2.18	1.43
เถ้า	26.21	28.28	31.41	34.08	36.66	37.61	36.52	38.48
สารระเหย	29.59	26.74	18.73	12.50	6.33	3.35	2.24	1.26
คาร์บอนคงตัว	41.64	42.43	46.94	51.11	55.09	57.18	59.06	58.83
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว /								
สารระเหย	1.41	1.59	2.51	4.09	8.70	17.08	26.40	46.62
ร้อยละกำมะถัน	1.09	1.14	1.20	1.24	1.33	1.39	1.15	0.88
ค่าความร้อน, แคลอรี / กรัม								
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	4,679	4,588	4,600	4,825	4,757	4,723	4,758	4,898
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	4,802	4,708	4,738	4,939	4,850	4,813	4,864	4,969
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น และเถ้า	6,569	6,633	7,005	7,585	7,745	7,803	7,762	8,151


ตารางที่ 4.17 คุณสมบัติของถ่านชาร์จากเศษถ่านหินช่วงขนาด 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร
คาร์บอนไอซ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

คุณสมบัติ	อุณหภูมิที่คาร์บอนไอซ์ (องศาเซลเซียส)							
	300	400	500	600	700	800	900	1,000
การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ								
ความชื้น	3.03	2.71	3.12	2.60	1.66	2.13	1.94	1.70
เถ้า	31.72	34.02	37.94	41.39	43.85	44.44	45.03	45.41
สารระเหย	28.68	25.96	18.40	12.21	6.79	4.13	3.17	2.21
คาร์บอนคงตัว	36.57	37.31	40.54	43.80	47.70	49.30	49.86	50.62
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว / สาร ระเหย	1.28	1.44	2.20	3.59	7.03	11.94	15.72	22.81
ร้อยละกัมมะถัน	1.16	1.23	1.32	1.45	1.47	1.40	1.11	0.97
ค่าความร้อน, แคลอรี / กรัม								
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	4,266	4,290	4,270	4,377	4,307	4,133	4,142	4,131
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	4,399	4,326	4,408	4,494	4,380	4,223	4,224	4,203
ตัวอย่างไม่รวมความชื้นและ เถ้า	6,538	6,652	7,245	7,815	7,904	7,735	7,811	7,818


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.10 การวิเคราะห์แบบประมาณของเศษถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ




รูปที่ 4.11 การวิเคราะห์แบบประมาณของเศษถ่านหินช่วงขนาด 1-2 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ



รูปที่ 4.12 การวิเคราะห์แบบประมาณของเศษถ่านหินช่วงขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ



รูปที่ 4.13 การวิเคราะห์แบบประมาของเศษถ่านหินช่วงขนาด 0.25-0.50 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ




รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างสารระเหยของเค้กถ่านหินและถ่านชาร์ช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ

คาร์บอนคงตัว, ร้อยละโดย น.น.



รูปที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนคงตัวของเค้กกานหินและถ่านชาร์ช่วงขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ




รูปที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างเง้าของเค้ข่ถ่านหินและถ่านข่าร์ข่่วงขนาดต่าง ๆ กับอนุภาค

ถ่านชาร์ที่ได้ยังมีค่าร้อยละต่ำสูงชันกว่าถ่านชาร์จากช่วงขนาดอื่น ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน

อัตราส่วนคาร์บอนคงตัวต่อสารระเหย แสดงในรูปที่ 4.17 มีค่าเพิ่มขึ้นน้อยมาก ในช่วงอุณหภูมิ 300 - 600 องศาเซลเซียส แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 700 องศาเซลเซียส อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัว ทั้ง 4 ช่วงขนาด และเพิ่มขึ้นมากที่ช่วงอุณหภูมิสูงชัน ร้อยละ กัมมะถันในถ่านชาร์มีค่าสูงกว่าในเศษถ่านหินดิบ ถ่านชาร์จากเศษถ่านหินช่วงขนาด 2-7 มิลลิเมตร มีร้อยละกัมมะถันต่ำที่สุด และจะมีค่ามากขึ้นตามช่วงขนาดที่เล็กลงตามลำดับ ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสให้ถ่านชาร์ซึ่งมีร้อยละกัมมะถันสูงที่สุด คือร้อยละ 1.09 - 1.39 ยกเว้นช่วงขนาดเล็กที่สุดให้ร้อยละกัมมะถันสูงที่สุดคือ 1.47 ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงทุกช่วงขนาดจนถึงที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสให้ร้อยละกัมมะถันต่ำที่สุด

ค่าความร้อนของถ่านชาร์เป็นค่าที่สำคัญที่สุดของเชื้อเพลิง พบว่าในแง่ของค่าความร้อนของถ่านชาร์นั้น การคาร์บอนไนซ์ทำให้ค่าความร้อนของถ่านชาร์เพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดเจนจากค่าความร้อนของถ่านชาร์ที่ถูกคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส โดยถ่านชาร์จากเศษถ่านหิน 3 ช่วงขนาดแรกให้ค่าความร้อนประมาณ 4,800 แคลอรีต่อกรัม มากกว่าช่วงขนาดที่เล็กที่สุด ซึ่งให้ค่าความร้อนประมาณ 4,300 แคลอรีต่อกรัม เมื่อพิจารณาค่าความร้อนที่คำนวณโดยไม่รวมความชื้น หรือไม่รวมทั้งความชื้นและเถ้าในตารางที่ 4.1 เทียบกับตารางที่ 4.14 - 4.17 การคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ 300 - 400 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อค่าความร้อนของถ่านชาร์เพียงแต่เป็นการลดความชื้นในถ่านหินเท่านั้น เมื่อคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิสูงชัน ค่าความร้อนจึงเพิ่มขึ้น ตามลำดับ และเพิ่มมากที่อุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนคาร์บอนคงตัว/สารระเหยของเศษถ่านหินและถ่านชาร์ซึ่งขนาดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.2 ผลการทดลองในรีaktorขนาดห้องปฏิบัติการ

จากผลการทดลองในรีaktorมาตรฐานขนาดเล็กแบบพีชเชอร์ พบว่าถ่านหินทั้ง 4 ช่วงขนาด ให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติแล้ว พบว่าเศษถ่านหินช่วงขนาดที่เล็กที่สุด คือ 0.25 - 0.50 มิลลิเมตร ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีกว่าผลิตภัณฑ์จากเศษถ่านหิน 3 ช่วงขนาดแรก ในการทดลองในรีaktorขนาดห้องปฏิบัติการ จึงเลือกใช้ตัวอย่างขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 7.0 มิลลิเมตร รวมเป็นตัวอย่างเดียว ทำการคาร์บอนไนซ์ครั้งละ 3.0 กิโลกรัม เพื่อให้ได้ถ่านชาร์นำไปทดลองผลิตถ่านสังเคราะห์มากขึ้น และทดลองเปรียบเทียบปริมาณและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย ส่วนอุณหภูมิที่เลือกใช้คือ 600 และ 700 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่ 2 อุณหภูมินี้ให้ปริมาณผลิตภัณฑ์มากพอควร และผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติดีกว่าช่วงอุณหภูมิอื่น

การทดลองในรีaktorขนาดห้องปฏิบัติการนี้ พยายามกำหนดช่วงเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิ และเวลาทั้งหมดในการคาร์บอนไนซ์ใกล้เคียงกับการทดลองในรีaktorแบบพีชเชอร์

จากตารางที่ 4.18 แสดงปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไนซ์ และเปลี่ยนปริมาตรก๊าซถ่านหินเป็นน้ำหนัก แสดงค่าปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นร้อยละ เปรียบเทียบสมดุลมวลสารระหว่างการคาร์บอนไนซ์แยกขนาดในรีaktorแบบพีชเชอร์ และรวมขนาดในรีaktorขนาดห้องปฏิบัติการในตารางที่ 4.19 พบว่าร้อยละของผลิตภัณฑ์ก๊าซถ่านหิน ของเหลวใส และถ่านชาร์ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากรีaktorแบบพีชเชอร์ แต่ปริมาณน้ำมันทาร์ที่เก็บได้น้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 13 - 16 ของน้ำมันทาร์ที่ได้จากรีaktorแบบพีชเชอร์ ทำให้ร้อยละของการสูญเสียเพิ่มขึ้น ทั้งที่อุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.18 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคาร์บอนไอซ์เค้ยกานหินรวมขนาด 0.5 - 7.0 มิลลิเมตร ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	ผลิตภัณฑ์จากการคาร์บอนไอซ์			ถ่านชาร์ (กรัม)
	ก๊าซ (ลิตรที่สภาวะ มาตรฐาน)	ของเหลวใส (มิลลิลิตร)	น้ำในทาร์ (กรัม)	
600	368	825	20.7	1,600
700	475	850	25.9	1,500



ศูนย์วิจัยและพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.19 สุ่มดมมวลสารของการคาร์บอนไอซ์เค้ชถ่านหินรวมขนาด 0.5 - 7.0 มิลลิเมตร เป็นร้อยละในรโถรทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรโถรทมาตรฐานแบบพีซีเออร์ (จากตารางที่ 4.6 - 4.9)

อุณหภูมิที่ คาร์บอนไอซ์ (องศาเซลเซียส)	ขนาด ถ่านหิน (มิลลิเมตร)	ร้อยละโดยน้ำหนัก					
		ก๊าซ ถ่านหิน	ของ เหลวใส	น้ำมัน ทาร์	ถ่าน ชาร์	น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด	การ สูญเสีย
600	1) แยกขนาด						
	2-7	6.5	28.5	5.1	53.8	93.9	6.1
	1-2	6.7	29.4	5.2	53.0	94.3	5.7
	0.5-1.0	6.9	28.5	5.6	54.3	95.3	4.7
	เฉลี่ย	6.7	28.8	5.3	53.7	94.5	5.5
	2) รวมขนาด	7.9	27.5	0.7	53.3	89.4	10.6
700	1) แยกขนาด						
	2-7	10.3	28.0	5.6	50.5	94.4	5.6
	1-2	9.9	29.0	5.3	50.4	94.6	5.4
	0.5-1.0	10.6	28.0	5.4	51.8	95.8	4.2
	เฉลี่ย	10.3	28.3	5.4	50.9	94.9	5.1
	2) รวมขนาด	10.1	28.3	0.9	50.0	89.3	10.7

ศูนย์วิทยพัทพักร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.20 แสดงคุณสมบัติของน้ำมันทาร์และก๊าสถ่านหิน ค่าความร้อนของก๊าสถ่านหินใกล้เคียงกับค่าความร้อนของก๊าสถ่านหินจากกริทออร์ทแบบพีซีเออร์ และที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ก็ยังคงให้ค่าความร้อนของก๊าสถ่านหินสูงกว่าที่ 600 องศาเซลเซียส ค่าความร้อนของน้ำมันทาร์ต่ำกว่าที่ได้จากกริทออร์ทแบบพีซีเออร์ทั้ง 2 อุณหภูมิ และที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ก็ยังคงให้ค่าความร้อนของน้ำมันทาร์ใกล้เคียงกับที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณกำมะถันในน้ำมันทาร์สูงกว่าค่าที่ได้จากกริทออร์ทมาตรฐานแบบพีซีเออร์ และปริมาณกำมะถันที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส มีค่าต่ำกว่าที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติของถ่านชาร์ในตารางที่ 4.21 - 4.22 เทียบกับถ่านชาร์จากกริทออร์ทแบบพีซีเออร์ ในตารางที่ 4.14 - 4.17 ร้อยละความชื้นและเถ้าใกล้เคียงกับค่าเดิม แต่ปริมาณสารระเหยลดลงเกือบเท่าตัวจากร้อยละ 13.61 โดยเฉลี่ยเป็นร้อยละ 7.63 ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส และจากร้อยละ 6.07 โดยเฉลี่ยเป็นร้อยละ 2.56 ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ค่าคาร์บอนคงตัวมากขึ้น อัตราส่วนคาร์บอนคงตัวต่อสารระเหยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเช่นกันทั้ง 2 อุณหภูมิ ค่าความร้อนของถ่านชาร์จากกริทออร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ ทั้ง 2 อุณหภูมิสูงกว่าจากกริทออร์ทแบบพีซีเออร์ โดยเฉพาะเมื่อคิดค่าความร้อนไม่รวมความชื้นและเถ้า เมื่อเปรียบเทียบถ่านชาร์จากการคาร์บอนไนซ์ในกริทออร์ทขนาดห้องปฏิบัติการทั้ง 2 อุณหภูมินี้พบว่า ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ให้ถ่านชาร์มีปริมาณสารระเหยต่ำกว่าเกือบครึ่งหนึ่ง ปริมาณเถ้าสูงกว่าเล็กน้อย ค่าความร้อนไม่รวมความชื้นและเถ้าสูงกว่า แต่ปริมาณกำมะถันใกล้เคียงกัน คือ ปริมาณร้อยละ 1.1

นอกจากการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ยังได้ศึกษาอัตราการแตกร่วนจากคาร์บอนไนซ์ในตารางที่ 4.23 จากขนาดเศษถ่านหินดิบ 0.5 - 7.0 มิลลิเมตร ได้ถ่านชาร์ขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรรวมร้อยละ 11.6 และ 11.9 ที่อุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

ตารางที่ 4.20 คุณลุ่มบัติน้ำมันห่านและก้าช่ถ่านหินจากการคาร์บอไนซ์เค้ช่ถ่านหินรวมขนาด 0.5 - 7.0 มิลลิเมตร ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีเอชเออร์ (ตารางที่ 4.10 - 4.12)

อุณหภูมิที่คาร์บอไนซ์ (องศาเซลเซียส)	ขนาดถ่านหิน (มิลลิเมตร)	น้ำมันห่าน		ก้าช่ถ่านหิน
		ค่าความร้อน (แคลอรี/กรัม)	ร้อยละกำมะถัน	ค่าความร้อน (บีทียู/ลบ.ฟุตที่สภาวะมาตรฐาน)
600	1) แยกขนาด			
	2-7 มม.	9,897	0.41	516
	1-2 มม.	9,859	0.57	497
	0.5-1.0 มม.	9,694	0.42	519
	2) รวมขนาด	8,736	0.98	507
700	1) แยกขนาด			
	2-7 มม.	9,851	0.40	554
	1-2 มม.	9,741	0.54	522
	0.5-1.0 มม.	9,634	0.43	523
	2) รวมขนาด	8,578	0.74	534

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.21 คุณสมบัติของถ่านหินดิบรวมขนาด 0.5 - 7.0 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีเอชเออร์ (ตารางที่ 4.14 - 4.17)

คุณสมบัติ	ถ่านชาร์แยกขนาด			รวมขนาด	
	2-7 มม.	1-2 มม.	0.5-1.0 มม.	ถ่านดิบ	ถ่านชาร์
การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ					
ความชื้น	2.85	2.67	2.31	18.54	2.66
เถ้า	35.03	31.37	34.08	19.67	35.59
ลารระเหย	12.57	15.77	12.50	30.84	7.63
คาร์บอนคงตัว	49.55	50.19	51.11	30.95	54.12
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว / ลารระเหย	3.94	3.18	4.09	1.00	7.09
ร้อยละกำมะถัน	0.97	1.04	1.24	0.75	1.10
ค่าความร้อน, แคลอรี / กรัม					
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	4,723	4,857	4,825	4,069	5,115
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	4,862	4,990	4,939	4,995	5,255
ตัวอย่างไม่รวมความชื้นและเถ้า	7,603	7,364	7,585	6,585	8,283

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.22 คุณลุ่มบัตินของถ่านหินดิบรวมขนาด 0.5 - 7.0 มิลลิเมตร และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ในรีทอร์ทขนาดห้องปฏิบัติการ เทียบกับผลจากการแยกขนาดในรีทอร์ทมาตรฐานแบบพีซีเออร์ (ตารางที่ 4.14 - 4.17)

คุณลุ่มบัติน	ถ่านชาร์แยกขนาด			รวมขนาด	
	2-7 มม.	1-2 มม.	0.5-1.0 มม.	ถ่านดิบ	ถ่านชาร์
การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ					
ความชื้น	1.67	1.46	1.92	18.54	3.06
เถ้า	37.20	34.71	36.66	19.67	37.27
สารระเหย	5.49	6.40	6.33	30.84	2.56
คาร์บอนคงตัว	55.64	57.43	55.09	30.95	57.11
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว/สารระเหย	10.14	8.97	8.70	1.00	22.31
ร้อยละกำมะถัน	1.02	1.06	1.33	0.75	1.16
ค่าความร้อน, แคลอรี/กรัม					
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	4,604	4,942	4,757	4,069	5,075
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	4,682	5,015	4,850	4,995	5,235
ตัวอย่างไม่รวมความชื้นและเถ้า	7,531	7,742	7,745	6,585	8,505

ตารางที่ 4.23 วิเคราะห์ขนาดของถ่านหิน และถ่านชาร์ที่อุณหภูมิ 600 และ 700 องศา -
เซลเซียส แบบรวมขนาด

ผ่านขนาดตะแกรง (มิลลิเมตร)	ถ่านหิน	ถ่านชาร์	
		600 °ซ	700 °ซ
2.000	34.90	27.85	25.51
1.000	40.87	35.71	35.84
0.500	24.23	24.85	26.71
0.355	-	9.60	9.57
0.250	-	0.64	0.89
น้อยกว่า 0.250	-	1.37	1.48
	100.00	100.00	100.00

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 ผลการทดลองผลิตถ่านสังเคราะห์และคุณสมบัติในการเผาไหม้

การผลิตถ่านสังเคราะห์นั้น ได้ทดลองใช้ตัวประสาน 2 ชนิดคือ แป้งเปียก และ แบลคลิกเคอร์ ให้ผลการทดลองในการอัดก้อนดังนี้คือ

4.3.1 แป้งเปียก ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานคิดเป็นร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก ในถ่านชาร์อัดก้อนหรือถ่านสังเคราะห์ ผลิตถ่านสังเคราะห์รูปไข่โดยใช้เครื่องอัดระบบ Double Ring Roll ซึ่งสภาวะการอัดคล้ายคลึงกับสภาวะการอัดด้วยเครื่องไฮดรอลิกส์ที่ความดัน 36 เมกกะนิวตันต่อตารางเมตร (ความชื้นของถ่านสังเคราะห์หลังจากอัดก้อนประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นความชื้นที่เหมาะสมในการอัดก้อนด้วย) หลังจากได้ถ่านสังเคราะห์แล้ว ฝั่กั้ให้แห้ง ในอากาศประมาณ 2 วันก่อนนำไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ถ่านสังเคราะห์รูปไข่มีน้ำหนักก้อนละ ประมาณ 16 กรัม

4.3.2 แบลคลิกเคอร์ เสือฉางด้วยน้ำจมนมีปริมาณของแข็งทั้งหมดร้อยละ 37.5 ใช้เป็นตัวประสานโดยผสมกับถ่านชาร์คิดเป็นร้อยละ 11.25 โดยน้ำหนักของแบลคลิกเคอร์ก่อนเสีจ ฉาง จากการทดลองอัดก้อนด้วยเครื่องไฮดรอลิกส์ต้องใช้ความดันสูงที่สุด (105 เมกกะนิวตันต่อ ตารางเมตร) และต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาวะนี้ไม่สามารถอัด ก้อนด้วยเครื่องอัดระบบ Double Ring Roll ได้ จึงอัดก้อนตัวอย่างด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ เป็นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว มีน้ำหนักก้อนละประมาณ 10 กรัม อัดได้ครั้ ง 2 ก้อน เมื่อถอดตัวอย่างออกจากแบบอัดต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนำไปทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ

ค่าความแข็งแรงของก้อนถ่านสังเคราะห์ หาโดยวัดความต้านทานแรงอัด (compressive strength) สำหรับก้อนถ่านรูปทรงกระบอก และน้ำหนักที่ทำให้ก้อนถ่านแตก (crushing strength) สำหรับถ่านสังเคราะห์รูปไข่ รวมทั้งค่าความหนาแน่น แสดงในตารางที่ 4.24 ถ่านชาร์จากการคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสมีความหนาแน่นและความ แข็งแรงสูงกว่าถ่านชาร์ที่ 600 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติของถ่านสังเคราะห์เทียบกับถ่านชาร์และถ่านไม้ในตารางที่ 4.25 ถ่าน สังเคราะห์มีความชื้นและสารระเหยเพิ่มขึ้น ค่าความร้อนลดลงประมาณร้อยละ 6 เนื่องจาก ผสมตัวประสานในปริมาณร้อยละ 11.25 และ 25 ของแบลคลิกเคอร์ และแป้งเปียกตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านไม้ พบว่าถ่านไม้มีคุณสมบัติดีกว่าในแง่ของปริมาณถ่านและกำมะถันต่ำ

ตารางที่ 4.24 ความหนาแน่นโดยการแทนที่น้ำและค่ากำลังต้านแรงกด และ น้ำหนัก
ที่ทำให้ถ่านลิ่งเคราะห์แตก

ตัวอย่างถ่านลิ่งเคราะห์	ความหนาแน่น (กรัม/ลบ.ซม.)	น้ำหนักที่ทำให้ แตก (กก.)	ค่ากำลังต้านแรงกด (กก./ตร.ซม.)
ป. 600	1.41	43.1	-
ป. 700	1.47	49.0	-
ช. 600	1.59	285.6	56.36
ช. 700	1.61	343.6	67.82

- หมายเหตุ
- ป. 600 คือ ถ่านลิ่งเคราะห์รูปไข่ ซึ่งได้จากการอัดถ่านซาร์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ไข่แบ่งเปียกเป็นตัวประสาน
- ป. 700 คือ ถ่านลิ่งเคราะห์รูปไข่ ซึ่งได้จากการอัดถ่านซาร์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ไข่แบ่งเปียกเป็นตัวประสาน
- ช. 600 คือ ถ่านลิ่งเคราะห์รูปทรงกระบอก ซึ่งได้จากการอัดถ่านซาร์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ไข่แบลคลิกเคอร์ เป็นตัวประสานด้วยความดัน 105 เมกกะนิวตัน/ตารางเมตร
- ช. 700 คือ ถ่านลิ่งเคราะห์รูปทรงกระบอก ซึ่งได้จากการอัดถ่านซาร์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ไข่แบลคลิกเคอร์ เป็นตัวประสานด้วยความดัน 105 เมกกะนิวตัน/ตารางเมตร

ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.25 คุณสมบัติของถ่านสังเคราะห์และถ่านไม้ เทียบกับถ่านชาร์รวมขนาดจาก

ตารางที่ 4.21 และ 4.22

คุณสมบัติ	ถ่านไม้	จากการคาร์บอนไนซ์ที่ 600 °ซ			จากการคาร์บอนไนซ์ที่ 700 °ซ		
		ถ่านชาร์	ป.600	ช.600	ถ่านชาร์	ป.700	ช.700
		การวิเคราะห์แบบประมาณ, ร้อยละ					
ความชื้น	5.34	2.66	5.69	5.94	3.06	6.55	5.69
เถ้า	5.45	35.59	31.24	34.46	37.27	32.79	36.01
สารระเหย	4.02	7.63	11.91	6.54	2.56	6.55	4.21
คาร์บอนคงตัว	85.19	54.12	51.16	53.06	57.11	54.11	54.09
อัตราส่วนคาร์บอนคงตัว/สารระเหย	21.19	7.09	4.30	8.11	22.31	8.26	12.85
ร้อยละกำมะถัน	0.05	1.10	1.00	1.10	1.16	1.10	1.15
ค่าความร้อน, แคลอรี/กรัม							
ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์	7,402	5,115	4,765	4,857	5,075	4,775	4,709
ตัวอย่างไม่รวมความชื้น	7,820	5,255	5,052	5,164	5,235	5,110	4,993
ตัวอย่างไม่รวมความชื้นและเถ้า	8,297	8,283	7,555	8,149	8,505	7,872	8,077

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งยังมีอัตราส่วนคาร์บอนคงตัวต่อสารระเหยสูงกว่าถ่านสังเคราะห์ และค่าความร้อนของถ่านสังเคราะห์โดยเฉลี่ย (ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์) คิดเป็นร้อยละ 65 ของถ่านไม้ ในการทดลองเผาไหม้ในเตาอั้งโล่ เทียบกับปริมาณถ่านไม้ 500 กรัม (ตารางที่ 4.26) ต้องใช้ถ่านสังเคราะห์ประมาณ 770 กรัม จึงจะให้ค่าความร้อนทั้งหมดออกมาเท่ากัน ทำการทดลองและถ่ายรูปลักษณะเปลวไฟ และถ้ำโดยจัดอุปกรณ์ดังภาพที่ 4.1 ใช้ถ่านไม้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบแสดงการลุกไหม้ในภาพที่ 4.2 การลุกไหม้ของถ่านไม้ให้เปลวไฟยาว มีสีส้ม ไม่มีควันและไม่มีการสั่น แต่ถ้ำของถ่านไม้เบาตั้งในภาพที่ 4.3 และฟุ้งกระจายทำให้บริเวณที่เผาไหม้ไม่สะอาด การลุกไหม้ของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนซ์ที่อุณหภูมิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส โดยมีแบ่งแยกเป็นตัวประสานให้ผลการทดลองและลักษณะการลุกไหม้ใกล้เคียงกันมากตามตารางที่ 4.26 และภาพที่ 4.4 และ 4.6 เมื่อเริ่มติดไฟถ่านสังเคราะห์นี้จะเกิดควันแต่เมื่อถ่านติดไฟดีแล้วควันก็จะหมดไปและไม่มีการสั่น ให้เปลวไฟสีเหลืองอมฟ้า ระยะเวลาในการลุกไหม้นานกว่าถ่านไม้ถึง 30 นาที ส่วนการลุกไหม้ของถ่านสังเคราะห์ทั้ง 2 อุณหภูมิที่มีแบลคคลิกเคอร์เป็นตัวประสาน ให้ผลการทดลองและลักษณะการลุกไหม้ใกล้เคียงกันตามตารางที่ 4.26 และภาพที่ 4.8 และ 4.10 ถ่านสังเคราะห์ชนิดนี้ไม่ทำให้เกิดควัน แต่มีการสั่นเล็กน้อยให้เปลวไฟสีส้ม และระยะเวลาในการติดไฟนานเท่าถ่านไม้คือ 110 นาที จะทำให้มัน้ำเดือดช้ากว่าถ่านไม้ 5 นาที ทั้งนี้เนื่องจากถ่านสังเคราะห์มีไม่พอ จึงใช้ปริมาณถ่านสังเคราะห์ในจำนวนที่ให้ค่าความร้อนเท่ากันทั้ง 2 อุณหภูมิ แต่น้อยกว่าถ่านไม้ประมาณร้อยละ 20


ถ่านสังเคราะห์ทั้ง 4 ตัวอย่างให้ประสิทธิภาพของเตาเท่ากับถ่านไม้คือร้อยละ 28 ซึ่งเท่ากับสภาพการทดลองมาตรฐาน (45) และให้ผลดีกว่าถ่านไม้คือ ถ้ำรวมตัวเป็นก้อนรูปร่างเหมือนก้อนเผาไหม้แสดงในภาพที่ 4.5 4.7 4.9 และ 4.11 ถ้ำไม้เบาและปลิวฟุ้งเหมือนถ้ำของถ่านไม้ในภาพที่ 4.3 ซึ่งทำให้บริเวณที่เผาไหม้ไม่สะอาด และถ่านสังเคราะห์ที่มีแบ่งแยกเป็นตัวประสานติดไฟได้นานกว่า

ตารางที่ 4.26 ผลการทดลองเผาไหม้ถ่านลึงเคราะห์เทียบกับถ่านไม้

ตัวอย่าง	ค่าความร้อน (แคลอรี / กรัม)	น้ำหนัก (กรัม)	เวลาที่ทำ ให้น้ำเดือด (นาที)	เวลาที่ ลูกไหม้ (นาที)	ประสิทธิ- ภาพของ เตา (%)	เปลวไฟและลักษณะการ ลูกไหม้
ป. 600	4,765	777	20	140	28.25	มีควันมากตอนเริ่มติดไฟ แต่เมื่อลูกแดงแล้วไม่มีควัน ไม่มีกลิ่นเหม็น
ป. 700	4,775	775	20	138	28.19	เปลวไฟสีเหลืองอมฟ้า ยาวประมาณ 2 นิ้ว ถ้ารวมตัวเป็นก้อนเหมือนก้อนเผา
ถ่านไม้	7,402	500	20	110	28.26	ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น เปลวไฟสีส้มยาวประมาณ 4 นิ้ว ถ้าเบาและพุ่ง
ช. 600	4,857	600	25	110	28.25	ไม่มีควัน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย
ช. 700	4,709	619	25	110	28.24	เปลวไฟสีส้มยาวประมาณ 1 นิ้ว ถ้ารวมตัวเป็นก้อนเหมือนก้อนเผา

หมายเหตุ 1) ใช้น้ำปริมาตร 4.0 ลิตร


2) วิธีทำใช้การต้มน้ำให้เดือดแล้วปล่อยให้ไหม้ระเหยเป็นไอไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไฟรา




ภาพที่ 4.1 แสดงการจัดอุปกรณ์ในการศึกษาการลูกไหมของถ่านในเตาอังโล่

ศูนย์วิทยพัชยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






ภาพที่ 4.2 การลวกไหม้ของถ่านไม้



ภาพที่ 4.3 ถ่านของถ่านไม้




ภาพที่ 4.4 การลวกไหม้ของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนไนซ์
ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน




ภาพที่ 4.5 ถ้ำของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ
600 องศาเซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน




ภาพที่ 4.6 การหลอมของถ่านสังเคราะห์หลังจากการคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน




ภาพที่ 4.7 ถ่านของถ่านสังเคราะห์หลังจากการคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน




ภาพที่ 4.8 การลวกไหม้ของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ใช้แบคทีเรียเป็นตัวประสาน



ภาพที่ 4.9 ถั่วของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนไนซ์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ใช้แบคทีเรียเป็นตัวประสาน



ภาพที่ 4.10 การลูกไหม้ของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ใช้แบลคคลิกเคอร์เป็นตัวประสาน



ภาพที่ 4.11 ถ้วยของถ่านสังเคราะห์จากการคาร์บอนที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส ใช้แบลคคลิกเคอร์เป็นตัวประสาน