



การศึกษาถึงคุณสมบัติและการใช้งานของไวนิล อะซิเตท

ไวนิลอะซิเตท ($\text{CH}_2 = \text{CHOCOCH}_3$) เป็นสารเคมีในรูปของเหลวซึ่งไวไฟไม่มีสี และมีกลิ่นฉุน ใช้เป็นสารโมโนเมอร์ในการเตรียมโพลิไวนิล อะซิเตท และโพลิไวนิล อะซิเตทโคโพลิเมอร์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุเคมีในการผลิตสีน้ำ, กาว และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ได้เช่น เป็นตัวเคลือบ หรือประสานวัสดุที่มีอุณหภูมิใช้งานไม่สูงนัก นอกจากนี้โพลิไวนิลอะซิเตท สามารถนำมาเตรียมเป็น โพลิไวนิลแอลกอฮอล์และโพลิไวนิลอะซิโตนได้

ตารางที่ 2.1

คุณสมบัติทางกายภาพของไวนิล อะซิเตท

จุดเดือด ($^{\circ}\text{C}$)	72.7
จุดเยือกแข็ง ($^{\circ}\text{C}$)	-100, -93
ความตึงผิวเฉพาะ	0.9338
ดัชนีหักเห	1.3952
ค่าความหนืดที่ 20°C (พอยซ์)	0.0042
จุดวาบไฟ ($^{\circ}\text{C}$)	-94 ถึง -5
ค่าความร้อนแฝงของไอที่ 72°C (แคลอรี/กรัม)	90.6
ค่าความร้อนในการเผาไหม้ (กิโลแคลอรี/กรัม)	5.75
ค่าความร้อนในการโพลิเมอไรเซชัน (กิโลแคลอรี/กรัม)	21.3
อุณหภูมิวิกฤต ($^{\circ}\text{C}$)	252
แรงดันวิกฤต (ปอนด์/ตารางนิ้ว)	609
ความหนาแน่นวิกฤต (กรัม/ซม ³)	0.324

ที่มา : Othmer - Kirk, Encyclopedia of Chemical Technology
Vol. 21, P 318

ไวนิลอะซิเตท สามารถรวมตัวได้ดีกับของเหลวที่เป็นสารอินทรีย์ ที่ไม่ใช้น้ำที่อุณหภูมิ 20°ซ
 ไวนิลอะซิเตท สามารถละลายในน้ำได้ 2.0 - 2.4 % โดยน้ำหนักขณะที่น้ำจะอิมิตัว 0.9 - 1.0 %
 โดยน้ำหนัก แต่อุณหภูมิ 50° ซ จะละลายน้ำได้มากขึ้นเป็น 1 % ขณะที่น้ำจะอิมิตัวมากขึ้น 2 %

ตารางที่ 2.2

แรงดันไอของไวนิล อะซิเตทที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ (° ซ)	แรงดัน (มม.ปรอท)
-0.15	3.19
3.65	3.79
5.23	4.02
7.80	4.63
10.07	5.44
13.15	6.25
15.93	7.18
19.15	8.63
21.07	9.46
23.05	10.59
25.30	11.50
27.30	12.69
28.90	13.68
31.62	15.24
32.21	15.90
33.42	16.53
36.94	19.33
38.50	20.69
40.05	22.07
42.17	24.07
44.23	26.15

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
แรงคั้นไอของไวลอะซิเตทที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ (°ซ)	(แรงคั้น มม. ปรอท)
46.49	28.72
48.42	31.73
51.64	41.07
57.20	43.94
59.08	46.96
61.32	50.97
64.25	56.74
66.62	61.73
68.90	66.13
72.10	74.37
72.50	76.00

ที่มา : Leonard, Edward C. Vinyl and Diene Monomers P 282,
Wiley - Intersciences, New York 1970

ตารางที่ 2.3

ค่าความหนืดของไวล อะซิเตทที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ (°ซ)	ความหนืด (พอยซ์)
0.10	0.005472
2.70	0.005278
4.82	0.005122
8.42	0.004891
11.23	0.004723
11.60	0.004707
13.33	0.004616

ตารางที่ 2.3 (ต่อ)

ค่าความหนืดของไวนิล อะซิเตทที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ (° ซ)	ความหนืด (พอยซ์)
15.15	0.004509
17.30	0.004404
19.40	0.004305
19.98	0.004269
21.10	0.004221
21.60	0.004200
28.40	0.003900
34.00	0.003688
35.80	0.003612
40.70	0.003449
49.87	0.003166
60.00	0.002922

ที่มา : ABID 2.2

ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ของไวนิล อะซิเตท

ไวนิล อะซิเตท แบ่งตามปริมาณการบรรจุสารยับยั้งปฏิกิริยา (Inhibitor) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บรักษาได้ 3 ชนิดคือ

1. สำหรับการเก็บรักษาในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน จะบรรจุสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) 3 - 7 ส่วนต่อล้านส่วน อุณหภูมิการเก็บรักษาอยู่ระหว่าง 20 - 26°ซ
2. สำหรับการเก็บรักษาที่มีระยะเวลานานถึง 4 เดือนก่อนการนำไปโพลีเมอร์ จะบรรจุไฮโดรควิโนน 12 - 17 ส่วนต่อล้านส่วน อุณหภูมิการเก็บรักษาอยู่ระหว่าง 20 - 26°ซ ถ้าจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้นานเกิน 4 เดือน จะต้องทำการตรวจเช็คและควบคุมไฮโดรควิโนนให้อยู่ในระดับ 12 - 17 ส่วนต่อล้านส่วนทุก 4 เดือน

3. สำหรับการเก็บรักษาที่ยาวนานไม่มีกำหนดจะใช้ไดฟีนีลามีน (Diphenylamine) 200 - 300 ส่วนต่อล้านส่วน ซึ่งการนำไปโพลีเมอร์ไรเซชันจะต้องใช้วิธีกลั่น

มาตรฐานของไวโนลอะซิเตทสำหรับการใช้งานในโรงงาน

ไวโนลอะซิเตท (%)	99.8 (ต่ำสุด)
จุดเดือด (° ซ)	72.3 - 73.0
กรดอะเซติก (%)	0.007 (สูงสุด)
อะซิเตตไฮดริส (%)	0.0013 (สูงสุด)
น้ำ (%)	0.004 (สูงสุด)
สิ่งเจือปนอื่น ๆ	ไม่มี

ที่มา : ABID 2.1

ปกติไวโนล อะซิเตท จะถูกรักษาในถังเหล็กคาร์บอน, เหล็ก, อลูมิเนียม, แก้ว หรือ สเตนเลส นอกจากนี้ทองแดงหรือทองเหลืองก็สามารถนำมาใช้ได้กับการโพลีเมอร์ไรเซชันที่ต้องการความบริสุทธิ์มากนัก ไวโนลอะซิเตท สามารถติดไฟในอากาศหรือระเบิดได้ ดังนั้นจึงควรที่จะใช้ในโครงเงินครอบคลุม ถังทุกถังและท่อต่าง ๆ ควรควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิด

จากการทดลองปรากฏว่าไวโนลอะซิเตทมีสถานะการเก็บได้ดี ณ. อุณหภูมิปกติ (ต่ำกว่า 38°ซ) สำหรับถังเก็บที่อยู่เหนือพื้นดิน บางครั้งต้องทำการฉีบน้ำเพื่อระบายความร้อน หรือหาสีขาวไว้ภายนอก เพื่อลดอุณหภูมิในการเก็บรักษาในช่วงที่อากาศร้อน

ในการเก็บรักษาและบรรจุไวโนลอะซิเตท ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

อันตรายต่อร่างกาย

ไวโนลอะซิเตท เป็นพิษต่อร่างกายโดยการเข้าทางปากและผิวหนัง แต่ไม่มีอันตรายต่อ ผิวหนังและตา อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีชนิดนี้ถูกผิวหนังบ่อยๆ โฆษของไวโนลอะซิเตท ไม่มีอันตรายโดยตรงต่อจมูกและคอ แต่ไม่ควรปล่อยให้สารเคมีเประระตัวและทิ้งไว้นานๆ หรือถูกซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อยๆ


การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับไวนิลอะซิเตทภายนอก ร่างกายมากเกินไป

- | | |
|----------------|--|
| 1. เข้าทางปาก | ทำให้อาเจียรออกมา |
| 2. หายใจเข้าไป | ให้หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ตามเข้าไป
ให้คนไข้อยู่ในที่อบอุ่น และผายปอดเมื่อจำเป็น |
| 3. ถูกผิวหนัง | ล้างด้วยน้ำสะอาด |
| 4. ถูกตา | ล้างตาด้วยน้ำที่สะอาด 15 นาที |


การเตรียมไวนิลอะซิเตท

การเตรียมไวนิลอะซิเตท สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดอะซิติก และเอทิลีนหรืออะซิทีลีน ตามสมการเคมีดังต่อไปนี้ .

ปฏิกิริยาระหว่างกรดอะซิติกกับเอทิลีน คือ



ปฏิกิริยาระหว่างกรดอะซิติกกับอะซิทีลีน คือ



ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ จะทำการศึกษาการผลิตไวนิลอะซิเตทจากกรดอะซิติกกับเอทิลีน เนื่องจากเป็นวิธีที่ทันสมัยและมีราคาถูกกว่า

การใช้งานของไวนิลอะซิเตท

ไวนิลอะซิเตท สามารถใช้งานได้โดยผ่านการโพลิเมอร์เท่านั้น และสามารถนำไปใช้ได้ ในรูปของโพลิไวนิลอะซิเตท และโพลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นต้น ไวนิลอะซิเตทถูกนำไปโพลิเมอไรเซชันเพื่อนำไปใช้งานในรูปของสารชนิดอื่น ๆ ดังนี้คือ .

ไวนิลอะซิเตท	{	โพลิไวนิลอะซิเตท	52 %
		โพลิไวนิลแอลกอฮอล์	18 %
		ไวนิลอะซิเตทโคโพลิเมอร์	15 %
		อะซิโกลเรซิน	10 %
		อื่น ๆ	5 %

ที่มา : Leonard, Edward C. Vinyl and Diene Monomers P 264
Wiley - Intersciences, New York, 1970

บทบาทที่สำคัญของโพลีเอทิลีนต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย ในปัจจุบันคือ การนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตโพลีเอทิลีน ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในด้านการตลาดพบว่า ประเทศไทยต้องสั่งซื้อโพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์ เข้ามาใช้ในการผลิตในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งแท้จริงแล้วโพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์ ก็ผลิตมาจากโพลีเอทิลีนเช่นเดียวกัน

จากการศึกษาการใช้งานของโพลีเอทิลีนในประเทศไทยพบว่าสารโพลีเมอร์ ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งผลิตมาจากโพลีเอทิลีน และมีปริมาณความต้องการสูงคือ โพลีเอทิลีนและโพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์ ซึ่งได้นำมาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ .

โพลีเอทิลีน

ปัจจุบันโพลีเอทิลีน ที่ทำการสั่งซื้อและผลิตขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ทำลาเท็กซ์ (Latex) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้จากการศึกษาการใช้งานของโพลีเอทิลีนยังพบว่า สารดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานอื่นๆ ได้อีกหลายลักษณะ เช่น ใช้เป็นตัวประสาน (Binder) ใช้เคลือบกระดาษ, ปิดฝาผนัง, กระดาษขาว, ใช้เคลือบวัตถุเพื่อป้องกันน้ำและไฟ เป็นต้น

โพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์

ปัจจุบันโพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์ ที่ใช้ภายในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ในปริมาณและมูลค่าที่สูงมาก (พิจารณาจากตารางที่ 3.3) อุตสาหกรรมในประเทศที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้สารชนิดนี้ คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากนี้แล้วโพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์ ยังสามารถนำไปใช้กับงานอื่น ๆ ได้อีก เช่น ใช้ในการลงแป้งกระดาษ (Paper Sizing) ใช้ทำกาว, ใช้เป็นตัวประสาน (Binder) ใช้ในการทำฟิล์ม, เซรามิก เป็นต้น

สารอื่นๆ ที่ผลิตมาจากโพลีเอทิลีน นอกจากโพลีเอทิลีนและโพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์ ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญ ต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศมากนัก จึงไม่ขอกล่าวในที่นี้

จากการศึกษาถึงคุณสมบัติและการใช้งานของโพลีเอทิลีนที่กล่าวมาในบทนี้จะเห็นว่า ถ้าเราสามารถที่จะผลิตโพลีเอทิลีนขึ้นใช้เองภายในประเทศแล้ว เราสามารถนำเอาโพลีเอทิลีนที่ผลิตขึ้นนี้ ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอทิลีนและโพลีเอทิลีนแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเงินตราในการนำเข้าแต่ละปีได้อย่างมาก