

วัสดุกันคลื่น


3.1 การพิจารณาวัสดุกันคลื่น*

3.1.1 การสับตัวของยางมะตอยน้ำกับทราย


3.1.1.1 ลักษณะโดยทั่วไปของยางมะตอยน้ำ

ยางมะตอยน้ำเป็นส่วนผสมของยางมะตอยและน้ำ ยางมะตอยจะแตกตัวอยู่ในน้ำในรูป Emulsified Droplets โดยมี Emulsifying Agent เป็นส่วนช่วยให้ยางมะตอยแตกตัวอยู่ได้ ส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้างของ Emulsifying Agent เป็นส่วนที่ควบคุมคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของยางมะตอยน้ำ (20) ลักษณะโมเลกุลของ Emulsifying Agent เป็นแบบ Nonpolar-Polar Type ดังรูปที่ 3.1 ส่วนที่เป็น Nonpolar จะเป็นพวก Oil Soluble ซึ่งจะเข้าไปสับตัวอยู่ในเนื้อยางมะตอย ส่วนที่เป็น Polar จะเป็นพวก Water Soluble ซึ่งจะยื่นออกมาจากผิวยางมะตอยเพื่อสับตัวกับสารละลายที่เป็น Polar ในน้ำ ดังในรูปที่ 3.2 ทำให้เกิดเป็นฟิล์มบาง ๆ รอบผิวยางมะตอยเรียกว่า Interfacial Film ลักษณะของ Interfacial Film ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ Emulsifying Agent สารพวก Emulsifying Agent ของยางมะตอยน้ำชนิด Cationic Emulsion จะมีส่วนที่เป็นประจุบวกเป็นส่วนที่ไวต่อปฏิกิริยา (Active Portion) ทำให้ส่วนที่เป็น Polar Head มีประจุบวกเป็นผลให้ Emulsified Droplets มีประจุบวกที่ผิว การแตกตัวของยางมะตอยน้ำชนิดนี้จะแตกตัวเป็น Emulsified Droplets ในสารละลายที่เป็นกรด และ Droplets จะลอยอยู่ในน้ำได้ด้วยแรงผลักรังสีและกันของประจุบวกที่ผิวของ เมล็ดยางมะตอยดังในรูปที่ 3.3


* เสรี ลู่งาม (42)




รูปที่ 3.1 CATIONIC LAURYLTRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE



รูปที่ 3.2 การจัดตัวของ EMULSIFYING AGENT



รูปที่ 3.3 EMULSIFIED ASPHALT DROPLET, CATIONIC EMULSION



รูปที่ 3.4 การยึดเกาะกันของยางมะตอยน้ำกับวัสดุ SILICA



3.1.1.2 สัมมุติฐานในการรวมตัว

เนื่องจากยางมะตอยน้ำแบบ Cationic Emulsion มีประจุบวกที่ผิวหน้าของ เมล็ดยางมะตอย ยางมะตอยน้ำแบบนี้จึงรวมตัวได้ดีกับวัสดุพวก Siliceous Material หรือ Quartz (20), (21) ซึ่งมีประจุลบที่ผิว โดยมี Emulsifying Agent เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างยางมะตอยกับผิวทรายทำให้เกิดการเกาะกันระหว่างยางมะตอยกับผิวทรายในรูปฟิล์มบาง ๆ ของยางมะตอยคลุมผิวหน้าของ เมล็ดทราย ลักษณะการรวมตัวของยางมะตอยน้ำกับทราย ดูรูปที่ 3.4

3.1.2 การคำนวณปริมาณยางมะตอยน้ำที่น้อยที่สุดที่จะเคลือบเมล็ดทรายได้

ทั่วไป *

การคำนวณปริมาณยางมะตอยน้ำที่น้อยที่สุดของ วัสดุผสมของทรายชายฝั่งทะเล และยางมะตอยน้ำนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการที่จะนำผลการคำนวณมาพิจารณาเลือกปริมาณยางมะตอยน้ำเพื่อใช้ผสมกับทรายชายฝั่งทะเล เพื่อทำการวิจัยถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผสมของทรายชายฝั่งทะเล ปริมาณยางมะตอยน้ำน้อยที่สุดในสารผสมสามารถจะคำนวณได้เมื่อรู้พื้นที่ผิวหน้าของ เมล็ดทรายและความหนาเฉลี่ยต่ำที่สุดของยางมะตอยที่เคลือบผิวหน้าของ เมล็ดทราย ตารางที่ 3.1 แสดงรายการคำนวณหาพื้นที่ผิวหน้าของ เมล็ดทรายต่อหน่วยน้ำหนัก (Specific Surface)

ถ้าสมมุติว่า ความหนาเฉลี่ยของยางมะตอยที่เคลือบคลุมโดยรอบผิวหน้าของ เมล็ดทรายที่ความหนา เท่ากับขนาดของ เมล็ดยางมะตอยน้ำโดยตลอด และจากรายงานของ Research Laboratory (30) ขนาดเมล็ดของยางมะตอยน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 2 Micron ** ดังนั้นปริมาตรของยางมะตอยที่ใช้ในการเคลือบคลุมผิวหน้าของทราย 1 กรัม จะมีปริมาตร

* ลูประติษฐ์ บุนนาค (4) หน้า 26 ถึง 28

** Road Research Laboratory (32) หน้า 56

$$= 6.983 \times 10^3 \frac{\text{ม.ม.}^2}{\text{กรัม}} \times 2 \times 10^{-3} \text{ ม.ม.} \times 1.0 \text{ กรัม}$$

$$= 13.966 \text{ ม.ม.}^3$$

ความถ่วงจำเพาะของยางมะตอย = 1.010 ดังนั้นน้ำหนักของยาง

มะตอยที่ใช้ต่อ 1 กรัม ของน้ำหนักทราย

$$= 13.966 \text{ ม.ม.}^3 \times 1.010 \text{ ม.ม.} \frac{\text{กรัม}}{\text{ซ.ม.}^3} \times \frac{\text{ซ.ม.}^3}{10^3 \text{ ม.ม.}^3}$$

$$= 0.0141 \text{ กรัม}$$

แต่ยางมะตอยน้ำประกอบด้วยเนื้อยางมะตอย 65% โดยน้ำหนักของ

ยางมะตอยน้ำที่ต้องการ

$$= \frac{0.0141}{0.65} \text{ กรัม}$$

$$= 0.0217 \text{ กรัม}$$

ปริมาณยางมะตอยน้ำที่น้อยที่สุดที่จะเคลือบคลุมเมล็ดทรายได้ทั่วถึง

$$= 2.17\%$$

ตารางที่ 3.1 รายการคำนวณพื้นที่ผิวหน้าของทรายชายฝั่งทะเล

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sieve Opening, m.m.	% Retained	Particle Average Dia. in m.m.	Wt. of Solid (W _s) in gm. $\frac{(2)}{100} \times \text{Wt.}$	Vol. of Solid in m.m. ³ $\frac{(4) \times 10^3}{G \times r}$	Vol. of One Particle in m.m. ³ $\frac{\pi}{6} \times (3)^3$	Number of Particle in each (5) ÷ (6)	Surface Area of One Particle in m.m. ² $\pi \times (3)^2$	Total Area of Soil in m.m. ² (7) x (8)
2.00								
0.42	17.1	1.21	0.171	63.333	0.9274	68.28	4.5996	314.0601
0.149	81.6	0.285	0.816	302.222	0.0121	24977.02	0.2552	6374.1355
0.074	1.2	0.112	0.012	4.444	0.0007	6349.20	0.0394	250.1585
0.050	0.1	0.062	0.001	0.370	0.00	3700.00	0.0121	44.7700
		Σ	1.00				Σ	6983.1241

หมายเหตุ

Wt = น้ำหนักทรายเมื่อแห้ง = 1.00 กรัม

G = ความถ่วงจำเพาะของทราย = 2.70

r = ความหนาแน่นของน้ำ = 1 กรัม/ซ.ม.³

Specific Surface ของทรายชายฝั่งทะเล = $\frac{(9)}{(4)}$ = 6983.1241 ม.ม.²/กรัม

= 6.982×10^3 ม.ม.²/กรัม

3.1.3 การพิจารณาล้วนผลม่วัดกันคลื่น

จากปริมาณยางมะตอยน้ำที่น้อยที่สุดที่จะเคลือบคลุมเมล็ดทรายได้หัว ถึง 2.17% ปริมาณยางมะตอยน้ำส่วนที่เกิน 2.17% จะไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเมล็ดทราย คาดว่ามีส่วนช่วยให้เกิดการ Damping ในการลดความสั่นสะเทือน การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของวัสดุผลม่วัดกันคลื่นโดยใช้ปริมาณยางมะตอยน้ำต่างกัน และการใช้วัสดุผลม่วัดกันคลื่นปูนซีเมนต์เป็นส่วนผสมเพิ่มไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเมล็ดทรายที่มีปริมาณยางมะตอยน้ำเคลือบคลุมเมล็ดทรายเท่ากันแล้ว จะมีส่วนช่วยลดความสั่นสะเทือนได้ต่างกัน

ดังนั้น จากกลุ่มมาตรฐานในการรวมตัว คุณสมบัติทางวิศวกรรมและราคา ของวัสดุผลม่วัดกันคลื่นที่ 3.2 จึงได้นำวัสดุผลม่วัดกันคลื่น S+2.5E, S+3E, S+3L+2E, S+4L+2E, S+2C+2E และ S+3C+2E มาวิจัยเป็นวัสดุวัดกันคลื่น

ตารางที่ 3.2 ราคาวัสดุผลม่วัดกันคลื่นตามอัตราส่วนผลม่วัดกันคลื่นต่าง ๆ (ม.ย. 2524)

อัตราส่วนผลม่วัดกันคลื่น	ราคาวัสดุแต่ละชนิด (บาท/ตัน)				รวมราคาวัสดุผลม่วัดกันคลื่น (บาท/ตัน)
	ยางมะตอยน้ำ	ปูนซีเมนต์	ปูนขาว	ทรายชายฝั่งทะเล	
S+2.5E	168.30	-	-	85.90	254.20
S+3E	201.00	-	-	85.40	286.40
S+3L+2E	131.40	-	37.10	83.80	252.30
S+4L+2E	130.20	-	49.10	83.00	262.30
S+2C+2E	132.70	26.90	-	84.60	244.20
S+3C+2E	131.40	39.97	-	83.80	255.20

S	ทรายชายฝั่งทะเลจากชลบุรีราคา	88 บาท/ตัน
E	ยางมะตอยน้ำราคา	6,900 บาท/ตัน
L	ปูนขาวราคา	1,300 บาท/ตัน
C	ปูนซีเมนต์	1,399 บาท/ตัน

3.2 การวิจัยล้วนผลม่วัดกันคลื่นในห้องทดลอง

3.2.1 คุณสมบัติของ วัสดุที่นำมาใช้ผลม่วัดกันคลื่น

3.2.1.1 คุณสมบัติขนาดและลักษณะของทรายชายฝั่งทะเลที่นำมาใช้ผลม่วัดกันคลื่นกับยางมะตอยน้ำ ปูนขาว และปูนซีเมนต์ แสดงไว้ในตารางที่ 3.3 และรูปที่ 3.5 ทรายชายฝั่งทะเลที่ได้อยู่ในประเภททรายที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในการทดลองหาคุณสมบัติของทราย ได้ร่อน

ทรายผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันเบอร์ 10 เพื่อแยกเปลือกหอยและวัสดุเสียนอกจากตัวอย่างทรายและผลลมน้ำลงไปประมาณ 1% เพื่อให้ล่วนละเอียดเกาะกัน

ตารางที่ 3.3 คุณสมบัติขนาดและลักษณะของทรายชายฝั่งทะเล

1. ปริมาณที่ผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ

ขนาดตะแกรง	% ที่ผ่านตะแกรง
# 10	100.00
# 20	93.80
# 40	77.80
# 50	64.50
# 100	2.10
# 200	0.10

2. Coefficient of Uniformity

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = \frac{0.290}{0.190} = 1.526 < 2$$

ทรายชายฝั่งทะเลมี Coefficient of Uniformity น้อยกว่า 2 จัดอยู่ในประเภท Uniform Sand เป็นทรายที่มีขนาดเล็กลึกใกล้เคียงกัน

3. Coefficient of Concavity

$$C_c = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \cdot D_{60}} = \frac{(0.12)^2}{0.190 \times 0.290} = 0.800$$

4. Medium size

$$D_{50} = 0.260 \text{ มม.}$$

5. Physical Properties

Atterberg Limits Non plastics

Specific Gravity 2.70

6. M.I.T. Classification Sand

3.2.1.2 ยางมะตอยน้ำที่ใช้เป็นชนิด slow setting cationic emulsion จากบริษัทผลิตภัณฑ์ยางมะตอย จำกัด

3.2.1.3 ปูนขาวใช้ปูนขาวชนิด high calcium hydrated lime มีส่วนที่ผ่านตะแกรงมาตรฐานอเมริกันเบอร์ 200 =100% และมีปริมาณ Ca(OH)_2 98.8%

3.2.1.4 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ตราช้างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย


3.2.1.5 น้ำใช้น้ำประปาในการผสม เพื่อความสะดวกในการดำเนินการในสนาม

3.2.2 การเตรียมตัวอย่าง

การเตรียมตัวอย่าง วัสดุผสมเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามชนิดของ วัสดุผสมและ วัสดุผสมรวม ปริมาณของ วัสดุผสมและ วัสดุผสมรวม ในการเตรียมตัวอย่างแต่ละประเภท สัดส่วนของ วัสดุผสมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเทียบกับทรายแห้ง เนื่องจากยางมะตอยน้ำมีคุณสมบัติสับสนกับวัสดุที่เปียกชื้นได้ดีในขณะที่ทำการผสม ดังนั้น การผสมทรายกับยางมะตอยน้ำและทรายผสมปูนขาวกับยางมะตอยน้ำนั้น ทรายและทรายผสมปูนขาวจะต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะเคลือบคลุมผิวหน้าของ เมล็ดทรายหรือเมล็ดทรายผสมปูนขาวได้ทั่วถึง เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการแตกตัวของยางมะตอยน้ำซึ่งจะทำให้ยางมะตอยน้ำผสมกับทรายหรือทรายผสมปูนขาวได้ดีขึ้น การหาปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม วัสดุผสมชนิดต่าง ๆ ใช้วิธี trial and error ได้ปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมทรายกับยางมะตอยน้ำ และทรายผสมปูนขาวกับยางมะตอยน้ำ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.4 ในการผสมวัสดุผสม

ตารางที่ 3.4 ปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมทรายกับยางมะตอยน้ำ และทรายผสมปูนขาวกับยางมะตอยน้ำ

% ยางมะตอยน้ำ	% ปูนขาว	% น้ำในการผสม
2	-	17
2.5	-	16.5
3	-	16
2	3	10
2	4	8



M. I. T. CLASSIFICATION	SAND			SILT		
	COARSE	MEDIUM	FINE	COARSE	MEDIUM	FINE

รูปที่ 3.5 GRAIN SIZE DISTRIBUTION OF BEACH SAND

ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันใช้เครื่องผสมวัสดุที่ผสมเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ประเภท จะต้องมีลักษณะการกระจายของยางมะตอยน้ำโดยทั่วถึง ยางมะตอยน้ำจะต้องไม่แยกตัวเป็นจุด เป็นแผ่นหรือเป็นก้อน การเตรียมตัวอย่างแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้

ก. การเตรียมตัวอย่างทรายผลมยางมะตอยน้ำในชั้นแรกผลมทรายกับน้ำ แล้วจึงผลมยางมะตอยน้ำลงไป

ข. การเตรียมตัวอย่างทรายผลมปูนขาวและยางมะตอยน้ำในชั้นแรกผลมทรายและปูนขาวก่อน แล้วจึงผลมยางมะตอยน้ำตามวิธีการในข้อ ก.

ค. การเตรียมตัวอย่างทรายผลมปูนซีเมนต์และยางมะตอยน้ำ เริ่มจากการผลมทรายกับยางมะตอยน้ำตามวิธีการในข้อ ก. เสียก่อน แล้วนำมาผลมกับปูนซีเมนต์ เนื่องจากปูนซีเมนต์ชนิดที่ใช้จะใช้เวลาในการ set ตัวประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที จำเป็นต้องบดอัดตัวอย่างให้เสร็จก่อนที่ปูนซีเมนต์จะ set ตัว

วัสดุผลมหลังจากการผสมเรียบร้อยแล้วจากข้อ ก. และข้อ ข. จะมีปริมาณน้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ในการบดอัด จึงต้องปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำระเหยออกจากวัสดุผลมจนเหลือปริมาณน้ำในวัสดุผลมที่เหมาะสมแล้วจึงนำวัสดุผลมไปบดอัด ระยะเวลาที่ปล่อยวัสดุผลมทิ้งไว้ให้น้ำระเหยขึ้นกับปริมาณน้ำในการผสม การบดอัดและชนิดของ วัสดุผลม

3.2.3 ความสัมพันธ์ของปริมาณความชื้นและความหนาแน่นแห้งของ วัสดุผลมชนิดต่าง ๆ

การหาความสัมพันธ์ของปริมาณความชื้นและความหนาแน่นแห้งของ วัสดุผลมชนิดต่าง ๆ ได้จากผลการบดอัดส่วนผลมชนิดต่าง ๆ โดยวิธี standard proctor ซึ่งแสดงไว้ดังตารางที่ 3.5 และรูปที่ 3.6

3.3 การผสมวัสดุกันคลื่นในหลุมทดลอง


3.3.1 ร่อนทรายผ่านตะแกรงเทียบเท่ากับมาตรฐานอเมริกันเบอร์ 10 เพื่อแยกเปลือกหอยและวัสดุเสียนอก

3.3.2 การใช้ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์เป็นส่วนผลมปฏิบัติการ เช่นเดียวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ

3.3.3 การใช้น้ำประปาพบว่าต้องใช้น้ำประปามากกว่าที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ยางมะตอยน้ำจึงจับตัวกับทรายทั่วผิวหน้าจากการสูญเสียปริมาณน้ำระหว่างการผลม เช่น

ตารางที่ 3.5 ผลของปริมาณความชื้นกับความหนาแน่นแห้งของส่วนผสมต่าง ๆ

ส่วนผสม	ความหนาแน่นแห้ง (γ_d) ปอนด์/ลบ.ฟุต	% ความชื้น (m%)	Optimum Moisture Content	
			ความหนาแน่น แห้งสูงสุด ($\gamma_{d,max}$) ปอนด์/ลบ.ฟุต	% ความชื้น (m%)
S+2.5E	96,53 96,72 97,35 97,28 98,59 97,59	2,05 3,97 5,82 7,56 9,49 12,29	98.60	9.50
S+3E	87,23 97,11 97,77 98,21 99,98 99,31	0,87 3,75 7,09 10,65 12,02 16,08	99.90	12.40
S+3L+2E	99,76 101,82 102,45 103,45 103,26 104,38 105,69 104,82	2,28 4,09 5,73 7,27 9,08 11,04 12,14 14,39	105.70	12.10
S+4L+2E	99,76 101,75 102,58 103,40 103,67 105,92 106,23 106,19	1,88 3,20 4,74 5,72 8,04 8,87 10,24 12,25	106.20	11.00
S+2C+2E	100,36 101,57 102,35 103,36 104,59 103,60	3,33 5,04 6,81 8,96 12,76 14,43	104.60	12.70
S+3C+2E	100,70 101,70 101,26 102,82 103,95 104,76 104,32	3,67 4,92 6,68 8,58 10,26 12,54 13,67	104.80	12.40




รูปที่ 3.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและความหนาแน่นแห้งของส่วนผสมต่าง ๆ

น้ำติดเครื่องมือผสมหรือซึมผ่านในพื้นที่ผสม จึงต้องใช้น้ำมากกว่าการวิจัยในห้องปฏิบัติการ

3.3.4 เกสียทรายหรือทรายผสมปูนขาวที่ผสมน้ำแล้วบนพื้นที่ผสมแล้วใช้ยางมะตอยน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดใส่ในกาลดน้ำ ลาดบนทรายที่เกสียไว้ให้ทั่วผิวน้ำ ลาดด้วยทรายที่ผสมน้ำแล้วทับบนผิวน้ำอีกชั้นหนึ่ง แล้วทำการผสมด้วยพลั่วให้ส่วนผสมเข้ากัน

3.4 การติดตั้ง วัสดุกันคลื่นในหลุมทดลอง

3.4.1 นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ในร่องขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 1.50 เมตร ให้ได้ความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร (ในสภาพหลวม) ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 รูปถ่ายแสดง การติดตั้ง วัสดุกันคลื่นในหลุมทดลอง

3.4.2 บดอัดด้วยเครื่องเขย่าเป็นชั้น ๆ เพื่อให้ทรายแน่น ในการติดตั้ง วัสดุกันคลื่นนี้ ไม่เกี่ยวกับกำลังรับน้ำหนัก ดังนั้น กำลังรับน้ำหนักของวัสดุกันคลื่นนี้มีความสำคัญเป็นรอง ในการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ 95% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดลองส่วนผสมต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ การทดลองหาความหนาแน่นของ วัสดุผสมที่บดอัดแล้วในสนาม (Field density test) พบว่า ต้องใช้การบดอัดอย่างน้อย 22 เทียบต่อชั้นจึงจะได้ความหนาแน่น ของส่วนผสมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

3.4.3 ปฏิบัติตามข้อ 3.4.2 จนส่วนผสมเต็มร่อง ซึ่งเป็นร่อง วัสดุกันคลื่น (trench barrier material) ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 รูปถ่ายร่อง วัสดุกันคลื่น