



บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยนี้พบว่าการผลิตคอนกรีตคุณภาพสูง เพื่อให้คอนกรีตมีคุณสมบัติเหลา มีความสามารถ เท่ห์สูง มีค่าการยุบตัวมากกว่า 20 ซม. มีค่าการไหลมากกว่า 50 ซม. โดยมีค่ากำลังรับแรงอัดรูปทรง กระบอกที่อายุ 1 วัน และ 28 วัน มากกว่า 300 และ 600 กก. ต่อ ตร.ซม. ตามลำดับนั้น สามารถทำได้ ด้วยการควบคุมดังนี้ คือ

1. ขนาดคละของมวลรวมจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด ACI และ ASTM โดย ใช้สัดส่วนผสมระหว่างหิน $3/4"$ กับหิน $3/8"$ ในอัตราที่เท่ากัน (งานวิจัยนี้ใช้อัตรา 60:40) และใช้ ปริมาณสัดส่วนทรายต่อมวลรวมเท่ากับ 0.45 เพื่อให้ได้ขนาดคละรวมอยู่ในขอบเขตที่ให้การไหลลื่นที่ดีและ ไม่มีการแยกตัว
2. ปริมาณชีเมเนต์ที่ใช้ควรมีค่าระหว่าง 450 - 550 กก.ต่อตร.ซม. ทั้งนี้จะต้องควบคุมสัดส่วนของ น้ำต่อชีเมเนต์มีค่าไม่เกิน 0.30 เพื่อให้การไหลและกำลังอัดเป็นไปตามที่กำหนด โดยใช้สารเคมีผสมเพิ่มปรับ แต่งคุณสมบัติตามต้องการได้ง่าย
3. การปรับปรุงความขันเหลวของคอนกรีตสด สามารถทำได้โดยการปรับสัดส่วนของสารลดปริมาณ น้ำอย่างมาก (Superplasticizer) ด้วยสัดส่วนระหว่าง 1.2 - 2.4 ลิตร ต่อชีเมเนต์ 100 กก. ให้ค่าคุณสมบัติ ที่ดี แต่ทั้งนี้อัตราการลดน้ำจะต้องอยู่ในช่วง 30 - 40 %
4. การปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตด้วยวัสดุผสมเพิ่มขึ้นแลอยแม่น้ำ พบร่วงช่วยทำให้ คอนกรีตมีคุณสมบัติความสามารถเท่าเดิม แต่จะให้ค่ากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดย ปริมาณการใช้ควรมีค่าอยู่ในช่วง 20 - 25% ของชีเมเนต์โดยน้ำหนัก
5. การปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตด้วยวัสดุผสมเพิ่มชิลิก้าฟูม พบร่วงช่วยลดการเยิ่มของ คอนกรีตและทำให้คอนกรีตมีค่าความขันเหลวลดลง แต่สามารถเพิ่มค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตให้เดิม โดยปริมาณการใช้ควรมีค่าอยู่ในช่วง 10 - 15% ของชีเมเนต์โดยน้ำหนัก และทำให้กำลังอัดสูงขึ้นประมาณ 15-20 % ตามลำดับ

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ในการผลิตคอนกรีตคุณภาพสูง ในการใช้งานจริงต้องควบคุมความสะอาดและคุณสมบัติของวัสดุหินทราย ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของคอนกรีตเป็นอย่างมาก
2. ในการทดสอบคอนกรีต วัสดุทดสอบเพิ่มขึ้นี้ถ้าloy และชิลก้าฟูจะต้องทดสอบไปในส่วนทดสอบ ในช่วงการทดสอบแห้ง หลังการน้ำจึงเติมน้ำในส่วนทดสอบแล้วเติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมาก เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากเติมน้ำแล้วทำการทดสอบไปได้ระยะหนึ่ง
3. ขี้ถ้าloy เมื่อมาที่เก็บได้ในช่วงต่างกัน อาจมีคุณสมบัติและส่วนประกอบทางเคมีไม่คงที่ ดังนั้น การนำขี้ถ้าloy มาใช้ในการทดสอบคอนกรีต ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของขี้ถ้าloy ให้สม่ำเสมอ ก่อนนำมาใช้งาน
4. ทำการศึกษาถึงคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตคุณภาพสูง เช่น ค่าโมดูลลาร์ดหยุ่น, ค่าการหดตัว, ค่าการซึมผ่าน และค่าการลึกกร่อน เป็นต้น