

บทที่ 4

ผลการทดสอบและการวิเคราะห์

4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต

การทดสอบได้ทำการกำหนดสัดส่วนผสมคอนกรีตออกเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 คอนกรีตที่เติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมาก กลุ่มที่ 2 คอนกรีตเติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมากร่วมกับ ซีเมนต์ลอย และกลุ่มที่ 3 คอนกรีตเติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมากร่วมกับ ซิลิกาฟูม

4.1.1 กลุ่มที่ 1 ในการทดสอบได้แปรผันปริมาณซีเมนต์ ตั้งแต่ 350, 400, 450, 500 และ 550 กก. ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ปริมาณน้ำในการผสม 3 ค่า ได้แก่ 120, 140, และ 160 กก. ทำให้ได้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ แปรผันอยู่ในช่วง 0.22 ไปจนถึง 0.46 ซึ่งอัตราการใช้สารลดปริมาณน้ำอย่างมาก (Superplasticizer) เท่ากับ 1.2, 1.8, และ 2.4 ลิตร ต่อซีเมนต์ 100 กก. ตามลำดับ โดยแบ่งกลุ่มย่อยของการทดสอบออกเป็นกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, H และ I ดังแสดงในตารางที่ 4.1 - 4.9

จากผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตที่ผสมสารลดปริมาณน้ำอย่างมากในกลุ่ม A มีค่าความยุบตัวของคอนกรีตอยู่ในช่วงประมาณ 5-10 ซม. และมีค่าการไหลแผ่ (Flow Table) อยู่ในช่วงประมาณ 26-30 ซม. คอนกรีตกลุ่ม B และ D มีค่าความยุบตัวของคอนกรีตอยู่ในช่วงประมาณ 10-15 ซม. และมีค่าการไหลแผ่อยู่ในช่วงประมาณ 35-40 ซม. คอนกรีตกลุ่ม C และ G มีค่าความยุบตัวของคอนกรีตอยู่ในช่วงประมาณ 15-20 ซม. และมีค่าการไหลแผ่อยู่ในช่วงประมาณ 40-50 ซม. คอนกรีตกลุ่ม E และ F มีค่าความยุบตัวของคอนกรีตอยู่ในช่วงประมาณ 20-25 ซม. และมีค่าการไหลแผ่อยู่ในช่วงประมาณ 50-60 ซม. คอนกรีตกลุ่ม H และ I มีค่าความยุบตัวของคอนกรีตอยู่ในช่วงประมาณ 23-26 ซม. และมีค่าการไหลแผ่อยู่ในช่วงประมาณ 55-65 ซม. ดังแสดงผลการทดสอบตามตารางที่ 4.1 - 4.9

การทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกแบ่งการทดสอบออกตามอายุคอนกรีตที่ 1 วัน, 7 วัน, และ 28 วัน ตามลำดับ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนผสมของสารลดปริมาณน้ำอย่างมาก (Superplasticizer) ในอัตรา 1.8 ลิตร ต่อ ซีเมนต์ 100 กก. ให้ค่ากำลังรับแรงอัดโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นในอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่เท่ากัน โดยกลุ่มที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำกว่า 0.31 ลงไป ค่ากำลังอัดเฉลี่ยที่อายุ 1 วัน มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยมากกว่า 300 ksc. และที่อายุ 28 วัน มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยมากกว่า 600 ksc ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.11 - 4.14

4.1.2 กลุ่มที่ 2 คอนกรีตเติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมากร่วมกับซีเมนต์ลอย เป็นลักษณะการผสมเพิ่ม (Addition Method) เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถทำงานได้และลดการเยิ้ม (Bleeding) ของคอนกรีต โดยการออกแบบส่วนผสมได้แปรผันปริมาณซีเมนต์ ตั้งแต่ 350, 400, 450, 500, และ 550 กก. โดยใช้ปริมาณน้ำในการผสมเท่ากับ 160 กก. และอัตราส่วนของสารลดปริมาณน้ำอย่างมาก (Superplasticizer) ที่ใช้เท่ากับ 1.8 ลิตรต่อซีเมนต์ 100 กก. และแปรผันปริมาณการใช้ซีเมนต์ลอย (Fly Ash)

ในการผสมเพิ่มในอัตรา 15%, 20%, 25%, และ 30% ของปริมาณซีเมนต์ โดยน้ำหนัก จากผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตเติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมาก ที่ผสมซีเมนต์เพิ่มจะมีคุณสมบัติความสามารถเทได้ดีขึ้น โดยมีผลทดสอบค่าความยุบตัว (Slump Test) โดยเฉลี่ยประมาณ 20-25 ซม. และค่าการไหลแผ่ (Flow Table) ประมาณ 55-65 ซม. ดังแสดงในตารางที่ 4.10 - 4.13 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยได้แก่ J, K, L, M ตามลำดับ

การทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกแบ่งการทดสอบออกตามอายุคอนกรีตที่ 1 วัน, 7 วัน และ 28 วัน ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 4.10 - 4.13 ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณการผสมเพิ่มของซีเมนต์ที่ทำได้กำลังรับแรงอัดที่ดี ควรมีค่าอยู่ในช่วง 20 - 25 % ของปริมาณซีเมนต์ โดยกำลังอัดที่อายุ 1 วัน มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยมากกว่า 350 ksc. และที่อายุ 28 วัน มีค่ากำลังอัดเฉลี่ยมากกว่า 650 ksc. โดยอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และซีเมนต์ลอย (W/(C+FA) Ratio) มีค่าต่ำกว่า 0.30 ดังค่าที่แสดงในตารางที่ 4.10 - 4.13

4.1.3 กลุ่มที่ 3 คอนกรีตเติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมากร่วมกับซิลิกาฟูม โดยการผสมเพิ่ม (Addition Method) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตในด้านความสามารถทำงานได้ ลดการเยิ้ม (Bleeding) ของคอนกรีต รวมทั้งเพิ่มกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตได้ใช้ปริมาณซีเมนต์ ตั้งแต่ 350, 400, 450, 500 และ 550 กก. โดยใช้ปริมาณน้ำในการผสมคอนกรีตเท่ากับ 160 กก. ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. และแปรผันปริมาณการใช้ซิลิกาฟูม ผสมเพิ่มในอัตรา 5%, 10%, 15% และ 20% ของปริมาณซีเมนต์โดยน้ำหนัก โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ N, O, P, Q ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.14 - 4.17

จากผลการทดสอบพบว่าคอนกรีตเติมสารลดปริมาณน้ำอย่างมากที่ผสมซิลิกาฟูมเพิ่มลงไปทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตดีขึ้น การเยิ้มของคอนกรีตมีน้อยมาก แต่คอนกรีตที่ได้จะมีคุณสมบัติความสามารถเทได้ลดลง โดยค่าการไหลแผ่ (Flow Table Test) จะมีค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 43 -52 ซม. และค่าความยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) โดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 17-22 ซม. ดังแสดงในผลการทดสอบตามตารางที่ 4.14 - 4.17

การทดสอบค่ากำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก แบ่งการทดสอบออกตามอายุคอนกรีตที่ 1 วัน, 7 วัน และ 28 วัน ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.14 - 4.17 ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าปริมาณการผสมเพิ่มของซิลิกาฟูม ที่ทำได้กำลังรับแรงอัดสูงสุดมีค่าเท่ากับ 20 % ของปริมาณซีเมนต์ ซึ่งจะให้กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน มีค่าเท่ากับ 965 ksc. โดยมีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.29 และค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และซิลิกาฟูม (W/(C+SF) Ratio) เท่ากับ 0.24

ในกรณีที่ใช้ปริมาณ ซิลิกาฟูมอยู่ในช่วง 15 % ของปริมาณซีเมนต์ กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน มีค่าสูงสุดเท่ากับ 937 ksc. ที่ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.29 และค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และซิลิกาฟูม (W/(C+SF) Ratio) เท่ากับ 0.25 และเมื่อลดปริมาณซิลิกาฟูม ลงไปที่

อัตรา 5% และ 10% ของปริมาณซีเมนต์ กำลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน มีค่าสูงสุดเท่ากับ 764 ksc. และ 824 ksc. ที่ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.29 และค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และซิลิกาฟูม (W/(C+SF) Ratio) เท่ากับ 0.28 และ 0.26 ตามลำดับดังค่าที่แสดงในตารางที่ 4.14 - 4.17

4.2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต

ความสามารถทำงานได้

ผลการทดสอบคุณสมบัติความสามารถเทได้ของคอนกรีต พบว่าค่าความยุบตัวจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของสารลดปริมาณน้ำอย่างสูง (Superplasticizer) ซึ่งเป็นสัดส่วน โดยตรงกับปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ในส่วนผสม เช่นเดียวกับปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสม แต่เมื่อเพิ่มปริมาณน้ำและสารลดปริมาณน้ำอย่างสูง (Superplasticizer) ในอัตราที่มากขึ้น ส่วนผสมของคอนกรีตจะเริ่มการแยกตัว มีค่าการยืมของน้ำสูง และมีกำลังรับแรงอัดต่ำลง ส่วนค่าการไหลแผ่ของคอนกรีตจะมีค่าน้อยลงเมื่อค่าปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมมีค่าสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณส่วนละเอียดที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการยึดเหนี่ยวของเนื้อคอนกรีต แต่เมื่อเพิ่มอัตราการใช้สารลดปริมาณน้ำอย่างสูง (Superplasticizer) เพิ่มขึ้น จะทำให้ค่าการไหลแผ่ของคอนกรีตเพิ่มขึ้นด้วย เช่นเดียวกับการเพิ่มปริมาณน้ำในการผสมจะทำให้การไหลแผ่เพิ่มขึ้นแต่คอนกรีตจะมีการยืมสูงและเริ่มมีการแยกตัว

จากผลการทดสอบพบว่าอัตราการใช้ของสารลดปริมาณน้ำอย่างสูง (Superplasticizer) ที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 1.2 ลิตร - 2.4 ลิตร ต่อซีเมนต์ 100 กก. และที่อัตรา 1.8 ลิตร ต่อซีเมนต์ 100 กก. จะให้คุณสมบัติของคอนกรีตที่ดีที่สุดทั้งในด้านความสามารถเทได้และกำลังรับแรงอัด

ปริมาณฟองอากาศ

จากผลทดสอบพบว่าคอนกรีตที่เติมสารลดปริมาณน้ำลงในส่วนผสมจะมีค่า ปริมาณฟองอากาศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมีค่าปริมาณฟองอากาศอยู่ประมาณ 1.85 - 2.70 %

การก่อตัว

จากผลการทดสอบพบว่าปริมาณการใช้สารลดปริมาณน้ำ (ASTM C 494 Type G) มีผลต่อการเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ซึ่งระยะเวลาการก่อตัวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อ ปริมาณสารเพิ่มที่เพิ่มขึ้น 0.25% ของซีเมนต์โดยน้ำหนัก

กำลังรับแรงอัด

จากผลการทดสอบพบว่าค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ผสมสารลดปริมาณน้ำ (Superplasticizer) จะมีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ลดลง โดยค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 1 วัน จะมีค่าประมาณ 60 % ของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน และที่อายุ 7 วัน จะมีค่าประมาณ 85% ของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ซึ่งเมื่อเพิ่มอัตราของสารลดปริมาณน้ำจะมีผลทำให้ลดปริมาณน้ำลงไป ทำให้กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น

จากการทดสอบพบว่าอัตราการใช้สารลดปริมาณน้ำที่เหมาะสมมีค่าประมาณ 1.8 ลิตร ต่อซีเมนต์ 100 กก. จะให้ค่ากำลังรับแรงอัดโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าอื่น โดยค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ใช้ควรมีค่าต่ำกว่า 0.30 เพื่อให้ได้ ค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 600 ksc. ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.14 ซึ่งการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคุณสมบัติความสามารถเทได้ของคอนกรีต เช่นค่าการไหลแผ่ เทียบกับ ส่วนผสมของคอนกรีต เช่น ปริมาณน้ำ และอัตราการใช้สารผสมเพิ่มอาจแสดงได้ในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความยุบตัว, ค่าการไหลแผ่ กับปริมาณสารผสมเพิ่มและปริมาณน้ำที่ใช้ ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.1-4.6 และความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ที่อัตราสารผสมเพิ่มต่างๆ แสดงในกราฟรูปที่ 4.11 - 4.14

4.3 การปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตด้วยวัสดุเพิ่มซีเมนต์และซิลิกาฟูม

ในการทดลองส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้สารลดปริมาณน้ำ (Superplasticizer) ในกลุ่มที่ 1 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำและอัตราสารลดปริมาณน้ำ ในอัตราสูงขึ้นเพื่อเพิ่มความชื้นเหลว คอนกรีตจะเริ่มมีการแยกตัว และมีการเยิ้มของน้ำที่ผิวหน้าคอนกรีต ดังนั้นการทดสอบในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ได้ใช้วัสดุผสมเพิ่ม ซีเมนต์ลอย และซิลิกาฟูม ผสมร่วมกับสารลดปริมาณน้ำ เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติของคอนกรีต และปรับปรุงค่ากำลังรับแรงอัด

ความสามารถเทได้

จากการทดสอบพบว่าซีเมนต์ลอยแม่เมาะจะสามารถช่วยเพิ่มค่าความชื้นเหลวของคอนกรีตได้ตามปริมาณอัตราการใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยค่าความยุบตัวของคอนกรีตจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอัตราการเพิ่มช่วงแรก ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.7 ค่าการไหลแผ่ของคอนกรีตจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.8 และลักษณะของคอนกรีตที่เติมวัสดุซีเมนต์ลอย จะมีการยึดเหนี่ยวของเนื้อคอนกรีตที่ดีกว่า

จากผลการทดสอบพบว่า ซิลิกาฟูมจะทำให้ค่าความยุบตัวของคอนกรีตลดลงตามปริมาณอัตราการใช้ที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.9 และค่าการไหลแผ่ของคอนกรีตก็จะมีค่าลดลงตามอัตราการเพิ่มของซิลิกาฟูม ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.10 ซึ่งคอนกรีตจะมีค่าการเยิ้มน้อยมาก และมีการยึดเหนี่ยวของเนื้อคอนกรีตที่ดี และปราศจากการแยกตัว

ปริมาณฟองอากาศ

จากผลการทดสอบพบว่า การเติมวัสดุผสมซีเมนต์ลอย ลงในส่วนผสมคอนกรีต จะลดปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตลงจากเดิม โดยมีปริมาณฟองอากาศประมาณ 1.18 - 1.70 % เมื่อใช้ซีเมนต์ลอยในอัตรา 20 % ของซีเมนต์ การเติมวัสดุผสมซิลิกาฟูมลงในส่วนผสมคอนกรีต จะไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณฟองอากาศในคอนกรีต โดยมีปริมาณฟองอากาศประมาณ 1.05 - 1.90 % เมื่อใช้ซิลิกาฟูมในอัตรา 10 % ของซีเมนต์

การก่อตัว

จากผลการทดสอบพบว่า การเติมวัสดุผสมซีเมนต์ที่มีผลต่อการเพิ่มระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ซึ่งระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 ชั่วโมง เมื่อใช้วัสดุผสมซีเมนต์ในอัตรา 20 % ของซีเมนต์ แต่การเติมซิลิกาฟุ่มลงในส่วนผสมคอนกรีต จะมีผลต่อการลดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต ซึ่งระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตจะลดลงประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อใช้วัสดุผสมซิลิกาฟุ่ม ในอัตรา 10 % ของซีเมนต์

กำลังรับแรงอัด

จากผลการทดสอบพบว่า การผสมซีเมนต์ในคอนกรีต จะช่วยเพิ่มค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ในระยะยาวที่อายุ 28 วัน โดยค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน จะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 15 % เมื่อใช้ซีเมนต์ผสมเพิ่มในอัตรา 20-30 % ของซีเมนต์ ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.27 และการผสมเพิ่มซิลิกาฟุ่มในคอนกรีต จะช่วยเพิ่มค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตตามอัตราปริมาณการผสมเพิ่ม เช่น ค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 1 วัน จะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 50 % และค่ากำลังรับแรงอัด ที่อายุ 28 วัน จะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 40 % เมื่อใช้วัสดุซิลิกาฟุ่มผสมเพิ่มในอัตรา 20 % ของซีเมนต์ ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.24 และ 4.28 และเมื่อใช้วัสดุซิลิกาฟุ่มผสมเพิ่มในอัตรา 10 % ของซีเมนต์ ค่ากำลังรับแรงอัดของ คอนกรีตที่อายุ 1 วัน และ 28 วัน จะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 30 % และ 20 % ตามลำดับดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.24 , 4.28 ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตกับ ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และ วัสดุผสมเพิ่มได้ดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.29 และ 4.30



ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม A

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
A1	350	120	890	1090	0.34	0.45	4.20	7.5	26.5	312	458	575
A2	400	120	870	1070	0.30	0.45	4.80	8	27	402	548	652
A3	450	120	850	1050	0.27	0.45	5.40	10	27.5	412	579	712
A4	500	120	830	1025	0.24	0.45	6.00	11	29	418	626	788
A5	550	120	810	1000	0.22	0.45	6.60	10	28	457	655	867

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม B

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
B1	350	140	890	1090	0.40	0.45	4.20	13.5	37.5	250	354	469
B2	400	140	870	1070	0.35	0.45	4.80	15	39	298	412	576
B3	450	140	850	1050	0.31	0.45	5.40	14	39	352	459	658
B4	500	140	830	1025	0.28	0.45	6.00	15.5	42	396	551	743
B5	550	140	810	1000	0.25	0.45	6.60	15	41	402	574	816

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม C

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
C1	350	160	890	1090	0.46	0.45	4.20	16.5	43	212	306	412
C2	400	160	870	1070	0.40	0.45	4.80	17	44.5	243	352	487
C3	450	160	850	1050	0.36	0.45	5.40	18	46	295	448	572
C4	500	160	830	1025	0.32	0.45	6.00	17.5	46.5	348	489	653
C5	550	160	810	1000	0.29	0.45	6.60	18	46.5	376	563	738

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม D

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
D1	350	120	890	1090	0.34	0.45	6.30	13	35	326	478	580
D2	400	120	870	1070	0.30	0.45	7.20	15	37	389	565	678
D3	450	120	850	1050	0.27	0.45	8.10	16	36.5	445	646	761
D4	500	120	830	1025	0.24	0.45	9.00	15	37	462	712	812
D5	550	120	810	1000	0.22	0.45	9.90	15.5	38	487	752	853

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม E

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
E1	350	140	890	1090	0.40	0.45	6.30	20	50	287	425	494
E2	400	140	870	1070	0.35	0.45	7.20	21	52	317	479	587
E3	450	140	850	1050	0.31	0.45	8.10	21.5	52.5	375	553	669
E4	500	140	830	1025	0.28	0.45	9.00	21	53	452	602	744
E5	550	140	810	1000	0.25	0.45	9.90	22	54	479	668	825

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม F

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
F1	350	160	890	1090	0.46	0.45	6.30	22	53	253	349	435
F2	400	160	870	1070	0.40	0.45	7.20	23	54.5	288	427	499
F3	450	160	850	1050	0.36	0.45	8.10	22.5	54	302	465	587
F4	500	160	830	1025	0.32	0.45	9.00	23	55	366	538	659
F5	550	160	810	1000	0.29	0.45	9.90	24	56	412	575	746

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม G

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
G1	350	120	890	1090	0.34	0.45	8.40	17.5	45.5	318	446	589
G2	400	120	870	1070	0.30	0.45	9.60	17	45	338	528	680
G3	450	120	850	1050	0.27	0.45	10.80	18.5	47	407	552	726
G4	500	120	830	1025	0.24	0.45	12.00	19	48	458	621	812
G5	550	120	810	1000	0.22	0.45	13.20	18.5	46.5	472	689	852

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม H

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
H1	350	140	890	1090	0.40	0.45	8.40	23.5	57	250	385	468
H2	400	140	870	1070	0.35	0.45	9.60	24	58.5	297	440	577
H3	450	140	850	1050	0.31	0.45	10.80	24	59	350	498	653
H4	500	140	830	1025	0.28	0.45	12.00	24.5	59	391	541	712
H5	550	140	810	1000	0.25	0.45	13.20	25	61	422	628	811

ตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม I

Code	Cement (kg.)	Water (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W/C	S/A	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
I1	350	160	890	1090	0.46	0.45	8.40	25	59.5	208	315	428
I2	400	160	870	1070	0.40	0.45	9.60	26	61	248	395	504
I3	450	160	850	1050	0.36	0.45	10.80	25.5	62	295	420	563
I4	500	160	830	1025	0.32	0.45	12.00	26	62	352	492	644
I5	550	160	810	1000	0.29	0.45	13.20	26.5	63	387	549	712

ตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม J

FA 15%

Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+F)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
J1	350	53	866	1061	160	0.40	7.25	23.0	58	268	379	503
J2	400	60	843	1037	160	0.35	8.28	23.5	59	309	448	597
J3	450	68	820	1013	160	0.31	9.32	24.0	57	399	502	654
J4	500	75	796	984	160	0.28	10.35	25.0	60	411	561	726
J5	550	83	773	955	160	0.25	11.39	25.5	62	452	603	763

ตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม K

FA 20%

Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+F)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
K1	350	70	859	1052	160	0.38	7.56	24.5	59.5	287	389	518
K2	400	80	834	1026	160	0.33	8.64	25.0	60	305	452	612
K3	450	90	810	1001	160	0.30	9.72	24.5	62	378	534	698
K4	500	100	785	970	160	0.27	10.80	25.5	63	421	563	732
K5	550	110	761	940	160	0.24	11.88	26.0	62	468	598	745

ตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม L

FA 25%

Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+F)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
L1	350	88	851	1042	160	0.37	7.88	24.5	61	275	402	490
L2	400	100	825	1015	160	0.32	9.00	25.0	61.5	348	499	601
L3	450	113	799	988	160	0.28	10.13	25.0	64	401	567	664
L4	500	125	774	956	160	0.26	11.25	26.0	63	440	603	742
L5	550	138	748	924	160	0.23	12.38	26.0	67	459	675	776

ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม M

FA 30%

Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+F)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
M1	350	105	843	1032	160	0.35	8.19	25.0	62	302	445	562
M2	400	120	816	1004	160	0.31	9.36	26.0	62	345	533	589
M3	450	135	789	976	160	0.27	10.53	25.0	64.5	411	605	675
M4	500	150	763	943	160	0.25	11.70	25.5	66	425	638	755
M5	550	165	736	909	160	0.22	12.87	26.5	67	444	678	787

ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม N

SF 5%

Code	Cement (kg.)	SF (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+S)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
N1	350	18	882	1080	160	0.44	6.62	21.0	46	299	410	487
N2	400	20	861	1059	160	0.38	7.56	22.5	46.5	341	472	579
N3	450	23	840	1038	160	0.34	8.51	20.0	49	416	549	642
N4	500	25	819	1011	160	0.30	9.45	21.5	52	514	644	725
N5	550	28	798	985	160	0.28	10.40	21.0	50	509	663	764

ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม O

SF 10%

Code	Cement (kg.)	SF (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+S)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
O1	350	35	874	1071	160	0.42	6.93	21.0	45	308	469	548
O2	400	40	852	1048	160	0.36	7.92	20.0	47	378	547	624
O3	450	45	830	1025	160	0.32	8.91	19.0	48	461	613	702
O4	500	50	808	998	160	0.29	9.90	21.0	50	484	673	776
O5	550	55	785	970	160	0.26	10.89	21.0	51	594	712	824

ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม P

SF 15%

Code	Cement (kg.)	SF (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+S)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
P1	350	53	866	1061	160	0.40	7.25	20.0	45.5	375	519	603
P2	400	60	843	1037	160	0.35	8.28	19.0	45	418	589	667
P3	450	68	820	1013	160	0.31	9.32	17.0	48	508	644	742
P4	500	75	796	984	160	0.28	10.35	20.0	50	542	721	834
P5	550	83	773	955	160	0.25	11.39	19.0	49.5	568	802	937

ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบ กลุ่ม Q

SF 20%

Code	Cement (kg.)	SF (kg.)	Sand (kg.)	Agg. (kg.)	W (kg.)	W/(C+S)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Comp. Strength (ksc.)		
										1Day	7Day	28Day
Q1	350	70	859	1052	160	0.38	7.56	20.0	43	380	541	644
Q2	400	80	834	1026	160	0.33	8.64	18.5	45	482	638	721
Q3	450	90	810	1001	160	0.30	9.72	19.0	47.5	497	663	779
Q4	500	100	785	970	160	0.27	10.80	18.0	48	520	725	912
Q5	550	110	761	940	160	0.24	11.88	17.0	47	634	834	965

ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติคอนกรีต


Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	SF (kg.)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Setting Time		Air Content %	Unit Weight (kg/m ³)
							Initial	Final		
C1	350	-	-	4.20	16.5	43	10:10	12:02	2.40	2411
C2	400	-	-	4.80	17	44.5	10:45	12:24	2.20	2442
C3	450	-	-	5.40	18	46	8:35	9:48	1.90	2468
C4	500	-	-	6.00	17.5	46.5	10:44	11:55	2.00	2458
C5	550	-	-	6.60	18	46.5	11:30	12:45	2.10	2432

Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	SF (kg.)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Setting Time		Air Content %	Unit Weight (kg/m ³)
							Initial	Final		
F1	350	-	-	6.30	22	53	11:22	12:41	2.10	2442
F2	400	-	-	7.20	23	54.5	10:51	12:14	1.85	2458
F3	450	-	-	8.10	22.5	54	12:10	13:42	2.35	2468
F4	500	-	-	9.00	23	55	13:53	15:27	2.60	2432
F5	550	-	-	9.90	24	56	12:47	13:53	2.00	2468


Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	SF (kg.)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Setting Time		Air Content %	Unit Weight (kg/m ³)
							Initial	Final		
I1	350	-	-	8.40	25	59.5	12:08	13:26	2.15	2432
I2	400	-	-	9.60	26	61	12:21	13:37	2.40	2473
I3	450	-	-	10.80	25.5	62	12:12	13:50	2.00	2411
I4	500	-	-	12.00	26	62	13:45	15:50	2.30	2442
I5	550	-	-	13.20	26.5	63	14:02	15:27	2.70	2458

Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	SF (kg.)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Setting Time		Air Content %	Unit Weight (kg/m ³)
							Initial	Final		
K1	350	70	-	7.56	24.5	59.5	13:38	15:10	1.66	2458
K2	400	80	-	8.64	25	60	13:20	15:52	1.45	2410
K3	450	90	-	9.72	24.5	62	13:58	16:02	1.70	2405
K4	500	100	-	10.80	25.5	63	13:40	15:45	1.18	2468
K5	550	110	-	11.88	26	62	14:32	16:25	1.26	2442


Code	Cement (kg.)	FA (kg.)	SF (kg.)	Admix. (liters.)	Slump (cm.)	Flow Table (cm.)	Setting Time		Air Content %	Unit Weight (kg/m ³)
							Initial	Final		
O1	350	-	35	6.93	21	45	11:05	12:43	1.60	2460
O2	400	-	40	7.92	20	47	10:42	12:10	1.05	2458
O3	450	-	45	8.91	19	48	11:44	13:30	1.80	2468
O4	500	-	50	9.90	21	50	12:47	13:50	1.90	2442
O5	550	-	55	10.89	21	51	11:59	13:46	1.55	2458




รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Slump กับ Cement Content ที่ปริมาณน้ำ 120 กก.




รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Flow Diameter กับ Cement Content ที่ปริมาณน้ำ 120 กก.




รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Slump กับ Cement Content ที่ปริมาณน้ำ 140 กก.




รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Flow Diameter กับ Cement Content ที่ปริมาณน้ำ 140 กก.




รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Slump กับ Cement Content ที่ปริมาณน้ำ 160 กก.




รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Flow Diameter กับ Cement Content ที่ปริมาณน้ำ 160 กก.




รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Slump กับ อัตราวัสดุผสมเพิ่ม Fly Ash




รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Flow กับ อัตราวัสดุผสมเพิ่ม Fly Ash




รูปที่ 4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Slump กับ อัตราวัสดุผสมเพิ่ม Silica Fume




รูปที่ 4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Flow กับ อัตราวัสดุผสมเพิ่ม Silica Fume




รูปที่ 4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ปริมาณสาร Superplasticizer เท่ากับ 1.2 ลิตร ต่อซีเมนต์ 100 กก.




รูปที่ 4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ปริมาณสาร Superplasticizer เท่ากับ 1.8 ลิตร ต่อซีเมนต์ 100 กก.




รูปที่ 4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ปริมาณสาร Superplasticizer เท่ากับ 2.4 ลิตร ต่อซีเมนต์ 100 กก.




รูปที่ 4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio




รูปที่ 4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ FA = 15 %




รูปที่ 4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ FA = 20 %




รูปที่ 4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ FA = 25 %




รูปที่ 4.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ FA = 30 %




รูปที่ 4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ SF = 5 %




รูปที่ 4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ SF = 10 %




รูปที่ 4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ SF = 15 %




รูปที่ 4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/C Ratio ที่ใช้ SF = 20 %




รูปที่ 4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 1 วัน กับค่า W/C Ratio ของคอนกรีตผสม Fly Ash




รูปที่ 4.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 1 วัน กับค่า W/C Ratio ของคอนกรีตผสม Silica Fume




รูปที่ 4.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน กับค่า W/C Ratio ของคอนกรีตผสม Fly Ash




รูปที่ 4.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 7 วัน กับค่า W/C Ratio ของคอนกรีตผสม Silica Fume




รูปที่ 4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน กับค่า W/C Ratio ของคอนกรีตผสม Fly Ash




รูปที่ 4.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน กับค่า W/C Ratio ของคอนกรีตผสม Silica Fume




รูปที่ 4.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/(C+FA) Ratio




รูปที่ 4.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับค่า W/(C+SF) Ratio




รูปที่ 4.31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซีเมนต์ที่ละลายที่ W/C Ratio 0.29




รูปที่ 4.32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซิลิกาฟูมที่ W/C Ratio 0.29




รูปที่ 4.33 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซีเมนต์ลอยที่ W/C Ratio 0.32




รูปที่ 4.34 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซิลิกาฟุ้งที่ W/C Ratio 0.32




รูปที่ 4.35 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซีเมนต์ที่ W/C Ratio 0.36




รูปที่ 4.36 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซิลิกาฟุ้งที่ W/C Ratio 0.36




รูปที่ 4.37 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซีเมนต์ที่ W/C Ratio 0.40



รูปที่ 4.38 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซิลิกาฟูมที่ W/C Ratio 0.40



รูปที่ 4.39 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซีเมนต์ที่ W/C Ratio 0.46



รูปที่ 4.40 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดกับปริมาณผสมซิลิกาฟุ้งที่ W/C Ratio 0.46