

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของมัญหาร

แทนทาลัม (Ta) และในโอเบี่ยม (Nb) ล้วนเป็นธาตุเครื่องรุกิจที่มีคุณค่าอย่างสูงในทางอุตสาหกรรม ในธรรมชาตินอกจากจะพบแทนทาลัมและในโอเบี่ยมในแร่แทนทาลไท์ (tantalite) และแร่โคลัมไบท์ (columbite) บังพนในแร่อนุ (2) เช่น แร่ยูซีโนท (euxenite) $(Y, Ca, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)_2O_6$, และ eschynite $(Ce, Ca, Fe, Th)(Ti, Nb)_2O_6$ และ betafite $(U, Ca)(Nb, Ta, Ti)_3O_9-nH_2O$ รวมทั้งชามาสไกท (samarskite) $(Y, Er, Ce, U, Ca, Fe, Pb, Th)(Nb, Ta, Ti, Sm)_2O_6$ ด้วย ซึ่งแร่เหล่านี้มีอยู่ปนกับแร่ดีบุกและจะถูกดัดข่ายรวมกันทางแร่ดีบุกซึ่งได้ราคาถูก ประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตแทนทาลัมและในโอเบี่ยมสำเร็จขึ้นปัจจุบันนาย แทราทั้งสองยกขายออกสู่ตลาดภายนอกประเทศในรูปของวัสดุคิม หากมีการศึกษาและการแยกเอาธาตุทั้งสองออกจากแร่ดีบุกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างยิ่ง เพราะทำให้ราคาขายได้สูงขึ้น

ประวัติของแทนทาลัมและในโอเบี่ยมเริ่มขึ้นเมื่อปี ก.ศ. 1801^(2, 3) โดยนักเคมีชาวอังกฤษชื่อ Hatchett ได้แยกเอาออกใช้คีวิสข่าวซึ่งมีความเป็นกรด ไม่ละลายน้ำ และไม่หลอมเหลวง่าย ออกจากแร่สีดำชนิดหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นพบว่าเป็นออกไซด์ของธาตุใหม่ จึงให้ชื่อธาตุนี้ว่า "โคลัมเบี่ยม (columbium)" เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองที่มาของชาตินี้ ในปี ก.ศ. 1802 Ekeberg ชาวสวีเดนได้คนพบธาตุฯ หนึ่งในแร่ชนิดนั้นซึ่งเขาเรียกว่าแทนทาลไท์ (tantalite) จึงให้ชื่อชาตินี้ว่า "แทนทาลัม (tantalum)" ซึ่งมาจากชื่อของ Tantalus⁽²⁾ ตาม Wallastion ได้ทำคุณภาพวิเคราะห์และกล่าวว่าธาตุโคลัมเบี่ยมที่ Hatchett ค้นพบ และธาตุแทนทาลัมที่ Ekeberg คนพากันเป็นชาตุเดียวกัน จน

ในปี ก.ศ. 1844 Rose ได้ประกาศเร่่วโคลัมไนท์พนออกไซด์มีความเป็นกรดของธาตุส่องชาตุ ธาตุหนึ่งคือแทนทาลัม เนื่องจาก Ekeberg และอีกธาตุเป็นชาตุใน ให้ชื่อว่า "โนเบิร์บิเมียม (Niobium)" มาจากชื่อของ Niobe⁽²⁾ ซึ่งเป็นลูกสาวของ Tantalus ในปี ก.ศ. 1866 Charles และ Marignac ได้พบวิธีแยกชาตุแทนทาลัมและในโนเบิร์บิเมียมได้สำเร็จ และได้พิสูจน์ว่าชาตุในโนเบิร์บิเมียมของ Rose ก็คือโคลัมเบียมของ Hatchett นั่นเอง

ในปี ก.ศ. 1951 Iupac (The International Union of Pure and Applied Chemistry) ได้เลือกให้ชื่อชาตุนี้ว่าในโนเบิร์บิเมียม

ในโนเบิร์บิเมียมและแทนทาลัมมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันมาก ดังตารางที่ 1.1 (2, 4, 5)
ตารางที่ 1.1 แสดงคุณสมบัติทางพิสิกส์ของในโนเบิร์บิเมียมและแทนทาลัม (2, 4, 5)

	ในโนเบิร์บิเมียม	แทนทาลัม
อะตอมมิคเนมเบอร์ (atomic number)	41	73
น้ำหนักอะตอม (atomic weight)	92.91	180.95
ไออ่อนนิคราเดีย (ionic radii)	0.69 Å	0.68 Å
จุดเดือด (boiling point)	4927 °C	5425 ± 100 °C
จุดหลอมเหลว (melting point)	2468 ± 10 °C	2996 ± 50 °C
ความหนาแน่น ⁽³⁾ (density) (กรัม/ซม. ³)	8.57	16.60
วาเลนซ์ (valence)	2, 3, 4?, 5	2?, 3, 4?, 5

ในไอโอเบียมเป็นธาตุที่มีประดิษฐ์อย่างยิ่งในทางนิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพราะในไอโอ-เบียมจับนิวตรอนไก่นอย (low neutron-absorption cross-section) และมีจุดหลอมเหลวสูง จึงใช้สำหรับหุ้มเม็ดเชือเพลิง (CLADDING MATERIAL) และยังนิยมใช้ในไอโอเบียมสมเหล็ก (ferro-niobium) หรือแทนทาลัม ในไอโอเบียมสมเหล็ก (ferro-tantalum-niobium) ทำ STAINLESS STEEL เพื่อป้องกันไม่ให้พากثار-ใบค์ทกตะกอนที่อุณหภูมิ $200-1600^{\circ}$ องศา Fahrneinheit ป้องกันการ腐กร่อน (intergranular corrosion) และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ STAINLESS STEEL อีกด้วย นอกจากนี้ในไอโอเบียมยังใช้ทำโลหะสมทั่นที่ทนความร้อนสูง ๆ ได้ เพื่อใช้สำหรับหัวชี้ส่วนของจรวด (aircraft jet engine) ใบจักร (gas turbines) โครงเครื่องบิน (airframes) และยังใช้ทำอาวุธพากจรวด (missiles) อีกด้วย

ส่วนแทนทาลัมก็เป็นธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูง มีความแข็งและเหนียวมาก มีความคันໃอท์และไม่ว่องไวทอปปฏิกิริยาเคมีที่อุณหภูมิทำกว่า 150 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีคล้ายอย่าง จึงนำมาใช้ทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า (electrolytic capacitors) ใช้ทำเครื่องมือทางเคมีที่ต้องการความหนาแน่นของการกัดกร่อน สารประกอบของแทนทาลัมบางชนิดยังใช้ทำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่นในการห่ายางสังเคราะห์บิวทาไอกีน (butadiene) จากเอтиลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) ในวงการแพทย์ ก็ได้ใช้โลหะนี้อย่างกว้างขวาง ในการสร้างอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เช่นนำไปใช้ทำซีลล์ส่วนเกี่ยวกับ Bone Repair, Nerve Repair, Muscle Repair และอุปกรณ์ที่ใช้ทางศัลยกรรมมากแห่งนี้ ทั้งนี้ เพราะโลหะแทนทาลัมทนต่อสภาพการสึกกรอนในร่างกายได้ดี และไม่มีการรบกวนเนื้อเยื่อของลิ้นที่มีชีวิต โลหะแทนทาลัมสามารถใช้ในลักษณะที่เป็นแห่งแทนหรือเสนอวัสดุที่ดี เพราะไม่มีปฏิกิริยากับกระดูก ยกเว้นกระดูกไอโคฟลูออริก แต่สามารถทำปฏิกิริยาดีดีได้

ประเทศไทยเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของโลก^(1, 5) นอกจากมาเลเซีย, โบลิเวีย, อินโดนีเซีย, คงโก และในจีเรียแล้ว โดยเฉพาะทางແນບภาค-ใต้ของประเทศไทย เช่น กากี, สงขลา, พังงา, ระนอง และกะก้าวป่า เป็นแหล่งหือด้วยดีบุก ดังนั้นดีบุกจึงเป็นธาตุที่นาสนใจอย่างยิ่งหากท่านผู้อ่านได้บุกที่พบมากเป็นแร่แสบซีเทอร์ไรท์



(cassiterite) (SnO_2) ดีบุกมีน้ำหนักอะตอม 118.69 อะตอมมิคันเบอร์ 50
ความคงจำเพาะ (ดีบุกสีเทา) 5.57 ของดีบุกสีขาว 7.5 จุดหลอมเหลว 231.89
องศาเซลเซียส จุดเดือด 2270 องศาเซลเซียส มวลน้ำ 2, 4 ลักษณะทั่ว ๆ ไป
ดีบุกจะเป็นโลหะลีเจิน (silvery white) อ่อน (malleable) และมีโครงสร้าง
เป็นผลึกที่แข็งมาก (highly crystalline structure) จนมักจะได้ยินคำว่า
"tin cry" เมื่อมีการทำแท่งดีบุกให้คงอยู่ ดีบุกจะมีอันตราย 2 หรือ 3 อย่าง
(allotropic form) ด้านดีบุกสีเทา (α tin) ซึ่งมีลักษณะเป็นผลึกรูปเหลี่ยม
(cubic form) ในรอบถึง 13.2 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนเป็นดีบุกสีขาว (β tin)
ซึ่งมีลักษณะลีกเป็น Tetragonal และถ้าใช้อุณหภูมิสูงถึง 161 องศาเซลเซียส
ดีบุกจะอยู่ในรูป β tin

ในปัจจุบัน ดีบุกมีบทบาทที่สำคัญในทางอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะประ-
โยชน์ของดีบุกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากหลาย เช่นใช้ชุบແเนนเหล็กกันสนิม ทำกระ-
ปองบรรจุอาหาร ทำโอลูตันสมสารรับมัคกร ทำไฟฟ้า ทำหลอดบรรจุยา และยาลีพัน
ทำແเนนดีบุกบาง ๆ สำหรับห้องกันความชื้นได้ และทำของใช้ อีกมากมาย

1.2 วัสดุประสงค์ของการวิจัย

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการรวมวิธีการสกัด การแยก และการหา
ปริมาณของแทนทาลัม ในโซเดียม และดีบุกในแรชนามาสໄก์จากหางแรดดีบุก เพื่อเป็นพน-
ฐานในทางอุตสาหกรรมเคมีของแร่ที่มีส่วนประกอบของแทนทาลัม ในโซเดียม และดีบุก

1.3 ขั้นตอนของการทดลอง

สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังท่อไปนี้

1.3.1 ศึกษาเทคนิคการหลอมแร่ด้วยโซเดียมไบซัลไฟต์ (KHSO_4)

1.3.2 ศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการหลอมแร่

1.3.3 ศึกษาการแยกแทนทาลัม และในโซเดียมออกจากธาตุอื่น ๆ โดย
วิธีแลกเปลี่ยนอิออน (ion exchange)

1.3.4 ศึกษาการตรวจหาปริมาณแทนทาลัม ในโลหะเบี่ยง และคีบูก โดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมทรี (spectrophotometry) วิธีทางเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (x-ray fluorescence) และวิธีทางนิวเคลียร์ activation analysis)