

บทที่ 6

สรุปการวิจัย และข้อเสนอแนะ



6.1 สรุปการวิจัย

ศิลป์โบราณวัตถุประเกตต่าง ๆ ที่อยู่ในความคุ้มครองของกรมศิลปากร นั้น ส่วนใหญ่ ยังไม่มีการศึกษาหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก่อนอ่านง่ายชัด ที่ควรจะต้องมีการศึกษาทั้งส่วนประกอบทางเคมี ลักษณะโครงสร้าง เทคนิคการทำวัตถุ (Technology Study) หลักฐานต่าง ๆ เพล่าเนื่องความสำคัญมากที่จะนำไปใช้อ้างอิงได้ ทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเป็นแนวทางในการที่จะนำไปพิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับการอนุรักษ์ที่ให้ได้ผลดี ที่สุด แต่ความลำบากของการศึกษาเกี่ยวกับศิลป์โบราณวัตถุอัน เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาตินั้นมีมาก เนื่องจากจะต้องไม่ทำลายวัตถุนั้น การเก็บตัวอย่างก็ต้องคำนึงถึงว่าจะต้องเป็นส่วนที่จะแทนตัวอย่างทั้งหมดได้ วิธีการที่จะนำมาศึกษานั้น จะต้องเป็นวิธีที่ไม่ต้องทำลายวัตถุ (Non - destructive method) ถ้าสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ใช้ปริมาณตัวอย่างแต่น้อย ได้ผลແเนี่ยมมากที่สุด

จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า เหล็กที่ใช้หัวดาบต่อสู้ไทยโบราณ จาก 4 ตัวอย่าง นี้ เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน มีปริมาณคาร์บอนปานกลาง ต่อไปปริมาณคาร์บอนร้อยละ 0.18-0.27 มีความแข็งประมาณ HRC 21 - 35 มีส่วนประกอบของธาตุอื่น ๆ อยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ในลักษณะของสารเจือปนหรือ Trace element ที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเชิงกล และทางฟิสิกส์ของเหล็กกล้าเลย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าปกติของธาตุต่าง ๆ ที่ผ่านมา ไปเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของเหล็กกล้า

ตัวอย่างหมายเลข 2 จากดาบต่อสู้ไทยโบราณทั้ง 4 ตัวอย่างนี้ พบร่วมธาตุอื่น ๆ อยู่ เมื่อันกันกับในแร่เหล็กที่ได้จากเข้าหินควาย จังหวัดลพบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาจจะเป็นไปได้ที่ดาบต่อสู้ไทยโบราณเมื่อนี้ได้ทำจากแร่เหล็กจากเข้าหินควาย จังหวัดลพบุรี

ส่วนวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษาศิลป์โบราณวัตถุ อัน เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม ของชาตินั้น คือว่าใช้ได้ดีและเหมาะสม

6.2 ข้อเสนอแนะ

6.2.1 ควรจะคำนึงถึงการรังสรรค์มากขึ้น โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างให้มากขึ้น พยายามเก็บตัวอย่างที่ผลิตได้จากแหล่งเดียวกัน และศึกษาเปรียบเทียบกับแร่เหล็กจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งสามารถจะชี้บอกระลุ่มของการนำเข้าและมาใช้ได้

6.2.2 ควรจะได้ศึกษาหารือเรื่องการอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์โดยวิธีการเรื่องรังสีเอกซ์ ที่เป็นแบบที่เหมาะสมที่จะใช้กับวัตถุได้โดยไม่ต้องทำลายวัตถุ แต่จะต้องเป็นแบบที่มี resolution สูง เพื่อวิเคราะห์หาธาตุที่มีปริมาณน้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับธาตุอื่นที่มีปริมาณสูงมากกว่าร้อยละ 90

6.2.3 ควรจะได้วิเคราะห์แร่เหล็กจากแหล่งอื่น ๆ มาอีกเพื่อใช้เปรียบเทียบสำหรับเป็นเครื่องชี้บอกร่วมกับได้นำเข้าแร่เหล็กมาจากการแหล่งในประเทศไทยหรือวัตถุอื่น ๆ

6.2.4 ควรจะได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมทางโลหวิทยามากขึ้น และควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ รวมทั้งทำการทดลอง Heraeus เหล็กที่อุณหภูมิต่าง ๆ การเย็บตัวในตัวกล่องต่าง ๆ ในอัตราต่างกัน เพื่อให้รู้ถึงเทคนิคในสมัยโบราณที่อาจจะแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของคนในยุคหนึ่งได้

6.2.5 หารือการรักษาความแข็งโดยการดึงดูดใน wood' alloy (Bi 50%, Pb 25%, Sn 12.5%, Cd 12.5%) ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำประมาณ 65.5 องศาเซลเซียส เพื่อยืดเวลาให้แน่น เพื่อความสะดวกในการรักษาความแข็ง เป็นจุดในการมีผ้าที่ไม่อยู่ในแนวราบทลอดความยาว

6.2.6 ควรจะได้ศึกษาโลหะ (B) ต่อไป เพราะอาจจะมีผลอยู่ในเหล็กได้ ซึ่งโลหะนี้เป็นที่นิยมความแข็งให้กับเหล็กได้เช่นเดียวกัน