

บทที่ 5

การทดลอง

5.1 วัสดุที่ใช้ทดลอง

5.1.1 ไม้ไผ่ที่ใช้เป็นชนิดที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Thyrstachys Oliveri* Gamble ซึ่งเรียกตามภาษาท้องถิ่นในประเทศไทยว่า ไม้ไผ่รวก มีความยาวระหว่างปล้อง ประมาณ 24.0-35.0 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 ซม. ถึง 4 ซม. และมีความหนา .50 ถึง 1.20 ซม. ไม้ไผ่ที่ใช้ทดลองเป็นแบบผ่าซีกทั้งหมด ซึ่งไม้ไผ่ลำหนึ่ง ๆ ผ่าออกได้ 4-6 ซีก

5.1.2 คุณสมบัติการรับแรงดึงของไม้ไผ่ที่ใช้ในการทดลองหาได้โดยใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดรูปร่างตามรูป 7ก. แสดงไว้ในตารางที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของหน่วยแรงดึงสูงสุด 1659 กก/ซม^2 .

5.1.3 โมดูลัสยืดหยุ่น ได้จากการดึงไม้ไผ่ โดยติดเกจวัดความเครียด (Mechanical Strain Gage) ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงของไม้ไผ่กับความเครียดแสดงไว้ในรูป 7ข. ได้ค่าเฉลี่ยโมดูลัสยืดหยุ่นของไม้ไผ่เป็น $1.74 \times 10^5 \text{ กก/ซม}^2$.

5.1.4 คอนกรีตใช้อัตราส่วนผสม ปูนซีเมนต์ ทราย หิน = 1:2:4 โดยปริมาตรและใช้อัตราส่วนน้ำ ซีเมนต์ .60 โดยน้ำหนัก และจากการเก็บแท่งคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์ขนาด .15x.15x.15 ซม. ทดสอบหาค่าแรงอัดประลัยที่ 28 วัน ได้ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีตเฉลี่ย 242.14 กก/ซม . แสดงไว้ในรูปที่ 8ก, ข และตารางที่ 4

5.1.5 ท่อที่หล่อขึ้นเพื่อทำการทดสอบมี 4 ขนาดด้วยกัน คือ ขนาด ϕ 30 ซม. ϕ 60 ซม. ϕ 80 ซม. และ ϕ 100 ซม. ขนาดละ 2 ตัวอย่าง มีความหนาเท่ากับความหนาของท่อมาตรฐาน การทดสอบใช้วิธีทรีเอจเบียร์ริง (Three-edge bearing) ตามข้อกำหนดของ

ASTM C76-72 หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 128-2518 ทุกอย่าง การทดสอบ
ท่อขนาดต่าง ๆ กันได้แสดงไว้ตามรูปที่

5.1.6 ก่อนทำการหล่อท่อคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ได้ติดเกจวัดความเครียดไฟฟ้า
(Electrical Strain gage) ชนิด KFW-5-C₁-11L100 (water proof) มีระยะเกจ
5 มม. ความต้านทาน 120 ± 0.3 โอห์มและเกจแฟคเตอร์ (Gage factor) 2.08 ± 1 %
ที่ผิวไม้ไผ่ 2 จุดด้วยกัน คือ จุดที่เกิดโมเมนต์สูงสุดทั้งทางบวกและทางลบ ที่ $\theta = 0^\circ$ และ
 $\theta = 90^\circ$ (โมเมนต์บวก) ติดเกจที่ผิวไม้ไผ่วงในและที่ $\theta = 0^\circ$ (โมเมนต์ลบ) ติดเกจ
ที่ผิวไม้ไผ่วงนอก การติดเกจทั้ง 2 จุดนี้ ให้เลือกเอาไม้ไผ่เส้นที่อยู่ประมาณกึ่งกลางท่อ

5.1.7 ท่อที่ทำการหล่อแล้ว ได้บ่มด้วยน้ำติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน และต้องระวัง
ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ติดเกจวัดความเครียดไฟฟ้าไว้ด้วย แล้วทิ้งท่อไว้ให้มีอายุครบ 28 วัน
จึงนำเอามาทดลอง การทดลองหาน้ำหนักบรรทุกของท่อขนาดต่าง ๆ แสดงไว้ตามรูปที่ 10.2-10.8
การทดลองท่อ ได้ติดเกจวัดความเครียดไฟฟ้าบนผิวคอนกรีต โดยติดให้สอดคล้องกับเกจที่ได้ติด
ไว้กับไม้ไผ่ โดยติดผิวคอนกรีตด้านที่เกิดแรงอัดขึ้นทั้งคู่ (ที่ $\theta = 90^\circ$ ติดที่ผนังภายนอกของท่อ,
ที่ $\theta = 0^\circ$ ติดที่ผิวภายในของท่อ) เพื่อวัดค่าความเครียดของไม้ไผ่และของคอนกรีตขณะมีน้ำ
หนักบรรทุกกระทำ

5.2 ผลการทดลอง

5.2.1 ได้บันทึกค่าของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อท่อและอ่านค่าความเครียดจากเกจ
ที่ติดไว้ทั้งที่ไม้ไผ่และที่ผิวคอนกรีตไปด้วย ซึ่งสามารถเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลง
เครียด (Strain) ของไม้ไผ่และของคอนกรีตกับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อท่อได้ ตามรูปที่
11.1-11.4 จากกราฟความสัมพันธ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
ทั้งของไม้ไผ่ และของคอนกรีตกับน้ำหนักบรรทุกก่อนที่ท่อจะเกิดรอยแตกร้าวขึ้นนั้น มีลักษณะ
เป็นเส้นตรง (Linear) แต่เมื่อท่อเกิดการแตกร้าวขึ้นแล้วค่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไป โดยที่
ความเครียดของไม้ไผ่และคอนกรีตจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากเดิมมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักบรรทุก

และความเครียดของไม้ไม้จะมากกว่าของคอนกรีต อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของค่าความเครียด ในช่วงก่อนที่จะแตกร้าวกับภายหลังจากที่แตกร้าแล้ว ค่าที่เกิดขึ้นในไม้ไม้มีความแตกต่างกันมากกว่าของคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่า ไม้ไม้เริ่มรับแรงมากขึ้น เมื่อที่แตกร้าแล้ว

5.2.2 ท่อขนาดต่าง ๆ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ดังนี้ (เมื่อคอนกรีตเริ่มมีการแตกร้าครั้งแรก)

ท่อ ϕ 30 ซม.	ตัวอย่างที่ 1	998.20 กก.	ตัวอย่างที่ 2	998.20 กก.
ท่อ ϕ 60 ซม.	ตัวอย่างที่ 1	1905.60 กก.	ตัวอย่างที่ 2	1,270.40 กก.
ท่อ ϕ 80 ซม.	ตัวอย่างที่ 1	2903.80 กก.	ตัวอย่างที่ 2	2813.10 กก.
ท่อ ϕ 100 ซม.	ตัวอย่างที่ 1	3357.50 กก.	ตัวอย่างที่ 2	3448.30 กก.

ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักบรรทุกเหล่านี้ได้แสดงไว้ในตารางที่ 8

5.2.3 เปรียบเทียบค่าการรับน้ำหนักบรรทุกของท่อที่ได้ทำการทดลองกับน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ออกแบบ

ท่อ ϕ 30 ซม.	รับน้ำหนักบรรทุกได้	9.98 กก./ซม.ซม.	ต่ำกว่าที่คำนวณไว้	2.73 %
ท่อ ϕ 60 ซม.	รับน้ำหนักบรรทุกได้	15.90 กก./ซม.ซม.	ต่ำกว่าที่คำนวณไว้	22.64 %
ท่อ ϕ 80 ซม.	รับน้ำหนักบรรทุกได้	28.58 กก./ซม.ซม.	สูงกว่าที่คำนวณไว้	4.46 %
ท่อ ϕ 100 ซม.	รับน้ำหนักบรรทุกได้	34.03 กก./ซม.ซม.	ต่ำกว่าที่คำนวณไว้	.51 %

จากการเปรียบเทียบค่าการรับน้ำหนักบรรทุกของท่อข้างต้นนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จะมีก็เฉพาะท่อขนาด ϕ 60 ซม. ซึ่งให้ค่าต่ำกว่าข้อกำหนดมาก แต่ถ้าดูการรับน้ำหนักบรรทุกของแต่ละตัวอย่างแล้วพบว่า มีค่าสูงค่าหนึ่งและค่าค่าหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ต่ำมากทั้ง 2 ตัวอย่าง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เช่นกัน

5.2.4 น้ำหนักบรรทุกที่ได้จากการทดสอบท่อซึ่งค่ากว่าที่กำหนดไว้ใน การออกแบบ เล็กน้อยนี้มีสาเหตุในทางปฏิบัติที่เป็นไปได้อยู่ 2 กรณี คือ การกระทุ้งคอนกรีตไม่แน่นดีพอ เป็นเหตุให้ค่ากำลังรับ

น้ำหนักของคอนกรีตลดลงได้ อีกประการหนึ่งก็คือการขนส่ง จากแหล่งที่หลอมมาซึ่งที่ทดสอบ ถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีแล้ว ท่อจะเกิดการแตกหรือกระเทือน แม้จะไม่ถึงขั้นแตกร้าวแต่ก็มีผลต่อกำลังของท่อ เช่นเดียวกัน

5.3 ข้อ เปรียบ เทียบระหว่างท่อน้ำคอนกรีต เสริมไม้ไผ่กับท่อคอนกรีต เสริมเหล็กในเชิง เศรษฐกิจ

5.3.1 แบบหล่อ ท่อน้ำทั้งท่อคอนกรีต เสริมเหล็กและไม้ไผ่ต้องใช้แบบหล่อเพื่อหล่อท่อให้ได้ขนาดและความหนาตามที่กำหนด แบบหล่อที่ใช้กันทั่วไปเป็นแบบเหล็กซึ่งมีขายสำเร็จรูป ราคาลงทุนในครั้งแรกสูง แต่สามารถใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 5 ปี อีกแบบหนึ่งก็คือ สร้างแบบเป็นโครงไม้ขึ้นมาเองแล้วใช้ไม้อัดภายใน ซึ่งราคาถูกกว่าแบบเหล็กเล็กน้อย แต่อายุการใช้งาน ความสะดวกในการทำงานสู้แบบเหล็กไม่ได้ ถ้าคิดถึงการใช้งานไปนาน ๆ แล้ว แบบเหล็กจะถูกกว่าแบบที่ทำด้วยไม้ซึ่งแบบหล่อไม้เมื่อใช้หล่อแต่ละครั้งต้องรื้อออก ทำให้ชำรุดเสียหายได้ ดังนั้น ถ้าจะทำการหล่อท่อเพื่อใช้เพียงไม่กี่ท่อน ใช้เพียงชั่วคราวก็น่าจะทำแบบไม้ขึ้นหล่อเอง จะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการลงทุนซื้อแบบเหล็ก เว้นแต่ว่า สามารถเช่าแบบเหล็กมาหล่อได้ ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก

ราคาแบบหล่อเหล็กสำเร็จรูปขนาดต่าง ๆ กัน

ท่อ ϕ 30 ซม. หนา 5 ซม. ราคาแบบหล่อทำด้วยเหล็ก 2,000 บาท

ท่อ ϕ 60 ซม. หนา 7.5 ซม. ราคาแบบหล่อทำด้วยเหล็ก 3,300 บาท

ท่อ ϕ 80 ซม. หนา 9.5 ซม. ราคาแบบหล่อทำด้วยเหล็ก 3,700 บาท

ท่อ ϕ 100 ซม. หนา 11 ซม. ราคาแบบท่อทำด้วยเหล็ก 4,200 บาท

5.3.2 คอนกรีต คอนกรีตที่ใช้มีส่วนผสมเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในโครงสร้างทั่ว ๆ ไป เพียงแต่ใช้หินขนาดเล็กลงเท่านั้นเอง ราคาของคอนกรีตที่ใช้รวมทั้งค่าแรงในการเทคอนกรีตมีดังนี้

ท่อ ϕ 30 ซม. คอนกรีต .055 ม³. ราคา 60.50 บาท

ท่อ ϕ 60 ซม. คอนกรีต .159 ม³. ราคา 175 บาท

ท่อ ϕ 80 ซม. คอนกรีต .267 ม³. ราคา 293 บาท

ท่อ ϕ 100 ซม. คอนกรีต .384 ม³. ราคา 422 บาท

5.3.3 เหล็กเสริมและไม้ไผ่ จากการเปรียบเทียบ จำนวนไม้ไผ่และเหล็กเสริม ในท่อแต่ละขนาดที่ออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกเท่ากัน ตามตารางที่ 9 ได้ราคาของไม้ไผ่และเหล็กเสริม ดังนี้

ท่อ ϕ 30 ซม.	ราคาไม้ไผ่ 8 บาท	ราคาเหล็ก 20 บาท
	ค่าแรงงาน 3 บาท	ค่าแรงงาน 6 บาท
รวม	11 บาท	รวม 26 บาท

ท่อ ϕ 60 ซม.	ราคาไม้ไผ่วงใน 14 บาท	ราคาเหล็ก 80 บาท
	วงนอก 8 บาท	ค่าแรงงาน 15 บาท
	ค่าแรงงาน 8	รวม 95 บาท
รวม	30 บาท	

ท่อ ϕ 80 ซม.	ราคาไม้ไผ่ วงใน 27 บาท	ราคาเหล็ก 160 บาท
	วงนอก 15 บาท	ค่าแรง 35 บาท
	ค่าแรงงาน 12 บาท	รวม 195 บาท
รวม	54 บาท	

ท่อ ϕ 100 ซม.	ราคาไม้ไผ่วงใน 42 บาท	ราคาเหล็ก 240 บาท
	วงนอก 24 บาท	ค่าแรง 50 บาท
	ค่าแรงงาน 18 บาท	รวม 290 บาท
รวม	84 บาท	

ราคารวม

ท่อ Ø 30 ซม. เสริมไม้ไผ่ ราคา 71.50 บาท เสริมเหล็กราคา 86.50 บาทต่างกัน 20.98 %
ท่อ Ø 60 ซม. เสริมไม้ไผ่ ราคา 205.00บาท เสริมเหล็กราคา270.00 บาทต่างกัน 31.71 %
ท่อ Ø 80 ซม. เสริมไม้ไผ่ ราคา 347.00บาท เสริมเหล็กราคา488.00 บาทต่างกัน 40.63 %
ท่อ Ø 100 ซม. เสริมไม้ไผ่ ราคา 506.00บาท เสริมเหล็กราคา712.00 บาทต่างกัน 40.71 %

ราคาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมาตรฐาน

Ø 30 ซม. ราคา 120 บาท สูงกว่าท่อเสริมไม้ไผ่ 68 %
Ø 60 ซม. ราคา 315 บาท สูงกว่าท่อเสริมไม้ไผ่ 54 %
Ø 80 ซม. ราคา 510 บาท สูงกว่าท่อเสริมไม้ไผ่ 48 %
Ø 100 ซม. ราคา 750 บาท สูงกว่าท่อเสริมไม้ไผ่ 48 %