

ประโยชน์และขบวนการผลิต



ประโยชน์

สารส้มใช้ประโยชน์มากมายในอุตสาหกรรม ที่สำคัญและใช้ในปริมาณมากได้แก่

1. อุตสาหกรรมทำกระดาษ ใช้สารส้มผสมลงในเยื่อกระดาษ จะทำให้กระดาษมีความแข็งและไม่ซึมน้ำ (ซึ่งเรียกว่าเป็นสาร Sizing agent) สารส้มที่ใช้จะต้องไม่มีเหล็กเจือปนอยู่ ถ้ามีจะทำให้กระดาษที่ผลิตขึ้นมาไม่ขาว ปริมาณที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 2/3 ของสารส้มที่ผลิตได้ทั้งหมด

2. การทำน้ำประปา ใช้สารส้มในการตกตะกอนอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ โดยที่สารส้มจะไปทำให้อนุภาคเหล่านี้รวมตัวเป็นอนุภาคใหญ่ขึ้น (Floc) ทำให้น้ำหนักมากขึ้น และจมลงสู่ก้นภาชนะได้น้ำส่วนบนที่ใส สารส้มที่ใช้จะต้องไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเจือปนอยู่

3. ใช้ในระบบกำจัดน้ำทิ้ง โดยใช้เป็นตัวตกตะกอน (Coagulant) เช่น อุตสาหกรรมชุบโลหะ, การทำสี, ทำกระดาษ เป็นต้น ปริมาณที่ใช้ในขบวนการกำจัดน้ำเสียประมาณ 1/4 ของทั้งหมด

4. นอกจากที่กล่าวมาแล้ว สารส้มยังใช้ในอุตสาหกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ใช้ในการผลิตสารเคมีตัวอื่น, การเตรียมยา, การทำสี, การทำสบู่, การทำน้ำยาดับเพลิง เป็นต้น^{1,2}

¹ R. Norris Shreve, Chemical Process Industries (3 d ed.; New York : McGraw - Hill Book Co., 1967), p.354.

² Kirk - Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology (2 d ed.; Vol.2), p.61.

ขบวนการผลิต

สารส้มที่ขายโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับคอมเมอเชียลเกรด (เหล็กไม่เกิน 0.5%) และ ระดับไอออน-ฟรีเกรด (เหล็กไม่เกิน 0.005%)

ในสหรัฐอเมริกา สารส้มที่เป็นคอมเมอเชียลเกรดโดยมากจะทำมาจากบอไซท์หรือคินชาว โดยการต้มบอไซท์ที่บดละเอียดแล้วกับกรกซัลฟูริกที่อุณหภูมิใกล้จุดเดือดของสารละลาย ความเข้มข้นของกรกซัลฟูริกที่ใช้อยู่ระหว่าง 20 ถึง 50% ขึ้นอยู่กับชนิดของสารส้มที่ต้องการ และข้อจำกัดในการทำสารส้มให้บริสุทธิ์ ถ้าจำนวนเหล็กในบอไซท์หรือคินชาวมียากจะต้องมีการเติมสารเคมีบางตัวเพื่อให้เหล็กตกตะกอน แยกตะกอนของแข็งออกโดยการตกตะกอนหรือกรองสารละลายที่ได้จะขายในรูปของสารส้มน้ำ หรือเอาไประเหยจนได้สารละลายที่มีความเข้มข้นประมาณ 61.5 องศาโบรม์ (°บ) ปล่อยให้เย็นตัวเป็นของแข็ง บดให้ได้น้ำหนักความต้องการ โดยทั่วไปสารส้มที่ได้จะประกอบด้วยสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ สารที่ไม่ละลายน้ำ 0.08%, อลูมินา 17.15%, เหล็กออกไซด์ 0.45%, ซัลเฟตในรูปของซัลเฟตไตรออกไซด์ 39.66%, น้ำ 42.66% ส่วนสารส้มน้ำจะมีอลูมินาไม่เกิน 8% เพื่อป้องกันการตกผลึกสารส้มที่ได้ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมชนิดที่เหล็กที่เจือปนอยู่ไม่มีผลต่อขบวนการผลิต เช่นใช้ในการทำน้ำประปา ใช้ในขบวนการตกตะกอนน้ำเสียจากโรงงาน เป็นต้น

ส่วนสารส้มชนิดไอออน-ฟรีเกรดนั้น ในสหรัฐอเมริกายังคงใช้วิธีการทำจากอลูมินา โดยการแยกอลูมินาจากบอไซท์ด้วยวิธี Bayer process³ ไม่นิยมผลิตจากบอไซท์หรือคินชาวโดยตรง เนื่องจากความยากลำบากในการลดปริมาณเหล็กออกไซด์ในสารส้ม สารส้มชนิดนี้ใช้มากในขบวนการทำกระดาษ ซึ่งเหล็กที่ปรากฏจะทำให้กระดาษไม่ขาว

³ J.F.Thrope and M.A.Whiteley, Thrope's Dictionary of Applied Chemistry, p.267.

สารเคมีที่ใช้ในการแยกเหล็กออกจากสารละลายของอลูมิเนียมชนิดพิเศษมีหลายชนิด เช่น เฟอร์โรไซยาไนด์, ไซยาไนด์ หรือ ซัลไฟด์ของโปแตสเซียม หรือแคลเซียม; ไฮดรอกไซด์ของอลูมิเนียม, แคลเซียม, แอมโมเนีย หรือแมงกานีส; ออกไซด์ของแมงกานีส ตะกั่ว ดีบุก หรืออาซีนิก ; หรือผงสังกะสี, เหล็ก หรืออลูมิเนียม ตะกอนของไซยาไนด์จะอยู่ในรูปของ Prussian blue ในขณะที่ออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์จะให้ตะกอนของเหล็กไฮดรอกไซด์ ตะกอนเหล่านี้แยกออกได้ยากในสารละลายที่เจือจางในขณะเดียวกัน สารประกอบอลูมิเนียมก็จะตกตะกอนมาพร้อมกับเหล็กด้วย ดังนั้น การทำสารส้มที่บริสุทธิ์มาก ๆ จะทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตลดลงอย่างมากด้วย ด้วยเหตุนี้จึงไม่นิยมทำสารส้มชนิดไอออน-ฟรี แยกจากบอไซท์หรือกินชาวโดยตรง


สำหรับขบวนการผลิตโดยละเอียดบางวิธีได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้ คือ

1. การผลิตจากอลูมินา รูปที่ 1 แสดงขบวนการผลิตสารส้มจากอลูมินามีลำดับขั้นตอนดังนี้ อลูมินาและกรดซัลฟูริกจะถูกเทรวมกับด้วยปริมาณที่สมมูลกันในถังปฏิกริยาที่มีหมกและมีเครื่องควบแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระเหยหนีไป ภายในถังจะมีเครื่องกวนเพื่อกวนให้อลูมินาผสมกับกรดได้ดียิ่งขึ้น ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นเป็นแบบคายความร้อน ความร้อนนี้มีมากพอที่จะทำให้อุณหภูมิในถังปฏิกริยาถึงจุดเดือด (ประมาณ 120° ซ) และสามารถรักษาระดับอุณหภูมินี้ได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง เมื่อปฏิกริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1½ - 2 ชั่วโมง ก็ใสสารส้มที่ไกลบนลานตาก ปล่อยให้เย็นตัวจนแข็ง จากนั้นนำไปมคตามขนาดที่ต้องการ บรรจุแล้วนำไปจำหน่ายได้⁴

2. การผลิตจากบอไซท์ มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน คือ

2.1 The alkaline process เริ่มต้นด้วยการผสมแร่บอไซท์ที่บดแล้วด้วยโซเดียมคาร์บอเนตในปริมาณที่มากเกินไปเล็กน้อย เผาจนกระทั่งละลาย

⁴ โรงงานผลิตสารส้ม กรมวิทยาศาสตร์, กระทรวงอุตสาหกรรม.




รูปที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตสารส้มจากอลูมินา

โซเดียมคาร์บอเนตจะทำปฏิกิริยากับอลูมินาได้โซเดียมอลูมิเนต ดังสมการ



สารละลายของโซเดียมอลูมิเนตที่ร้อนจะถูกสูบล้วนเครื่องกรองชนิดพิวเตอร์-เพรส เพื่อแยกเอาตะกอนที่ไม่ละลายน้ำออก จากนั้นเติมน้ำเพื่อละลายโซเดียมอลูมิเนต แล้วตกตะกอนอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ดังสมการ



แยกเอาตะกอนออก แล้วต้มกับกรดซัลฟูริก จะได้สารส้มดังสมการ




ส่วนโซเดียมคาร์บอเนตจะถูกแยกและนำกลับมาใช้ในขบวนการอีก

จะพบว่า วิธีการดังกล่าวมีข้อเสียหลายประการ เป็นต้นว่า ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากการสูญเสียโซเดียมคาร์บอเนต ระบบการผลิตมีความยุ่งยากมาก การแยกตะกอนของอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ทำได้ยาก เนื่องจากตะกอนเบา แต่มีข้อดีที่ว่า สารส้มที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูง ขบวนการผลิตได้แสดงไว้ในรูปที่ 2

2.2 The acid process

บอกไซท์ที่บดแล้วจะถูกสูบเข้าไปในถังปฏิกิริยาที่มีคิมิดซิกและทนความกดดันได้สูง (ประมาณ 4 บรรยากาศ) เติมกรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้น 45-52 องศาโบเเม (°บ) ต้นจุดอุณหภูมิประมาณ 90-100° ซ จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นอย่างรุนแรงในถัง ความกดดันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4 บรรยากาศ ปฏิกิริยาสมบูรณ์จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที เทของเหลวที่ได้ออกแล้วเจือจางด้วยน้ำจนความเข้มข้นประมาณ 29-31° บ เพื่อให้สารส้มแข็งตัว เทใส่ถังทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ 4 วัน

001677



รูปที่ 2 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตสารส้มจากบอไซด์
ด้วยวิธี Alkaline Process.

จะได้ของเหลวที่ใส รินเอาน้ำใสออก แล้วระเหยจนความเข้มข้นเป็น 42° บี ทิ้งไว้ให้เย็นจะได้สารส้มตามต้องการ⁵


จะพบว่า ขบวนการผลิตนี้ง่ายขึ้น แค่น้ำเสีย คือ สารส้มที่ได้จะมีเหล็กเจือปนอยู่มาก แผนผังขั้นตอนของขบวนการผลิตได้แสดงไว้ในรูปที่ 3

2.3 The Dorr Process ขบวนการนี้เป็นการทำอลูมิเนียมซัลเฟตจากบอริกไซท์ โดยการทำกับกรดโดยตรง เช่นเดียวกับ Acid Process แต่เพิ่มและปรับปรุงขบวนการบางขั้นตอนเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


รูปที่ 4 แสดงถึงขบวนการผลิตอลูมิเนียมซัลเฟต รายละเอียดมีดังนี้
 แร่บอริกไซท์จะถูกบดให้ละเอียด จนสามารถผ่านแร้ว ขนาด 200 เมชได้ไม่ต่ำกว่า 80% จากนั้นเอาแร่บอริกไซท์เข้าตั้งปฏิกิริยาพร้อมกับกรดซัลฟูริกที่มีความเข้มข้น 60° บี ถึงปฏิกิริยาจะมีอยู่ 3 ดังต่อไปนี้
 1. มีไอน้ำเป็นเหตุให้ความร้อน ในถังใบสุดท้ายจะเติมแบบเว็บบิลด์ไฟด์ เพื่อที่จะรีดิวซ์เฟอร์ริกซัลเฟตให้เป็นเฟอร์รัสซัลเฟต และจะตกตะกอนในรูปของเฟอร์รัสซัลไฟด์ ของเหลวที่ได้จะถูกนำไปเข้าเครื่องแยกตะกอนออก ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องกรองชนิดพิวเทอริเพรส, ทิกเคนเนอร์ หรือตั้งตกตะกอนก็ได้ ล้างตะกอนด้วยน้ำเพื่อให้สารส้มสูญเสียน้อยที่สุด แล้วนำน้ำกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีก น้ำใสที่ได้จะมีความเข้มข้นประมาณ 35° บี นำไประเหยน้ำออกจนได้ความเข้มข้น $59-62^{\circ}$ บี เเทลงไปในลาน ปล่อยให้เย็นตัวสารส้มจะตกผลึกเป็นของแข็ง จากนั้นบด แล้วบรรจุเพื่อขายต่อไป⁶

⁵ Geoffrey Martin, Industrial and Manufacturing Chemistry, Part 2, Vol 2, Inorganic. (6th ed., revised by Wilfrid Francis., Philosophical library, Inc., 1955), p.52.

⁶ R.Norris Shreve, Chemical Process Industries (3 d ed.; New York : McGraw-Hill Book Co., 1967), p.355-356.



รูปที่ 3 แผนผังแสดงขบวนการผลิตสารส้มจากบอไซต์
 ภายวิธี Acid Process.



Raw material for 1 ton of 17% Al_2O_3 "alum"

Bauxite (55% Al_2O_3)	670 lb
H_2SO_4 (60° B'e)	1140 lb
Black ash (70% BaS)	13 lb
Flake glue	0.4 lb
Coal (steam)	640 lb
Electricity	29 KWH
Direct labour	1.5 man-hr

รูปที่ 4 ขบวนการผลิตอลูมิเนียมซัลเฟตด้วยวิธี Dorr Process.

3. การผลิตจากแร่ซึ่งมีอลูมินา 20-40% ในต่างประเทศได้มีการผลิตอลูมิเนียมซัลเฟตจากแร่ชนิดอื่นเช่น อลูไนท์, กินชวา, ไทโรซิลโรท์ เป็นต้น แต่ไม่เป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากยังมีแร่บอกไซต์อยู่มากเท่าที่ค้นพบ ในประเทศเยอรมัน C.Schwartz พบว่า สามารถทำสารส้มจากแร่อลูไนท์ โดยการเผาอลูไนท์ที่อุณหภูมิ 500° ซ แล้วคัมกับกรดที่มีความถ่วงจำเพาะ 1.297-1.530 อุณหภูมิ 70-110° ซ เป็นเวลา 48 ชม.⁷

L.Geschwind ชาวฝรั่งเศสพบว่า ถ้าเผาที่อุณหภูมิ 1000° ซ จะให้ผลผลิตที่ดีขึ้น โดยอธิบายว่า การเผาจะทำให้รูปร่างของผลึกเปลี่ยนเป็นแบบ Granular Structure ซึ่งง่ายต่อการที่กรดจะซึมเข้าไปในเนื้อของเม็ดแร่

อย่างไรก็ตาม Thorpe and Whiteley ได้แสดงไว้ว่า อลูไนท์สามารถคัมกับกรดซัลฟูริกโดยตรงให้อลูมิเนียมซัลเฟตได้ โดยการคัมที่อุณหภูมิ 100-300° ซ เวลาที่คัมจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ⁸ Martin ได้แสดงไว้ว่า ความดันสูงสุดในถังปฏิกริยาจะเท่ากับ 4 บรรยากาศ⁹

การพัฒนาและปรับปรุงขบวนการผลิต

ในปัจจุบันนี้ แร่บอกไซต์จะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสารประกอบของอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นอลูมินาหรือสารส้มก็ตาม แต่แหล่งแร่บอกไซต์มีน้อยและหายากขึ้นทุกวัน ดังนั้น

⁷ C.Schwartz, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1884, 17, 2887.

⁸ J.F.Thorpe and M.A.Whiteley, Thorpe's Dictionary of Applied Chemistry (4th ed., Vol., A-Bi, 1956), p.294-295.

⁹ G.Martin, Industrial and Manufacturing Chemistry, p.224-295.

ดินขาวหรือดินชนิดอื่นซึ่งมีอลูมินาเป็นองค์ประกอบประมาณ 20-40% จึงได้รับความสนใจเป็นอันมาก ในการที่จะใช้เป็นตัวกึ่งในการผลิตสารประกอบอลูมิเนียมดินเหล่านี้มีปริมาณมากมายกระจายอยู่ทั่ว ๆ ไป ข้อดีอีกประการหนึ่งของดินก็คือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบดให้เป็นผง

หากว่าสามารถผลิตอลูมิเนียมซัลเฟตที่บริสุทธิ์ได้ในราคาที่ถูกลง ในขบวนการกลับกัน ก็สามารถเผาอลูมิเนียมซัลเฟตได้อลูมินา และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ อลูมินาที่บริสุทธิ์ใช้เป็นตัวกึ่งในการผลิตโลหะอลูมิเนียม ส่วนซัลเฟอร์ไตรออกไซด์นำไปผลิตกรดซัลฟูริกย้อนกลับมาใช้ในการต้มดินขาวกับกรด จะพบว่า ความยุ่งยากของขบวนการดังกล่าวอยู่ที่วิธีการกำจัดสิ่งเจือปนในดิน และค่าใช้จ่ายที่สูง¹⁰

ในสหรัฐอเมริกาพบว่า การผลิตอลูมิเนียมซัลเฟตระดับคอมเมอเชียลเกรดในชั้นโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ดินและหินบางชนิดซึ่งมีอลูมินา 20-40% นั้นเป็นไปได้และคุ้มทุน แต่หากต้องการอลูมิเนียมซัลเฟตที่บริสุทธิ์ถึงขั้นนำมาทำโลหะ ค่าใช้จ่ายในขบวนการแยกสิ่งเจือปนยังสูงเกินไป จึงได้มีการค้นคว้าและวิจัยเพื่อที่จะแยกอลูมิเนียมซัลเฟตที่บริสุทธิ์ออกจากสารละลาย โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเป็นสำคัญ วิธีหนึ่งที่สนใจกันมากได้แก่การตกผลึก แต่เนื่องจากผลึกมีขนาดเล็กมาก ทำให้การล้างและการแยกผลึกออกทำได้ยากในระบบใหญ่ ๆ การศึกษาวิจัยในด้านนี้จึงเน้นหนักในการหาวิธีการทำให้ผลึกมีขนาดใหญ่ The Bureau of Mines ได้พัฒนาขบวนการตกผลึกอลูมิเนียมซัลเฟตโดยใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวกลางสำหรับแยก (Counteracting) ในสารละลายเกินอิ่มตัว¹¹ ส่วนในประเทศเยอรมัน Kretzschmar ได้พัฒนาวิธีการเพื่อให้ผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้น

¹⁰Kirk - Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, (2 d ed.; Vol.2), p. 62 - 63.

¹¹E.A. Gee, W.K.Cunningham, and R.A. Heindl, Industrial Engineering Chemistry, 39, 1178 (Sept., 1974).

แต่อย่างไรก็ตาม ผลึกที่ได้จากวิธีทั้งสองยังคงมีขนาดเล็ก¹²

ควยการควบคุมสภาวะบางอย่าง และการควบคุมเชื้อผลึกให้เหมาะสม อาจทำให้ผลึกของอลูมิเนียมซัลเฟตมีขนาดใหญ่ขึ้น Olin Mathieson Chemical Corp. ได้จัดตั้งโรงงานทดลองเพื่อผลิตอลูมิเนียมซัลเฟตจากดินซึ่งมีอลูมินา 20% โดยวิธีการตกผลึก ระบบการทำงานเป็นแบบต่อเนื่อง ปรากฏว่า ผลึกที่ได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/16 ถึง 1/8 นิ้ว (ผลึกที่ได้จากการตกผลึกโดยปกติ มีเส้นผ่าศูนย์กลางของผลึกประมาณ 0.01-0.02 นิ้ว) ความเข้มข้นของสิ่งเจือปนในผลึกน้อยกว่า 10% ของความเข้มข้นในสารละลาย ปริมาณผลึกที่ได้ประมาณ 0.5 - 1.0 ปอนด์ต่อสารละลาย 1 แกลลอน ผลึกนี้มีความบริสุทธิ์อยู่ในระดับ ไอออน-ฟรีเกด ซึ่งบริสุทธิ์เพียงพอที่จะใช้ในการทำโลหะอลูมินา¹³

¹²H. Kretschmar, U.S.Pat. 2951743 (Sept., 6, 1960).

¹³Chemical Engineering, Vol. 68, p.36 (May, 1, 1961).