



ผลการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพของแท่งคินซ์ตามลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ
ได้ผลดังนี้

4.1 ผลการพิจารณาค่า Exposure

จาก Exposure Chart ของอคูมิเนียมในรูป 3.1 ที่ความหนา 0.57 นิ้ว พบว่าที่คัลย์ไฟฟ้า 50 กิโลโวลต์ มีค่า Exposure (เป็นมิลลิแอมแปร์-วินาที) ประมาณ 400 ดังนั้นจะใช้ตารางที่ 2.10 (หน้า 38) คาคคะเนเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปลี่ยนค่าคัลย์ไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับคัลย์ไฟฟ้า 50 กิโลโวลต์ ดังนี้

เมื่อใช้คัลย์ไฟฟ้า 70 กิโลโวลต์ ค่าคัลย์ไฟฟ้าเพิ่มจาก 50 kvp. ประมาณ 40 % เวลาที่ใช้จะลดลงจากเวลาเดิม 50 %

เมื่อใช้ 110 kvp คัลย์ไฟฟ้าเพิ่มจาก 50 kvp ประมาณ 100 % เวลาที่ใช้จะลดลงประมาณ 75 %

เมื่อใช้ 90 kvp คัลย์ไฟฟ้าลดลง 110 kvp ประมาณ 18 % เวลาที่ใช้จะเพิ่มขึ้น 50 %

เนื่องจากคินซ์จรวคมีความหนาแน่นต่ำมาก จะใช้กระแสคัลย์มีค่า 2 มิลลิแอมแปร์ (mA) ดังนั้นจะได้ตารางคาคคะประมาณ Exposure ของคินซ์หนา 1 นิ้ว ซึ่งจะใช้ Exposure นี้กับฟิล์มทั้งสองชนิด ตาราง 4.1 ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าการกระจายของค่า Exposure ของดินชั้นจรวด
ในศักย์ไฟฟ้าระดับต่าง ๆ กัน

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| ศักย์ไฟฟ้า (Kvp) | 50 | 70 | 90 | 110 |
| กระแส (mA) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เวลา (วินาที) | 200 | 100 | 80 | 65 |
| Exposure | 400 | 200 | 160 | 130 |

ผลการใช้ Exposure ดังตาราง 4.1 ถ่ายภาพแท่งดินชั้น เมื่อกึ่งกลางฟิล์ม แล้ววัดความหนาแน่นในศักย์ไฟฟ้าแต่ละระดับเมื่อใช้ฟิล์มทั้งสองชนิด ดังตารางที่ 4.2 ดังนี้

ตารางที่ 4.2 ค่าความหนาแน่นของฟิล์มที่ได้จากการทดลอง (ดินชั้นหนา 1 นิ้ว)

| | | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|------|
| ความหนาแน่นของฟิล์ม / ศักย์ไฟฟ้า | 50 | 70 | 90 | 110 |
| AA | 2.87 | > 3 | > 3 | 2.94 |
| M | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.34 |

4.2 ผลการอ่านผลควยตาเปล่า

จากค่าความหนาแน่นของฟิล์ม ฟิล์มที่ค่ามากจะมีค่าความหนาแน่นสูง การอ่านผลควยตาเปล่า ปรากฏว่าสามารถเห็นเนื้องานของดินชั้นได้ โดยที่แท่งดินชั้นที่เลือกขึ้นมาตรวจ สกนนี้ไม่มีฟองอากาศหรือรอยร้าวเลย บนฟิล์มมองเห็นบริเวณที่ใสเป็นเม็ดเล็ก ๆ ซึ่งเป็น


เกลือของสารเคมี 2-Nitro Diphenylamine ซึ่งเป็นสารซึ่งเติมเข้าไปเพื่อช่วย
 ปกกันมิให้ส่วนผสมของดินขับสลายตัวเมื่อเก็บไว้นาน ๆ ทำให้ยี่คคาอายุการใช้งานของดินขับ
 ซึ่งเรียกสารที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ว่าเป็น Stabilizer ซึ่งสามารถมองเห็นเกลือสารนี้ใน
 फिल्मทั้งสองชนิด ทั้งนี้เนื่องจากความหนาแน่นของสารนี้ต่างไปจากเน็คดินขับ ลักษณะที่ปรากฏ
 นี้แสดงว่าความหนาแน่นของเกลือสารมากกว่าเน็คดินขับ เมื่อรังสีเอกซ์ตกลงบนแท่งดินขับ
 จะผ่านเน็คดินไปได้มากกว่าบริเวณที่มีเกลือ Stabilizer ดังนั้นเมื่อกำลังฟิล์มจึง
 ใต้เห็นเป็นจุดใส ๆ บนฟิล์ม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในแท่งดินขับ แสดงว่ารังสีเอกซ์สามารถใช้
 ตรวจสอบเน็คในของดินขับได้ในลักษณะที่คลื่นกลุ่ตราโซนิคไม่สามารถตรวจสอบความสม่ำเสมอของ
 การกักตัวที่ไม่มีฟองอากาศ หรือรอยแยกของเน็คดินได้ ในขั้นนี้สามารถเลือกชนิดของฟิล์ม
 ที่เหมาะสมกับงานวิจัยตรวจสอบดินขับได้โดยจะเห็นได้ว่า ฟิล์ม AA ขึ้นค่ามากเกินไป จน
 มองเห็นรายละเอียดได้น้อย ยิ่งเมื่อใช้ศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้นความชัดเจนของฟิล์มยิ่งมีน้อย ทั้งนี้
 เนื่องจากฟิล์ม AA นั้นไวต่อแสงมากกว่าฟิล์ม M ถึง 4 เท่า ผลึกเงินโบรไมด์จึงได้
 รับรังสีมากเกินไป ทำให้ฟิล์มค่ามากกว่า ดังนั้นในการตรวจสอบเน็คดินขับโดยรังสีเอกซ์
 ควรใช้ฟิล์ม M ซึ่งถ้าใช้ Exposure ที่เหมาะสมแล้วจะเห็นรายละเอียด และให้ความ
 ชัดเจนได้มากกว่าฟิล์ม AA มาก ทั้งภาพลักษณ์ของแท่งดินขับในรูปที่ 4.1 และ 4.2

4.3 ผลการปรับค่า Exposure ให้ได้ความหนาแน่นของฟิล์มเป็น 2.0


การปรับค่า Exposure ให้ได้ความหนาแน่นของฟิล์ม เมื่อกำลังแล้วตามต้องการ
 ใช้กราฟจากรูปที่ 2.10 (หน้า 32) ซึ่งแกนราบเป็นค่า Log Relative Exposure
 แกนตั้งเป็นค่าความหนาแน่นของฟิล์ม วิธีการใช้ทำดังนี้

เมื่อใช้ศักย์ไฟฟ้าระดับหนึ่งซึ่งผลปรากฏว่าได้ค่า Exposure (มิลลิแอมแปร์-
 นาที หรือ มิลลิแอมแปร์-วินาที) เป็น E_1 ซึ่งมีความหนาแน่นของฟิล์มเป็น D_1 และมีค่า
 Log Relative Exposure เป็น $\log E_1$

ถ้าเราต้องการให้ความหนาแน่นของฟิล์ม (จะเพิ่มขึ้นจาก D_1 หรือลดลงจาก D_1)
 มีค่าเป็น D ซึ่งมีค่า Log Relative Exposure เป็น $\log E$ ที่ศักย์ไฟฟ้าระดับ
 เดียวกันนั้น จะคงทำดังนี้คือ



รูปที่ 4.1 ภาพเน็คกินซ์จรวด จุดดำ ๆ ที่เห็นเกิดจาก 2-Nitro
Diphenylamine



รูปที่ 4.2 ภาพเน็คกินซ์จรวดเมื่อกำเนิดทำให้เกิดตำหนิเป็นรอยร้าวในเน็ค

ตารางที่ 4.5 แสดงค่า Anti-Log

| LM | ALM | LM | ALM | LM | ALM | LM | ALM | LM | ALM |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| .00 | 1.00 | .20 | 1.58 | .40 | 2.51 | .60 | 3.96 | .80 | 6.31 |
| .01 | 1.02 | .21 | 1.62 | .41 | 2.57 | .61 | 4.07 | .81 | 6.45 |
| .02 | 1.04 | .22 | 1.66 | .42 | 2.63 | .62 | 4.16 | .82 | 6.60 |
| .03 | 1.07 | .23 | 1.69 | .43 | 2.69 | .63 | 4.30 | .83 | 6.76 |
| .04 | 1.09 | .24 | 1.73 | .44 | 2.75 | .64 | 4.36 | .84 | 6.91 |
| .05 | 1.12 | .25 | 1.77 | .45 | 2.81 | .65 | 4.46 | .85 | 7.01 |
| .06 | 1.14 | .26 | 1.72 | .46 | 2.55 | .66 | 4.57 | .86 | 7.24 |
| .07 | 1.17 | .27 | 1.86 | .47 | 2.95 | .67 | 4.67 | .87 | 7.41 |
| .08 | 1.20 | .28 | 1.90 | .48 | 3.02 | .68 | 4.78 | .88 | 7.58 |
| .09 | 1.22 | .29 | 1.95 | .49 | 3.09 | .69 | 4.89 | .89 | 7.76 |
| .10 | 1.25 | .30 | 1.99 | .50 | 3.16 | .70 | 5.01 | .90 | 7.94 |
| .11 | 1.28 | .31 | 2.04 | .51 | 3.23 | .71 | 5.29 | .91 | 8.12 |
| .12 | 1.31 | .32 | 2.08 | .52 | 3.31 | .72 | 5.34 | .92 | 8.31 |
| .13 | 1.34 | .33 | 2.13 | .53 | 3.38 | .73 | 5.37 | .93 | 8.51 |
| .14 | 1.38 | .34 | 2.18 | .54 | 3.46 | .74 | 5.49 | .94 | 8.71 |
| .15 | 1.41 | .35 | 2.24 | .55 | 3.54 | .75 | 5.62 | .95 | 8.91 |
| .16 | 1.44 | .36 | 2.29 | .56 | 3.63 | .76 | 5.75 | .96 | 9.12 |
| .17 | 1.47 | .37 | 2.34 | .57 | 3.71 | .77 | 5.88 | .97 | 9.33 |
| .18 | 1.51 | .38 | 2.39 | .58 | 3.80 | .78 | 6.02 | .98 | 9.55 |
| .19 | 1.55 | .39 | 2.45 | .59 | 3.87 | .77 | 6.16 | .99 | 9.77 |

LM แทน Log M

ALM แทน Anti-Log M

1. หากค่าผลต่างของ Log Relative Exposure ในความหนาแน่นที่ต่างกันนั้น จากกราฟในรูปที่ 2.10 สมมุติได้ค่าความแตกต่างมีค่าเป็น Log M

2. หากค่า M (ความแตกต่างของ Exposure) โดยใช่ค่า Anti-Log M ซึ่งจะได้อค่า Exposure ที่ต่างกัน คือ M ดังตารางที่ 4.3

3. ถ้า $D > D_1$ ให้นำ M ไปคูณ Exposure เดิม (E_1) จะได้ Exposure ใหม่ที่ทำให้ความหนาแน่นของฟิล์มเมื่กลางแล้วสูงขึ้นจาก D_1 เป็น D ตามต้องการ

ถ้า $D < D_1$ ให้นำ M ไปหาร Exposure เดิม (E_1) จะได้ Exposure ใหม่ที่ทำให้ความหนาแน่นของฟิล์มเมื่กลางแล้วต่ำลงจาก D_1 เป็น D ตามต้องการ

ดังนั้นผลที่ได้จากการปรับค่า Exposure จากตารางที่ 4.2 (หน้า 49) ของคืนชีพที่หน้า 1 นี้ ให้ได้ค่าความหนาแน่นบนฟิล์ม จะได้อผลดังตารางที่ ดังนี้

ตารางที่ 4.4 แสดงค่า Exposure ใหม่ (ความหนา 1 นิ้ว) เมื่ปรับให้ฟิล์มมีความหนาแน่น (ฟิล์ม M) ซึ่งมีค่า Log Relative Exposure = 2.54 ที่ระยะจากต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ถึงฟิล์ม 36 นิ้ว

| | | | | |
|---------------------|------|-----|-----|------|
| ศักย์ไฟฟ้า (kvp) | 50 | 70 | 90 | 110 |
| กระแส (mA) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เวลาที่ฉายรังสีเด็ม | 200 | 100 | 80 | 50 |
| Exposure เริ่มต้น | 400 | 200 | 160 | 100 |
| Film Density | 1.23 | 1.7 | 1.5 | 1.34 |

ตารางที่ 4.4 (ตค)

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|---------|
| Log Relative Exposure | 2.32 | 2.46 | 2.42 | 2.36 |
| ผลต่างของ Log-Relative Exposure | 0.22 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
| Anti-Log ของค่าผลต่างของ Log-Relative Exposure | 1.66 | 1.20 | 1.31 | 1.51 |
| Exposure ใหม่ ที่ให้ความหนาแน่นของฟิล์ม 2.0 | (664) | (240) | (209) | (151) * |
| | 660 | 240 | 210 | 150 |
| เวลาที่ฉายรังสีใหม่ (วินาที) | 330 | 120 | 105 | 75 |

* (ค่าในวงเล็บเป็นผลคูณของ Exposure คูณกับค่า Anti-Log)

ผลที่ได้จากตารางที่ 4.4 เป็นค่า Exposure ของดินขับในความหนา 1 นิ้ว การจะสร้าง Exposure Chart ของดินขับ จะต้องหา Exposure ของดินขับในความหนาต่าง ๆ กันในระบับศักย์ไฟฟ้าที่เลือกใช้ เนื่องจากแท่งดินขับจรวดนั้นมีขนาดความหนาเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากจรวดที่ผลิตมีขนาดมาตรฐานเป็น 2.25 นิ้ว และ 2.75 นิ้วเป็นส่วนใหญ่ การทำ Exposure Chart นั้นถ้าจะให้ได้ค่า Exposure ที่ดีที่สุดควรทำการทดสอบถ่ายภาพดินขับในความหนาต่าง ๆ กัน เป็น Step Wedge แต่เนื่องจากดินขับมีความหนาแน่นค่า ดังนั้นการเปลี่ยนความหนาเพียงน้อยจะทำให้เกิดความแตกต่างของความหนาแน่นของฟิล์มไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถจะคาดคะเนกราฟของ Exposure ในแต่ละค่าศักย์ไฟฟ้าได้ โดยใช้ความหนาที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ค่า ให้มีช่วงความหนาต่างกับความหนาเดิม ดังนั้นจะเลือกความหนาของดินขับเป็น 4 นิ้ว ซึ่งเป็นความหนาของดินขับมากที่สุดที่ยังพอจะใช้ Exposure Chart ของคลูมิเนียมได้ แล้วทำการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในระบับศักย์ไฟฟ้าต่าง ๆ กันเช่นเดิม

เมื่อเปลี่ยนความหนาของคินซิป จะเพิ่มกระแสเป็น 3 มิลลิแอมแปร์ โดยเลือกทดสอบกับคินซิปหนา 4 นิ้ว ซึ่งคิดว่าเป็นความหนามากที่สุดของคินซิปที่เราจะนำมาใช้งานได้ โดยทำการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ จากการเปรียบเทียบค่า S.E.T. โดยประมาณแล้ว คินซิปหนา 4 นิ้วมีความสามารถในการกั้นรังสีเท่ากับอลูมิเนียมหนาประมาณ 2 นิ้ว เมื่อพิจารณาจาก Exposure Chart ของอลูมิเนียมในรูป 3.1 จะเห็นได้ว่าค่า Exposure สูงมาก เนื่องจากการทดสอบ Exposure ในความหนา 1 นิ้ว พบว่าที่ศักย์ไฟฟ้า 70 kvp นั้นให้ความหนาแน่นของฟิล์มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด ดังนั้นจะลองใช้ศักย์ไฟฟ้า 70 kvp ซึ่งประมาณค่า Exposure ประมาณ 6000 มิลลิแอมแปร์-วินาที และเนื่องจากการทดสอบวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำเมื่อใช้ความหนามาก ๆ เมื่อใช้ศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้นจะมีรังสีสะท้อนเกิดขึ้นจากเนื้อในวัสดุได้มาก ซึ่งจะลดความชัดเจนของเนื้อในวัสดุอันจะมีผลให้ความหนาแน่นของฟิล์มที่ได้เปลี่ยนไปจากที่ควรจะเป็นใน Exposure นั้น ในการทดสอบถ่ายภาพคินซิปหนา 4 นิ้ว จึงใช้แผ่นตะกั่วบาง ๆ หุ้มผิวภายนอกและภายในแท่งคินซิป เริ่มต้นทดลองใช้ศักย์ไฟฟ้า 70 kvp เวลาในการฉายรังสี 8 นาที ที่ระยะจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์ม 18 นิ้ว ได้ค่า Exposure 5760 มิลลิแอมแปร์-วินาที วัดความหนาแน่นของฟิล์มได้ 1.44 ซึ่งพอจะอ่านความหมายของเนื้อในของวัสดุได้พอสมควร แล้วทดสอบถ่ายภาพคินซิปโดยใช้ศักย์ไฟฟ้า 50, 90 และ 110 kvp จากการคาดคะเน เมื่อวัดความหนาแน่นของฟิล์มเมื่อล้างฟิล์มแล้ว ทำการปรับเทียบความหนาแน่นให้เป็น 2.0 ได้ค่า Exposure ใหม่ ซึ่งเมื่อทดสอบถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ใน Exposure ที่เปลี่ยนไปนี้ ได้ค่าความหนาแน่นของฟิล์มประมาณ 2.0 จริงทุกค่า ศักย์ไฟฟ้า ยกเว้นที่ศักย์ไฟฟ้า 50 kvp เมื่อแก้ค่า Exposure แล้วทดสอบถ่ายภาพใน Exposure นั้น ปรากฏว่าได้ความหนาแน่นของฟิล์มเป็น 1.5 ซึ่งต่ำลงไปบ้าง แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตีความหมายของเนื้อในของคินซิปได้ แสดงว่าอำนาจในการทะลุทะลวงของรังสีเอกซ์ที่ 50 kvp ไม่แรงพอที่จะทะลุผ่านเนื้อในคินซิปไปได้มากพอ เมื่อลองคำนวณปรับเทียบความหนาแน่นของฟิล์มเป็น 2.0 พบว่าต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม (45 นาที) เป็น 60 นาที ได้ความหนาแน่นบนฟิล์มตามต้องการ ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสดงค่า Exposure ของดินชั้นจรวดหนา 4 นิ้ว
เมื่อปรับให้ฟิล์มมีความหนาแน่น 2.0 ที่ระยะ 18 นิ้ว

| | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ศักย์ไฟฟ้า kvp | 50 | 70 | 90 | 110 |
| กระแส mA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เวลา (นาที) | 20 | 8 | 3.5 | 1 5/6 |
| Exposure มิลลิแอมแปร์-วินาที | 14400 | 5760 | 2520 | 1320 |
| Film Density | 0.9 | 1.44 | 1.5 | 1.5 |
| Log - Rel. Exposure | 2.20 | 2.39 | 2.42 | 2.42 |
| ผลต่าง Log-Exposure | 0.34 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| Anti - log | 2.18 | 1.41 | 1.31 | 1.31 |
| Exposure ใหม่ | (31392) 43320 | (8179) 8100 | (3301) 3300 | (1729) 1700 |
| Time ใหม่ (นาที) | 60 | 11.36 | 4.58 | 2.4 |

* (ค่าในวงเล็บเป็นผลคูณของ Exposure เติมกับค่า Anti-Log)

4.4 ผลที่ได้จากการทำ Exposure Chart ในศักย์ไฟฟ้าระดับต่าง ๆ กัน เมื่อคินซ์บับมีความหนาต่างกัน

ผลจากการวิจัยการถ่ายภาพแท่งคินซ์บับจรวดเพื่อตรวจดูการรั่วซึมของแท่งคินซ์บับเมื่อใช้ตาศักย์ไฟฟ้าต่างระดับกัน และความหนาของคินซ์บับต่างกันได้ผลซึ่งสามารถนำไปสร้าง Exposure Chart ของคินซ์บับ (ซึ่งตารางที่ได้นี้ได้ทำการปรับเทียบ และทดสอบวัดความหนาแน่นของฟิล์มที่กลางแล้ว) ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ผลการวิจัยเพื่อหาค่า Exposure ของคินซ์บับเพื่อสร้าง Exposure Chart ของคินซ์บับจรวด


| ศักย์ไฟฟ้า (kvp) | 50 | 70 | 90 | 110 |
|---------------------------|-------|------|------|------|
| Exposure ในความหนา 1 นิ้ว | 660 | 240 | 210 | 150 |
| Exposure ในความหนา 4 นิ้ว | 43000 | 8100 | 3300 | 1700 |

จากผลที่ได้นี้ สามารถสร้าง Exposure Chart ของการใช้รังสีเอกซ์กับแท่งคินซ์บับจรวด ดังรูปที่ 4.4

4.5 ผลของการเปลี่ยนระยะทาง เพื่อทดสอบกฎกำลังสองผกผัน

พบว่าเป็นความจริงที่เมื่อเปลี่ยนระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์ม จะได้ผลดังนี้

4.5.1 ถ้าเพิ่มระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์มไปอีก 1 เทา จะต้องใช้เวลาในการฉายรังสีเพิ่มขึ้นอีก 4 เทาของเวลาเดิม เพื่อให้ได้ความหนาแน่นของฟิล์มเมื่กลางแล้วคงเดิม



รูปที่ 4.4 Exposure Chart ของคินซิม (ความหนาของคินซิมเป็นนิ้ว)
Film Density 2.0, ฟิล์ม M, Dev. 5 Min. 68°F.

4.5.2 ถ้าลดระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์มไปอีก 1 เทา จะต้องลดเวลาในการฉายรังสีลง 4 เท่าของเวลาเดิม เพื่อให้ได้ความหนาแน่นของฟิล์มเมื่อกำลังแลวงเดิม

เทคนิคนี้ช่วยให้เราสามารถใช้เวลาในการฉายรังสีได้น้อยลง โดยยังคงใช้ความคมของภาพบนฟิล์มใกล้เคียงกันมากที่สุด เช่น จากการทดลองพบว่าเมื่อใช้ฟิล์ม M กระแส 2 มิลลิแอมแปร์ที่ระยะจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์ม 36 นิ้ว ใช้เวลาในการฉายรังสีเลข 100 วินาที ได้ความหนาแน่นของฟิล์ม 1.7 แต่ถ้าเปลี่ยนระยะจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์ม เป็น 18 นิ้ว เวลาในการฉายรังสีจะลดลงเหลือเพียง $\frac{100}{4} = 25$ วินาที หรือถ้าเปลี่ยนระยะจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์มเป็น 72 นิ้ว เวลาในการฉายรังสีจะเป็น $100 \times 4 = 400$ วินาที จึงจะได้ความหนาแน่นบนฟิล์ม 1.7 เท่ากันทั้งสาม Exposure และได้นำเทคนิคนี้มาช่วยในการสร้าง Exposure Chart เมื่อ Exposure ที่ความหนาแน่น ๆ มีความสูงมาก และต้องใช้เวลาในการฉายรังสีนาน ๆ จะร่นระยะทางจากต้นกำเนิดรังสีถึงฟิล์ม เพื่อลดเวลาในการฉายรังสีลง เป็นการช่วยย่นค่าอุปกรณ์โรงงานของหลอดกำเนิดรังสีเลขชดวอย

4.6 การใช้ Exposure Chart ของคินซิป

Exposure Chart นี้เป็นตารางการใช้รังสีสำหรับคินซิปจรวด ซึ่งมีความหนาแน่น 0.056 ปอนด์/ลูกบาศก์นิ้ว (1.56 ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต) แม้ว่าส่วนผสมของคินซิปจะต่างไปจากแท่งคินซิปที่นำมาวิจัยก็ตาม นอกจากนี้หากมีวัสดุใดที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันก็สามารถจะใช้ตารางนี้คาดคะเนการใช้รังสีเอกซ์ถ่ายภาพได้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างในรูป 4.5 ซึ่งเป็นภาพเน็คไอนของคินระเบิด (TNT) ซึ่งมีความหนาแน่น 1.56 ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต เท่ากับคินซิป ถ่ายโดยใช้ Exposure Chart ของคินซิปที่หนา $\frac{21}{2}$ นิ้ว ซึ่งมีค่า Exposure 600 มิลลิแอมแปร์-วินาที ซึ่งใกล้เคียงกับกราฟใน Exposure Chart มาก และวัดความหนาแน่นของฟิล์มได้ 1.75 ที่ 90 kvp



รูปที่ 4.5 ภาพถ่ายเนื้อในแท่งดินระเบิด (T.N.T.) หน้า $2\frac{1}{2}$ นิ้ว