



5.1 สรุปผลวิจัย

ผลการวิจัยสรุปตามขั้นตอนของการทดลองได้ดังนี้

5.1.1 จากการศึกษาปริมาณแรงแยู่เร เนียมในเม็ดแร่ที่มีขนาดต่าง ๆ กันตาม ตารางที่ 4.4 นั้นปรากฏว่าเม็ดแร่ที่มีขนาด - 200 เมช มีปริมาณแยะเร เนียมมากกว่าทุกขนาด อย่างเห็นได้ชัดคือร้อยละ 0.033 - 0.034 ส่วนเม็ดแร่ขนาดอื่น ๆ นั้นมีแยะเร เนียมปริมาณ ใกล้เคียงกันซึ่งจะเห็นได้ในรูปที่ 4.3 เพื่อยืนยันให้แน่ชัดจึงได้ทำการทดลองซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ก็ปรากฏผล เช่นเดียวกันดังนี้

ขนาด ( เมช)	จำนวนนับสุทธิที่พิศุเร เนียม 1.764 MeV จำนวนนับ/1000 วินาที/กรัม
- 200	117.63
- 100, + 200	71.05
- 48, + 100	54.65
- 14, + 48	52.00
- 10, + 14	57.46
+ 10	53.68

จึงอาจสรุปได้ว่าการบดแร่ให้มีขนาดเล็กมากกว่า +200 เมชลงไปจะทำให้ มีปริมาณแยะเร เนียมในเม็ดแร่สูงขึ้น หรือ แสดงว่าแยะเร เนียมที่เกิดแทรกอยู่ระหว่าง เม็ดทรายในหินทราย ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของเม็ดทราย

5.1.2 จากการศึกษาการกวนแร่ โดยใช้น้ำเทียบกับการกวนโดยใช้สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 0.05 นอร์มัล ทดลองกับแรงขนาด +48 เมช ได้  
แสดงผลไว้ในตาราง 4.8 - 4.9 ผลปรากฏว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ผลดีกว่า  
ดังนี้

5.1.2.1 สามารถเพิ่มความเข้มข้นได้มากกว่า

5.1.2.2 ใ้หัวแร่มากกว่านั้นคือโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวช่วย  
ให้สารเคลือบเม็ดแรหุดคายขึ้น

5.1.2.3 เหลือปริมาณยูเรเนียมในทางแร่น้อยกว่า

5.1.2.4 หัวแรยูเรเนียมตกตะกอนได้เร็วกว่า

5.1.3 . เพื่อความสะดวกในการสรุปผลให้นำผลการทดลองบางประการ  
จากตารางที่ 4.6 - 4.12 นำมารวมไว้ในตารางเดียวกันคือตารางที่ 5.2 จาก  
ตารางนี้พบว่าแร่ตัวอย่างสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้ทุกขนาด ทั้งแสดงไว้ในตาราง  
ที่ 5.2 และมีข้อสรุปบางประการดังนี้

แร่ที่มีขนาดใหญ่กว่า + 28 เมช ขึ้นไปสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้น้อย  
และเหลือปริมาณยูเรเนียมในทางแรสูง เมื่อเทียบกับแรงขนาด +48 เมช และ + 100  
เมช แล้วแร่ทั้งสองขนาดดังกล่าวนี้จะให้ผลดีกว่าโดยเฉพาะแรงขนาด + 48 เมช นั้น  
สามารถเพิ่มความเข้มข้นได้มากที่สุดถึง 3.5 เท่า ส่วนแร่ที่ให้ผลรองลงมาได้แก่ แร่  
ขนาด + 100 เมช ซึ่งได้ 3.4 เท่า แต่ให้ปริมาณยูเรเนียมในหัวแรสูงสุดถึงร้อยละ  
0.063 ซึ่งมากกว่าปริมาณยูเรเนียมในยูเรเนียมมาตรฐาน

จากการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อนี้พอสรุปได้ว่า การเพิ่มความเข้มข้นยูเร-  
เนียมชนิดที่เกิดในหินทรายโดยวิธีกวนด้วยเครื่องกวนสารโดยมีสารละลายโซเดียม-  
ไฮดรอกไซด์เป็นตัวช่วยนี้ใช้ได้กับแร่ทุกขนาดแต่จะได้ผลดีที่สุดเฉพาะกับแรงขนาด + 48

และ + 100 เมช ดังแสดงผลไว้ในตารางที่ 5.2

วิธีการทดลองโดยใช้เครื่องกวนสารเพื่อเพิ่มปริมาณเข้มข้นแร่เนี่ยมนั้น จักว่าเป็นวิธีการแต่งแร่ (ore dressing) ได้วิธีหนึ่ง ตะกอนที่ได้จากการ กวนแล้วนี้จะมีปริมาณแร่เนี่ยมสูงขึ้น ส่วนหางแร่จะมีปริมาณแร่เนี่ยมต่ำลงโดย ทั้งสองอย่างนี้จะแยกออกจากกัน ส่วนการวัดปริมาณแร่เนี่ยมนั้นใช้วิธีการ และ เครื่อง มือทางนิวเคลียร์ควบคู่กันไป

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

มีข้อเสนอแนะบางประการ เกี่ยวกับการทดลองดังต่อไปนี้

5.2.1 เกี่ยวกับการย่อยและบดแร่ (crushing and milling) การบดแร่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างมากและเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเพื่อนำ แร่เข้ากระบวนการทดลอง การบดแร่เนี่ยมนอกจากจะเป็นการ เปิดผิวหน้าใหม่ ของแร่ เพื่อให้แร่เนี่ยมปรากฏออกมาแล้วในเวลาเดียวกันยังทำให้ลดค่าใช้จ่าย ในกระบวนการลงได้อีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุตสาหกรรม เพราะค่าใช้จ่าย ในช่วงของการบดนี้มีค่าสูงมากทีเดียว ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบดแร่มีดังนี้

5.2.1.1 ในขั้นของการบดหยาบหรือย่อยแร่นั้นควรนำแร่แต่ละก้อน ไปวัดหาปริมาณแร่เนี่ยมเสียก่อนทั้งนี้เพื่อแยกเอาก้อนที่มีแร่เนี่ยมปริมาณน้อย ๆ ออกไป เหลือไว้แต่ก้อนที่มีปริมาณมาก เพื่อเข้าเครื่องบดละเอียดต่อไป เป็นการ เลือกหัวแร่ควยมือ หรือเครื่อง (hand sorting or mechanical sorting)

5.2.1.2 ในขั้นบดละเอียดนั้นควรบดแร่ให้มีขนาดอยู่ในช่วงตั้งแต่ 48 - 200 เมช (0.3 - 0.07 มม.) แต่ถ้านำแร่ไปละลาย (leaching) ด้วยกรดขนาดควรจะใหญ่กว่านี้ และขนาดควรจะเล็กลงจนนำไปละลายในสาร

## ละลายคาร์บอน

5.2.1.3 แร่ที่บดแล้วไม่ควรทิ้งไว้นานเพราะผิวของเม็ดแร่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้โดยเฉพาะแร่ยูเรเนียมซึ่งไวต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นออกไซด์

5.2.2 เกี่ยวกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้เป็นตัวช่วยนั้นไม่ควรให้ความเข้มข้นสูงมาก เพราะจะกลายเป็นการล้างแร่ไปและทำให้เปอร์เซ็นต์ของยูเรเนียมให้หัวแร่น้อยลง สังเกตสารละลายหลังจากการกวนแล้วจะมีสีฟ้าแสดงว่าโคละลายเอาทองแดงในแร่ออกมาด้วย ผลการทดลองแสดงอยู่ในตารางที่ 5.2 และ 5.3

การเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นการเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้าสถิตที่เม็ดแร่ ทำให้เม็ดแร่กระจายตัวจากกันไม่เกาะเป็นกลุ่ม (flocculation)

5.2.3 การแต่งแร่วิธีอื่นอาจจะให้ผลดีกว่า วิธีนี้ วิธีอื่นนั้นได้แก่ วิธีลอยแร่ (floatation) เพราะเป็นวิธีที่นิยมกันมากในปัจจุบันและมีข้อดีหลายประการรวบรวมได้ดังนี้(1)

5.2.3.1 ทำให้ได้แร่ที่มีความเข้มข้นสูง และ หางแร่มีความเข้มข้นต่ำ

5.2.3.2 เหมาะสำหรับแร่ที่มีปริมาณแร่ลอยต่ำและมีแร่หลายชนิดปนกันอยู่ในแร่

5.2.3.3 เหมาะสำหรับการดำเนินการขั้นอุตสาหกรรมใหญ่เพราะสามารถผลิตได้เป็นปริมาณมากและมีอัตราการผลิตสูง

คาดว่าวิธีการดอยเร้นี้จะมีการศึกษาเพื่อนำไปใช้กับการเพิ่มความเข้มข้น  
ของแร่ยูเรเนียมต่อไป

ตารางที่ 5. 1 สรุปผลการทดลองการเพิ่มความเข้มข้นจากตารางที่ 4.6 - 4.12

ขนาด ( เมตร )	ปริมาณยูเรเนียม ในสินแร่ทันทราย ( ร้อยละ )		ปริมาณยูเรเนียม ในหัวแร่ ( ร้อยละ )		ปริมาณยูเรเนียม ในหางแร่ ( ร้อยละ )		ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น จากเดิม ( เท่า )		น้ำหนักของ หัวแร่ ( ร้อยละ )	หมายเหตุ
	0.609 MeV	1.764 MeV	0.609 MeV	1.764 MeV	0.609 MeV	1.764 MeV	0.609 MeV	1.764 MeV		
+ 20	0.0172	0.0172	0.036	0.037	0.0125	0.0122	2.1	2.2	29	
-20, + 28	0.0180	0.0180	0.040	0.040	0.0081	0.0079	2.2	2.2	35	
-28, + 35	0.0169	0.0188	0.048	0.049	0.0063	0.0078	2.8	2.7	42	
-35, + 48	0.0179	0.0210	0.042	0.048	0.0140	0.0181	2.3	2.3	24	ความค้ำยันน้ำ
-35, + 48	0.0156	0.0178	0.054	0.057	0.0062	0.0080	3.5	3.2	29	
-48, + 65	0.0160	0.0170	0.041	0.042	0.0059	0.0071	2.6	2.5	30	
-65, + 100	0.0198	0.0187	0.057	0.063	0.0070	0.0070	2.9	3.4	33	
-100, + 200	0.033	0.034	-	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ทำการ เพิ่มความเข้มข้น เนื่องจากแร่ ตัวอย่างหมด

ตารางที่ 5.2

ข้อมูลแสดง เวลาการกวน กับ จำนวนนับสุทธิ ในช่วงพิชยูเรเนียมที่ได้จากหัวแร่ และหางแร่ยูเรเนียม

ตัวอย่าง เวลา (นาที)		จำนวนนับสุทธิในช่วงพิชยูเรเนียมที่พลังงานต่าง ๆ กัน					หมายเหตุ
		0.609 MeV (ของ 65 - 129)			1.764 MeV (ของ 199-235)		
		ยูเรเนียม มาตรฐาน	หัวแร่ ยูเรเนียม	หางแร่ ยูเรเนียม	ยูเรเนียม มาตรฐาน	หัวแร่ ยูเรเนียม	
15	11682	3317	2216	2206	681	360	
20		3252	2516		694	506	
30		2733	2091		516	426	
40		2988	1621		536	378	
50		2581	2357		521	437	
60		3645	1680		759	389	

ตารางที่ 5.3

แสดงความเข้มข้นของแรมเปอเรเนียม จากการกวนแร่ขนาด 10 เมชที่เวลาต่างๆกัน

เวลา (นาท)	ตัวอย่าง	น้ำหนักตัวอย่าง ที่ใช้วิเคราะห์ (กรัม)	จำนวนนับสุทธิของยูเรเนียม		ร้อยละของยูเรเนียม		ปริมาณหัวแรมเปอเรเนียม		หมายเหตุ
			จำนวนนับ/1000วินาที/กรัม		เทียบกับยูเรเนียมมาตรฐาน		ที่ได้		
			ในช่วงพีค 0.609 MeV	ในช่วงพีค 1.764 MeV	ในช่วงพีค 0.609 MeV	ในช่วงพีค 1.764 MeV	(กรัม)	ร้อยละ	
-	ยูเรเนียมมาตรฐาน	8.83670	1321.99	249.64	0.05	0.05	-	-	1) แร่ในแกละ ตัวอย่างหนัก 69.3 กรัม พงที่
15	หัวแรมเปอเรเนียม	6.72686	492.95	101.21	0.019	0.020	9.8	14.1	
	หางแรมเปอเรเนียม	9.05232	244.79	39.77	0.0093	0.0073			
20	หัวแรมเปอเรเนียม	6.82826	476.26	101.64	0.0180	0.020	14.1	20.3	2) กวนควย โซเดียมไฮดรอก ไซค์ 1.0 น นอร์มาด
	หางแรมเปอเรเนียม	10.02188	251.05	50.96	0.0095	0.0101			
30	หัวแรมเปอเรเนียม	6.26143	436.48	82.73	0.0165	0.0166	23.3	33.6	
	หางแรมเปอเรเนียม	9.51475	219.76	44.77	0.0083	0.00897			
40	หัวแรมเปอเรเนียม	5.96623	500.82	89.84	0.0189	0.0180	32.2	46.5	
	หางแรมเปอเรเนียม	8.63075	167.82	43.79	0.0071	0.0088			
50	หัวแรมเปอเรเนียม	6.34877	406.54	82.06	0.0154	0.0164	39.4	56.9	
	หางแรมเปอเรเนียม	10.35610	277.60	42.20	0.0086	0.0086			
60	หัวแรมเปอเรเนียม	7.50638	485.59	101.11	0.0181	0.0187	42.8	61.8	
	หางแรมเปอเรเนียม	10.0539	137.21	35.84	0.0064	0.0065			