

ผลของชิลิกาจากถ้าเกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนตบดต่อสมบัติทางภาษาพ
และคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต

นางสาวจิราñe กุลวรรณวิจิตร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาษาถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2550
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EFFECTS OF SILICA FROM RICE HUSK ASH, NEW ZEALAND KAOLIN AND GROUND CALCIUM
CARBONATE ON PHYSICAL PROPERTIES AND PRINT QUALITY OF COATED INK JET PAPER

Miss Chiranee Kullawanwichit

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Imaging Technology

Department of Imaging and Printing Technology

Faculty of Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2007

Copyright of Chulalongkorn University

501730

หน้าข้อวิทยานิพนธ์

ผลของชีลิกาจากเด็กแลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต
บดต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิว
อิงก์เจ็ต

โดย

นางสาวจิราñe ภูลวรรณวิจิตร

สาขาวิชา

เทคโนโลยีทางกายภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญุดา เกตุเมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ดร. สุพิน แสงสุข

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ศาสตราจารย์ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญ หาญสีบساຍ)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญุดา เกตุเมฆ)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ดร. สุพิน แสงสุข)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ นพคุณดิลกอรุณ)

..... ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
(อาจารย์ ดร. กุนทีนี สุวรรณกิจ)

๔

นางสาวจิราñe กุลวรรณวิจิตร : ผลของซิลิกาจากเด้าแกลบ ดินขาวนิวซีแลนด์ และแคลเซียม
คาร์บอเนตبدต่อสมบัติทางกายภาพ และคุณภาพงานพิมพ์ของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต
(EFFECTS OF SILICA FROM RICE HUSK ASH, NEW ZEALAND KAOLIN AND
GROUND CALCIUM CARBONATE ON PHYSICAL PROPERTIES AND PRINT
QUALITY OF COATED INK JET PAPER) อ. ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พิชญดา เกตุเมฆ,
อ.ที่ปรึกษาร่วม : ดร.สุพิน แสงสุข, 110 หน้า.

สารสีเป็นองค์ประกอบหลักในสารเคลือบผิวกระดาษอิงก์เจ็ต ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผิว
หน้ากระดาษให้รับหมึกได้ดี ปกปิดเลี้นไยกระดาษ ให้ความขาวสูง ให้ความทึบแสงสูง สารสีต่างชนิดกัน
ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการ ซิลิกาเป็นสารสีหลักในสารเคลือบผิวกระดาษอิงก์เจ็ต และ
ซิลิกาหกเหลี่ยมนิดได้ถูกนำมาใช้เนื่องจากมีความพ润สูง ส่วนสารสีอื่นจะถูกนำมาใช้ในปริมาณน้อยเพื่อ
เป็นสารสีร่วม ในงานวิจัยนี้ศึกษาหาสัดส่วนของสารสีซึ่งได้แก่ ซิลิกาจากเด้าแกลบ (ร้อยละ 50 – 100)
ดินขาวนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 0 – 50) และแคลเซียมคาร์บอเนต (ร้อยละ 0 – 50) ต่อน้ำหนักสารเคลือบ
ผิว ความขาว ความขาวสว่าง ความทึบแสง โดยมีสารยึดและตัวทำละลายในปริมาณคงที่ ในสัดส่วนสาร
สีต่อสารยึดต่อสารยึดร่วมเท่ากับ 100:30:2 ที่ร้อยละของแข็ง 22 เพื่อศึกษาผลของสารสีต่อสมบัติทาง
กายภาพของกระดาษเคลือบผิว (น้ำหนักสารเคลือบ ความขาว ความขาวสว่าง ความทึบแสง) และ¹
คุณภาพงานพิมพ์ (การซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์ และความดำของหมึกพิมพ์) จากผลการทดลอง
สามารถสร้างแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์ของสารสีต่อสมบัติทั้ง 6 ประการข้างต้น และสามารถหา²
สัดส่วนที่เหมาะสมของสารสีในสารเคลือบที่ให้ความดำของหมึกพิมพ์อยู่ในช่วง 1.32 – 1.37 ความขาว
ในช่วง 106 – 107 ความทึบแสงในช่วง 92 - 93 และร้อยละการซึมเข้าหากันของหมึกในช่วง 4 - 4.5 คือ³
ซิลิการ้อยละ 79 - 85 ดินขาวนิวซีแลนด์ร้อยละ 8 - 17 และแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 0.3 – 11 เมื่อ⁴
พิจารณาผลของสารสีแต่ละชนิดต่อสมบัติต่าง ๆ พบร่วมกันว่าซิลิกาจะให้ความขาวสูงขึ้น ความดำของหมึก
พิมพ์สูงขึ้น และการซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์ต่ำลง ในขณะที่ดินขาวนิวซีแลนด์มีผลต่อน้ำหนักสาร
เคลือบสูงขึ้น ความทึบแสงสูงขึ้น แต่ให้ความขาวลดลง และแคลเซียมคาร์บอเนตให้ความขาวสูงขึ้น
ร้อยละการซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์สูงขึ้น และให้ความดำของหมึกพิมพ์ต่ำลง

ภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย

และเทคโนโลยีทางการพิมพ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ

ปีการศึกษา 2550

ลายมือชื่อนิสิต..... ล้านี ภัคราษฎร์.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ..... ไก่ชนก..... ไก่ชนก.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..... ศรีนา วงศ์สุข.....

4872243923 : MAJOR IMAGING TECHNOLOGY

KEY WORD: SILICA / KAOLIN / CALCIUMCARBONATE / INKJET PAPER / COATINGS

CHIRANEE KULLAWANWICHIT : EFFECTS OF SILICA FROM RICE HUSK ASH, NEW
ZEALAND KAOLIN AND GROUND CALCIUM CARBONATE ON PHYSICAL PROPERTIES
AND PRINT QUALITY OF COATED INK JET PAPER .THESIS ADVISOR : ASST. PROF.
PICHAYADA KATEMAKE, Ph.D., THESIS CO ADVISOR : SUPIN SANGSUK, Ph.D.,110 pp.

Pigment is the main component of a receiver layer of the coated inkjet paper. The pigment – coated inkjet papers give a homogeneous surface, hide cellulose fibers and increase whiteness as well as opacity. Several different types of pigments are used in coating to provide the desired properties. Silica is the major pigment used in the inkjet receiver layer and numerous variations of silica are used because of its high porosity. A number of other pigments are used in inkjet paper coating in minor amounts. In this research, the optimum pigments ratio used in coating for inkjet paper was determined using mixture design. Effects of pigments proportions which were silica from rice husk (50 – 100%), New Zealand kaolin (0 – 50%) and calcium carbonate (0 – 50%) on physical paper properties (coat weight, whiteness, brightness, opacity) and print qualities (inter – color bleed and ink density) were investigated. Significant regression models which explained the effects of different ratios of pigments on all response variables were determined. Based on the superimposed contour plot, the formulation for production of inkjet paper coating with black ink density of 1.32 – 1.37, whiteness of 106 – 107, opacity of 92 – 93 and inter – color bleeding of 4 – 4.5 was obtained by incorporating with 79 – 85% of silica, 8 – 17% of New Zealand kaolin and 0.3 – 11% of calcium carbonate. It was found that silica from rice husk increased whiteness of paper and black ink density as well as reduced inter-color bleeding. New Zealand kaolin increased coat weight and opacity but it decreased whiteness of paper. Calcium carbonate increased whiteness of paper and inter-color bleeding but it decreased black ink density.

Department of Imaging and Printing Technology Student's signature.....
Field of Study Imaging Technology Advisor's signature.....
Academic year 2007 Co-advisor's signature.....

Chiranee Kullawanwichit
Pichayada k
Supin Sangsuk

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. พิชญดา เกตุเมฆ และ ดร. สุพิน แสงสุข อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ให้คำแนะนำ และดูแลในการทำงาน ให้ความรู้และความเข้าใจได้ดี บัญหาที่เกิดขึ้นในงานวิจัย จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบคุณอาจารย์ และบุคลากรในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย

ขอบคุณเพื่อน และน้อง ๆ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ และภาควิชาปิโตรเคมีที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และให้กำลังใจตลอดเวลา

ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ และพี่ชายที่เคยเป็นห่วง-ให้กำลังใจ และสนับสนุนการศึกษา ตลอดเวลา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ.....	๕
บทที่ 1 บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๒
ขอบเขตงานวิจัย.....	๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๒
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๓
2.1 แนวคิดและทฤษฎี.....	๓
2.1.1 โครงสร้างสารเคลือบกระดาษ.....	๓
2.1.2 ซิลิกาหรือซิลิกอนไดออกไซด์ (Silica or Silicon dioxide; SiO ₂)...	๕
2.1.2.1 โครงสร้างของซิลิกา.....	๕
2.1.2.2 ลักษณะของซิลิกา.....	๖
2.1.2.3 รูปแบบซิลิกา.....	๖
2.1.3 ดินขาว (Kaolin).....	๘
2.1.3.1 โครงสร้างของดินขาว.....	๘
2.1.3.2 ผลของดินขาวต่อมนบัดของกระดาษเคลือบผิว.....	๙
2.1.4 แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate; CaCO ₃).....	๑๐
2.1.4.1 การเกิดแคลเซียมคาร์บอเนต.....	๑๐
2.1.4.2 กระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต.....	๑๒
2.1.4.3 รูปแบบแคลเซียมคาร์บอเนต.....	๑๓
2.1.4.4 แคลเซียมคาร์บอเนตในอุตสาหกรรมกระดาษ.....	๑๕
2.1.5 พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly vinyl alcohol; PVA).....	๑๖

หน้า

2.1.5.1	สมบัติทางเคมีและกระบวนการผลิต.....	16
2.1.5.2	ผลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อความดำเนินงานพิมพ์	18
2.1.5.3	ผลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ต่อเวลาของการแห้งตัวสารเคลือบ.....	19
2.1.5.4	การใช้พอลิไวนิลแอลกอฮอล์เปรียบเทียบกับลาเท็กซ์..	19
2.1.5.5	ความหนืดและการไหล.....	21
2.1.5.6	กำลังการยึดติดของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์.....	21
2.1.6	สารบอกรชีเมทิลเซลลูโลส (Carboxy methyl cellulose;CMC)....	21
2.1.6.1	สมบัติของชีเอ็มซี.....	22
2.1.6.1.1	การละลาย.....	22
2.1.6.1.2	ความหนืด.....	22
2.1.6.1.3	เสถียรภาพ.....	23
2.1.6.1.4	ความสามารถในการเกิดฟิล์ม.....	23
2.1.6.1.5	ความปลดภัยต่อสิ่งมีชีวิต.....	23
2.1.7	ผลของสารเคลือบต่อสมบัติของกระดาษเคลือบผิว.....	24
2.1.7.1	สมบัติเชิงแสงของกระดาษเคลือบผิว.....	24
2.1.7.2	สภาพพิมพ์ได้ของกระดาษเคลือบผิว.....	25
2.1.8	วิธีการเคลือบผิว.....	25
2.1.9	สมบัติทางกายภาพของกระดาษเคลือบผิว.....	26
2.1.9.1	ความขาวสว่าง.....	26
2.1.9.2	ความขาว.....	27
2.1.9.3	ความเรียบ.....	27
2.1.10	การพิมพ์ระบบอิงก์เจ็ต (Ink jet printing).....	27
2.1.10.1	เทคโนโลยีการพ่นหมึกแบบบับเบิลเจ็ต.....	28
2.1.10.2	เทคโนโลยีการพ่นหมึกแบบอิงก์เจ็ต.....	29
2.1.10.3	เทคโนโลยีการพ่นหมึกแบบเปลี่ยนโฉมเจ็ต.....	29
2.1.11	คุณภาพงานพิมพ์.....	30
2.1.11.1	ความดำเนินงานหมึกพิมพ์.....	30

หน้า

หน้า

4.3.2.1 น้ำหนักของชั้นสารเคลือบ.....	61
4.3.2.2 ค่าความขาวและความขาวสว่าง.....	64
4.3.2.3 ค่าความดำของสีดำ.....	68
4.3.2.4 ความทึบแสงของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	72
4.3.2.5 คุณภาพของเส้นและตัวอักษร.....	74
4.3.2.6 ร้อยละการซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์สีดำเนินหมึกพิมพ์สีเหลือง.....	85
4.3.3 การวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์.....	88
4.3.4 ผลการออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ.....	89
4.3.5 การทดสอบแบบจำลอง.....	91
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ.....	93
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	93
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	95
รายการข้างต้น.....	96
ภาคผนวก.....	98
ภาคผนวก ก.....	99
ภาคผนวก ข.....	104
ภาคผนวก ค.....	106
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	110

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1	ชนิดของพอลิไวนิลแอกโกรอยด์ที่มีร้อยละการไฮไดรไซต์ต่างกัน.....	17
ตารางที่ 2.2	ค่าความดำของหมึกพิมพ์สีดำบนกระดาษเคลือบผิวที่ใช้สารยึดในสารเคลือบผิวพอลิไวนิลแอกโกรอยด์ และแบ่ง.....	18
ตารางที่ 2.3	ความดำของหมึกพิมพ์ของสีดำสีเดียว สีดำที่เกิดจากการผสม และสีฟ้าบนกระดาษเคลือบผิวสัดส่วนซีลิกาต่อสารยึด 100:30 โดยใช้คลาเท็กซ์เปรียบเทียบกับการใช้พอลิไวนิลแอกโกรอยด์เป็นสารยึด.....	20
ตารางที่ 2.4	สมบัติของซีอิ่มซีสำหรับการประยุกต์ในงานต่าง ๆ	23
ตารางที่ 2.5	สัดส่วนของผสมที่มี 3 องค์ประกอบ และการออกแบบของผสมแบบชิมเพลกแลททิส 3 ระดับรวมจุดศูนย์กลาง และจุดกึ่งกลาง.....	35
ตารางที่ 3.1	สัดส่วนของสารสี 3 ชนิดที่ได้จากการออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ.....	44
ตารางที่ 4.1	สมบัติทางกายภาพของสารสี 3 ชนิด.....	51
ตารางที่ 4.2	ความหนืดของสารเคลือบที่มีซีลิกาที่สังเคราะห์จากเจ้าแกลบ ดินขาว นิวซีแลนด์ และแคลเซียมคาร์บอนेटเป็นสารสี.....	52
ตารางที่ 4.3	สมบัติของกระดาษอิงก์เจ็ตที่ผลิตได้กับคุณภาพงานพิมพ์ เมื่อเคลือบผิวด้วยเครื่องปูร์ฟเฟลกโซ.....	58
ตารางที่ 4.4	สมบัติของกระดาษอิงก์เจ็ตที่ผลิตได้กับคุณภาพงานพิมพ์ เมื่อเคลือบผิวด้วยชุด漉ดเคบาร์.....	59
ตารางที่ 4.5	สมบัติของกระดาษอิงก์เจ็ตทางการค้าจำนวน 5 ชนิดกับคุณภาพงานพิมพ์.....	60
ตารางที่ 4.6	ผลการวิเคราะห์ทดสอบโดยพหุแบบขั้นตอน แสดงความสัมพันธ์ของสารสีต่อน้ำหนักสารเคลือบ.....	63
ตารางที่ 4.7	ผลการวิเคราะห์ทดสอบโดยพหุแบบขั้นตอน แสดงความสัมพันธ์ของสารสีต่อความขาวสว่าง.....	66
ตารางที่ 4.8	ผลการวิเคราะห์ทดสอบโดยพหุแบบขั้นตอน แสดงความสัมพันธ์ของสารสีต่อความขาว.....	67
ตารางที่ 4.9	ผลการวิเคราะห์ทดสอบโดยพหุแบบขั้นตอน แสดงความสัมพันธ์ของสารสีต่อค่าความดำของสีดำ.....	71

หน้า

ตารางที่ 4.10	ผลการวิเคราะห์ทดสอบโดยพนูแบบขั้นตอนแสดงความสัมพันธ์ของสารสีต่อความทึบแสง.....	73
ตารางที่ 4.11	คุณภาพของเส้นที่เลือกที่สุดของกระดาษอิงก์เจ็ตที่ผลิตได.....	75
ตารางที่ 4.12	คุณภาพของเส้นที่เลือกที่สุดของกระดาษไม่เคลือบผิว และกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ตทางการค้ายี่ห้อ SG.....	78
ตารางที่ 4.13	ผลการวิเคราะห์ทดสอบโดยพนูแบบขั้นตอน แสดงความสัมพันธ์ของสารสีต่อร้อยละการซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์.....	87
ตารางที่ 4.14	ผลที่ได้จากการทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เมื่อเคลือบผิวด้วยเครื่องปูร์ฟเฟลกซ์กราฟที่มีน้ำหนักสารเคลือบ 8 กรัมต่อตารางเมตร สัดส่วนของชิลิกาต่อдинขนาดนิวตีแอลเดนต์ต่อแคลลเซียมคาร์บอนेटบด เท่ากับ 83.00:13.00:4.00 เปรียบเทียบกับผลการคำนวณโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์.....	92

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.1	รูปแบบต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อของ SiO_4 Tetrahedral ในโครงสร้างพื้นฐาน ชิลิกา.....	5
ภาพที่ 2.2	กระบวนการเกิดชิลิกานิดตกดักกอน.....	7
ภาพที่ 2.3	รูปร่างของอนุภาคของดินขาวนิวเคลียร์แลนด์ ที่กำลังขยาย 10000 เท่า.....	9
ภาพที่ 2.4	โครงสร้างของดินขาวนิวเคลียร์แลนด์ ชนิด 1:1.....	9
ภาพที่ 2.5	ขั้นตอนการสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตบด.....	12
ภาพที่ 2.6	กระบวนการสังเคราะห์โพลีไวนิลแอกโอลอร์.....	17
ภาพที่ 2.7	สัดส่วนของชิลิกาที่ใส่สูงสุดก่อนเกิดปูนหางผุนผง.....	18
ภาพที่ 2.8	เวลาในการแห้งตัวของสารเคลือบผิวเมื่อชิลิกา 0 และ 100 ส่วน.....	19
ภาพที่ 2.9	การเกิดการแพร่กระจายของหมึกพิมพ์สำหรับสารเคลือบที่ใช้สารยึดเป็น โพลีไวนิลแอกโอลอร์เบรย์บเทียบกับลาเท็กซ์.....	20
ภาพที่ 2.10	วิธีการเคลือบผิวกระดาษ (ก) gravur (ข) เฟลกโซกราฟี (ค) แห้งขดลวด (ง) ใบมีดเห็นอุอกอิ้ง (จ) อุอกอิ้งแบบย้อนกลับ.....	26
ภาพที่ 2.11	เทคนิคการพ่นหมึกแบบบับเบิลเจ็ต.....	28
ภาพที่ 2.12	เครื่องพิมพ์แคนนอน i9950.....	28
ภาพที่ 2.13	เทคนิคการพ่นหมึกแบบอิงก์เจ็ต.....	29
ภาพที่ 2.14	เทคนิคการพ่นหมึกแบบเปียโซอิเลกทริก.....	29
ภาพที่ 2.15	การซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์บนกระดาษเคลือบผิวกับกระดาษไม่เคลือบผิว.....	31
ภาพที่ 2.16	QEA test target สำหรับวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์.....	31
ภาพที่ 2.17	ไตรลิเนียร์โคอร์ดิเนต.....	33
ภาพที่ 2.18	การออกแบบชิมเพลกแอลทิส สำหรับ 3 องค์ประกอบ 3 ระดับ สเกลจำนวน จุด N ที่ปรากฏนับสามเหลี่ยมคำนวณได้จาก $N = (p+m)!/m!(p+1)!$	34
ภาพที่ 2.19	การออกแบบส่วนผสมแบบชิมเพลกแอลทิส 3 ระดับ 3 องค์ประกอบรวมจุด ศูนย์กลาง และจุดกึ่งกลาง.....	35
ภาพที่ 4.1	การกระจายตัวของขนาดอนุภาคชิลิกาที่สังเคราะห์จากเด็กอบ.....	47
ภาพที่ 4.2	ภาพถ่าย SEM ของชิลิกาที่กำลังขยาย 5000 เท่า.....	48
ภาพที่ 4.3	การกระจายตัวของขนาดอนุภาคดินขาวนิวเคลียร์.....	48

หน้า

ภาพที่ 4.4	ภาพถ่าย SEM ของดินขนาดนิวเคลียร์ที่กำลังขยาย 20000 เท่า.....	49
ภาพที่ 4.5	การกระจายตัวของขนาดอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตบด.....	49
ภาพที่ 4.6	ภาพถ่าย SEM ของแคลเซียมคาร์บอเนตบด ที่กำลังขยาย 5000 เท่า.....	50
ภาพที่ 4.7	ตำแหน่งของสูตรที่ได้จากการออกแบบจากโปรแกรมมินิแทบ.....	52
ภาพที่ 4.8	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสารสีชิลิกาเพียงชนิดเดียวเท่ากับ 100:00:00 สูตรที่ 1 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมั่นคง 1.9.....	53
ภาพที่ 4.9	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนชิลิกาต่อดินขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 83.33:16.67:00 สูตรที่ 2 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมั่นคง 1.9.....	54
ภาพที่ 4.10	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนชิลิกาต่อดินขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 66.67:33.33:00 สูตรที่ 4 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมั่นคง 1.8.....	54
ภาพที่ 4.11	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนชิลิกาต่อดินขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 50:50:0 สูตรที่ 7 กำลังขยาย 5000 เท่า มี ความมั่นคง 1.9	54
ภาพที่ 4.12	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนชิลิกาต่อดินขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 83.33:0:16.67 สูตรที่ 3 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมั่นคง 2.0.....	55
ภาพที่ 4.13	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนชิลิกาต่อดินขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 66.67:0:33.33 สูตรที่ 6 กำลังขยาย 5000 เท่ามีความมั่นคง 2.0.....	55
ภาพที่ 4.14	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนชิลิกาต่อดินขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 50:0:50 สูตรที่ 10 กำลังขยาย 5000 เท่ามี ความมั่นคง 1.9.....	55
ภาพที่ 4.15	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนชิลิกาต่อดินขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 50:33.33:16.67 สูตรที่ 8 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมั่นคง 1.8.....	56

หน้า

ภาพที่ 4.16	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนซิลิกาต่อдинขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 50:16.67:33.33 สูตรที่ 9 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมันวาว 1.9.....	56
ภาพที่ 4.17	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนซิลิกาต่อдинขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 58.33:33.33:8.33 สูตรที่ 12 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมันวาว 1.7.....	56
ภาพที่ 4.18	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนซิลิกาต่อдинขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 58.33:8.33:33.33 สูตรที่ 13 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมันวาว 1.8.....	56
ภาพที่ 4.19	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนซิลิกาต่อдинขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 66.67:16.67:16.67 สูตรที่ 5 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมันวาว 1.9.....	57
ภาพที่ 4.20	ภาพถ่าย SEM ของกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนซิลิกาต่อдинขาวต่อ แคลเซียมคาร์บอเนตบด เท่ากับ 83.33:8.33:8.33 สูตรที่ 11 กำลังขยาย 5000 เท่า มีความมันวาว 1.8.....	57
ภาพที่ 4.21	เทรสพลดอตแสดงผลของสารสีแต่ละชนิดต่อน้ำหนักสารเคลือบผิวกระดาษ อิงก์เจ็ต.....	61
ภาพที่ 4.22	ค่อนทัวร์พลอตแสดงความสัมพันธ์ของสารสี 3 ชนิดกับน้ำหนักสารเคลือบ ผิวกระดาษอิงก์เจ็ต.....	61
ภาพที่ 4.23	เทรสพลดอตแสดงผลของสารสีแต่ละชนิดต่อความขาวสว่างบนกระดาษ เคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	64
ภาพที่ 4.24	ค่อนทัวร์พลอตแสดงความสัมพันธ์ของสารสี 3 ชนิดกับความขาวสว่างบน กระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	64
ภาพที่ 4.25	เทรสพลดอตแสดงผลของสารสีแต่ละชนิดต่อความขาวบนกระดาษเคลือบผิว อิงก์เจ็ต.....	65
ภาพที่ 4.26	ค่อนทัวร์พลอตแสดงความสัมพันธ์ของสารสี 3 ชนิดกับความขาวบน กระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	65

หน้า

ภาพที่ 4.27	ความขาวสว่างของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	68
ภาพที่ 4.28	ความขาวของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	68
ภาพที่ 4.29	เทรสพลดอตแสดงผลของสารสีแต่ละชนิดต่อความด้านของหมึกพิมพ์สำบนกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	69
ภาพที่ 4.30	ค่อนทัวร์พลอตแสดงความสมพันธ์ของสารสี 3 ชนิดกับความด้านของหมึกพิมพ์สำบนกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	69
ภาพที่ 4.31	ค่าความด้านของหมึกพิมพ์สำดำเนินเมื่อเคลือบผิวด้วยเครื่องปูร์ฟเฟลกใช้กราฟและขดลวดเคลือบผิวเคนาร์.....	70
ภาพที่ 4.32	เทรสพลดอตแสดงผลของสารสีแต่ละชนิดต่อความทึบแสงของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	72
ภาพที่ 4.33	ค่อนทัวร์พลอตแสดงความสมพันธ์ของสารสี 3 ชนิดกับความทึบแสงของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	72
ภาพที่ 4.34	ค่าความทึบแสงของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	74
ภาพที่ 4.35	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษฐานน้ำหนัก 80 แกรม.....	79
ภาพที่ 4.36	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวทางการค้า ยี่ห้อ SG.....	79
ภาพที่ 4.37	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของซิลิกาต่อдинขวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลอร์บอเนทบด เท่ากับ 100:0:0 สูตรที่ 1.....	79
ภาพที่ 4.38	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของซิลิกาต่อдинขวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลอร์บอเนทบด เท่ากับ 83.33:16.67:0 สูตรที่ 2..	80
ภาพที่ 4.39	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของซิลิกาต่อдинขวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลอร์บอเนทบด เท่ากับ 83.33:0:16.67 สูตรที่ 3..	80
ภาพที่ 4.40	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของซิลิกาต่อдинขวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลอร์บอเนทบด เท่ากับ 66.67:33.33:0 สูตรที่ 4..	80
ภาพที่ 4.41	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของซิลิกาต่อдинขวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลอร์บอเนทบด เท่ากับ 66.67:16.67:16.67 สูตรที่ 5....	81
ภาพที่ 4.42	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของซิลิกาต่อдинขวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลอร์บอเนทบด เท่ากับ 66.67:00:33.33 สูตรที่ 6.....	81

ภาพที่ 4.43	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 50:50:00 สูตรที่ 7.....	81
ภาพที่ 4.44	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 50:33.33:16.67 สูตรที่ 8.....	82
ภาพที่ 4.45	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 50:16.67:33.33 สูตรที่ 9.....	82
ภาพที่ 4.46	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 50:00:50 สูตรที่ 10.....	82
ภาพที่ 4.47	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 83.33:8.33:8.33 สูตรที่ 11.....	83
ภาพที่ 4.48	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 58.33:33.33:8.33 สูตรที่ 12....	83
ภาพที่ 4.49	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 58.33:8.33:33.33 สูตรที่ 13....	83
ภาพที่ 4.50	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 83.33:8.33:8.33 สูตรที่ 14....	84
ภาพที่ 4.51	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 58.33:33.33:8.33 สูตรที่ 15...	84
ภาพที่ 4.52	ตัวอักษรขนาด 6 พอยท์ บนกระดาษเคลือบผิวที่มีสัดส่วนของชิลิกาต่อдинขาวนิวชีแลนด์ต่อแคลเลรีย์บอนเนตบด เท่ากับ 58.33:8.33:33.33 สูตรที่ 16....	84
ภาพที่ 4.53	ความกว้างของเส้นสีดำเนินพื้นสีเหลือง ของกระดาษไม่เคลือบผิว.....	85
ภาพที่ 4.54	ความกว้างของเส้นสีดำเนินพื้นสีเหลือง ของกระดาษเคลือบผิวทางการค้า(ยี่ห้อ SG).....	85
ภาพที่ 4.55	เทรัสพลดตแสดงผลของสารสีแต่ละชนิดต่อร้อยละการซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์บนกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	86
ภาพที่ 4.56	ค่อนทัวร์พลดตแสดงความสัมพันธ์ของสารสี 3 ชนิดกับร้อยละการซึมเข้าหากันของหมึกพิมพ์บนกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ต.....	86

หน้า

ภาพที่ 4.57	ร้อยละการซื้อขายกันของหมึกพิมพ์.....	88
ภาพที่ 4.58	การเลือกสมบัติของกระดาษเคลือบผิวอิงก์เจ็ตในช่วงที่ยอมรับได้.....	90
ภาพที่ 4.59	กราฟไตรลินิเนียร์ที่แสดงสมบัติต่าง ๆ ของสารเคลือบที่เหมาะสมที่สุด.....	91