

บทที่ 1
บทนำและทฤษฎีทั่วไป



1.1 บทนำ

หลังจากได้มีการค้นพบพอลิอะเซทิลีน ซึ่งเป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าโดยการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง พบว่าพอลิเมอร์นำไฟฟ้านี้เป็นสารประกอบคาร์บอนสังยุคแบบเชิงเส้น (linearly conjugated carbon compound) โดอะตอมของคาร์บอนเชื่อมโยงกันด้วยพันธะเดี่ยว(single bond) และพันธะคู่(double bond) สลับกันไป และพบว่า π -อิเล็กตรอนของระบบนี้เป็นตัวทำให้เกิดการนำไฟฟ้าขึ้น จึงได้มีการสังเคราะห์พอลิเมอร์สังยุค(conjugated polymers) แบบอื่นๆขึ้น ทั้งที่เป็นแบบเชิงเส้นและเป็นแบบวง ปรากฏว่าได้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าอีกหลายชนิด พอลิไพร์โรลเป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกค้นพบโดยการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี(Electrochemical synthesis) ในปี ค.ศ. 1979 ในช่วง 7 ปีแรก ค.ศ. 1979-1988 ได้มีการศึกษาพอลิไพร์โรลกันอย่างกว้างขวาง พบว่าค่าสภาพนำไฟฟ้าของพอลิไพร์โรล มีค่าต่ำกว่าพอลิอะเซทิลีน แต่ปรากฏว่ามีความเสถียรภาพทางไฟฟ้ามากกว่า ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 พบว่าพอลิไพร์โรลที่มีค่าสภาพนำไฟฟ้าสูง สามารถผลิตขึ้นได้โดยวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีในสารละลาย(Chemical synthesis in solution) จึงได้มีการศึกษากระบวนการขนส่งทางไฟฟ้าของพอลิไพร์โรลที่สังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีในสารละลาย(CSppy) ว่าจะมีคุณสมบัติเหมือนกับพอลิไพร์โรลที่สังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี(ECSppy) หรือไม่ ได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัย ค่าสภาพนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆ ของ CSppy แล้วพบว่ามีคุณสมบัติเหมือนกับของ ECSppy ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของพอลิไพร์โรลทั้งสอง จึงควรศึกษาค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆของ CSppy เพิ่มเติม เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ของ ECSppy ซึ่งเคยมีผู้บันทึกไว้ก่อนแล้ว ว่ามีคุณสมบัติคล้ายกันหรือแตกต่างกันอย่างไร


จุดมุ่งหมายในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงกระบวนการขนส่งทางไฟฟ้า ของพอลิไพร์โรล ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นโดยวิธีทางเคมีในสารละลาย โดยวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของพอลิไพร์โรลนี้ ในช่วงอุณหภูมิ 77 เคลวินจนถึงอุณหภูมิห้อง เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่ากำลังไฟฟ้า-ความร้อนกับอุณหภูมิ และวิเคราะห์ชนิดของพาหะนำไฟฟ้าของพอลิไพร์โรล และกระบวนการนำไฟฟ้าโดยทั่วไปของพอลิไพร์โรลแบบนี้

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เริ่มด้วยการศึกษาค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนทางทฤษฎี ต่อมาพัฒนาชุดทดลองสำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสาร ที่อุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิต่ำ หลังจากนั้นทำการทดลองวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของ CSppy ที่อุณหภูมิห้อง และที่อุณหภูมิต่ำ เรือยลงไปจนถึงช่วงอุณหภูมิ 77 เคลวิน สุดท้ายนำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์และสรุปผล

ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัยครั้งนี้คือจะได้ความรู้ความชำนาญในการพัฒนาเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้ความเข้าใจในวิธีการวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของสาร ตลอดจนได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการขนส่งของพอลิไพร์โรลที่สังเคราะห์ขึ้นแบบใหม่นี้

1.2 ประวัติของพอลิเมอร์นำไฟฟ้า

พอลิเมอร์นำไฟฟ้า (conducting polymer) ที่ค้นพบชนิดแรกคือ พอลิอะเซทีลีน [1] (polyacetylene) พบว่า จากการโคปพอลิอะเซทีลีนด้วยไอโอดีน จะทำให้พอลิอะเซทีลีนมีความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงเทียบได้กับทองแดง [2] ได้มีการอธิบายปรากฏการณ์การนำไฟฟ้าของพอลิอะเซทีลีนกันอย่างกว้างขวาง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ขนส่งของพอลิอะเซทีลีน ได้ทุกแง่ทุกมุม ทฤษฎีที่ยอมรับกันอย่างกว้างๆ มีดังนี้ [1,3] สารตัวอย่างพอลิอะเซทีลีนที่ไม่ถูกโคป (pristine sample) จะมีสภาพเป็นฉนวน กล่าวคือ




รูปที่ 1.1 แสดงสูตรโมเลกุลของพอลิอะเซทิลีน

π-อิเล็กตรอน จากพันธะสิ้นสุดของพอลิอะเซทิลีน จะฟอร์มแถบนำ (conducting band) และแถบวาเลนซ์ (valence band) จะมีระดับพลังงานต่างกันมาก พบว่าแถบพลังงานนี้อาจให้อิเล็กตรอน หรือ รับอิเล็กตรอนจากอะตอมโด๊ป ทำให้เกิดพาหะแบบ p หรือ n ขึ้นคล้าย ๆ ในเรื่องของสารกึ่งตัวนำ แต่ในรายละเอียดแล้ว สำหรับพอลิเมอร์ยังมีปรากฏการณ์ที่แตกต่างไปอีก ตัวอย่างเช่น สำหรับการโด๊ปแบบ p อิเล็กตรอนจากอะตอมของพอลิเมอร์ จะเคลื่อนไปอยู่ที่โด๊ปอะตอม ทำให้เกิดไอออนลบ ประจุบวกขึ้นที่พอลิเมอร์อะตอม และประจุลบที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของพอลิเมอร์ขึ้นในบริเวณที่มีประจุอยู่ ซึ่งจะเป็บริเวณที่อะตอมเคลื่อนออกจากตำแหน่งปกติของมัน เมื่อการโด๊ปเกิดมากขึ้น บริเวณเหล่านี้เกิดมากขึ้น จะมีระยะใกล้กันเข้า และในที่สุดจะซ้อนกัน ผลคือทำให้เกิดแถบพลังงานใหม่ขึ้นซึ่งแถบนี้จะซ้อนกับแถบนำและแถบวาเลนซ์ ทำให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่นำไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ทำให้พอลิเมอร์นำไฟฟ้าขึ้น

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการนำไฟฟ้า ภายในสายโซ่พอลิเมอร์ กระบวนการนี้สำคัญในการนำไฟฟ้าของพอลิอะเซทิลีน ได้มีผู้พัฒนาการยึคทำให้โมเลกุลของพอลิอะเซทิลีนเรียงตัวกันตามยาว morphology ของพอลิอะเซทิลีนฟิล์มแบบนี้ จะมีลักษณะเป็นเส้นใยยาวๆ ซ้อนๆ กัน พบว่าพอลิอะเซทิลีนแบบนี้มีสภาพนำไฟฟ้าสูงมาก (10^5 S/cm) [3] แต่สภาพการนำไฟฟ้าไม่มีความเสถียร

หลังจากค้นพบพอลิอะเซทีลีน ซึ่งเป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดแรกแล้ว ได้มีผู้พยายามสังเคราะห์พอลิเมอร์นำไฟฟ้าแบบอื่นๆอีก ซึ่งปรากฏว่าได้พบพอลิเมอร์นำไฟฟ้าอีกหลายชนิด เช่น พอลิพาราฟีนีลีน (polyparaphenylene) พอลิไทโอฟีน (polythiophine) พอลิแอนีลีน (polyaniline) และพอลิไพร์โรล (polypyrrole) เป็นต้น พอลิไพร์โรลซึ่งตอนแรกสังเคราะห์ขึ้นโดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี [3-7] เป็นพอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ พบว่าพอลิเมอร์นี้มีค่าสภาพนำไฟฟ้าประมาณ 10^2 S/cm แม้ว่าค่าสภาพนำไฟฟ้านี้จะต่ำกว่าของพอลิอะเซทีลีน แต่ความเสถียรทางไฟฟ้ามีมากกว่า (วิธีการสังเคราะห์พอลิไพร์โรลโดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี จะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 1.3)

ในการวิเคราะห์ด้วย electron spin resonance (ESR) พบว่าขณะนำไฟฟ้า พอลิไพร์โรลจะมีสปินของอิเล็กตรอนเป็นศูนย์ [8] มีการเสนอว่าการนำไฟฟ้าเป็นแบบ bipolaron ทฤษฎีนี้มีผู้เชื่อถือมากที่สุด แต่ก็ยังมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อเนื่องในปัจจุบัน ตามทฤษฎีนี้พาหะนำไฟฟ้าในพอลิไพร์โรลน่าจะเป็นโฮล พาหะดังกล่าวสามารถนำไฟฟ้าได้ในแต่ละสายโซ่โมเลกุล เมื่อสุดสายโซ่พาหะจำต้องกระโดด (hop) ไปสู่สายโซ่อื่น และอย่างที่กล่าวแล้ว เนื่องจากโมเลกุลพอลิไพร์โรลมีขนาดค่อนข้างสั้น [8,9] และยึดให้ตรงไปทางเดียวได้ยาก ไม่เหมือนในกรณีของพอลิอะเซทีลีน ดังนั้นการนำไฟฟ้าจึงถูกควบคุมโดยกระบวนการกระโดด (hopping mechanism) นี้เอง ความสัมพันธ์ระหว่าง σ กับ T จึงเป็นดังกราฟในรูปที่ 1.2 [10]




รูปที่ 1.2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \sigma$ กับ $T^{-1/4}$

ต่อมาอีก 7 ปี หลังค้นพบพอลิไพร์โรลที่สังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี ก็สามารถสังเคราะห์ขึ้นแบบใหม่ โดยวิธีทางเคมีในสารละลาย(รายละเอียดทางการสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีในสารละลายจะกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 1.4) วิธีการสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีในสารละลายนี้เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก สามารถทำเป็นสารตัวอย่างของพอลิไพร์โรล ใช้ในการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งจะนำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าพอลิไพร์โรลมีความเสถียรทางไฟฟ้ามากกว่าเมื่อเทียบกับพอลิอะเซทิลีน กล่าวคือค่าสภาพนำไฟฟ้าจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็วกับเวลา เมื่อเก็บไว้ในอากาศ ดังนั้นพอลิไพร์โรลสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย เช่น แบตเตอรี่ที่ประจุใหม่ได้(rechargeable battery), ตัวเก็บประจุพอลิไพร์โรล(polypyrrole condenser), ลำโพงเสียงโปร่งใส(transparency loudspeaker) และอุปกรณ์แสดงผล(display device) เป็นต้น

1.3 พอลิไพร์โรลที่สังเคราะห์โดยวิธีไฟฟ้า-เคมี (ECSppy)

ไพร์โรลและพอลิไพร์โรลมีโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 1.3 (ก) และ (ข) ในบางครั้งเขียนย่อๆ เป็นดังรูป (ค) และ (ง) ตามลำดับ พอลิไพร์โรลประกอบด้วยไพร์โรลซึ่งโมเลกุลมีลักษณะเป็นวงเชื่อมโงกันสังเคราะห์ขึ้นได้โดยวิธีการทางไฟฟ้า-เคมี(electro-chemical synthesis) พบว่าเมื่อโคปพอลิไพร์โรล ด้วยไอออนบางอย่างเช่น BF_4^- จะทำให้พอลิไพร์โรลกลายเป็นสารที่นำไฟฟ้าสูงขึ้นได้ [3,4]




รูปที่ 1.3 สูตรโครงสร้างของไพร์โรล (ก) และ พอลิไพร์โรล (ข)

สูตรโครงสร้างย่อของไพร์โรล (ค) และ พอลิไพร์โรล (ง)




ในการสังเคราะห์ใช้ Et_4NBF_4 0.1 M เป็นอิเล็กโทรไลต์ ละลายในตัวทำละลาย CH_3CN 99% และมีพิริโรลผสมอยู่ 0.06 M Et_4NBF_4 จะแตกตัวเป็นไอออนบวก Et_4N^+ และไอออนลบ BF_4^- สำหรับขั้วไฟฟ้าใช้ Pt เป็นขั้วไฟฟ้าลบ และ TiO เป็นขั้วไฟฟ้าบวก ต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาดพอเหมาะกับขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ซึ่งอยู่ในสารละลายของอิเล็กโทรไลต์ ดังแสดงในรูปที่ 1.4




รูปที่ 1.4 แสดงการสังเคราะห์พอลิพิริโรลโดยวิธีการทางไฟฟ้า-เคมี

เมื่อปัดวงจรให้กระแสไฟฟ้าไหล สามารถเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ได้ตามลำดับดังนี้

- 1) พิริโรล จะแตกตัวเป็นไอออนลบของพิริโรล



2) ไอออนลบของพิริโรล 2 ตัว รวมกันเป็น dimer ของพิริโรล ที่ขั้วไฟฟ้าบวก พร้อมกับให้อิเล็กตรอน 2 ตัว แก่ขั้วไฟฟ้าบวกนั้น




3) ไอออนบวกของไฮโดรเจน 2 ตัว จะรับอิเล็กตรอน 2 ตัว จากขั้วไฟฟ้าลบ Pt กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึ้น



4) dimer ของพิริโรล จะแตกตัวเป็นไอออนลบ จากนั้นจะรวมกับไอออนลบของพิริโรลในข้อ 1) ให้ trimer ของพิริโรล พร้อมกับเกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ขั้วไฟฟ้าบวก ทำนองเดียวกันกับปฏิกิริยาที่อธิบายข้างบน

5) ปฏิกิริยาเกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆ ไปจนเกิดสายโซ่พอลิพิริโรลยาวขึ้นเรื่อยๆ มองเห็นเป็นฟิล์มดำจับอยู่ที่ขั้วไฟฟ้าบวก

6) จากการวิเคราะห์ต่อมาพบว่าทุกๆ 3 กลุ่มของพิริโรลในพอลิเมอร์จะให้อิเล็กตรอนแก่ขั้วไฟฟ้าบวก ขณะเดียวกันที่ BF_4^- จะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในพอลิเมอร์ เข้ารวมกับพิริโรลทั้ง 3 กลุ่มนี้ ดังแสดงในรูปที่ 1.5 BF_4^- จึงเป็น dopant ของพอลิพิริโรล ที่สังเคราะห์ขึ้นโดยวิธีนี้



รูปที่ 1.5 แสดงโครงสร้างของพอลิพิริโรลที่สังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี

พบว่า การสังเคราะห์จะได้ผลดีมากที่สุดถ้าทำในบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาพอลิไพร์โรลแบบไฟฟ้า-เคมีขึ้นมากมายหลายแบบ [11] พอลิไพร์โรลซึ่งสังเคราะห์ขึ้นแบบนี้ (ECSppy) นับได้ว่าเป็นสารที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ มีผิวเงามัน มีสภาพนำไฟฟ้าสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลายแบบ เช่นนำไปทำแบตเตอรี่อัดไฟได้ เป็นต้น

1.4 พอลิไพร์โรลที่สังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีในสารละลาย (CSppy)


ในตอนแรกเชื่อกันว่า พอลิไพร์โรลคุณภาพสูงสามารถสังเคราะห์ได้โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมีเท่านั้น แต่ต่อมาอีก 7 ปี ก็ค้นพบว่าพอลิไพร์โรลสามารถสังเคราะห์ได้โดยการสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีในสารละลาย ได้พอลิไพร์โรลมีค่าสภาพนำไฟฟ้าสูงและได้ปริมาณมากในการสังเคราะห์แต่ละครั้งเมื่อเทียบกับการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี ที่กล่าวมาแล้ว

1.4.1 วิธีการสังเคราะห์โดยสังเขป สามารถเขียนเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ [12]


- 1) เตรียมสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl_3) 2.5 M ในเมทานอล (CH_3OH) (1 โมล ของ FeCl_3 + CH_3OH 1 ลิตร)
- 2) ฟันไนโตรเจนแห้ง (N_2) ลงไปในสารละลายที่อุณหภูมิ 0°C ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อไล่ออกซิเจน (O_2)
- 3) ใส่ไพร์โรลลงไปมวลพอเหมาะ (หาได้จากสมการข้างล่าง)
- 4) กวนเป็นเวลา 20 นาที จะได้ผงสีดำตกตะกอนนำมากรอง และล้างด้วยเมทานอล 2 ครั้ง กรองนำตะกอนพอลิไพร์โรลออกมา หลังจากนั้นทำให้แห้งโดยการอบในสุญญากาศที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- 5) อัดเป็นแผ่นบางที่ความดันสูงมาก จะได้สารตัวอย่างพอลิไพร์โรล

1.4.2 ขั้นตอนของปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันในการสังเคราะห์


เมื่อใส่ FeCl_3 ลงไปในสารละลาย เมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอล จะเกิดการแตกตัวเป็น $\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$ ดังสมการ




เมื่อพิจารณาโครงสร้างของพิร์โรล จะเห็นว่า N มีอิเล็กตรอน 2 ตัว ที่ไม่ได้จับคู่กับใคร อิเล็กตรอนตัวหนึ่งจะหลุดไปจับกับ Fe^{3+} กลายเป็น Fe^{2+} โครงสร้างของพิร์โรล จะกลายเป็นดังสมการ




ต่อมาไอออนบวกของพิร์โรลมีการจัดพันธะใหม่ โดยเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน เกิดการจับคู่ของอิเล็กตรอนกันใหม่ระหว่าง C, N ทำให้เกิดเป็นพันธะคู่ (double bond) และอิเล็กตรอนของ C คู่บนก็จะเกิดการจับคู่กลายเป็นพันธะคู่เช่นกัน โครงสร้างแสดงได้ดังสมการ




จะสังเกตได้ว่า ไอออนบวกที่จัดตัวใหม่แล้ว มี C ตัวหนึ่งที่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี และเมื่อมีโมเลกุลอย่างนี้ 2 ตัว (ซึ่งเกิดจาก 2 พิโรล และ 2FeCl_3) รวมกับ 2Cl^- จะได้ dimer ของพิโรล และ 2HCl ดังสมการ



ปฏิกิริยาจะดำเนินต่อเนื่องไป เกิดพอลิพิโรลที่มีโมเลกุลยาวขึ้นตามลำดับจำนวนมาก จนหมดคอมเพล็กซ์ของพิโรล พบว่าทุกๆพิโรล 3 ตัว ในพอลิพิโรลที่สังเคราะห์ได้จะให้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวกับ Fe^{3+} ทำให้กลายเป็น Fe^{2+} พร้อมกับจับกับ Cl^- ดังแสดงในปฏิกิริยา



และมีสมการของปฏิกิริยารวมเป็น



ข้อดีของการสังเคราะห์พอลิไพร์โรลโดยวิธีทางเคมีในสารละลายคือมีวิธีการสังเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยาก ในการสังเคราะห์แต่ละครั้งจะได้พอลิไพร์โรลมีปริมาณมากกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี และการสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีในสารละลายนี้ยังสามารถปรับปรุงพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ได้อีกมาก

ได้มีการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติต่างๆของ CSppy ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นแบบนี้ และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ ECSppy สำหรับการศึกษาค่าสภาพนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่างๆของพอลิไพร์โรลทั้งสองแบบนี้ พบว่ามีลักษณะเป็นการนำไฟฟ้าแบบกระบวนการกระโดดคล้ายๆกัน [13]

สำหรับในการวิจัยครั้งนี้จะทำการศึกษาค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนของ CSppy ที่อุณหภูมิต่างๆ เพื่อจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับ ECSppy ว่ามีคุณสมบัติคล้ายกันหรือไม่ ในการศึกษาวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนนั้นจะอาศัยทฤษฎีของปรากฏการณ์ไฟฟ้าความร้อนของสาร และใช้หลักการของทฤษฎีนี้มาพัฒนาเครื่องมือชุดทดลองสำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ทฤษฎีของปรากฏการณ์ไฟฟ้าความร้อนจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อไป