



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของคอนกรีตเสริมใยแก้ว

เนื่องจากปัจจุบันมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการก่อสร้างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการค้นคว้าหาแนวทางใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ทนทานแข็งแรงและมีราคาถูกพอที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้แพร่หลาย ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคอนกรีตนั้นมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้สูง แต่คุณสมบัติในการรับแรงดึงนั้นเป็นจุดอ่อนของคอนกรีต จึงได้มีการคิดค้นหาวิธีการที่จะเพิ่มกำลังของคอนกรีตในด้านรับแรงดึง โดยหาวัสดุที่สามารถรับแรงดึงได้สูงมาเพิ่มเข้าไป ได้แก่ พลาสติกเส้น ไม้ไผ่ เส้นลวด ลวดตาข่าย และวัสดุประเภทเส้นใยต่าง ๆ เช่น ใยปอ ใยหินและใยแก้ว

สำหรับวัสดุประเภทพวกใยเมื่อ เปรียบเทียบคุณสมบัติของใยแก้วกับใยประเภทอื่น ๆ ใยแก้วมีข้อได้เปรียบที่มีความเหนียว มีเส้นใยที่ยาวและขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อนำมาเสริมในคอนกรีตเพื่อรับแรงดึง จึงได้ชิ้นงานที่บางเบาแต่มีความสามารถในการรับแรงดึงได้สูงและเรียกวัสดุนี้ว่า คอนกรีตเสริมใยแก้ว หรือ G.R.C (GLASS FIBRE REINFORCED CONCRETE)

1.2 งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในยุคแรกทั่วโลกรู้จักใยแก้วในฐานะของวัสดุที่ทนต่อแรงดึงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยอื่น ๆ เมื่อประมาณกว่าสามสิบปีที่แล้วมาใยแก้วได้พิสูจน์คุณสมบัติดังกล่าว เมื่อนำไปใช้เสริมแรงกับสารพลาสติกจำพวกโพลีเอสเตอร์เรซิน (Polyester Resin) และพอลิเอพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) ซึ่งเป็นวัสดุที่คงทน แข็งแรง ที่เรียกว่า F.R.P. (Fibre Glass Reinforced Plastic) ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการทดลองค้นคว้าสืบเนื่องในการเอาใยแก้ว ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงมาประสานเข้ากับคุณสมบัติในการรับแรงอัดของคอนกรีตในตอนต้น ๆ ของการพัฒนาคอนกรีตเสริมใยแก้วประสบความสำเร็จ เพราะการสลายตัวของ

ใยแก้วในเนื้อคอนกรีต เนื่องจากฤทธิ์ค้างของซีเมนต์ซึ่งจะแสดงผลในระหว่าง 1-2 ปีให้หลัง แต่ต่อมาปัญหานี้ก็ถูกแก้ไขจนหมดไปและมีการพัฒนาให้ดีขึ้นตามลำดับดังนี้

ในปี 1960 Dr. A.J. Majumdar⁴ ทำงานให้กับสถาบัน British Research Establishment ของรัฐบาลอังกฤษ ได้ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิธีการนำใยแก้วมาเสริมในซีเมนต์ เพราะเดิมเส้นใยแก้วทำจากสารที่ประกอบด้วยสารที่มีปฏิกิริยากับฤทธิ์ค้างในซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Dr. A.J. Mahumdar ได้พบวิธีทำใยแก้วที่ใช้ให้ไม่เกิดปฏิกิริยากับฤทธิ์ค้างในซีเมนต์ โดยการผสมเซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO_2 - Zirconium Oxide) ลงไปในใยแก้ว ผลงานนี้ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์โดย National Research Development Corporation ซึ่งต่อมาได้ติดต่อให้บริษัทผู้ผลิตใยแก้วรายใหญ่ที่สุดของยุโรป คือ Pilkington Brothers Ltd. ทำการผลิตใยแก้วชนิดนี้ออกจำหน่ายในปี 1971

สำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ ของซีเมนต์เสริมใยแก้วนั้น ในปี 1975 Ali Et Al⁴ ได้ทำการทดลองความสามารถในการรับแรงดึงของซีเมนต์เสริมใยแก้ว โดยใช้ใยแก้วขนาดยาว 1-4 ซม. จำนวน 2 % - 8 % โดยปริมาตร พบว่าการยึดเกาะกันระหว่างผิวใยแก้วกับซีเมนต์ขึ้นอยู่กับความยาวและปริมาณของใยแก้ว ซึ่งถ้าใยแก้วสั้นหรือปริมาณมากเกินไปจะทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงดิ่งลดลง และ Allen⁴ ได้ทำการศึกษาความสามารถในการรับแรงดึงของซีเมนต์เสริมใยแก้ว โดยจัดให้ใยแก้วเรียงตัวในลักษณะที่ความยาวของใยแก้วอยู่ใน 2 ทิศทาง พบว่าที่จุดประลัยของการรับแรงดึง แนวแกนสะเทินจะอยู่ที่ระยะ 0.2 เท่าของความลึกของหน้าตัด โดยวัดจากผิวด้านที่รับแรงอัด และ Biryokovich⁴ ได้ศึกษาความสามารถในการรับแรงดึงของซีเมนต์เสริมใยแก้วโดยจัดให้ใยแก้วเรียงตัวในลักษณะที่ความยาวของใยแก้วอยู่ในทิศทางเดียวกัน พบว่าเมื่อใช้ปริมาณใยแก้ว 9 % โดยน้ำหนักของซีเมนต์ ค่ากำลังประลัยได้จากการรับแรงดึงจะสูงกว่าของการรับแรงดึงโดยตรงและยังพบอีกว่าเมื่อใช้ปริมาณใยแก้ว 3 % - 6 % โดยน้ำหนัก การวิบัติที่เกิดจากการรับแรงดึงจะเกิดในส่วนที่รับแรงดึงก่อนส่วนที่รับแรงอัด แต่เมื่อใช้ปริมาณใยแก้ว 9 % โดยน้ำหนัก การวิบัติในส่วนที่รับแรงอัดและแรงดึงจะเกิดขึ้นพร้อมกัน และเมื่อใช้ปริมาณใยแก้ว 12 % โดยน้ำหนัก การวิบัติจะเกิดในส่วนที่รับแรงอัดก่อนส่วนที่รับแรงดึง ต่อมา Cox⁴ และ Krenchel⁴ ได้ศึกษาถึงความแตกต่างในการรับแรงดึง เมื่อการเรียงตัวของใยแก้วอยู่ในทิศทางที่ต่างกัน โดยหาความ

สัมพันธในการรับแรงดึงให้อยู่ในรูปของปริมาณใยแก้ว^(๗) นั้นคือ

$$\sigma = \eta_1 \eta_2 \sigma_f V_f + \sigma_m (1 - V_f) \quad \dots \dots \dots (1.1)$$

โดยที่ Cox และ Krenchel ได้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ η_1 เพื่อใช้คูณกับปริมาณใยแก้วที่ใช้ได้ดังนี้


การเรียงตัวของใยแก้ว	ค่าสัมประสิทธิ์	
	Cox	Krenchel
ในทิศทางเดียว	1	1
ใน 2 ทิศทาง (Spray Process)	1/3	3/8
ใน 3 ทิศทาง (Mix Process)	1/6	1/5

สำหรับค่า η_2 นั้นเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวกับความยาวของใยแก้ว ซึ่ง Allen⁽⁴⁾ ได้กำหนดค่าไว้ดังนี้

$$l < l_c \quad \eta_2 = \frac{l}{2l_c} \quad \dots \dots \dots (1.2)$$

$$\text{ถ้า } l > l_c \quad \eta_2 = 1 - \frac{l_c}{2l} \quad \dots \dots \dots (1.3)$$

สำหรับคุณสมบัติความสามารถในการรับแรงนั้น บริษัท Asahi Glass⁵ ได้ทำการทดลองและสรุปผลว่าในการผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้วโดยวิธีการพ่นเมื่อใช้อัตราส่วนผสมของทราย:ซีเมนต์ = 2:3 น้ำ:ซีเมนต์ 0.30-0.35 และปริมาณใยแก้ว 45% - 55% โดยมีความยาว 3-3.7 ซม. พบว่าค่าแรงดึงประลัยมีค่าประมาณ 125 กก/ซม² และค่าแรงดัดประลัยมีค่าประมาณ 300 กก/ซม² ส่วนค่าโมดูลัสยืดหยุ่นจะมีค่าสูงขึ้นเมื่อเวลายาวขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แสดงค่าโมดูลัสยืดหยุ่นในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน

Pilkington Brothers Ltd.⁶ ได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ และสรุปผลว่าในการผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้วโดยวิธีการพ่นเมื่อใช้อัตราส่วนผสมของ ทราย:ซีเมนต์ 1:3 น้ำ:ซีเมนต์ 0.25-0.35 และปริมาณใยแก้ว 5 % โดยน้ำหนัก พบว่าค่าแรงอัดประลัยมีค่า 600-10,000 กก/ซม² แรงดึงประลัยมีค่า 140-170 กก/ซม² ค่าแรงคดประลัยมีค่า 350-450 กก/ซม² และค่าโมดูลัสยืดหยุ่น 20-32x10⁴ กก/ซม²

สำหรับในเมืองไทยในปี 2521 ได้มีการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมใยแก้ว³ โดยใช้วิธีการผสม (Premix Process) ซึ่งใช้อัตราส่วน ทราย:ซีเมนต์ = 1:3 แล้วทำการเปลี่ยนอัตราส่วน น้ำ:ซีเมนต์ และปริมาณใยแก้วโดยความยาวของใยแก้วที่ใช้ยาวประมาณ 2 ซม. พบว่าช่วงที่เหมาะสมคือควรใช้ปริมาณใยแก้ว 2-5 % และอัตราส่วนผสม น้ำ:ซีเมนต์ ประมาณ 0.35-0.45 โดยจะได้ค่าแรงอัดประลัยเฉลี่ยประมาณ 470 กก/ซม² ค่าแรงดึงประลัยเฉลี่ยประมาณ 60 กก/ซม² และค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยประมาณ 27x10⁴ กก/ซม²

1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย

1.3.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติ ความสามารถในการรับแรงดึงและแรงอัดของ คอนกรีต เสริมใยแก้ว

1.3.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบางรูปทรงกระบอกคอนกรีต เสริมใยแก้วใช้ช่วงเวลาสั้น

1.3.3 เพื่อศึกษา เปรียบเทียบดูความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ปรากฏจริงกับพฤติกรรมเชิงทฤษฎี

1.4 วิธีดำเนินการวิจัย

1.4.1 ศึกษาและเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง

1.4.2 ทดลองหาคุณสมบัติของวัสดุดังนี้

1.4.2.1 ทดลองหาหน่วยแรงอัด โมดูลัสยืดหยุ่นและลักษณะการวิบัติของ คอนกรีต เสริมใยแก้ว

1.4.2.2 ทดลองหาหน่วยแรงดึง โมดูลัสยืดหยุ่นและลักษณะการวิบัติของ คอนกรีต เสริมใยแก้ว

1.4.3 นำค่าหน่วยแรงอัด หน่วยแรงดึงและโมดูลัสยืดหยุ่นมาประมาณการคำนวณ ออกแบบโครงสร้างหลังคาอาร์ชบางรูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีต เสริมใยแก้ว

1.4.4 ทดลองหาพฤติกรรมของโครงสร้างหลังคาอาร์ชบางรูปทรงกระบอก โดยศึกษา การรับน้ำหนักบรรทุก การเกิดความเครียดที่ผิวบนและผิวล่างและระยะโค้งตัวของโครงสร้าง แผ่นหลังคาที่จุดต่าง ๆ

1.4.5 วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการทดลองตามข้อ 1.4.4

1.4.6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

1.5.1 ทำให้รู้คุณสมบัติในการรับแรงดึง แรงอัด แรงดัดและค่าโมดูลัสยืดหยุ่น
ของ คอนกรีตเสริมใยแก้ว

1.5.2 ทำให้รู้พฤติกรรมของแผ่นหลังคาอาร์ชบางรูปทรงกระบอกทำด้วยคอนกรีต
เสริมใยแก้ว

1.5.3 สามารถนำเอาผลการวิจัยนี้มาใช้ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม
ใยแก้ว