

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีวิจัย

#### 1. ประชากร

เป็นพลาสติกโมดูล ซึ่งผลิตจากบริษัท 4 แห่ง และมีชื่อการค้าดังนี้

- 1.1 Power Chain II สีเทา ของบริษัท Ormco Corporation
- 1.2 Energy Chain ชนิดห่วงชิด (Closed) สีเทา ของบริษัท Rocky Mountain Orthodontics
- 1.3 Elast-0 Chain ชนิดห่วงชิด ทน 0.022 นิ้ว สีขาว (Clear) ของบริษัท TP Laboratories
- 1.4 Alastik C Module Spool Chain สีเทา ของบริษัท Unitek Corporation


#### 2. กลุ่มตัวอย่าง

เป็นพลาสติกโมดูล จำนวน 4 ม้วน จากบริษัททั้ง 4 แห่ง แห่งละ 1 ม้วน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) นำมาตัดเป็นชิ้น ๆ จนหมดม้วน แต่ละชิ้นจะมีจำนวนห่วงตามต้องการ แล้วสุ่มออกมาด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้ดังนี้

- 2.1 Power Chain II 30 ชิ้น ๆ ละ 4 ห่วง
- 2.2 Energy Chain 30 ชิ้น ๆ ละ 5 ห่วง
- 2.3 Elast-0 chain 30 ชิ้น ๆ ละ 5 ห่วง
- 2.4 Alastik C Module Spool Chain 60 ชิ้น ๆ ละ 4 ห่วง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 ชิ้น ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายเช่นกัน
  - 2.4.1 กลุ่มที่ 1 ทำการทดลองพรีสเตรชก่อนวัดการลดลงของแรง
  - 2.4.2 กลุ่มที่ 2 ทำการทดลองวัดการลดลงของแรงตามปกติ

รวมเป็นจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 150 ตัวอย่าง

จำนวนห่วงที่ใช้ในการทดลองขึ้นกับแรง เริ่มต้นที่เราต้องการ ซึ่งอยู่ในช่วง 250-350 กรัม เมื่อยึดพลาสติกโมดูลออกเป็นระยะทาง 20 มิลลิเมตร




รูปที่ 37 พลาสติกโมดูลที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 4 บริษัท เรียงจากบนลงล่างดังนี้

1. Ormco Power Chain II
2. Energy Chain
3. Elast-O Chain
4. Alastik C Spool Chain

### 3. เครื่องมือที่ใช้

3.1 เครื่องมือเลียนแบบการเคลื่อนฟัน ทำด้วยพลาสติกสีขาว มีขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตรหนา 1 เซนติเมตร แบ่งครึ่งตามความยาวเป็น 2 ส่วน มี Orthodontic Expansion Screw ซึ่งเป็นสกรู ที่สามารถขยายหรือลดระยะทางได้ โดยการหมุน จำนวน 2 ตัว ผังอยู่ เพื่อใช้ในการลดระยะทางลงตามระยะเวลาที่กำหนด การหมุนสกรูไปครั้งละ 90 องศา จะได้ระยะทาง 0.2 มิลลิเมตร ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จะหมุนสกรูกลับ 225 องศา คือ หมุนกลับ 2 ครั้ง จะได้ระยะทาง 0.4 มิลลิเมตร แล้วหมุนอีกครั้งหนึ่ง จะได้ระยะทางอีก 0.1 มิลลิเมตร รวมเป็น 0.5 มิลลิเมตร ตามต้องการ มี ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด 0.044 นิ้ว จำนวน 10 คู่ บักลงไปเป็นแถว 2 แถว คนละข้าง ของเส้นแบ่งครึ่งตามความยาว มีระยะห่างกันในตอนเริ่มต้น 20 มิลลิเมตร เพื่อใช้ในการ ยึดพลาสติกโมดูล ใช้เวอร์เนีย แคลลิเปอร์ส (Vernier Callipers) ตรวจสอบระยะทาง ให้ได้ตามต้องการ โดยอ่านได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร เครื่องมือนี้นี้ยึดโมดูลได้ครั้งละ 10 ชิ้น จึงต้องใช้เครื่องมือนี้กลุ่มละ 3 อัน




รูปที่ 38 เครื่องมือเลียนแบบการเคลื่อนฟัน

3.2 เครื่องวัดแรงคอเรกซ์ เกจ (Correx Gauge) เป็นเครื่องมือทาง  
 ทันดรัมมจัดฟัน ซึ่งใช้วัดแรงดึง มีหน่วยเป็นกรัม ในการวิจัยครั้งนี้ใช้คอเรกซ์ เกจ 2 ขนาด คือ

3.2.1 ขนาดกลาง ใช้วัดแรงตั้งแต่ 25 ถึง 250 กรัม อ่านได้ละเอียดถึง  
 2.5 กรัม

3.2.2 ขนาดใหญ่ ใช้วัดแรงตั้งแต่ 50 ถึง 500 กรัม อ่านได้ละเอียดถึง  
 5 กรัม

เครื่องมือชนิดนี้ เมื่อใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจทำให้มีความคลาดเคลื่อน  
 ของแรงที่วัดได้ ผู้วิจัยจึงทำการปรับ เสกกลหน้าบัคเสียใหม่ โดยใช้ค้อนน้ำหนักมาตรฐาน ซึ่งทดสอบ  
 แล้วว่า น้ำหนักถูกต้อง โดยเครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า ทั้งก่อนและหลังการทดลอง



รูปที่ 39 คอเรกซ์ เกจ

3.3 ตู้ฆ่าเชื้อ Memmert รุ่น UL 30 (Mettler Universal Ovens-  
Sterilizers-Incubators Type UL 30) ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน  
และความคุมอุณหภูมิให้คงที่ ให้ความร้อนได้สูงสุด 220 องศาเซลเซียส ในการวิจัยครั้งนี้  
ใช้ควบคุมอุณหภูมิของกลุ่มตัวอย่างที่  $37 \pm 1$  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 สัปดาห์



รูปที่ 40 ตู้ฆ่าเชื้อ Memmert รุ่น UL 30

#### 4. การรวบรวมข้อมูล

##### 4.1 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงตามระยะเวลาของพลาสติกโมดูล 4 บริษัท

นำพลาสติกโมดูลทั้ง 4 บริษัท ซึ่งได้คัดเป็นชั้น จำนวนบริษัทละ 30 ชั้น แต่ละชั้นจะประกอบด้วยจำนวนห่วงดั่งที่ได้กล่าวมาแล้ว มายึดระหว่างลวดเหล็กกล้าไร้สนิม 2 แถว ซึ่งมีระยะห่างกัน 20 มิลลิเมตร บนเครื่องมือที่เลียนแบบการเคลื่อนพัน การหมุนสกรูกลับ ครั้งละ 0.5 มิลลิเมตร 3 ครั้ง ใน 3 สัปดาห์ รวมเป็น 1.5 มิลลิเมตร จะกระทำเมื่อวัดแรง ในช่วงนั้น เรียบร้อยแล้ว ดังนี้


4.1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อยึดโมดูลครบ 1 วัน ทำให้ระยะทางลดลงเหลือ 19.5 มิลลิเมตร

4.1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อยึดโมดูลครบ 7 วัน ทำให้ระยะทางลดลงเหลือ 19.0 มิลลิเมตร

4.1.3 ครั้งที่ 3 เมื่อยึดโมดูลครบ 14 วัน ทำให้ระยะทางลดลงเหลือ 18.5 มิลลิเมตร

ตลอดการทดลอง โมดูลทั้งหมดจะถูกแช่อยู่ในน้ำลายสังเคราะห์ เก็บรักษาไว้ในตู้บ่มฆ่าเชื้อ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ที่  $37 \pm 1$  องศาเซลเซียส จะนำออกมาเฉพาะเมื่อต้องการวัดแรงเท่านั้น

ในการบันทึกข้อมูล ใช้เครื่องวัดแรงคอเรกซ์ เกจ วัดแรง มีหน่วยเป็นกรัม การวัดแรง จะวัดทั้งหมด 12 ครั้ง คือในตอนเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป 10, 30 นาที, 1, 8, 24 ชั่วโมง, 2, 3, 4 วัน และ 1, 2, 3 สัปดาห์




รูปที่ 41 การวัดแรงของพลาสติกโมดูลขณะถูกยึดบน เครื่องมือ

#### 4.2 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของแรงที่ลดลงตามระยะเวลาของพลาสติกโมดูลที่ถูกพรีสเตรช กับพลาสติกโมดูลที่ไม่ถูกพรีสเตรชก่อนนำไปใช้

นำพลาสติกโมดูลชนิด Alastik C Module Spool Chain ของบริษัท Unitek Corporation ซึ่งได้ตัดเป็นชิ้น แต่ละชิ้นประกอบด้วยห่วงจำนวน 4 ห่วง ความยาวเฉลี่ยชิ้นละ 12 มิลลิเมตร มายึดออกเป็นระยะทาง 2 เท่า คือ 24 มิลลิเมตร บนเครื่องมือที่เลียนแบบการเคลื่อนฟัน ด้วยวิธีดังนี้ นำห่วงที่ 1 ของโมดูลมาสวมลงไปในหลอดเหล็กกล้าไร้สนิม ด้านหนึ่งของเครื่องมือ แล้วใช้ Explorer ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจฟัน มีปลายด้านหนึ่งเป็นเหล็กแหลมรูปโค้ง เกี่ยวในห่วงที่ 4 ของโมดูล แล้วยึดออกอย่างช้า ๆ ให้ยาว 24 มิลลิเมตร โดยมีเครื่องหมายบอกระยะทางบนเครื่องมือเป็นหลัก ยึดไว้คงที่เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นปล่อยให้โมดูลหดกลับ แล้วจึงเริ่มทำการทดลองเหมือนดังข้อ 4.1 และบันทึกข้อมูลด้วยวิธีเดียวกัน





รูปที่ 42 วิธีการปรับสาย

## 5. ตัวแปรของการวิจัย (Variables)

### 5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) สำหรับการวิจัยชั้นนี้คือ

#### 5.1.1 ชนิดของพลาสติกโมดูล ได้แก่

5.1.1.1 Power Chain II สีเทา ของบริษัท Ormco Corporation

5.1.1.2 Energy Chain ชนิดห่วงปิด (Closed) สีเทา ของบริษัท Rocky Mountain Orthodontics

5.1.1.3 Elast-O Chain ชนิดห่วงปิด หนา 0.022 นิ้ว สีขาว (Clear) ของบริษัท TP Laboratories

5.1.1.4 Alastik C Module Spool Chain สีเทา ของบริษัท Unitek Corporation



### 5.1.2 การพรีสเตรช ได้แก่

5.1.2.1 การพรีสเตรช 2 เท่าของความยาวเดิม ก่อนการทดลอง  
วัดการลดลงของแรง

5.1.2.2 การไม่พรีสเตรชก่อนการทดลองวัดการลดลงของแรง

5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือค่าของแรงที่ลดลงตามระยะเวลา  
ซึ่งแสดงผลเป็น 2 วิธีดังนี้

5.2.1 ค่าของแรงที่ลดลงตามระยะเวลา มีหน่วยเป็นกรัม

5.2.2 ค่าของแรงที่ลดลงตามระยะเวลา ที่คิด เป็นร้อยละของแรงเริ่มต้น  
มีหน่วยเป็นร้อยละ